



Patent dodatkowy
do patentu _____

Zgłoszono: 12.IV.1965 (P 108 357)

Pierwszeństwo: _____

Opublikowano: 31.VII.1968

Kl. ~~22.8.7/01~~

22k, 3/00

MKP C 09 d

7/14

UKD

Współtwórcy wynalazku: Zbigniew Kowcun, Mikołaj Kocuba

Właściciel patentu: Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Szczecinie, Szczecin (Polska)

**Środek zabezpieczający elementy nie podlegające malowaniu,
podczas lakierowania przedmiotu**

1

Przedmiotem wynalazku jest środek zabezpieczający elementy nie podlegające malowaniu, podczas lakierowania przedmiotu. Dotyczy to takich elementów w pojazdach mechanicznych jak: szyby, uszczelnienia gumowe, klamki i zamki, listwy ozdobne, zderzaki itp.

Dotychczas elementy nie podlegające malowaniu, w pojazdach mechanicznych po naprawie, zabezpieczano smarem stałym, papierem, plastrem, lub też odmontowywano je na okres malowania.

Po zabiegu lakierowania części pokryte smarem oczyszczono rozpuszczalnikiem, który powoduje podrażnienie naskórka ciała pracownika. Według projektu środkiem zabezpieczającym od polakierowania jest mieszanina składająca się z trzech składników podanych w procentach wagowych.

1. Gliceryna w płynie od 20% do 30%
2. Ugier sproszkowany od 45% do 50%
3. Woda, uzupełnienie wagowe do 100%

Składniki miesza się a następnie stosuje jako

2

powłokę ochronną. Środkiem zabezpieczającym od polakierowania należy pokryć dane elementy nie podlegające malowaniu, cienką warstwą za pomocą pędzla malarskiego, następnie można przystąpić do lakierowania natryskowego. Po zaschnięciu lakieru powłokę środka zabezpieczającego usuwa się za pomocą niemetalowej szpachli a następnie zmywa czystą wodą.

Mieszanina według projektu nie powoduje podrażnienia naskórka ciała. Środek zabezpieczający elementy nie podlegające malowaniu podczas lakierowania przedmiotu może być stosowany w kolejnictwie, stoczniach remontowych itp.

Zastrzeżenie patentowe

Środek zabezpieczający elementy nie podlegające malowaniu podczas lakierowania przedmiotu **znamienny tym**, że stanowi go mieszanina składników podanych w procentach wagowych, gliceryna od 20% do 30%, ugier w proszku od 45% do 50%, woda — uzupełnienie wagowe do 100%.