【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】令和2年4月9日(2020.4.9)

【公開番号】特開2018-168509(P2018-168509A)
【公開日】平成30年11月1日(2018.11.1)
【年通号数】公開・登録公報2018-042
【出願番号】特願2017-67768(P2017-67768)
【国際特許分類】
Ｄ０４Ｈ　3/16　(2006.01)
Ｄ０４Ｈ　3/007　(2012.01)
Ａ６１Ｆ　13/15　(2006.01)
Ａ６１Ｆ　13/51　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｄ０４Ｈ　3/16
Ｄ０４Ｈ　3/007
Ａ６１Ｆ　13/15　１００
Ａ６１Ｆ　13/51

【手続補正書】
【提出日】令和2年2月28日(2020.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記要件（Ｉ）（ＩＩ）（ＩＩＩ）を各々満たすプロピレン単独重合体、またはプロピレンランダム共重合体を含むスパンボンド不織布。
（Ｉ）結晶化温度が１００℃以上１２８℃以下である
（ＩＩ）分子量分布Mw/Mnが３以上１０以下である
（ＩＩＩ）ＭＦＲ（ＡＳＴＭ　Ｄ－１２３８、２３０℃、荷重２１６０ｇ）が４０ｇ／１０分～１００ｇ／１０分の範囲にある
【請求項２】
目付が２０ｇ／ｍ^{2}以下である請求項１に記載のスパンボンド不織布。
【請求項３】
炭素数１５以上２２以下の脂肪酸アミドを、前記プロピレン単独重合体またはプロピレンランダム共重合体に対して０．０５質量％以上５．０質量％以下含む、請求項１または請求項２に記載のスパンボンド不織布。
【請求項４】
前記結晶化温度が１２０℃以下である請求項１～請求項３のいずれか１項に記載のスパンボンド不織布。
【請求項５】
前記分子量分布Mw/Mnが４以上である請求項１～請求項４のいずれか１項に記載のスパンボンド不織布。
【請求項６】
請求項１～請求項５のいずれか１項に記載のスパンボンド不織布を含む衛生材料。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００４２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
１・・・押出機
２・・・紡糸口金
３・・・長繊維
４・・・冷却風
６・・・捕捉装置
７・・・吸引装置
８・・・スパンボンド不織布