【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】令和5年3月22日(2023.3.22)

【国際公開番号】WO2022/202618
【出願番号】特願2023-501448(P2023-501448)
【国際特許分類】
C01B 21/064(2006.01)
C08L101/00(2006.01)
C08K 3/38(2006.01)
【FI】
C01B 21/064 G
C08L101/00
C08K 3/38

【手続補正書】
【提出日】令和5年1月10日(2023.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
六方晶窒化ホウ素の一次粒子を含み、
比表面積が２．５m^2／ｇ以下であり、黒鉛化指数が２．０以下であり、純度が９９質量％以上であり、
５００℃に加熱した際の単位質量当たりの水分量が３００ｐｐｍ未満である、六方晶窒化ホウ素粉末。
【請求項２】
前記一次粒子の円形度が０．８以上である、請求項１に記載の六方晶窒化ホウ素粉末。
【請求項３】
２００℃に加熱した際の単位質量当たりの水分量が２５０ｐｐｍ未満である、請求項１又は２に記載の六方晶窒化ホウ素粉末。
【請求項４】
２０１～５００℃まで加熱した際の単位質量当たりの水分量が１００ｐｐｍ未満である、請求項１～３のいずれか一項に記載の六方晶窒化ホウ素粉末。
【請求項５】
一次粒子の平均粒子径が７．０μｍ以上である、請求項１～４のいずれか一項に記載の六方晶窒化ホウ素粉末。
【請求項６】
樹脂と、請求項１～５のいずれか一項に記載の六方晶窒化ホウ素粉末と、を含有する樹脂組成物。