

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
6. Oktober 2005 (06.10.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/092563 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B23K 35/34**,
35/36, C01F 7/54, C22C 21/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/002609

(22) Internationales Anmeldedatum:
11. März 2005 (11.03.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 013 841.9 20. März 2004 (20.03.2004) DE
10 2004 028 093.2 9. Juni 2004 (09.06.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **SOLVAY FLUOR GMBH** [DE/DE]; Hans-Böckler-
Allee 20, 30173 Hannover (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **SESEKE-KOYRO**,
Ulrich [DE/DE]; Eichendorffstrasse 3F, 30916 Isernhagen
(DE). **BECKER, Andreas** [DE/DE]; Martin-Ottens-Ring
7, 29331 Lachendorf (DE).

(74) Anwalt: **KULIK, Angelika**; Solvay Fluor GmbH, Hans-
Böckler-Allee 20, 30173 Hannover (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,
PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: NON-CORROSIVE AUXILIARY AGENTS FOR SOLDERING ALUMINIUM

(54) Bezeichnung: NICHTKORROSIVE HILFSSTOFFE ZUM ALUMINIUMLÖTEN

(57) Abstract: The invention relates to non-corrosive auxiliary agents based on alkali fluoroaluminates, for soldering aluminium and for refining aluminium alloys, to their production and to their use. According to the invention, said non-corrosive auxiliary agents contain metallates. To form the metallates, metal compounds of elements in the 2nd to 5th main groups of the periodic table or of elements in the sub-groups are used in the form of salts or oxides as co-reactants. In particular e.g., the halides, nitrates, carbonates, sulphates, phosphates, borates, hexafluorosilicates or oxides of said compounds are used. According to the invention, the metal compounds are introduced into the reaction mixture comprising of hydrofluoric acid, and/or alumina hydrate and/or an alkali compound. The time of the addition of the metal compound can be varied in accordance with the desired degree of functionalisation of the surface.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft nichtkorrosive Hilfsstoffe zum Aluminiumlöten und zur Veredelung von Aluminiumlegierungen auf Basis von Alkalifluoraluminaten, deren Herstellung sowie deren Verwendung. Die nichtkorrosiven Hilfsstoffe enthalten erfindungsgemäss Metallate. Zur Bildung der Metallate werden Metallverbindungen der Elemente der 2. bis 5. Hauptgruppe des PSE oder der Nebengruppenelemente in Form ihrer Salze oder Oxide als Reaktionspartner eingesetzt. Insbesondere werden z.B. deren Halogenide, Nitrate, Karbonate, Sulfate, Phosphate, Borate, Hexafluorosilikate oder Oxide verwendet. Erfindungsgemäss werden die Metallverbindungen in die Reaktionsmischung aus Flußsäure und/oder Tonerde-Hydrat und/oder Alkaliverbindung eingetragen, wobei der Zeitpunkt der Zugabe der Metallverbindung in Abhängigkeit vom gewünschten Funktionalisierungsgrad der Oberfläche variiert werden kann.

WO 2005/092563 A2

Nichtkorrosive Hilfsstoffe zum Aluminiumlöten

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf nichtkorrosive Hilfsstoffe auf Basis von Alkalifluoraluminaten zum Aluminiumlöten und/oder zur Veredlung von Aluminiumlegierungen, die Herstellung der Hilfsstoffe sowie deren Verwendung als Flußmittel zum Löten von Bauteilen aus Aluminium und Aluminiumlegierungen oder als Zusatz zum Einbringen von Metallen in Aluminiumlegierungen.

Baugruppen von Teilen aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen können durch Verlöten dieser Teile hergestellt werden. Üblicherweise verwendet man dazu ein Flux auf Basis von Fluoraluminat, welches die Oberfläche der miteinander zu verlötenden Bauteile von oxidischen Anhaftungen befreit.

Fluxe auf Basis von Kaliumfluoraluminat eignen sich besonders gut zum Löten von Aluminium oder magnesiumarmen Aluminiumlegierungen. Ein solches Verfahren wird im britischen Patent GB 1 438 955 offenbart. Die Herstellung von entsprechenden Flußmitteln wird beispielsweise von Willenberg, US-A 4,428,920 und Meshri, US-A 5,318 764 sowie Kawase, US-A 4,579,605 beschrieben. Magnesiumhaltige Aluminiumlegierungen können mit guten Ergebnissen verlötet werden unter Verwendung einer Flußmittelzusammensetzung, welche Cesium enthält. Der Zusatz von bestimmten Metallsilikaten in bestimmten Mengen kann das Lotmetall überflüssig machen.

Beim Verlöten geht man so vor, daß man auf die zu verbindenden Bauteile das Flußmittel sowie ein Lotmetall aufbringt. Das Flußmittel kann beispielsweise in Form einer Aufschlämmung, als wässrige Suspension, als Paste oder Pulver appliziert werden. Die Bauteile werden in der gewünschten Position zusammengefügt und erhitzt. Zunächst schmilzt das Flußmittel und reinigt die Oberfläche, dann schmilzt das Lot. Anschließend läßt man die Teile abkühlen.

Aufgabe der Erfindung ist es nichtkorrosive Hilfsstoffe, die als Flußmittel oder zur Veredelung von Legierungen einsetzbar sind, sowie ein Verfahren zur Herstellung dieser neuartigen nichtkorrosiven Hilfsstoffe auf Basis von Alkalifluoraluminaten bereitzustellen. Die neuartigen Hilfsstoffe sollen beispielsweise eine Verbesserung des Lotflusses sowie eine Vergütung der Oberfläche bewirken.

Die erfindungsgemäßen nichtkorrosiven Hilfsstoffe sind gekennzeichnet durch einen Gehalt an mitgefällten oder beigemischten Metallaten.

Die Herstellung dieser Hilfsstoffe auf Basis von Alkalimetallfluoraluminaten erfolgt durch an sich bekannte Herstellverfahren, indem die Reaktionspartner Fluorwasserstoff, Aluminiumhydroxid (Tonerde-Hydrat) und Alkaliverbindung, vorzugsweise Alkalihydroxid sowie mindestens eine Metallverbindung, vorzugsweise in Form ihrer Salze, z.B. Halogenide, Nitrate, Karbonate, Sulfate, Phosphate, Borate oder Hexafluorsilikate und/oder ihrer Oxide miteinander in Kontakt gebracht werden.

Die erfindungsgemäßen Hilfsstoffe werden vorzugsweise als Flußmittel zum Löten von Bauteilen aus Aluminium und/oder Aluminiumlegierungen verwendet, wobei auf Grund ihrer Zusammensetzung gleichzeitig eine Funktionalisierung der Oberflächen der zu verlötenden Bauteile erfolgt. Die erfindungsgemäßen Hilfsstoffe sind außerdem geeignet als Zusatz bei der Aluminiumherstellung oder als Zusatz zum Einbringen von Metallen in Aluminium zum Zwecke der Legierungsveredelung.

Üblicherweise erfolgt die Herstellung der Basisverbindung Alkalifluoraluminat, indem in einem ersten Verfahrensschritt Tonerde-Hydrat mit Flußsäure zu Fluoraluminiumsäure umgesetzt wird. Diese Fluoraluminiumsäure reagiert in einer Fällstufe mit einer wässrigen Alkaliverbindung woraufhin die gewünschten Alkalisalzen der komplexen Fluoride des Aluminiums ausgefällt werden.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Hilfsstoffe auf Basis von Alkalifluoraluminaten erfolgt dadurch, daß man Tonerde-Hydrat (Aluminiumoxid-Trihydrat) mit Fluorwasserstoff in Gegenwart von Alkaliverbindung zur Reaktion bringt, wobei in einer Ausführungsform erfindungsgemäß Metallverbindungen der 2. bis 5. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente, insbesondere Verbindungen von Strontium, Indium, Zinn, Antimon oder Wismuth, vorzugsweise in Form ihrer Salze, insbesondere ihrer Halogenide, Nitrate, Karbonate oder ihrer Oxide dem Reaktionsgemisch zugesetzt werden. In einer anderen Ausführungsform werden erfindungsgemäß Metallverbindungen der Nebengruppenele-

mente mit den Ordnungszahlen 21 bis einschließlich 30, der Ordnungszahlen 39 bis einschließlich 47 und/oder der Ordnungszahlen 57 bis einschließlich 79, vorzugsweise in Form ihrer Salze, insbesondere ihrer Halogenide, Nitrate, Karbonate und/oder Oxide dem Reaktionsgemisch zugesetzt. Geeignete Verbindungen der Nebengruppenelemente sind beispielsweise Verbindungen von Zirkonium, Niob, Cer, Yttrium oder Lanthan.

Die Metallverbindungen können sowohl als Einzelverbindung als auch in Kombination untereinander z.B. in Form von Mischungen in das Reaktionssystem eingetragen werden. Die Verwendung von komplexen Metallverbindungen, wie z.B. K_2ZrF_6 , K_2TiF_6 und/oder Abmischungen dieser untereinander ist ebenfalls möglich.

Ganz allgemein kann man sagen, daß alle Metallverbindungen der Haupt- und Nebengruppenelemente, welche elektrochemisch edler sind als das zu verlötende Bauteil aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen, geeignet sind, eine Funktionalisierung der Bauteiloberfläche zu erreichen. Die Funktionalisierung der Oberfläche entsteht dadurch, daß aufgrund der elektrochemischen Spannungsreihe das im Flußmittel enthaltene Metallion während des Aufschmelzvorganges mit der durch das Flußmittel aktivierten unedleren Oberfläche des Bauteils reagiert und zum Metall reduziert wird. Diese Redox-Reaktion ist bei Verwendung von Metallverbindungen der 2.Hauptgruppe wahrscheinlich nicht als vorrangig anzusehen, da hier andere Effekte, z.B. Erniedrigung der Oberflächenenergie den Vorrang haben.

Es ist ebenfalls denkbar, daß während des Schmelzvorganges, das ionisch gebundene Metall reduziert und dabei "einlegiert" wird.

Unter Funktionalisierung im Sinne der Erfindung ist z.B. zu verstehen:

- Veränderung der Oberflächeneigenschaften
- Verbesserung der Oberflächengüte
- Verbesserung des Lotflusses
- Hemmung des Wachstums von Mikroorganismen

Der Zeitpunkt der Zugabe der genannten Haupt- und/oder Nebengruppenverbindungen kann variiert werden. Die Zugabe kann zum Fluorwasserstoff, das ist vorteilhaft bei Verwendung von schwerlöslichen Metallverbindungen, oder nach Bildung der Fluoraluminiumsäure, der Eintrag erfolgt hier in das Gemisch aus Tonerde-Hydrat und Fluor-

wasserstoff, erfolgen. Die Zugabe der Metallverbindung in das Reaktionsgemisch aus Fluorwasserstoff, Tonerde-Hydrat und Alkaliverbindung ist ebenfalls möglich.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die Metallverbindungen nach Bildung der Fluoraluminiumsäure und vor der Zugabe der Alkaliverbindung in das Reaktionsgemisch eingetragen.

Als Alkaliverbindung werden Alkalisalze oder Alkalihydroxide, als Einzelsubstanz oder als Alkalisalz- oder Alkalihydroxidmischung in Form ihrer Lösungen oder als Feststoffe verwendet, wobei Alkali für Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium oder Caesium, vorzugsweise für Kalium, steht.

Zweckmäßigerweise geht man so vor, daß man eine wässrige Fluorwasserstoff-Lösung vorlegt, Tonerde-Hydrat (Aluminiumoxid-Trihydrat) und Haupt-und/oder Nebengruppenmetallverbindung zugibt und danach Alkalihydroxid, vorzugsweise Kaliumhydroxid, hinzufügt. Das ausgefällte kristalline Produkt wird abgetrennt und getrocknet.

Der Begriff „Alkalifluoraluminat“ bezieht sich insbesondere auf Alkalitetrafluoroaluminat, Alkalipentafluoroaluminat und Alkalihexafluoroaluminat, sowie deren Hydrate. Alkali steht für Lithium, Natrium, Kalium, Caesium oder Rubidium, vorzugsweise für Kalium. Durch Kombination der Alkalimetalle können die Eigenschaften der Alkalifluoraluminate als Flußmittel verändert werden. So kann z.B. durch Einbau von Caesium in eine Kaliumaluminiumfluorid-Matrix die Magnesiumtoleranz des Flußmittels erhöht werden.

In einer bevorzugten Ausführungsform werden in die Reaktionsmischung als Metallverbindung z.B. Zirkoniumoxid, Nioboxid, Lanthanoxid, Yttriumoxid oder Ceroxid eingebracht. Diese Oxide werden dem Reaktionsgemisch, vorzugsweise vor Zugabe der Kalilauge zugemischt.

In einer anderen Ausführungsform wird die Metallverbindung mit dem vorgelegten Fluorwasserstoff in Kontakt gebracht, also vor Zugabe der Tonerde in das Reaktionsgemisch eingetragen.

Die Metallverbindungen werden in Mengen bis zu 30 Gew.%, vorzugsweise 0,01 bis 20 Gew.%, bezogen auf Alkalifluoroaluminat eingesetzt.

Die Zugabemenge der Metallverbindung richtet sich nach dem Grad der gewünschten Funktionalisierung der Oberflächen in Abhängigkeit vom Anwendungszweck.

Es ist möglich, die Zugabemenge der Metallverbindungen so zu wählen, daß das Aluminium im Flußmittel vollständig substituiert werden kann.

In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Zugabe der Metallverbindungen z.B. der Metalloxide zu den Reaktionspartnern werden die Metalle in Form ihrer Metallate chemisch gebunden oder sind in Form von Beimischungen enthalten.

Es wurde gefunden, daß der Einbau der Metallionen in das Kaliumaluminiumfluorid-Kristallgitter erfolgt, wenn die Metallverbindungen vor der Zugabe der Alkaliverbindung, vorzugsweise Alkalihydroxid, insbesondere Kalilauge in das Reaktionssystem eingebracht werden.

Die Zugabe der Metallverbindungen als letzter Reaktionspartner läßt mehr physikalische Mischungen der Kaliumfluoraluminate unter teilweiser Bildung von Metalloxifluoriden entstehen, welche jedoch nicht so effektiv wirksam sind, weil diese auf Grund ihrer Inhomogenität, Hygroskopie, bzw. unterschiedlicher Löslichkeit zu inhomogenen Oberflächenfunktionalisierungen führen können.

Eine mechanische Mischung der Metallverbindungen mit den Alkalialuminiumfluoriden bzw. Alkalifluoraluminaten ist ebenfalls möglich, man erhält jedoch sehr inhomogene elementspezifisch hygroskopische Mischungen mit indifferenten Löslichkeiten.

Durch Variation des Anteils der Metallverbindungen z.B. des Oxidanteils und Kombinationen der verschiedenen Metallverbindungen können die anwendungstechnischen Eigenschaften des erfindungsgemäßen Hilfsstoffes variiert und gesteuert werden, so daß ein spezifisches Eigenschaftsprofil eingestellt werden kann.

Es wurde gefunden, daß bei Verwendung der erfindungsgemäßen Hilfsstoffe als Flußmittel, das Flußmittel neben seiner bekannten Wirkung, nämlich die Reinigung der Oberfläche durch Entfernen der Oxidschicht, in der Lage ist die Flußmittelaktivität, z.B. durch Beeinflussung der Viskosität und Beeinflussung der Oberflächenspannung des Lotmetalls, positiv zu verändern. Beispielsweise kann die Glätte der Oberfläche verbessert werden.

Dieser Effekt ist wahrscheinlich damit zu erklären, daß die in das Alkalifluoraluminat eingebauten Metallate während des Lötprozesses mit der gereinigten bzw. aktivierten Oberfläche der zu verlötenden Aluminiumbauteile eine elektrochemische Reaktion eingehen, so daß eine Oberflächenveränderung (Funktionalisierung) bewirkt wird. Diese funktionalisierte Oberfläche kann wiederum zu einer Verbesserung des Lotflusses (erhöhte Lotaktivität), eine verringerte Rauigkeit des erstarrten Flußmittels nach dem Lötprozeß oder auch eine Vergütung der Oberfläche bewirken, die ein nachträgliches „Conversion Coating“ unnötig machen.

Das Flußmittel kann in an sich bekannter Weise auf die zu verbindenden Bauteile aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen aufgebracht werden, z.B. durch Sprühen, Streichen oder Tauchen, in Form von wässrigen bzw. organischen Suspensionen.

Das Flußmittel kann ebenfalls mittels moderner Technologien, wie Plasma- oder Hochgeschwindigkeitssprühbeschichtung auf die zu verlötenden Bauteile aufgebracht werden.

Die Trockenapplikation mittels elektrostatischer Sprühtechnologie ist ebenfalls möglich.

Das Flußmittel kann auch in Form von wässrigen bzw. organischen Suspensionen, als Lack oder als Paste auf die zu verbindenden Bauteile appliziert werden.

Wässrige oder organische Aufschlämmungen enthalten zweckmäßigerweise 10 bis 75 Gew.-% des Flußmittels. Als organische Flüssigkeiten können die üblicherweise als organische Lösungsmittel verwendeten Substanzen wie Alkohole, insbesondere Methanol, Ethanol, Propanol oder Isopropanol sowie Polyole eingesetzt werden. Andere geeignete organische Flüssigkeiten sind beispielsweise Pyrrolidone oder Ether, z.B. Diethylenglycolmonobutylether, oder Ketone wie Aceton, oder Ester von Alkoholen, Diolen oder Polyolen.

Bei der Anwendung als Paste werden dem Flußmittel Bindemittel z.B. Ethylcellulose zugesetzt.

Mittels Filmbildnern, gewöhnlich Polymere, die in organischen Lösemitteln, z.B. Aceton löslich sind, können gegebenenfalls gleichzeitig mit dem Flußmittel Lotmetall oder Lotmetallvorstufen auf das Werkstück aufgebracht werden. Geeignete Polymere sind z.B.

Acrylate, Polyvinyle, Polyamine, Polyene, Polyisoprene oder ähnliche Verbindungen mit entsprechend funktionalisierten organischen Resten. Diese als Filmbildner bezeichneten organischen Verbindungen verdampfen grösstenteils während des Lötprozesses.

Als Lotmetall können z. B. Zink, Silicium, Kupfer, Aluminiumzink-, Aluminiumsilizium-Legierungen oder deren Kombinationen oder Lotmetallvorstufen wie z.B. Metallhexafluorosilikat im Flußmittel enthalten sein oder verwendet werden,

Die Löttemperatur ist abhängig vom verwendeten Lot oder dem lotbildenden Metall. Vorzugsweise wird oberhalb des Schmelzpunktes des Lotes bzw. der Umwandlungsphasen des Flußmittels oder seiner Abmischungen gelötet.

Unterhalb einer Lotmetall-Liquidustemperatur von 450 °C spricht man definitionsgemäß vom „Weichlöten“, darüber hinaus vom „Hartlöten“. Es gibt niedrigschmelzende Lote, wie z.B. Zink-Aluminium-Lote, die bereits ab 390 °C schmelzen oder reines Zink-Lot, das bereits ab 420 °C zum Verlöten verwendet werden kann. Bevorzugt lötet man bei 390 bis 620 °C, dabei herrscht Umgebungsdruck.

Flammlöten oder Ofenlöten, insbesondere unter inerter Atmosphäre (z.B. Stickstoff) sind geeignete Verfahrensprozesse.

Das erfindungsgemäße Hilfsmittel eignet sich als Flußmittel zum Löten von Bauteilen aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen sowohl in Gegenwart von Lot als auch ohne Lotzusatz, wenn die entsprechende Lotmetallvorstufe zugegeben wird.

Der erfindungsgemäße Hilfsstoff kann auch zum Einlegieren der entsprechenden Metalle in Aluminiumschmelzen oder Aluminiumlegierungen verwendet werden. Hierbei wird während des Schmelzens bzw. der Verflüssigung des Aluminiums aufgrund des Redoxpotentials des Metallates dieses zum Metall reduziert und somit als Legierungsbildner dem Aluminium zur Verfügung gestellt.

Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung erläutern, ohne sie in ihrem Umfang einzuschränken.

Beispiel 1: *Herstellung eines funktionellen Flussmittels,
hier: NOCOLOK®-Lanthan*

Rohstoff	Molmasse (g/mol)	Masse/g	Mol
Tonerde	78,003	39	0,5
KOH	56,105	72,02 (44,1%)	0,57
HF	20,006	89,5 (50,1%)	2,24
Lanthanoxid	325,81	0,85	0,0026
Wasser		225	

Durchführung:

Fluorwasserstoffsäure wurde in einem geeigneten, von aussen thermostatisierbarem Behälter, versehen mit Rührer und Tropftrichter und entsprechender Absicherung gegen Abdampfverlust von Fluorwasserstoff, vorgelegt, und mit 100g Wasser verdünnt.

Zu dieser Säurelösung wurde über den Tropftrichter die entsprechende Menge $\text{Al}(\text{OH})_3$ und zusätzliches Wasser, zum Kontrollieren der Exothermie, unter Rühren zudosiert. Danach erfolgte die portionsweise Zugabe von Lanthanoxid, gefolgt von der Addition der Kalilauge.

Diese Reaktionslösung wurde noch 30 Minuten nachgerührt und anschliessend filtriert. Der Filtrückstand ergab nach dem Trocknen bei 200 °C ein weisses Pulver mit einer Auswaage von 71 Gramm mit 0.73 % Lanthan.

Auswertung:

Zur analytischen Charakterisierung der neuartigen Flußmittel wurden die differenziale Thermoanalyse (DTA), das Röntgenbeugungsspektrum (XRD) und auch eine Raster-Elektronen-Mikroskop (REM) Oberflächenanalyse herangezogen. Die Werte wurden mit den Werten der bekannten NOCOLOK® Flussmittel verglichen.

Bemerkungen zum XRD:

Die XRD-Auswertung zeigte primär das Vorhandensein der Kaliumaluminiumphasen, KAIF_4 und der sogenannten Phase 1, die ebenfalls vom NOCOLOK® her bekannt sind.

Bemerkungen zum DTA:

Das DAT für NOCOLOK-Lanthan zeigte eine für NOCOLOK® bekannte Endothermie (Schmelzbereich) und einen charakteristischen Kurvenverlauf, der Rückschlüsse auf analoges Aufschmelzverhalten und Löfffähigkeit zulässt.

**Beispiel 2: Herstellung eines funktionellen Flussmittels,
hier: NOCOLOK®-Zirkonium****Chemikalien**

HF VE 50,1%	89,45 g
VE- Verdünnung (Verdünnung HF)	135,4 ml
Al(OH) ₃ Tonerdehydrat	39,0 g
K ₂ ZrF ₆	5,86 g
KOH 44,6%	73,6 g
VE-Wasser (Verdünnung KOH)	52,56 ml
VE-Wasser (Kühlwasser)	50 ml

Durchführung

In einem geeigneten Gefäß wurde Fluorwasserstoffsäure eingewogen und mit 135,4 ml VE-Wasser verdünnt. In die verdünnte HF-Lösung wurden nun unter Rühren bei ca. 170 U/min 39g Al(OH)₃ vorsichtig unter Temperaturkontrolle zudosiert. Anschliessend wurde die KOH- Lösung über einen Tropftrichter zudosiert. Nach einer Reaktionszeit von etwa 30 min wurde das K₂ZrF₆ portionsweise hinzugefügt und noch 30 Minuten nachgerührt. Der ausgefallene Feststoff wurde abfiltriert.

Der Filtrückstand ergab nach dem Trocknen bei 180 °C ein weisses Pulver mit einer Auswaage von 77 Gramm mit 0.42 % Zirkonium.

Bemerkungen zum XRD:

Diese XRD-Auswertung zeigte ebenfalls wie bei der Lathan-Verbindung von Beispiel 1 primär das Vorhandensein der Kaliumaluminiumphasen, KAIF_4 und der sogenannten Phase 1, die als NOCOLOK®-Phase bekannt sind.

Bemerkungen zum DTA:

Das DAT für NOCOLOK-Zirkonium zeigte ebenfalls eine für NOCOLOK® bekannte Endothermie (Schmelzbereich).

**Beispiel 3: Herstellung eines funktionellen Flussmittels,
hier: NOCOLOK®-Wismuth****Chemikalien**

89,3g HF 50,2%
100g VE-Wasser
39,0g $\text{Al}(\text{OH})_3$ W.W.
71,5g KOH 44,7
0,85g Bi_2O_3
80g Kühlwasser
48g Verdünnungswasser (vor KOH)

Durchführung

89,3g HF wurden in einem geeigneten Gefäß eingewogen und mit 100 g VE-Wasser verdünnt. Unter Rühren wurden 0,85 g Bi_2O_3 zugegeben, gefolgt von 39,0 g $\text{Al}(\text{OH})_3$ begleitet von 80 g Kühlwasser.

Anschließend wurde mit KOH die Fällung zum NOCOLOK®-Bi durchgeführt. Nach einer Nachreaktionszeit von 30 Minuten wurde der ausgefallene Feststoff abfiltriert.

Nach dem Trocknen bei 200 °C erhielt man 75,1 Gramm eines weissen Pulvers mit einem Wismuth-Gehalt von 0,75 %.

Bemerkungen zum XRD:

Diese XRD-Auswertung zeigte ebenfalls primär das Vorhandensein der Kaliumaluminiumphasen, KAIF_4 und der sogenannten Phase 1, die als NOCOLOK®-Phase bekannt sind.

Bemerkungen zum DTA:

Das DAT für NOCOLOK®-Wismuth zeigte ebenfalls eine für NOCOLOK® bekannte Endothermie (Schmelzbereich).

Verwendung der Flußmittel

Für die unten dargestellten Ergebnisse wurden 99,9 % Aluminium-Plättchen (Type 3003) der Dimension 25 x 25 mm bei 1 mm Stärke mit den entsprechenden neuartigen NOCOLOK®-Metallaten beschichtet (5 bzw. 10 g/m²) und in einem Laborofen verlötet nach dem bekannten NOCOLOK® CAB- Prozess.

REM-Oberflächenanalyse:

Vergleichende Oberflächenanalysen, die nach dem Löten durchgeführt wurden, zeigten, dass bei Verwendung von NOCOLOK®-Lanthan oder auch NOCOLOK®-Zirkonium weniger Rauigkeit und Kristallit-Bildung auftraten, als bei mit standardisiertem NOCOLOK® gelöteten Teilen.

Es wurde gefunden, daß die erfindungsgemäßen Hilfsstoffe bei ihrer Verwendung als Flußmittel (NOCOLOK®-Metallate) eine glattere Oberfläche erzeugen und somit einen verminderten Mikroorganismenbefall bei z.B. gelöteten Kondensatoren bewirken. Die Bildung von Neststrukturen (Ansammlung von Mikroorganismen) wird durch die glatte Oberfläche unterdrückt oder sogar verhindert. Das Wachstum der Mikroorganismen wird zusätzlich durch die intrinsisch cytokinetische Wirkung der Übergangsmetallionen gehemmt bzw. unterdrückt. In Summe kann hierdurch eine verbesserte Hygiene im Air-Conditioning-Betrieb erreicht werden.

Vergleichender Ausbreittest (Activity Test):

Bei diesem Test wurde eine definierte Menge (5 g/m^2) der zu untersuchenden Verbindung auf ein Aluminium Blech (Typ 3003) definierter Bemassung ($25 \times 25 \text{ mm}$) gegeben und im Laborofen unter definierten und konstanten Heizbedingungen (NOCOLOK® „Controlled Atmosphere Brazing“ [CAB] Konditionen) aufgeschmolzen. Die sich nach dem Lötzyklus ergebende Ausbreitfläche der wiedererstarteten Flußmittelschmelze wurde verglichen und gemessen.

Im Vergleich zu standardisiertem NOCOLOK® zeigten die erfindungsgemäßen Flußmittel (NOCOLOK®-Metallate) eindeutig eine quantitativ grössere Ausbreitungsfläche, was mit einer verbesserten Flußmittelaktivität (geringere Oberflächenspannung) interpretiert werden kann.

Für die praktische Anwendung bedeutet diese Vergrößerung der Ausbreitungsfläche, daß geringere Mengen des erfindungsgemäßen Flußmittels benötigt werden, wobei zusätzlich eine Funktionalisierung der zu verlötenden Oberfläche erzielt wird, die beispielsweise in Form einer Metallisierung der Oberfläche erfolgen kann.

Patentansprüche

1. Nichtkorrosive Hilfsstoffe zum Aluminiumlöten und/oder zur Veredlung von Aluminiumlegierungen auf Basis von Alkalifluoraluminaten, gekennzeichnet durch einen Gehalt an mitgefällten Metallaten.
2. Nichtkorrosive Hilfsstoffe nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen Gehalt an beigemischten Metallaten.
3. Nichtkorrosive Hilfsstoffe nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Metallate Verbindungen der Elemente der 2. bis 5. Hauptgruppe des PSE, insbesondere solche von Strontium, Indium, Zinn, Antimon und/ oder Wismuth enthalten sind.
4. Nichtkorrosive Hilfsstoffe nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Metallate Verbindungen der Nebengruppenelemente mit den Ordnungszahlen 21 bis 30, 39 bis 47 und/oder 57 bis 79, insbesondere von Zirkonium, Niob, Cer, Lanthan und/oder Yttrium enthalten sind.
5. Verfahren zur Herstellung von nichtkorrosiven Hilfsstoffen zum Aluminiumlöten und zur Veredelung von Aluminiumlegierungen auf Basis von Alkalifluoraluminaten, dadurch gekennzeichnet, daß Metallverbindungen aus der Gruppe der Verbindungen der Elemente der 2. bis 5. Hauptgruppe des PSE und /oder Verbindungen der Nebengruppenelemente mit den Ordnungszahlen 21 bis 30, 39 bis 47 und/oder 57 bis 79 mit mindestens einem der Reaktionspartner Tonerde-Hydrat, Fluorwasserstoff und/oder Alkaliverbindung in Kontakt gebracht werden.
6. Verfahren zur Herstellung von Hilfsstoffen nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallverbindungen in Form ihrer Salze, vorzugsweise ihrer Halogenide, Nitrate, Karbonate, Sulfate, Borate, Phosphate oder Hexafluorsilikate oder ihrer Oxide, sowohl als Einzelverbindungen, als Mischungen oder in Form von komplexen Metallverbindungen verwendet werden.
7. Verfahren zur Herstellung von Hilfsstoffen nach Anspruch 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß Strontium-, Indium-, Zinn-, Antimon- und /oder Wismuth-Verbindungen in Form ihrer Halogenide, Nitrate, Karbonate und/oder Oxide verwendet werden.

8. Verfahren zur Herstellung von Hilfsstoffen nach Anspruch 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß Zirkonium-, Niob-, Cer-, Lanthan- und/oder Yttrium-Verbindungen in Form ihrer Halogenide, Nitrate, Karbonate und/oder Oxide verwendet werden.

9. Verfahren zur Herstellung von Hilfsstoffen nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Alkaliverbindung Lithium-, Natrium-, Kalium-, Rubidium- und/oder Cesium-Verbindungen oder deren Mischungen verwendet werden.

10. Verfahren zur Herstellung von Hilfsstoffen nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß als Alkaliverbindung Alkalihydroxid, insbesondere Kaliumhydroxid verwendet wird.

11. Verfahren zur Herstellung von Hilfsstoffen nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallverbindungen in Mengen bis zu 30 Gew.%, vorzugsweise 0,01 bis 20 Gew.%, bezogen auf Alkalifluoraluminat, eingesetzt werden.

12. Verfahren zur Herstellung von Hilfsstoffen nach Anspruch 5 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallverbindung in das Reaktionsgemisch aus Tonerde-Hydrat und Fluorwasserstoff eingetragen wird.

13. Verfahren zur Herstellung von Hilfsstoffen nach Anspruch 5 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallverbindung in das Reaktionsgemisch aus Tonerde-Hydrat, Fluorwasserstoff und Alkalihydroxid eingetragen wird.

14. Verfahren zur Herstellung von Hilfsstoffen nach Anspruch 5 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallverbindung mit dem Fluorwasserstoff zur Reaktion gebracht wird und danach Tonerde-Hydrat und Alkalihydroxid zugeführt werden.

15. Verfahren zur Herstellung von Hilfsstoffen nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine mechanische Mischung der Metallverbindungen mit Alkalifluoraluminat erfolgt.

16. Verwendung der Hilfsstoffe gemäß Anspruch 1 bis 4 als Flußmittel zum Löten von Bauteilen aus Aluminium und/oder Aluminiumlegierungen oder als Zusatz bei der Aluminiumherstellung oder als Zusatz zur Veredlung der Aluminiumlegierungen.

17. Verwendung der Hilfsstoffe nach Anspruch 16 als Flußmittel zum Löten von Bauteilen aus Aluminium und/oder Aluminiumlegierungen, wobei diese als wässrige oder organische Suspension, als Lack, Paste oder als Trockensubstanz appliziert werden.

18. Verwendung der Hilfsstoffe nach Anspruch 16 als Zusatz zur Legierungsveredelung, wobei die Hilfsstoffe als Trockensubstanz eingesetzt werden.

19. Verwendung der Hilfsstoffe nach Anspruch 17 zur Funktionalisierung der Oberflächen der zu verlötenden Bauteile.