

25 kwietnia 1932 r.

2

EO4c 1/40

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 15722.

Kl. 37 b 1.

Zenon Hornicki
(Sambor, Polska).

37b 1/22

Pustak betonowy.

Zgłoszono 9 kwietnia 1931 r.

Udzielono 22 lutego 1932 r.

Istniejące pustaki betonowe bez osobnej izolacji dodatkowej posiadają tę wadę, iż ściany z nich zbudowane są wilgotne i zimne, przyczem użyteczność ich z przyczyny niemożności wbijania gwoździ znacznie jest zmniejszona, — przy pustakach zaś żużlowych, cieplejszych od pustaków z betonu zwykłego i zezwalających na wbijanie gwoździ, wytrzymałość ich jest bardzo zredukowana.

Pustak poniżej opisany usuwa wymienione wady.

Jedną jego ściankę *a* (fig. 1) lub kilka ścianek (fig. 2) wykonano z mieszaniny cementu i żuźła lub trocin drzewnych, cieplejszej od zwykłego betonu, a tem samem suchszej, a zarazem zezwalającej na wbija-

nie gwoździ. Resztę pustaka *b* (fig. 1 i 2) wykonano z betonu zwykłego.

Zastrzeżenie patentowe.

Pustak betonowy znamieny tem, że jego jedną ściankę *a* (fig. 1) lub więcej ścianek (fig. 2) wykonano z betonu żużlowego, trocinowego, gazobetonu lub innego materiału, który jest gorszym przewodnikiem ciepła od betonu zwykłego i względnie umożliwia także wbijanie gwoździ, a całą pozostałą część pustaka — z betonu nieprzepuszczającego wody lub zwykłego betonu.

Zenon Hornicki.

FIG. 1.




FIG. 2.




FIG. 3.

