



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2020-0120529
(43) 공개일자 2020년10월21일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C09K 11/02 (2006.01) B82Y 20/00 (2017.01)
B82Y 40/00 (2017.01)
(52) CPC특허분류
C09K 11/02 (2013.01)
B82Y 20/00 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2020-0042058
(22) 출원일자 2020년04월07일
심사청구일자 없음
(30) 우선권주장
1020190042755 2019년04월11일 대한민국(KR)

(71) 출원인
덕산네오룩스 주식회사
충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32
울산과학기술원
울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50
(72) 발명자
방은별
울산광역시 북구 상방6길 13-4(연암동) 201호
김도연
울산광역시 울주군 범서읍 대리2길 48(구영지구푸
르지오1단지) 102동 803호
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
특허법인 태웅

전체 청구항 수 : 총 12 항


(54) 발명의 명칭 III - V 계 양자점 제조를 위한 활성 나노 클러스터, 이를 포함하는 양자점 및 이들의 제조방법

(57) 요약

본 발명에 개시된 기술은 활성금속산화물-카르복실레이트를 포함하는 활성 나노 클러스터 및 이의 제조방법을 제공한다.

대표도 - 도1

Zinc Activation → Formation of Zn-oxo cluster



(52) CPC특허분류

B82Y 40/00 (2013.01)

(72) 발명자

박윤희

울산광역시 중구 난곡8길 20(태화동) 행운의집 302호

박중남

서울특별시 강남구 삼성로85길 11(대치동, 롯데캐슬아파트) 102동 103호

김강용

부산광역시 동래구 아시안드로181번가길 49(온천동)

최용훈

부산광역시 해운대구 재반로226번길 72(반여동, 현대일성아파트) 102동 801호

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1711091632
과제번호	2019R1A2C1010435
부처명	과학기술정보통신부
과제관리(전문)기관명	한국연구재단
연구사업명	(유형1-1)중견연구(연평균연구비 1억원 이내)
연구과제명	발광소자 맞춤형 차세대 InxGa1-xN 양자점 개발
기 여 율	1/1
과제수행기관명	울산과학기술원
연구기간	2019.03.01 ~ 2020.02.29

명세서

청구범위

청구항 1

활성금속산화물-카르복실레이트를 포함하는 활성 나노 클러스터.

청구항 2

제 1항에 있어서, 상기 활성금속산화물은 Zn, Mn, Cu, Fe, Ni, Co, Cr, Ti, Zr, Nb, Mo, Ru 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 활성금속의 산화물이며, 상기 활성금속산화물이 단독 또는 둘 이상을 혼합하여 포함하는 활성 나노 클러스터.

청구항 3

제 1항에 있어서, 상기 활성 나노 클러스터의 입자 평균 입경이 0.5nm 내지 2.5nm인 활성 나노 클러스터.

청구항 4

제 1항에 있어서, 상기 활성금속산화물-카르복실레이트는 하기 화학식 1로 나타내는 화합물을 포함하는 활성 나노 클러스터.

[화학식 1]



상기 화학식 1에서, T는 활성금속이고, x, y, z는 자연수이며, $x > y$ 이다.

청구항 5

제 4항에 있어서, 상기 활성금속산화물-카르복실레이트는 x의 값이 서로 상이한 2종 이상의 활성금속산화물을 포함하는 활성 나노 클러스터.

청구항 6

제 5항에 있어서, 상기 서로 상이한 2종 이상의 활성금속산화물의 x의 값이 2 내지 10인 활성 나노 클러스터.

청구항 7

제 1항에 있어서, 상기 활성 나노 클러스터가 활성금속 전구체와 카르복실산을 반응시켜 얻어지는 활성 나노 클러스터.

청구항 8

활성금속-카르복실레이트를 사용하여 얻어지는 활성금속산화물-카르복실레이트를 포함하는 활성 나노 클러스터의 제조방법.

청구항 9

활성금속 전구체와 카르복실산을 혼합하여 감압시키는 제 1-1 단계;

상기 제 1-1 단계 후에 혼합용액을 25℃ 내지 200℃로 승온하여 1차 반응시키는 제 1-2 단계; 및

상기 제 1-2 단계 후에 혼합용액을 200℃ 내지 500℃로 승온하여 2차 반응시키는 제 1-3단계;를 포함하는 활성 나노 클러스터의 제조방법.

청구항 10

제 8항에 있어서, 상기 활성금속-카르복실레이트는 활성금속 전구체와 카르복실산의 몰 비가 1:1 내지 1:3으로

제공되어 수득되는 활성 나노 클러스터의 제조방법.

청구항 11

제 1항 내지 제 7항 중 어느 한 항의 활성 나노 클러스터를 포함하는 양자점.

청구항 12

제 8항 내지 제 10항 중 어느 한 항의 활성 나노 클러스터의 제조방법을 포함하는 양자점의 제조방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 III-V 계 양자점 제조를 위한 활성 나노 클러스터, 이를 포함하는 양자점 및 이들의 제조방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 양자점(quantum dot, QD)이란 3차원적으로 제한된 크기를 가지는 반도체성 나노크기 입자로서, 벌크(bulk) 상태에서 반도체성 물질이 갖고 있지 않은 우수한 광학적, 전기적 특성을 나타낸다. 예를 들면, 양자점은 같은 물질로 만들어지더라도 입자의 크기에 따라서 방출하는 빛의 색상이 달라질 수 있다. 이와 같은 특성에 의해 양자점은 차세대 고효율 발광 다이오드(light emitting diode, LED), 바이오센서(bio sensor), 레이저, 태양전지 나노소재 등으로 주목받고 있다.

[0003] 또한, 양자점은 일반적으로 사용되고 있는 유기물질 계열의 형광 염료(fluorescent dye)와 비교하여 다양한 장점을 가지고 있다. 크기 조절에 의한 양자제한 효과를 통하여 동일 조성의 양자점에서 다양한 스펙트럼을 방출할 수 있으며, 유기물질의 염료와 비교하여 ~80%의 매우 높은 양자효율과 색 순도가 매우 우수한 발광 스펙트럼의 확보가 가능하다. 아울러 양자점은 무기물 계열의 반도체 조성이므로 유기물 계열의 형광 염료와 비교하여 100배~1000배 정도로 우수한 광 안정성을 가질 수 있다.

[0004] 주기율표 상에서 II족의 원소와 VI족의 원소들로 구성되는 II-VI족 화합물 반도체 조성을 이용한 양자점은 높은 발광효율과 광안정성, 가시영역의 빛을 낼 수 있는 소재로서 현재까지 가장 많은 연구가 진행되어 왔다.

[0005] 대표적인 II-VI족 화합물 반도체 양자점에 대한 연구는 높은 발광효율 및 안정성 등의 이점으로 많은 주목을 끌며 진행되어 왔지만, Cd²⁺ 및 Se²⁻ 등을 함유하고 있어 환경 유해성 및 독성 차원에서 심각한 문제점이 야기될 뿐만 아니라, 바이오 분야로 응용할 경우 인체에 유해한 영향을 미칠 수 있으므로 최근에는 II-VI족 양자점을 대체할 수 있는 III-V 계의 화합물 반도체 양자점이 많이 연구되고 있다.

[0006] 그러나 통상적인 III-V족 반도체 나노 결정은 전구체부터 수득된 나노 결정에 이르기까지 산소와 수분에 민감한 영향을 받고 합성 과정 또한 단순하지 않다.

[0007] 또한, 나노 결정의 성장 속도 조절이 용이하지 않아 발광 파장 영역이 제한적이며, 다양한 크기 분포로 인하여 색 순도가 낮기 때문에 발광 소자로서의 응용에 제한적이었다. 따라서, 산소와 수분에 대한 민감도를 낮출 수 있는 새로운 재료에 대한 개발이 요구되고 있다. 또한, 나노 결정의 성장 속도를 제어할 수 있고, 균일한 크기로 성장시킬 수 있는 기술 개발이 절실히 요구되고 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0008] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-1462658호 (등록일 2014.11.11)
(특허문헌 0002) 대한민국 공개특허 제10-2018-0095955호 (공개일 2018.08.28)

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0009] 본 발명의 일 측면은 반치폭(FWHM)이 개선되고 높은 양자효율(Quantum Efficiency)을 얻을 수 있는 III-V계 양자점 합성에 이용되는 활성 나노 클러스터를 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [0010] 본 발명의 다른 측면은 전술한 활성 나노 클러스터의 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [0011] 본 발명의 또 다른 측면은 활성 나노 클러스터를 이용하여 반치폭(FWHM)이 개선되고 높은 양자효율(Quantum Efficiency)을 가지는 III-V계 양자점을 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [0012] 본 발명의 또 다른 측면은 반치폭(FWHM)이 개선되고 높은 양자효율 (Quantum Efficiency)을 얻을 수 있는 III-V계 양자점을 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [0013] 본 발명의 또 다른 측면은 전술한 III-V족계 양자점의 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

- [0014] 본 발명의 일 측면에 따르면, 활성금속산화물-카르복실레이트를 포함하는 활성 나노 클러스터를 제공한다.
- [0015] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 전술한 활성 나노 클러스터를 포함하는 양자점을 제공한다.
- [0016] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, III족원소, V족원소 및 다양한 산화수를 가질 수 있는 활성금속을 포함하고, 상기 III족원소와 상기 활성금속의 몰 비가 1 : 3 내지 1 : 30인 시드를 가지는 III-V족계 양자점을 제공한다.
- [0017] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 활성금속-카르복실레이트를 열분해하여 얻어지는 활성금속산화물-카르복실레이트를 포함하는 활성 나노 클러스터를 형성하는 전구체단계; 및 상기 전구체단계에서 제조된 전구체용액에 III족원소 전구체 및 V족원소 전구체 용액을 주입하여 활성금속과 III족원소 및 V족원소가 합금된 시드를 형성하는 시드형성단계;를 포함하는 III-V족계 양자점의 제조방법을 제공한다.
- [0018] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, III족원소 및 V족원소를 포함하는 시드; 및 상기 시드의 외면에 형성되는 III족원소, V족원소를 포함하는 성장층;을 포함하는 밴드갭 제어층을 가지고, 상기 밴드갭 제어층을 구성하는 상기 시드 또는 성장층 중 적어도 하나에 다양한 산화수를 가질 수 있는 활성금속을 포함하는 III-V족계 양자점을 제공한다.
- [0019] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, III족원소, V족원소, 다양한 산화 수를 가질 수 있는 활성금속을 포함하고, Al, Ga, Ti, Mg, Na, Li 및 Cu로 구성되는 군에서 선택되는 하나 이상의 추가원소가 도핑된 시드를 가지며, 상기 양자점은 발광파장이 500nm 내지 650nm이고, 반치폭은 50nm 이하인 III-V족계 양자점을 제공한다.
- [0020] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, III족원소, V족원소, 다양한 산화 수를 가질 수 있는 활성금속을 포함하고, Al, Ga, Ti, Mg, Na, Li 및 Cu로 구성되는 군에서 선택되는 하나 이상의 추가원소가 포함된 시드를 가지는 III-V족계 양자점으로서, 상기 활성금속의 원료물질은 하기 화학식 1으로 나타내는 화합물을 포함하는 활성 나노클러스터 용액인 III-V족계 양자점을 제공한다.
- [0021] [화학식 1] $T_xO_y(\text{Carboxylate})_z$
- [0022] 상기 화학식 1에서, T는 Zn, Mn, Cu, Fe, Ni, Co, Cr, Ti, Zr, Nb, Mo, Ru 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되고, x, y, z는 자연수이며, $x > y$ 이다.
- [0023] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 활성금속-카르복실레이트를 열분해하여 얻어지는 활성금속산화물-카르복실레이트를 포함하는 활성 나노 클러스터를 형성하는 전구체단계; 및 상기 전구체단계에서 제조된 전구체용액에 III족원소 전구체, V족원소 전구체 및 Al, Ga, Ti, Mg, Na, Li 및 Cu로 구성되는 군에서 선택되는 하나 이상의 추가원소를 포함한 용액을 주입하여 활성금속과 III족원소 및 V족원소가 합금되고, 상기 추가원소가 포함된 시드를 형성하는 시드형성단계;를 포함하는 III-V족계 양자점의 제조방법을 제공한다.

발명의 효과

- [0024] 본 발명의 일 측면에 따른 활성 나노 클러스터는 효율적으로 양자점을 형성하며 양자점의 성장이 빠르게 포화되는 것을 억제하여 반치폭을 개선시키고 양자효율을 증대시키는 효과가 있다.
- [0025] 본 발명의 다른 측면에 따른 활성 나노 클러스터는 활성금속-카르복실레이트를 가열하여 일정 시간 열분해함으로써 효과적으로 제조될 수 있다.
- [0026] 또한, 본 발명의 다른 측면에 따른 III-V계 양자점은 급격한 전구체 고갈을 억제하여 반치폭(FWHM)이 개선되고

높은 양자효율(Quantum Efficiency)을 가지게 된다.

[0027] 또한, 본 발명의 다른 측면에 따른 III-V 계 양자점의 제조방법은 간단한 열분해를 통해 반응성 높은 반응 매개를 합성함으로써 종래의 고효율 양자점을 합성하기 위한 방법보다 대량 생산에 보다 적합하다는 장점이 있다.

[0028] 또한, 본 발명의 다른 측면에 따른 III-V 계 양자점은 Al, Ga, Ti, Mg, Na, Li, Sn 및 Cu로 구성되는 군에서 선택되는 하나 이상의 추가원소를 포함한 용액을 주입하여 격자 불일치를 줄이고, 시드 내부의 표면결함을 제어함으로써 반치폭(FWHM)을 개선시키고 양자효율(Quantum Efficiency)을 증대시키는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0029] 도 1은 본 발명의 일 측면에 따른 활성 나노 클러스터의 제조방법을 나타내는 모식도이다.

도 2는 본 발명의 일 측면에 따른 활성 나노 클러스터를 확인하기 위하여 실시예 1에서 제조한 용액으로부터 MALDI-TOP(Matrix Assisted Laser Desorption-Time of Flight) 데이터를 구하여 도시한 그래프이다.

도 3은 본 발명의 실시예 4의 양자점 중 시드와 비교예 2의 양자점 중 시드에 대한 UV 및 PL spectrum을 측정한 그래프이다.

도 4는 본 발명의 실시예 4의 양자점과 비교예 2의 양자점을 제조하여 UV 및 PL spectrum을 측정한 그래프이다.

도 5는 본 발명의 실시예 5의 양자점과 비교예 3의 양자점을 제조하여 PL spectrum을 측정한 그래프이다.

도 6은 본 발명의 실시예 5의 양자점에 있어 시드, 성장층, 셸 형성 단계별 PL spectrum을 측정한 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0030] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 활성 나노 클러스터 및 양자점의 제조방법을 상세하게 설명하면 다음과 같다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예들에 한정되지 않는다.

[0031] 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다. 도면에서 여러 층 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내었다. 그리고 도면에서, 설명의 편의를 위해, 일부 층 및 영역의 두께를 과장되게 나타내었다.

[0032] 또한, 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 또는 "상에" 있다고 할 때, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 반대로 어떤 부분이 다른 부분 "바로 위에" 있다고 할 때에는 중간에 다른 부분이 없는 것을 뜻한다. 또한, 기준이 되는 부분 "위에" 또는 "상에" 있다고 하는 것은 기준이 되는 부분의 위 또는 아래에 위치하는 것이고, 반드시 중력 반대 방향을 향하여 "위에" 또는 "상에" 위치하는 것을 의미하는 것은 아니다.

[0033] 또한, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.

[0034] 또한, 명세서 전체에서, "평면상"이라 할 때 이는 대상 부분을 위에서 보았을 때를 의미하며, "단면상"이라 할 때 이는 대상 부분을 수직으로 자른 단면을 옆에서 보았을 때를 의미한다.

[0035] 본 발명에서 "활성금속 전구체"란 활성금속을 반응시키기 위하여 미리 제조되는 화합물질로, 활성금속을 포함하는 모든 화합물을 지칭하는 개념이다.

[0036] <본 발명의 제1측면>

[0037] 본 발명의 제1측면은 활성금속산화물-카르복실레이트를 포함하는 활성 나노 클러스터이다. 본 발명에서 활성금속이란 양자점 제조시에 시드, 활성층, 셸 등에 포함되어 반치폭이 개선되고 양자효율의 향상에 기여하는 활성을 가진 금속산화물-카르복실레이트에서의 금속으로 사용될 수 있는 금속을 지칭한다.

[0038] 활성금속은 다양한 산화 수를 가질 수 있는 Zn, Mn, Cu, Fe, Ni, Co, Cr, Ti, Zr, Nb, Mo, Ru 및 이들의 조합이 이루는 군에서 선택되는 적어도 하나가 사용될 수 있다.

[0039] 또한, 상기 활성금속산화물은 Zn, Mn, Cu, Fe, Ni, Co, Cr, Ti, Zr, Nb, Mo, Ru 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 활성금속의 산화물이며, 본 발명에서 활성 나노클러스터는 상기 활성금속산화물이 단독 또는

둘 이상을 혼합하여 포함할 수 있다.

- [0040] 본 발명에서 "클러스터(cluster)"란 단일 원자, 분자 또는 다른 종류의 원자가 수백 내지 수천 개 이내로 뭉쳐 있거나 결합되어 있는 입자를 의미한다. 이러한 클러스터의 입자 평균입경은 일례로 1.5nm 이하인 것이 바람직하고, 평균입경의 하한치는 0.5nm인 것이 양자점의 성장이 빠르게 포화되는 것을 억제할 수 있어 보다 바람직하다.
- [0041] 활성 나노 클러스터는 활성금속산화물-카르복실레이트를 포함한다. 이 때, 활성금속산화물-카르복실레이트는 하기 화학식 1로 나타내는 화합물을 포함한다.
- [0042] [화학식 1] $T_xO_y(\text{Carboxylate})_z$
- [0043] 상기 식에서, T는 활성금속이고, 카르복실레이트(Carboxylate)는 카르복실산의 염이나 에스테르로서, 카르복실산의 염은 일반식 $M(\text{RCOO})_n$ 을 가지며, 카르복실레이트 에스테르는 RCOOR' 의 일반식을 가지고, M은 금속이고, n은 자연수이며, R과 R'는 수소가 아닌 유기그룹이다.
- [0044] 이 때, x, y, z는 자연수이고, $x > y$ 이고, $x+y=z$ 또는 $2x=2y+z$ 이다.
- [0045] 또한, 상기 활성금속산화물-카르복실레이트는 x의 값이 서로 상이한 2종 이상의 활성금속산화물을 포함할 수 있다.
- [0046] 예를 들어, 상기 서로 상이한 2종 이상의 활성금속산화물의 x의 값이 2 내지 10일 수 있다.
- [0047] 상기 x값이 서로 상이한 2개 이상의 활성금속산화물은 $x+y=z$ 의 관계를 각각 만족할 수 있다. 일례로, $\text{Zn}_4\text{O}(\text{carboxylate})_5$, $\text{Zn}_7\text{O}_2(\text{carboxylate})_9$ 등을 포함할 수 있다.
- [0048] 상기 x값이 서로 상이한 2개 이상의 활성금속산화물은 $2x=2y+z$ 의 관계를 각각 만족할 수 있다. 일례로, $\text{Zn}_4\text{O}(\text{carboxylate})_6$, $\text{Zn}_7\text{O}_2(\text{carboxylate})_{10}$ 등을 포함할 수 있다.
- [0049] 본 발명에서 사용하는 용어 “활성 나노클러스터”는 활성금속산화물-카르복실레이트를 칭한다.
- [0050] 참고로, 상기 활성금속산화물은 활성금속 전구체와 카르복실산을 반응시켜 활성금속-카르복실레이트를 합성하고, 이를 열분해하여 활성금속산화물-카르복실레이트의 형태를 거쳐 활성금속산화물의 입자 형태로 모두 전환되므로 이러한 활성금속산화물을 통상 사용하게 된다.
- [0051] 한편, 본 발명에서는 상기 열분해 온도의 다단 제어를 통해 활성금속산화물-카르복실레이트를 포함하는 용액(이하, 활성 나노클러스터 용액이라고 함)을 형성하고, 해당 활성 나노클러스터 용액을 활성금속산화물의 원료물질로 사용하는 것에 하나의 기술적 특징을 제공할 수 있다.
- [0052] 종래와 달리, 상기 활성 나노클러스터 용액을 사용함에 따라 III족원소와 V족원소간 합금 결합을 가지는 양자점을 제조할 수 있으며, 그 결과 반치폭(FWHM)이 개선되고 양자효율 (Quantum Efficiency)을 높이고, 양자점의 성장이 빠르게 포화되는 것을 억제하여 효율적으로 양자점을 성장시키는 효과를 제공할 수 있다.
- [0053] 이 때, 활성 나노클러스터 용액은 상기 활성금속산화물-카르복실레이트와 활성금속-카르복실레이트를 포함한다.
- [0054] 일례로, 활성금속으로 아연을 사용한 예를 들어보면, 활성금속 전구체인 Zn acetate와 carboxylate로서 올레익산의 반응에 의해 Zn oleate가 우선 합성된다. 이를 2단계의 온도제어에 의해 열분해시키면 $\text{Zn}_4\text{O}(\text{carboxylate})_5$, $\text{Zn}_7\text{O}_2(\text{carboxylate})_9$, $\text{Zn}_4\text{O}(\text{carboxylate})_6$, $\text{Zn}_7\text{O}_2(\text{carboxylate})_{10}$ 과 같은 활성 나노클러스터가 합성되며 최종 반응물로서 ZnO나노파티클을 수득하게 된다. 따라서 Zn oleate가 모두 ZnO 나노파티클로 변환되기에 앞서 활성 나노클러스터로서 활성금속산화물-카르복실레이트는 용액 내에 미반응 Zn oleate(전술한 활성금속-카르복실레이트에 해당)가 혼합된 상태로 존재하게 된다.
- [0055] 실제로, 활성 나노클러스터 용액에 포함되는 활성금속산화물-카르복실레이트와 활성금속-카르복실레이트의 함량비는 활성금속 전구체의 활성화에 따른 무게 변화를 측정하여 확인할 수 있다. 일례로, MALDI-TOP(Matrix Assisted Laser Desorption-Time of Flight)를 이용하여 측정한 결과를 나타낸 도 2를 참조하면, 활성화시 기준의 검은색 그래프에서도 나타나는 975m/z 뿐만 아니라 빨간색 그래프처럼 1683m/z, 3020m/z에서 피크를 확인할 수 있으며, 각 피크를 적분해서 넓이를 비교해서 존재비를 계산한 결과, 전체 피크 중에서 $\text{Zn}_4\text{O}(\text{carboxylate})_6$, $\text{Zn}_7\text{O}_2(\text{carboxylate})_{10}$ 을 각각 나타내는 1683m/z, 3020m/z 피크가 차지하는 Mass 분포가 80%

정도인 것으로 확인되었다.

- [0056] 즉, 본 측면에서 활성금속산화물-카르복실레이트는 활성금속-카르복실레이트보다 매스분포가 더 높고, 바람직하게는 60 : 40 내지 99:1의 비로 포함된다.
- [0057] 즉, 상기 활성 나노클러스터는 양자점 제조시 반치폭(FWHM)이 개선되고 양자효율 (Quantum Efficiency)을 높일 수 있다. 또한, 양자점의 성장이 빠르게 포화되는 것을 억제하여 효율적으로 양자점이 성장하게 된다. 즉, 양자점의 반치폭은 일례로 50nm 이하, 바람직하게는 30nm 내지 45nm, 보다 바람직하게는 34nm 내지 45nm이다.
- [0058] <본 발명의 제2측면>
- [0059] 본 발명의 제2측면은 본 발명은 활성금속-카르복실레이트를 사용하여 얻어지는 활성금속산화물-카르복실레이트를 포함하는 활성 나노클러스터의 제조방법을 나타낸다.
- [0060] 다시 말해, 활성 나노 클러스터는 활성금속 전구체를 카르복실산과 반응시켜 활성금속산화물-카르복실레이트를 제조한 후 이를 열분해하여 제조된다. 구체적으로 제조방법은 제1-1 단계, 제1-2단계, 제1-3단계 및 제1-4단계를 포함한다. 각 단계의 명칭은 각 단계를 다른 단계와 구별하기 위하여 부여한 명칭으로 각 단계의 기술적인 모든 의미를 포함하는 것은 아니다.
- [0061] 상기 제1-1단계는 활성금속 전구체와 카르복실산을 혼합하여 감압시키는 단계이다.
- [0062] 활성금속 전구체는 예를 들면, 활성금속이 아연인 경우 디메틸 아연(dimethyl zinc), 디에틸 아연(diethyl zinc), 아연 아세테이트(Zinc acetate), 아연 아세테이트 이수화물(Zinc acetate dihydrate), 아연 아세틸아세토네이트 (Zinc acetylacetonate), 아연 아세틸아세토네이트 수화물(Zinc acetylacetonate hydrate), 아연 아이오다이드(Zinc iodide), 아연 브로마이드(Zinc bromide), 아연 클로라이드(Zinc chloride), 아연 플루오라이드(Zinc fluoride), 아연 플루오라이드 사수화물(Zinc fluoride tetrahydrate), 아연 카보네이트(Zinc carbonate), 아연 시아나이드(Zinc cyanide), 아연 나이트레이트(Zinc nitrate), 아연 나이트레이트 육수화물(Zinc nitrate hexahydrate), 아연 옥사이드(Zinc oxide), 아연 과옥사이드(Zinc peroxide), 아연 퍼클로레이트(Zinc perchlorate), 아연 퍼클로레이트 육수화물(Zinc perchlorate hexahydrate), 아연 설페이트(Zinc sulfate), 디페닐 아연(Diphenyl zinc), 아연 나프탈레이트(Zinc naphthenate), 아연 올레이트(Zinc oleate) 및 아연 스테아레이트(Zinc stearate)로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상일 수 있다.
- [0063] 이에 활성금속이 아연이 아닌 경우도 동일하게 적용될 수 있다.
- [0064] 카르복실산은 활성금속 전구체와 반응하여 활성금속-카르복실레이트를 만들기 위해 필요하며, 팔미트산, 미리스테인산, 올레인산, 스테아릭산 등이 사용될 수 있다.
- [0065] 상기 제1-1단계에서 활성금속 전구체와 카르복실산은 일례로 1:1 내지 1:3의 몰 비로 혼합하여 혼합용액으로 제조한다. 상기 범위를 벗어나는 경우 미반응된 여분의 염 혹은 산이 의도하지 않게 이후 공정에 참여할 수 있는 문제점이 발생한다.
- [0066] 이 때, 감압되는 압력은 일례로 100 torr 내지 0.001 torr가 바람직하다. 상기 범위를 벗어나는 경우 불순물 혹은 추가 생성된 생성물의 제거가 원활하지 않다는 문제점이 발생한다.
- [0067] 제1-2단계는 제1-1단계 후의 혼합용액을 제1온도로 승온한 뒤 혼합용액을 1차 반응시키는 단계이다. 제1온도의 범위는 사용하는 카르복실산의 종류에 따라 상이하지만, 일례로 상온(25℃) 내지 200℃가 바람직하다. 이 때 압력은 그대로 유지된다. 또한 이 때 승온시간은 일례로 10분 내지 1시간이고, 반응시간은 일례로 10분 내지 3시간이 바람직하다.
- [0068] 제1-3단계는 제1-2단계 후의 혼합용액을 제1온도보다 높은 제2 온도로 승온한 뒤 혼합용액을 2차반응시키는 단계이다. 제2온도의 범위는 일례로 200℃ 내지 500℃ 범위 내일 수 있고, 상기 제1 온도보다 높은 온도인 것이 바람직하다. 이 때 압력은 그대로 유지된다. 또한 이 때 승온시간은 일례로 10분 내지 1시간이고, 반응시간은 일례로 10분 내지 3시간이 바람직하다.
- [0069] 제1-4단계는 불활성 분위기 하에서 혼합용액을 용매에 주입한 후 제3 온도로 온도를 낮추는(감온) 단계이다. 상기 용매는 혼합용액의 농도를 조절하기 위한 것으로, 배위성 용매 및 비배위성 용매 모두 가능하며, 일반적으로 옥타데센이 사용될 수 있다. 제3 온도의 범위는 상온일 수 있고, 압력은 상압을 유지할 수 있다. 감온 시간은 20분 내지 2시간이 바람직하다.

- [0070] 제1-4단계 후에 [화학식 1] $T_xO_y(\text{Carboxylate})_z$ 를 포함하는 활성 나노 클러스터 용액이 제조된다. 도 1은 본 실시예의 활성 나노 클러스터가 생성되는 모식도이다. 이에 따르면, 활성금속 전구체와 카르복실산을 반응시켜 얻은 고체 상태의 활성금속-스테아레이트를 140℃에서 녹이고, 이후 320℃에서 활성화시켜 활성 나노 클러스터를 형성한 것을 확인할 수 있다.
- [0071] 본 발명은 활성 나노클러스터를 사용하여 양자점을 제조할 수 있다. 상기 양자점은 시드 및 셸을 포함하고 이때 셸은 선택적으로 포함될 수 있으며, 시드는 전술한 활성 나노클러스터에서 유래한 활성금속이 합금화되어 포함된다.
- [0072] 다른 측면에서, 본 발명은 활성 나노클러스터의 제조방법을 사용하여 활성 나노클러스터를 제조할 수 있고, 이를 통해 양자점을 제조할 수 있다.
- [0073] <본 발명의 제3측면>
- [0074] 본 발명의 제3측면은 제1측면에 따른 활성 나노 클러스터를 이용하여 합성된 III-V족계 양자점이다.
- [0075] 제3측면의 양자점은 시드 및 셸을 포함한다. 이 때 셸은 선택적으로 포함될 수 있으며, 시드에 전술한 활성 나노 클러스터에서 유래한 활성금속이 합금화되어 포함된다.
- [0076] 여기서 상기 활성금속은 다양한 산화 수를 가질 수 있는 Zn, Mn, Cu, Fe, Ni, Co, Cr, Ti, Zr, Nb, Mo, Ru 및 이들의 조합이 이루는 군에서 선택되는 적어도 하나가 사용될 수 있다.
- [0077] 본 발명에서 상기 시드는 상기 III족원소 : 활성금속의 몰 비는 일례로 1 : 3 내지 1 : 30일 수 있고, 바람직하게는 1:3 내지 1:20일 수 있고, 더욱 바람직하게는 1 : 4 내지 1 : 15일 수 있고, 보다 바람직하게는 1 : 5 내지 1 : 10일 수 있다. 활성금속의 농도가 상기 범위를 초과하는 경우 양자점의 생장이 제한되는 문제점이 있고, 상기 범위 미만에서는 생장이 빠르게 포화되고 결정 격자의 안정성이 떨어져 양자점의 효율이 떨어지는 문제가 있다.
- [0078] 활성화된 활성금속 전구체는 본 발명의 제1 측면에서 설명한 화학식 1의 활성금속산화물-카르복실레이트를 포함하는 활성 나노 클러스터일 수 있다.
- [0079] 시드는 III족원소인 Al, Ga, In, Ti 또는 이들의 조합과 V족원소인 P, As, Sb, Bi 또는 이들의 조합된 물질, 예를 들면, GaN, GaP, GaAs, GaSb, AlN, AlP, AlAs, AlSb, InN, InP, InAs, InSb 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 이원소 화합물; GaNP, GaNAs, GaNSb, GaPAs, GaPSb, AlNP, AlNAs, AlNSb, AlPAs, AlPSb, InNP, InNAs, InNSb, InPAs, InPSb, InGaP 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 삼원소 화합물; 및 GaAlNAs, GaAlNSb, GaAlPAs, GaAlPSb, GaInNP, GaInNAs, GaInNSb, GaInPAs, GaInPSb, GaAlNP, InAlNP, InAlNAs, InAlNSb, InAlPAs, InAlPSb 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 사원소 화합물로 이루어진 군에서 선택된 물질에 활성금속이 합금화되어 있다.
- [0080] 활성금속은 III족원소 또는 그 조합, V족원소 또는 그 조합과 합금화될 때 시드 내에서 결정 격자를 안정화시키고 결함을 보완하는 역할을 하는 것으로 보인다. 이 때, 활성금속은 활성 나노 클러스터 유래의 활성금속이다.
- [0081] 또한 시드의 III족원소와 V족원소의 몰 비는 일례로 1 : 0.5 내지 1 : 1.2일 수 있고, 바람직하게는 1 : 0.7 내지 1 : 1일 수 있다. III족원소와 V족원소의 몰 비가 상기 범위를 초과하는 경우 원하는 파장대의 양자점을 얻기 힘들다는 문제가 있고, 상기 범위 미만인 경우 고른 생장이 억제된다는 문제가 있다.
- [0082] 추가적으로 시드에는 추가원소를 포함할 수 있다. 추가원소는 시드 내에 포함되어 함량에 따라 양자점의 특성을 변화시킨다. 시드에 추가원소, 예를 들면, Al, Ga, Ti, Mg, Na, Li, Cu 등의 원소가 포함되는 경우 격자불일치를 막아 표면 결함을 줄여 양자효율을 높이는 효과가 있다.
- [0083] 이 때 시드의 III족원소 : 추가원소의 몰 비는 일례로 1 : 0.2 내지 1 : 0.8일 수 있고, 바람직하게는 1 : 0.3 내지 1 : 0.6일 수 있다. 시드의 III족원소와 추가원소의 몰 비가 상기 범위를 초과하거나 미만인 경우 효과적으로 격자 불일치를 막아주지 못하여 양자효율의 변화가 없을 수 있다.
- [0084] 셸은 시드의 외면을 감싸며 형성된다. 셸은 II-VI족 반도체, III-V족 반도체 및 IV-VI족 반도체 물질로 이루어지는 군에서 선택되는 하나일 수 있다. 셸은 시드 외면을 코팅함으로써 나노 결정의 표면 결함을 방지하여 안정성을 증가시킬 수 있다.
- [0085] II족원소로는 Zn, Cd, Hg, Mg 또는 이들의 조합으로 이루어지는 군에서 하나가 사용될 수 있으며, III족원소로는

Al, Ga, In, Ti 또는 이들의 조합으로 이루어지는 군에서 선택되는 하나가, 그리고 IV족원소로는 Si, Ge, Sn, Pb 또는 이들의 조합으로 이루어지는 군에서 선택되는 하나가 사용될 수 있으며, VI족원소로는 O, S, Se, Te 또는 이들의 조합으로 이루어지는 군에서 선택되는 하나가 사용될 수 있다.

- [0086] 본 발명에서 상기 셀은 II-VI족 반도체를 사용하는 것이 바람직하다. 이 때, 상기 시드의 III족원소와 셀 형성에 이용되는 전구체의 VI족원소의 몰 비는 일례로 1 : 3 내지 1 : 20일 수 있고, 바람직하게는 1 : 5 내지 1 : 15일 수 있고, 보다 바람직하게는 1 : 8 내지 1 : 10일 수 있다. 셀 코팅에 이용되는 전구체의 몰 비가 상기 비율보다 초과하거나 미만일 경우 균일한 셀 코팅이 이루어지지 않는 문제점이 있다.
- [0087] 본 측면에서 CdS, CdSe, CdTe, ZnS, ZnSe, ZnTe, ZnSeS, PbS, PbSe, PbSeS, PbTe, GaAs, GaP, InP, InGaP, InZnP, InAs, CuS, InN, GaN, InGaN, AlP, AlAs, InAs, GaAs, GaSb, InSb, AlSb, HgS, HgTe, HgCdTe, ZnCdS, ZnCdSe, CdSeTe, CuInSe₂, CuInS₂, AgInS₂, SnTe 등이 셀 물질로 사용가능하다.
- [0088] 활성금속 합금 III-V족 양자점에서 양자점의 평균 직경은 일례로 1.5nm 내지 5nm이고, 셀만의 두께는 일례로 0.5nm 내지 5nm, 또는 0.5nm 내지 1nm인 것이 바람직하다. 상기 범위를 벗어나는 경우 발광과장이 안 맞거나, 효율이 떨어진다.
- [0089] 본 측면에 따른 양자점은 발광과장이 일례로 500nm 내지 650nm, 또는 540nm 내지 650nm이고, 반치폭은 일례로 50nm 이하, 30nm 내지 45nm, 또는 34 내지 45nm이다.
- [0090] <본 발명의 제4측면>
- [0091] III-V족 양자점의 제조방법은 전구체단계, 시드형성단계, 셀형성단계 및 정제단계를 포함한다. 각 단계의 명칭은 각 단계를 다른 단계와 구별하기 위하여 부여한 명칭으로 각 단계의 기술적인 모든 의미를 포함하는 것은 아니다.
- [0092] 전구체단계는 본 발명의 제2 측면에서 정의한 화학식 1의 활성 나노클러스터를 제조하는 단계이다. 활성 나노클러스터는 활성금속-카르복실레이트를 열분해하여 제조된다. 전구체단계는 본 발명의 제2측면에서 살펴본 바와 같이 제1-1단계, 제1-2단계, 제1-3단계, 제1-4단계와 동일하며, 구체적인 설명은 생략한다.
- [0093] 시드형성단계는 전구체단계에서 제조된 전구체용액에 III족원소 전구체 및 V족원소 전구체 용액을 주입하여 활성금속과 III족원소 및 V족원소가 합금된 시드를 형성하는 단계이다. 시드형성단계는 제2-1단계, 제2-2단계, 제2-2단계 및 2-4단계를 포함한다.
- [0094] 제2-1단계는 활성 나노 클러스터 용액과 III족원소 전구체용액 및 용매를 혼합하여 교반하는 단계이다. 활성 나노 클러스터 용액은 전술한 바와 같다.
- [0095] III족원소 전구체용액은 III족원소 전구체, 용매 및 계면활성제를 포함한다. III족원소 전구체는 III족원소의 할로겐염 등 III족원소가 포함된 전구체 모두가 사용될 수 있다.
- [0096] III족원소가 인듐인 경우, 상기 인듐 전구체는 일례로 인듐 아세틸아세토네이트(Indium(III) acetylacetonate), 인듐 클로라이드(Indium(III) chloride), 인듐 아세테이트(Indium(III) acetate), 트리메틸 인듐(Trimethyl indium), 알킬 인듐(Alkyl Indium), 아릴 인듐(Aryl Indium), 인듐 미리스테이트(Indium(III) Myristate), 인듐 미리스테이트 아세테이트(Indium(III) Myristate Acetate) 및 인듐 미리스테이트 2 아세테이트(Indium(III) Myristate 2 Acetate)로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있고, 바람직하게는 인듐 아세틸아세토네이트(Indium(III) acetylacetonate)일 수 있다.
- [0097] 용매는 2,6,10,15,19,23-헥사메틸테트라코산(Squalane), 1-옥타데센(ODE), 트리오틸아민(TOA), 트리부틸포스핀 옥사이드, 옥타데센, 옥타데실아민, 트리오틸포스핀(TOP) 및 트리오틸포스핀 옥사이드(TOPO)로 이루어지는 군에서 선택되는 하나 이상일 수 있다.
- [0098] 계면활성제는 선택적으로 사용될 수 있으며, 카르복실산(carboxylic acid)계 화합물, 포스폰산(phosphonic acid)계 화합물이거나, 이들 두 화합물의 혼합물일 수 있다.
- [0099] 카르복실산계 화합물은 일례로 올레익산(Oleic acid), 팔미틱산(Palmitic acid), 스테아릭산(Stearic acid), 리놀레익산(Linoleic acid), 미리스틱산(Myristic acid) 및 라우릭산(Lauric acid)으로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상일 수 있고, 상기 포스폰산계 화합물은 일례로 헥실포스폰산(Hexylphosphonic acid), 옥타데실포스폰산(Octadecylphosphonic acid), 테트라데실포스폰산(Tetradecylphosphonic acid), 헥사데실포스폰산(hexadecylphosphonic acid), 데실포스폰산(Decylphosphonic acid), 옥틸포스폰산(Octylphosphonic acid) 및

부틸포스포산(Butylphosphonic acid)으로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상일 수 있다.

- [0100] 제2-2단계는 제2-1단계의 용액을 감압하면서 A온도까지 5분 내지 20분간 승온시킨 후 50분 내지 100분간 반응시키는 단계이다. A온도는 일례로 100℃ 내지 150℃이다. 상기 범위보다 낮은 온도에서는 전구체 안의 불순물이 제거되지 않을 가능성이 있으며, 온도 범위보다 높을 경우 용액의 농도가 변하여 효율적인 양자점 성장에 방해가 될 수 있다.
- [0101] 제2-3단계는 불활성 분위기에서 제2-2단계의 용액을 B온도까지 수초 내지 1시간동안 승온시키고, V족원소 전구체용액을 주입하는 단계이다. B온도는 A온도보다 높으며, 200℃ 내지 400℃인 것이 바람직하다. 상기 온도 범위보다 낮은 온도일 경우 양자점 형성이 효과적으로 일어나지 않으며, 상기 온도보다 높을 경우 발광파장 제어에 어려움이 있다.
- [0102] V족원소 전구체용액은 V족원소 전구체 및 용매를 포함한다. V족원소 전구체는 일례로 트리스(트리메틸실릴)포스핀((Tris(trimethylsilyl)phosphine, TMSP), 아미노포스핀, 백린(white phosphorus), 트리스(피라졸릴)포스판(Tri(pyrazolyl)phosphane), 칼슘 포스파이드(calcium phosphide) 등의 유기금속인(organometallic phosphorus)이 사용될 수 있다.
- [0103] 이 때, V족원소 전구체 용액에 알킬포스핀(alkylphosphine)계 계면활성제를 함께 첨가할 수 있고, 같이 첨가하면 V족원소와 알킬포스핀계 계면활성제가 결합하여 새로운 유기 복합체를 형성하게 되고, 이로써 더욱 안정적인 반응이 가능하여 대량 생산에 더욱 적합해진다. 상기 알킬포스핀계 계면활성제의 종류에 따라 양자점의 크기를 조절할 수 있다. 상기 알킬포스핀계 계면활성제는 이에 한정되지는 않지만, 트리에틸 포스핀(triethyl phosphine), 트리부틸 포스핀(tributyl phosphine), 트리옥틸 포스핀(trioctyl phosphine), 트리페닐 포스핀(triphenyl phosphine) 및 트리스클로헥실 포스핀(tricyclohexyl phosphine)으로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상일 수 있다.
- [0104] 상기 V족 원소 전구체 용액의 용매는 일례로 트리옥틸포스핀(TOP), 트리부틸포스핀(TBP), 옥타데센(ODE), 아민류(primary amine, secondary amine, third amine) 등이 사용될 수 있으며, V족원소 전구체 용액의 물 농도는 일례로 0.001M 내지 2M가 바람직하다.
- [0105] 이 때, 활성금속과 V족원소의 몰비가 일례로 1 : 0.02 내지 1 : 0.006, 1 : 0.03 내지 1 : 0.005가 되도록 하는 것이 바람직하다. 상기 범위를 벗어나는 경우 불균일한 양자점이 형성되는 문제가 발생할 수 있다.
- [0106] 셀형성단계는 시드형성단계 후 시드표면에 셀을 형성하는 단계이다. 셀형성단계는 제4-1단계, 제4-2단계 및 제4-3단계를 포함한다.
- [0107] 제4-1단계는 셀을 III족원소 전구체 용액과 V족원소 전구체용액 중 하나 또는 모두를 주입하여 형성하거나, II족원소 전구체 용액과 VI족원소 전구체용액 중 하나 또는 모두를 주입하여 형성한다. 즉, 셀은 II족원소 전구체 또는/및 VI족원소 전구체 또는 III족원소 전구체 또는/및 V족원소 전구체를 주입하여 형성된다.
- [0108] 상기 셀은 II-VI족 반도체로 이루어지는 것이 바람직하다.
- [0109] 이 때, 상기 시드의 III족원소와 셀 형성에 이용되는 전구체의 VI족원소의 몰 비는 일례로 1 : 3 내지 1 : 20일 수 있고, 바람직하게는 1 : 5 내지 1 : 15일 수 있고, 보다 바람직하게는 1 : 8 내지 1 : 10일 수 있다. 셀 코팅에 이용되는 전구체의 몰비가 상기 비율보다 초과하거나 미만일 경우 균일한 셀 코팅이 이루어지지 않는 문제점이 있다.
- [0110] 한편 II족원소와 VI족원소로 셀을 형성할 경우, II족원소는 활성 나노클러스터 형성에 관여한 미반응의 II족원소가 남아있어 별도로 주입하지 않아도 II족원소의 포함이 가능하다.
- [0111] 제4-2단계는 제4-1단계에서의 용액을 X℃까지 10 내지 30분 동안 승온시킨후 2시간 내지 4시간 동안 반응시키는 단계이다. X온도의 범위는 200℃ 내지 400℃가 바람직하다. 상기 온도 범위를 벗어날 경우 효과적인 셀 코팅이 되지 않는 문제점이 있다.
- [0112] 제4-3단계는 제4-1단계에서의 용액을 불활성 기체로 블로잉 해주면서 상온까지 식히는 단계이다. 불활성 기체로 블로잉 해주지 않을 경우 높은 온도에서 공기의 주입으로 인해 양자점 표면이 산화되는 문제점이 있다.
- [0113] 정제단계는 제5-1단계, 제5-2단계, 제5-3단계를 포함한다.
- [0114] 제5-1단계는 셀형성단계 이후의 용액을 원심분리가 가능한 용기에 담고 일례로 알코올류의 용매 및 극성 용매(예를

들면, 2-프로판올)를 첨가하여 원심분리시켜 상층액을 버리고 침전물을 얻는 단계이다.

[0115] 또한 원심분리시에 회전수는 일례로 1000rpm 내지 20000rpm가 바람직하다.

[0116] 제5-2단계는 침전물을 헥산, 톨루엔, 옥타데칸, 헵탄 등의 유기용매에 녹이는 단계이다.

[0117] 제5-3단계는 제5-1단계와 제5-2단계를 적어도 1회 이상 반복한 후 비극성 용매에 녹은 상태로 보관하는 단계이다.

[0118] <본 발명의 제5측면>

[0119] 본 발명의 제5측면은 제1측면에 따른 활성 나노 클러스터를 이용하여 합성된 III-V족계 양자점이다.

[0120] 제5측면의 양자점은 III족원소 및 V족원소를 포함하는 시드; 및 상기 시드의 외면에 형성되는 III족원소, V족원소를 포함하는 성장층;을 포함하는 밴드갭 제어층을 가지고, 상기 밴드갭 제어층을 구성하는 시드 및 성장층 중 적어도 하나에 다양한 산화수를 가질 수 있는 활성금속을 포함하는 III-V족계 양자점이다.

[0121] 본 발명에서 사용하는 용어 “밴드갭 제어층”은 시드와 성장층을 가지고, 밴드갭을 제어하여 개선된 반치폭과 발광 효율을 제공하는 층을 의미한다.

[0122] 상기 성장층은 시드의 외면에서 성장한 반도체층으로서 성장층은 III족원소 또는 이들의 조합 및 V족원소 또는 이들의 조합으로 이루어진 III-V족 반도체층이고, 시드에 포함된 III족원소 및 V족원소와 동일한 종류의 반도체 물질로 이루어질 수 있으며, 활성금속을 포함할 수 있다. 또한, 활성금속은 시드 및 성장층 중에 적어도 하나는 포함되어야 한다.

[0123] 활성화된 활성금속 전구체는 본 발명의 제1측면에서 설명한 화학식 1의 활성금속 산화물-카르복실레이트를 포함하는 활성 나노클러스터일 수 있다.

[0124] 시드는 본 발명의 제3측면에 개시된 시드와 중복되는 기재는 생략한다. 시드에는 추가원소를 더 포함할 수 있다. 추가원소는 시드 내에 포함되어 함량에 따라 양자점의 특성을 변화시킨다. 시드에 추가원소, 예를 들면, Al, Ga, Ti, Mg, Na, Li, Cu 등의 원소가 포함되는 경우 격자불일치를 막아 표면 결함을 줄여 양자효율을 높이는 효과가 있다.

[0125] 이 때 시드의 III족원소 : 추가원소의 몰 비는 일례로 1 : 0.2 내지 1 : 0.8일 수 있고, 바람직하게는 1 : 0.3 내지 1 : 0.6일 수 있다. 시드의 III족원소와 추가원소의 몰 비가 상기 범위를 초과하거나 미만인 경우 효과적으로 격자 불일치를 막아주지 않아 양자효율의 변화가 없을 수 있다.

[0126] 성장층은 시드의 외면에서 성장한 반도체층으로서 성장층은 III족원소 또는 이들의 조합 및 V족원소 또는 이들의 조합으로 이루어진 III-V족 반도체층이고, 시드에 포함된 III족원소 및 V족원소와 동일한 종류의 반도체 물질로 이루어질 수 있으며, 활성금속을 포함한다. 이때의 활성금속도 시드에 포함된 활성금속과 동일한 종류로 이루어질 수 있다.

[0127] 활성금속은 III족원소 또는 그 조합과 V족원소 또는 그 조합과 합금화될 때 시드 내에서 결정 격자를 안정화시키고 결함을 보완하는 역할을 한다.

[0128] 이 때 밴드갭 제어층의 III족원소와 밴드갭 제어층의 활성금속의 몰 비는 일례로 1 : 0.2 내지 1 : 2일 수 있고, 바람직하게는 1 : 0.2 내지 1 : 1일 수 있고, 보다 바람직하게는 1 : 0.5 내지 1 : 1일 수 있다. 활성금속의 농도가 상기 범위를 초과하는 경우 성장층의 성장이 억제되어 나노 결정의 파장을 조절하기 어려우며, 미만인 경우 발광효율이 낮아질 수 있다.

[0129] 또한, 밴드갭 제어층의 III족원소와 밴드갭 제어층의 V족원소의 몰 비는 일례로 1 : 0.5 내지 1 : 2일 수 있고, 바람직하게는 1 : 0.5 내지 1 : 1일 수 있고, 보다 바람직하게는 1 : 0.6 내지 1 : 1일 수 있다. 밴드갭 제어층의 V족원소의 농도가 상기 범위를 초과하는 경우 합성된 양자점의 안정성이 낮아지는 문제가 있으며, 미만인 경우 충분한 V족 전구체가 주입되지 않아 성장의 어려움이 있을 수 있다.

[0130] 이 때 밴드갭 제어층에 포함되는 성장층의 두께는 일례로 0.5nm 내지 2.5nm이고, 바람직하게는 1nm 내지 2nm일 수 있다. 상기 범위를 초과하는 경우 원하는 파장대보다 적색 이동하는 문제가 있고, 상기 범위 미만인 경우 양자점의 안정성이 떨어지는 문제점이 있다.

[0131] 밴드갭 제어층에 포함되는 성장층에 활성금속이 포함될 경우, 밴드갭 제어층의 III족원소와 활성금속의 몰 비는 일례로 1 : 0.2 내지 1 : 2일 수 있고, 바람직하게는 1 : 0.2 내지 1 : 1일 수 있고, 보다 바람직하게는 1 :

0.3 내지 1 : 0.8일 수 있다. 활성금속의 농도가 상기 범위를 초과하는 경우 성장층의 성장이 억제되어 나노 결정의 파장을 조절하기 어려우며, 미반인 경우 발광효율이 낮아질 수 있다.

[0132] 밴드갭 제어층에 포함되는 성장층은 추가원소를 더 포함할 수 있다. 추가원소는 성장층 내에 포함되어 함량에 따라 양자점의 특성을 변화시킨다. 성장층에 활성금속 이외의 추가원소, 예를 들어, Al, Ga, Ti, Mg, Na, Li, Cu 등의 원소가 포함되는 경우 성장층의 성장을 촉진시키고 발광 파장을 변화시킬 수 있다.

[0133] 이에 따라, 일 실시예에서 시드에서의 각 원소의 몰 비는 일례로 In : Zn : P = 1 : 8 : 0.7일 수 있고, 밴드갭 제어층의 각 원소의 몰 비는 일례로 In : Zn : P = 1 : 0.7 : 0.9일 수 있다.

[0134] 셀은 시드와 성장층, 즉 밴드갭 제어층의 외면을 감싸며 형성된다. 상기 셀은 본 발명의 제2측면에서 설명한 바와 같다.

[0135] 본 측면에 따른 양자점은 발광파장이 일례로 500nm 내지 650nm, 또는 540nm 내지 650nm이고, 반치폭은 일례로 50nm 이하, 30nm 내지 45nm, 또는 34nm 내지 45nm이다.

[0136] <본 발명의 제6측면>

[0137] 활성금속 합금 III-V족 양자점의 제조방법은 전구체단계, 시드형성단계, 성장층형성단계, 셀형성단계 및 정제단계를 포함한다. 여기서 시드형성단계 및 성장층형성단계를 합쳐 밴드갭 제어층 형성단계라 칭할 수 있다. 각 단계의 명칭은 각 단계를 다른 단계와 구별하기 위하여 부여한 명칭으로 각 단계의 기술적인 모든 의미를 포함하는 것은 아니다. 특히 전구체단계는 활성금속 전구체와 별개의 개념으로 해석된다.

[0138] 전구체단계는 본 발명의 상기 제2측면에서 정의한 화학식 1의 활성 나노 클러스터를 제조하는 단계일 수 있다. 전구체단계는 본 발명의 제2측면에서 살펴본 바와 같이 제1-1단계, 제1-2단계, 제1-3단계 및 제1-4단계와 동일하며, 구체적인 설명은 생략한다.

[0139] 시드형성단계는 전구체단계에서 제조된 전구체용액에 III족원소 전구체 및 V족원소 전구체 용액을 주입하여 활성금속과 III족원소 및 V족원소가 합금된 시드를 형성하는 단계이다. 시드형성단계는 제2-1단계, 제2-2단계, 제2-3단계 및 제2-4단계와 동일할 수 있고, 구체적인 설명은 생략한다.

[0140] 성장층 형성단계는 시드형성단계 후 시드 외면에 성장층을 형성시키는 단계이다. 성장층은 시드의 외면에서 성장한 반도체층으로서 성장층은 III족원소 또는 이들의 조합 및 V족원소 또는 이들의 조합으로 이루어진 III-V족 반도체층이고, 시드에 포함된 III족원소 및 V족원소와 동일한 종류의 반도체 물질로 이루어질 수 있으며, 활성금속을 포함한다. 이 때의 활성금속도 시드에 포함된 활성금속과 동일한 종류로 이루어질 수 있다.

[0141] 성장층은 시드형성단계의 용액에 후술할 III족원소-활성금속-V족원소(이하, 3-M-5라 한다) 복합용액을 주입하여 형성시킨다.

[0142] 3-M-5 복합용액에서 III족원소와 활성금속의 몰 비는 일례로 1 : 0.2 내지 1 : 0.8이 바람직하고, 활성금속과 V족원소의 몰 비는 일례로 1 : 1 내지 1 : 1.5인 것이 바람직하다. 상기 범위를 벗어나는 몰 비의 경우 성장층의 성장이 고르게 일어나지 않아 불균일한 양자점이 합성되는 문제점이 있다.

[0143] 3-M-5 복합용액을 시드형성단계 후의 B온도의 용액에 주입하여 반응시키고, 불활성 분위기에서 C온도로 감온한다. C온도의 범위는 일례로 130℃ 내지 170℃가 바람직하다. C온도로 감온하는 이유는 셀 전구체를 주입하기 위한 것으로, 상기 온도 범위보다 온도가 높을 경우 균일한 셀 코팅이 이루어지지 않아 반치폭이 넓어지는 문제점이 있다.

[0144] 한편, 3-M-5 복합용액은 III족원소, 활성금속 및 V족원소가 혼합된 용액으로서, 3-M-5 복합용액의 제조방법은 제3-1단계, 제3-2단계, 제3-3단계, 제3-4단계 및 제3-5단계를 포함한다.

[0145] 제3-1단계는 III족원소 전구체, 활성금속 전구체 및 용매를 주입하여 교반하는 단계이다.

[0146] III족원소 전구체는 III족원소의 할로겐염 또는 III족원소가 포함된 전구체가 모두 사용될 수 있다. III족원소가 인듐인 경우, 상기 인듐 전구체는 일례로 인듐 아세틸아세토네이트(Indium(III) acetylacetonate), 인듐 클로라이드(Indium(III) chloride), 인듐 아세테이트(Indium(III) acetate), 트리메틸 인듐(Trimethyl indium), 알킬 인듐(Alkyl Indium), 아릴 인듐(Aryl Indium), 인듐 미리스테이트(Indium(III) Myristate), 인듐 미리스테이트 아세테이트(Indium(III) Myristate Acetate) 및 인듐 미리스테이트 2 아세테이트(Indium(III) Myristate 2 Acetate)로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있고, 바람직하게는 인듐 아세틸아세토네이트

(Indium(III) acetylacetonate)일 수 있다.

- [0147] 활성금속 전구체는 활성금속이 포함된 화합물이 비제한적으로 사용될 수 있고, 활성금속은 Zn, Mn, Cu, Fe, Ni, Co, Cr, Ti, Zr, Nb, Mo 및 Ru로 구성되는 군에서 선택되는 적어도 하나 이상의 금속이 사용될 수 있다. 예를 들어, 활성금속이 Zn인 경우 아연 아세테이트(Zn acetate), Zn(acac)(Zn(acetylacetonate))등이 사용될 수 있다. 이 때, 아연 아세테이트(Zn acetate)보다 acac 기반의 전구체를 사용할 때 손쉽게 In-Zn 카르복실레이트가 합성되는 장점이 있다.
- [0148] 제3-1단계의 용매는, 일례로 2,6,10,15,19,23-헥사메틸테트라코산(Squalane), 1-옥타데센(ODE), 트리옥틸아민(TOA), 트리부틸포스핀 옥사이드, 옥타데센, 옥타데실아민, 트리옥틸포스핀(TOP) 및 트리옥틸포스핀 옥사이드(TOPO)로 이루어지는 군에서 선택되는 하나 이상일 수 있다.
- [0149] 제3-2단계는 제3-1단계의 용액을 감압시키면서 α 온도로 5 내지 20분간 승온시킨 후 50 내지 100분간 반응시키는 단계이다. α 온도는 일례로 100℃ 내지 150℃일 수 있고, 110℃ 내지 130℃인 것이 바람직하다. 이 단계에서 승온 감압하는 이유는 전구체 안에 남아있는 소량의 불순물들을 제거하는 동시에 In-Zn 카복실레이트가 합성되게 하기 위함이다. 상기 온도 범위 이상일 경우 용매의 양이 달라져 농도가 바뀔 수 있고, 상기 온도보다 낮을 경우 불순물이 제대로 제거되지 않을 수 있다.
- [0150] 제3-3단계는 제3-2단계의 용액을 불활성 분위기로 치환한 후 β 온도로 승온하는 단계이다. β 온도는 추후 첨가할 V족 전구체의 반응성을 고려할 때 250℃ 내지 300℃ 내외인 것이 순간적인 시드 생성에 바람직하다.
- [0151] 제3-4단계는 제3-3단계의 용액에 V족원소 전구체 용액을 주입하여 상온(25도)에서 10분 내지 100분 동안 반응시키는 단계이다. 이러한 상온 조건은 V족원소 전구체의 높은 반응성으로 인해 In-Zn-P가 particle 형태로 가지 않도록 하기 위함이다.
- [0152] 제3-3단계의 V족원소 전구체용액은 V족원소 전구체 및 용매를 포함한다. V족원소 전구체는 일례로 트리스(트리메틸실릴)포스핀(TMSP), 아미노 포스핀, 백린, 트리(피라졸릴)포스핀(Tri(pyrazolyl)phosphane), 칼슘 포스파이드(calcium phosphide) 등의 유기금속인(organometallic phosphorus)이 사용될 수 있다.
- [0153] 이 때, V족원소 전구체 용액에 알킬포스핀(alkylphosphine)계 계면활성제를 함께 첨가할 수 있으며, 병용하면 V족원소와 알킬포스핀계 계면활성제가 결합하여 새로운 유기 복합체를 형성하게 되고, 이로써 더욱 안정적인 반응이 가능하여 대량 생산에 더욱 적합해진다. 상기 알킬포스핀계 계면활성제의 종류에 따라 양자점의 크기를 조절할 수 있다.
- [0154] 상기 V족원소 전구체 용액에 알킬포스핀계 계면활성제를 함께 첨가할 수 있으며, 병용하면 V족원소와 알킬포스핀계 계면활성제가 결합하여 새로운 유기 복합체를 형성하게 되고, 이로써 더욱 안정적인 반응이 가능하여 대량 생산에 더욱 적합해진다. 상기 알킬포스핀계 계면활성제의 종류에 따라 양자점의 크기를 조절할 수 있다.
- [0155] 상기 알킬포스핀계 계면활성제는 이에 한정되지는 않지만, 트리에틸 포스핀(triethyl phosphine), 트리부틸 포스핀(tributyl phosphine), 트리옥틸 포스핀(trioctyl phosphine), 트리페닐 포스핀(triphenyl phosphine) 및 트리스클로헥실 포스핀(tricyclohexyl phosphine)으로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상일 수 있다.
- [0156] 또한, V족원소 전구체 용액에 대한 용매는 일례로 TOP, TBP, ODE, 아민류(primary amine, secondary amine, third amine)등이 사용될 수 있으며, V족원소 전구체 용액의 몰 농도는 0.001M 내지 2M가 바람직하다.
- [0157] 이 때, III족원소와 활성금속의 몰 비가 1 : 0.2 내지 1 : 0.8가 되도록 하는 것이 바람직하다. 바람직하게는 1 : 0.3 내지 1 : 0.6일 수 있다. III족원소와 활성금속의 몰 비가 상기 범위를 만족하지 않을 경우 효과적으로 격자 불일치를 막아주지 못하여 양자효율의 변화를 제공하지 못할 수 있다.
- [0158] 활성금속과 V족원소의 몰 비는 일례로 1 : 1 내지 1 : 1.5인 것이 바람직하다. 상기 범위를 벗어나는 몰 비의 경우 성장층의 성장이 고르게 일어나지 않아 불균일한 양자점이 합성되는 문제가 있을 수 있다.
- [0159] 성장층에 포함되는 추가원소는 별개로 포함시키거나 시드 형성시 포함되는 추가원소가 미반응된 추가원소가 포함될 수 있다. 일례로, 성장층에 추가원소를 주입하고 싶을 때, 1) 성장층 주입 전에 추가원소가 포함된 전구체를 투입하는 방식 또는 2) 시드 형성시 V족원소와 함께 투입하는 방식이 있을 수 있다. 후자의 예로는 TOP-TMSP 용액에 GaCl₃-톨루엔 용액을 섞고 시드를 형성하는 방식을 들 수 있다.
- [0160] 셀형성단계는 성장층형성단계 후 성장층 표면에 셀을 형성하는 단계이다. 셀형성단계는 제4-1단계, 제4-2단계 및 제4-3단계를 포함한다. 상기 셀형성단계는 본 발명의 제4측면에서 살펴본 바와 같이 제4-1단계, 제4-2단계

및 제4-3단계와 동일할 수 있고, 구체적인 설명은 생략한다.

- [0161] 정제단계는 제5-1단계, 제5-2단계, 제5-3단계를 포함한다. 상기 정제단계 또한 본 발명의 제4측면에서 살펴본 바와 같이, 제5-1단계, 제5-2단계 및 제5-3단계와 동일할 수 있고, 구체적인 설명은 생략한다.
- [0162] 이하, 본 발명의 실시예를 보다 상세하게 설명한다. 후술하는 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것으로, 본 발명을 이에 한정하려는 것은 아니다.
- [0163] <실시예>
- [0164] <실시예 1: Zn-OXO 제조>
- [0165] 활성 나노클러스터 용액의 제조
- [0166] 1. 아연 아세테이트(Zn acetate)와 올레익산(Oleic acid)을 250ml three neck flask에 넣고 실온에서 감압한 상태에서 120°C까지 가열하고 1시간 후 비활성가스로 채워줌으로써 Zn(Oleate)₂ 용액을 생성하였다.
- [0167] 2. 생성한 Zn(Oleate)₂ 용액을 고온으로 승온하여 활성 나노 클러스터를 제조하였다.
- [0168] 3. 이후 옥타데센(Octadecene)을 주입하고 상온으로 감온하였으며, 상기 혼합용액의 농도는 0.5M이다.
- [0169] <실시예 2: Cu-OXO 제조>
- [0170] 활성 나노클러스터 용액의 제조
- [0171] 1. 구리 아세테이트(Cu(II) acetate)와 올레익산(Oleic acid)을 250ml three neck flask에 넣고 실온에서 감압한 상태에서 120°C까지 가열하고 1시간 후 비활성가스로 채워줌으로써 Cu(Oleate)₂ 용액을 생성하였다.
- [0172] 2. 생성한 Cu(Oleate)₂ 용액을 고온으로 승온하여 활성 나노 클러스터를 제조하였다.
- [0173] 3. 이후 옥타데센(Octadecene)을 주입하고 상온으로 감온하였으며, 상기 혼합용액의 농도는 0.5M이다.
- [0174] <실시예 3: 성장층에 사용되는 InZnP 복합용액 제조>
- [0175] 1. Three neck flask에 인듐 아세테이트(In acetate)와 아연 아세테이트(Zn acetate), 올레익산(Oleic acid) 및 옥타데센(Octadecene)을 주입하여 교반시켰다.
- [0176] 2. 상기 용액을 감압하면서 120°C로 승온하여 반응시켰다.
- [0177] 3. 상기 용액을 비활성기체로 치환한 후 감온하였다.
- [0178] 4. 상기 용액에 트리스(트리메틸실릴)포스핀 (Tris(trimethylsilyl)phosphine, TMSP)을 주입하였으며 이렇게 제조된 용액을 In-Zn-P 복합용액이라 칭한다.
- [0179] <실시예 4: Zn-OXO를 이용한 InZnP@ZnSeS 양자점>
- [0180] 실시예1에서 합성한 Zn-OXO 활성나노클러스터 용액을 이용하여 하기와 같이 InZnP@ZnSeS 양자점을 제조하였다.
- [0181] 1. Three neck flask에 옥타데센(Octadecene, ODE), 활성나노클러스터, In 전구체를 넣고 교반시켰다. 이때 각 전구체의 농도는 In 0.1mmol, Zn 2mmol이 되도록 하였다.
- [0182] 2. 상기 용액을 감압하면서 120°C에서 1시간 반응시켰다.
- [0183] 3. 상기 용액을 비활성 가스로 채워준 후, 280°C에서 트리스(트리메틸실릴)포스핀 (Tris(trimethylsilyl)phosphine, TMSP)을 주입하였다. 이때 In과 P의 몰비는 1:0.7이었다.
- [0184] 4. 상기 용액을 280°C에서 1시간 반응시킨 후 온도를 감온하여 InZnP 시드를 제조하였다.
- [0185] 5. 위 InZnP 시드에 셀 물질로써 트리옥틸포스핀에 셀레늄을 용해시킨 TOP-Se 용액과 트리옥틸포스핀에 황을 용해시킨 TOP-S 용액을 주입하여 반응시켰다.
- [0186] 6. 얻어진 양자점을 아세톤이나 에탄올에 넣고 원심분리하였다.

- [0187] 7. 원심분리 후 침전물을 헥산(1-Hexane)에 분산시켜 양자점 용액을 얻었다.
- [0188] <실시예 5: Zn-OXO를 이용한 InZnP/InZnP growth@ZnSeS 양자점>
- [0189] 실시예1에서 합성한 Zn-OXO 활성나노클러스터 용액을 이용하여 하기와 같이 InZnP/InZnP growth@ZnSeS 양자점을 제조하였다.
- [0190] 1. Three neck flask에 옥타데센(Octadecene, ODE), 활성나노클러스터, In 전구체를 넣고 교반시켰다. 이때 각 전구체의 농도는 In 0.1mmol, Zn 2mmol이 되도록 하였다.
- [0191] 2. 상기 용액을 감압하면서 120°C에서 1시간 반응시켰다.
- [0192] 3. 상기 용액을 비활성 가스로 채워준 후, 280°C에서 트리스(트리메틸실릴)포스핀 (Tris(trimethylsilyl)phosphine, TMSP)을 주입하였다. 이때 In과 P의 몰비는 1:0.7이었다.
- [0193] 4. 상기 용액을 280°C에서 1시간 반응시킨 후 온도를 감온하여 InZnP 시드를 제조하였다.
- [0194] 5. 상기 InZnP 시드에 (제조예4)에서 제조된 In-Zn-P 복합용액을 5mL 주입하였다.
- [0195] 6. 주입 후 비활성 기체로 치환하면 밴드갭 제어층에 포함되는 InZnP 시드상에 밴드갭 제어층에 포함되는 InZnP 성장층을 함께 갖는 양자점이 제조되었다.
- [0196] 7. 제조된 InZnP/InZnP 양자점 용액에 쉘 물질로써 트리옥틸포스핀에 셀레늄을 용해시킨 TOP-Se 용액과 트리옥틸포스핀에 황을 용해시킨 TOP-S 용액을 주입하여 반응시켰다.
- [0197] 8. 얻어진 양자점을 아세톤이나 에탄올에 넣고 원심분리하였다.
- [0198] 9. 원심분리 후 침전물을 헥산(1-Hexane)에 분산시켜 양자점 용액을 얻었다.
- [0199] <실시예 6: Zn-OXO를 이용한 InZnGaP@ZnSeS 양자점>
- [0200] 실시예1에서 합성한 Zn-OXO 활성나노클러스터 용액을 이용하여 하기와 같이 InZnGaP@ZnSeS 양자점을 제조하였다.
- [0201] 1. Three neck flask에 옥타데센(Octadecene, ODE), 활성나노클러스터 용액, In 전구체를 넣고 교반시켰다. 이때 각 전구체의 농도는 In 0.1mmol, Zn 2mmol이 되도록 하였다.
- [0202] 2. 상기 용액을 감압하면서 120°C에서 1시간 반응시켰다.
- [0203] 3. 상기 용액을 비활성 가스로 채워준 후, 280°C에서 트리스(트리메틸실릴)포스핀 (Tris(trimethylsilyl)phosphine, TMSP)과 갈륨 클로라이드(Gallium chloride)을 주입하였다. 이때 In과 P와 Ga의 몰비는 1:0.7:0.5이었다.
- [0204] 4. 상기 용액을 280°C에서 1시간 반응시킨 후 온도를 감온하여 InZnGaP 시드를 제조하였다.
- [0205] 5. 위 InZnP 시드에 쉘 물질로써 트리옥틸포스핀에 셀레늄을 용해시킨 TOP-Se 용액과 트리옥틸포스핀에 황을 용해시킨 TOP-S 용액을 주입하여 반응시켰다.
- [0206] 6. 얻어진 양자점을 아세톤이나 에탄올에 넣고 원심분리하였다.
- [0207] 7. 원심분리 후 침전물을 헥산(1-Hexane)에 분산시켜 양자점 용액을 얻었다.
- [0208] <실시예 7: Zn-OXO를 이용한 InZnGaP/InZnP growth@ZnSeS 양자점>
- [0209] 실시예1에서 합성한 Zn-OXO 활성나노클러스터 용액을 이용하여 하기와 같이 InZnGaP/InZnP growth@ZnSeS 양자점을 제조하였다.
- [0210] 1. Three neck flask에 옥타데센(Octadecene, ODE), 활성나노클러스터, In 전구체를 넣고 교반시켰다. 이때 각 전구체의 농도는 In 0.1mmol, Zn 2mmol이 되도록 하였다.
- [0211] 2. 상기 용액을 감압하면서 120°C에서 1시간 반응시켰다.

- [0212] 3. 상기 용액을 비활성 가스로 채워준 후, 280°C에서 트리스(트리메틸실릴)포스핀(Tris(trimethylsilyl)phosphine, TMSP)과 갈륨 클로라이드(Gallium chloride)를 주입하였다. 이때 In과 P와 Ga의 몰비는 1:0.7:0.5이었다.
- [0213] 4. 상기 용액을 280°C에서 1시간 반응시킨 후 온도를 감온하여 밴드갭 제어층에 포함되는 InZnGaP 시드를 제조하였다.
- [0214] 5. 상기 InZnP 시드에 (제조예4)에서 제조된 In-Zn-P 복합용액을 5mL 주입하였다.
- [0215] 6. 주입 후 비활성 기체로 치환하면 밴드갭 제어층에 포함되는 InZnGaP 시드상에 밴드갭 제어층에 포함되는 InZnP 성장층을 함께 갖는 양자점이 제조되었다.
- [0216] 7. 제조된 InZnGaP/InZnP 양자점 용액에 셀 물질로써 트리옥틸포스핀에 셀레늄을 용해시킨 TOP-Se 용액과 트리옥틸포스핀에 황을 용해시킨 TOP-S 용액을 주입하여 반응시켰다.
- [0217] 8. 얻어진 양자점을 아세톤이나 에탄올에 넣고 원심분리하였다.
- [0218] 9. 원심분리 후 침전물을 헥산(1-Hexane)에 분산시켜 양자점 용액을 얻었다.
- [0219] <실시예 8: Zn-OXO를 이용한 InZnP@ZnSeS 양자점>
- [0220] 실시예 1에서 합성한 활성 나노 클러스터 용액을 이용하여 실시예 4와 동일한 방법으로 InZnP@ZnSeS 양자점을 제조하였다. 이때 각 전구체의 농도가 In : 0.1 mmol, Zn : 0.25 mmol가 되도록 한 것을 제외하고는 실시예1과 모두 동일하였다.
- [0221] <실시예 9: Zn-OXO를 이용한 InZnP@ZnSeS 양자점>
- [0222] 실시예 1에서 합성한 활성 나노 클러스터 용액을 이용하여 실시예 4와 동일한 방법으로 InZnP@ZnSeS 양자점을 제조하였다. 이때 각 전구체의 농도가 In : 0.1 mmol, Zn : 6.25 mmol가 되도록 한 것을 제외하고는 실시예1과 모두 동일하였다.
- [0223] <실시예 10: Zn-OXO를 이용한 InZnP/InZnP growth@ZnSeS 양자점>
- [0224] 실시예 3의 In-Zn-P 복합용액에 Zn acetate를 넣지 않은 In-P 복합용액을 제조하여 사용한 것을 제외하고 실시예 5와 동일한 방법으로 밴드갭 제어층을 포함하는 양자점을 제조하였다.
- [0225] <실시예 11: Zn-OXO를 이용한 InZnP/InZnP growth@ZnSeS 양자점>
- [0226] 실시예 3의 In-Zn-P 복합용액에 Zn acetate 0.5mmol 대신 2.5mmol를 넣어 In-Zn-P 복합용액을 제조하여 사용한 것을 제외하고는 실시예 5와 동일한 방법으로 밴드갭 제어층을 포함하는 양자점을 제조하였다.
- [0227] <비교예>
- [0228] <비교예 1: Zn(Oleate)₂의 제조>
- [0229] 1.아연 아세테이트(Zn acetate)와 올레익산(Oleic acid)을 250ml three neck flask에 넣고 실온에서 감압한 상태에서 120°C까지 가열하고 1시간 후 비활성가스로 채워줌으로써 Zn(Oleate)₂ 용액을 생성하였다
- [0230] <비교예 2: Zn Oleate를 이용한 InZnP@ZnSeS 양자점>
- [0231] 실시예4에서 <Zn-OXO>의 활성 나노 클러스터 용액을 비교예1에서 합성한 아연 올레이트(Zn oleate) 용액으로 대체한 것을 제외하고는 실시예 4와 동일한 공정에 의해 양자점을 제조하였다.
- [0232] <비교예 3: Zn-Oleate를 이용한 InZnP/InZnP growth@ZnSeS 양자점>
- [0233] 실시예5에서 <Zn-OXO>의 활성 나노 클러스터 용액을 비교예1에서 합성한 아연 올레이트(Zn oleate) 용액으로 대체한 것을 제외하고는 실시예5와 동일한 공정에 의해 양자점을 제조하였다.
- [0234] <비교예 4: Zn-Oleate를 이용한 InZnGaP@ZnSeS 양자점>
- [0235] 실시예6에서 <Zn-OXO>의 활성 나노 클러스터 용액을 비교예1에서 합성한 아연 올레이트(Zn oleate) 용액으로 대체한 것을 제외하고는 실시예6와 동일한 공정에 의해 양자점을 제조하였다.

- [0236] <비교예 5: Zn oleate를 이용한 InZnGaP/InZnP growth@ZnSeS 양자점>
- [0237] 실시예7에서 <Zn-OXO>의 활성 나노 클러스터 용액을 비교예1에서 합성한 아연 올레이트(Zn oleate) 용액으로 대체한 것을 제외하고는 실시예7과 동일한 공정에 의해 양자점을 제조하였다.
- [0238] <실험예>
- [0239] <실험예 1>
- [0240] 활성금속 활성화에 따른 활성 나노 클러스터를 확인하기 위하여, 실시예 1에서 제조한 활성나노클러스터 용액에 대한 MALDI-TOP 데이터를 구하여 도 2에 도시하였다.
- [0241] 도 2는 구체적으로 활성금속 전구체(Zn(oleate)_2)의 활성화에 따른 무게 변화를 나타낸 것으로, 활성화시 기존의 검은색 그래프에서도 나타나는 975m/z뿐만 아니라 빨간색 그래프처럼 1683m/z, 3020m/z에서 피크가 형성되며, 이 때의 1683m/z, 3020m/z 피크를 분석한 결과, $\text{Zn}_4\text{O(carboxylate)}_6$, $\text{Zn}_7\text{O}_2(\text{carboxylate})_{10}$ 과 일치하는 것을 알 수 있었다. 이로부터 활성금속 전구체를 활성화시킴으로 인해 활성 나노 클러스터가 합성되었다는 것을 확인할 수 있었다.
- [0242] 또한 각 피크를 적분한 값에 의해 활성금속-카르복실레이트와, 활성금속산화물-카르복실레이트의 비율을 확인한 결과, 대략 20:80의 무게 비로 활성금속산화물-카르복실레이트가 포함되어 있는 것을 알 수 있었다.
- [0243] <실험예 2>
- [0244] 실시예 4의 양자점과 비교예 2의 양자점을 제조하여 UV and PL spectrum을 측정하여 도 4에 도시하였다. 또한 본 발명의 실시예 4의 양자점 중 시드와 비교예 2의 양자점 중 시드에 대한 UV 및 PL spectrum을 측정하여 도 3에 나타내었다. 또한, 도 4는 본 발명의 실시예 4의 양자점과 비교예 2의 양자점을 제조하여 UV 및 PL spectrum을 측정한 그래프이다.
- [0245] 도 3 및 도 4에 따르면, 실시예 4의 경우 활성 나노 클러스터의 사용으로 인해 비교예 2에 비해 크기가 더 작고 균일하며 양자효율이 높은 양자점을 가지는 것을 확인할 수 있었다.
- [0246] <실험예 3>
- [0247] 실시예 5의 양자점과 비교예 3의 양자점을 제조하여 UV and PL spectrum을 측정하여 도 5에 도시하였다. 또한 본 발명의 실시예 5의 양자점에 있어 시드, 성장층, 셸 형성 단계별 PL spectrum을 측정한 그래프를 도 6에 나타내었다.
- [0248] 도 5에 따르면, 실시예 5의 경우 활성 나노 클러스터의 사용으로 인해 비교예 3에 비해 크기가 더 작고 균일하며 반치폭이 개선된 밴드갭 제어층을 포함하는 양자점을 제조하는 것을 확인할 수 있었다.
- [0249] 또한, 도 6에서 보듯이, 우측 이동(right shift)한 방출 최대 변화를 확인하였다.
- [0250] <실험예 4>
- [0251] 상기 실시예 4 내지 7에 의해 수득된 양자점들과, 비교예 2 내지 5에 의해 수득된 양자점들을 각각 Toluene에 녹여 Otsuka Electronics QE-2000을 사용하여 450nm 파장으로 광조사하여 분석된 광발광 데이터[발광파장 피크(Emission peak), 양자효율(Quantum Yield), 반치폭(Full width at half maximum, FWHM)]을 확인하였다. 상기 측정 결과는 표 1 및 도 4 내지 6에 나타내었다.

표 1

구분	Emission peak (nm)	FWHM (nm)	QY(%)
실시예 4	530	39	94
실시예 5	621	45	84
실시예 6	535	38	96
실시예 7	625	44	88
비교예 2	535	56	75
비교예 3	622	60	72
비교예 4	541	56	80
비교예 5	627	57	80

[0252]

- [0253] 상기 표 1의 결과로부터 보듯이, 활성 나노클러스터를 사용하는 실시예 4 내지 7의 양자점의 경우 활성 나노클러스터 대신 아연올레이트를 사용한 비교예 2 내지 5의 양자점 대비 좁은 반치폭을 가지며 우수한 발광효율을 보였다.
- [0254] 구체적으로, 활성 나노클러스터를 사용하지만 추가원소를 포함하지 않는 실시예 4의 양자점의 경우 추가원소를 포함하지 않고 활성 나노클러스터 대신 아연올레이트를 사용한 비교예2의 양자점보다 반치폭이 현저히 개선되었고 발광효율이 증가하였다. 즉, 활성 나노클러스터를 사용하였을 때 반치폭이 현저히 개선되고 발광효율이 증가하는 결과를 확인하였다.
- [0255] 또한, 실시예 4의 양자점과 비교예 2의 양자점은 모두 방출 스펙트럼이 500nm 내지 550nm의 방출 최대를 나타내었고, 이중에서 실시예 4의 경우 비교예 2의 양자점보다 우측 이동(right shift)한 방출 최대를 나타내는 것을 확인하였으며, 반치폭과 발광효율 또한 개선되는 것을 알 수 있다.
- [0256] 또한, 본 발명에 따라 추가원소를 포함하고 활성나노클러스터를 사용하는 실시예6의 양자점은 추가원소를 포함하고 활성나노클러스터 대신 아연올레이트를 사용한 비교예4의 양자점 대비 좁은 반치폭을 가지며, 우수한 발광효율을 보였다.
- [0257] 참고로, 추가원소를 포함하지만 활성 나노클러스터 대신 아연올레이트를 사용한 비교예 4의 양자점의 경우 추가원소를 포함하지 않으면서 활성 나노클러스터 대신 아연올레이트를 사용한 비교예2의 양자점 대비 발광효율만 소폭 증가하는 결과를 확인하였다.
- [0258] 또한, 활성 나노클러스터를 각각 사용하는 본 발명의 실시예7의 양자점과 실시예4의 양자점을 비교하면, 실시예 7이 추가원소를 포함한다는 차이가 있으며, 측정결과를 살펴보면 발광효율이 소폭 개선되는 것을 확인할 수 있다.
- [0259] 또한, 성장층을 각각 포함하는 본 발명의 실시예 5의 양자점과 실시예 7의 양자점을 비교하면, 실시예 7이 추가원소를 포함한다는 차이가 있으며, 측정결과를 보면 발광효율이 소폭 개선되는 것을 확인할 수 있다.
- [0260] 결과적으로, 본 발명에 따른 실시예 4 내지 7의 양자점의 경우, 비교예 2 내지 5의 양자점 대비 반치폭 및 발광효율 측면에서 현저히 우수한 결과를 나타낸 것을 알 수 있다.
- [0261] <실험예 5>
- [0262] 시드 내 III족원소와 활성금속의 함량을 바꿔가며 제조된 실시예 8 및 실시예 9의 양자점들을 각각 Toluene에 녹여 Otsuka Electronics QE-2000을 사용하여 450nm 파장으로 광조사하여 분석된 광발광 데이터[발광파장 피크 (Emission peak), 양자효율 (Quantum Yield), 반치폭 (Full width at half maximum, FWHM)]을 확인하였다. 상기 측정 결과는 표 2에 나타내었다.

표 2

구분	시드의 In : Zn 함량비	Emission peak (nm)	FWHM (nm)	Q.Y.(%)
실시예 4	1 : 8	530	39	94
실시예 8	1 : 1	545	45	20
실시예 9	1 : 25	527	43	80

- [0263]
- [0264] 상기 표 2의 결과로부터 보듯이, 실시예 4의 양자점과 실시예 8 및 9의 양자점을 대비하면, 시드를 구성하는 III족원소와 활성금속의 함량비 차이로 인해 반치폭 및 발광 효율에 있어 차이가 발생하는 것을 확인할 수 있었다.
- [0265] <실험예 6>
- [0266] 밴드갭 제어층 내 III족원소와 활성금속의 함량을 바꿔가며 제조된 실시예 10 및 실시예 11의 양자점들을 각각 Toluene에 녹여 Otsuka Electronics QE-2000을 사용하여 450nm 파장으로 광조사하여 분석된 광발광 데이터[발광파장 피크 (Emission peak), 양자효율 (Quantum Yield), 반치폭 (Full width at half maximum, FWHM)]을 확인하였다. 상기 측정 결과는 표 3에 나타내었다.

표 3

구분	밴드갭 제어층의 In : Zn 함량비	Emission peak (nm)	FWHM (nm)	Q.Y.(%)
실시예 5	1 : 0.7	621	45	84
실시예 10	1 : 0.1	626	52	61
실시예 11	1 : 2.6	620	50	72

[0267]

[0268]

상기 표 3의 결과로부터 보듯이, 실시예 5의 양자점과 실시예 10 및 11의 양자점을 대비하면, 밴드갭 제어층을 구성하는 III족원소와 활성금속의 함량비 차이로 인해 반치폭 및 발광 효율에 있어 차이가 발생하는 것을 확인할 수 있었다.


[0269]

전술한 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의하여 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.


도면

도면1


Zinc Activation → Formation of Zn-oxo cluster




도면2




도면3



도면4



도면5



도면6

