

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4477367号
(P4477367)

(45) 発行日 平成22年6月9日(2010.6.9)

(24) 登録日 平成22年3月19日(2010.3.19)

(51) Int.Cl.

F I

G 0 3 G 7/00 (2006.01)

G 0 3 G 7/00 1 O 1 A

G 0 3 G 7/00 1 O 1 H

請求項の数 4 (全 13 頁)

(21) 出願番号 特願2004-22920 (P2004-22920)
 (22) 出願日 平成16年1月30日(2004.1.30)
 (65) 公開番号 特開2005-215405 (P2005-215405A)
 (43) 公開日 平成17年8月11日(2005.8.11)
 審査請求日 平成18年5月19日(2006.5.19)

(73) 特許権者 000005980
 三菱製紙株式会社
 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号
 (72) 発明者 鷺谷 公人
 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号三菱
 製紙株式会社内

審査官 阿久津 弘

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 湿式電子写真用記録シート

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

シート状基材の少なくとも片面に1層以上の塗工層を設けた湿式電子写真用記録シートにおいて、シート状基材が紙であり、坪量が $100 \sim 150 \text{ g/m}^2$ 、該塗工面のスムースター平滑度が $7.0 \sim 30.0 \text{ kPa}$ 、ベック平滑度が $70 \sim 400$ 秒であり、スムースター透気度が $0.6 \sim 3.0 \text{ kPa}$ であり、かつ白紙光沢値 $20 \sim 50 \%$ であることを特徴とする湿式電子写真用記録シート。

【請求項2】

スムースター平滑度が $9.0 \sim 25.0 \text{ kPa}$ 、ベック平滑度が $90 \sim 300$ 秒、白紙光沢値が $25 \sim 40 \%$ である請求項1記載の湿式電子写真用記録シート。

【請求項3】

湿式電子写真用記録シートが、湿式トナーによる画像がブランケット胴に形成されシートに転写される間に2回転以上ブランケット胴が回転する印刷方式に用いられることを特徴とする請求項1または2記載の湿式電子写真用記録シート。

【請求項4】

製造工程の最後にシート面温度 $4 \sim 40$ でソフトカレンダー処理して製造されることを特徴とする請求項1～3のいずれか1項記載の湿式電子写真用記録シート。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

10

20

本発明は、湿式電子写真用記録シートに関するものであり、さらに詳しくは、湿式トナーを使った湿式電子写真方式を用いて印刷した際に、優れたトナー定着性および転移性を有するとともに、落ち着いたマット調またはダル調を有する坪量が100超～150g/m²の湿式電子写真用記録シートに関するものである。

【背景技術】

【0002】

電子写真方式を用いて印刷する用途は、端末PC用プリンター、ファックス、または複写機に留まらず、多品種小ロット印刷、可変情報印刷などを可能とする、いわゆる、オンデマンド印刷分野でも実用化が進み、技術的進展が目覚ましい。近年では印刷速度向上に伴い、印刷部数が従来オフセット、グラビアなどの印刷でまかなわれていた領域に達しは

10

【0003】

電子写真印刷は可変情報を扱えるのがメリットであるが、オフセットやグラビア印刷は長年の技術蓄積により非常に高品質の印刷を、安価な価格で達成しているため、品質面、価格面では劣っていた。そのため、印刷機械、印刷用紙の両面から高画質化、高速化、省電力化、そして低コスト化へ向けた技術開発が一段と進められている。印刷物には、より高精細で、色再現性の良さが求められているが、これは高速化、低コスト化とは相反する部分があり、トナーや印刷機械の性能はもちろんのこと、電子写真用記録シートに関してトナー定着性、転移性、色再現性、走行性など、さらに厳しい品質要望が集まっている。

20

【0004】

このような電子写真印刷方式のうち、乾式電子写真方式は、事務用複写機などに代表される方式で、画像を形成するトナーは、顔料と合成樹脂からなる固体粉末トナーを使用する。画像形成の方法は、コロナ帯電によって発生させた静電画像にトナーを吸着させ、このトナーを被転写物に加熱圧着する方式で印刷を行う。ところが、この方式はトナーを微細化すると周辺環境に飛散しやすくなり、これを吸入した場合健康上の問題を起こすため作業環境の悪化、さらに印刷物を汚すなどの問題が生じる。このため固体粉末トナーを微細化するには限界があり、高解像度が得られにくい。さらには被転写物の厚さが不均一なことから、コロナ放電による被転写物面の電荷密度にばらつきが生じ、非画線部に、かぶりと呼ばれる好ましくない画像が生じたり、ある程度高い温度で溶融固化しなければならないなどの多くの問題がある。

30

【0005】

一方、可変情報を扱える他の有望な印刷方式にはインクジェット方式がある。インクジェット方式は、細かなインク滴を被転写物表面に噴出し、画像を形成する方式である。近年の技術進歩は凄まじく、非常に高画質となり、弱点であった耐候性も顔料タイプのインクの出現により大幅に改善されてきた。しかし、オフセット印刷などと比べてしまうと、印刷速度が遅く、水を多量に含んだインクを使うため、普通紙では吸水による波打が発生することがある。さらに、高画質を得るためには比較的高価な専用紙を使用しなければならないという問題がある。

【0006】

そこで、オンデマンド印刷領域で、可変情報を扱え、高画質、高速、コストなどの条件を満たすことを考えた場合、各種印刷方式の中でも、湿式電子写真方式が最も有望な方式である。これは湿式電子写真方式が、液体媒体中にトナーを分散させるため、粉体の飛散などが問題とならず、乾式電子写真方式に比べてトナーを1/10以上まで微細化できること、すなわち、ドットを微細にできることに加えて、色材として顔料を使用できるために耐候性や耐水性の問題がないことなどの理由による。実際、近年の湿式電子写真印刷方式による印刷画像はオフセット印刷と同等レベルに達している。

40

【0007】

ゆえに、写真集、カタログ、ポスター、カレンダー、パンフレットなどで、高度な品質を要求される用度には、湿式電子写真印刷方式の分野の応用が可能である。さらに、これ

50

らの印刷内容が文字を含む、落ち着いた雰囲気を出す必要があるなどの場合にはマット調またはダル調の用紙が必要とされる。しかし、これに適した100超～150 g/m²の坪量の湿式電子写真用塗工紙はほとんどないのが現実である。これは、以下に説明する理由により、一般塗工紙の湿式電子写真印刷方式に対する適性が低いからである。

【0008】

湿式トナーは、ブランケットロールからシートに画像を転写するときに電荷などを利用しない。湿式トナーの印刷用シートの接着性がブランケットロールのそれよりも高いことを利用して画像を転写させる。つまり、ブランケットロールからの湿式トナーの剥離が重要となり接着能力を必要以上に高くできない。このため、湿式電子写真方式の印刷の場合、シートの種類によっては印刷をしても十分なトナー強度が得られなかったり、トナー粒子が十分にシートに転写しないと言う欠点がある。このような問題を解決するため、原紙中の灰分量を規定し、かつ表面にジルコニウムを塗布したり（例えば、特許文献1参照。）、表面平滑性とサイズ剤を工夫したりしている（例えば、特許文献2参照。）例がある。これらは、普通紙（非塗工）タイプの印刷用紙に対して有効である。

10

【0009】

ところが、印刷用塗工シートの場合、上記手法は通用せず、また市販印刷用紙で湿式電子写真印刷方式に対し十分なトナー適性を持つものは皆無である。この問題を解決するために、顔料やバインダーの種類とバインダーの配合量を規定することによって解決しようとしている例がある（例えば、特許文献3参照。）。しかし、実際には、湿式トナーの定着性や転移性はさまざまな物質が複雑に関係したシート表面の物理的、化学的性質に大きく左右されており、このような手法だけでトナー定着性および転移性の向上を充分成し遂げることは難しいといえる。

20

【0010】

シートの種類を選ばずに湿式電子写真印刷適性を与えるための手段として、一般に知られている“サファイア処理”と呼ばれている手段があるが、この手法はシートの作製において後工程を必要とするためコスト的に見合わない。また、経時でシートが黄色くなると言う欠点を持つ。

【0011】

これらの問題を解決するために、塗工層表面の湿式トナーと相互作用できるエリアを主に使用する材料の面からコントロールすることによって湿式トナー適性をもった電子写真記録シートの作製を達成させた例がある（例えば、特許文献4参照。）。しかし、これらの手法では、塗工紙をどのような物性を持たせれば、湿式トナー適性を持つのか不明であった。

30

【特許文献1】特開平10-171146号公報

【特許文献2】特開平10-171148号公報

【特許文献3】特開平9-281739号公報

【特許文献4】特開2002-343237号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

今後の印刷物の高品位化を達成し、さらに高速印刷、後工程の操業性を考え合わせると、湿式トナーとの定着性に優れた湿式電子写真用記録シートは強く求められる。本発明の目的は、物性値をコントロールすることにより、湿式トナーの定着性および転移性が良好でありながら落ち着いたマット調またはダル調の光沢を有する坪量が100超～150 g/m²の塗工タイプの湿式電子写真用記録シートを提供することにある。

40

【課題を解決するための手段】

【0013】

本発明者は、上記の問題を解決すべく鋭意研究した結果、以下のような湿式電子写真用記録シートを発明するに至った。

【0014】

50

すなわち、シート状基材の少なくとも片面に1層以上の塗工層を設けた湿式電子写真用記録シートにおいて、シート状基材が紙であり、坪量が 100 超 ~ 150 g/m^2 、該塗工面のスムースター平滑度が $7.0 \sim 30.0$ kPa 、ベック平滑度が $70 \sim 400$ 秒であり、スムースター透気度が $0.6 \sim 3.0$ kPa であり、かつ白紙光沢値 $20 \sim 50$ %であることを特徴とするものである。

【0015】

本発明において、スムースター平滑度が $9.0 \sim 25.0$ kPa 、ベック平滑度が $90 \sim 300$ 秒、白紙光沢値が $25 \sim 40$ %であることが好ましい。

【0016】

また、本発明において、湿式電子写真用記録シートが、湿式トナーによる画像がブランケット胴に形成されシートに転写される間に2回転以上ブランケット胴が回転する印刷方式に用いられることが好ましい。

【0018】

加えて、製造工程の最後にシート面温度 $4 \sim 40$ でソフトカレンダー処理して製造されることが好ましい。

【発明の効果】

【0019】

以上の結果より、本発明の湿式電子写真用記録シートは、本発明で規定する物性値を満足させることで、坪量が 100 超 ~ 150 g/m^2 の範囲で、湿式電子写真印刷において優れた湿式トナー定着性および転移性を有するとともに、落ち着いたマット調またはダル調の光沢を備えた湿式電子写真用記録シートが得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0020】

以下、本発明の湿式電子写真用記録シートについて、詳細に説明する。

【0021】

本発明者は、写真集、カタログ、ポスター、カレンダー、パンフレットなどに多く用いられる、坪量が 100 超 ~ 150 g/m^2 の範囲の塗工紙の湿式電子写真方式におけるトナーの湿式電子写真用記録シートへの定着性および転移性について研究を重ねた結果、湿式トナーの定着性には通常の塗工紙とは全く異なった塗工紙物性が必要であることを見いだした。すなわち、表面はある程度平滑でありながらも、塗工層表層に微細な空隙を残すことが必要であることを見いだした。

【0022】

それは、湿式トナーと塗工シートの接着が湿式トナーと塗工層表面との相互作用で起こるためである。そのため、塗工シート表面の湿式トナーと相互作用可能な面積を大きく保つことが、トナー定着性を保つために極めて重要である。このためには紙表面を必要以上にできるだけ空隙が多く、粗い状態に保てばよいが、粗すぎると面が悪くなったり、印刷時に搬送性や粉落ちなどの悪影響が出る。平坦にしすぎると定着性が落ちたり、落ち着いた感じが無くなったりする。これらのバランスは微妙な条件で成り立つが、目安として塗工層の透気度を高くすると良い。塗工層の透気度を高くすると、人間の目で認識できるよりも小さなレベルで塗工層の隙間が多くなる。この微細な隙間が湿式トナーと塗工層表面との相互作用面積を増加させる。

【0023】

スムースター平滑度は、その測定機構上、塗工層表面の平滑性を比較的良く表す。一方、ベック平滑度は、測定器の測定部分とシートとの接触面積が広いため、表面の凹凸を通過する空気だけでなく塗工層内部を通過する空気の影響を受ける。ベック平滑度だけではトナーとの相互作用に必要な塗工層内部の空隙の度合いをうまく表すことはできないが、坪量、スムースター平滑度と組み合わせることで、これをうまく表すことができる。スムースター平滑度が必要なのは前述の塗工層表面そのものの平滑度を考慮に入れるため、坪量が必要なのは、ベック平滑度測定時に塗工層を通過する空気は基材シートの影響を受けるためである。これらの物性値規定の他に白紙光沢値を加えることで、落ち着いた

10

20

30

40

50

光沢感と湿式トナー適性を併せ持った塗工シートを得ることができるのである。ここで言う、スムースター平滑度とは空気マイクロメーター型平滑度試験器のことである。例えば日本検査システムズ株式会社製（旧・東栄電子工業）のものを使用して測定できる。ベック平滑度とは J I S P 8 1 1 9 で規定される測定方法によるものである。

【 0 0 2 4 】

スムースター平滑度は 7 . 0 ~ 3 0 . 0 k P a、ベック平滑度は 7 0 ~ 4 0 0 秒であり、かつ白紙光沢値が 2 0 ~ 5 0 % であることがシートの湿式トナー適性を保ちながら落ち着いた光沢感を持たせることのできる範囲である。スムースター平滑度が 7 . 0 k P a よりも下回るとベック平滑度を 4 0 0 秒以下とすることが困難となり、3 0 . 0 k P a を上回ると印刷に悪影響が出る表面形状となる。ベック平滑度が 7 0 秒を下回っても印刷に悪影響が出る表面形状となり、4 0 0 秒を上回ると湿式トナー適性が悪くなる。白紙光沢が 2 0 % を下回るとかなり印刷に悪影響が出る表面形状となり、5 0 % を上回るとベック平滑度を 4 0 0 秒以下に保つことが困難となり、湿式トナー適性が悪くなる。これまで世の中で売られているシートにはこのような微妙なバランスで保たれたものは存在せず、これが本発明のポイントとなるところである。尚このバランスで湿式トナー適性と光沢感のバランスを取れるのは坪量が 1 0 0 超 ~ 1 5 0 g / m² のシートに限られる。坪量 1 0 0 超 ~ 1 5 0 g / m² の範囲ではここで指定した物性値以外で、本発明で要求する湿式トナー適性と落ち着いたマット調またはダル調を両立させることは困難である。

10

【 0 0 2 5 】

スムースター平滑度を 9 . 0 ~ 2 5 . 0 k P a、ベック平滑度を 9 0 ~ 3 0 0 秒、白紙光沢値を 2 5 ~ 4 0 % の範囲内とすると、湿式トナー適性、白紙光沢感を共に高いレベルで達成させることが出来る。

20

【 0 0 2 6 】

塗工層の必要量は塗工量で表すことができる。本発明において、塗工量は 3 ~ 2 0 g / m² であることが好ましい。この塗工量は片面の塗工量を表すものであり、両面に湿式トナー適性を持つ塗工層を設ける場合は合計で 6 ~ 4 0 g / m² であることが好ましい。ここで、3 g / m² 未満では基材を覆えず、定着性が悪くなり、2 0 g / m² より多いと塗工層強度に問題が生じる場合がある。

【 0 0 2 7 】

これらの手段を用いて製造した湿式電子写真用シートは、湿式トナーがブランケット胴に画像を形成してからシートに転写するまでの間に、ブランケット胴が 2 回転以上する印刷方式に適用すると、適用しないものに比べてより高い印刷適性を発揮することができる。このような印刷方式には、H P - i n d i g o p r e s s w 3 2 0 0 などのロール給紙タイプの印刷機が挙げられる。

30

【 0 0 2 8 】

シート上基材が紙である場合には、スムースター透気度を 0 . 6 ~ 3 . 0 k P a に保つと紙が塗工層に与える影響を適切な範囲で保つことができる。基材が紙の場合はベック平滑度が塗工層だけでなく原紙内部をくぐる空気の影響も受けるので、ベック平滑度だけでは塗工層のミクロな隙間をコントロールすることができないことがあるためである。なお、ここで言う紙とは、微細な繊維状の原料によって形成されたシートを指す。

40

【 0 0 2 9 】

本発明で規定するような物性値を持った塗工シートを製造するためには製造の最後にシート面温度 4 ~ 4 0 でソフトカレンダー処理して製造するとよい。シート面温度が特に重要で、シート面の表層の温度を十分に高くしてやることで、塗工層の接着剤成分が溶融し、必要以上に圧縮することなく光沢を出すことができる。このようにして仕上げた塗工シートは表層に比較的多くの隙間を持ち、湿式トナー適性が高くなる。4 よりも低いと、塗工シート全体を必要以上につぶさなければならず、4 0 よりも高いと、空隙を保つべき塗工層表層が必要以上に密になってしまう。このため、4 ~ 4 0 が必要なパラメーターで仕上げるのに最も良い範囲といえる。

【 0 0 3 0 】

50

本発明における湿式電子写真用記録シートは、湿式電子写真用記録シートとしての使用に留まらず、乾式電子写真用記録シート、オフセット印刷用シート、インクジェット用シート、熱転写用シートなどの他の印刷方式に使用することもできる。

【0031】

本発明に湿式電子写真用記録シートの基材としては、木材パルプ、綿、麻、竹、サトウキビ、トウモロコシ、ケナフなどの植物繊維、羊毛、絹などの動物繊維、レーヨン、キュプラ、リヨセルなどのセルロース再生繊維、アセテートなどの半合成繊維、ポリアミド系繊維、ポリエステル系繊維、ポリアクリロニトリル系繊維、ポリビニルアルコール系繊維、ポリプロピレン系繊維、ポリ塩化ビニリデン系繊維、ポリウレタン系繊維などの化学繊維、ガラス繊維、金属繊維、炭素繊維などの無機繊維をシート状にしたものが使用される。

10

【0032】

各繊維をシート状にする製法としては、一般的な抄紙工程、湿式法、乾式法、ケミカルボンド、サーマルボンド、スパンボンド、スパンレース、ウォータージェット、メルトブロー、ニードルパンチ、ステッチブロー、フラッシュ紡糸、トウ開維などの各工程から一つ以上が適宜選ばれる。

【0033】

また、これらの繊維には、軽質炭酸カルシウム、重質炭酸カルシウム、タルク、クレー、カオリン、二酸化チタン、水酸化アルミなどの各種填料、バインダー、サイズ剤、定着剤、歩留り剤、紙力増強剤などの各種配合剤を各工程、各素材に合わせて好適に配合する。

20

【0034】

その他の基材としては、上質紙、中質紙、色上質、書籍用紙、キャスト用紙、微塗工紙、軽量コート紙、コート紙、アート紙、中質コート紙、グラビア用紙、インディア紙、コートアイボリー、ノーコートアイボリー、アートポスト、コートポスト、ノーコートカード、特板、コートボール、トレーシングペーパー、タイプ紙、PPC用紙、NIP用紙、連続伝票用紙、フォーム用紙、複写紙、ノーカーボン紙、感熱紙、インクジェット用紙、熱転写用紙、合成紙、などの紙や板紙も含まれる。

【0035】

塗工する前の基材は、必要とする密度、平滑度、透気度を得るために各種表面処理やカレンダー処理を施す場合がある。

30

【0036】

本発明において、塗工層に用いられる顔料は、特に限定されるものではなく、例えば、各種カオリン、タルク、重質炭酸カルシウム（粉碎炭酸カルシウム）などの精製した天然鉱物顔料、軽質炭酸カルシウム（合成炭酸カルシウム）、炭酸カルシウムと他の親水性有機化合物との複合合成顔料、サチンホホワイト、リトボン、酸化チタン、シリカ、アルミナ、水酸化アルミニウム、酸化亜鉛、炭酸マグネシウム、焼成カオリン、プラスチック顔料などが挙げられる。

【0037】

塗工液に用いられるバインダーとしては、天然植物から精製した澱粉、ヒドロキシエチル化澱粉、酸化澱粉、エーテル化澱粉、りん酸エステル化澱粉、酵素変性澱粉やそれらをフラッシュドライして得られる冷水可溶性澱粉、デキストリン、マンナン、キトサン、アラビノガラクトサン、グリコーゲン、イヌリン、ペクチン、ヒアルロン酸、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースなどの天然多糖類およびそのオリゴマーさらにはその変性体が挙げられる。

40

【0038】

さらに、ガゼイン、ゼラチン、大豆蛋白、コラーゲンなどの天然タンパク質およびその変性体、ポリ乳酸、ペプチドなどの合成高分子やオリゴマーが挙げられる。加えて、スチレン-ブタジエン系、アクリル系、ポリ酢酸ビニル、エチレン酢酸ビニルなどの各種共重合体ラテックス、ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸ナ

50

トリウム、ポリエチレンオキシド、ポリアクリルアミド、ユリアまたはメラミン／ホルマリン樹脂、ポリエチレンジイミン、ポリアミドポリアミン／エピクロールヒドリンなどの水溶性合成物などが挙げられる。これらは一種以上で使用する事ができる。その他、公知の天然、合成有機化合物を使用することは特に限定されない。

【 0 0 3 9 】

また、塗工液に用いられる増粘剤としては、カルボキシメチルセルロース、アルギン酸ソーダ、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カゼイン、ポリアクリル酸ソーダなどの水溶性高分子、ポリアクリル酸塩、スチレンマレイン酸無水共重合体などの合成重合体、珪酸塩などの無機重合体などが挙げられる。

【 0 0 4 0 】

また、必要に応じて、分散剤、消泡剤、耐水化剤、着色剤などの通常使用されている各種助剤、およびこれらの各種助剤をカチオン化したものが好適に用いられる。

【 0 0 4 1 】

本発明において、塗工層を塗工する方法は、特に限定されるものではなく、サイズプレス、ゲートロール、シムサイザーなどの各種フィルムトランスファーコーター、エアナイフコーター、ロッドコーター、ブレードコーター、ダイレクトファウンテンコーター、スプレーコーター、キャストコーターなどの各方式を適宜使用する。

【 0 0 4 2 】

さらに、一連の操業で、塗工、乾燥された塗工紙は要求される、密度、平滑度、透気度、外観を得るために、必要に応じてカレンダー処理などの各種仕上げ処理が施される。

【 実施例 】

【 0 0 4 3 】

以下に、本発明の実施例を挙げて説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。また、実施例において示す「部」および「%」は、特に明示しない限り、質量部および質量%を示す。

【 0 0 4 4 】

(実施例 1) ~ (実施例 6)、(参考例 1) ~ (参考例 1 5) および (比較例 1) ~ (比較例 4)

下記の配合にて、実施例 1 ~ 6、参考例 1 ~ 1 5 および比較例 1 ~ 4 の湿式電子写真用記録シートを作製した。

【 0 0 4 5 】

< 原紙 >

L B K P (濾水度 3 3 0 ~ 4 4 0 m l c s f) 7 0 部

N B K P (濾水度 3 9 0 ~ 4 9 0 m l c s f) 3 0 部

軽質炭酸カルシウム (* 原紙中灰分で表示) * 8 部

市販カチオン化澱粉 1 . 0 部

市販カチオン系ポリアクリルアミド歩留まり向上剤 0 . 0 3 部

パルプ、内添薬品を上記の配合で調整し、坪量として、比較例 1 では 6 8 . 4 g / m²、実施例 1 では 7 8 . 4 g / m²、実施例 3 では 1 1 8 . 4 g / m²、比較例 2 では 1 2 8 . 4 g / m²、その他の実施例、比較例では 9 6 . 4 g / m² の原紙を抄造した。

【 0 0 4 6 】

この原紙に対して、サイズプレスにより両面 0 . 8 0 g / m² の酸化澱粉を付着させ、塗工用原紙を得た。

【 0 0 4 7 】

< 塗工液 >

市販重質炭酸カルシウム 8 0 部

市販高白微粒カオリン 1 5 部

市販有機中空顔料 5 部

スチレンブタジエン系ラテックスバインダー

(平均粒子径 1 0 0 n m、ゲル含有量 4 0 %、T g 5) 1 0 部

市販燐酸エステル化澱粉 3 部
 市販ポリアクリル酸系分散剤 適当量
 市販ステアリン酸カルシウム 適当量
 市販カルボキシメチルセルロース系増粘剤 (C M C) 0 . 1 部
 水酸化ナトリウムにて pH 9 . 6 に調製

【 0 0 4 8 】

上記の塗工液を調整し、ファウンテン / ブレードコーターを用いて比較例 1、参考例 1では片面 10 g / m²、両面で 20 g / m²の塗工量で、その他の実施例、参考例および比較例では片面 15 g / m²、両面で 30 g / m²の塗工量で塗工した。塗工後、表 1 ~ 3 に示した線圧でソフトカレンダー処理を表裏各 1 ニップずつ施して、湿式電子写真用記録シートを得た。

10

【 0 0 4 9 】

仕上がった各実施例、各参考例および各比較例における坪量、スムースター平滑度、ベック平滑度、白紙光沢、ソフトカレンダー線圧は表 1 ~ 3 に示した。また実施例 1 ~ 6 におけるスムースター透気度は表 2 に、参考例 1 1 ~ 1 5 に関するソフトカレンダー処理温度は表 3 に記載した。

【 0 0 5 0 】

【 表 1 】

	坪量 g/m ²	スムースター 平滑度 kPa	ベック 平滑度 秒	白紙 光沢 %	カレンダー 線圧 kN/cm
比較例 1	90	30.0	80	22	20~40
<u>参考例 1</u>	100	8.0	350	43	60~90
<u>参考例 2</u>	128	8.0	350	43	60~90
<u>参考例 3</u>	150	8.0	350	43	60~90
比較例 2	160	8.0	360	43	60~90
比較例 3	128	6.0	500	50	80~110
<u>参考例 4</u>	128	7.0	400	45	70~100
<u>参考例 5</u>	128	8.5	430	41	60~90
<u>参考例 6</u>	128	9.0	300	38	50~80
<u>参考例 7</u>	128	15.0	200	32	40~70
<u>参考例 8</u>	128	20.0	150	28	30~60
<u>参考例 9</u>	128	24.0	90	25	20~50
<u>参考例 10</u>	128	30.0	70	22	20~40
比較例 4	128	40.0	40	21	自重

20

30

【 0 0 5 1 】

40

【表 2】

	坪量 g/m ²	スモースター 平滑度 kPa	ベック 平滑度 秒	白紙 光沢 %	スモースター 透気度 kPa	カレンダー 線圧 kN/cm
実施例 1	128	9.0	300	37	0.6	50～80
実施例 2	128	13.7	250	34	1.2	40～70
実施例 3	128	16.0	200	32	1.5	40～70
実施例 4	128	17.0	160	30	1.8	30～60
実施例 5	128	20.0	120	25	2.4	30～60
実施例 6	128	25.0	90	24	3.0	20～40

【 0 0 5 2 】

【表 3】

	坪量 g/m ²	スモースター 平滑度 kPa	ベック 平滑度 秒	白紙 光沢 %	カレンダー 線圧 kN/cm	カレンダー 処理温度 ℃
参考例 11	128	8.8	350	43	30～60	50
参考例 12	128	16.5	200	31	30～60	40
参考例 13	128	16.5	200	31	30～60	20
参考例 14	128	16.5	200	31	30～60	4
参考例 15	128	16.5	200	31	30～60	1

【 0 0 5 3 】

上記実施例 1 ～ 6、参考例 1 ～ 15 および比較例 1 ～ 4 により得られた湿式電子写真用記録シートについて、下記の測定方法により測定し、その評価結果を表 4 ～ 6 に掲げた。

【 0 0 5 4 】

1. 印刷

湿式電子写真用枚葉転写機として、HP社製「HP-indigo press 1000 (旧 E-print 1000)」、巻き取り式印刷機として、HP社製「HP-indigo press w3200」を用いて評価を行った。評価に使用するための印刷画像としては、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの各 4 色についてベタ印字部があるような画像を出力するようにした。ベタ印字部の印刷面積としては、最低でも一辺が 3 cm 以上の四角形になるようにした。印刷したブラック、シアン、マゼンタ、イエローの各色のベタ印刷部について以下の 2 ～ 5 のような定着評価を行った。評価結果を表 4 ～ 6 に表す。表 4 ～ 6 にはトナーの定着性や転移性の評価を総合して印刷適性として表し、これらの中で最も低かった評価で表した。

【 0 0 5 5 】

2. テープ剥離

印刷後、24 時間経過した印刷サンプルに幅 18 mm のニチバン社製セロハン粘着テープ「セロテープ (R) No. 405」を各色の印刷部に貼りむらが無いように貼りつけ、180 度剥離で約 5 mm / 秒の速さでゆっくりとテープを剥がした。剥離後のトナーの紙への定着度合いを目視により判定し、以下の基準で 5 段階評価を行った。

：各色共にトナーが紙の上に大部分残っている。

○：各色共にトナーが残っているが、テープ剥離後の印刷部の印刷濃度が下がるのがわかる。

：一部の色でトナーが紙から剥がれ、印刷部に白く抜けた部分がある。

×：各色共にトナーが紙から剥がれ、印刷部の白く抜けた部分が目立つ。

【 0 0 5 6 】

10

20

30

40

50

3. こすれ

こすれ評価は、JIS P 8147「紙および板紙の摩擦係数試験方法」の水平法を応用した。各実施例および比較例について、水平板には、白紙の湿式電子写真用記録シートを取り付け、おもりに、上記の印刷機で印刷された印刷部がある該記録シートを取り付けた。そして、印刷部がある該転写紙をおもりに貼りつける場合、印刷部の印刷された面が、水平板に取り付けられた白紙の該記録シートと擦りあうようにした。

【0057】

以上のように、試験片を水平板、おもりに貼りつけた後は、JIS P 8147に記載されている条件でおもりを水平板の上で滑らせる。「摩擦試験」においては、一つの試験片の組み合わせで一度だけ、水平板上でおもりを滑らせるが、本評価においては、一つの試験片の組み合わせで50回、おもりを水平板の上で滑らせた。使用した試験片は印刷後24時間経過したものを使用した。

10

【0058】

その後、おもりに取り付けられた印刷部を観察し、紙同士の擦れによるトナーの脱落度合いを観察した。印刷部のトナーの残り具合を目視により判定し、以下の基準で4段階評価を行った。

- ：各色共に印刷部の濃度低下がほとんど認められない。
- ：各色共にわずかながら印刷濃度が下がるのがわかる。
- ：各色共に印刷濃度が下がるのがわかる。
- ×：各色共に印刷濃度が下がるのがわかり、部分的に白く抜けた部分がある。

20

【0059】

4. 消しゴム剥離

印刷後、24時間後に各色の印刷部を未使用消しゴム「トンボ鉛筆、PE-01A」の角を利用して、均一の力で5往復させた。往復後のトナーの紙への定着度合いを目視により判定し、以下の基準で4段階評価を行った。

- ：各色共にトナーが紙から剥離しない。
- ：一部に紙から剥離するトナーが存在するが2割未満である。
- ：5割未満でトナーが紙から剥がれ、一部に白く抜けた部分がある。
- ×：各色とも紙からトナーが容易に剥がれ、白く抜けた部分が目立つ。

30

【0060】

5. 転移性

湿式電子写真用転写機としてHP社製「HP-indigo press 1000 (旧E-print 1000)」を使って印刷を行った後、プリントクリーナーで掃除を行い、プリントクリーナーの汚れ方で転移性を判断した。

- ：全く汚れない。
- ：ごく小さい汚れが付着する。
- ：小さい汚れが付着する。
- ×：はっきりと汚れる。

【0061】

【表 4】

	枚葉 印刷機 適性	巻き取り 印刷機 特性
比較例 1	×	××
参考例 1	△	△
参考例 2	△	△
参考例 3	△	△
比較例 2	×	××
比較例 3	×	××
参考例 4	△	△
参考例 5	△	△
参考例 6	◎	◎
参考例 7	◎	◎
参考例 8	◎	◎
参考例 9	◎	◎
参考例 10	△	△
比較例 4	×	××

10

20

【 0 0 6 2 】

【表 5】

	枚葉 印刷機 適性	巻き取り 印刷機 特性
実施例 1	○	○
実施例 2	◎	◎
実施例 3	◎	◎
実施例 4	◎	◎
実施例 5	◎	◎
実施例 6	○	○

30

【 0 0 6 3 】

【表 6】

	枚葉 印刷機 適性	巻き取り 印刷機 特性	備考
参考例 11	△	△	
参考例 12	◎	◎	
参考例 13	◎	◎	
参考例 14	◎	◎	
参考例 15	◎	◎	※作業性に難あり

40

【 0 0 6 4 】

< 評価結果 >

50

すべての実施例のように、本発明におけるパラメーターの範囲内に物性値をおさめることで、好ましい湿式電子写真印刷適性が発揮される。しかし、比較例 3、比較例 4 のように物性値のパラメーターが範囲外となると湿式電子写真印刷適性が無くなる。一方、比較例 1、2 の様に物性値パラメーターが範囲内となっても坪量が 1 0 0 超 ~ 1 5 0 g / m² の範囲外となると適性が発揮されない。参考例 4、5、9、10 および参考例 6 ~ 8 を比較するとわかるとおり、湿式電子写真印刷適性を高いレベルで保つために有効な範囲であるといえる。実施例 1、6 および実施例 2 ~ 5 を比較するとわかるとおり、基材が紙の場合には、スムースター透気度を 0 . 6 ~ 3 . 0 k P a の間に保つことが湿式電子写真特性を高いレベルで保つために必要である。参考例 11、15 および参考例 12 ~ 14 を比較するとわかるとおり、紙面温度を 4 ~ 4 0 の範囲内で保つと物性コントロールがしやすいことがわかる。

10

【産業上の利用可能性】**【0065】**

オンデマンド印刷領域における可変情報を扱える湿式電子写真方式による湿式電子写真用記録シートに適用できるものである。

フロントページの続き

(56)参考文献 特開平09-281739(JP,A)
特開平02-033390(JP,A)
特開平04-091294(JP,A)
特開平06-155699(JP,A)
特開平03-243351(JP,A)
特開平11-277872(JP,A)
特開昭53-075940(JP,A)
特開昭62-162097(JP,A)
特開昭63-265680(JP,A)
特開2003-270836(JP,A)
特開2000-250246(JP,A)
特開2003-291504(JP,A)
特開2002-356053(JP,A)
特開2003-336193(JP,A)
特開2003-173038(JP,A)
特開平02-104797(JP,A)
特開2003-155693(JP,A)
特開平10-063030(JP,A)
特開平10-020537(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G03G	7/00
D21H	19/36
G03G	9/12