



NORGE

(19) [NO]

STYRET FOR DET
INDUSTRIELLE RETTSVERN

(12) **UTDRAG**

(21) **PATENTSØKNAD NR. 872829**

(51) Int. Cl.⁴ **A 61 K 6/04**

(83)

(21) Patentsøknad nr. **872829**
(22) Inngivelsesdag **07.07.87**
(24) Løpedag **11.11.86**
(62) Avdelt/utskilt fra søknad nr.

(86) Internasjonal søknad nr. **PCT/AT86/00074**
(86) Internasjonal inngivelsesdag **11.11.86**
(85) Videreføringsdag **07.07.87**
(41) Alment tilgjengelig fra **07.07.87**
(44) Utlegningsdag
(72) Oppfinner **ERNST HOKE, Wien,
GERHARD GRATZER, Wien,
ALFRED STAMPACH, Wien,
Østerrike.**

(71)(73) Søker/Patenthaver **ÖGUSSA ÖSTERREICHISCHE GOLD-
UND SILBER-SCHNEIDANSTALT
SCHEID UND ROESSLER GESELLSCHAFT
MBH & CO. KG,
Gumpendorferstrasse 83-85,
Wien, Østerrike.**

(74) Fullmektig **Mag.scient. Knud-Henry Lund,
Bryns Patentkontor A/S, Oslo.**

(30) Prioritet begjært **12.11.85, AT, nr 3288/85.**

(54) Oppfinnelsens benevnelse **LEGERINGSPULVER TIL DENTALAMALGAM-
FREMSTILLING.**

(57) Sammendrag **Et legeringspulver eller en legeringspulver-blanding
til fremstilling av dentalamalgam inneholder ved siden
av de vanlige legeringskomponenter sølv, 5-80 vekt-%
titan samt eventuelt som ytterligere vanlige legerings-
komponenter tinn, kobber, sink og vanlige tilsetninger
som f.eks. palladium, gull, platina eller indium, og
lar seg etter triturerering og etter legging av amalgam-
fyllingen i kaviteten farge ved hjelp av kjemisk
og/eller elektrokjemisk behandling i retning mot et
lyst, ikke metallisk til tannstoffets farge tillignet
utseende.**