



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103666053 A

(43) 申请公布日 2014. 03. 26

(21) 申请号 201310600778. 1

(22) 申请日 2013. 11. 25

(71) 申请人 铜陵方正塑业科技有限公司

地址 244000 安徽省铜陵市经济开发区翠湖
四路 3201 号

(72) 发明人 陈可夏 陈可亮 潮建平

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

C09D 11/101 (2014. 01)

C09D 11/03 (2014. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种 UV 固化转印油墨及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种 UV 固化转印油墨,其特征
在于,由下列重量份的原料制备制成:有机颜料
1-3、E-12 环氧树脂 23-25、氨基树脂 12-15、丙烯
酸丁酯 6-9、甲基丙烯酸丁酯 13-17、环氧丙烯酸
酯 12-15、硝酸银 1-2、木质纤维素 3-4、磷酸氢二
钠 2-3、1,6- 己二醇二丙烯酸酯 20-30、醋酸丁酸
纤维素 1-2、光引发剂 11734-7、环烷酸钙 1-2、助
剂 4-5;本发明助剂提高了油墨的韧性,使油墨分
散均匀,并且维持了油墨的稳定性;本发明紫外
光固化转印油墨可代替传统的溶剂型油墨,具有
固化速度快、生产效率高、降低板材生产成本及环
保等优点。

1. 一种 UV 固化转印油墨,其特征在于,由下列重量份的原料制备制成:有机颜料 1-3、E-12 环氧树脂 23-25、氨基树脂 12-15、丙烯酸丁酯 6-9、甲基丙烯酸丁酯 13-17、环氧丙烯酸酯 12-15、硝酸银 1-2、木质纤维素 3-4、磷酸氢二钠 2-3、1,6-己二醇二丙烯酸酯 20-30、醋酸丁酸纤维素 1-2、光引发剂 1173 4-7、环烷酸钙 1-2、助剂 4-5;

所述助剂由下列重量份的原料制备而成:纳米硅藻土粉 0.2-0.3、纳米云母粉 0.2-0.3、硅烷偶联剂 KH-550 2-3、吗啉 1-2、新戊二醇 3-4、抗氧剂 1035 1-2、交联剂 TAC2-3、二缩三丙二醇二丙烯酸酯 10-12、丙二醇甲醚醋酸酯 5-10、没食子酸丙酯 2-3、薏仁油 1-2;其制备方法是将各物料混合,加热至 60-70℃,搅拌反应 30-40 分钟,即得。

2. 根据权利要求 1 所述 UV 固化转印油墨,其特征在于,由以下具体步骤制成:首先加入有机颜料、E-12 环氧树脂、氨基树脂、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、环氧丙烯酸酯、硝酸银、木质纤维素搅拌混匀,加热至 80-90℃,搅拌 25-35 分钟;然后加入除光引发剂 1173 之外的其余剩余成分,搅拌反应 3-5 小时;最后降温至 60-70℃,加入光引发剂 1173,搅拌反应 40-50 分钟,冷却后,研磨得到 20-40 μm 浆料,即得。

一种 UV 固化转印油墨及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种油墨及其制备方法,特别是一种 UV 固化转印油墨及其制备方法。

背景技术

[0002] 转印油墨是具有特殊性质的染料为主制成的印在特制纸上的图案、文字等,可以因加热使之转移到其他基材上去的油墨。当前市面上用于地板、家具、装饰板印刷的主要有两种油墨:水性油墨和油性油墨。两者的主要区别在于溶剂的不同,水性油墨以水为溶剂;油性油墨以有机溶剂(甲苯、二甲苯、工业酒精等)为溶剂;二者固化原理基本相同。其中,水性油墨由于以水为溶剂,因而挥发速度慢,影响生产速度;而油性油墨由于有机溶剂的使用对人体有害,此外,这两种油墨都有耐溶剂性能差,耐化学性能差,耐候性能差等缺点。且由于不是 100%固含,若溶剂未能及时挥发,则油墨印刷于油墨膜上会流动、粘连,而使印刷纹理变得模糊。紫外光固化(UV)油墨是指在紫外线照射下,利用不同波长和能量的紫外光使油墨成膜和干燥的油墨。利用不同紫外光谱,可产生不同能量,将不同油墨连结料中的单体聚合成聚合物,所以 UV 油墨的色膜具有良好的机械和化学性能。UV 油墨的主要优点有:(1) 不用溶剂;(2) 干燥速度快,耗能少;(3) 光泽好,色彩鲜艳;(4) 耐水、耐溶剂,耐磨性能好。UV 油墨中光引发剂是一种易受光激发的化合物,在吸收光照后激发成自由基,能量转移给感光性分子或光交联剂,使 UV 墨发生光固化反应。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种 UV 固化转印油墨及其制备方法。

[0004] 为了实现本发明的目的,本发明通过以下方案实施:

一种 UV 固化转印油墨,由下列重量份的原料制备制成:有机颜料 1-3、E-12 环氧树脂 23-25、氨基树脂 12-15、丙烯酸丁酯 6-9、甲基丙烯酸丁酯 13-17、环氧丙烯酸酯 12-15、硝酸银 1-2、木质纤维素 3-4、磷酸氢二钠 2-3、1,6-己二醇二丙烯酸酯 20-30、醋酸丁酸纤维素 1-2、光引发剂 1173 4-7、环烷酸钙 1-2、助剂 4-5;

所述助剂由下列重量份的原料制备而成:纳米硅藻土粉 0.2-0.3、纳米云母粉 0.2-0.3、硅烷偶联剂 KH-550 2-3、吗啉 1-2、新戊二醇 3-4、抗氧剂 1035 1-2、交联剂 TAC2-3、二缩三丙二醇二丙烯酸酯 10-12、丙二醇甲醚醋酸酯 5-10、没食子酸丙酯 2-3、薏仁油 1-2;其制备方法是将各物料混合,加热至 60-70℃,搅拌反应 30-40 分钟,即得。

[0005] 本发明所述 UV 固化转印油墨,由以下具体步骤制成:首先加入有机颜料、E-12 环氧树脂、氨基树脂、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、环氧丙烯酸酯、硝酸银、木质纤维素搅拌均匀,加热至 80-90℃,搅拌 25-35 分钟;然后加入除光引发剂 1173 之外的其余剩余成分,搅拌反应 3-5 小时;最后降温至 60-70℃,加入光引发剂 1173,搅拌反应 40-50 分钟,冷却后,研磨得到 20-40 μm 浆料,即得。

[0006] 本发明的有益效果是:本发明助剂提高了油墨的韧性,使油墨分散均匀,并且维持了油墨的稳定性;本发明紫外光固化转印油墨可代替传统的溶剂型油墨,具有固化速度快、

生产效率高、降低板材生产成本及环保等优点。

具体实施方案

[0007] 下面通过具体实例对本发明进行详细说明。

[0008] 一种 UV 固化转印油墨,由下列重量份(公斤)的原料制备制成:有机颜料 1、E-12 环氧树脂 23、氨基树脂 12、丙烯酸丁酯 6、甲基丙烯酸丁酯 13、环氧丙烯酸酯 12、硝酸银 1、木质纤维素 3、磷酸氢二钠 2、1,6-己二醇二丙烯酸酯 20、醋酸丁酸纤维素 1、光引发剂 1173 4、环烷酸钙 1、助剂 4;

所述助剂由下列重量份(公斤)的原料制备而成:纳米硅藻土粉 0.2、纳米云母粉 0.2、硅烷偶联剂 KH-550 2、吗啉 1、新戊二醇 3、抗氧剂 1035 1、交联剂 TAC2、二缩三丙二醇二丙烯酸酯 10、丙二醇甲醚醋酸酯 5、没食子酸丙酯 2、薏仁油 1;其制备方法是将各物料混合,加热至 60-70℃,搅拌反应 30-40 分钟,即得。

[0009] 本发明所述 UV 固化转印油墨,由以下具体步骤制成:首先加入有机颜料、E-12 环氧树脂、氨基树脂、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、环氧丙烯酸酯、硝酸银、木质纤维素搅拌均匀,加热至 80-90℃,搅拌 25-35 分钟;然后加入除光引发剂 1173 之外的其余剩余成分,搅拌反应 3-5 小时;最后降温至 60-70℃,加入光引发剂 1173,搅拌反应 40-50 分钟,冷却后,研磨得到 20-40 μm 浆料,即得。

[0010] 所得的油墨,使用划格法牛皮胶带剥离,划格间距 1mm,100%附着;使用浸有酒精的棉球,300 克压力擦拭 50 次,无异状;浸泡于色拉油中(常温)8 小时,无异状;使用浸有盐水的棉球,300 克压力擦拭 50 次,无异状。