

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum

28. Juni 2012 (28.06.2012)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

WO 2012/084762 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C08G 65/00 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2011/073164

(22) Internationales Anmelde datum:

19. Dezember 2011 (19.12.2011)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 10195882.5 20. Dezember 2010 (20.12.2010) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BAYER MATERIALSCIENCE AG [DE/DE]; 51368 Leverkusen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LORENZ, Klaus [DE/DE]; Hans-Böckler-Straße 9a, 41539 Dormagen (DE). HOFMANN, Jörg [DE/DE]; Paul-Schütz-Straße 35, 47800 Krefeld (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: BAYER MATERIALSCIENCE AG; Law and Patents, Patents and Licensing, 51368 Leverkusen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,

BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING POLYETHER POLYOLS

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLYETHERPOLYOLEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing polyether polyols by means of a DMC-catalyzed alkylene oxide addition to starter compounds containing acidic sulfuric acid salts, to the use thereof for producing polyurethanes, and to polyurethanes containing the polyether polyols according to the invention.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung von Polyetherpolyolen durch DMC-katalysierte Alkylenoxidaddition an saure Schwefelsäuresalze enthaltende Starter-verbindungen, deren Verwendung zur Herstellung von Polyurethanen sowie Polyurethane enthaltend die erfundungsgemäßen Polyetherpolyole.

Verfahren zur Herstellung von Polyetherpolyolen

Gegenstände der vorliegenden Erfindung sind ein aufarbeitungsfreies Verfahren zur Herstellung von Polyetherpolyolen, die durch das aufarbeitungsfreie Verfahren erhältlichen Polyetherpolyole sowie die Verwendung der erfindungsgemäßen Polyetherpolyole zur 5 Herstellung von Polyurethanen.

Für die Herstellung von Polyurethanen geeignete Polyetherpolyole können über verschiedene Herstellverfahren erhalten werden. Von großtechnischer Bedeutung ist zum Einen die basisch katalysierte Anlagerung von Alkylenoxiden an H-funktionelle Starterverbindungen, zum anderen die Verwendung von Doppelmetallcyanidverbindungen 10 als Katalysatoren („DMC-Katalysatoren“) für die Anlagerung von Alkylenoxiden an H-funktionelle Starterverbindungen. Die durch (Lewis-)Säuren katalysierte Anlagerung von Alkylenoxiden an geeignete Starterverbindungen ist von untergeordneter Bedeutung.

Unter Alkalimetallhydroxidkatalyse nehmen bei steigender Molmasse des Polymerisates 15 unerwünschte Nebenreaktionen deutlich zu. Insbesondere ist hier die Isomerisierung von Propylenoxid zu Allylalkohol zu nennen, die bei hohen Äquivalentgewichten (bzw. niedrigen OH-Zahlen) zu einem hohen Anteil monofunktioneller Polyetherspezies im Reaktionsgemisch führt. Die monofunktionellen Polyethermoleküle wirken sich nachteilig auf das Durchhärteverhalten und das physikalische Eigenschaftsprofil von Polyurethansystemen aus.

20 Durch den Einsatz der DMC-Katalysatoren ist es möglich geworden, die Addition von Alkylenoxiden, insbesondere Propylenoxid, an H-funktionelle Starterverbindungen bis zu sehr niedrigen OH-Zahlen voranzutreiben, ohne dass die oben erwähnte Isomerisierung von Propylenoxid zu Allylalkohol in nennenswertem Maße eintritt. Hochaktive DMC-Katalysatoren, die z.B. in US-A 5470813, EP-A 700949, EP-A 743093, EP-A 761708, WO- 25 A 97/40086, WO-A 98/16310 und WO-A 00/47649 beschrieben sind, besitzen zudem eine außerordentlich große Aktivität und ermöglichen die Polyetherpolyolherstellung bei sehr geringen Katalysatorkonzentrationen (25 ppm oder weniger), so dass eine Abtrennung des Katalysators aus dem fertigen Produkt nicht mehr erforderlich ist. Ein typisches Beispiel sind die in EP-A 700949 beschriebenen hochaktiven DMC-Katalysatoren, die neben einer Doppelmetallcyanid-Verbindung (z.B. Zinkhexacyanocobaltat(III)) und einem organischen 30 Komplexliganden (z.B. tert.-Butanol) noch ein Polyetherpolyol mit einer zahlenmittleren Molmasse größer als 500 g/mol enthalten.

Ein Charakteristikum von DMC-Katalysatoren ist ihre ausgeprägte Empfindlichkeit gegen hohe Konzentrationen an Hydroxylgruppen, welche beispielsweise durch große Mengen an 35 Startern wie Ethylenglykol, Propylenglykol, Glycerin, Trimethylolpropan, Sorbitol oder Saccharose hervorgerufen werden, und polare Verunreinigungen des Reaktionsgemisches. Die DMC-Katalysatoren können dann während der Reaktionsinitiierungsphase nicht in die

polymerisationsaktive Form überführt werden oder bereits laufende Alkylenoxidadditionsreaktionen können durch die kontinuierliche Zufuhr hoher Konzentrationen an Hydroxylgruppen sowie polarer Verunreinigungen zum Erliegen kommen. Verunreinigungen können beispielsweise Wasser, Verbindungen mit einer hohen Zahl in enger Nachbarschaft stehender Hydroxylgruppen wie Kohlenhydrate und Kohlenhydratderivate oder Verbindungen mit basischen Gruppen wie beispielsweise Amine sein. Auch Substanzen mit in enger Nachbarschaft stehenden Carbonylgruppen bzw. zu Hydroxylgruppen benachbarten Carbonylgruppen wirken sich nachteilig auf die Katalysatoraktivität aus. Um Starter mit hohen Konzentrationen an OH-Gruppen, bzw. Starter mit als Katalysatorgiften anzusehenden Verunreinigungen dennoch DMC-katalysierten Alkylenoxidadditionsreaktionen unterziehen zu können, müssen die Hydroxylgruppenkonzentration gesenkt bzw. die Katalysatorgifte unschädlich gemacht werden. Hierzu können aus diesen Starterverbindungen mittels basischer Katalyse zunächst Vorpolymerisate hergestellt werden, welche dann nach Aufarbeitung mittels DMC-Katalyse in die erwünschten Alkylenoxidadditionsprodukte hoher Molmasse überführt werden. Nachteilig bei dieser Vorgehensweise ist, dass das mittels basischer Katalyse erhaltene Vorpolymerisat sehr sorgfältig aufgearbeitet werden muss, um die Deaktivierung des DMC-Katalysators durch über das Vorpolymerisat eingeschleppte basische Katalysatorspuren auszuschließen.

Dieser Nachteil kann durch das Verfahren der kontinuierlichen Starterdosierung, welches in WO-A 97/29146 offenbart ist, überwunden werden. Hierbei werden kritische Starterverbindungen im Reaktor nicht vorgelegt, sondern neben den Alkylenoxiden dem Reaktor während der Reaktion kontinuierlich zugeführt. Als Startmedium für die Reaktion können in diesem Verfahren Vorpolymerisate vorgelegt werden, auch ist die Verwendung kleiner Mengen des herzustellenden Produktes selbst als Startmedium möglich. Die Notwendigkeit, für weitere Alkylenoxidadditionen geeignete Vorpolymerisate zunächst separat herstellen zu müssen, entfällt somit.

Ebenfalls können Polyetherpolyole aufarbeitungsfrei nach einem Verfahren, wie es in WO-A 98/03571 beschrieben ist, vollkontinuierlich hergestellt werden. Hierbei werden neben einem oder mehreren Alkylenoxiden und einem oder mehreren Startern auch der DMC-Katalysator dem Reaktor bzw. einem Reaktorsystem unter Alkoxylierungsbedingungen kontinuierlich zugeführt und das Produkt kontinuierlich dem Reaktor bzw. dem Reaktorsystem nach einer vorwählbaren mittleren Verweilzeit entnommen.

Sowohl das Verfahren der kontinuierlichen Starterzudosierung als auch das vollkontinuierliche Polyetherpolyolherstellverfahren besitzen den Nachteil, dass Polyether mit Blockstrukturen, insbesondere solche mit kurzen Innenblöcken, nur unter großen Schwierigkeiten herstellbar sind: Beim Verfahren der kontinuierlichen Starterzudosierung muss die Starterzudosierung vor Ende der Dosierung des ersten Alkylenoxidblocks bereits

abgeschlossen sein, um Produkte mit homogen verteilten Blocklängen zu erhalten. Dies ist insbesondere dann schwierig, wenn innere Blöcke mit Blockäquivalentmolmassen von 53 Da bis 350 Da angestrebt werden, da es dann notwendig wird, das Verhältnis von Starter zu Alkylenoxid im zudosierten Eduktstrom so zu erhöhen, dass wiederum die Gefahr besteht, 5 kritische Konzentrationen an Hydroxylgruppen sowie polaren Verunreinigungen zu erreichen. In solchen Fällen verlieren die Katalysatoren während der Starterzudosierungsphase zunehmend an Aktivität, was sich z.B. durch einen Druckanstieg im Reaktor infolge steigender Konzentration an freiem Alkylenoxid bemerkbar macht. Beim vollkontinuierlichen Polyetherpolyolherstellverfahren müssen für Produkte mit Blockstrukturen 10 aufwändige, kontinuierlich durchströmte Reaktorkaskaden und Verweilzeitstrecken installiert werden. Sowohl das kontinuierliche Starterzudosierungsverfahren als auch das vollkontinuierliche Verfahren sind außerdem nur schlecht geeignet, hochschmelzende oder sich unterhalb des Schmelzpunktes zersetzende Starterverbindungen wie beispielsweise Zucker, Sorbit oder Pentaerythrit aufarbeitungsfrei in langkettige Polyole zu überführen. Die 15 Dosierung solcher Starter muss über aufwändig beheizte Dosierstrecken oder in Lösung erfolgen.

Unter Äquivalentmolmasse ist die durch die Zahl der aktiven Wasserstoffatome geteilte Gesamtmasse des aktiven Wasserstoffatome enthaltenden Materials zu verstehen. Im Falle von hydroxygruppenhaltigen Materialien wird sie berechnet durch folgende Formel:

20 Äquivalentmolmasse = 56100 / OH-Zahl [mg KOH/g]

Die OH-Zahl kann z. B. titrimetrisch nach der Vorschrift der DIN 53240 oder spektroskopisch über NIR bestimmt werden.

In EP-A 0090445 wird der Zusatz von Katalysator-“Promotern” zur Anhebung der Aktivität von DMC-Katalysatoren älterer Generation beansprucht. Solche “Promoter” sind Salze aus 25 mindestens zweiwertigen Metallkationen und metallfreien Anionen und/oder metallfreie Säuren. Die “Promoter” werden der Katalysator/Startermischung separat zugesetzt. Es wird betont, dass die Abwesenheit von Alkalimetallsalzen essentiell ist, da diese die Aktivität von DMC-Katalysatoren mindern. Vor diesem Hintergrund ist die vorliegende Erfindung besonders überraschend.

30 In EP-A 1400281 werden salzhaltige, insbesondere alkalimetallhalogenidhaltige DMC-Katalysatoren beansprucht, die zu Polyethern mit reduziertem Gehalt an hochmolekularen Verunreinigungen führen. In der vorliegenden Erfindung erwiesen sich kaliumchloridhaltige Starter jedoch als völlig ungeeignet, da keinerlei Katalysatoraktivierung beobachtet wurde.

35 In EP-A 1577334 werden bevorzugt mit Phosphorsäure acidifizierte Starter in DMC-katalysierten Alkylenoxidadditionsprozessen mit kontinuierlicher Starterzudosierung beansprucht, die zu erhöhter Katalysatorlebensdauer führen, wenn relativ kurzkettige Polyether über DMC-Katalyse hergestellt werden sollen, also verhältnismäßig hohe Starter/Alkylen-

oxidverhältnisse während der Dosierphase vorliegen. Der Zusatz von (sauren) Salzen wird nicht erwähnt. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung durchgeführte Arbeiten zeigen, dass phosphathaltige Starterverbindungen die Aktivierung von DMC-Katalysatoren verhindern.

5 In WO-A 99/14258 werden ebenfalls acidifizierte Starter in DMC-katalysierten Alkylen-oxidadditionsprozessen mit kontinuierlicher Starterzudosierung beansprucht. Wiederum wird Phosphorsäure als besonders bevorzugte Säure hervorgehoben. Salze der Schwefelsäure werden nicht erwähnt.

10 US-B 6642423 beansprucht ein Verfahren zum Erhalt von Polyethern mit ethylenoxidhaltigen Innenblöcken. Diese können einstufig direkt durch DMC-katalysierte Ethylenoxidaddition an niedermolekulare Starterverbindungen wie Glycerin gefolgt von einem Propylenoxidblock oder einem propylenoxidreichen Block erhalten werden. Das Verfahren nutzt nicht den vorteilhaften Effekt der Gegenwart eines Schwefelsäuresalzes auf die Unterdrückung der Bildung hochmolekularer Verunreinigungen und ist außerdem sehr teuer, da sich DMC-Katalysatoren im Kontakt mit niedermolekularen Starterverbindungen 15 wie Glycerin nur in sehr hohen Konzentrationen aktivieren lassen.

15 In EP-A 1528073 wird die zweistufige Herstellung von typischen langkettigen Polyolen mit Ethylenoxidendblock in einem Reaktor beansprucht. Die aus dem jeweils vorhergehenden Ansatz resultierende Restalkalinität wird vor oder während der Dosierung des Starters und des DMC-Katalysators für den nachfolgenden Ansatz durch Zugabe einer Säure, die ein im langkettigen Polyol mit Ethylenoxidendblock lösliches Salz bildet, entfernt. Hierzu ist im Allgemeinen nur eine Alkylbenzolsulfonsäure geeignet, da die im Reaktor verbliebenen Polyolreste hohe Äquivalentmolmassen aufweisen und Salze rein anorganischer Säuren nicht zu lösen in der Lage sind. Nachteilig beim Einsatz von Alkylbenzolsulfonsäuren sind die hohen Kosten, die zum einen durch die hohen Säurepreise, zum anderen durch die relativ 20 hohen Molmassen der Säuren verursacht werden. Außerdem erfordert der beanspruchte Prozess immer noch einen Aufarbeitungsschritt wie Destillation/Filtration oder Ionenaustausch, bei dem die großen auf herkömmliche Weise erhaltenen Salzmengen entfernt werden.

25 WO-A 2006/094979 beansprucht ein vereinfachtes Verfahren zur Herstellung von DMC-Katalysatoren, bei dem durch die Gegenwart von starken Mineralsäuren während der Katalysatorfällung die Cyanometallatsäure in situ erzeugt wird. Bei den so hergestellten Katalysatoren handelt es sich um klassische DMC-Katalysatoren, mit denen allein sich kein aufarbeitungsfreies Eintopfverfahren zur Herstellung langkettiger Blockcopolyether mit Innenblöcken mit Blockäquivalentmolmassen von 53 Da bis 350 Da realisieren lässt.

30 In WO-A 01/53381 werden Kombinationen aus Lewis- oder Brönstedsäuren und DMC-Katalysatoren verwendet, die zu verkürzten Induktionsperioden beim Anfahren der Alkylenoxidadditionsreaktion führen sollen. Durch die Kombination bestimmter Säuren/saurer

Salze mit DMC-Katalysatoren erzielbare synergistische Effekte auf die Polyetherqualität sind nicht herausgearbeitet worden, die analytischen Daten der erhaltenen Polyetherpolyole, insbesondere die erhöhten Gehalte an primären Hydroxygruppen, deuten vielmehr schlicht auf parallel ablaufende säure- bzw. DMC-katalysierte Alkylenoxidadditionsreaktionen hin.

5 In EP-A 1073689 wird die Herstellung von Polyolvorstufen mit OH-Zahlen von 100 bis 150 mg KOH/g unter lewissauren Bedingungen gefolgt von einem DMC-katalysierten Propylen-oxidadditionsschritt beansprucht. Eine Abtrennung der lewissauren Katalysatoren, im Wesentlichen Perfluoralkylsulfonsäuresalze der Lanthaniden, aus der Vorstufe vor dem DMC-Schritt erfolgt nicht. Es handelt sich somit um ein aufarbeitungsfreies 10 Eintopfverfahren, bei dem jedoch die in EP-A 0855417 beschriebene auffällige Neigung der Lewis-sauren Katalysatoren zur Bildung flüchtiger Nebenprodukte und deren hohe Kosten als nachteilig einzustufen sind.

15 WO-A 2007/082596 lehrt die Herstellung von mit Alkali- bzw. Ammoniumsalzen modifizierten DMC-Katalysatoren, die sich durch erhöhte Aktivitäten auszeichnen. Mit dem in WO-A 2007/082596 offenbarten Verfahren ist die Durchführung eines aufarbeitungsfreien Verfahrens ausgehend von niedermolekularen Starterverbindungen nicht möglich. Die positiven Effekte schwefelsäuresalzhaltiger Starter in Bezug auf die Bildung hochmolekularer Verunreinigungen lassen sich nach der Lehre der WO 2007/082596 nicht erzielen.

20 Die Aufgabe bestand daher darin, ein aufarbeitungsfreies Verfahren für die Herstellung von Polyetherpolyolen bereitzustellen, das sich durch eine geringe Neigung zur Bildung hochmolekularer Verunreinigungen auszeichnet. Das erfindungsgemäße Verfahren sollte vorzugsweise auch geeignet sein, Polyetherpolyole mit besonders hydrophilen Innenblöcken zugänglich zu machen. Darüber hinaus sollen die auf den erfindungsgemäßen 25 Polyetherpolyolen basierenden Polyurethan-Weichschaumstoffe eine höhere Stauchhärte aufweisen im Vergleich zu Weichschaumstoffen, die nur auf Füllstoff-freien Polyetherpolyolen gemäß dem Stand der Technik basieren.

Überraschenderweise wurde gefunden, dass die oben genannte Aufgabe gelöst wird durch ein Verfahren für die Herstellung von Polyetherpolyolen (1) mit einer OH-Zahl von 3 mg 30 KOH/g bis 150 mg KOH/g, bevorzugt 10 mg KOH/g bis 60 mg KOH/mg besonders bevorzugt 20 mg KOH/g bis 50 mg KOH/g, dadurch gekennzeichnet, dass

- (i) (i-1) eine H-funktionelle Starterverbindung A1.1) mit einem oder mehreren Alkylenoxiden A1.2) in Anwesenheit eines basischen Katalysators umgesetzt wird unter Erhalt eines Alkoxylates mit einer Äquivalentmolmasse von 53 Da bis 350 Da, und anschließend
- (i-2) die Komponente A1) mit Schwefelsäure neutralisiert wird, wobei die Neutralisation der alkalischen polymerisationsaktiven Zentren des rohen

5

Alkylenoxidadditionsproduktes durch Zugabe von Schwefelsäure derart durchgeführt wird, dass von 66 mol-% bis 100 mol-% der eingesetzten Säure nur die erste Dissoziationsstufe zur Neutralisation der im Rohpolymerisat enthaltenden Katalysatormenge wirksam wird, und wobei auf die Abtrennung der gebildeten Salze verzichtet wird, unter Erhalt der Komponente A) und

(ii) anschließend die Komponente A) umgesetzt wird mit einem oder mehreren Alkylenoxiden B1) in Anwesenheit eines DMC-Katalysators B2).

Weitere Gegenstände der vorliegenden Erfindung sind Polyetherpolyole enthaltend ein saures Schwefelsäuresalz, erhältlich nach dem erfindungsgemäßen Verfahren, die 10 Verwendung dieser Polyetherpolyole zur Herstellung von Polyurethanen und Polyurethane enthaltend die erfindungsgemäßen Polyetherpolyole.

In einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden saure Schwefelsäuresalze A2) dem Polyetherpolyol A1) separat zugesetzt und die so erhältliche Komponente A) wird dann in Schritt ii) weiter umgesetzt. A2) wird A1) in Mengen von 95 15 bis 12000 ppm, bevorzugt in Mengen von 95 bis 2400 ppm und besonders bevorzugt in Mengen 95 bis 1700 ppm, bezogen auf die Menge A1), zugesetzt.

Unter den sauren Schwefelsäuresalzen A2) sind Hydrogensulfate A2.1) und Sulfate A2.2) zu verstehen, wobei das Gewichtsverhältnis von A2.1) : A2.2) 50 bis 100 : 50 bis 0 beträgt.

Hydrogensulfate A2.1) sind

20 Alkalimetall- (d.h. Li, Na, K, Rb, Cs),
Erdalkalimetall- (d.h. Be, Ca, Mg, Sr, Ba), oder
Ammoniumhydrogensulfate der allgemeinen Formel $[NR^1R^2R^3H]^+[HSO_4]^-$, wobei
R¹R²R³ unabhängig voneinander H, C₁-C₂₀-Alkyl (z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl), C₅-C₂₀-Cycloalkyl (z.B. Cyclopentyl, Cyclohexyl), C₆-C₂₀ 25 Aryl (z.B. Phenyl) sein können, und wobei die Reste R¹, R² und/oder R³ auch miteinander so verbunden sein können, dass ein cyclisches Ammoniumion entsteht, wie beispielsweise Piperazinium, Imidazolinium, Pyridinium, Morpholinium, und

Sulfate A2.2) sind

30 Alkalimetall- (d.h. Li, Na, K, Rb, Cs),
Erdalkalimetall- (d.h. Be, Ca, Mg, Sr, Ba), oder
Ammoniumsulfate der allgemeinen Formel $[NR^1R^2R^3H]^+[HSO_4]^-$, wobei
R¹R²R³ unabhängig voneinander H, C₁-C₂₀-Alkyl (z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl), C₅-C₂₀-Cycloalkyl (z.B. Cyclopentyl, Cyclohexyl), C₆-C₂₀ 35 Aryl (z.B. Phenyl) sein können, und wobei die Reste R¹, R² und/oder R³ auch miteinander so verbunden sein können, dass ein cyclisches Ammoniumion

entsteht, wie beispielsweise Piperazinium, Imidazolinium, Pyridinium, Morpholinium.

Bevorzugt werden als Hydrogensulfate A2.1) Alkalimetallhydrogensulfate, ganz besonders bevorzugt Kaliumhydrogensulfat und als Sulfate A2.2) Alkalimetallsulfate und ganz besonders bevorzugt Kaliumsulfat im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt.

In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens, wird die Komponente A2) während des Verfahrens durch Neutralisation des Polyetherpolyols A1) mit Schwefelsäure unter Bildung der Komponente A) erzeugt und ohne Filtrationsschritt direkt in Schritt (ii) unter DMC-Katalyse mit einem oder mehreren Alkylenoxiden B1) zu den erfindungsgemäßen Polyetherpolyolen (1) umgesetzt. In dieser bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird daher Komponente A) hergestellt durch die Schritte

- (i-1) Umsetzung einer H-funktionellen Starterverbindung A1.1) mit einem oder mehreren Alkylenoxiden A1.2) in Anwesenheit eines basischen Katalysators, bis die Komponente A1) Äquivalentmolmassen von 53 Da bis 350 Da erreicht, und anschließend
- (i-2) die Komponente A1) mit Schwefelsäure neutralisiert wird, wobei die Neutralisation der alkalischen polymerisationsaktiven Zentren des rohen Alkylenoxidadditionsproduktes durch Zugabe von Schwefelsäure derart durchgeführt wird, dass von 66 mol-% bis 100 mol-% der eingesetzten Säure nur die erste Dissoziationsstufe zur Neutralisation der im Rohpolymerisat enthaltenden Katalysatormenge wirksam wird, und wobei auf die Abtrennung der gebildeten Salze verzichtet wird, und
- (i-3) gegebenenfalls die Entfernung von Reaktionswasser und mit der Säure eingebrachte Wasserspuren bei einem absoluten Druck von 1 bis 500 mbar und bei Temperaturen von 20 bis 200 °C, bevorzugt bei 80 bis 180°C.

Im Folgenden wird das erfindungsgemäße Verfahren detailliert beschrieben:

Schritt (i), Schritte (i-1) bis (i-3):

(i-1)

Die H-funktionellen Starterverbindungen (Komponente A1.1) werden in einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens in Schritt (i-1) im Reaktor vorgelegt und mit dem basischen Katalysator versetzt und mit einem oder mehreren Alkylenoxiden A1.2) umgesetzt.

Als basischer Katalysator können Alkalimetallhydroxide, Alkali- und Erdalkalimetallhydride, Alkali- und Erdalkalimetallcarboxylate oder Erdalkalihydroxide verwendet werden. Alkalimetalle sind ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Li, Na, K, Rb, Cs und die Erdalkalimetalle sind ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Be, Ca, Mg, Sr, Ba.

Ebenfalls können organische basische Katalysatoren wie beispielsweise Amine eingesetzt werden. Hierunter fallen aliphatische Amine oder Alkanolamine wie N,N-Dimethylbenzylamin, Dimethylaminoethanol, Dimethylaminopropanol, N-Methyldiethanolamin, Trimethylamin, Triethylamin, N,N-Dimethylcyclohexylamin, N-5 Methylpyrrolidin, N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, Diazabicyclo[2.2.2]octan, 1,4-Dimethylpiperazin oder N-Methylmorpholin. Ebenfalls gut verwendbar sind auch aromatische Amine wie Imidazol und alkylsubstituierte Imidazolderivate, N,N-Dimethylanilin, 4-(N,N-Dimethyl)aminopyridin sowie teilweise vernetzte Copolymere aus 4-Vinylpyridin oder Vinylimidazol und Divinylbenzol. Eine umfassende Übersicht über geeignete Amine ist von M. Ionescu et al. in „Advances in Urethanes Science and Technology“, 1998, 14, 151–218 gegeben worden. Bevorzugte aminische Katalysatoren sind 10 tertiäre aliphatische Amine oder Alkanolamine sowie Imidazol und die erwähnten Imidazol- bzw. Pyridinderivate. Solche aminischen Katalysatoren können in Konzentrationen, bezogen auf die erhaltene Produktmenge A1), von 200 ppm bis 10000 ppm eingesetzt werden, bevorzugt ist der Konzentrationsbereich von 200 ppm bis 5000 ppm. Bevorzugte 15 anorganische basische Katalysatoren sind die Alkalimetallhydroxide, ganz besonders bevorzugt ist Kaliumhydroxid. Ein solcher alkalimetallhaltiger Katalysator kann der H-funktionellen Starterverbindung als wässrige Lösung oder als Feststoff zugeführt werden. Die auf die erhaltene Produktmenge A1) bezogene Katalysatorkonzentration beträgt im Falle 20 der Verwendung anorganischer basischer Katalysatoren 40 ppm bis 5000 ppm, bevorzugt 40 ppm bis 1000 ppm, besonders bevorzugt 40 ppm bis 700 ppm. Das Lösungswasser und/oder das bei der Reaktion der aktiven Wasserstoffatome mit dem Katalysator freigesetzte Wasser kann vor Beginn der Dosierung eines oder mehreren Alkylenoxide im Vakuum bei einem absoluten Druck von 1 bis 500 mbar bei Temperaturen von 20 bis 200 °C, bevorzugt bei 80 25 bis 180 °C, entfernt werden.

Als basische Katalysatoren können auch vorgefertigte Alkylenoxid-Additionsprodukte von H-funktionellen Starterverbindungen mit Alkoxylatgehalten von 0,05 bis 50 Äquivalenz-% eingesetzt werden, sogenannte „polymere Alkoxylate“. Unter dem Alkoxylatgehalt des Katalysators ist der durch eine Base, üblicherweise ein Alkalimetallhydroxid, durch 30 Deprotonierung entfernte Anteil aktiver Wasserstoffatome an allen ursprünglich im Alkylenoxid-Additionsprodukt des Katalysators vorhanden gewesenen aktiven Wasserstoffatomen zu verstehen. Die Einsatzmenge des polymeren Alkoxylates richtet sich natürlich nach der für die Produktmenge A1) angestrebten Katalysatorkonzentration, wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben.

35 H-funktionelle Starterverbindungen sind solche Verbindungen, die mindestens ein Zerewitinoff-aktives Wasserstoffatom, manchmal auch nur als „aktiver Wasserstoff“ bezeichnet, enthalten. Ein an N, O, oder S gebundener Wasserstoff wird als Zerewitinoff-

aktiver Wasserstoff bezeichnet, wenn er nach einem von Zerewitinoff aufgefundenen Verfahren durch Umsetzung mit Methylmagnesiumjodid Methan liefert. Typische Beispiele für Verbindungen mit Zerewitinoff-aktivem Wasserstoff sind Verbindungen, die Carboxyl-, Hydroxyl-, Amino-, Imino- oder Thiol-Gruppen als funktionelle Gruppen enthalten.

5 Geeignete H-funktionelle Starterverbindungen weisen meist Funktionalitäten von 1 bis 35, bevorzugt von 1 bis 8 auf. Ihre Molmassen betragen von 17 g/mol bis 1200 g/mol. Neben den bevorzugt zu verwendenden hydroxyfunktionellen Startern können auch aminofunktionelle Starter eingesetzt werden. Beispiele für hydroxyfunktionelle Starterverbindungen sind Methanol, Ethanol, 1-Propanol, 2-Propanol und höhere aliphatische Monole, 10 insbesondere Fettalkohole, Phenol, alkylsubstituierte Phenole, Propylenglykol, Ethylen glykol, Diethylenglykol, Dipropylenglykol, 1,2-Butandiol, 1,3-Butandiol, 1,4-Butandiol, Hexandiol, Pentandiol, 3-Methyl-1,5-pentandiol, 1,12-Dodecandiol, Glycerin, Trimethylolpropan, Pentaerythrit, Sorbit, Saccharose, Hydrochinon, Brenzcatechin, Resorcin, Bisphenol F, Bisphenol A, 1,3,5-Trihydroxybenzol, sowie methyolgruppenhaltige Kondensate aus Formaldehyd und Phenol oder Harnstoff. Es können auch hochfunktionelle Starterverbindungen auf Basis von hydrierten Stärkehydrolyseprodukten eingesetzt werden. Solche sind beispielsweise in EP-A 1525244 beschrieben. Beispiele für geeignete aminogruppenhaltige H-funktionelle Starterverbindungen sind Ammoniak, Ethanolamin, Diethanolamin, Triethanolamin, Isopropanolamin, Diisopropanolamin, Ethylendiamin, Hexamethylenediamin, Anilin, die Isomere des Toluidins, die Isomere des Diaminotoluols, die Isomere des Diaminodiphenylmethans sowie bei der Kondensation von Anilin mit Formaldehyd zu Diaminodiphenylmethan anfallende höherkernige Produkte, ferner methyolgruppenhaltige Kondensate aus Formaldehyd und Melamin sowie Mannichbasen. Außerdem können als Starterverbindungen auch Ringöffnungsprodukte aus cyclischen Carbonsäureanhydriden und Polyolen eingesetzt werden. Beispiele sind Ringöffnungsprodukte aus Phthalsäureanhydrid, Bernsteinsäureanhydrid, Maleinsäureanhydrid einerseits und Ethylen glykol, Diethylenglykol, 1,2-Butandiol, 1,3-Butandiol, 1,4-Butandiol, Hexandiol, Pentandiol, 3-Methyl-1,5-pentandiol, 1,12-Dodecandiol, Glycerin, Trimethylolpropan, Pentaerythrit oder Sorbit andererseits. Daneben ist es auch möglich, ein- oder mehrfunktionelle Carbonsäuren 20 direkt als Starterverbindungen einzusetzen.

30 Ferner können dem Prozess auch vorgefertigte Alkylenoxidadditionsprodukte der erwähnten Starterverbindungen, also Polyetherpolyole vorzugsweise mit OH-Zahlen von 160 bis 1000 mg KOH/g, bevorzugt 250 bis 1000 mg KOH/g, zugesetzt werden. Auch ist es möglich, im erfindungsgemäßen Prozess Polyesterpolyole vorzugsweise mit OH-Zahlen im Bereich von 6 bis 800 mg KOH/g als Co-Starter mit dem Ziel der Polyetheresterherstellung einzusetzen. Hierfür geeignete Polyesterpolyole können beispielsweise aus organischen Dicarbonsäuren mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen und mehrwertigen Alkoholen, vorzugsweise Diolen, mit 2

bis 12 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 2 bis 6 Kohlenstoffatomen nach bekannten Verfahren hergestellt werden.

Des Weiteren können als H-funktionelle Startersubstanzen Polycarbonatpolyole, Polyestercarbonatpolyole oder Polyethercarbonatpolyole, bevorzugt Polycarbonatdiole, 5 Polyestercarbonatdiole oder Polyethercarbonatdiole vorzugsweise jeweils mit OH-Zahlen im Bereich von 6 bis 800 mg KOH/g, als Co-Starter verwendet werden. Diese werden beispielsweise durch Umsetzung von Phosgen, Dimethylcarbonat, Diethylcarbonat oder Diphenylcarbonat mit di- oder höherfunktionellen Alkoholen oder Polyesterpolyolen oder Polyetherpolyolen hergestellt.

10 Im erfindungsgemäßen Verfahren dienen bevorzugt aminogruppenfreie H-funktionelle Starterverbindungen mit Hydroxygruppen als Träger der aktiven Wasserstoffe wie beispielsweise Methanol, Ethanol, 1-Propanol, 2-Propanol und höhere aliphatische Monole, insbesondere Fettalkohole, Phenol, alkylsubstituierte Phenole, Propylenglykol, Ethylen-glykol, Diethylenglykol, Dipropylenglykol, 1,2-Butandiol, 1,3-Butandiol, 1,4-Butandiol, 15 Hexandiol, Pentandiol, 3-Methyl-1,5-pentandiol, 1,12-Dodecandiol, Glycerin, Trimethylol-propan, Pentaerythrit, Sorbit, Saccharose, Hydrochinon, Brenzcatechin, Resorcin, Bisphenol F, Bisphenol A, 1,3,5-Trihydroxybenzol, methylolgruppenhaltige Kondensate aus Formaldehyd und Phenol und hydrierte Stärkehydrolyseprodukte. Es können auch Gemische verschiedener H-funktioneller Starterverbindungen eingesetzt werden.

20 Die im Reaktor gemeinsam mit dem basischen Katalysator vorgelegten H-funktionellen Starterverbindungen A1.1) werden in Schritt (i-1) unter Inertgasatmosphäre bei Temperaturen von 80 bis 180 °C, bevorzugt bei 100 bis 170 °C mit einem oder mehreren Alkylenoxiden A1.2) zur Reaktion gebracht, wobei die Alkylenoxide in der gängigen Weise dem Reaktor kontinuierlich derart zugeführt werden, dass die sicherheitstechnischen Druck-grenzen des verwendeten Reaktorsystems nicht überschritten werden. Insbesondere bei der Dosierung von ethylenoxidhaltigen Alkylenoxidgemischen oder reinem Ethylenoxid ist darauf zu achten, dass ein ausreichender Inertgaspartialdruck im Reaktor während der Anfahr- und Dosierphase aufrechterhalten wird. Dieser kann beispielsweise durch Edelgase oder Stickstoff eingestellt werden. Die Reaktionstemperatur kann während der 25 Alkylenoxiddosierphase natürlich innerhalb der beschriebenen Grenzen variiert werden: Es ist von Vorteil empfindliche H-funktionelle Starterverbindungen, wie beispielsweise Saccharose, zunächst bei niedrigen Reaktionstemperaturen zu alkoxylieren, und erst bei hinreichendem Starterumsatz zu höheren Reaktionstemperaturen überzugehen. Alkylenoxide können dem Reaktor auf unterschiedliche Weise zugeführt werden: Möglich ist eine Dosierung in die Gasphase oder direkt in die Flüssigphase, z. B. über ein Tauchrohr oder einen in der Nähe des Reaktorbodens in einer gut durchmischten Zone befindlichen 30 Verteilerring. Bei Dosierung in die Flüssigphase sollten die Dosieraggregate selbstleerend 35

ausgelegt sein, beispielsweise durch Anbringen der Dosierbohrungen an der Unterseite des Verteilerrings. Generell sollte durch apparative Maßnahmen, beispielsweise durch die Montage von Rückschlagklappen, ein Rückströmen von Reaktionsmedium in die Dosieraggregate verhindert werden. Wird ein Alkylenoxidgemisch dosiert, können die 5 jeweiligen Alkylenoxide dem Reaktor separat oder als Mischung zugeführt werden. Eine Vorvermischung der Alkylenoxide kann beispielsweise durch ein in der gemeinsamen Dosierstrecke befindliches Mischaggregat erreicht werden („inline-blending“). Es hat sich auch bewährt, Alkylenoxide pumpendruckseitig in einen beispielsweise über Wärmetauscher geführten Umpumpkreislauf einzeln oder vorgemischt zu dosieren. Für die gute 10 Durchmischung mit dem Reaktionsmedium ist es dann von Vorteil ein hochscherendes Mischaggregat in den Alkylenoxid-/Reaktionsmediumstrom zu integrieren. Die Temperatur der exothermen Alkylenoxidadditionsreaktion wird durch Kühlung auf dem gewünschten Niveau gehalten. Gemäß dem Stand der Technik zur Auslegung von 15 Polymerisationsreaktoren für exotherme Reaktionen (z.B. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol. B4, pp 167ff, 5th Ed., 1992) erfolgt eine solche Kühlung im Allgemeinen über die Reaktorwand (z.B. Doppelmantel, Halbrohrschlange) sowie mittels weiterer intern im Reaktor und/oder extern im Umpumpkreislauf angeordneter Wärmetauscherflächen, z.B. an Kühlschlägen, Kühlkerzen, Platten- Rohrbündel- oder Mischerwärmetauschern. Diese sollten so ausgelegt sein, dass auch zu Beginn der 20 Dosierphase, d. h. bei kleinem Füllstand, effektiv gekühlt werden kann.

Generell sollte in allen Reaktionsphasen durch Auslegung und Einsatz handelsüblicher Rührorgane für eine gute Durchmischung des Reaktorinhaltes gesorgt werden, wobei hier insbesondere ein- oder mehrstufig angeordnete Rührer oder großflächig über die Füllhöhe wirkende Rührertypen geeignet sind (siehe z. B. Handbuch Apparate; Vulkan-Verlag Essen, 25 1. Aufl. (1990), S.188 - 208). Technisch besonders relevant ist hierbei eine im Mittel über den gesamten Reaktorinhalt eingetragene Mischenergie, die im Allgemeinen im Bereich von 0,2 bis 5 W/l liegt, mit entsprechend höheren lokalen Leistungseinträgen im Bereich der Rührorgane selbst und ggf. bei niedrigeren Füllständen. Um eine optimale Rührwirkung zu erzielen, können im Reaktor gemäß allgemeinem Stand der Technik Kombinationen aus 30 Stromstörern (z. B. Flach- oder Rohrstromstörer) und Kühlschlägen (oder Kühlkerzen) angeordnet werden, die sich auch über den Behälterboden erstrecken können. Die Rührleistung des Mischaggregates kann während der Dosierphase auch füllstandsabhängig variiert werden, um in kritischen Reaktionsphasen einen besonders hohen Energieeintrag zu gewährleisten. Beispielsweise kann es vorteilhaft sein, feststoffhaltige Dispersionen, die zu Reaktionsbeginn beispielsweise bei der Verwendung von Saccharose vorliegen können, 35 besonders intensiv zu durchmischen. Außerdem sollte insbesondere beim Einsatz fester H-funktioneller Starterverbindungen durch die Wahl des Rühraggregates sichergestellt werden,

dass eine ausreichende Dispergierung des Feststoffes im Reaktionsgemisch gewährleistet ist. Bevorzugt werden hier bodengängige Rührstufen sowie besonders zur Suspendierung geeignete Rührorgane eingesetzt. Ferner sollte die Rührergeometrie zur Minderung des Aufschäumens von Reaktionsprodukten beitragen. Das Aufschäumen von Reaktionsgemischen kann beispielsweise nach Ende der Dosier- und Nachreaktionsphase beobachtet werden, wenn Restalkylenoxide zusätzlich im Vakuum bei absoluten Drücken im Bereich von 1 bis 500 mbar entfernt werden. Für solche Fälle haben sich Rührorgane als geeignet herausgestellt, die eine kontinuierliche Durchmischung der Flüssigkeitsoberfläche erzielen. Je nach Anforderung weist die Rührwelle ein Bodenlager und gegebenenfalls weitere Stützlager im Behälter auf. Der Antrieb der Rührerwelle kann dabei von oben oder von unten erfolgen (mit zentrischer oder exzentrischer Anordnung der Welle).

Alternativ ist es auch möglich, die notwendige Durchmischung ausschließlich über einen Wärmetauscher geführten Umpumpkreislauf zu erzielen oder diesen zusätzlich zum Rühraggregat als weitere Mischkomponente zu betreiben, wobei der Reaktorinhalt nach Bedarf (typischerweise 1 bis 50 mal pro Stunde) umgepumpt wird.

Für die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens sind die unterschiedlichsten Reaktortypen geeignet. Vorzugsweise werden zylinderförmige Behälter eingesetzt, welche ein Höhen-/Durchmesserverhältnis von 1:1 bis 10:1 besitzen. Als Reaktorböden kommen beispielsweise Kugel-, Klöpper-, Flach- oder Konusböden in Frage.

Nach Ende der Alkylenoxiddosierphase in Schritt (i-1) kann sich eine Nachreaktionsphase anschließen, in der restliches Alkylenoxid abreagiert. Das Ende dieser Nachreaktionsphase ist erreicht, wenn kein weiterer Druckabfall im Reaktionskessel feststellbar ist. Spuren unreaktierter Epoxide können nach der Reaktionsphase gegebenenfalls im Vakuum bei einem absoluten Druck von 1 bis 500 mbar entfernt werden. Das alkalische Alkylenoxidadditionsprodukt kann durch Wasser hydrolysiert werden. Dieser Hydrolyseschritt ist jedoch für die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens nicht essentiell. Die Wassermenge beträgt hierbei bis zu 15 Gew.-%, bezogen auf die Menge des alkalischen Alkylenoxidadditionsproduktes.

(i-2)

Die Neutralisation der alkalischen, polymerisationsaktiven Zentren des rohen, gegebenenfalls hydrolysierten Alkylenoxidadditionsproduktes A1) aus Schritt (i-1) erfolgt erfindungsgemäß in Schritt (i-2) durch Zugabe von Schwefelsäure derart, dass von 66 mol-% bis 100 mol-% der eingesetzten Säure nur die erste Dissoziationsstufe zur Neutralisation der im Rohpolymerisat enthaltenen Katalysatormenge wirksam wird. Dies kann beispielsweise dadurch erzielt werden, dass mindestens 50 % mehr Schwefelsäure als zur Neutralisation des basischen Katalysators notwendig wäre, eingesetzt wird. Da auch die 2. Dissoziationsstufe der Schwefelsäure einen ausreichenden pKa besitzt, werden beispielsweise im

erfindungsgemäßen Verfahren 0,75 bis 1 mol Schwefelsäure pro mol zu neutralisierendem Katalysator ausgewählt aus der Gruppe Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid und/oder Cäsiumhydroxid verwendet. Die Temperatur kann bei Hydrolyse und Neutralisation in weiten Bereichen variiert werden, Grenzen können hierbei durch die Korrosionsbeständigkeit der Materialien der Neutralisationskessel oder durch den Polyolaufbau gegeben sein. Sind hydrolyseempfindliche Gruppen, wie beispielsweise Estergruppen, in den Produkten zugegen, kann beispielsweise bei Raumtemperatur neutralisiert werden. In solchen Fällen empfiehlt es sich auch, auf einen vorgeschalteten, separaten Hydrolyseschritt zu verzichten. Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren wird auf die Abtrennung der gebildeten Salze verzichtet.

(i-3)

Nach erfolgter Neutralisation können gegebenenfalls in Schritt (i-3) Wasserspuren, die durch Zugabe verdünnter Säuren eingebracht wurden, bzw. überschüssiges Hydrolysewasser im Vakuum bei einem absoluten Druck von 1 bis 500 mbar entfernt werden. Der so erhaltenen Komponente A) können bei Bedarf während oder nach der Neutralisation Alterungsschutzmittel bzw. Antioxidantien zugesetzt werden. Weitere Aufarbeitungsschritte, wie beispielsweise Filtration, sind nicht notwendig. Die Komponente A) weist Äquivalentmolmassen von 53 Da bis 350 Da auf.

Schritt (ii)

20 Der aus den Schritten (i-1) bis (i-3) erhaltenen Komponente A) wird in einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens in Schritt (ii) der DMC-Katalysator zugefügt und mit einem oder mehreren Alkylenoxiden B1) umgesetzt, bis Polyetherpolyole (1) mit einer OH-Zahl von 3 mg KOH/g bis 150 mg KOH/g, bevorzugt von 10 mg KOH/g bis 60 mg KOH/g, besonders bevorzugt 20 mg KOH/g bis 50 mg KOH/g erhalten werden.

25 Komponente A) können vor der Zugabe des DMC-Katalysators außerdem zusätzlich geringe Mengen (1 bis 500 ppm) anderer organischer oder anorganischer Säuren zugesetzt werden, wie beispielsweise in WO 99/14258 beschrieben. Die Umsetzung der Komponente A) in Schritt (ii) mit einem oder mehreren Alkylenoxiden B1) unter DMC-Katalyse kann prinzipiell im gleichen Reaktor wie die Herstellung der Komponente A) in den Schritten (i-1) bis (i-3) erfolgen. Die auf die Endproduktmenge (1) berechnete DMC-Katalysatorkonzentration liegt im Bereich von 10 bis 1000 ppm.

35 DMC-Katalysatoren B2) sind im Prinzip aus dem Stand der Technik bekannt (siehe z.B. US-A 3 404 109, US-A 3829505, US-A 3941849 und US-A 5158922). DMC-Katalysatoren, die z.B. in US-A 5470813, EP-A 700949, EP-A 743093, EP-A 761708, WO 97/40086, WO 98/16310 und WO 00/47649 beschrieben sind, besitzen eine sehr hohe Aktivität in der Polymerisation von Epoxiden und ermöglichen die Herstellung von Polyetherpolyolen bei sehr geringen Katalysatorkonzentrationen (25 ppm oder weniger), so dass eine Abtrennung

des Katalysators aus dem fertigen Produkt im Allgemeinen nicht mehr erforderlich ist. Ein typisches Beispiel sind die in EP-A 700949 beschriebenen hochaktiven DMC-Katalysatoren, die neben einer Doppelmetallcyanid-Verbindung (z.B. Zinkhexacyanocobaltat(III)) und einem organischen Komplexliganden (z.B. tert.-Butanol) noch ein Polyetherpolyol mit einer 5 zahlenmittleren Molmasse größer als 500 g/mol enthalten.

Es ist auch möglich, die in EP Anmeldenummer 10163170.3 offenbarten alkalischen DMC-Katalysatoren einzusetzen.

Zur Herstellung der Doppelmetallcyanid-Verbindungen geeignete cyanidfreie Metallsalze besitzen bevorzugt die allgemeine Formel (I),

10

$$M(X)_n \quad (I)$$

wobei

M ausgewählt ist aus den Metallkationen Zn^{2+} , Fe^{2+} , Ni^{2+} , Mn^{2+} , Co^{2+} , Sr^{2+} , Sn^{2+} , Pb^{2+} und, Cu^{2+} , bevorzugt ist M Zn^{2+} , Fe^{2+} , Co^{2+} oder Ni^{2+} ,

X sind ein oder mehrere (d.h.verschiedene) Anionen, vorzugsweise ein Anion ausgewählt aus der Gruppe der Halogenide (d.h. Fluorid, Chlorid, Bromid, Iodid), Hydroxid, Sulfat, 15 Carbonat, Cyanat, Thiocyanat, Isocyanat, Isothiocyanat, Carboxylat, Oxalat und Nitrat;

Carbonat, Cyanat, Thiocyanat, Isocyanat, Isothiocyanat, Carboxylat, Oxalat und Nitrat;

n ist 1, wenn X = Sulfat, Carbonat oder Oxalat ist und

n ist 2, wenn X = Halogenid, Hydroxid, Cyanat, Thiocyanat, Isocyanat, Isothiocyanat oder Nitrat ist,

20

oder geeignete cyanidfreie Metallsalze besitzen die allgemeine Formel (II),

$$M_r(X)_3 \quad (II)$$

wobei

M ausgewählt ist aus den Metallkationen Fe^{3+} , Al^{3+} und Cr^{3+} ,

X sind ein oder mehrere (d.h.verschiedene) Anionen, vorzugsweise ein Anion ausgewählt aus der Gruppe der Halogenide (d.h. Fluorid, Chlorid, Bromid, Iodid), Hydroxid, Sulfat, 25 Carbonat, Cyanat, Thiocyanat, Isocyanat, Isothiocyanat, Carboxylat, Oxalat und Nitrat;

Carbonat, Cyanat, Thiocyanat, Isocyanat, Isothiocyanat, Carboxylat, Oxalat und Nitrat;

r ist 2, wenn X = Sulfat, Carbonat oder Oxalat ist und

r ist 1, wenn X = Halogenid, Hydroxid, Cyanat, Thiocyanat, Isocyanat, Isothiocyanat, Carboxylat oder Nitrat ist,

30

oder geeignete cyanidfreie Metallsalze besitzen die allgemeine Formel (III),

$$M(X)_s \quad (III)$$

wobei

M ausgewählt ist aus den Metallkationen Mo^{4+} , V^{4+} und W^{4+}

X sind ein oder mehrere (d.h.verschiedene) Anionen, vorzugsweise ein Anion ausgewählt aus der Gruppe der Halogenide (d.h. Fluorid, Chlorid, Bromid, Iodid), Hydroxid, Sulfat, 35 Carbonat, Cyanat, Thiocyanat, Isocyanat, Isothiocyanat, Carboxylat, Oxalat und Nitrat;

Carbonat, Cyanat, Thiocyanat, Isocyanat, Isothiocyanat, Carboxylat, Oxalat und Nitrat;

s ist 2, wenn X = Sulfat, Carbonat oder Oxalat ist und

s ist 4, wenn X = Halogenid, Hydroxid, Cyanat, Thiocyanat, Isocyanat, Isothiocyanat, Carboxylat oder Nitrat ist,
oder geeignete cyanidfreie Metallsalze besitzen die allgemeine Formel (IV),



5 wobei

M ausgewählt ist aus den Metallkationen Mo⁶⁺ und W⁶⁺

X sind ein oder mehrere (d.h. verschiedene) Anionen, vorzugsweise ein Anion ausgewählt aus der Gruppe der Halogenide (d.h. Fluorid, Chlorid, Bromid, Iodid), Hydroxid, Sulfat, Carbonat, Cyanat, Thiocyanat, Isocyanat, Isothiocyanat, Carboxylat, Oxalat und Nitrat;

10 t ist 3, wenn X = Sulfat, Carbonat oder Oxalat ist und

t ist 6, wenn X = Halogenid, Hydroxid, Cyanat, Thiocyanat, Isocyanat, Isothiocyanat, Carboxylat oder Nitrat ist,

Beispiele geeigneter cyanidfreier Metallsalze sind Zinkchlorid, Zinkbromid, Zinkjodid, Zinkacetat, Zinkacetylacetonat, Zinkbenzoat, Zinknitrat, Eisen(II)sulfat, Eisen(II)bromid, Eisen(II)chlorid, Cobalt(II)chlorid, Cobalt(II)thiocyanat, Nickel(II)chlorid und Nickel(II)nitrat. Es können auch Mischungen verschiedener Metallsalze eingesetzt werden.

Zur Herstellung der Doppelmetallcyanid-Verbindungen geeignete Metallcyanidsalze besitzen bevorzugt die allgemeine Formel (V)



20 wobei

M' ausgewählt ist aus einem oder mehreren Metallkationen der Gruppe bestehend aus Fe(II), Fe(III), Co(II), Co(III), Cr(II), Cr(III), Mn(II), Mn(III), Ir(III), Ni(II), Rh(III), Ru(II), V(IV) und V(V), bevorzugt ist M' ein oder mehrere Metallkationen der Gruppe bestehend aus Co(II), Co(III), Fe(II), Fe(III), Cr(III), Ir(III) und Ni(II),

25 Y ausgewählt ist aus einem oder mehreren Metallkationen der Gruppe bestehend aus Alkalimetall (d.h. Li⁺, Na⁺, K⁺, Rb⁺, Cs⁺) und Erdalkalimetall (d.h. Be²⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺),

A ausgewählt ist aus einem oder mehreren Anionen der Gruppe bestehend aus Halogeniden (d.h. Fluorid, Chlorid, Bromid, Iodid), Hydroxid, Sulfat, Carbonat, Cyanat, Thiocyanat, Isocyanat, Isothiocyanat, Carboxylat, Oxalat oder Nitrat und

30 a, b und c sind ganzzahlige Zahlen, wobei die Werte für a, b und c so gewählt sind, dass die Elektroneutralität des Metallcyanidsalzes gegeben ist; a ist vorzugsweise 1, 2, 3 oder 4; b ist vorzugsweise 4, 5 oder 6; c besitzt bevorzugt den Wert 0.

Beispiele geeigneter Metallcyanidsalze sind Kaliumhexacyanocobaltat(III),
35 Kaliumhexacyanoferrat(II), Kaliumhexacyanoferrat(III), Calciumhexacyanocobaltat(III) und Lithiumhexacyanocobaltat(III).

Bevorzugte Doppelmetallcyanid-Verbindungen, die in den erfindungsgemäßen DMC-Katalysatoren enthalten sind, sind Verbindungen der allgemeinen Formel (VI)



worin M wie in Formel (I) bis (IV) und

5 M' wie in Formel (V) definiert ist, und

x, x', y und z sind ganzzahlig und so gewählt, dass die Elektronenneutralität der Doppelmetallcyanidverbindung gegeben ist.

Vorzugsweise ist

x = 3, x' = 1, y = 6 und z = 2,

10 M = Zn(II), Fe(II), Co(II) oder Ni(II) und

M' = Co(III), Fe(III), Cr(III) oder Ir(III).

Beispiele geeigneter Doppelmetallcyanidverbindungen sind Zinkhexacyanocobaltat(III), Zinkhexacyanoiridat(III), Zinkhexacyanoferrat(III) und Cobalt(II)hexacyanocobaltat(III).

15 Weitere Beispiele geeigneter Doppelmetallcyanid-Verbindungen sind z.B. US-A 5158922 (Spalte 8, Zeilen 29 - 66) zu entnehmen. Besonders bevorzugt verwendet wird Zinkhexacyanocobaltat(III).

Die bei der Herstellung der DMC-Katalysatoren zugesetzten organischen Komplexliganden sind beispielsweise in US-A 5158922 (siehe insbesondere Spalte 6, Zeilen 9 bis 65), US-A

20 3404109, US-A 3829505, US-A 3941849, EP-A 700949, EP-A 761708, JP-A 4145123, US-A 5470813, EP-A 743 093 und WO-A 97/40086) offenbart. Beispielsweise werden als organische Komplexliganden wasserlösliche, organische Verbindungen mit Heteroatomen, wie Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor oder Schwefel, die mit der Doppelmetallcyanid-Verbindung Komplexe bilden können, eingesetzt. Bevorzugte organische Komplexliganden sind

25 Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ether, Ester, Amide, Harnstoffe, Nitrile, Sulfide und deren Mischungen. Besonders bevorzugte organische Komplexliganden sind aliphatische Ether (wie Dimethoxyethan), wasserlösliche aliphatische Alkohole (wie Ethanol, Isopropanol, n-Butanol, iso-Butanol, sek.-Butanol, tert-Butanol, 2-Methyl-3-buten-2-ol und 2-Methyl-3-buten-2-ol), Verbindungen, die sowohl aliphatische oder cycloaliphatische Ethergruppen wie

30 auch aliphatische Hydroxylgruppen enthalten (wie z.B. Ethylenglykol-mono-tert.-butylether, Diethylenglykol-mono-tert.-butylether, Tripropylenglykol-mono-methylether und 3-Methyl-3-oxetan-methanol). Höchst bevorzugte organische Komplexliganden sind ausgewählt aus einer oder mehrerer Verbindungen der Gruppe bestehend aus Dimethoxyethan, tert-Butanol, 2-Methyl-3-buten-2-ol, 2-Methyl-3-buten-2-ol, Ethylenglykol-mono-tert.-butylether und 3-Methyl-3-oxetan-methanol.

Optional werden bei der Herstellung der erfindungsgemäßen DMC-Katalysatoren eine oder mehrere komplexbildende Komponente(n) aus den Verbindungsklassen der Polyether,

Polyester, Polycarbonate, Polyalkylenglykolsorbitanester, Polyalkylenglykolglycidylether, Polyacrylamid, Poly(acrylamid-co-acrylsäure), Polyacrylsäure, Poly(acrylsäure-co-maleinsäure), Polyacrylnitril, Polyalkylacrylate, Polyalkylmethacrylate, Polyvinylmethyl-ether, Polyvinylethylether, Polyvinylacetat, Polyvinylalkohol, Poly-N-vinylpyrrolidon, 5 Poly(N-vinylpyrrolidon-co-acrylsäure), Polyvinylmethylketon, Poly(4-vinylphenol), Poly(acrylsäure-co-styrol), Oxazolinpolymere, Polyalkylenimine, Maleinsäure- und Maleinsäureanhydridcopolymer, Hydroxyethylcellulose und Polyacetale, oder der Glycidylether, Glycoside, Carbonsäureester mehrwertiger Alkohole, Gallensäuren oder deren Salze, Ester oder Amide, Cyclodextrine, Phosphorverbindungen, α , β -ungesättigten 10 Carbonsäureester oder ionische oberflächen- bzw. grenzflächenaktiven Verbindungen eingesetzt.

Bevorzugt werden bei der Herstellung der erfindungsgemäßen DMC-Katalysatoren im ersten Schritt die wässrigen Lösungen des Metallsalzes (z.B. Zinkchlorid), eingesetzt im stöchiometrischen Überschuss (mindestens 50 Mol-%) bezogen auf Metallcyanidsalz, (also 15 mindestens ein molares Verhältnis von cyanidfreiem Metallsalz zu Metallcyanidsalz von 2,25 zu 1,00) und des Metallcyanidsalzes (z.B. Kaliumhexacyanocobaltat) in Gegenwart des organischen Komplexliganden (z.B. tert.-Butanol) umgesetzt, so dass sich eine Suspension bildet, die die Doppelmetallcyanid-Verbindung (z.B. Zinkhexacyanocobaltat), Wasser, überschüssiges cyanidfreies Metallsalz, und den organischen Komplexliganden enthält. Der 20 organische Komplexligand kann dabei in der wässrigen Lösung des cyanidfreien Metallsalzes und/oder des Metallcyanidsalzes vorhanden sein, oder er wird der nach Ausfällung der Doppelmetallcyanid-Verbindung erhaltenen Suspension unmittelbar zugegeben. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, die wässrigen Lösungen des cyanidfreien Metallsalzes und des Metallcyanidsalzes und den organischen Komplexliganden unter starkem Rühren zu 25 vermischen. Optional wird die im ersten Schritt gebildete Suspension anschließend mit einer weiteren komplexbildenden Komponente behandelt. Die komplexbildende Komponente wird dabei bevorzugt in einer Mischung mit Wasser und organischem Komplexliganden eingesetzt. Ein bevorzugtes Verfahren zur Durchführung des ersten Schrittes (d.h. der Herstellung der Suspension) erfolgt unter Einsatz einer Mischnadel, besonders bevorzugt 30 unter Einsatz eines Strahldispersators wie in WO-A 01/39883 beschrieben.

Im zweiten Schritt erfolgt die Isolierung des Feststoffs (d.h. die Vorstufe des erfindungsgemäßen Katalysators) aus der Suspension durch bekannte Techniken, wie Zentrifugation oder Filtration.

In einer bevorzugten Ausführungsvariante zur Herstellung des Katalysators wird der isolierte 35 Feststoff anschließend in einem dritten Verfahrensschritt mit einer wässrigen Lösung des organischen Komplexliganden gewaschen (z.B. durch Resuspendieren und anschließende erneute Isolierung durch Filtration oder Zentrifugation). Auf diese Weise können zum

Beispiel wasserlösliche Nebenprodukte, wie Kaliumchlorid, aus dem erfindungsgemäßen Katalysator entfernt werden. Bevorzugt liegt die Menge des organischen Komplexliganden in der wässrigen Waschlösung zwischen 40 und 80 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtlösung. Optional wird im dritten Schritt der wässrigen Waschlösung weitere komplexbildende 5 Komponente, bevorzugt im Bereich zwischen 0,5 und 5 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtlösung, zugefügt.

Außerdem ist es vorteilhaft, den isolierten Feststoff mehr als einmal zu waschen. Hierzu kann z.B. der erste Waschvorgang wiederholt werden. Bevorzugt ist es aber, für weitere Waschvorgänge nicht wässrige Lösungen zu verwenden, z.B. eine Mischung aus organisch 10 schem Komplexliganden und weiterer komplexbildender Komponente.

Der isolierte und gegebenenfalls gewaschene Feststoff wird anschließend, gegebenenfalls nach Pulverisierung, bei Temperaturen von im allgemeinen 20 – 100 °C und bei Drücken von im allgemeinen 0,1 mbar bis Normaldruck (1013 mbar) getrocknet.

Ein bevorzugtes Verfahren zur Isolierung der erfindungsgemäßen DMC-Katalysatoren aus 15 der Suspension durch Filtration, Filterkuchenwäsche und Trocknung wird in WO-A 01/80994 beschrieben.

Der DMC-katalysierte Reaktionsschritt (ii) kann generell nach denselben verfahrenstechnischen Prinzipien durchgeführt werden wie die unter basischer Katalyse erfolgte Herstellung der Komponente A) in den Schritten (i-1) bis (i-3). Auf einige 20 verfahrenstechnische Besonderheiten des DMC-katalysierten Reaktionsschrittes (ii) soll im Folgenden eingegangen werden.

In einer Ausführungsform wird Komponente A) mit DMC-Katalysator versetzt. Nach Aufheizen auf Temperaturen von 60 bis 160 °C, bevorzugt 100 bis 140 °C, ganz besonders bevorzugt 120 bis 140 °C wird der Reaktorinhalt in einer bevorzugten Verfahrensvariante 25 mit Inertgas über einen Zeitraum von bevorzugt 10 bis 60 min. unter Rühren gestrippet. Beim Strippen mit Inertgas werden flüchtige Bestandteile unter Einleiten von Inertgasen in die Flüssigphase bei gleichzeitig angelegtem Vakuum, bei einem absoluten Druck von 5 bis 500 mbar, entfernt. Nach Eindosieren von typischerweise 5 bis 20 Gew.-% Alkylenoxid, bezogen auf die Menge an vorgelegter Komponente A), wird der DMC-Katalysator aktiviert. Die

Zugabe eines oder mehrerer Alkylenoxide kann vor, während oder nach dem Aufheizen des Reaktorinhaltes auf Temperaturen von 60 bis 160 °C, bevorzugt 100 bis 140 °C, ganz besonders bevorzugt 120 bis 140 °C geschehen; sie erfolgt bevorzugt nach dem Strippen. Die Aktivierung des Katalysators macht sich durch einen beschleunigten Abfall des Reaktordruckes bemerkbar, wodurch der beginnende Alkylenoxidumsatz angezeigt wird. 30

Dem Reaktionsgemisch kann sodann die gewünschte Menge Alkylenoxid bzw. Alkylenoxid- 35 gemisch kontinuierlich zugeführt werden, wobei eine Reaktionstemperatur von 20 bis 200 °C, bevorzugt aber von 50 bis 160 °C gewählt wird. In vielen Fällen erfolgt die

Katalysatoraktivierung bereits so schnell, dass die Dosierung einer separaten Menge Alkylenoxid zur Katalysatoraktivierung entfallen kann und direkt mit der kontinuierlichen Dosierung eines Alkylenoxides oder mehrerer Alkylenoxide begonnen werden kann. Auch im DMC-katalysierten Reaktionsschritt kann die Reaktionstemperatur während der 5 Alkylenoxiddosierphase innerhalb der beschriebenen Grenzen variiert werden. Ebenfalls können ein oder mehrere Alkylenoxide dem Reaktor im DMC-katalysierten Reaktionsschritt auf unterschiedliche Weise zugeführt werden: Möglich ist eine Dosierung in die Gasphase oder direkt in die Flüssigphase, z. B. über ein Tauchrohr oder einen in der Nähe des Reaktorbodens in einer gut durchmischten Zone befindlichen Verteilerring. Bei DMC-10 katalysierten Prozessen ist die Dosierung in die Flüssigphase die bevorzugte Variante.

Nach Ende der Alkylenoxiddosierung kann sich eine Nachreaktionsphase anschließen, in der die Abnahme der Konzentration an unreagiertem Alkylenoxid durch Überwachung des Drucks quantifiziert werden kann. Gegebenenfalls kann das Reaktionsgemisch nach Ende der Nachreaktionsphase von kleinen Mengen an nicht umgesetzten Alkylenoxiden 15 beispielsweise im Vakuum, bei einem absoluten Druck von 1 bis 500 mbar, oder durch Strippen quantitativ entfernt werden. Durch Strippen werden flüchtige Bestandteile, wie beispielsweise (Rest-)Alkylenoxide, unter Einleiten von Inertgasen oder Wasserdampf in die Flüssigphase bei gleichzeitig angelegtem Vakuum (beispielsweise durch Durchleiten von Inertgas bei einem Absolutdruck von 5 bis 500 mbar) entfernt. Das Entfernen flüchtiger 20 Bestandteile, wie beispielsweise nicht umgesetzter Alkylenoxide, entweder im Vakuum oder durch Strippen, erfolgt bei Temperaturen von 20 bis 200 °C, bevorzugt bei 50 bis 160 °C und vorzugsweise unter Rühren. Solche Strippvorgänge können auch in sog. Strippkolonnen durchgeführt werden, in denen dem Produktstrom ein Inertgas- oder Wasserdampfstrom 25 entgegengeleitet wird. Nach Erreichen von Druckkonstanz bzw. nach Entfernen flüchtiger Bestandteile durch Vakuum und/oder Strippen kann das Produkt aus dem Reaktor abgelassen werden.

In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird in Schritt (ii) 30 ein Starterpolyol und DMC-Katalysator B2) im Reaktorsystem vorgelegt und Komponente A) wird kontinuierlich gemeinsam mit einem oder mehreren Alkylenoxiden B1) zugeführt. Als Starterpolyol in Schritt (ii) sind Alkylenoxidadditionsprodukte wie beispielsweise Polyetherpolyole, Polycarbonatpolyole, Polyestercarbonatpolyole, Polyethercarbonatpolyole jeweils beispielsweise mit OH-Zahlen im Bereich von 3 bis 1000 mg KOH/g, vorzugsweise von 3 bis 300 mg KOH/g, eine Teilmenge an Komponente A), und/oder erfindungsgemäßes Endprodukt (1), das vorher separat hergestellt wurde, geeignet. Vorzugsweise wird eine 35 Teilmenge an Komponente A) oder erfindungsgemäßes Endprodukt (1), das vorher separat hergestellt wurde als Starterpolyol in Schritt (ii) eingesetzt. Besonders bevorzugt wird

erfindungsgemäßes Endprodukt (1), das vorher separat hergestellt wurde, als Starterpolyol in Schritt (ii) eingesetzt.

Wird die Zusammensetzung der Alkylenoxide nach Ende der Dosierung der Komponente A geändert, lassen sich auch mit dieser Verfahrensweise Polyetherpolyole mit 5 Multiblockstrukturen herstellen. Es ist aber auch möglich, die Komponente A) - Dosierung und die Alkylenoxiddosierung gleichzeitig enden zu lassen. Nach Zudosierung der Reagenzien kann sich eine Nachreaktionsphase anschließen, in der der Verbrauch an Alkylenoxid im Allgemeinen durch Überwachung des Drucks quantifiziert werden kann. Nach Erreichen von Druckkonstanz kann das Produkt, gegebenenfalls wie oben beschrieben 10 nach Anlegen von Vakuum oder durch Strippen zur Entfernung von nicht umgesetzten Alkylenoxiden, abgelassen werden.

Es ist auch möglich in Schritt (ii) die gesamte Menge an Komponente A) und DMC-Katalysator vorzulegen und eine oder mehrere H-funktionelle Starterverbindungen, insbesondere solche mit Äquivalentmolmassen beispielsweise im Bereich von 9,0 bis 350 15 Da, bevorzugt von 30,0 bis 350 Da, kontinuierlich gemeinsam mit einem oder mehreren Alkylenoxiden B1) zuzuführen.

In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Reaktionsprodukt (1) kontinuierlich dem Reaktor entnommen. In dieser Verfahrensweise wird in Schritt (ii) ein Starterpolyol und eine Teilmenge an DMC-Katalysator B2) im 20 Reaktorsystem vorgelegt und Komponente A) wird kontinuierlich gemeinsam mit einem oder mehreren Alkylenoxiden B1) und DMC-Katalysator B2) zugeführt und das Reaktionsprodukt (1) wird dem Reaktor kontinuierlich entnommen. Als Starterpolyol in Schritt (ii) sind Alkylenoxidadditionsprodukte wie beispielsweise Polyetherpolyole, 25 Polycarbonatpolyole, Polyestercarbonatpolyole, Polyethercarbonatpolyole beispielsweise mit OH-Zahlen im Bereich von 3 bis 1000 mg KOH/g, vorzugsweise von 3 bis 300 mg KOH/g, eine Teilmenge an Komponente A), und/oder erfindungsgemäßes Endprodukt (1), das vorher separat hergestellt wurde, geeignet. Vorzugsweise wird eine Teilmenge an Komponente A) oder erfindungsgemäßes Endprodukt (1), das vorher separat hergestellt wurde als Starterpolyol in Schritt (ii) eingesetzt. Besonders bevorzugt wird als Starterpolyol in Schritt 30 (ii) erfindungsgemäßes Endprodukt (1), das vorher separat hergestellt wurde, eingesetzt.

Hierbei können sich kontinuierliche Nachreaktionsschritte, beispielsweise in einer Reaktorkaskade oder in einem Rohrreaktor anschließen. Flüchtige Bestandteile können im Vakuum und/oder durch Strippen, wie oben beschrieben, entfernt werden.

Die verschiedenen Verfahrensvarianten bei der Herstellung von Polyethern nach den 35 Alkylenoxidadditionsverfahren unter DMC-Komplexkatalyse sind beispielsweise beschrieben in WO-A 97/29146 und WO-A 98/03571.

Vorzugsweise verbleibt der DMC-Katalysator im Endprodukt, er kann jedoch auch abgetrennt werden, beispielsweise durch Behandlung mit Adsorbentien. Verfahren zur Abtrennung von DMC-Katalysatoren sind beispielsweise beschrieben in US-A 4987271, DE-A 3132258, EP-A 406440, US-A 5391722, US-A 5099075, US-A 4721818, US-A 5 4877906 und EP-A 385619.

Für das erfindungsgemäße Verfahren können sowohl für den basisch katalysierten Alkylenoxidadditionsschritt (i-1) zum Erhalt der Komponente A1) als auch für den DMC-katalysierten Alkylenoxidadditionsschritt (ii) Alkylenoxide (Epoxide) mit 2 bis 24 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden. Bei den Alkylenoxiden mit 2 bis 24 10 Kohlenstoffatomen handelt es sich beispielsweise um eine oder mehrere Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Ethylenoxid, Propylenoxid, 1-Butenoxid, 2,3-Butenoxid, 2-Methyl-1,2-propenoxid (Isobutenoxyd), 1-Pentenoxid, 2,3-Pentenoxid, 2-Methyl-1,2-butenoxid, 3-Methyl-1,2-butenoxid, 1-Hexenoxid, 2,3-Hexenoxid, 3,4-Hexenoxid, 2-Methyl-1,2-pentenoxid, 4-Methyl-1,2-pentenoxid, 2-Ethyl-1,2-butenoxid, 1-15 Heptenoxid, 1-Octenoxid, 1-Nonenoxid, 1-Decenoxid, 1-Undecenoxid, 1-Dodecenoxid, 4-Methyl-1,2-pentenoxid, Butadienmonoxid, Isoprenmonoxid, Cyclopentenoxid, Cyclohexenoxid, Cycloheptenoxid, Cyclooctenoxid, Styroloxid, Methylstyroloxid, Pinenoxid, ein- oder mehrfach epoxidierte Fette als Mono-, Di- und Triglyceride, epoxidierte Fettsäuren, C₁-C₂₄-Ester von epoxidierten Fettsäuren, Epichlorhydrin, Glycidol, und Derivate 20 des Glycidols wie beispielsweise Methylglycidylether, Ethylglycidylether, 2-Ethylhexylglycidylether, Allylglycidylether, Glycidylmethacrylat sowie epoxidfunktionelle Alkyloxsilane wie beispielsweise 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan, 3-Glycidyloxy-propyltriethoxysilan, 3-Glycidyloxypropyltripropoxysilan, 3-Glycidyloxypropyl-methyl-dimethoxysilan, 3-Glycidyloxypropyl-ethylidethoxysilan, 3-Glycidyloxypropylisopropoxysilan.

Als Alkylenoxide A1.2) für die Herstellung der Polyetherpolyole A1) werden bevorzugt Ethylenoxid und/oder Propylenoxid, bevorzugt mindestens 10 % Ethylenoxid und ganz besonders bevorzugt reines Ethylenoxid eingesetzt.

Als Alkylenoxide B1) in Schritt (ii) werden vorzugsweise Ethylenoxid und/oder Propylenoxid eingesetzt.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es bevorzugt, dass die Zusammensetzung des Alkylenoxidgemisches beim Wechsel vom basisch katalysierten (i-1) bis (i-3) zum DMC-katalysierten Alkylenoxidadditionsschritt (ii) ebenfalls geändert wird. Werden während des DMC-katalysierten Alkylenoxidadditionschrittes (ii) verschiedene Alkylenoxide verwendet, so können diese wiederum entweder als Mischung oder nacheinander zudosiert werden. Bei letzterer Dosierweise erhalten die unter DMC-Katalyse weiterwachsenden Polyetherketten kompliziertere Blockstrukturen. Zum Erhalt definierter DMC-Blockstrukturen nach dem 35

Verfahren des kontinuierlichen Starter-Komponente-A)-Zudosierungsverfahrens sollte die kontinuierliche Starter-Komponente-A)-Zudosierung gemeinsam mit oder kurz vor Ende der Dosierung des ersten Alkylenoxidblocks beendet werden. Oft werden als Endblock reines Ethylenoxid oder Mischungen aus Propylenoxid und Ethylenoxid mit hohem Ethylenoxid-
5 anteil zudosiert, so dass die hergestellten Polyetherpolyole 40 bis 100 % primäre OH-Endgruppen aufweisen.

Weitere nach dem erfindungsgemäßen Verfahren mit Alkylenoxiden unter DMC-Katalyse copolymerisierbare Monomere sind beispielsweise Lactone, Lactide, Säureanhydride, cyclische Carbonate und Kohlendioxid. Ihre Verwendung wird beschrieben in US-A
10 3538043, US-A 4500704, US-A 5032671, US-A 6646100, EP-A 222453 und WO-A 2008/013731.

Die OH-Zahlen der nach dem DMC-katalysierten Alkylenoxidadditionsschritt (ii) erhaltenen Polyetherpolyole (1) weisen Werte von 3 mg KOH/g bis 150 mg KOH/g, bevorzugt 10 bis 60 mg KOH/g, besonders bevorzugt 20 bis 50 mg KOH/g, auf. Den Endprodukten können
15 ebenfalls gegebenenfalls Alterungsschutzmittel wie z. B. Antioxidantien zugesetzt werden.

Die Polyetherpolyole (1) können allein oder gegebenenfalls im Gemisch mit weiteren isocyanatreaktiven Komponenten mit organischen Polyisocyanaten, gegebenenfalls in Gegenwart von Treibmitteln, in Gegenwart von Katalysatoren und gegebenenfalls mit weiteren Zusatzstoffen wie z.B. Zellstabilisatoren zur Reaktion gebracht werden und so als
20 Komponenten von massiven oder geschäumten Polyurethanen, insbesondere Polyurethan-Weichschaum wie beispielsweise Polyurethan-Weichblockschaum und Polyurethan-Weichformschaum, dienen.

Polyurethane, bevorzugt massive oder geschäumte Polyurethane, insbesondere Polyurethan-Weichschäume wie beispielsweise Polyurethan-Weichblockschäume und Polyurethan-
25 Weichformschäume, enthaltend die erfindungsgemäßen Polyetherpolyole (1) sind ebenfalls Gegenstand der Erfindung.

Beispiele**Bestimmung des Gehaltes an hochmolekularen Verunreinigungen**

Die Bestimmung des Gehaltes an hochmolekularen Verunreinigungen erfolgte in Anlehnung an die in US 6013596 beschriebene Methode.

5

OH-Zahl und Viskosität

Die Bestimmung der OH-Zahlen erfolgte gemäß der Vorschrift der DIN 53240. Die Viskositäten wurden mittels Rotationsviskosimeter (Physica MCR 51, Hersteller: Anton Paar) nach der Vorschrift der DIN 53018 ermittelt.

10

Molmassenverteilung

Die Molmassenverteilung wurde mittels Größenausschlusschromatographie (SEC) ermittelt.

Verwendet wurde das Gerät Agilent 1100 Series der Fa. Agilent. Angegeben wird die Polydispersität PD für die Molmassenverteilung M_w/M_n , wobei M_w für die gewichtsgemittelte Molmasse und M_n für die zahlgemittelte Molmasse stehen. Weitere Angaben:

- Säulenkombination: 1 Vorsäule PSS, 5 µl, 8x50mm; 2 PSS SVD, 5 µl, 100 A°, 8x300mm; 2 PSS SVD, 5 µl, 1000 A°, 8x300mm, PSS ist der Hersteller der Säulen (Polymer Standard Solutions, Mainz)
- Auswertesoftware: WIN GPC der Fa. PSS
- Lösungsmittel: THF (Merck LiChrosolv)
- Flussrate: 1 ml / min
- Detektortyp: RI-Detektor (Brechungsindex), Shodex RI 74
- Verwendete Kalibrationsstandards: Kalibrierstandard der Fa. PSS auf Basis Polystyrol.

Eingesetzte Rohstoffe**Katalysator für die Alkylenoxidaddition (DMC-Katalysator):**

Doppelmetallcyanid-Katalysator, enthaltend Zinkhexacyanocobaltat, tert.-Butanol und Polypropylenglykol mit einer zahlenmittleren Molmasse von 1000 g/mol; beschrieben in WO-A 01/80994, Beispiel 6.

Herstellung des polymeren Alkoxylates I (basischer Katalysator zur Herstellung der Verbindungen A1))

In einen 10 l Laborautoklaven wurden unter Stickstoffatmosphäre 3677,2 g Glycerin und 13,33 g einer 45 Gew.-%igen Lösung von KOH in Wasser gegeben. Der Autoklav wurde verschlossen, die Rührerdrehzahl auf 450 U/min. eingestellt und man heizte auf 110 °C auf.

Der absolute Druck wurde auf 100 mbar abgesenkt und 2313,7 g Propylenoxid wurden über einen Zeitraum von 4,6 h in den Autoklaven dosiert. Nach einer Nachreaktionszeit von 180 min. bei 110 °C wurde der absolute Druck langsam wieder auf 100 mbar abgesenkt und der Ansatz schließlich im Vakuum bei einem absoluten Druck von 18 mbar von Wasser befreit, 5 bis bei einer Temperatur von 110°C ein absoluter Druck von 10 mbar erreicht war. Die Alkalizahl des polymeren Alkoxylates I beträgt 1,0 mg KOH/g, sein KOH-Gehalt entsprechend 0,1 %. Seine OH-Zahl beträgt 1121 mg KOH/g. Der Alkoxylatgehalt beträgt entsprechend 0,09 %.

10 **Herstellung des polymeren Alkoxylates II (basischer Katalysator zur Herstellung der Verbindungen A1))**

In einen 10 l Laborautoklaven wurden unter Stickstoffatmosphäre 1278,5 g Trimethylolpropan und 21,7 g einer 45 Gew.-%igen Lösung von KOH in Wasser gegeben. Der Autoklav wurde verschlossen, die Rührerdrehzahl auf 450 U/min. eingestellt und man heizte auf 15 107 °C auf. Der absolute Druck wurde auf 100 mbar abgesenkt und 653,4 g Propylenoxid wurden über einen Zeitraum von 3 h in den Autoklaven dosiert. Nach einer Nachreaktionszeit von 30 min. bei 107 °C wurde der Ansatz 30 min. bei einem absoluten Druck von 10 mbar ausgeheizt. Nach Abkühlen auf 25 °C wurden unter Stickstoffatmosphäre 45,1 g einer 45 Gew.-%igen Lösung von KOH in Wasser zugegeben. 20 Man erwärmte auf 107 °C und entfernte das Wasser im Vakuum, bis ein absoluter Druck von 10 mbar erreicht war. Sodann wurden 4063,6 g Propylenoxid über einen Zeitraum von 8,5 h bei 107 °C eindosiert, nach einer Nachreaktionszeit von 120 min. wurde für 30 min. im Vakuum bei einem absoluten Druck von 1 mbar ausgeheizt. Nach Abkühlen auf 25 °C wurden unter Stickstoffatmosphäre 539,4 g einer 45 Gew.-%igen Lösung von KOH in 25 Wasser zugegeben. Man erwärmte auf 107 °C und entfernte das Wasser im Vakuum, bis ein absoluter Druck von 10 mbar erreicht war. Die Alkalizahl des polymeren Alkoxylates II beträgt 44,1 mg KOH/g, sein KOH-Gehalt entsprechend 4,41 %. Die OH-Zahl beträgt 260 mg KOH/g. Der Alkoxylatgehalt beträgt entsprechend 17 %.

30 **IRGANOX® 1076**

Octadecyl-3-(3,5-di-tert.butyl-4-hydroxyphenyl)propionat (BASF SE)

Beispiel 1

In einen 10 l Laborautoklaven wurden unter Stickstoffatmosphäre 325,5 g Sorbit und 3,075 g 35 einer 44,82 %igen Lösung von KOH in Wasser gegeben. Der Autoklav wurde verschlossen und sein Inhalt bei 110 °C über einen Zeitraum von 3 h und bei einer Rührerdrehzahl von 450 U/min bei einem absoluten Druck von 100 bis 120 mbar durch Einleiten von 50 ml

Stickstoff pro Minute in die Flüssigphase über einen unter dem Flüssigkeitsspiegel liegenden mit 5 Bohrungen versehenen Verteilerring gestript. Man erwärmte unter Rühren (450 U/min) auf 150 °C und dosierte über einen Zeitraum von 3,22 h 1135,1 g Propylenoxid so in den Autoklaven, dass ein konstanter absoluter Druck von 5 bar erreicht wurde. Nach einer 5 Nachreaktionszeit von 2,45 h wurde der Reaktordruck mit Stickstoff auf einen absoluten Druck von 2,7 bar eingestellt und 4540,2 g Ethylenoxid über einen Zeitraum von 9,07 h eindosiert. Während dieser Dosierzeit wurde die Dosierung bei Erreichen von 5 bar absoluten Reaktordruck zweimal unterbrochen, man ließ jeweils abreagieren, senkte den 10 Druck durch Ablassen des Stickstoffs auf 2,5 bar (absolut) und nahm sodann die Alkylenoxiddosierung wieder auf. Nach Ende der Ethylenoxiddosierung schloss sich eine Nachreaktionszeit von 1,5 h Dauer an. Nach einer Ausheizzeit von 30 min bei einem Druck (absolut) von 10 mbar wurde auf 25 °C abgekühlt. Die auf KOH berechnete Katalysatorkonzentration betrug 230 ppm. 2006,2 g des alkalischen Produktes (A1-1) wurden bei 80 °C mit 6,475 g 11,82 %iger Schwefelsäure versetzt und 0,5 h bei 80 °C verrührt. Nach Zugabe von 15 1,028 g IRGANOX® 1076 wurde bei 110 °C 3 h bei einem absoluten Druck von 1 mbar entwässert. Man erhielt ein klares Produkt (A-1) mit einer Viskosität von 730 mPas bei 25 °C.

558,3 g des Polyetherpolyoles A-1) wurden unter Stickstoffatmosphäre in einen 10 l Laborautoklaven überführt. Nach Zugabe von 0,051 g DMC-Katalysator wurde der Inhalt 20 des Autoklaven 30 min. bei 130 °C und Rühren (Gitterrührer) mit 450 U/min. im Vakuum bei einem absoluten Druck von 100 bis 120 mbar unter Einleiten von 50 ml Stickstoff pro Minute über einen unter dem Flüssigkeitsspiegel liegenden Verteilerring gestript. Über diesen Verteilerring wurden sodann ebenfalls bei 130 °C und Rühren mit 450 U/min. 441,7 g Propylenoxid über einen Zeitraum von 3,05 h eindosiert. Der Start der Propylenoxiddosierung erfolgte bei einem Druck (absolut) von 0,05 bar, der während der 25 Dosierphase erreichte absolute Maximaldruck betrug 0,8 bar. Nach einer Nachreaktionszeit von 0,35 h wurde 0,5 h bei 130 °C bei einem absoluten Druck von 1 mbar ausgeheizt, danach auf 80 °C abgekühlt und 0,535 g IRGANOX® 1076 zugegeben. Die OH-Zahl des Polyetherpolyols 1 betrug 57,2 mg KOH/g und die Viskosität bei 25 °C 1010 mPas. Über 30 Größenausschlusschromatographie (Polystyrolstandards) wurde eine Polydispersität (Mw / Mn) von 1,10 ermittelt. Die Gehalte an hochmolekularen Verunreinigungen sind in Tabelle 1 gelistet.

Beispiel 2 (Vergleich)

35 Die Herstellung des alkalischen Vorproduktes erfolgte in ähnlicher Weise wie in Beispiel 1, lediglich die Katalysatorkonzentration (KOH) wurde von 230 ppm auf 1960 ppm angehoben. 2123 g des alkalischen Vorproduktes (A1-2) wurden bei 80 °C mit 201,5 g Wasser und 31,52

g 11,95 %iger Schwefelsäure versetzt. Nach 0,5 h Rühren bei 80 °C wurden 0,849 g IRGANOX® 1076 zugegeben, das Wasser abdestilliert und 3 h bei einem absoluten Druck von 1 mbar bei 110 °C ausgeheizt. Nach Filtration über ein Tiefenfilter (T 750) bei 80 °C erhielt man ein klares Zwischenprodukt mit einer Viskosität von 720 mPas bei 25 °C.

5

561,0 g des Zwischenproduktes wurden unter Stickstoffatmosphäre in einen 10 l Laborautoklaven überführt. Nach Zugabe von 0,054 g DMC-Katalysator wurde der Inhalt des Autoklaven 30 min. bei 130 °C und Rühren (Gitterrührer) mit 450 U/min. bei einem absoluten Druck von 100 bis 120 mbar unter Einleiten von 50 ml Stickstoff pro Minute über 10 einen unter dem Flüssigkeitsspiegel liegenden Verteilerring gestript. Über diesen Verteilerring wurden sodann ebenfalls bei 130 °C und Rühren mit 450 U/min. 440,0 g Propylenoxid über einen Zeitraum von 2,93 h eindosiert. Der Start der Propylenoxiddosierung erfolgte bei einem absoluten Druck von 0,05 bar, der während der Dosierphase erreichte absolute Maximaldruck betrug 0,75 bar. Nach einer Nachreaktionszeit 15 von 0,33 h wurde 0,5 h bei 130 °C bei einem Druck (absolut) von 10 mbar ausgeheizt, danach auf 80 °C abgekühlt und 0,545 g IRGANOX® 1076 zugegeben. Die OH-Zahl des Polyetherpolyols 2 betrug 58,9 mg KOH/g und die Viskosität bei 25 °C 1010 mPas. Über Größenausschlusschromatographie (Polystyrolstandards) wurde eine Polydispersität (Mw/Mn) von 1,18 ermittelt. Die Gehalte an hochmolekularen Verunreinigungen sind in 20 Tabelle 1 gelistet.

Tabelle 1:

	Beispiel 1	Beispiel 2 (Vergleich)
Mol Schwefelsäure / mol KOH zur Neutralisation des alkalischen Vorproduktes (A1)	0,95	0,52
OH-Zahl [mg KOH / g]	57,2	58,9
Viskosität bei 25 °C [mPas]	1010	1010
Mw / Mn	1,10	1,18
Gehalte an hochmolekularen Verunreinigungen [ppm]:		
40.000 – 100.000 Da	801	3790
100.000 – 200.000 Da	0	216
> 200.000 Da	0	0

Beispiel 3

25 In einen 10 l Laborautoklaven wurden unter Stickstoffatmosphäre 820,7 g Glycerin und 1,471 g einer 44,82 %igen Lösung von KOH in Wasser gegeben. Der Autoklav wurde

verschlossen und sein Inhalt bei 110 °C über einen Zeitraum von 3 h und bei einer Rührerdrehzahl von 450 U/min (Gitterrührer) bei einem absoluten Druck von 100 bis 120 mbar unter Einleiten von 50 ml Stickstoff pro Minute über einen unter dem Flüssigkeitsspiegel liegenden Verteilerring gestript. Man erwärmte unter Rühren (450 U/min) auf 150 °C und beaufschlagte den Autoklaven bis zu einem absoluten Druck von 2,5 bar mit Stickstoff. Sodann dosierte man über einen Zeitraum von 10,53 h ein Gemisch aus 1289,2 g Propylenoxid und 3884,5 g Ethylenoxid so in den Autoklaven, dass maximal ein absoluter Druck von 5 bar erreicht wurde. Nach Ende der Alkylenoxiddosierung schloss sich eine Nachreaktionszeit von 3,25 h Dauer an. Nach einer Ausheizzeit von 30 min bei einem absoluten Druck von 10 mbar wurde auf 25 °C abgekühlt. Die auf KOH berechnete Katalysatorkonzentration betrug 110 ppm. 2417,1 g des Reaktionsproduktes A1-3 wurden unter Stickstoffatmosphäre bei 80 °C mit 3,547 g 11,80 %iger Schwefelsäure versetzt und 1 h bei 80 °C verrührt. Nach Zugabe von 1,210 g Irganox® 1076 wurde das Produkt 1 h bei einem absoluten Druck von 18 mbar (Wasserstrahlvakuum) und anschließend bei 110 °C und einem Druck (absolut) von 1 mbar 3 h entwässert. Man erhielt ein klares Produkt (A-3) mit einer Viskosität von 231 mPas bei 25 °C.

896,1 g des Produktes A-3) wurden unter Stickstoffatmosphäre in einen 10 l Laborautoklaven überführt. Nach Zugabe von 0,1054 g Phosphorsäure wurde bei Raumtemperatur 20 min. lang gerührt. Danach wurden 0,185 g DMC-Katalysator zugegeben und der Inhalt des Autoklaven 30 min. bei 130 °C und Rühren mit 450 U/min. im Vakuum bei einem absoluten Druck von 100 bis 120 mbar unter Einleiten von 50 ml Stickstoff pro Minute über einen unter dem Flüssigkeitsspiegel liegenden Verteilerring gestript. Über diesen Verteilerring wurden sodann ebenfalls bei 130 °C und Rühren mit 450 U/min. ein Gemisch aus 1275,3 g Propylenoxid und 3828,1 g Ethylenoxid über einen Zeitraum von 6,02 h eindosiert. Der Start der Propylenoxiddosierung erfolgte bei einem absoluten Druck von 2,5 bar, der während der Dosierphase erreichte absolute Maximaldruck betrug 3,94 bar. Nach einer Nachreaktionszeit von 0,4 h wurde 0,55 h bei 130 °C bei einem Druck (absolut) von 10 mbar ausgeheizt, danach auf 80 °C abgekühlt und 3,008 g IRGANOX® 1076 zugegeben. Die OH-Zahl des Polyetherpolyols 3 betrug 36,5 mg KOH/g und die Viskosität bei 25 °C 1380 mPas. Über Größenausschlusschromatographie (Polystyrolstandards) wurde eine Polydispersität (Mw / Mn) von 1,30 ermittelt.

Beispiel 4 (Vergleich)

35 Die Herstellung des alkalischen Vorproduktes A1-4 erfolgte wie in Beispiel 3. 2148,2 g des alkalischen Vorproduktes A1-4 wurden bei 80 °C mit 2,5888 g 10,35 %iger Salpetersäure versetzt. Nach 1 h Rühren bei 80 °C wurden 1,081 g IRGANOX® 1076 zugegeben und 3 h

bei einem Druck (absolut) von 1 mbar bei 110 °C ausgeheizt. Man erhielt man ein klares Produkt A-4 mit einer Viskosität von 229 mPas bei 25 °C.

5 500 g des Produktes A-4 wurden unter Stickstoffatmosphäre in einen 10 l Laborautoklaven überführt. Nach Zugabe von 0,093 g Phosphorsäure wurde bei 25 °C 20 min. lang gerührt. Danach wurden 0,120 g DMC-Katalysator zugegeben und der Inhalt des Autoklaven 30 min. bei 130 °C und Rühren mit 450 U/min. bei einem absoluten Druck von 100 bis 120 mbar unter Einleiten von 50 ml Stickstoff pro Minute über einen unter dem Flüssigkeitsspiegel liegenden Verteilerring gestrippet. Über diesen Verteilerring wurden sodann ebenfalls bei 130 10 °C und Rühren mit 450 U/min. 1198 g Propylenoxid über einen Zeitraum von 4,33 h eindosiert: Der Start der Propylenoxiddosierung erfolgte bei einem absoluten Druck von 0,05 bar, nach anfänglicher Aktivierung des DMC-Katalysators, erkennbar durch einen beschleunigten Druckabfall nach Abstoppen der Propylenoxiddosierung, stieg der absolute Druck während der Dosierphase kontinuierlich an, so dass die Dosierung 2 mal unterbrochen 15 werden musste und schließlich nach den obengenannten 1198 g dosierten Propylenoxids (70 % der ursprünglich beabsichtigten Propylenoxidmenge) abgebrochen wurde.

Beispiel 5

20 In einen 10 l Laborautoklaven wurden unter Stickstoffatmosphäre 466,5 g des polymeren Alkoxylates I und 560,4 g Glycerin gegeben. Der Autoklav wurde verschlossen und sein Inhalt unter Rühren (Gitterrührer) auf 150 °C bei einer Rührerdrehzahl von 450 U/min erwärmt. Nach Erreichen dieser Temperatur beaufschlagte man den Autoklaven mit Stickstoff bis zu einem absoluten Druck von 2,6 bar. Sodann dosierte man über einen Zeitraum von insgesamt 11,2 h 5178,3 g Ethylenoxid so in den Autoklaven, dass maximal 25 ein absoluter Druck von 5 bar erreicht wurde. Aufgrund der durch den steigenden Füllstand bedingten Kompression des Gasraums musste die Ethylenoxiddosierung 4 mal unterbrochen werden, man ließ jeweils auf ein konstantes Druckniveau abreagieren und stellte vor Dosierung der nächsten Portion den absoluten Druck erneut auf 2,6 bar ein. Nach Ende der Ethylenoxiddosierung schloss sich eine Nachreaktionszeit von 1,42 h Dauer an. Nach einer 30 Ausheizzeit von 30 min im Vakuum wurde auf 25 °C abgekühlt. Die auf KOH berechnete Katalysatorkonzentration betrug 100 ppm. 2938,8 g des Reaktionsproduktes A1-5 wurden unter Stickstoffatmosphäre bei 80 °C mit 3,910 g 11,82 %iger Schwefelsäure versetzt und 1 h bei 80 °C verrührt. Nach Zugabe von 1,472 g Irganox® 1076 wurde das Produkt 1 h bei einem absoluten Druck von 18 mbar (Wasserstrahlvakuum) entwässert und anschließend bei 35 110 °C und einem absoluten Druck von 1 mbar 3 h ausgeheizt. Man erhielt ein klares Produkt A-5 mit einer Viskosität von 235 mPas bei 25 °C.

260,4 g des Produktes A-5 wurden unter Stickstoffatmosphäre in einen 2 l Laborautoklaven überführt. Nach Zugabe von 0,061 g DMC-Katalysator wurde der Inhalt des Autoklaven 30 min. bei 130 °C und Röhren (mehrstufiger Propellerrührer) mit 450 U/min bei einem absoluten Druck von 100 bis 120 mbar unter Einleiten von 50 ml Stickstoff pro Minute über 5 einen unter dem Flüssigkeitsspiegel liegenden Verteilerring gestript. Über diesen Verteilerring wurden sodann ebenfalls bei 130 °C und Röhren mit 450 U/min. 939,6 g Propylenoxid über einen Zeitraum von 4,65 h eindosiert. Der Start der Propylenoxiddosierung erfolgte bei einem absoluten Druck von 0,05 bar, der während der Dosierphase erreichte absolute Maximaldruck betrug 1,2 bar. Nach einer Nachreaktionszeit 10 von 0,33 h wurde 0,5 h bei 130 °C bei einem Druck (absolut) von 10 mbar ausgeheizt, danach auf 80 °C abgekühlt und 0,628 g IRGANOX® 1076 zugegeben. Die OH-Zahl des Polyetherpolyols 5 betrug 53,4 mg KOH/g und die Viskosität bei 25 °C 602 mPas. Über Größenausschlusschromatographie (Polystyrolstandards) wurde eine Polydispersität (Mw/Mn) von 1,03 ermittelt. Die Gehalte an hochmolekularen Verunreinigungen sind in 15 Tabelle 2 gelistet.

Beispiel 6 (Vergleich)

Die Herstellung des alkalischen Vorproduktes A1-6 erfolgte wie in Beispiel 5. 2869,1 g des alkalischen Produktes A1-6 wurden bei 80 °C mit 2,5376 g 20,35 %iger Perchlorsäure 20 versetzt. Nach 1 h Röhren bei 80 °C wurde das Produkt 1 h bei einem Druck (absolut) von 18 mbar (Wasserstrahlvakuum) entwässert und anschließend, nach Zugabe von 1,455 g IRGANOX® 1076, bei 110 °C und bei einem Druck (absolut) von 1 mbar über einen Zeitraum von 3 h ausgeheizt. Man erhielt man ein klares Produkt A-6 mit einer Viskosität von 236 mPas bei 25 °C.

259,6 g des Produktes A-6 wurden unter Stickstoffatmosphäre in einen 2 l Laborautoklaven überführt. Nach Zugabe von 0,060 g DMC-Katalysator wurde der Inhalt des Autoklaven 30 min. bei 130 °C und Röhren (mehrstufiger Propellerrührer) mit 450 U/min bei einem absoluten Druck von 100 bis 120 mbar unter Einleiten von 50 ml Stickstoff/min. über einen unter dem Flüssigkeitsspiegel liegenden Verteilerring gestript. Über diesen Verteilerring wurden sodann ebenfalls bei 130 °C und Röhren mit 450 U/min. 940,4 g Propylenoxid über 30 einen Zeitraum von 4,65 h eindosiert. Der Start der Propylenoxiddosierung erfolgte bei einem absoluten Druck von 0,05 bar, der während der Dosierphase erreichte absolute Maximaldruck betrug 1,3 bar. Nach einer Nachreaktionszeit von 0,97 h wurde 0,5 h bei 130 °C bei einem Druck (absolut) von 10 mbar ausgeheizt, danach auf 80 °C abgekühlt und 35 0,657 g IRGANOX® 1076 zugegeben. Die OH-Zahl des Polyetherpolyols 6 betrug 53,6 mg KOH/g und die Viskosität bei 25 °C 613 mPas. Über Größenausschlusschromatographie

(Polystyrolstandards) wurde eine Polydispersität (Mw/Mn) von 1,05 ermittelt. Die Gehalte an hochmolekularen Verunreinigungen sind in Tabelle 2 gelistet.

Tabelle 2:

	Beispiel 5	Beispiel 6 (Vergleich)
Neutralisationssäure (Mol Säure / mol KOH zur Neutralisation des alkalischen Vorproduktes A1)	Schwefelsäure (0,9)	Perchlorsäure (1,0)
OH-Zahl [mg KOH / g]	53,4	53,6
Viskosität bei 25 °C [mPas]	602	613
Mw / Mn	1,03	1,05
Gehalte an hochmolekularen Verunreinigungen [ppm]:		
40.000 – 100.000 Da	656	945
100.000 – 200.000 Da	0	260
> 200.000 Da	0	0

5

Beispiel 7

In einen 10 l Laborautoklaven wurden unter Stickstoffatmosphäre 13,56 g des polymeren Alkoxylates II und 1215,2 g Trimethylolpropan gegeben. Der Autoklav wurde verschlossen und sein Inhalt durch Aufheizen auf 80 °C aufgeschmolzen. Restsauerstoff wurde nach 10 Schließen des Befüllstutzens bei 25 °C durch dreimaliges Aufdrücken von Stickstoff bis zu einem absoluten Durck von 3 bar und anschließendes Ablassen des Überdrucks auf Atmosphärendruck entfernt. Anschließend wurde unter Röhren (Gitterrührer) auf 150 °C bei einer Rührerdrehzahl von 450 U/min erwärmt. Nach Erreichen dieser Temperatur beaufschlagte man den Autoklaven mit Stickstoff bis zu einem absoluten Druck von 2,4 bar. 15 Sodann dosierte man über einen Zeitraum von insgesamt 8,41 h 4771,5 g Ethylenoxid so in den Autoklaven, dass maximal ein absoluter Druck von 4,8 bar erreicht wurde. Aufgrund der durch den steigenden Füllstand bedingten Kompression des Gasraums musste die Ethylenoxiddosierung 3 mal unterbrochen werden, man ließ jeweils auf ein konstantes Druckniveau abreagieren und stellte vor Dosierung der nächsten Portion den absoluten 20 Druck erneut auf 2,4 bar ein. Nach Ende der Ethylenoxiddosierung schloss sich eine Nachreaktionszeit von 50 min. Dauer an. Nach einer Ausheizzeit von 30 min bei einem absoluten Druck von 10 mbar wurde auf 25 °C abgekühlt. Die auf KOH berechnete Katalysatorkonzentration betrug 100 ppm. 2783,0 g des Reaktionsproduktes A1-7 wurden unter Stickstoffatmosphäre bei 80 °C mit 3,690 g 11,887 %iger Schwefelsäure versetzt und 1 25 h bei 80 °C verrührt. Danach wurde das Produkt 1 h bei einem Druck (absolut) von 18 mbar (Wasserstrahlvakuum) entwässert und anschließend bei 110 °C und einem Druck (absolut)

von 1 mbar 3 h ausgeheizt. Nach Zugabe von 1,401 g IRGANOX® 1076 erhielt man ein klares Produkt A-7 mit einer Viskosität von 269 mPas bei 25 °C.

100 g des Produktes A-7 wurden unter Stickstoffatmosphäre in einen 1 l Edelstahldruckreaktor überführt. Nach Zugabe von 0,014 g DMC-Katalysator wurde auf 130 °C aufgeheizt 5 und 30 min. bei einem absolutem Druck von 0,1 bar unter Rühren und Durchleiten von 50 ml Stickstoff pro Minute gestriptt. Anschließend wurde bei einem absoluten Reaktordruck von 0,1 bar mit der Dosierung von 364 g Propylenoxid begonnen, wobei der DMC-Katalysator direkt bei Dosierbeginn aktiv war. Die Dosierzeit betrug 30 min. während der absolute Reaktordruck auf 2,8 bar anstieg. Nach einer Nachreaktionszeit von 30 min. bei 10 130 °C wurden leichtflüchtige Anteile bei 90 °C über einen Zeitraum von 30 min. bei einem absoluten Druck von 10 mbar abdestilliert und das Reaktionsgemisch anschließend auf 25 °C abgekühlt.

Die OH-Zahl des Polyetherpolyols 7 lag bei 52,4 mg KOH/g bei einer Viskosität (25 °C) von 15 701 mPas.

15

Beispiel 8 (Vergleich)

Die Herstellung des alkalischen Vorproduktes A1-8 erfolgte wie in Beispiel 7. 987,1 g des alkalischen Vorproduktes A1-8 wurden bei 80 °C mit 0,2055 g 85 %iger Phosphorsäure versetzt. Danach wurde das Produkt 1 h bei einem absoluten Druck von 18 mbar 20 (Wasserstrahlvakuum) entwässert und anschließend bei 110 °C und einem absoluten Druck von 1 mbar 3 h ausgeheizt. Nach Zugabe von 0,495 g IRGANOX® 1076 erhielt man ein klares Produkt A-8 mit einer Viskosität von 268 mPas bei 25 °C.

100 g des Produktes A-8 wurden unter Stickstoffatmosphäre in einen 1 l Edelstahldruckreaktor überführt. Nach Zugabe von 0,014 g DMC-Katalysator wurde auf 130 °C 25 aufgeheizt und 30 min. bei einem absolutem Druck von 0,1 bar unter Rühren und Durchleiten von 50 ml Stickstoff pro Minute gestriptt. Anschließend wurde bei einem absoluten Reaktordruck von 0,1 bar mit der Dosierung von Propylenoxid begonnen. Insgesamt wurden 75 g Propylenoxid bei 130 °C innerhalb von 6 min zudosiert, ohne dass dabei eine Katalysatoraktivierung zu beobachten war. Der absolute Druck im Reaktor stieg 30 während der Propylenoxid-Dosierung auf 5,8 bar an. Nach dem Stoppen der Propylenoxid-Dosierung trat innerhalb von 30 min keine Aktivierung des Katalysators ein.

Beispiel 9

In einen 10 l Laborautoklaven wurden unter Stickstoffatmosphäre 1049,0 g Propylenglykol 35 und 2,748 g einer 44,63 %igen Lösung von KOH in Wasser gegeben. Restsauerstoff wurde nach Schließen des Befüllstutzens bei 25 °C durch viermaliges Aufdrücken von Stickstoff bis zu einem absoluten Druck von 3 bar und anschließendes Ablassen des Überdrucks auf

Atmosphärendruck entfernt. Man erwärmte unter Röhren (mehrstufiger Propellerrührer mit 450 U/min) auf 150 °C und dosierte über einen Zeitraum von 14 h 3963,0 g Propylenoxid in den Autoklaven. Nach Ende der Alkylenoxiddosierung schloss sich eine Nachreaktionszeit von 6 h Dauer an. Nach einer Ausheizzeit von 30 min bei 150 °C und bei einem absolutem Druck von 10 mbar wurde auf 80°C abgekühlt. Die auf KOH berechnete Katalysatorkonzentration betrug 245 ppm. Das Reaktionsprodukt A1-9 wurde unter Stickstoffatmosphäre bei 80 °C mit 17,862 g 12,01 %iger Schwefelsäure versetzt und 1 h bei 80 °C verrührt. Nach Zugabe von 3,015 g Irganox® 1076 wurde das Produkt 1 h bei einem absolutem Druck von 18 mbar (Wasserstrahlvakuum) und anschließend bei 110 °C und einem absolutem Druck von 1 mbar 3 h entwässert. Das erhaltene Produkt A-9 wies eine Viskosität von 57 mPas bei 25 °C und eine OH-Zahl von 309 mg KOH/g auf.

217,9 g des Produktes A-9 wurden unter Stickstoffatmosphäre in einen 2 l Laborautoklaven überführt. Nach Zugabe von 0,041 g DMC-Katalysator wurde der Inhalt des Autoklaven 30 min. bei 130 °C und Röhren (Propellerrührer) mit 450 U/min bei einem absoluten Druck von 100 bis 120 mbar unter Einleiten von 50 ml Stickstoff pro Minute über einen unter dem Flüssigkeitsspiegel liegenden Verteilerring gestript. Über diesen Verteilerring wurden sodann ebenfalls bei 130 °C und Röhren mit 450 U/min. 41,1 g Propylenoxid über einen Zeitraum von 0,42 h eindosiert, man begann die Dosierung bei einem absoluten Druck von 0,05 bar. Nach einer Nachreaktionszeit von 30 min. wurde der Reaktor mit Stickstoff bis einem absoluten Druck von 2,5 bar beaufschlagt. Sodann wurden 342,9 g Ethylenoxid über einen Zeitraum von 1,18 h eindosiert. Hierbei wurde so verfahren, dass maximal ein absoluter Druck von 5 bar erreicht wurde. Nach einer Nachreaktionszeit von 0,25 h wurden weitere 418,3 g Propylenoxid über einen Zeitraum von 3,85 h eindosiert. Es schloss sich einen Nachreaktionszeit von 0,95 h an, das Produkt wurde daraufhin 0,5 h bei 130 °C im Vakuum bei einem absoluten Druck von 10 mbar ausgeheizt, danach auf 80 °C abgekühlt und 0,616 g IRGANOX® 1076 wurden zugegeben. Die OH-Zahl des Polyetherpolyols 9 betrug 66,1 mg KOH/g. Über Größenausschlusschromatographie (Polystyrolstandards) wurde eine Polydispersität (Mw/Mn) von 1,22 ermittelt.

30 Beispiel 10

In einen 2 l Laborautoklaven wurden unter Stickstoffatmosphäre 244,3 g Propylenglykol und 0,595 g Imidazol gegeben. Restsauerstoff wurde nach Schließen des Befüllstutzens bei 25 °C durch viermaliges Aufdrücken von Stickstoff bis zu einem absoluten Durck von 3 bar und anschließendes Ablassen des Überdrucks auf Atmosphärendruck entfernt. Man erwärmte unter Röhren (Ankerrührer mit 800 U/min) auf 105 °C und dosierte über einen Zeitraum von 6 h 901,3 g Ethylenoxid in den Autoklaven. Nach Ende der Ethylenoxiddosierung schloss sich eine Nachreaktionszeit von 0,72 h Dauer an. Nach einer Ausheizzeit von 30 min bei

105 °C bei einem absoluten Druck von 10 mbar wurde auf 80°C abgekühlt. Die Katalysatorkonzentration betrug 519 ppm. Das Reaktionsprodukt A1-10 wurde unter Stickstoffatmosphäre bei 80 °C mit 7,153 g 12,01 %iger Schwefelsäure versetzt und 0,5 h bei 80 °C verrührt. Nach Zugabe von 0,625 g Irganox® 1076 wurde das Produkt 1 h bei 5 einem absoluten Druck von 18 mbar (Wasserstrahlvakuum) und anschließend bei 110 °C und bei einem absoluten Druck von 1 mbar 3 h entwässert. Das erhaltene Produkt A-10 wies eine Viskosität von 68 mPas bei 25 °C und eine OH-Zahl von 333 mg KOH/g auf.

10 101,1 g des Produktes A-10 wurden unter Stickstoffatmosphäre in einen 2 l Laborautoklaven überführt. Nach Zugabe von 0,243 g DMC-Katalysator wurde der Inhalt des Autoklaven 30 min. bei 130 °C und Röhren (Propellerrührer) mit 450 U/min bei einem absoluten Druck von 100 bis 120 mbar unter Einleiten von 50 ml Stickstoff pro Minute über einen unter dem Flüssigkeitsspiegel liegenden Verteilerring gestrippt. Über diesen Verteilerring wurden sodann ebenfalls bei 130 °C und Röhren mit 800 U/min. 1099,8 g Propylenoxid über einen Zeitraum von 7,22 h eindosiert, man begann die Dosierung bei einem absoluten Druck von 15 0,05 bar. Nach einer Nachreaktionszeit von 30 min. wurde das Produkt 30 min. bei 130 °C bei einem absolutem Druck von 10 mbar ausgeheizt, danach auf 80 °C abgekühlt und 0,631 g IRGANOX® 1076 wurden zugegeben. Die OH-Zahl des Polyetherpolyols 10 betrug 29.2 mg KOH/g. Über Größenausschlusschromatographie (Polystyrolstandards) wurde eine Polydispersität (Mw/Mn) von 1,19 ermittelt.

20

Herstellung von Polyurethan-Weichblockschaumstoffen mit Polyetherpolyolen hergestellt nach Beispiel 1 (erfinderisch) und Beispiel 2 (Vergleich)

Weitere eingesetzte Rohstoffe:

25 Arcol® 1108: Polyetherpolyol mit einer OH-Zahl von 48 mg KOH/g, hergestellt über einen voll kontinuierlichen DMC-katalysierten Alkylenoxidadditionsprozess, wobei an ein Gemisch an Starterverbindungen (Glycerin und Propylenglykol im Gewichtsverhältnis 83,5 / 16,5) ein Gemisch aus Propylenoxid und 30 Ethylenoxid im Gewichtsverhältnis 89,2 / 10,8 angelagert wurde.

Tegostab® B2370: Polyethersiloxan-basierender Schaumstoffstabilisator (Evonik Goldschmidt GmbH, Deutschland).

Addocat® 108: Gemisch aminischer Katalysatoren für die Herstellung zu Polyurethan-Weichschaumstoff

35 Dabco® T-9 Catalyst: Zinn(II)-Salz der 2-Ethylhexansäure

T80: Gemisch aus 2,4- und 2,6-TDI im Gewichtsverhältnis 80 : 20 und mit einem NCO-Gehalt von 48 Gew.-%.

T65: Gemisch aus 2,4- und 2,6-TDI im Gewichtsverhältnis 65 : 35 und mit einem NCO-Gehalt von 48 Gew.-%.

5

Unter den für die Herstellung von Polyurethanweichblockschaumstoffen üblichen Verarbeitungsbedingungen wurden die Ausgangskomponenten im Einstufenverfahren mittels Blockverschäumung verarbeitet. Die Kennzahl der Verarbeitung betrug in allen Fällen 108. Die Kennzahl gibt das Mengenverhältnis der Isocyanatgruppen in den 10 Polyisocyanaten zu den gegenüber den Isocyanaten reaktiven Wasserstoffen in der Polyol-Formulierung an. Der Kennzahl 108 entspricht ein Verhältnis von Isocyanatgruppen zu den gegenüber Isocyanaten reaktiven Wasserstoffen von 1.08:

$$\text{Kennzahl} = [(\text{Isocyanat-Menge eingesetzt}) : (\text{Isocyanat-Menge berechnet})] \bullet 100$$

15

Das Raumgewicht wurde bestimmt gemäß DIN EN ISO 845.

Die Stauchhärte (CLD 40 %) wurde bestimmt gemäß DIN EN ISO 3386-1-98 bei einer Verformung von 40 %, 4. Zyklus.

Die Zugfestigkeit wurde bestimmt gemäß DIN EN ISO 1798.

20 Der Druckverformungsrest (DVR 90 %) wurde bestimmt gemäß DIN EN ISO 1856-2000 bei 90 % Verformung.

Tabelle 3: Polyurethan-Weichblockschaumstoffe; Rezepturen und Eigenschaften

Beispiel		11	12 (Vergleich)
Polyoletherpolyol 1 (aus Beispiel 1)		50	-
Polyoletherpolyol 2 (aus Beispiel 2)		-	50
Arcol® 1108		50	50
Wasser		3,50	3,50
Tegostab® B 2370		1,20	1,20
Addocat® 108		0,10	0,10
Dabco® T9 Catalyst		0,16	0,16
T80		22,61	22,69
T65		22,61	22,69
Zellstruktur		fein	fein
Rohdichte	[kg/m³]	30,0	30,9
Zugfestigkeit	[kPa]	74	75
Stauchhärte	[kPa]	5,5	4,6
DVR 90 %	[%]	5,6	5,6

Die in der Tabelle 3 aufgeführten Ergebnisse zeigen, dass ein Weichschaumstoff hergestellt
5 mit einer Mischung aus Polyetherpolyolen enthaltend ein nach dem erfindungsgemäßen
Verfahren gefertigtes Polyetherpolyol eine signifikant höher Stauchhärte aufweist (Beispiel
11) als ein Weichschaumstoff, der ausschließlich auf Basis nicht erfindungsgemäßer
Polyetherpolyole hergestellt wurde (Vergleichsbeispiel 12).

Patentansprüche

1. Verfahren für die Herstellung von Polyetherpolyolen (1) mit einer OH-Zahl von 3 mg KOH/g bis 150 mg KOH/g, dadurch gekennzeichnet, dass
 - 5 (i) (i-1) eine H-funktionelle Starterverbindung A1.1) mit einem oder mehreren Alkylenoxiden A1.2) in Anwesenheit eines basischen Katalysators umgesetzt wird unter Erhalt eines Alkoxylates mit einer Äquivalentmolmasse von 53 Da bis 350 Da, und anschließend (i-2) die Komponente A1) mit Schwefelsäure neutralisiert wird, wobei die Neutralisation der alkalischen polymerisationsaktiven Zentren des rohen Alkylenoxidadditionsproduktes durch Zugabe von Schwefelsäure derart durchgeführt wird, dass von 66 mol-% bis 100 mol-% der eingesetzten Säure nur die erste Dissoziationsstufe zur Neutralisation der im Rohpolymerat enthaltenden Katalysatormenge wirksam wird, und wobei auf die Abtrennung der gebildeten Salze verzichtet wird, unter Erhalt der Komponente A) und (ii) anschließend die Komponente A) umgesetzt wird mit einem oder mehreren Alkylenoxiden B1) in Anwesenheit eines DMC-Katalysators B2).
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass nach Schritt (i-2) in Schritt (i-3) die Entfernung von Reaktionswasser und mit der Säure eingebrachte Wasserspuren bei einem absoluten Druck von 1 bis 500 mbar und bei Temperaturen von 20 bis 200 °C erfolgt.
3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei als basischer Katalysator mindestens eine Verbindung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Alkalimetallhydroxid, Erdalkalimetallhydroxid, Alkalimetallhydrid, Erdalkalimetallhydrid, Alkalimetallcarboxylat und Erdalkalimetallcarboxylat
4. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei als basischer Katalysator Alkalimetallhydroxid verwendet wird.
5. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei als basischer Katalysator Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid und/oder Cäsiumhydroxid verwendet wird.
- 35 6. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration an basischem Katalysator 40 ppm bis 5000 ppm, bezogen auf die resultierende Produktmenge A1), beträgt.

7. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass als basischer Katalysator mindestens ein Amin verwendet wird.
8. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt (ii) ein Starterpolyol und DMC-Katalysator B2) im Reaktorsystem vorgelegt werden, und Komponente A) kontinuierlich gemeinsam mit einem oder mehreren Alkylenoxiden B1) zugeführt wird.
9. Verfahren gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt (ii) als Starterpolyol eine Teilmenge an Komponente A) oder erfindungsgemäßes Endprodukt (1), das vorher separat hergestellt wurde, eingesetzt wird.
10. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt (ii) die gesamte Menge Komponente A) und DMC-Katalysator vorgelegt werden und eine oder mehrere H-funktionelle Starterverbindungen kontinuierlich gemeinsam mit einem oder mehreren Alkylenoxiden B1) zugeführt werden.
11. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt (ii) ein Starterpolyol und eine Teilmenge an DMC-Katalysator B2) im Reaktorsystem vorgelegt werden, und Komponente A) gemeinsam kontinuierlich mit einem oder mehreren Alkylenoxiden B1) und DMC-Katalysator zugeführt werden und das Polyetherpolyol (1) als Reaktionsprodukt kontinuierlich dem Reaktorsystem entnommen wird.
- 25 12. Verfahren gemäß Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt (ii) als Starterpolyol eine Teilmenge an Komponente A) oder erfindungsgemäßes Endprodukt (1), das vorher separat hergestellt wurde, eingesetzt wird.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die in Schritt (i-1) zu dosierenden Alkylenoxide A1.2) mindestens 10 % Ethylenoxid enthalten.
- 30 14. Polyetherpolyole erhältlich nach einem der Ansprüche 1 bis 13.
15. Polyurethane enthaltend Polyetherpolyole gemäß Anspruch 14.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2011/073164

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. C08G65/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
C08G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2006/094979 A2 (BASF AG [DE]; BOHRES EDWARD [DE]; TRILLER MICHAEL [DE]; RUPPEL RAIMUND) 14 September 2006 (2006-09-14) example 4 page 8, line 22 - line 24 -----	14,15
A	EP 1 528 073 A1 (BAYER MATERIALSCIENCE LLC [US]) 4 May 2005 (2005-05-04) claims 21,22 example 1 -----	1-13
X	WO 2009/152954 A1 (BAYER MATERIALSCIENCE AG [DE]; LORENZ KLAUS [DE]; WERNER ARNULF [DE];) 23 December 2009 (2009-12-23) claims 5,6 example 1 page 7, line 12 - line 13 -----	14,15
A		1-13
		-/-

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
10 January 2012	20/01/2012

Name and mailing address of the ISA/
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Kositza, Matthias

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2011/073164

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 2 028 211 A1 (BAYER MATERIALSCIENCE AG [DE]) 25 February 2009 (2009-02-25)	14,15
A	claims 3,4 paragraph [0017]	1-13
A	----- WO 01/53381 A1 (BASF AG [DE]; BAUM EVA [DE]; GROSCH GEORG HEINRICH [DE]; HARRE KATHRIN) 26 July 2001 (2001-07-26)	1-15
A	the whole document ----- EP 1 577 334 A1 (BAYER MATERIALSCIENCE LLC [US]) 21 September 2005 (2005-09-21)	1-15
	the whole document	-----

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2011/073164

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
WO 2006094979	A2	14-09-2006	CN 101300074 A DE 102005011581 A1 EP 1866084 A2 JP 2008533227 A KR 20070116249 A US 2008167502 A1 WO 2006094979 A2	05-11-2008 14-09-2006 19-12-2007 21-08-2008 07-12-2007 10-07-2008 14-09-2006
EP 1528073	A1	04-05-2005	BR PI0404789 A CA 2486337 A1 CN 1636989 A EP 1528073 A1 JP 2005163022 A KR 20050042451 A MX PA04010880 A SG 111284 A1 US 2005096488 A1	19-07-2005 03-05-2005 13-07-2005 04-05-2005 23-06-2005 09-05-2005 06-12-2005 30-05-2005 05-05-2005
WO 2009152954	A1	23-12-2009	CA 2727743 A1 CN 102066460 A DE 102008028555 A1 EP 2291434 A1 JP 2011524448 A KR 20110029125 A US 2011105714 A1 WO 2009152954 A1	23-12-2009 18-05-2011 17-12-2009 09-03-2011 01-09-2011 22-03-2011 05-05-2011 23-12-2009
EP 2028211	A1	25-02-2009	BR PI0803065 A2 CA 2638680 A1 CN 101367926 A DE 102007038436 A1 EP 2028211 A1 JP 2009046675 A KR 20090017990 A SG 150460 A1 US 2009048420 A1	12-05-2009 16-02-2009 18-02-2009 19-02-2009 25-02-2009 05-03-2009 19-02-2009 30-03-2009 19-02-2009
WO 0153381	A1	26-07-2001	AU 4050501 A DE 10001779 A1 WO 0153381 A1	31-07-2001 19-07-2001 26-07-2001
EP 1577334	A1	21-09-2005	AT 386766 T BR PI0500969 A CA 2500905 A1 CN 1670007 A CN 101851329 A DE 602005004821 T2 EP 1577334 A1 ES 2300889 T3 JP 2005272838 A KR 20060044413 A MX PA05003008 A PT 1577334 E SG 115771 A1 US 2005209438 A1 US 2010234647 A1	15-03-2008 08-11-2005 19-09-2005 21-09-2005 06-10-2010 26-03-2009 21-09-2005 16-06-2008 06-10-2005 16-05-2006 22-09-2005 28-04-2008 28-10-2005 22-09-2005 16-09-2010

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2011/073164

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. C08G65/00
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
C08G

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 2006/094979 A2 (BASF AG [DE]; BOHRES EDWARD [DE]; TRILLER MICHAEL [DE]; RUPPEL RAIMUND) 14. September 2006 (2006-09-14) Beispiel 4 Seite 8, Zeile 22 - Zeile 24 -----	14,15
A	EP 1 528 073 A1 (BAYER MATERIALSCIENCE LLC [US]) 4. Mai 2005 (2005-05-04) Ansprüche 21,22 Beispiel 1 -----	1-13
X	WO 2009/152954 A1 (BAYER MATERIALSCIENCE AG [DE]; LORENZ KLAUS [DE]; WERNER ARNULF [DE];) 23. Dezember 2009 (2009-12-23) Ansprüche 5,6 Beispiel 1 Seite 7, Zeile 12 - Zeile 13 -----	14,15
A		1-13
		-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
10. Januar 2012	20/01/2012
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Kositzka, Matthias

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2011/073164

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 2 028 211 A1 (BAYER MATERIALSCIENCE AG [DE]) 25. Februar 2009 (2009-02-25)	14,15
A	Ansprüche 3,4 Absatz [0017] -----	1-13
A	WO 01/53381 A1 (BASF AG [DE]; BAUM EVA [DE]; GROSCH GEORG HEINRICH [DE]; HARRE KATHRIN) 26. Juli 2001 (2001-07-26) das ganze Dokument -----	1-15
A	EP 1 577 334 A1 (BAYER MATERIALSCIENCE LLC [US]) 21. September 2005 (2005-09-21) das ganze Dokument -----	1-15
2		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2011/073164

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 2006094979	A2	14-09-2006	CN 101300074 A DE 102005011581 A1 EP 1866084 A2 JP 2008533227 A KR 20070116249 A US 2008167502 A1 WO 2006094979 A2		05-11-2008 14-09-2006 19-12-2007 21-08-2008 07-12-2007 10-07-2008 14-09-2006
EP 1528073	A1	04-05-2005	BR PI0404789 A CA 2486337 A1 CN 1636989 A EP 1528073 A1 JP 2005163022 A KR 20050042451 A MX PA04010880 A SG 111284 A1 US 2005096488 A1		19-07-2005 03-05-2005 13-07-2005 04-05-2005 23-06-2005 09-05-2005 06-12-2005 30-05-2005 05-05-2005
WO 2009152954	A1	23-12-2009	CA 2727743 A1 CN 102066460 A DE 102008028555 A1 EP 2291434 A1 JP 2011524448 A KR 20110029125 A US 2011105714 A1 WO 2009152954 A1		23-12-2009 18-05-2011 17-12-2009 09-03-2011 01-09-2011 22-03-2011 05-05-2011 23-12-2009
EP 2028211	A1	25-02-2009	BR PI0803065 A2 CA 2638680 A1 CN 101367926 A DE 102007038436 A1 EP 2028211 A1 JP 2009046675 A KR 20090017990 A SG 150460 A1 US 2009048420 A1		12-05-2009 16-02-2009 18-02-2009 19-02-2009 25-02-2009 05-03-2009 19-02-2009 30-03-2009 19-02-2009
WO 0153381	A1	26-07-2001	AU 4050501 A DE 10001779 A1 WO 0153381 A1		31-07-2001 19-07-2001 26-07-2001
EP 1577334	A1	21-09-2005	AT 386766 T BR PI0500969 A CA 2500905 A1 CN 1670007 A CN 101851329 A DE 602005004821 T2 EP 1577334 A1 ES 2300889 T3 JP 2005272838 A KR 20060044413 A MX PA05003008 A PT 1577334 E SG 115771 A1 US 2005209438 A1 US 2010234647 A1		15-03-2008 08-11-2005 19-09-2005 21-09-2005 06-10-2010 26-03-2009 21-09-2005 16-06-2008 06-10-2005 16-05-2006 22-09-2005 28-04-2008 28-10-2005 22-09-2005 16-09-2010