【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】令和7年4月7日(2025.4.7)

【国際公開番号】WO2022/210920
【出願番号】特願2023-511500(P2023-511500)
【国際特許分類】
C01B 33/193(2006.01)
C08L101/00(2006.01)
C08K 7/22(2006.01)
【ＦＩ】
C01B 33/193
C08L101/00
C08K 7/22

【手続補正書】
【提出日】令和7年3月28日(2025.3.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
無孔質の外殻の内部に空洞を有する中空粒子を含む粉体であって、
前記粉体の平均粒子径（Ｄ５０）が１．０～１０．０μｍであり、粒子径１．０μｍ未満の微小粒子の含有量が１０体積％以下であり、粒子径８．０μｍを超える粗大粒子の含有量が２０体積％以下であり、
前記粉体を水に懸濁した際、浮遊粒子が０．５～１５．０質量％、懸濁粒子が０～４．０質量％、沈降粒子が８１．０～９９．５質量％であることを特徴とする粉体。
【請求項２】
粒度変動係数（ＣＶ値）が、６０％以下である請求項１に記載の粉体。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の粉体を樹脂材料に配合することを特徴とする樹脂組成物の製造方法。