



제1항 내지 제6항중 어느 한 항에 있어서, 알루미늄 인산염 수용액을 접합제로 사용하는 것을 특징으로 하는 창유리 표면에의 착색 코팅의 적용방법.

#### 청구항 8

제7항에 있어서, P205/AI203비율이 5.3 내지 3.7인 알루미늄 인산염 수용액을 중량으로 15 내지 50퍼센트의 부가의 양으로 사용하는 것을 특징으로 하는 창유리 표면에의 착색 코팅의 적용방법.

#### 청구항 9

제2항 내지 제8항중 어느 한 항에 있어서, 스피넬 또는 지르코네이트 주성분의 착색 산화물 또는 산화물 안료 또한 혼합되는 것을 특징으로 하는 창유리 표면에의 착색 코팅의 적용방법.

#### 청구항 10

제1항 내지 제9항중 어느 한 항에 있어서, 상기 코팅 혼합물을 전도체가 되도록 검댕의 혼합에 의해 조절되고, 상기 검댕은 중량으로 10퍼센트에 달하는 양으로 혼합되는 것을 특징으로 하는 창유리 표면에의 착색 코팅의 적용방법.

#### 청구항 11

제1항 내지 제10항중 어느 한 항에 있어서, 중량으로 10 내지 85퍼센트의 칩-형 무기안료와 고체부분에 대해 중량으로 15내지 50퍼센트의 결합제 용액을 사용하는 것을 특징으로 하는 창유리 표면에의 착색 코팅의 적용방법.

#### 청구항 12

제1항 내지 제11항중의 어느 한 항에 있어서, 적어도 20중량% 고체함량을 갖는 결합제 용액이 사용되는 것을 특징으로 하는 창유리 표면에의 착색 코팅의 적용방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.