



[19] المملكة العربية السعودية SA

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

[11] رقم البراءة : ٢١٢٦

[45] تاريخ المنح : ١٤٢٩/١١/٢١ هـ

الموافق : ٢٠٠٨/١١/١٩ م

[12] براءة اختراع

[51] التصنيف الدولي (IPC ⁸) : C09K 3/00	[72] اسم المخترع: مارك اندرو ماتوكس، ادوارد جيه.
	فالنتي
[56] المراجع:	[73] مالك البراءة : مامري ال ال سي
براءة امريكية ٣٩٤٧٢٧٦ ١٩٧٦/٠٣/٣٠ م	عنوانه: ١٠٨١٥ ست. جونز لين، فولي،
براءة امريكية ٤٠٧٨١٠١ ١٩٧٨/٠٣/٠٧ م	الاباما ٣٦٥٣٥، الولايات المتحدة الامريكية
	جنسيته: امريكية
اسم الفاحص: عبدالمحسن بن صالح الجيد	[74] الوكيل: سليمان ابراهيم العمار
	[21] رقم الطلب: ٠٢٢٣٠٢٧٤
	[22] تاريخ الإيداع : ١٤٢٣/٠٦/١٩ هـ
	الموافق : ٢٠٠٢/٠٨/٢٨ م


حوالى ٨ . ويشكل تبادلي ، تستخدم الطريقة تركيبية تشتمل على tris(hydroxymethyl)phosphine (TRIS) و amine واحد على الأقل أو شق ammonium مناظر . ومن المفضل أن يكون amine عبارة عن ammonium أو alkyl امين أولي primary alkylamine . وتصبح التركيبات بسهولة عبارة عن مركبات معقدة وبالتالي تقوم بإذابة رواسب كبريتيد الحديد iron sulfide (I I) present ومن ثم يتم إزالتها من ماسورة conduit التوصيل .

عدد عناصر الحماية (٧٢)

[54] اسم الاختراع: طريقة وتركيبية لتقليل رواسب كبريتيد الحديد في خطوط أنابيب

Method and composition to decrease iron sulfide deposits in pipe lines

[57] الملخص: يتعلق الاختراع الحالي بتقليل مستويات iron sulfide الموجودة في ماسورة conduit توصيل ، مثل خط أنابيب pipeline وذلك بلامسة ماسورة conduit التوصيل ، على سطحها الداخلي ، مع تركيبية تم الحصول عليها من محلول مائي aqueous solution تحتوى على مركب واحد على الأقل له الصيغة (I) :-



amine واحد على الأقل أو شق ammonium مناظر في وجود مذيب solvent ، حيث x تكون عبارة عن anion له التكافؤ n . ومن المفضل أن يكون الأس الهيدروجيني pH (pH) للمحلول

طريقة وتركيبه لتقليل رواسب كبريتيد الحديد في خطوط أنابيب

Method and Composition to Decrease Iron Sulfide Deposits in Pipe Lines

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق الاختراع بطرق وتركيبات لتقليل أو لإزالة رواسب كبريتيد الحديد iron sulfide present داخل مواسير توصيل تيار غاز conduit of a gas stream أو عليها .

يعتبر Hydrogen sulfide (H_2S) مادة ملوثة للموائع fluids ضارة تتكون بشكل طبيعي يتم مواجهتها ، على سبيل المثال ، أثناء معالجة النفط أو الغاز . وتؤدي الطبيعة الأكالة لـ Hydrogen sulfide بشكل نمطي إلى تراكم iron sulfide الدقائقى ، والذي يمكن أن يصبح بسهولة معلقاً فى المواد الهيدروكربونية إلى جانب تعلقة فى glycol والأملاح والمواد الملوثة الأخرى ، مشكلاً رواسب يمكن أن تتفاعل مع أسطح مواسير التوصيل مثل خطوط الأنابيب .

وتتسبب هذه الرواسب فى ظهور مشكلة كبيرة أمام صناعات النفط والغاز لأن خطوط الأنابيب يجب أن يتم تنظيفها مادياً . بالإضافة إلى ذلك ، تعمل رواسب كبريتيد الحديد iron sulfide present على إعاقة التقديرات الدقيقة الخاصة بكمال الهيكل البنائى لخط الأنابيب والذي يمكن تقييمه عن طريق القياس بالآلات والتي تعرف بالمكاشط الذكية SMART PIGS .

وقد كانت هناك مهارات ومعدات محدودة متاحة بالنسبة لهذه التقنيات والخاصة بتقليل أو إزالة رواسب كبريتيد الحديد iron sulfide present من خطوط الأنابيب . ونصف البراءة الأمريكية

رقم ٥٨٢٠٧٦٦ باسم Gevertz وآخرين ، على سبيل المثال ، استخدام برومات غير عضوية

oxidize fluid-entrained iodates أو inorganic bromates غير عضوية لأكسدة كبريتيدات معلقة solid elemental sulfur صلب ، والذي يجب أن يتم sulfides في مائع إلى كبريتيد عنصرى صلب solid elemental sulfur ، والذي يجب أن يتم تجميعه ميكانيكيا ومن ثم تتم إزالة من خط الأنابيب . ويتمثل المنتج الفرعى لعملية التنظيف الميكانيكية هذه فى وسخ يمكن أن يكون قابلا للإشتعال ويجب أن يتم التخلص منه فى مكان مخصص بين طبقات الأرض . وتكشف البراءة الأمريكى رقم ٤٣٧٠٢٣٦ باسم Ferguson عن طريقة يتم فيها إزالة iron sulfide من تيار غاز بغسلة بإستخدام مخلوط من مادة هيدروكربونية وماء . ويجب إزالة الطور المائى الناتج الذى يحتوى على iron sulfide الدقائقى القابل للذوبان وذلك عن طريق خطوات معالجة إضافية طبيعية وكيميائية على سبيل المثال ، انظر البراءة الأمريكية رقم ٦١٥٣١٠٠ .

١٠. تتمثل طريقة تبادلية كما جاء فى المبادئ الكيميائية العامة فى إذابة iron sulfide فى الماء . تكون أيونات الحديد (II) وأيونات الحديد (III) بشكل عام مركبات غير قابلة للذوبان فى الماء نسبيا عند قيم الأس الهيدروجينى pH العادية . وتبدأ مركبات الحديد تلك فى الترسيب من محلول مائى aqueous solution عند قيم أس هيدروجينى pH تعادل ٥ أو أكثر . على سبيل المثال ، يترسب الحديد (II) من محاليل طبيعية عند أس هيدروجينى pH يساوى ٧ ويتأكسد إلى iron (III) hydroxide فى وجود oxygen . بالتالى ، فإن الطريقة العادية لتحويل مركب iron (II) أو مركب iron (III) من مركبات غير قابلة للذوبان فى الماء إلى مركبات تقبل الذوبان فى الماء ، تتمثل فى معالجة المادة الصلبة فى مخلوط مائى بإستخدام حمض معدنى قوى والذي يعمل على خفض الأس الهيدروجينى pH ، وبالتالي إذابة مركب الحديد . ومن ناحية ثانية فإنه فى حالة iron sulfide (II) ، تؤدي هذه الطريقة إلى توليد Hydrogen sulfide ، وإذا تم ذلك بكمية كافية (أكبر من ٤٣٧ سم مكعب لكل لتر عند درجة حرارة صفر درجة مئوية) فإنه ينطلق كغاز سام من المحلول . وهناك عيب إضافى بالنسبة لإستخدام أحماض معدنية قوية

فى تنظيف خطوط الأنابيب يتمثل فى أن معظم الأنابيب يتم صنعها من الصلب أو الحديد وهذه المعادن تكون سريعة التأثر عندما تهاجم بأحماض قوية ، وبالتالي يؤدى ذلك إلى تآكل وتلف الأنابيب وتنفقها. علاوة على ذلك ، يؤدى مثل هذا الهجوم إلى إنتاج hydrogen gas والذى يكون قابلاً للإشتعال والانفجار فى الهواء .


٥ هناك أيضاً طريقة أخرى لإزالة iron sulfide يتم الكشف عنها فى نشر إتفاقية التعاون بشأن البراءات بالنسبة للبراءة العالمية رقم ٠٢/٠٨١٢٧ ، والتى تصف إستخدام التركيبات المائية للمركب tris(hydroxymethyl)phosphine أو ملح phosphonium مناظر (إختصاراً، "THP") له أس هيدروجينى pH أقل أو أقل بكثير من الأس الهيدروجينى pH العادى . ومن ناحية ثانية يكشف نشر إتفاقية التعاون بشأن البراءات بالنسبة للبراءة العالمية رقم ٠٢/٠٨١٢٧ عن أن إستخدام tris(hydroxymethyl)phosphine ، عند الأس الهيدروجينى pH المطلوب للتعقيد السريع لـ iron sulfide ، يكون محفوفاً بعوائق عملية تشتمل على تكوين بوليمر غير قابل للذوبان، عندما يتم تشكيل tris(hydroxymethyl)phosphine مع ammonium كمادة كاشفة مشتركة، وكذلك أكسدة المركب tris(hydroxymethyl)phosphine oxide وتحويله إلى :

١٥ التعاون بشأن البراءات العالمية رقم ٠٢/٠٨١٢٧ يكشف عن أن iron sulfide يمكن ربطه خلاصاً عن طريق amino carboxylic acids ، amino phosphonic acids فى صيغ مع THP . وطبقاً لما تم نشره ، فإن استخدام THP فى عدم وجود ammonium ion أو ammonium يعطى تأثير حفزى لإذابة iron sulfide . ولأن المواد الكاشفة المشتركة الحمضية تكون غالبية الثمن فإنه من ناحية ثانية لايفضل إستخدامها عندما تكون هناك حاجة لكميات كبيرة لإزالة رواسب كبريتيد الحديد iron sulfide present . ٢٠

وبناءً على ذلك ، تظل هناك حاجة في الفن لطريقة محسنة لإزالة رواسب كبريتيد الحديد iron sulfide present ، والتي تستخدم مواد آمنة وممتاحة بسهولة وغير باهظة الثمن والتي تتطلب تدخل ميكانيكي أقل ما يمكن وتتجنب المخاطر الكيميائية مثل المواد المترسبة البوليمرية ، الموجودة في طرق الفن السابق .

٥ الوصف العام للاختراع

لعلاج ذلك ومن أجل متطلبات أخرى ، فإن الاختراع الحالي يوفر تركيبة تم الحصول عليها بعملية تشتمل على دمج مركب واحد على الأقل له الصيغة (I) :-



مع amine واحد على الأقل أو شق ammonium خاص بذلك amine في وجود مذيب solvent مائي . وفي الصيغة (I) ، X تكون عبارة عن anion له تكافؤ n ، العدد الخاص بـ phosphonium cations الموجودة . ومن المفضل ، أن يتم ضبط الأس الهيدروجيني pH للمذيب solvent المائي ليكون في الحدود من حوالي ٤,٥ إلى حوالي ١٠ والأكثر تفضيلاً أن يكون في الحدود من حوالي ٦ إلى حوالي ٩ . وأيضاً فإن الأكثر تفضيلاً من كل ما سبق أن يكون الأس الهيدروجيني pH للمذيب solvent المائي حوالي ٨ .

١٥ وطبقاً لمظهر آخر ، يوفر الاختراع الحالي طريقة لتقليل مستوى iron sulfide في ماسورة conduit توصيل . وتشتمل طريقة الاختراع على ملامسة ماسورة التوصيل conduit مع التركيبة التي تم وصفها عالية ، مما ينتج عنه تشكيل تركيبة ثابته ، ثم تتم إزالة التركيبة الثانية من ماسورة التوصيل conduit . وتستمد هذه الطريقة جزئياً من الإكتشاف الغير متوقع في أن التركيبة تذيب iron sulfide بسهولة .

وهناك أيضاً مظهراً آخر للاختراع الحالى يتعلق بتركيبية تشمل على :

ammonium tris(hydroxymethyl)phosphine (TRIS) و amine واحد على الأقل أو شق ammonium خاص به ومذيب solvent .

ويوفر أيضاً هذا الاختراع طريقة لتقليل مستوى iron sulfide فى ماسورة التوصيل conduit ،
٥ يتم فيها ملائمة ماسورة التوصيل conduit مع تركيبية من tris(hydroxymethyl)phosphine كما
تم وصف ذلك عالية لتكوين تركيبية ثانية ، ومن ثم إزالة التركيبية الثانية من ماسورة التوصيل
conduit .

ويمكن أن يتم تنفيذ الاختراع الحالى بالنسبة لمجموعة مختلفة من مواسير التوصيل ، مثل
مواسير توصيل غاز جاف ومواسير توصيل مائع معالج .

١٠ علاوة على ذلك ، فإن الاختراع الحالى يحتوى على كل من الإمداد المستمر بالتركيبات الخاصة
بالاختراع الحالى والإمداد المتقطع ، أى عملية دفعية .

فى أحد نماذج الاختراع، يكون anion X للصيغة (I) عبارة عن monoanionic أو
dianionic أو trianionic. وبالتالي ، يتم إنتقاء anions مقبولة ، ولكن ليس على سبيل الحصر:

chloride, bromide, iodide, lower alkyl carboxylates, bisulfite, bisulfate, hydrocarbyl

sulfonates, dihydrogenphosphate, nitrate, hexafluorophosphate, sulfate, sulfite, ١٥

monohydrogenphosphate, and phosphate.

وتحتوى anions المفضلة على chloride و sulfate ، وبالتالي تكون التركيبات المفضلة

للصيغة (I) عبارة عن tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride ، و

. tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate

وتحتوى amines التى تكون مفيدة بصفة خاصة فى ممارسه هذا الاختراع، وليس على سبيل الحصر ، على :

ammonium و alkylamines و dialkylamines و alkylenediamines و

٥ cycloalkylamines . وطبقا لذلك ، تكون الأحماض المرافقة لهذه amines أيضا فعالة . ومن المفضل أن يكون amine عبارة عن ammonium أو alkylamine . ومن المفضل بشكل أكبر أن يكون amine عبارة عن ammonium أو methylamine . ويتمثل الحمض المرافق المفضل فى ammonium chloride .

ويتضمن الاختراع الحالى بشكل نمطي إستخدام مذيب solvent . وبصفة خاصة ، بالنسبة لتركيبية وطريقة تستخدم مركبات لها الصيغة (I) ، ويكون المذيب solvent عبارة عن مذيب solvent مائى وتحتوى المذيبات المفضلة ، ولكن ليس على سبيل الحصر ، على ماء و alcohols . ويمكن أن يشتمل أيضا المذيب solvent على مذيبين أثنيين أو أكثر مثل الماء و alcohol . alcohol المفضل هو methanol .

١٥ بالنسبة لكل من المركبات الخاصة بالصيغة (I) و مركبات tris(hydroxymethyl)phosphine ، إلى جانب amines أو مشتقات ammonium الخاصة بها ، يمكن أن تتغير الكميات النسبية والتركيزات المستخدمة طبقاً للاختراع الحالى ، وذلك على مستوى واسع . وطبقاً لأحد مظاهر الاختراع، فإن كمية مركب الصيغة (I) أو المركب TRIS تتغير فى الحدود من حوالى ١٪ إلى حوالى ٩٠٪ (وزن / وزن) ، ومن المفضل أن تتغير بقيمة ٥٪ (وزن / وزن) ، والأكثر تفضيلاً أن تتغير كمية amine أو مشتق ammonium الخاص به فى الحدود من حوالى ٠,٠٥٪


(وزن/ وزن) إلى حوالى ٢٪ (وزن/ وزن) . وتعتمد الكميات كلها على الوزن الكلى للتركيبية . ويتم تضبيب الكميات النسبية للمكونات الخاصة بالتركيبات طبقا للنسبة الجزئية الحجمية phosphorus إلى nitrogen . وبالنسبة للتركيبات التى تشتمل على مركب واحد أو أكثر من مركبات الصيغة (I) ، تبنى هذه النسبة الجزئية الحجمية على الكمية الجزئية الحجمية phosphorus المحتوى فى phosphonium ions الخاصة بالصيغة (I) . بالنسبة للتركيبات التى تشتمل على المركب tris(hydroxymethyl) phosphine ، تبنى النسبة الجزئية الحجمية ببساطة على الكمية الجزئية الحجمية للمركب tris(hydroxymethyl)phosphine . وفى أى تصنيف للتركيبية يمكن أن تتغير النسبة الجزئية الحجمية بين phosphorus و nitrogen فى الحدود من حوالى ١:١ إلى حوالى ١:١٥ . ومن المفضل أن تكون النسبة الجزئية الحجمية فى الحدود من ١:١,٥ إلى حوالى ١:٨ أما النسبة الجزئية الحجمية الأكثر تفضيلا فهى ١:٢,٥ .

الوصف التفصيلي

يعمل الإختراع الحالى وبشكل فعال على تقليل مستويات iron sulfide فى مواسير التوصيل ، مثل خطوط أنابيب pipe lines المائع المعالج وخطوط أنابيب pipe lines الغاز الجاف . ويمكن أن يكون iron sulfide فى تيار غاز أو ، على سبيل المثال ، على سطح ماسورة التوصيل conduit الخاصة بتيار غاز . ويجب أن يتم وضع ماسورة conduit التوصيل التى تحتجز iron sulfide أو التى تحتوى على iron sulfide فى وضع تلامس مع التركيبية الخاصة بالإختراع الحالى ، وبذلك يكون iron sulfide مركب معقد قابل للذوبان والذى يمكن نزع بسهولة من ماسورة التوصيل conduit . ويتم إجراء الإختراع عند قيمة للأس الهيدروجينى pH تساوى القيمة العادية أو عند قيمة قريبة منها وبالتالى لا يتم تآكل الأنابيب أو أى مواسير توصيل أخرى .

التركيبية :

تكون التركيبات الخاصة بهذا الاختراع فعالة بصفة خاصة في تحويل iron sulfide إلى مركب معقد أو في إذابة iron sulfide . وطبقا لأحد مظاهر الاختراع الحالي ، يمكن تحقيق هذه النتيجة بسهولة بوضع مركب واحد أو أكثر من مركبات الصيغة (I) في خليط مع amine واحد على الأقل أو مع شق ammonium لهذا amine . ويعمل anion X على موازنة الشحنة الموجبة الكلية لـ واحد أو أكثر :-



من phosphonium cations. وبشكل نمطي ، تكون N في الصيغة (I) عبارة عن ١ أو ٢ أو ٣. وبالتالي فإن X تكون وبشكل نمطي عبارة عن monoanionic أو dianionic أو trianionic أو trianionic على الترتيب . ١٠

بينما يمكن أن يتم استخدام أي anion X يتم الحصول عليه بشكل تقليدي ، فإنه من المفضل أن يتم اختبار X بحيث تكون مركبات الصيغة (I) قابلة للذوبان في الماء أو alcohols أو مخاليط من ذلك . وبالتالي فإن monoanions المناسب يحتوى على halides مثل chloride و bromide و iodide .

١٥ ويعتزم أيضا الاختراع تضمين lower alkyl carboxylates ، حيث يشير التعبير " lower alkyl " إلى مجموعة alkyl مستقيمة أو متفرعة تحتوى على عدد من ذرات الكربون يتراوح من ذرة كربون واحدة إلى ست ذرات كربون . ومن أمثلة lower alkyl carboxylates مايلي :-

lower alkyl carboxylates are methyl carboxylate (i.e., acetate), ethyl carboxylate, and propyl and iso-propyl carboxylates.

ويحتوى monoanions آخر على anions اساسها كبريت مثل bisulfite و bisulfate و hydrocarbyl sulfonates.

٥ وتعتبر Hydrocarbyl sulfonates are anions لها الصيغة $RS(O)_2O^-$ ، حيث R تكون عبارة عن مجموعة aryl أو lower alkyl . وتحتوى أمثلة hydrocarbyl sulfonates ، ولكن ليس على سبيل الحصر على methylsulfonate و benzenesulfonate و paratoluenesulfonate و الأيزومرات isomers الخاصة بمركب xylenesulfonate . وايضا مازال هناك monoanions مناسبة آخر يحتوى على nitrate و hexafluorophosphate .

١٠ ويحتوى Dianions X على sulfate و sulfite و monohydrogenphosphate . ويعتبر phosphate هو trianion المقبول .

وتكون مركبات الصيغة (I) متوفرة تجاريا أو يمكن الحصول عليها تقليديا بطرق تخليقية معروفة . على سبيل المثال ، فإن مركبات الصيغة (I) المفضلة بشكل خاص تتمثل فى :-

tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate و tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium

١٥ chloride ، وكلاهما يكون متوافرا بشكل تجارى ، على سبيل المثال، عن طريق :-

Rhodia (Cranberry , NJ) , Nippon Industries (Tokyo , Japan) and cytec Industries (Mobile ,AL) .

وتكون Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate متاحة بشكل عادي كمحلول حمضي مائي له أس هيدروجيني pH يتراوح من ١ إلى ٤ . ويمكن تحضير مركبات أخرى لها الصيغة (I) تحمل X anions مختلفة بشكل مباشر بواسطة تفاعل معروف جيدا بين phosphine و formaldehyde في وجود حمض HX مائي كما تم وصف ذلك ، على سبيل المثال في الإجراء المذكور في البراءة الأمريكية رقم ٤٠٤٤٠٥٥ بإسم Katz وآخرين.

ويمكن أن يتم إنتقاء amine أو مشتق ammonium الخاص به والذي يتحد مع مركب واحد أو أكثر من مركبات الصيغة (I) ، من مجموعة مختلفة من amines ومن الأحماض المترافقة معها. ومن المفضل ولكنه ليس أساسيا أنه عندما يكون amine أو الحمض المترافق معه عبارة عن مادة صلبة ، فإنه من ثم يجب أن يكون قابلا للذوبان في المذيب solvent المستخدم في التركيبة طبقا للإختراع الحالي. وبالمثل، عندما يكون amine أو الحمض المترافق معه عبارة عن سائل ، فإنه من المفضل أن يكون قابلا للإمتزاج مع المذيب solvent . وتعتبر ammonium هي أحد amines المفضلة.

وتكون amines الأولية، على سبيل المثال alkylamines فعالة بشكل خاص في تطبيق هذا الإختراع عمليا. وتحتوى أمثلة alkylamines، ولكن ليس على سبيل الحصر، على methylamine و ethylamine و normal- and iso-propylamines و normal- and tert- butylamines . وتحتوى amines أولية أخرى على alkylenediamines ، مثل على سبيل المثال: 1,2-diaminoethane and 1,3-diaminopropane . ومازال هناك amines أولية نموذجية أخرى تتمثل في cycloalkylamines ، مثل على سبيل المثال cyclopropylamine و cyclobutylamine و cyclopentylamine و cyclohexylamine .

ويمكن أيضا استخدام مشتقات ammonium لهذه amines . ويكون مشتق ammonium عبارة عن الحمض المرافق للـ amine . ويتم الحصول على الحمض المرافق للـ amine بالإضافة التقليدية لحمض إلى هذا amine . وتحتوى أحماض مناسبة على أحماض غير عضوية مثل على سبيل المثال حمض HCl و حمض HBr و حمض HI ، وأحماض عضوية مثل على سبيل المثال أحماض كربوكسيلية . وبالتالي ، فإن الاختراع الحالى يستخدم مجموعة مختلفة من مشتقات ammonium . وتحتوى مشتقات ammonium المفضلة بشكل خاص على ammonium chloride و ammonium nitrate و methylammonium chloride و ethylammonium chloride .

طبقا لنماذج معينة من هذا الاختراع، يتم عمل التركيبة بإتحاد كميات مناسبة من مركب واحد على الأقل له الصيغة (I) و amine واحد على الأقل أو مشتق ammonium لهذا amine فى وجود مذيب solvent مائى . ويمكن أن يتغير ترتيب إضافة المواد الكاشفة برغم أنه يفضل أن يتم إضافة amine أو مشتق ammonium إلى محلول مركب الصيغة (I) ، حيث قد تم تضبيب الأس الهيدروجينى pH كما تم وصف ذلك لاحقاً .

وتحتوى المذيبات المفضلة بصفة خاصة على ماء و alcohol . وبشكل تبادلى ، يمكن أن يتم استخدام مخاليط من ماء و alcohol . وتحتوى أمثلة alcohols على methanol و ethanol و isopropanol .

فى نماذج مفضلة ، تكون كمية المركب الذى له الصيغة (I) حوالى ٥٪ (وزن/وزن) ، أو بكمية قليلة مثل ١٪ (وزن/وزن) ، بناءً على الوزن الكلى للتركيبة . وتتغير الكيمة الكافية من amine أو مشتق ammonium الخاص به من حوالى ٠.٠٥٪ (وزن/وزن) إلى حوالى ٢٪ (وزن/وزن) بناءً على الوزن الكلى للتركيبة .

يتم تضبيب الأس الهيدروجيني pH للمخلوط الذى تم وصفه عالية إلى قيمة تتراوح من حوالى ٤,٥ إلى حوالى ١٠ . وبشكل تبادلى ، يمكن أن تتم إذابة المركبات الصلبة التى لها الصيغة (I) أو محاليلها المخففة فى مذيب solvent مائى قد تم تضبيب الأس الهيدروجيني pH له بالفعل فى الحدود من حوالى ٤,٥ إلى حوالى ١٠ . وفى أى من الحالين سوف تؤدى إضافة الحمض المناسب أو القاعدة المناسبة إلى إحداث التضبيب المرغوب فيه للأس الهيدروجيني pH.

وتحتوى الأحماض المناسبة على hydrochloric and sulfuric acids . وتحتوى القواعد المناسبة على sodium and potassium hydroxides والقواعد العضوية مثل triethylamine .

بالنسبة للنماذج التى تستخدم محاليل مائية متاحة تجارياً من :

- ١٠ tetakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate ، يجب رفع الأس الهيدروجيني pH الخاص بها . ويتم تحقيق ذلك عن طريق إضافة قاعدة مناسبة إلى المخلوط . ويمكن المحافظة على بقاء الأس الهيدروجيني pH بالقيمة المطلوبة بإستخدام مادة منظمة للأس الهيدروجيني . وفى إجراء نموذجى تتم إذابة acetic acid بتركيز ٠,١ مولر فى أقل من ٠,٥ لتر من الماء ويتم تضبيب الأس الهيدروجيني pH للناتج ليكون ٥ بإضافة sodium hydroxide بتركيز ٢ مولر، ويتم تخفيف المخلوط بإستخدام ماء إلى حجم يبلغ ١ لتر تقريباً ، ثم يعاد تضبيب الأس الهيدروجيني pH ليكون ٥ بإستخدام sodium hydroxide ، وفى النهاية يتم تضبيب الحجم ليكون ١ لتر .
- ١٥ وبشكل تبادلى ، يمكن إستخدام sodium or potassium acetate و acetic acid بحيث تكون الكمية الكلية acetate ion من أى مصدر ٠,١ مول ، ويتم تخفيف المحلول إلى أ، يصل حجمة حوالى ١ لتر ، ثم يتم تضبيب الأس الهيدروجيني pH ليكون ٥ بإستخدام acetic acid ، وبعد ذلك يتم تخفيف المحلول إلى أن يصل حجمة بالضبط إلى ١ لتر . ويمكن أن يتم إستخدام مواد أخرى
- ٢٠ منظمة للأس الهيدروجيني pH ، مثل phosphate و citrate لتعطى أس هيدروجيني pH فى

المجال المطلوب. وبشكل إضافي يمكن استخدام nitriloacetic acids كمواد منظمة للأس الهيدروجيني pH. وتحتوى أحماض نموذجية على nitrilotriacetic acid (NTA) و

ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid (EDTA).

كما تم ذكره سابقاً، يكون الاختراع الحالى فعالاً بصفة عامة عند تكوين مركبات معقدة من iron sulfide فى نطاق واسع من الأس الهيدروجيني pH. وقد أكتشف المخترع أن معدل تكوين مركب معقد من iron sulfide يزداد مع زيادة الأس الهيدروجيني pH. وبالتالي، يكون الأس الهيدروجيني pH المفضل فى حدود من حوالى ٦ إلى حوالى ٩، والأكثر تفضيلاً أن يكون الأس الهيدروجيني pH حوالى ٨. ولأغراض التوضيح، فى التجارب المعملية التى تستخدم محلول مائى aqueous solution من FeSO_4 بتركيز ٠,٠١٥ مولر و NH_4^+ بتركيز ٠,٠٣ مولر و tetrakis (hydroxymethyl)phosphonium sulfate بتركيز ٠,٠٦ مولر تم تنظيم أسها الهيدروجيني pH ليكون ٤,٥، كان معدل تكوين المركب المعقد للحديد عند درجة حرارة ٢٢ درجة مئوية عبارة عن نصف ساعة. ونقص المعدل إلى ٠,٠١ ساعة بالنسبة لمحلول مشابه عند أس هيدروجيني pH يساوى ٥. ولأغراض هذه القياسات يتم تعريف المعدل على أنه الزمن المطلوب لرفع الإمتصاصية للمحلول عند ٥٠٠ نانومتر إلى ١.

وبدون الرغبة فى التقيد بأى نظرية أو مبدأ خاص فإن المخترع يعتقد أن مركبات الصيغة (I)، وبصفة خاصة عندما تتعرض لمحاليل مائية لها أس هيدروجيني pH مرتفع، تعطى المركب tris(hydroxymethyl)phosphine (TRIS). ويتم بالتالى إجراء طريقة مناسبة لإنتاج المركب tris(hydroxymethyl)phosphine عن طريق تضبيب الأس الهيدروجيني pH لمحلول مائى aqueous solution من tetrakis(hydroxymethyl) phosphonium sulfate إلى القيمة ٨ وذلك بإضافة sodium hydroxide أو potassium hydroxide، حيث يكون ٩٥٪ من phosphorus فى

المحلول الناتج في صورة TRIS قابل للذوبان في الماء . وقد تم وصف هذا التحول في الفن .

أنظر: 553 (1962) 32 Zhurnal obshchei Khimii K . A . Petrov et al . ,

وبشكل تبادلي ، يمكن أن يتم تخليق tris(hydroxymethyl)phosphine عن طريق التفاعل بين

phosphine و formaldehyde و potassium tetrachloroplatinate . أنظر البراءة الأمريكية رقم

٣٠٣٠٤٢١ بإسم Reuter وآخرين . ويكون المركب Tris(hydroxymethyl)phosphine متاحاً

تجارياً أيضاً ، على سبيل المثال ، من شركة كيماويات Strem :-

Strem Chemicals , Inc . (Newburyport ,MA) .

يقوم نموذج آخر لهذا الاختراع، تركيبة tris(hydroxymethyl)phosphine ، يتم اشتقاقها جزئياً

من الإكتشاف المذهل الذي يتمثل في أن منتجات تفاعل Tris(hydroxymethyl)phosphine مع

amine واحد على الأقل أو شق ammonium derivative خاص به تكون عبارة عن مواد كاسحة ١٠

فعالة لـ iron sulfide في ماسورة التوصيل conduit . وطبقاً للإختراع الحالي فإن amine أو

مشتق ammonium الخاص به ، كما تم وصف ذلك عالية ، يتحد مع :

Tris(hydroxymethyl)phosphine في مذيب solvent لتكوين محلول . إذا تم استخدام شق

ammonium في مذيب solvent مائي ، فإنه يكون من المفضل ، وليس من الضروري ، رفع

الأس الهيدروجيني pH للمحلول . ١٥

يمكن أن يتم تحضير التركيبة بإتباع إثنين من الطرق الأولية . في أحد النماذج ، يتم أولاً

تحضير Tris(hydroxymethyl)phosphine من محلول مائي aqueous solution لمركب الصيغة

(I) ، مثل على سبيل المثال tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate أو chloride

TRIS بإتباع الطريقة المعروفة التي تم وضعها سابقاً . ويتم دمج المحلول الناتج الذي يحتوي

على tetrakis(hydroxymethyl) phosphine مباشرة مع amine أو شق ammonium خاص بـ amine أو محاليل ذلك ، لتشكيل التركيبية. وفي نموذج تبادلي ، يمكن أن يتم دمج محلول من tetrakis(hydroxymethyl) phosphine صافى فى مذيب solvent مع amine أو شق ammonium .

ومن المفضل أن يكون amine عبارة عن ammonium أو amine أولى مثل methylamine أو ethylamine. ويكون methylamine هو الأكثر تفضيلاً . وتعتبر المذيبات المفضلة هي تلك المذيبات التى تذيب tris(hydroxymethyl)phosphine . وتعتبر المذيبات القطبية ، مثل على سبيل المثال alcohols أو مخاليط alcohols مع الماء هي المذيبات المفضلة .

فى نماذج مفضلة ، تحتوى التركيبية على tetrakis(hydroxymethyl) phosphine بكمية تبلغ ٥٪ (وزن/وزن) ، أو بكمية قليلة تصل إلى ١٪ (وزن/وزن) ، بناءً على الوزن الكلى للتركيبية . وتتغير الكمية المناسبة amine أو مشتق ammonium الخاص به من حوالى ٠,٠٥٪ (وزن/وزن) إلى حوالى ٢٪ (وزن/وزن) بناءً على الوزن الكلى للتركيبية .

تعتبر الطرق والتركيبات الخاصة بهذا الاختراع فعالة بالنسبة لمدى من الكميات النسبية من مركبات الصيغة (I) أو المركب tris(hydroxymethyl)phosphine وكذلك من amine أو مشتق ammonium الخاص به . ويمكن أن تتغير النسبة الجزيئية الحجمية phosphorus ، المحتوى فى phosphorus ions ، المحتوى فى phosphonium ions بالنسبة للصيغة (I) أو فى المركب TRIS ، إلى nitrogen فى amine أو مشتق ammonium ، من حوالى ١:١ إلى حوالى ١:١٥ . وتكون النسبة الجزيئية الحجمية المفضلة فى الحدود من حوالى ١:١,٥ إلى حوالى ١:٨ . ومازال يفضل بشكل أكبر أن تكون النسبة الجزيئية الحجمية حوالى ١:٢,٥ .

إذا كان amine عبارة عن ammonium أو إذا كان مشتق ammonium عبارة عن ملح ammonium (على سبيل المثال NH_4Cl)، فإن المادة المترسبة البوليمرية يمكن أن يتم ملاحظتها في اثناء فترة تحديد النسبة المثلى. على الرغم من ذلك ، حتى تحت ظروف النسبة المثلى والتشكيل الناتج بالنسبة للمادة المترسبة ، فإن المادة المترسبة تذوب في النهاية لتعطي تركيبة تظهر قابلية إذابة iron sulfide قليلة لكنها واضحة . وبشكل تبادلي ، يمكن أن يتم تجنب ناتج الترسيب كلية بدون أى تأثير ضار على الإزالة النهائية iron sulfide بإستخدام نسبة جزيئية حجمية nitrogen:phosphorus أعلى من النسبة المثلى . وبشكل إضافي لايؤدي إستخدام amine أولى ، كما تم وصف ذلك سابقاً، إلى ناتج الترسيب البوليمري . وبالتالي يقدم ميزة مذهلة مقارنة بتركيبات الفن السابق التي تؤدي إلى ناتج الترسيب . علاوة على ذلك ، إذا تم إستخدام ammonium و alkylamine في نفس الوقت فإن إ طاقة ammonium بدون تكوين مادة مترسبة يتم تحسينها في نطاق الأس الهيدروجيني pH المفيد بالنسبة للإختراع الحالي حيث يتم إنتاج محاليل تكون أيضا فعالة في إذابة iron sulfide. وبالتالي ، فإن هذه التركيبات الخاصة بالإختراع والتي تشتمل على alkylamines تقدم ميزة في صورة تكوين مركب معقد من iron sulfide مرتبط مع فيض من الماء والذي يتم تعقله مع ammonium .

وتشتمل التركيبات الخاصة بالإختراع الحالي بشكل إختياري على مادة إضافة واحدة أو أكثر والتي تجعل التركيبات قابلة للإستعمال في أنواع كثيرة من مواسير التوصيل ، حيث تمثل رواسب كبريتيد الحديد iron sulfide present مشكلة . وتحتوى مواد الإضافة على مواد خافضة للتوتر السطحي ومبيدات حيوية، مثل على سبيل المثال :

glutaraldehyde and 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBPNA) ومشتقات مائية ومواد

مفككة للمستحلبات ومواد مضادة لتكون قشور ومواد مضادة للتآكل ومواد مضادة لتكون

الرغاوى ومواد كاسحة للـ oxygen مثل على سبيل المثال ((diethylhydroxylamine (DEHA) وعوامل تدميج .

تحتوى المواد الخافضة للتوتر السطحي Surfactants على مواد أيونية anionic خافضة للتوتر السطحي ومواد حمضية قلبية خافضة للتوتر السطحي ومواد contain خافضة للتوتر السطحي ومواد غير أيونية non-ionic خافضة للتوتر السطحي ، والتي تحتوى عموما على جزء يألف الماء وإستبدالات لاتألف الماء hydrophilic مثل على سبيل المثال مجموعة alkyl ومجموعة alkenyl و مجموعة alkyl حلقى ومجموعة alkenyl حلقى ومجموعة aryl ومجموعة alkaryl ومجموعة arylalkyl ومجموعة بروبيل تحتوى على عدد من ذرات الكربون يتراوح من ٦ ذرات كربون إلى ٢٤ ذرة كربون ومن المفضل من ١٠ ذرات كربون إلى ٢٠ ذرة كربون ومن المفضل أكثر من ١٢ ذرة كربون إلى ١٨ ذرة كربون . وتحتوى أيضا الإستبدالات التى لاتألف الماء على أجزاء بوليمرية ، مثل على سبيل المثال polysiloxanes و polyoxypropylenes .

تحتوى أمثلة المواد anionic الخافضة للتوتر السطحي على أملاح تذوب فى الماء بشكل ضئيل sulfuric acid أو mono-esters of sulfuric acid ، مثل على سبيل المثال :

alkylbenzene sulfonates, alkyl sulfates, alkyl ether sulfates, olefin sulfonates, alkane sulfonates, alkylphenol sulfates, alkylphenol ether sulfates, alkylethanolamide sulfate, alkylethanolamidether sulfate, and alpha sulfo fatty acids

أو esters المناظرة ، ويحتوى كل منها على عدد من ذرات الكربون يتراوح من ٦ ذرات كربون إلى ٢٤ ذرة كربون .

وتتمثل مواد الايونية anionic خافضة للتوتر السطحي نمونجية أخرى في مواد صابونية مثل على سبيل المثال :

linoleates, alkyl ether carboxylates, palmitates, resinates, oleates, and stearates; and alkyl sulfosuccinates

٥ مثل على سبيل المثال :

sodium di-2-ethylhexylsulfosuccinate and sodium dihexylsulfosuccinate, acyl taurides, isethionates, alkyl ether sulfosuccinates, acyl sarcosinates, and alkyl sulfosuccinates.

ويمكن أن تكون المادة anionic الخافضة للتوتر السطحي عبارة عن :

anionic phosphate ester, alkyl phosphonate, alkyl amino- or iminomethylene phosphonate.

١٠

وتحتوى كل مادة من هذه المواد الخافضة للتوتر السطحي بشكل عام على الأقل على إستبدال لايألف الماء واحد على الأقل كما تم وصف ذلك عالية . وتحتوى المواد الخافضة للتوتر السطحي التى تحتوى على إيثر على مجموعة واحدة أو أكثر من مجموعات :

glyceryl, oxyethylene, oxypropylene, and oxybutylene.

١٥ بينما تكون أملاح sodium هى المواد anionic المفضلة الخافضة للتوتر السطحي فإن أملاح أخرى لها أهمية تجارية تحتوى على تلك الأملاح التى تتضمن:

lithium, potassium, calcium, and magnesium . ومازال هناك أملاح أخرى يمكن إستخدامها

وهى الأملاح التى تحتوى على :

ammonia, monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, lower alkylamines, alkyl- and hydroxyalkyl-phosphonium.

وتحتوى المواد الغير ايونية الخافضة للتوتر السطحي على :

polyethoxylated mercaptans أَدْخِلَ عَلَيْهَا مَجْمُوعَةٌ alcohols و tertiary acetylinic glycols
أَدْخِلَ عَلَيْهَا مَجْمُوعَةٌ polyethoxylated و carboxylic acids أَدْخِلَ عَلَيْهَا مَجْمُوعَةٌ
polyethoxylated amines أَدْخِلَ عَلَيْهَا مَجْمُوعَةٌ polyethoxylated hydroxyalkyl amides أَدْخِلَ
عَلَيْهَا مَجْمُوعَةٌ polyethoxylated alkyl phenols أَدْخِلَ عَلَيْهَا مَجْمُوعَةٌ polyethoxylated
glyceryl esters أَدْخِلَ عَلَيْهَا مَجْمُوعَةٌ propoxylate والمشتقات التى أَدْخِلَ عَلَيْهَا مَجْمُوعَةٌ
propoxylated أو خليط من المشتقات التى أَدْخِلَ عَلَيْهَا مَجْمُوعَةٌ propoxylate والمشتقات التى
أَدْخِلَ عَلَيْهَا مَجْمُوعَةٌ propoxylated لتلك المركبات السابقة . وتحتوى المواد الخافضة للتوتر
السطحي البوليمرية الغير أيونية Polymeric non-ionic surfactants على بوليمرات مشتركة
كتلية block copolymers من polyoxypropylene و polyethylene وبوليمرات مشتركة
copolymers من polyoxybutylene و polyoxyethylene أو polyoxybutylene و
polyoxypropylene.

وتحتوى المواد الحمضية القلوية الخافضة للتوتر السطحي على أى مركب خافض للتوتر
السطحي يشتمل على جزء لا يآلف الماء ، مثل على سبيل المثال مجموعة alkenyl أو alkyl
يحتوى على عدد من ذرات الكربون يتراوح من ٦ ذرات كربون إلى ٢٠ ذرة كربون ، وجزء
لا يآلف الماء يحتوى على مجموعة amine أو مجموعة quaternary ammonium و
carboxylate و sulfate ، أو sulfonic acid. وتحتوى مواد حمضية قلوية نموذجية خافضة للتوتر
السطحي على betaines ، مثل على سبيل المثال imidazoline betaines . وتحتوى مواد أخرى

على alkyl amine ether sulfates و sulfobetaines و quaternary amine أو imidazoline
sulfonic acids محولة إلى quaternized وأملاح من ذلك. ومازال هناك مواد مناسبة خافضة
للتوتر السطحي تحتوى على عوامل خافضة للتوتر السطحي ذات أيونات ثنائية القطب مثل على
سبيل المثال :

• N-alkyl taurines and carboxylate amido amines. وتحتوى أمثلة خاصة ، ولكن ليس على
سبيل الحصر على :

2-tallow alkyl, 1-tallow amido alkyl, 1-carboxymethyl imidazoline and 2-coconut alkyl,
and N-carboxymethyl-2-(hydroxyalkyl)imidazoline.

- تحتوى مواد cationic خافضة للتوتر السطحي مفيدة فى الإختراع الحالى على أملاح alkyl ammonium ١٠
تحتوى على الأقل على ٨ ذرات كربون دهنية ومن المفضل أن تحتوى على عدد
من ذرات الكربون الدهنية يتراوح من ١٠ ذرات كربون إلى ٣٠ ذرة كربون ومن المفضل أكثر
أن تحتوى على عدد من ذرات الكربون الدهنية يتراوح من ١٢ ذرة كربون إلى ٢٤ ذرة
كربون. وتكون المواد cationic الخافضة للتوتر السطحي المفضلة بشكل خاص عبارة عن أملاح
tetraalkylammonium و tetraalkylammonium salts . وبشكل نمطى ، سوف تحتوى المادة
cationic الخافضة للتوتر السطحي على سلسلة دهنية واحدة أو أكثر بكل منها عدد من ذرات ١٥
الكربون يتراوح من ٨ ذرات كربون إلى ٢٠ ذرة كربون ، ومجموعتين أو ثلاثة مجموعات من
مجموعات alkyl القصير حيث تحتوى كل منها على عدد من ذرات الكربون يتراوح من ذرة
كربون واحدة إلى أربع ذرات كربون . وتحتوى أمثلة خاصة على dodecyl trimethyl
ammonium salts وأملاح benzalkonium تحتوى على مجموعة alkyl طويل واحدة
٢٠ ومجموعتين alkyl قصير .

وتحتوى مواد cationic خافضة للتوتر السطحي مفيدة أخرى على أملاح N-alkyl pyridinium، حيث تحتوى مجموعات alkyl على عددمن ذرات الكربون يتراوح من ٨ ذرات كربون إلى ٢٢ ذرة كربون ، ومن المفضل أن تحتوى مجموعات alkyl على عدد من ذرات الكربون يتراوح من ١٠ ذرات كربون إلى ٢٠ ذرة كربون .

٥ ويمكن أن تكون المادة cationic الخافضة للتوتر السطحي أيضا عبارة عن ملح alkaryl dialkylammonium. وتحتوى كل مجموعة من مجموعات alkyl على عدد من ذرات الكربون الدهنية يتراوح من ذرة كربون واحدة إلى أربع ذرات كربون ، وتكون مجموعات alkaryl ، على سبيل المثال عبارة عن مجموعة alkyl benzene تحتوى على عدد من ذرات الكربون يتراوح من ٨ ذرات كربون إلى ٢٢ ذرة كربون .

١٠ مازال هناك فئة أخرى من المواد cationic الخافضة للتوتر السطحي تحتوى على أملاح alkyl imidazoline ، مثل على سبيل المثال :

alkyl methyl hydroxyethyl imidazolinium salts. Examples include alkyl methyl hydroxyethyl imidazolinium salts, alkyl benzyl hydroxyethyl imidazolinium salts, and 2-alkyl-1-alkylamidoethyl imidazoline salts.

١٥ وتكون هناك amine و amines خاصة مفيدة كموااد cationic خافضة للتوتر السطحي . وهذه تتشكل عن طريق تفاعل حمض دهني أو ester أو glyceride أو amide والتي تشكل مشتقات منه مع di- or poly-amine . ويتمثل polyamines النموذجي في ethylene diamine و diethylene triamine .

تحتوى المواد cationic الخافضة للتوتر السطحي على anion ، والذي يمكن أن يكون أى anion يقوم بإضفاء الذوبان فى الماء على المادة الخافضة للتوتر السطحي . وتحتوى anions مناسبة وليس على سبيل الحصر على تلك X anions فى الصيغة (I) التى تم وصفها فيما سبق.

وتحتوى أيضا المواد الخافضة للتوتر السطحي السابقة على مشتقاتها التى أدخل عليها polyfluorinated . وتحتوى مواد خافضة للتوتر السطحي مفضلة بشكل خاص من هذه الفئة على alkyl sulfate أدخل عليه polyfluorinated وأملاح quaternary ammonium أدخل عليها polyfluorinated.

وتكون المواد الخافضة للتوتر السطحي فى هذا الاختراع هى تلك المواد التى يمكن أن تستخدم بشكل مفضل كعوامل ترطيب . وتقوم عوامل الترطيب بخفض الشد السطحي بين الماء والسطح الصلب الذى لا يآلف الماء ، مثل على سبيل المثال السطح الداخلى لخط الأنابيب.

ويمكن أن تتغير كميات المادة الخافضة للتوتر السطحي فى التركيبات الخاصة بالاختراع الحالى فى مجال واسع . وبشكل نمطى فإن المادة الخافضة للتوتر السطحي تتواجد بكمية تتناسب مع وزن مركب الصيغة (I) أو المركب TRIS حيث تتراوح النسبة بينهما من حوالى ١:٥٠ إلى حوالى ٢٠٠:١ ومن المفضل أن تكون النسبة فى الحدود من حوالى ١:٢٠ إلى حوالى ١٠٠:١ والأكثر تفضيلاً أن تكون النسبة فى الحدود من حوالى ١:١٠ إلى حوالى ٥٠:١ . وبصفة خاصة يكون من المفضل أن تتراوح النسبة من حوالى ١:٢ إلى حوالى ١٥:١ .

تحتوى المواد المانعة لتكون القشور والمقاومة للتآكل والتى تكون مفيدة فى هذا الاختراع، ولكن ليس على سبيل الحصر ، على phosphonates مثل على سبيل المثال :

1-hydroxyethane-1,1,-diphosphonate, polymaleates, polyacrylates, polymethacrylates, polyphosphates, phosphate esters, soluble zinc salts, nitrates, sulfites, benzoates, tannin, ligninsulfonates, benzotriazole and mercaptobenzothiazole amines, imidazolines, and quaternary ammonium compound resins.

٥. وتتمثل فئة عوامل التدميج النموذجية في مشتقات polyacrylamide . وتحتوى العوامل المضادة لتكوين الرغوى على acetylinic diols و silicones ومشتقاتها التى أدخل عليها مجموعة polyethoxylated. وتحتوى مبيدات حيوية نموذجية على مركبات قصدير و isothiazolones.
- ويمكن أن تحتوى أيضا التركيبات الخاصة بهذا الاختراع على عوامل إنفاذ حيوية غير خافضة للتوتر السطحى ، مثل تلك المواد التى تم وصفها فى البراءة الأمريكية رقم ٤٧٧٨٨١٣.
١٠. وتحتوى عوامل الإنفاذ الحيوية الغير خافضة للتوتر السطحى على:-

poly[hydroxyethylene(dimethyliminio)ethylene(dimethyliminio)methylene dichloride], poly[hydroxyethylene(dimethyliminio)-2-hydroxypropylene(dimethyliminio)methylene dichloride], and N-[3-(dimethylammonio)propyl]-N-[3-(ethyleneoxyethylenedimethylammonio)propyl]urea dichloride

١٥. وتتمثل فئة تبادلية لعوامل الإنفاذ الحيوية الغير خافضة للتوتر السطحى فى عوامل إنتحاء ماء والتى ، عند تركيزات حوالى ١٪ أو أكثر، تزيد الذوبانية فى الماء بالنسبة للمواد المذابة والتى تكون قليلة الذوبان أو متوسطة الذوبان. وتتمثل عوامل إنتحاء الماء النموذجية فى glycol ethers تنوب فى الماء ، مثل على سبيل المثال diethylene glycol monomethyl ether. وتحتوى عوامل إنتحاء ماء أخرى على أملاح lower alkylaryl sulfonate عبارة عن أملاح sodium, potassium, ammonium
- ٢٠.

عندما تحتوى تركيبة الإختراع الحالى على عامل إنقاذ حيوى غير خافض للتوتر السطحى فإنه يمكن إستخدام العامل المذكور بكمية أقل من حوالى ٥٠% (وزن/وزن) ومن المفضل أن يستخدم العامل بكمية أقل من حوالى ٢٠% (وزن/وزن) ومن المفضل أكثر أن تكون الكمية أقل من حوالى ١٠% (وزن/وزن) والأكثر تفضيلاً أن تكون الكمية أقل من حوالى ٥% (وزن/وزن) بناءً على وزن تركيبة الصيغة (I) أو المركب tris(hydroxymethyl)phosphine فى التركيبة .

ومن المفضل أن يتم دمج مواد الإضافة السابقة مع تركيبات سابقة التشكيل طبقاً للإختراع الحالى . على سبيل المثال ، يتم دمج مركب الصيغة (I) أو المركب

tris(hydroxymethyl)phosphine مع amine أو شق ammonium ، كما تم وصف ذلك فيما سبق . ثم يتم بعد ذلك إضافة مادة إضافة واحدة أو أكثر إلى التركيبة الناتجة . ويمكن أن تتم إضافة مواد الإضافة كمركبات صافية أو كمستحضرات متاحة تجارياً لتلك المركبات، مثل المحاليل المائية .

ويمكن أن يتم تحضير التركيبات الخاصة بالإختراع الحالى مقدماً ويتم تخزينها لحين الحاجة إليها . وتكون التركيبات حساسة للـ oxygen بشكل متوسط . وبالتالي ، يكون من المفضل ولكن ليس بشكل أساسى أن يتم تطهير التركيبات بإستخدام غاز خامل وكذلك تخزينها فى جو من هذا الغاز الخامل ، مثل على سبيل المثال dinitrogen . وبشكل تبادلى ، يمكن أن يتم ببساطة تخزين التركيبات فى جو من غاز خامل أو حتى فى حاويات مغلقة بإحكام ومملوءة تقريباً ، وذلك لتقليل حجم الهواء فى الحيز العلوى للحاوية إلى أقل كمية ممكنة .

طريقة تقليل مستويات iron sulfide :-

تعتبر الطرق الخاصة بالإختراع الحالى ذات فعالية عالية فى إذابة iron sulfide . ويتم تحقيق الهدف المطلوب عن طريق ملامسة ماسورة conduit توصيل تحتوى على iron sulfide مع تركيبة من هذا الإختراع لتكوين تركيبة ثائية، ومن ثم يتم إزالة التركيبة الثائية من ماسورة conduit التوصيل . ٥

ويتم إستخدام هذه الطرق مع أنواع مواسير توصيل ذات نطاق واسع والتي يتم تلوثها أو بطريقة أخرى يتم إنسدادهما نتيجة لتكون رواسب كبريتيد الحديد iron sulfide present . وتحتوى مواسير التوصيل على أى حاوية تحمل ماء أو غاز أو مائع آخر. وتحتوى أمثلة مواسير التوصيل ولكن ليس على سبيل الحصر على خطوط الأنابيب والصمامات والمرشحات ووسائل الترشيح والصهاريج ووسائل التخزين. وتكون مواسير التوصيل التى تتعلق بصفة خاصة بصناعات النفط والغاز عبارة عن أنابيب التوصيل والتى يمكن أن تحمل غاز جاف أو مائع معالج أو كل منهما . وبالتالي ، فإن هناك ميزة خاصة يتميز بها الإختراع الحالى فى هذا الصدد تتمثل فى أن الأس الهيدروجينى pH للتركيبات التى تم إدخالها إلى خطوط الأنابيب يكون قابلاً للتصبيط ويمكن التحكم فيه ، وبالتالي يؤدي إلى سهولة المعالجة والصيانة وكذلك سهولة التخلص من التركيبات . ويهدف أيضا الإختراع الحالى إلى معالجة الماء والأنظمة المائية ، مثل على سبيل المثال مياه الصهاريج التى تكون ملوثة بـ iron sulfide . وفى هذا الصدد ، سوف تقلل عملية إزالة iron sulfide الميل إلى سد وسائل الترشيح عن طريق تكون iron sulfide وبالتالي يؤدي ذلك إلى تقليل الحاجة إلى معالجات بإستخدام الأحماض المعدنية القوية التقليدية والتي تؤدي نمطيا إلى الهجوم المصاحب على الأنابيب المصنوعة من الحديد وعلى أنظمة أخرى تحتوى على iron . ١٠ ١٥ ٢٠

ويمكن أن يتم إدخال التركيبات الخاصة بهذا الاختراع إلى مواسير التوصيل بأى وسيلة أو بتوليفة من الوسائل تكون ضرورية لوضع التركيبات داخل ماسورة التوصيل conduit مع رواسب كبريتيد الحديد iron sulfide present. ومن الممكن أن يتم إدخال التركيبات بشكل مستمر أو بشكل متقطع ، أى على دفعات إلى داخل خطوط أنابيب pipe lines غاز التشغيل أو خطوط أنابيب pipe lines المائع، على سبيل المثال . وبشكل تبادلى يكون الإدخال على دفعات فعالاً بالنسبة لخطوط الأنابيب الغير عاملة ، والتي قد تم خروجها بشكل مؤقت من الخدمة لأغراض التنظيف . وتحتوى الإجراءات الصناعية على تنظيف الأنابيب بالكشط ، والذي يكون فعالاً بالنسبة لمعالجة خطوط الأنابيب. ويمكن أن يتم إدخال التركيبات إلى داخل خطوط الأنابيب بإتباع إجراء تنظيف الأنابيب بالكشط التقليدى وذلك لإزالة iron sulfide المتبقى . وبشكل إضافى، يمكن أن يتم استخدام التركيبات فى المعالجة المتطورة بإستمرار لخطوط الأنابيب هذه للمحافظة على بقاء مستويات iron sulfide منخفضة .

بينما يكون استخدام أى تركيبة خاصة طبقاً للاختراع الحالى فعالاً فى إزالة iron sulfide من مواسير التوصيل ، فإن النسبة الجزيئية الحجمية المثلى phosphorus إلى الحديد لتركيبية معطاة تكون حوالى ٥ : ١ . ويمكن أن تعتمد النسبة الجزيئية الحجمية المثلى بطريقة ما على amine أو مشتق ammonium المحتوى فى التركيبة ، ويكون من السهل تحديدها عن طريق التجارب التقليدية. على سبيل المثال ، تكون النسبة بين phosphorus والحديد التى قيمتها ٤ : ١ فعالة بشكل خاص بالنسبة لتركيبات مكونة من tris(hydroxymethyl)phosphine و ammonium ، والتى تعطى محاليل تبدو ذات لون يتراوح من اللون القرنفل إلى اللون الأحمر المزرق ، ويعتمد ذلك على تركيز iron sulfide الذى تحول إلى مركب معقد . وتعتبر نسبة phosphorus إلى الحديد التى تبلغ ١ : ٥,١ هى النسبة الأكثر فعالية بالنسبة لتركيبات من tris(hydroxymethyl)phosphine و methyllamine والتى تعطى بشكل نمطى مركبات معقدة من iron sulfide يتراوح لونها من

اللون البرتقالي السلموني (البرتقالي الضارب للصفرة) إلى اللون البرتقالي الغامق الضارب إلى اللون البني ، اعتماداً على تركيز iron sulfide الذي تحول إلى مركب معقد ومن ناحية ثانية يمكن أن يتم ببساطة استخدام نسب جزيئية حجمية تختلف عن النسبة المثلى ، حيث سيتم حدوث عمليتي التحول إلى مركب معقد وكذلك الإذابة بالنسبة لـ iron sulfide ولو بمعدل أبطأ . وفي أى حالة ، تصبح محاليل iron sulfide التي تم إذابتها وبمجرد تكوينها ، وبشكل متزايد ذات لون أصفر شاحب حيث يتأكسد الحديد ببطء عندما يتعرض للهواء ، ولكن برغم ذلك يظل متجانس .

ويتم تقديم الأمثلة التالية لتوضيح الاختراع الحالي . ومن ناحية ثانية يجب إدراك أن الاختراع لا يكون محدداً بالحالات الخاصة أو بالتفاصيل التي تم وصفها في هذه الأمثلة .

مثال رقم (١) : تركيبة تم إنتاجها من :

١٠ . Tetrakis (hydroxymethyl)phosphonium Sulfate (THPS) and Ammonium Chloride

(أ) يتم الحصول على Tetrakis (hydroxymethyl)phosphonium sulfate (THPS) تجارياً كمحلول مائي aqueous solution من ٧٥٪ إلى ٩٠٪ بالوزن لـ أس هيدروجيني pH يتغير بقيمة أقل من ٤ . وأعطى الإجراء التالي ١٠٠٠ جرام من تركيبة مائية بتركيز ٥٪ قادرة على تحويل iron sulfide إلى مركب معقد . تم دمج ٦٦,٦ جرام من (THPS) بتركيز ٧٥٪ بالوزن (في ماء) و ٠,٥ جرام ammonium chloride ، وتم تخفيف الناتج باستخدام ٩٠ جرام ماء ، وتم بعد ذلك خلط المكونات . وتمت إضافة كمية كافية من محلول مائي aqueous solution ٣٠٪ بالوزن من sodium hydroxide أو potassium hydroxide وذلك لرفع الأس الهيدروجيني pH إلى ٦,٥ . وتم توصيل الوزن الكلي للمنتج إلى ١٠٠٠ جرام بإضافة الماء ، ومن ثم تمت إعادة تحديد الأس الهيدروجيني pH . وبعد التخفيف ، يكون من الممكن إعادة ضبط الأس الهيدروجيني pH قليلاً ، إذ تطلب الأمر ذلك ، حتى يصل إلى القيمة المرغوب فيها .

فى هذا المثال ، يمكن إستبدال الماء بـ methanol وبكميات مختلفة لإنتاج محاليل تحتوى على أقل قدر من الماء والذي يصل إلى ٠% ومحاليل تحتوى على أكبر قدر من الماء والذي يصل إلى ٩٥% ، إعتقاداً على الكميات النسبية الكلية لكل من (THPS) والماء فى المحاليل. ويمكن تحضير تركيبات ذات تركيز أعلى وذلك ببساطة عن طريق تحديد كمية الماء أو alcohol المستخدم لتخفيف محلول التفاعل .

(ب) تم تحضير كميات تجارية من التركيبة بإتباع هذا الإجراء . تم تخفيف ٢٦ جالون من tetrakis(hydroxymethyl) phosphonium sulfate كمحلول مائى aqueous solution بتركيز ٧٥% إلى أن وصلت الكمية إلى حوالى ٣٨٠ جالون بإستخدام ماء غير متأين . وتم تضبيط المحلول الحمضى الناتج ليكون الأس الهيدروجينى pH لـ ٧,٧ بإستخدام potassium hydroxide مائى بتركيز ٤٠% ، وتم توصيل الحجم إلى ٣٩٠ جالون بإستخدام ماء غير متأين . وبعد المزج جيداً، تمت إضافة ammonium chloride (٠,٤٧ رطل) وتمت إذابة المخلوط الناتج جيداً عن طريق التقليب . وتم تضبيط الأس الهيدروجينى pH عند القيمة المطلوبة ٧,٧ بإستخدام كمية صغيرة من potassium hydroxide مائى بتركيز ٤٠% وتم تخزين التركيبة الناتجة فى حاويات محكمة الغلق مملوءة تقريبا تحت ستارة مثالية من ثنائى nitrogen .

١٥ مثال رقم (٢) : تركيبة تم إنتاجها من :

Tetrakis (hydroxymethyl)phosphonium Sulfate (THPS) and Methylamine

بإتباع الإجراء الذى تم وصفه فى المثال رقم (١) ، تم تحضير تركيبة ٥% بالوزن كما يلى :-

(١) دمج ٦,٦٦ جرام من tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate فى صورة

محلولها المائى ٧٥% بالوزن مع ماء كافى لإنتاج ٩٠ مللى جرام من المحلول ، و

(٢) إضافة بوتاسا كاوية مائية مركزة ١٢ مولر لتكوين tris(hydroxymethyl)phosphine

(بنسبة تحويل ٩٥٪) بأس هيدروجيني pH قدرة ٧,٧ ، و

(٣) تخفيف الناتج بالماء إلى أن يصل الحجم إلى ١٠٠ مللى متر ، و

(٤) إضافة ٠,٢٦٣ جرام من methylamine ، و

(٥) مزج المكونات .

وكانت النسبة الجزيئية الحجمية بين tris(hydroxymethyl)phosphine و amine فى هذا الخليط

كنسبة ١:٢,٦ .

مثال رقم (٣) :- تحديد النسبة المثلى بين المواد الداخلة فى التفاعل والحديد .

توضح القيم التالية التى تم تحديدها كيفية تأثير الكميات الجزيئية الحجمية النسبية من TRIS

ومصدر amine على التكوين المثالى لمركبات iron (II) sulfate المعقدة وفى هذه التحديدات ، تم

اختيار سباعى (II) sulfate heptahydrate ، مركب iron (II) الذى يذوب فى الماء كمصدر

قياسى مناسب . وتم إنتاج tris(hydroxymethyl) phosphine بإستخدام الإجراءات العامة التى تم

وصفها فى مثالى رقم (١) و (٢) .

يظهر المركب المعقد المشكل من TRIS و ammonium و iron (II) أقصى إمتصاصية بالقرب

١٥ من ٤٩٠ نانومتر . لإيجاد النسبة المثلى للمواد الداخلة فى التفاعل ، تم قياس الإمتصاصية

للتراكيبات المختلفة الخاصة بالمكونات التى تم تحويلها إلى مركب معقد . وتمت ملاحظة النسبة

الجزيئية الحجمية المثلى للمركبات [TRIS و ammonium و iron (II)] وقد كانت كنسبة

٢٠ : ٨ : ٥ .

أعطت محاولة مشابهة بإستخدام methylamine مركب معقد له أقصى إمتصاص عند ٤٧٣ نانومتر ، ونسبة مثالية (بالمولات) ٥:١٠,٥:٢٦ كنسبة بين [iron : methylamine: TRIS] (II) [

مثال رقم (٤) :- تحويل iron sulfide الغير قابل للذوبان إلى مركب معقد :-

٥ تم ترسيب Iron (II) sulfide من محلول مائي aqueous solution بإتحاد مركب iron (II) قابل للذوبان و sulfide قابل للذوبان بنسب مولية متساوية وبكميات كافية حتى يتم تجاوز ذوبانية iron sulfide (II) . فى هذا المثال ، يؤدى عمل توليفة من ١,٦٥ مللى لتر من محلول iron (II) sulfate heptahydrate بتركيز ٠,١٧٢ مولر مع ١,٦٥ مللى لتر من محلول sodium sulfide nonahydrate بتركيز ٠,١٧٢ مولر فى محلول ذو حجم كلى يبلغ ٥٠ مللى لتر ، إلى ترسيب ١٠ ٢٥ جرام من iron sulfide (II) الأسود أو مستعلق مشئت حوالى ٥٠٠ مللى جرام iron (II) sulfide فى كل لتر من المحلول .

(أ) تحويل iron sulfide إلى مركب معقد فى مستعلق مشئت :-

١٥ تم تقليب ٢٠ مللى لتر من التركيبة المائية ٥% بالوزن والتي تم تحضيرها فى المثال رقم (٢) مع ٢٥ مللى جرام من iron sulfide فى كمية من الماء ذات حجم كلى ٥٠ مللى لتر . وتم حساب النسبة methylamine : TRIS وكانت ١٠:٢٦ . وتمت إذابة iron sulfide (II) عند درجة حرارة ٢٢ درجة مئوية عند معدل أولى يتراوح من حوالى ١٨٠٠ جزء فى المليون فى كل ساعة إلى حوالى ٣٣ جزء فى المليون فى كل ساعة عندما يصبح أى من التركيبة أو iron sulfide مستنفذاً.

وبشكل تبادلي ، تم تقليب ٢٠ مللى لتر من التركيبة المائية فى المثال رقم (١) مع المستعلق المشتت من iron sulfide . وقد تمت إذابة iron sulfide كلة خلال ٣٠ دقيقة ، كما تم تأكيد ذلك بالزيادة الثابتة فى إمتصاص المحلول عند حوالى ٥٠٠ نانومتر .

تكوين مركب معقد من راسب iron sulfide على مرشح:-

- ٥ . تم ترشيح المستعلق المشتت من iron sulfide (II) والذي تم تحضيره كما سبق ، على مرشح من القماش بالمص . وتم وضع قطعة القماش مع ما تم تعلقة بها من iron sulfide فى وضع تلامس مع ٥٠ مللى لتر من مادة سترات منظمة للأس الهيدروجينى pH بتركيز ٠,١ فى ماء عند أس هيدروجينى pH ٥ و ٢٠ مللى متر من التركيبة طبقاً للمثال رقم (١) ، وتم تقليب المكونات . وتم جعل المرشح القماشى خالياً تماماً من المادة المترسبة فى أقل من ٢٠ ساعة ، وأثناء ذلك
- ١٠ . ازداد إمتصاص المحلول المحيط عند ٥٠٠ نانومتر .

مثال رقم (٥) : إعتداد الأس الهيدروجينى pH على التركيبات المشكلة والتي تحول Iron (II) إلى مركب معقد :

يبين هذا المثال أن التركيبات والطرق الخاصة بالإختراع الحالى والتي تستخدم :

tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate (THPS) تعتمد على قيمة الأس الهيدروجينى pH . ١٥

- لكل عملية دخول فى الجدول التالى ، يتم إستخدام محلول خام يحتوى على $FeSO_4$ (٠,١٥ مولر) و NH_4^+ (٠,٣٠ مولر) THPS (٠,٠٦ مولر) ومادة phosphate منظمة الأس الهيدروجينى pH (٠,١ مولر) وذلك عند درجة حرارة ٢٢ درجة مئوية . وتكون المحاليل الأولية أساساً بدون لون . وتم إستخدام مادة phosphate المنظمة للأس الهيدروجينى بتركيز ٠,١ مولر لتثبيت الأس الهيدروجينى pH عند كل تجربة يتم إجراؤها . ٢٠

جدول رقم (١):-

الزمن (ساعة) للوصول إلى إمتصاصية قيمتها ١ عند ٥٠٠ نانومتر .	الأس الهيدروجيني (pH)
بطئ لدرجة لا يمكن معها قياسية	١,٢ (بدون تنظيم الأس الهيدروجيني pH)
٢٦	٢,٦٨ تم تنظيم الأس الهيدروجيني pH
١٢,٥	٢,٨٢ تم تنظيم الأس الهيدروجيني pH
٣,٥	٢,٩٧ تم تنظيم الأس الهيدروجيني pH
٠,٥	٤,٥٤ تم تنظيم الأس الهيدروجيني pH
٠,٠١	٤,٩٦ تم تنظيم الأس الهيدروجيني pH

تبين النتائج أن تحويل iron sulfide إلى مركب معقد يحدث بسرعة أكبر بالنسبة للتركيبات التي تم تحضيرها من THPS عند أس هيدروجيني pH مرتفع . عند قيم مرتفعة للأس الهيدروجيني pH والتي تزيد عن ٥ تستمر معدلات التحول إلى مركب معقد في الزيادة ، وعند أس هيدروجيني pH قيمة ٧,٥ على سبيل المثال يتم إكمال التحول الكامل إلى مركب معقد في خلال ثواني قليلة .

مثال رقم (٦) : إجراء دفعى باستخدام حبة مكشطة إسطوانية :-

يبين هذا المثال كيفية تنظيف خط أنابيب pipeline يحتوى على رواسب iron sulfide باستخدام تركيبة وطريقة طبقاً لهذا الاختراع.

يتم إطلاق مكشطة إسطوانية فى خط أنابيب pipeline وتستقر عند موضع معين داخل خط الأنابيب. يتم حقن كمية كافية من التركيبة المائية التى تم تحضيرها كما جاء فى المثال رقم (١) ، إلى داخل الخط . ويتم إطلاق مكشطة إسطوانية ثانية حيث يتشكل عمود مائع بين المكشطتين والذى سوف يغطى المحيط الكلى لجدار خط الأنابيب . يتم إطلاق حبة المكشطة بحيث تتحرك بسرعة قيمتها ٦ ميل فى الساعة اعتماداً على التحكم فى الضغط المستخدم فى تحريك المكشطتين . ويمكن أن يتم إطلاق مكشطة ثالثة مع مائع حامل للتنظيف الإضافى لأى أجسام دقائق غير ثابتة تم تركها بعد التنظيف السابق . ويمكن أخذ العينات إلى مستقبل المكشطة للوقوف على ما إذا هناك ضرورة لتنظيف بالكشط إضافى أم لا.

مثال رقم (٧) : إجراء بدون كشط الأنابيب .

يمكن أن يكون هذا الإجراء ضرورياً لخطوط الأنابيب التى تم تراكم iron sulfide فيها بشكل خطير أو إذا لم يكن خط الأنابيب مجهزاً بمستقبلات للمكشطة الإسطوانية وبأجهزة إطلاق . ويمكن أن يكون هناك بعض أنواع من أوعية الفصل أو التثبيت ضرورية فوق الخط . يتم حقن تركيبة مائية طبقاً لهذا الاختراع داخل خط الأنابيب بشكل مستمر قبل تراكم الحديد . ويتم مراقبة معدل التدفق والضغط، ويتم أخذ عينات عندما يمكن ذلك. ويتم إزالة رواسب iron sulfide present خلال التدفق المستمر للتركيبة عبر خط الأنابيب.


مثال رقم (٨): إجراء تنظيف بالكشط على دفعات :-

يتم إدخال التركيبة المائية طبقاً لما جاء بالمثل رقم (١) على دفعات إلى داخل خط أنابيب pipeline عن طريق التغذية بفعل الجاذبية أو بالحقن اعتماداً على الضغط الداخلى لخط الأنابيب . ثم يتم إطلاق مكشطة إسطوانية بعد المعالجة الدفعية باستخدام التركيبة المائية لنقل المحلول على طول الخط . وللحصول على نتائج أفضل يجب أن تتحرك المكشطة بسرعة ٦ ميل فى الساعة . ويمكن أخذ العينات عند مستقبل المكشطة لتحديد ما إذا كان مطلوباً تنظيف إضافي بالكشط من عدمه . وتبنى كل الأحجام الخاصة بالتركيبة على طول الأنابيب وعلى قطرة الداخلى وعلى درجة خطورة التراب والكتل المعدنية التى تتراكم فى خط الأنابيب . ويمكن إختيار نوع المكشطة بناءً على درجة خطورة المواد المتراكمة فى خط الأنابيب .

١٠. برغم أن الإختراع الحالى قد تم وصفه وتوضيحه بالنسبة لنماذج مفضلة وكذلك الإستخدام المفضل لتلك النماذج ، فإنه لا يكون محدوداً حيث أنه يمكن إجراء تعديلات وتغيرات به والتي تكون داخل المجال الكامل للإختراع كما تم توضيح ذلك فى عناصر الحماية المرفقة .

عناصر الحماية

- ١ - طريقة لخفض مستوى iron sulfide في أنبوبة لها سطح داخلي، تتضمن:
- ٢ (أ) تلامس السطح الداخلي المذكور مع تركيبة أولى، يتم الحصول عليها
- ٣ بواسطة عملية تشتمل على مزج مركب واحد على الأقل له الصيغة (I):



- ٥ مع amine واحد على الأقل يتم اختياره من المجموعة التي تتكون من alkylamines ،
- ٦ أو dialkylamines ، أو alkylenediamines ، أو cycloalkylamines ، أو حامض
- ٧ مقارن منه في وجود مذيب solvent مائي، حيث X هي anion له التكافؤ n ويتم
- ٨ اختياره من المجموعة التي تتكون من iodide و bromide و alkyl carboxylates
- ٩ المنخفضة، و bisulfite و bisulfate و hydrocarbyl sulfonates ، و
- ١٠ dihydrogenphosphate ، و nitrate و hexafluorophosphate ، و sulfite و
- ١١ monohydrogenphosphate ، و phosphatewhereby ، وبذلك يتم الحصول على
- ١٢ تركيبة ثانية؛
- ١٣ (ب) إزالة التركيبة الثانية المذكورة من الأنبوبة المذكورة.

- ١ ٢ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١)، حيث تكون الأنبوبة المذكورة هي أنبوبة
- ٢ غاز جاف dry gas .

- ١ ٣ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١)، حيث تكون الأنبوبة المذكورة هي أنبوبة
- ٢ مائع fluid معالج.

- ١ ٤ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١)، حيث تتم إضافة التركيبة المذكورة
- ٢ باستمرار إلى الأنبوبة المذكورة.
- ١ ٥ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١)، حيث تتم إضافة التركيبة المذكورة بشكل
- ٢ متقطع إلى الأنبوبة المذكورة.
- ١ ٦ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١)، حيث يتم اختيار amine المذكور أو
- ٢ الحمض المترافق من المجموعة التي تتكون من alkylamines والأحماض المترافقة
- ٣ منها.
- ١ ٧ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١)، حيث يكون amine المذكور هو
- ٢ methylamine .
- ١ ٨ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١)، حيث يتم اختيار amine المذكور أو
- ٢ الحمض المترافق من المجموعة التي تتكون من :
- ٣ methylamine, ethylamine, propylamine, isopropylamine, butylamine,
- ٤ tertbutylamine, 1,2-diaminoethane, 1,3-diaminopropane, cyclopropylamine,
- ٥ cyclobutylamine, cyclopentylamine, cyclohexylamine
- ٦ وأحماض مترافقة منها.
- ١ ٩ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١)، حيث تتراوح النسبة الجزيئية phosphorus
- ٢ غير الموجود في X إلى nitrogen في amine أو الحمض المترافق منه المذكور بين
- ٣ ١ : ١ إلى ١٥ : ١ تقريباً.

- ١ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٩)، حيث تتراوح النسبة من ١,٥ : ١ إلى ٢ حوالى ٨ : ١.
- ١١ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١٠)، حيث تتراوح النسبة بين ٢,٥ : ١.
- ١٢ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١)، حيث يكون المذيب solvent المذكور ٢ ماء أو خليط يشتمل على ماء و alcohol .
- ١٣ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١٢)، حيث يكون alcohol المذكور ٢ . methanol
- ١٤ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١٢)، حيث يكون المذيب solvent المذكور ٢ ماء.
- ١٥ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١٢)، حيث يتراوح الرقم الهيدروجيني ٢ للمذيب solvent المذكور بين ٤,٥ - ١٠ تقريباً.
- ١٦ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١٥)، حيث يتراوح الرقم الهيدروجيني pH ٢ المذكور بين ٦ - ٩ تقريباً.
- ١٧ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١٦)، حيث يكون الرقم الهيدروجيني pH ٢ المذكور حوالى ٨.

- ١ ١٨ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١)، حيث يوجد المركب المذكور بكمية بين ٢
- ١ - ٩٠٪ بالوزن من التركيبة المذكورة.
- ١ ١٩ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١٨)، حيث يوجد المركب المذكور بكمية ٥٪ ٢
- بالوزن من التركيبة المذكورة.
- ١ ٢٠ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١٩)، حيث يوجد المركب المذكور بكمية ١٪ ٢
- بالوزن من التركيبة المذكورة.
- ١ ٢١ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١)، حيث يوجد amine أو الحمض المترافق ٢
- منه المذكور بكمية تتراوح بين ٠,٠٥ - ٢,٠٪ بالوزن من التركيبة المذكورة.
- ١ ٢٢ - طريقة لخفض مستوى iron sulfide في أنبوبة تتضمن: ٢
- (أ) تلامس الأنبوبة المذكورة مع تركيبة تشتمل على ٣
- tris(hydroxymethyl)phosphine (TRIS)، و amine واحد على الأقل أو ٤
- الحمض المترافق منه، ومذيب solvent ، وبذلك يتم الحصول على تركيبة ٥
- ثانية؛ ٦
- (ب) إزالة التركيبة الثانية المذكورة من الأنبوبة المذكورة.
- ١ ٢٣ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٢٢)، حيث تكون الأنبوبة المذكورة أنبوبة ٢
- غاز جاف dry gas.

- ١ ٢٤ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٢٢)، حيث تكون الأنبوبة المذكورة أنبوبة
٢ مائع fluid معالج.
- ١ ٢٥ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٢٢)، حيث تتم إضافة التركيبة المذكورة
٢ باستمرار إلى الأنبوبة المذكورة.
- ١ ٢٦ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٢٢)، حيث تتم إضافة التركيبة المذكورة
٢ بشكل متقطع إلى الأنبوبة المذكورة.
- ١ ٢٧ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٢٢)، حيث يتم اختيار amine أو الحمض
٢ المترافق المذكور من مجموعة تتكون من ammonium ، ومركبات alkylamine ،
٣ ومركبات dialkylamines ، ومركبات alkylenediamines ، ومركبات
٤ cycloalkylamines ، وأحماض مترافقة منها.
- ١ ٢٨ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٢٧)، حيث يتم اختيار amine ، أو الحمض
٢ المترافق المذكور من مجموعة تتكون من ammonium ، أو مركبات alkylamine ،
٣ وأحماض مترافقة منها.
- ١ ٢٩ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٢٨)، حيث يتم اختيار amine أو الحمض
٢ المترافق المذكور من مجموعة تتكون من ammonium ، و methylamine ،
٣ و ammonium chloride .

- ١ ٣٠ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٢٨)، حيث يتم اختيار amine أو الحمض
٢ المترافق المذكور من مجموعة تتكون من :
- ٣ methylamine, ethylamine, propylamine, isopropylamine, butylamine,
٤ tertbutylamine, 1,2-diaminoethane, 1,3-diaminopropane, cyclopropylamine,
٥ cyclobutylamine, cyclopentylamine, cyclohexylamine
٦ وأحماض مترافقة منها.
- ١ ٣١ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٢٢)، حيث تتراوح النسبة الجزيئية من
٢ TRIS إلى amine أو الحمض المترافق منه بين ١ : ١ إلى ١ : ١٥ تقريباً.
- ١ ٣٢ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٣١)، حيث تتراوح النسبة الجزيئية المذكورة
٢ بين ١ : ١,٥ إلى ١ : ٨ تقريباً.
- ١ ٣٣ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٣٢)، حيث تكون النسبة الجزيئية المذكورة
٢ حوالي ١ : ٢,٥ تقريباً.
- ١ ٣٤ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٢٢)، حيث يكون المذيب solvent المذكور
٢ ماء أو خليط يحتوي على ماء و alcohol .
- ١ ٣٥ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٣٤)، حيث يكون alcohol المذكور
٢ methanol .

- ١ ٣٦ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٣٤)، حيث يكون المذيب solvent المذكور
٢ ماء.


- ١ ٣٧ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٣٤)، حيث يوجد TRIS المذكور بكمية
٢ تتراوح بين ١ - ٩٠٪ بالوزن من التركيبة المذكورة.

- ١ ٣٨ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٣٧)، حيث يوجد TRIS بكمية
٢ ٥٪ بالوزن من التركيبة المذكورة.

- ١ ٣٩ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٣٨)، حيث يوجد TRIS بكمية
٢ ١٪ بالوزن من التركيبة المذكورة.

- ١ ٤٠ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٢٢)، حيث يتراوح amine المذكور أو
٢ الحمض المترافق منه بين ٠,٠٥ - ٢,٠٪ بالوزن من التركيبة المذكورة.

- ١ ٤١ - تركيبة يتم الحصول عليها بواسطة عملية تتضمن مزج مركب واحد على الأقل
٢ له الصيغة (I):



- ٤ مع amine واحد على الأقل يتم اختياره من مجموعة تتكون من مركبات :

- ٥ methyamine ، ethylamine ، أو isopropylamine ، أو butylamine ، أو

- ٦ tertbutylamine ، أو dialkylamines ، أو حمض مترافق منه في وجود مذيب

٧	solvent مائي، حيث X هي anion له تكافؤ .n
١	٤٢ - التركيبية وفقاً لعنصر الحماية (٤١)، حيث يتم اختيار X من مجموعة تتكون
٢	من :
٣	chloride, bromide, iodide, lower alkyl carboxylates, bisulfite, bisulfate,
٤	hydrocarbyl sulfonates, dihydrogenphosphate, nitrate, hexafluorophosphate,
٥	sulfate, sulfite, monohydrogenphosphate, and phosphate.
١	٤٣ - التركيبية وفقاً لعنصر الحماية (٤١)، حيث يتم اختيار المركب المذكور من :
٢	tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate
٣	و
٤	tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride.
١	٤٤ - التركيبية وفقاً لعنصر الحماية (٤١)، حيث يتم اختيار amine المذكور من
٢	مجموعة تتكون من مركبات :
٣	methylamine, ethylamine, propylamine, isopropylamine, butylamine, and
٤	tertbutylamine.
١	٤٥ - التركيبية وفقاً لعنصر الحماية (٤٤)، حيث يكون alkylamine المذكور هو
٢	. methylamine

- ١ ٤٦ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٤١)، حيث تتراوح النسبة الجزيئية
٢ phosphorus غير الموجود في X إلى nitrogen في amine أو الحمض المترافق
٣ منه المذكور بين ١ : ١ إلى ١ : ١٥ تقريباً.
- ١ ٤٧ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٤٦)، حيث تتراوح النسبة الجزيئية المذكورة
٢ بين ١ : ١,٥ إلى ١ : ٨.
- ١ ٤٨ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٤٧)، حيث تكون النسبة الجزيئية المذكورة
٢ حوالي ١ : ٢,٥.
- ١ ٤٩ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٤١)، حيث يكون المذيب solvent المذكور
٢ ماء أو خليط يشتمل على ماء و alcohol .
- ١ ٥٠ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٤٩)، حيث يكون alcohol المذكور
٢ methanol .
- ١ ٥١ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٤٩)، حيث يكون المذيب solvent المذكور
٢ ماء.
- ١ ٥٢ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٤٩)، حيث يتراوح الرقم الهيدروجيني pH
٢ للمذيب solvent المذكور بين ٤,٥ - ١٠ تقريباً.

- ١ ٥٣ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٤٩)، حيث يتراوح الرقم الهيدروجيني pH المذكور بين ٦ - ٩ تقريباً. ٢
- ١ ٥٤ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥٣)، حيث يكون الأس الهيدروجيني المذكور حوالي ٨. ٢
- ١ ٥٥ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٤١)، حيث يوجد المركب المذكور بكمية بين ١ - ٩٠٪ بالوزن من التركيبة المذكورة. ٢
- ١ ٥٦ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥٥)، حيث يوجد المركب المذكور بكمية ٥٪ بالوزن من التركيبة المذكورة. ٢
- ١ ٥٧ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥٦)، حيث يوجد المركب المذكور بكمية ١٪ بالوزن من التركيبة المذكورة. ٢
- ١ ٥٨ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٤١)، حيث يوجد amine أو الحمض المترافق منه المذكور بكمية تتراوح بين ٠,٠٥ - ٢,٠٪ بالوزن من التركيبة المذكورة. ٢
- ١ ٥٩ - تركيبة تشتمل على (hydroxymethyl)phosphine (TRIS)، و amine واحد على الأقل يتم اختياره من مركبات alkylamine ، ومركبات dialkylamines ، أو ٢
- ٣ أحماض مترافقة منها، ومذيب solvent .

- ١ - ٦٠ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥٩)، حيث يتم اختيار amine ، أو الحمض
- ٢ المترافق المذكور من مجموعة تتكون من مركبات alkylamine وأحماض مترافقة منها.
- ١ - ٦١ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥٩)، حيث يتم اختيار amine أو الحمض
- ٢ المترافق المذكور من مجموعة تتكون من :
- ٣ methylamine, ethylamine, propylamine, isopropylamine, butylamine,
- ٤ tertbutylamine وأحماض مترافقة.
- ١ - ٦٢ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٦١)، حيث alkylamine المذكور هو
- ٢ . methylamine
- ١ - ٦٣ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥٩)، حيث تتراوح النسبة الجزيئية من
- ٢ TRIS إلى amine أو الحمض المترافق منه بين ١ : ١ إلى ١ : ١٥ تقريباً.
- ١ - ٦٤ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٦٣)، حيث تتراوح النسبة الجزيئية المذكورة
- ٢ بين ١ : ١,٥ إلى ١ : ٨ تقريباً.
- ١ - ٦٥ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٦٤)، حيث تكون النسبة الجزيئية المذكورة
- ٢ حوالي ١ : ٢,٥ تقريباً.
- ١ - ٦٦ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥٩)، حيث يكون المذيب solvent المذكور
- ٢ ماء أو خليط يشتمل على ماء و alcohol .

- ١ ٦٧ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٦٦)، حيث يكون alcohol المذكور
- ٢ . methanol
- ١ ٦٨ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٦٦)، حيث يكون المذيب solvent المذكور
- ٢ ماء.
- ١ ٦٩ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥٩)، حيث يوجد TRIS بكمية تتراوح بين ١
- ٢ - ٩٠٪ بالوزن من التركيبة المذكورة.
- ١ ٧٠ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٦٩)، حيث يوجد TRIS بكمية
- ٢ ٥٪ بالوزن من التركيبة المذكورة.
- ١ ٧١ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٧٠)، حيث يوجد TRIS بكمية
- ٢ ١٪ بالوزن من التركيبة المذكورة.
- ١ ٧٢ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥٩)، حيث تتراوح كمية amine المذكور أو
- ٢ الحمض المترافق بين ٠,٠٥ - ٢,٠٪ بالوزن من التركيبة المذكورة.