【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和6年3月6日(2024.3.6)

【国際公開番号】WO2022/004343
【出願番号】特願2022-533806(P2022-533806)
【国際特許分類】
C08J 5/18(2006.01)
B65D 65/46(2006.01)
【ＦＩ】
C08J 5/18 CEX
B65D 65/46

【手続補正書】
【提出日】令和6年2月27日(2024.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
本発明において、ＰＶＡのけん化度から上記変性度を引いた値は、６４から９７モル％が好ましい。当該値をかかる範囲に調整することにより、Ｔｍ１およびＴｍ２等のパラメータを上記範囲にコントロールし、水溶性フィルムの熱シール性と機械的強度とを両立することができる。当該値は、７０モル％以上がより好ましく、７５モル％以上がさらに好ましい。一方、当該値は、９３モル％以下がより好ましく、９１モル％以下がさらに好ましく、９０モル％以下が特に好ましい。