

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成20年4月24日(2008.4.24)

【公開番号】特開2002-80657(P2002-80657A)

【公開日】平成14年3月19日(2002.3.19)

【出願番号】特願2001-198644(P2001-198644)

【国際特許分類】

| | | |
|--------|-------|-----------|
| C 08 L | 23/10 | (2006.01) |
| B 29 C | 47/14 | (2006.01) |
| C 08 J | 5/18 | (2006.01) |
| C 08 L | 53/00 | (2006.01) |
| B 29 K | 23/00 | (2006.01) |

【F I】

| | | |
|--------|-------|-------|
| C 08 L | 23/10 | |
| B 29 C | 47/14 | |
| C 08 J | 5/18 | C E S |
| C 08 L | 23/10 | |
| C 08 L | 53:00 | |
| B 29 K | 23:00 | |

【手続補正書】

【提出日】平成20年3月12日(2008.3.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ダイスウェル比1.70未満のプロピレン重合体樹脂(A)100重量部、およびダイスウェル比1.80以上のプロピレン重合体樹脂(B)0.01~45重量部を含有するポリプロピレン系樹脂組成物を用いて、製膜速度130~1000m/minでTダイフィルム加工することを特徴とするTダイフィルムの製造方法。

【請求項2】

製膜速度が150~700m/minである、請求項1に記載の製造方法。