

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 79 27764

(54)

Masse isolante à projeter.

(51)

Classification internationale (Int. Cl.³). C 04 B 43/10.

(22)

Date de dépôt..... 8 novembre 1979.

(33) (32) (31)

Priorité revendiquée :

(41)

Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 21 du 22-5-1981.

(71)

Déposant : FRICKER Gilbert, résidant en France.

(72)

Invention de : Gilbert Fricker.

(73)

Titulaire : LA RHENANE, résidant en France.

(74)

Mandataire :

La présente invention concerne une masse contenant essentiellement des particules de mica, des fibres de cellulose, des additifs chimiques et un liant, que l'on peut projeter manuellement ou au pistolet pour réaliser une surface absorbante acoustique, un revêtement isolant thermique ou un revêtement de protection contre l'incendie.

On connaît à ce jour plusieurs types de produits destinés à apporter l'isolation thermique, la correction acoustique et une protection contre l'incendie, et applicables par projection. Les produits connus de ce genre se composent de fibres de verre, de fibres de roche, de fibres d'amiante ou de fibres d'autre nature auxquelles sont ajoutées des additifs tels que liant minéral, liant végétal ou liant synthétique. Les produits connus de ce genre ont l'inconvénient d'être des matériaux chers ; certains produits résistent mal par ailleurs à une élévation de chaleur ou à un incendie.

La présente invention concerne une masse constituée de fibres de cellulose traitées à l'aide de divers additifs dont de l'acide borique et du pentahydrate de borax, à laquelle on a adjoint une faible quantité de poudre de mica deshydratée. La fibre de cellulose est obtenue à partir de recyclage de papiers, cartons et chiffons sélectionnés. L'ajout de poudre de mica a l'avantage de permettre de réduire les quantités d'additifs chimiques et par conséquent le coût du produit. Il permet aussi de renforcer sensiblement la résistance au feu, le caractère ininflammable et imputrescible du produit obtenu.

Les caractéristiques de la poudre de mica utilisée sont les suivantes :

- analyse chimique :

dioxyde de silicium SiO_2 env. 47 % en poids,
alumine Al_2O_3 env. 36 % en poids,
oxyde de potassium K_2O env. 11 % en poids,
oxyde ferreux Fe_2O_3 env. 2 % en poids
- pH = 8,8
- poids spécifique = 2,6 à 2,9

La masse ainsi constituée permet de réaliser l'isolation thermique, la protection au feu, l'isolation phonique ou la correction acoustique des bâtiments.

La masse est conditionnée en sacs et sa mise en oeuvre se réalise toujours à l'aide d'une machine à projeter spéciale.

Suivant le type d'application, le produit est disposé en vrac, projeté avec un adhésif synthétique ou avec un liant hydraulique.

40 - Disposition en vrac : (ex. isolation des planchers de combles).
La machine est mobile et généralement installée à l'extérieur des bâtiments à traiter. L'alimentation se fait par sacs de 15 kg, la machine décomprime et expulse la masse qui est acheminée sur place par l'inter-
45 médiaire d'un tuyau souple.

- Projection avec adhésif synthétique : (ex. isolation des murs, plafonds ou sous-toitures). La même machine permet d'acheminer la masse qui est projetée sur le support avec un adhésif synthétique. Les débits de la masse et de l'adhésif sont soigneusement réglés pour permettre
50 d'obtenir un mélange homogène ayant une bonne adhérence sur le support.

- Projection avec liant hydraulique (ex. protection au feu de structures métalliques). Le mélange masse + liant hydraulique est effectué en usine. Le produit livré prêt à l'emploi est projeté à l'aide d'une machine permettant une adjonction d'eau et un malaxage préalable.

55 La masse ainsi mise en oeuvre permet de réaliser de façon simple et économique l'isolation thermique et phonique, la correction acoustique et la protection au feu de bâtiments à usage d'habitation, à usage industriel, commercial ou public.

REVENDEICATIONS

1. Masse constituée de fibres de cellulose, d'additifs chimiques et d'un liant, que l'on peut appliquer manuellement ou projeter à l'aide d'une machine pour réaliser une isolation thermique, une correction acoustique ou une protection incendie ou une isolation phonique, caractérisée en ce que l'on y a ajouté une faible quantité de poudre de mica déshydratée permettant de réduire les quantités habituelles d'additifs chimiques.

2. Masse suivant la revendication 1, caractérisée en ce que la poudre de mica utilisée est composée de :

- 10 - 47 % en poids de dioxyde de silicium SiO_2
 - 36 % en poids d'alumine Al_2O_3
 - 11 % en poids d'oxyde de potassium K_2O
 - 2 % en poids d'oxyde ferreux Fe_2O_3

3. Masse suivant les revendications 1 et 2 caractérisée en ce qu'il est possible de la mettre en oeuvre à l'aide d'une machine spéciale permettant son acheminement et son application en vrac.

4. Masse suivant les revendications 1 et 2 caractérisée en ce qu'il est possible de la mettre en oeuvre à l'aide d'une machine spéciale permettant son acheminement et le mélange avec un liant synthétique, et rendant possible une application par projection.

5. Masse suivant les revendications 1 et 2, caractérisée en ce qu'elle a été additionnée en usine d'un liant hydraulique dans la proportion d'environ 30 % en poids.

6. Masse suivant la revendication 5, caractérisée en ce qu'il est possible de la mettre en oeuvre à l'aide d'une machine spéciale permettant son acheminement, le mélange avec de l'eau selon un dosage précis et la projection sur un support.