

  
**PCT** WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
 Internationales Büro  
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)


<b>(51) Internationale Patentklassifikation<sup>6</sup> :</b> <b>C08G 61/10, H05B 33/14, H01B 1/12</b>	<b>A2</b>	<b>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 96/29356</b>  <b>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:</b> 26. September 1996 (26.09.96)
<b>(21) Internationales Aktenzeichen:</b> PCT/EP96/01066 <b>(22) Internationales Anmeldedatum:</b> 13. März 1996 (13.03.96)  <b>(30) Prioritätsdaten:</b> 195 09 451.4      20. März 1995 (20.03.95)      DE  <b>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):</b> HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Brüningstrasse 50, D-65929 Frankfurt am Main (DE).  <b>(72) Erfinder; und</b> <b>(75) Erfinder/Anmelder (nur für US):</b> KREUDER, Willi [DE/DE]; Sertoriusring 13, D-55126 Mainz (DE). NEHER, Dieter [DE/DE]; Hindenburgstrasse 21, D-55128 Mainz (DE). REMMERS, Marcus [DE/DE]; Am Eselsweg 56, D-55128 Mainz (DE).	<b>(81) Bestimmungsstaaten:</b> CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).  <b>Veröffentlicht</b> <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu          veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i>	

**(54) Title:** OLIGO-p-PHENYLENE-UNIT-CONTAINING POLYMERS, PROCESS FOR THEIR PRODUCTION AND THEIR USE

**(54) Bezeichnung:** OLIGO-p-PHENYLEN-EINHEITEN ENTHALTENDE POLYMERE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG SOWIE IHRE VERWENDUNG


**(57) Abstract**

A novel oligo-p-phenylene-unit-containing polymer containing at least one structural element of the general formula  $(A_kB)_n$  in which the symbols and indices have the following meanings: A is the same as or different from (a), B is the same as or different from (b), Y is the same as or different from (E)- $CR^9=CR^{10}$ -,  $C\equiv C$ - or  $-CHR^{11}-CHR^{12}$ ;  $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^7, R^8, R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}$  are mutually independently the same or different in the individual structural elements, H is a straight-chained or branched alkyl chain with 1 to 22 C atoms, in which one or more non-adjacent  $CH_2$  groups may also be substituted by  $-O-$ ,  $-S-$ ,  $-SO_2-$ ,  $-COOC-$ ,  $-OOC-$  and/or phenylene, aryl or aryloxy groups, in which the aromatic in said groups may be substituted by  $C_1$ - $C_{22}$  alkyl,  $C_1$ - $C_{22}$  alkoxy, Br, Cl, F and/or CN, Br, Cl, F, CN or alkoxy-carbonyl with 2 to 23 atoms, k is 1 to 25 and n is 1 to 200, is suitable for use as electroluminescent material.



**(57) Zusammenfassung**

Ein neues Oligo-p-phenyleneinheiten enthaltendes Polymer, das mindestens ein Strukturelement der allgemeinen Formel  $(A_kB)_n$  enthält, wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutungen haben: A ist gleich oder verschieden (a), B ist gleich oder verschieden (b), Y ist gleich oder verschieden (E)- $CR^9=CR^{10}$ -,  $C\equiv C$ - oder  $-CHR^{11}-CHR^{12}$ ;  $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^7, R^8, R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}$  sind in den einzelnen Strukturelementen unabhängig voneinander gleich oder verschieden, H, eine geradkettige oder verzweigte Alkylkette mit 1 bis 22 C-Atomen, wobei eine oder mehrere nicht benachbarte  $CH_2$ -Gruppen auch durch  $-O-$ ,  $-S-$ ,  $-SO_2-$ ,  $-COOC-$ ,  $-OOC-$  und/oder Phenylen ersetzt sein können, Aryl- oder Aryloxygruppen, wobei der Aromat in diesen Gruppen mit  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkoxy, Br, Cl, F und/oder CN substituiert sein kann, Br, Cl, F, CN oder Alkoxy-carbonyl mit 2 bis 23 C-Atomen; k ist 1 bis 25; n ist 1 bis 200, eignet sich zur Verwendung als Elektrolumineszenzmaterial.



**LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumänien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LX	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi		

## Beschreibung

Oligo-p-phenylen-Einheiten enthaltende Polymere, Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung

Es besteht ein hoher industrieller Bedarf an großflächigen Festkörper-Lichtquellen für eine Reihe von Anwendungen, überwiegend im Bereich von Anzeigeelementen, der Bildschirmtechnologie und der Beleuchtungstechnik. Die an diese Lichtquellen gestellten Anforderungen können zur Zeit von keiner der bestehenden Technologien völlig befriedigend gelöst werden.

Als Alternative zu herkömmlichen Anzeige- und Beleuchtungselementen, wie Glühlampen, Gasentladungslampen und nicht selbstleuchtenden Flüssigkristallanzeigeelementen, sind bereits seit einiger Zeit Elektrolumineszenz (EL)-materialien und -vorrichtungen, wie lichtemittierende Dioden (LED), in Gebrauch.

Neben anorganischen Elektrolumineszenzmaterialien und -vorrichtungen sind seit etwa 30 Jahren auch niedermolekulare, organische Elektrolumineszenzmaterialien und -vorrichtungen bekannt (siehe z.B. US-A-3,172,862). Bis vor kurzem waren aber solche Vorrichtungen in ihrer praktischen Anwendbarkeit stark eingeschränkt.

In der WO 90/13148 und der EP-A 0 443 861 werden Elektrolumineszenzvorrichtungen beschrieben, die einen Film aus einem konjugierten Polymer als lichtemittierende Schicht (Halbleiterschicht) enthalten. Solche Vorrichtungen bieten zahlreiche Vorteile, wie die Möglichkeit, großflächige, flexible Displays einfach und kostengünstig herzustellen. Im

Gegensatz zu Flüssigkristalldisplays sind Elektrolumineszenzdisplays selbstleuchtend und benötigen daher keine zusätzliche rückwärtige Beleuchtungsquelle.

Eine typische Vorrichtung nach der WO 90/13148 besteht aus einer lichtemittierenden Schicht in Form eines dünnen, dichten Polymerfilms (Halbleiterschicht), der mindestens ein konjugiertes Polymer enthält. Eine erste Kontaktschicht steht in Kontakt mit einer ersten Oberfläche, eine zweite Kontaktschicht mit einer weiteren Oberfläche der Halbleiterschicht. Der Polymerfilm der Halbleiterschicht hat eine genügend geringe Konzentration von extrinsischen Ladungsträgern, so daß beim Anlegen eines elektrischen Feldes zwischen den beiden Kontaktschichten Ladungsträger in die Halbleiterschicht eingebracht werden, wobei die eine Kontaktschicht positiv gegenüber der anderen wird, und die Halbleiterschicht Strahlung aussendet. Die in solchen Vorrichtungen verwendeten Polymere sind konjugiert. Unter konjugiertem Polymer versteht man ein Polymer, das ein delokalisiertes Elektronensystem entlang der Hauptkette besitzt. Das delokalisierte Elektronensystem verleiht dem Polymer Halbleitereigenschaften und gibt ihm die Möglichkeit, positive und/oder negative Ladungsträger mit hoher Mobilität zu transportieren.

In der WO 90/13148 ist als polymeres Material für die lichtemittierende Schicht Poly-(p-phenylen-vinyl) beschrieben, und es wird vorgeschlagen, die Phenylgruppe in einem solchen Material durch ein heterocyclisches oder ein kondensiertes, carbocyclisches Ringsystem zu ersetzen. Daneben wird auch Poly(p-phenylen), PPP, als elektrolumineszierendes Material verwendet (G. Grem, G. Ledetzky, B. Ullrich, G. Leising, Synth. Met. 1992, 51, 383). Das Hauptproblem bei der Synthese und Verarbeitung von PPP ist darin zu sehen, daß dieser Stoff schon bei sehr geringen Polymerisationsgraden unlöslich und unschmelzbar ist. Über sogenannte Precursor-Routen (siehe z.B. D.G.H. Ballard et al., J. Chem. Soc. Chem. Com. 1983, 954) gelang es, höhermolekulares PPP zu synthetisieren und auf der Stufe eines Präpolymers zu verarbeiten. Jedoch

zeigen diese Materialien unvollständige Aromatisierung und/oder ortho-Verknüpfungen sowie andere Strukturdefekte. Um die Verarbeitbarkeit des PPP zu erhöhen und die Synthese von Material mit höherem Polymerisationsgrad zu ermöglichen, wurden bereits Derivate mit Alkyl- bzw. Alkoxyseitenketten dargestellt (F.L. Klavetter, G.G. Gustavson, A.J. Heeger, PMSE-Meeting Chicago 1993, 69, 153), die eine erhöhte Löslichkeit aufweisen.

In der GB-A-1,092,824 wird Poly-(p-biphenylen-vinylen) beschrieben, das durch Dehydrohalogenierung von Dihalogen-p-xylol-Derivaten oder durch Wittig-Reaktion (H.H. Hörhold, J. Opfermann, Faserforschung und Textiltechnik 1974, 25, 108) dargestellt werden kann. Mit der ersten Methode wird jedoch keine vollständige Eliminierung erreicht. Des weiteren ist bei beiden Synthesen der Gehalt an cis-konfigurierten Doppelbindungen zum Teil erheblich. Poly-(p-biphenylen-vinylen) ist außerdem in allen bekannten Lösungsmitteln unlöslich. Es kann nur als Niederschlag aus Lösung gewonnen werden, wobei dessen weitere Verarbeitung nur mit Hilfe von z.B. Sintertechniken möglich ist. Eine Herstellung von homogenen, dünnen Polymerfilmen ist also nicht möglich.

Eine Steigerung der Löslichkeit von Poly-(p-biphenylen-vinylen) wird dadurch erreicht, daß an der Biphenyleneinheit in den 2,2'-Positionen Methylsubstituenten (A. Greiner, H. Martelock, A. Noll, N. Siegfried, W. Heitz, Polymer 1991, 32, 1857) eingeführt werden, was aber eine erhebliche Verdrillung der beiden Phenyleinheiten zur Folge hat, wodurch sich sowohl das Maximum der Elektrolumineszenzemission ungünstig verschiebt als auch die Quantenausbeute der Elektrolumineszenz durch die Herabsetzung der Konjugation verschlechtert.

Die starke Blauverschiebung des UV-Absorptionsmaximums bei der perchlorierten Form des Poly-(p-biphenylen-vinylens) (P. Fors, L. Juliá, J. Riera, J.M. Tura, J. Sauló, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 1992, 30, 2489) zeigt, daß die vier sehr voluminösen Chlorsubstituenten in allen 2-Positionen der

Phenyl-Phenyl-Bindung gleiche Probleme verursachen. Darüber hinaus sind polychlorierte Biphenyle stark toxisch und ökologisch belastend.

Obwohl mit einigen dieser Materialien gute Ergebnisse erzielt wurden, ist beispielsweise die Farbreinheit noch unbefriedigend. Weiterhin ist es mit den bisher bekannten Polymeren kaum möglich, eine blaue oder weiße Emission zu erzeugen.

Die Substitution an der Doppelbindung eines Poly-(4,4'-biphenylen-vinylens) wurde wegen der präparativen Schwierigkeiten bisher nur in Form zweier Phenylsubstituenten durchgeführt (W.J. Feast et al., *Synthetic Metals* **1985**, 10, 181). Die mit dieser Synthese hergestellten Substanzen weisen jedoch keine sehr hohen Molekulargewichte auf und es wurde ein hoher, nicht näher zu bestimmender Anteil an Doppelbindungen, bei denen die Polymerkette sich in cis-Stellung befindet, nachgewiesen.

Da zudem die Entwicklung von Elektrolumineszenzmaterialien, insbesondere auf Grundlage von Polymeren, noch in keiner Weise als abgeschlossen betrachtet werden kann, sind die Hersteller von Beleuchtungs- und/oder Anzeigevorrichtungen an den unterschiedlichsten Elektrolumineszenzmaterialien für solche Vorrichtungen interessiert.

Mit Hilfe von Modellrechnungen wurde theoretisch vorhergesagt, wie in Copolymeren aus reinem Poly-(p-phenylen) und Polyacetylen die energetischen Lagen von HOMO und LUMO durch das Verhältnis der Monomere beeinflusst werden (F. Meyers, A.J. Heeger, J.L. Brédas, *J. Chem. Phys.* **1992**, 97, 2750). Dies konnte bisher jedoch experimentell noch nicht verifiziert werden.


Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, neue Elektrolumineszenzmaterialien bereitzustellen, die in organischen Solventien löslich sind, und die bei

Verwendung in Beleuchtungs- und/oder Anzeigevorrichtungen geeignet sind, das Eigenschaftsprofil dieser Vorrichtungen zu verbessern.


Es wurde nun überraschend gefunden, daß bestimmte Derivate des Poly[(oligo-p-phenylen)-vinylens] eine verbesserte Löslichkeit in organischen Solventien aufweisen und zur Erzeugung blauer, blaugrüner, grüner und weißer Elektrolumineszenz gut geeignet sind.

Gegenstand der Erfindung ist daher ein Oligo-p-phenyleneinheiten enthaltendes Polymer, das mindestens ein Strukturelement der allgemeinen Formel  $(A_k B)_n$  enthält, wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutungen haben:

A ist gleich oder verschieden



B ist gleich oder verschieden



Y ist gleich oder verschieden (E)- $CR^9=CR^{10}$ -,  $-C\equiv C-$  oder  $-CHR^{11}-CHR^{12}$ ;

$R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^7, R^8, R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}$  sind in den einzelnen

Strukturelementen unabhängig voneinander gleich oder verschieden H,

eine geradkettige oder verzweigte Alkylkette mit 1 bis 22 C-Atomen,

wobei eine oder mehrere nicht benachbarte  $CH_2$ -Gruppen auch durch -O-,

-S-,  $-SO_2-$ ,  $-COOC-$ ,  $-OOC-$  und/oder Phenylen, vorzugsweise 1,4-

Phenylen, ersetzt sein können, Aryl- oder Aryloxygruppen, vorzugsweise

mit 4 bis 14 C-Atomen, wobei der Aromat in diesen Gruppen mit C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub>-Alkoxy, Br, Cl, F und/oder CN substituiert sein kann, Br, Cl, F, CN oder Alkyloxycarbonyl mit 2 bis 23 C-Atomen;

k ist 1 bis 25;

n ist 1 bis 200;

wobei die Summe aller n im Bereich von 3 bis 200 liegt, mit der Maßgabe, daß für k = 1, R<sup>1</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup> und R<sup>8</sup> gleich oder verschieden eine geradkettige oder verzweigte Alkylkette mit 2 bis 22, vorzugsweise 3 bis 12 C-Atomen, wobei auch eine oder mehrere nicht benachbarte CH<sub>2</sub>-Gruppen durch -O-, -S-, -SO<sub>2</sub>-, -CO-O-, -O-CO- und/oder Phenylen ersetzt sein können, oder eine Arylgruppe oder Aryloxygruppe, wobei der Arylrest jeweils mit C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub>-Alkoxy, Br, F, Cl, -CN und/oder NO<sub>2</sub> substituiert sein kann, bedeuten.

Y ist bevorzugt -C≡C- oder -CR<sup>9</sup>=CR<sup>10</sup>-, besonders bevorzugt -CR<sup>9</sup>=CR<sup>10</sup>-.

Bevorzugt sind Strukturen der Formeln (A) und (B), bei denen R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>9</sup> und R<sup>10</sup> Wasserstoff bedeuten.

R<sup>1</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup> und R<sup>8</sup> sind vorzugsweise, gleich oder verschieden, eine geradkettige oder verzweigte Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1 bis 22 C-Atomen.

Weiterhin bevorzugt sind Polymere beschrieben durch die Formeln (A) und (B), bei denen R<sup>1</sup> gleich R<sup>4</sup> und R<sup>5</sup> gleich R<sup>8</sup> ist.

Besonders bevorzugt sind Polymere beschrieben durch die Formeln (A) und (B), bei denen R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>9</sup> und R<sup>10</sup> Wasserstoff bedeuten und bei denen R<sup>1</sup> gleich R<sup>4</sup> und R<sup>5</sup> gleich R<sup>8</sup> sind und eine geradkettige oder verzweigte Alkoxygruppe mit 4 bis 7 C-Atomen bedeuten.

Bevorzugt ist der Index  $k$  eine natürliche Zahl im Bereich von 1 bis 13, besonders bevorzugt 1, 2 oder 3, ganz besonders bevorzugt 2 oder 3.

Vorzugsweise besteht ein erfindungsgemäßes Polymer aus Strukturelementen der allgemeinen Formel  $(A_k B)_n$ .

Dabei ist es bevorzugt, daß die Polymerkette nur ein Strukturelement der allgemeinen Formel  $(A_k B)$  mit einem bestimmten  $k$  enthält. Der Index  $n$  liegt dann vorzugsweise im Bereich von 5 bis 75.

Ebenso bevorzugt können die erfindungsgemäßen Polymere mehrere unterschiedliche Strukturelemente der Formel  $(A_k B)$  aufweisen. Hierbei ist anzumerken, daß das Strukturelement  $A$  nicht nur über die Reste  $R^1$  bis  $R^4$  variiert werden kann, sondern auch über den Index  $k$ .

Bevorzugt sind in solchen Fällen statistische Copolymere, wie sie durch die Formel  $[(A^1_k B^1)_{o,x} (A^2_k B^2)_{o,y} \dots (A^n_k B^n)_{o,n}]_m$  mit  $0,x + 0,y \dots + 0,n = 1$  und  $3 \leq m \leq 200$ , wiedergegeben werden. Solche statistischen Copolymere enthalten vorzugsweise 2 bis 8 verschiedene Strukturelemente der Formel  $(A_k B)$ .

Ebenso bevorzugt sind Blockcopolymere der Formel  $[(A^1_k B^1)_x (A^2_k B^2)_y \dots (A^n_k B^n)_n]_m$ , wobei  $3 \leq m \leq 200$  gilt. Bevorzugt sind dabei Blockcopolymere, die zwei verschiedene Strukturelemente der Formel  $(A_k B)$  enthalten.  $x$  und  $y$  liegen vorzugsweise im Bereich von 1 bis 199, besonders bevorzugt von 2 bis 50, wobei  $x + y \leq 200$  ist.

Beim Vorhandensein von mehreren verschiedenen Strukturelementen der allgemeinen Formel  $(A_k B)_n$  kann jedes einzelne Element Werte für  $n$  im Bereich von 1 bis 200 annehmen, vorausgesetzt, daß die Summe aller  $n$  im Bereich von 3 bis 200, vorzugsweise im Bereich von 5 bis 75, liegt.

Vorteile der erfindungsgemäßen Polymeren sind unter anderem die niedrige Kristallisationstendenz und die guten Filmbildungseigenschaften.

Die erfindungsgemäßen Polymere zeichnen sich weiterhin durch eine beträchtliche Steigerung der Löslichkeit in organischen Solventien aus. Sie sind zudem strukturell einheitlich, trotz der löslichkeitsfördernden Seitengruppen sterisch nicht zusätzlich gehindert und weisen ein hohes Molekulargewicht auf.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Polymere ist nach verschiedenen Methoden möglich. Sie kann nach an sich literaturbekannten Methoden, wie sie in Standardwerken zur Organischen Synthese, z.B. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart, beschrieben werden, erfolgen.

Die Herstellung erfolgt dabei unter Reaktionsbedingungen, die für die genannten Umsetzungen bekannt und geeignet sind. Dabei kann auch von an sich bekannten, hier nicht näher erwähnten Varianten Gebrauch gemacht werden.

Beispielsweise können Derivate des Benzols und des Stilbens oxidativ (z.B. mit  $\text{FeCl}_3$ , siehe u.a. P. Kovacic, N.B. Jones, Chem. Ber. **1987**, 87, 357; M.Wede, T. Abe, H. Awano, Macromolecules **1992**, 25, 5125) oder elektrochemisch (siehe z.B. N. Saito, T. Yamamoto, Polym. Bull. **1993**, 30, 285) polymerisiert werden.

Ebenso können die erfindungsgemäßen Polymeren aus Dihalogenaromaten unter Kupfer/Triphenylphosphin - (siehe z.B. G.W. Ebert, R.D. Rieke, J. Org. Chem. **1988**, 53, 4482) oder Nickel/Triphenylphosphin-Katalyse (siehe z.B. H. Matsumoto, S. Inaba, R.D. Rieke, J. Org. Chem. **1993**, 48, 849) synthetisiert werden.


Aromatische Distannane lassen sich, wie z.B. bei J.K. Stille, *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1986**, 25, 508 angegeben, unter Palladiumkatalyse polymerisieren.

Weiterhin können aromatische Dibromverbindungen in die Dilithio- oder Digignardverbindungen überführt werden, die dann mit einer weiteren Dibromverbindung mittels  $\text{CuCl}_2$  (siehe z.B. G. Wittig, G. Klar, *Liebigs Ann. Chem.* **1967**, 704, 91; H.A. Staab, F. Bunny, *Chem. Ber.* **1967**, 100, 293; T. Kaufmann, *Angew. Chem.* **1974**, 86, 321) oder durch Elektronentransfer ungesättigter 1,4-Dihalogenverbindungen (siehe z.B. S.K. Taylor, S.G. Bennet, K.J. Harz, L.K. Lashley, *J. Org. Chem.* **1981**, 46, 2190) polymerisiert werden.



Darüber hinaus lassen sich die erfindungsgemäßen Polymere durch Umsetzung der erwähnten Dibromverbindungen mit Nickelkatalysatoren in Gegenwart von 2,2'-Bipyridinen polymerisieren (siehe K. Chmil, U. Scherf, *Makromol. Chem., Rapid Commun.* **1993**, 14, 217).

Ebenfalls ist der Aufbau erfindungsgemäßer Polymere durch Knüpfung einer Doppelbindung möglich. Dies kann durch Eliminierung von Sauerstoff aus Dialdehyden (W.J. Feast, I.S. Millichamp, *Polymer Comm.* **1983**, 24, 102), Dehydrohalogenierung von Dihalogen-p-xylo-*l*-Derivaten (GB-A-1,092,824), durch Umsetzung von Ethylen mit den entsprechenden Dibromiden unter Palladiumkatalyse (A. Greiner, H. Martelock, A. Noll, N. Siegfried, W. Heitz, *Polymer* **1991**, 32, 1857), oder eine Wittig-Reaktion (H.-H. Hörhold, J. Opfermann, *Faserforschung und Textiltechnik* **1974**, 25, 108) erreicht werden. Bei allen diesen Methoden treten jedoch unterschiedliche Mengen an Nebenprodukten auf und der Gehalt an Doppelbindungen im Polymer, bei denen die Polymerkette sich in *trans*-Position befindet, ist nicht immer 100 %.

Bevorzugt ist jedoch ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polymere, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man eine oder mehrere Verbindungen der Formel (I)



mit einer oder mehreren Verbindungen der Formel (II) und/oder (III)




in einem inerten organischen Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch mit mindestens einer Verbindung, die Palladium enthält, und gegebenenfalls einer Zusatzsubstanz umsetzt,

wobei die Symbole und Indizes in den Formeln (I) bis (III) folgende Bedeutungen haben:

U und V sind verschieden voneinander ein Halogen aus der Gruppe I, Br und Cl, vorzugsweise Br, oder  $\text{BQ}_1\text{Q}_2$ ;

$Q_1$ ,  $Q_2$  sind gleich oder verschieden -OH,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkoxy,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl, Phenyl, das gegebenenfalls durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkoxy oder Halogen substituiert sein kann, oder Halogen oder  $Q_1$  und  $Q_2$  zusammen bilden eine  $C_1$ - $C_4$ -Alkylendioxy-Gruppe, eine Methylengruppe, die gegebenenfalls durch eine oder zwei  $C_1$ - $C_4$ -Alkylgruppen substituiert sein kann, oder  $Q_1$  und  $Q_2$  und das Boratom zusammen sind Teil einer Boroxinrings der Formel (IV)



Ar ist ein aromatischer Rest der Formel (I), (II) oder (III);

Y ist gleich oder verschieden (E)- $CR^9=CR^{10}$ -,  $-C\equiv C-$  oder  $-CHR^{11}-CHR^{12}$ ;

$R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5$ ,  $R^6$ ,  $R^7$ ,  $R^8$ ,  $R^9$ ,  $R^{10}$ ,  $R^{11}$ ,  $R^{12}$  sind in den einzelnen

Strukturelementen unabhängig voneinander gleich oder verschieden, H, eine geradkettige oder verzweigte Alkylkette mit 1 bis 22 C-Atomen, wobei eine oder mehrere nicht benachbarte  $CH_2$ -Gruppen auch durch -O-, -S-,  $-SO_2-$ ,  $-COOC-$ ,  $-OOC-$  und/oder Phenylen, vorzugsweise 1,4-Phenylen, ersetzt sein können, Aryl- oder Aryloxygruppen, vorzugsweise mit 4 bis 14 C-Atomen, wobei der Aromat in diesen Gruppen mit  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkoxy, Br, Cl, F, CN, und/oder  $NO_2$  substituiert sein kann, Br, Cl, F, CN,  $NO_2$  oder Alkyloxycarbonyl mit 2 bis 23 C-Atomen;

k ist 1 bis 25, bevorzugt 1 bis 13, besonders bevorzugt 1, 2 oder 3, insbesondere 2 oder 3.

Vorteilhafterweise werden annähernd äquimolare Mengen des

Boronsäure(esters) und der Halogenverbindung umgesetzt. Bevorzugt ist es, den Boronsäure(ester) in einem 1,001 bis 1,1, besonders bevorzugt 1,025fachen Überschuß einzusetzen.

Die Umsetzung erfolgt im allgemeinen bei einer Temperatur im Bereich von 0 bis 150°C, vorzugsweise bei 20 bis 100°C und besonders bevorzugt bei 70 bis 90°C. Die Reaktionsdauer liegt im allgemeinen bei einer Stunde bis üblicherweise 3 bis 5 Tagen.

Bevorzugte Lösungsmittel sind Gemische, deren Komponenten unter den Reaktionsbedingungen mischbar oder nicht mischbar, vorzugsweise nicht mischbar, sind. Bevorzugt für die erste Komponente ist ein polar protisches Lösungsmittel, wie Wasser. Bevorzugt als weitere Komponente sind N,N-Dialkylamide, wie Dimethylformamid (DMF), N-Methyl-2-pyrrolidon, Ether, wie Tetrahydrofuran (THF), aromatische Kohlenwasserstoffe, wie Toluol, und Gemische der angeführten Lösungsmittel. Besonders bevorzugt ist eine binäre Mischung aus THF und Wasser, insbesondere im Verhältnis 1 : 1.


Verbindungen, die Palladium enthalten, zeigen katalytische Aktivität für die Polymerisationsreaktion. Bevorzugt sind Verbindungen, die Palladium in der Oxidationsstufe 0 enthalten oder unter den Reaktionsbedingungen Palladium(O)-Spezies bilden, besonders bevorzugt ist Tetrakis-(triphenylphosphin)-palladium (0), das direkt eingesetzt werden kann. Im allgemeinen wird eine Konzentration von 1 mol% Katalysator pro Mol der eingesetzten Monomermenge verwendet. Als Zusatzsubstanz werden im allgemeinen schwache Basen verwendet, bevorzugt ist Natriumhydrogencarbonat in einer Konzentration von 1 mol/l, bezogen auf die eingesetzte Menge Wasser.

Zur Herstellung von statistischen Copolymeren können beispielsweise unterschiedliche Verbindungen der Formel (I) und (II) oder (I) und (III) oder (I) und (II) und (III) gemeinsam polymerisiert werden.

Auch verschiedene Bromderivate (U bzw. V ist Br) können, z.B. wie oben angegeben unter Ni<sup>0</sup>-Katalyse, zu statistischen Copolymeren gekuppelt werden.

Zur Herstellung von Blockcopolymeren wird beispielsweise eine Halogenkomponente mit einem so großen Überschuß einer Boronsäure(ester)komponente umgesetzt, daß Oligomere einer definierten Länge mit endständigen Boronsäure(ester)-Gruppen entstehen. Ein zweiter Block wird durch Umsetzung einer Boronsäure(ester)-Komponente mit einem entsprechenden Überschuß einer Halogenkomponente erzeugt; die Oligomeren dieses zweiten Blocks haben endständige Halogenfunktionen. Alternativ können derartige terminierte Oligomere auch durch Borierung von Brom-terminierten Oligomeren aufgebaut werden. Umsetzung der beiden Blöcke im Verhältnis 1:1 führt zu erfindungsgemäßen Blockcopolymeren.

Durch den Einbau von Monomereinheiten der Formel (V),




in der die Substituenten  $R^1$  bis  $R^8$  die oben angegebene Bedeutung haben und  $X$  eine gesättigte Kohlenwasserstoffkette  $-(CH_2)_n-$  der Länge  $n = 1$  bis 10 ist, wobei eine oder mehrere nicht benachbarte  $CH_2$ -Gruppen auch durch  $-O-$ ,  $-S-$ ,  $-SO_2-$ ,  $-COO-$ ,  $-OOC-$  und/oder Phenyl ersetzt sein können, ist eine definierte Unterbrechung der Konjugation innerhalb des Polymerrückgrates möglich. Derartige Stellen unterbinden die Möglichkeit der Diffusion der angeregten Molekülzustände und erhöhen die Quantenausbeute der entsprechenden Elektrolumineszenzvorrichtung.

Bisher konnten derartige Unterbrechungen der Konjugation nur in undefinierten Mengen und Abständen eingeführt werden (A.B. Holmes et al., Synth. Metals 1993, 55, 4031).

Eine weitere Möglichkeit der Unterbrechung der Konjugation entlang der Polymer Hauptkette besteht im definierten Einsatz von Monomeren, die eine 1,3-Dibrom-Substitution aufweisen. Im resultierenden Polymer tritt ein entsprechender Knick auf, der die Konjugation effektiv unterbindet.



Dieses Monomer wird an Stelle des entsprechenden Stilbendibromid-Monomers so eingesetzt, daß das ungefähr äquimolare Verhältnis von Dibromid zu Diboronsäure nicht verändert wird.

Darüber hinaus ist auch beispielsweise durch Verwendung von Monomerbausteinen der Formel (VI),



in denen die Substituenten  $R^1$  bis  $R^4$  die oben angegebene Bedeutung haben, der Einbau von einzelnen p-Phenylen-vinyl-Einheiten möglich.

Gegenstand der Erfindung sind daher auch Polymere die neben mindestens einem Strukturelement der Formel  $(A_k B)_n$  ein oder mehrere Strukturelemente der Formel (VII) und/oder (VIII) enthalten,



wobei die Symbole  $R^1$  bis  $R^{12}$  und X die oben angegebenen Bedeutungen haben.

Die Aufarbeitung erfolgt nach den bekannten, dem Fachmann geläufigen Methoden. Beispielsweise kann man die Reaktionsmischung in Methanol gießen, filtrieren, mit Wasser waschen, extrahieren und das erhaltene Rohprodukt durch Umfällen weiter reinigen.

Die Herstellung der Monomerbausteine der Formeln (I) bis (III) kann nach an sich literaturbekannten Methoden, wie sie in Standardwerken zur Organischen Synthese, z.B. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart, beschrieben werden, erfolgen. Die Herstellung erfolgt unter Reaktionsbedingungen, die für die genannten Umsetzungen bekannt und geeignet sind. Dabei kann auch von an sich bekannten, hier nicht näher erwähnten Varianten Gebrauch gemacht werden.

Methoden zur Synthese substituierter 1,4-Dibrombenzole oder weiterer 1,4-Dihalogenverbindungen sind als Standardreaktionen bekannt (siehe z.B. J. March, Advanced Organic Chemistry, 4. Aufl., S. 531 - 534, John Wiley & Sons, New York 1992).

1,4-Dibrom-alkyl-benzole sind beispielsweise durch Alkylierung von 1,4-Dihalogen-benzolen durch Grignard-Reaktion und anschließende regioselektive Bromierung in 2,5-Stellung herstellbar.

1,4-Dibrom(pseudo)halogenverbindungen sind beispielsweise aus den entsprechenden Dibromiden durch Austausch mit beispielsweise Cyanogruppen zugänglich (M. Rehahn, A.-D. Schlüter, W.J. Feast, Synthesis **386**, 1988).


Entsprechend sind auch zahlreiche Wege zur Synthese der Oligo-p-phenylen- und Stilben-Derivate anwendbar.

Oligo-p-phenylene lassen sich beispielsweise nach den oben erwähnten Methoden aus den entsprechenden Monomeren aufbauen.






Stilbenderivate lassen sich beispielsweise nach den in Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart, beschriebenen Methoden synthetisieren (z.B. Wittig Reaktion, Knoevenagel Reaktion, Heck-Reaktion).


Bevorzugt ist ein Syntheseweg, der am Beispiel der besonderen bevorzugten bisalkoxysubstituierten 1,4-Dibrombenzole in Schema 1 dargestellt ist.

Schema 1:



17





Nach Schema 1 wird p-Benzochinon (C) in wässriger HBr-Lösung mit  $Br_2$  reaktiv zum Dibromhydrochinon (D) umgesetzt und mit entsprechenden Alkylbromiden verethert (E). Um statt der auf diese Weise erhaltenen Alkoxysubstituenten Verbindungen mit Alkylsubstituenten zu erhalten, kann ausgehend von 1,4-Dichlorbenzol in einer Grignard-Reaktion ein 1,4-dialkylierter Aromat erhalten werden, der durch anschließende regioselektive Bromierung zu einem zu (E) analogen Dibromid umgesetzt wird. Diese Produkte lassen sich nach einem Halogen-Metall-Austausch mit Trimethylborat verestern und zur entsprechenden Diboronsäure (F) verseifen. Diese wird anschließend mit 1,3-Propandiol zum cyclischen Diester (G) erneut verestert.

Ausgehend vom Dibromid (E) ist auch das Stilbenderivat-Monomer zugänglich. Dazu wird zunächst in einer Bouveault-Reaktion formyliert und das entstandene Benzaldehydderivat (H) in einer McMurry-Reaktion zum Dibromstilbenderivat (I) gekuppelt. Hieraus ist nach Borierung (J) und Veresterung wiederum der cyclische Diboronsäureester (K) zugänglich.

Ebenso lassen sich aus dem Dibromstilbenderivat (I) durch Hydrierung, beispielsweise mit  $H_2/Pd/C$ , oder Eliminierung, beispielsweise durch Bromierung

und anschließende Umsetzung mit einer starken Base, wie  $\text{KO}^t\text{Bu}$ , 1,2-Diphenylethane (L) ( $\text{Y} = -\text{CHR}^{11}-\text{CHR}^{12}-$ ) bzw. Tolane (M) ( $\text{Y} = -\text{C}\equiv\text{C}-$ ) herstellen.

Die nach diesem Verfahren hergestellten monomeren Spezies eignen sich hervorragend als Ausgangsprodukte zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polymere.

Die Dibromide (E) und (I) können aber ebensogut nach literaturbekannten Methoden beispielsweise zu Distannanen (J.K. Stille, *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* **1986**, 25, 508) umgesetzt werden, die ebenfalls Ausgangsverbindungen für die erfindungsgemäßen Polymeren sein können.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemäßen Polymeren als Elektrolumineszenzmaterialien, d.h. als aktive Schicht in einer Elektrolumineszenzvorrichtung. Als aktive Schicht im Sinne der Erfindung gelten Elektrolumineszenzmaterialien, die befähigt sind, bei Anlegen eines elektrischen Feldes Licht abzustrahlen (lichtemittierende Schicht), sowie Materialien, welche die Injektion und/oder den Transport der positiven und/oder negativen Ladungen verbessern (Ladungsinjektionsschichten und Ladungstransportschichten).

Gegenstand der Erfindung ist daher auch ein Elektrolumineszenzmaterial, enthaltend oder vorzugsweise im wesentlichen bestehend aus einem oder mehreren, vorzugsweise einem erfindungsgemäßen Polymer.

Dieses Elektrolumineszenzmaterial ist vorzugsweise ein lichtemittierendes Material, ein Ladungstransportmaterial, insbesondere ein Elektronen- oder Lochtransportmaterial, oder ein Ladungsinjektionsmaterial, insbesondere ein Elektronen- oder Lochinjektionsmaterial.

Gegenstand der Erfindung ist weiterhin eine Elektrolumineszenzvorrichtung mit einer oder mehreren aktiven Schichten, wobei mindestens eine dieser aktiven Schichten mindestens ein erfindungsgemäßes Polymer enthält. Die aktive Schicht kann beispielsweise eine lichtemittierende Schicht und/oder eine Transportschicht und/oder eine Ladungsinjektionsschicht sein.

Der allgemeine Aufbau solcher Elektrolumineszenzvorrichtungen ist beispielsweise in der US-A-4,539,507 und der US-A-5,151,629 beschrieben. Polymere enthaltende Elektrolumineszenzvorrichtungen sind beispielsweise in der WO 90/13148 und der EP-A O 443861 beschrieben.

Sie enthalten üblicherweise eine oder mehrere elektrolumineszierende Schichten zwischen einer Kathode und einer Anode, wobei mindestens eine der Elektroden transparent ist. Zusätzlich können zwischen der oder den elektrolumineszierenden Schichten und der Kathode eine oder mehrere Elektroneninjektions- und/oder Elektronentransportschichten eingebracht sein und/oder zwischen der oder den elektrolumineszierenden Schichten und der Anode eine oder mehrere Lochinjektions- und/oder Lochtransportschichten eingebracht sein. Als Kathode können verschiedene Metalle, z.B. Ca, Mg, Al, Mg/Al, dienen. Als Anode können, Metalle oder Verbindungen, z.B. Au oder ITO (Indiumoxid/Zinnoxid), auf einem transparenten Substrat, z.B. aus Glas oder einem transparenten Polymer, dienen.

Im Betrieb wird die Kathode auf negatives Potential gegenüber der Anode gesetzt. Dabei werden Elektronen von der Kathode in eine Elektroneninjektionsschicht/Elektronentransportschicht bzw. direkt in eine lichtemittierende Schicht injiziert. Gleichzeitig werden Löcher von der Anode in eine Lochinjektionsschicht/Lochtransportschicht bzw. direkt in eine lichtemittierende Schicht injiziert.

Die injizierten Ladungsträger bewegen sich unter dem Einfluß der angelegten

Spannung durch die aktiven Schichten aufeinander zu. Dies führt an der Grenzfläche zwischen Ladungstransportschicht und lichtemittierender Schicht bzw. innerhalb der lichtemittierenden Schicht zu Elektronen/Loch-Paaren, die unter Aussendung von Licht rekombinieren.

Die Farbe des emittierten Lichtes kann durch die als lichtemittierende Schicht verwendete Verbindung variiert werden.


Elektrolumineszenzvorrichtungen finden Anwendung z.B. als selbstleuchtende Anzeigeelemente, wie Kontrollampen, alphanumerische Displays, Hinweisschilder, und in optoelektronischen Kopplern.

Die in der Beschreibung aufgeführten Literaturstellen sollen als Bestandteil der Beschreibung gelten.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert, ohne dadurch beschränkt zu werden.

#### Beispiel 1

Poly(2,2',2'',5,5',5''-hexa-(i-pentyloxy)-p-terphenyl-4,4''-ylen-vinylen)



Summenformel:  $C_{50}H_{74}O_6$

Molgewicht der Wiederholungseinheit: 770 g/mol

Schmelzpunkt: 210 °C


### Synthesebeschreibung

1,142 g (1,67 mmol) 4,4'-Dibrom-2,2',5,5'-tetra-iso-pentyloxy-trans-stilben, 0,700 g (1,67 mmol) 2,5-Di-iso-pentyloxy-1,4-benzol-diboronsäure-propan-1,3-diol-diester und 2,11 g (20 mmol) Natriumhydrogencarbonat werden in einen Schlenk Kolben eingewogen, dieser mit einem Intensivkühler verbunden und der Aufbau durch dreimaliges Evakuieren ( $10^{-1}$  mbar) und vorsichtiges Belüften mit Argon unter Schutzgas gesetzt. Im Argongegenstrom werden nun 20 ml absolutes Tetrahydrofuran und 20 ml entgastes (dreistündiger Stickstoffstrom bei  $80^{\circ}\text{C}$ ), deionisiertes Wasser eingespritzt. Nachdem sich alle festen Bestandteile unter Rühren gelöst haben, wird eine Lösung von 20 mg ( $1,5 \cdot 10^{-5}$  mol) Palladiumkatalysator ( $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ ) in wenig absolutem Tetrahydrofuran zugespritzt und der Reaktionsansatz unter sehr starkem Rühren für 72 Stunden auf  $80^{\circ}\text{C}$  erhitzt. Zum Schutz des lichtempfindlichen Katalysators sollte in dieser Zeit direkte Lichteinstrahlung vermieden werden.

Nach Abkühlung auf Raumtemperatur wird der Ansatz unter Ar-Schutzgas in Methanol eingegossen (Volumenverhältnis 1 : 5). Der Niederschlag wird filtriert, mit Wasser gewaschen, in Chloroform aufgenommen und erneut filtriert. Das Filtrat wird eingeeengt, in Benzol aufgenommen und nach Filtration durch einen  $0,2 \mu\text{m}$ -Filter (Millipore) gefriergetrocknet.

## Beispiel 2

Poly(2,2',5,5'-tetra-(i-pentyloxy)-p-biphenyl-ylen-vinylen)

Summenformel:  $C_{34}H_{50}O_4$ 

Molgewicht der Wiederholungseinheit: 522 g/mol


Schmelzpunkt: 220 °C

## Synthesebeschreibung

413,0 mg (0,6 mmol) 4,4'-Dibrom-2,2',5,5'-tetra-iso-pentyloxy-trans-stilben, 418,6 mg (0,6 mmol) 2,2',5,5'-tetra-iso-pentyloxy-4,4'-trans-stilben-diboronsäurepropylester und 1,05 g (10 mmol) Natriumhydrogencarbonat werden in einen Schlenkkolben eingewogen, dieser mit einem Intensivkühler verbunden und der Aufbau durch dreimaliges Evakuieren ( $10^{-1}$  mbar) und vorsichtiges Belüften mit Argon unter Schutzgas gesetzt. Im Argongegenstrom werden nun 10 ml absolutes Tetrahydrofuran und 10 ml entgastes, deionisiertes Wasser eingespritzt. Nachdem sich alle festen Bestandteile unter Rühren gelöst haben, wird eine Lösung von 7,2 mg ( $6,2 \cdot 10^{-6}$  mol) Palladiumkatalysator ( $Pd(PPh_3)_4$ ) in wenig absolutem Tetrahydrofuran zugespritzt und der Reaktionsansatz unter sehr starkem Rühren für 72 Stunden auf 80°C erhitzt. Zum Schutz des lichtempfindlichen Katalysators sollte in dieser Zeit direkte Lichteinstrahlung vermieden werden.

Nach Abkühlung auf Raumtemperatur wird der Ansatz unter Ar-Schutzgas in Methanol eingegossen (Volumenverhältnis 1 : 5). Der Niederschlag wird filtriert, mit Wasser gewaschen, in Chloroform aufgenommen und erneut filtriert. Das Filtrat wird eingengt, in Benzol aufgenommen und nach Filtration durch einen 0,2  $\mu\text{m}$ -Filter (Millipore) gefriergetrocknet.

### Beispiel 3



Summenformel:  $\text{C}_{162}\text{H}_{244}\text{O}_{20}$

Molgewicht der Wiederholungseinheit: 2508 g/mol

Schmelzpunkt: 170°C


### Synthesebeschreibung:

0,3902 g (0,952 mmol) 1,4-Dibrom-2,5-di-iso-pentoxybenzol, 0,1638 g (0,239 mmol) 1,2-Di-(4-brom-2,5-di-iso-pentoxy-phenyl)ethan, 0,51 g (1,220 mmol) 1,4-Di-iso-pentoxy-2,5-phenyldiboronsäure-propandiol-diester und 1,26 g Natriumhydrogencarbonat werden in einen Schlenkkolben eingewogen, dieser mit einem Intensivkühler verbunden und der Aufbau durch dreimaliges Evakuieren ( $10^{-1}$  mbar) und vorsichtiges Belüften mit Argon unter Schutzgas gesetzt. Im Argongegenstrom werden nun 10 ml absolutes Tetrahydrofuran und 10 ml entgastes, deionisiertes Wasser eingespritzt. Nachdem sich alle festen Bestandteile unter Rühren gelöst haben, wird eine Lösung von 15 mg ( $1,3 \cdot 10^{-5}$  mol) Palladiumkatalysator ( $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ ) in wenig absolutem Tetrahydrofuran

zugespritzt und der Reaktionsansatz unter sehr starkem Rühren für 72 Stunden auf 80°C erhitzt. Zum Schutz des lichtempfindlichen Katalysators sollte in dieser Zeit direkte Lichteinstrahlung vermieden werden.

Nach Abkühlung auf Raumtemperatur wird der Ansatz unter Ar-Schutzgas in Methanol eingegossen (Volumenverhältnis 1 : 5). Der Niederschlag wird filtriert, mit Wasser gewaschen, in Chloroform aufgenommen und erneut filtriert. Das Filtrat wird eingengt, in Benzol aufgenommen und nach Filtration durch einen 0,2 µm-Filter (Millipore) gefriergetrocknet.

#### Beispiel 4



Summenformel:  $C_{204}H_{302}O_{24}$

Molgewicht der Wiederholungseinheit: 3134 g/mol

Schmelzpunkt: 210°C

#### Synthesebeschreibung:

0,2991 g (0,484 mmol) 4,4'-Dibrom-2,2',5,5'-tetra-isopentoxy-transstilben, 0,200 g (0,292 mmol) 1,2-Di-(4-brom-2,5-di-iso-pentoxy-phenyl)ethan, 0,4958 g (0,716 mmol) 2,2',5,5'-tetra-iso-pentoxy-4,4'-trans-stilben-diboronsäurepropylester und 0,84 g Natriumhydrogencarbonat werden in einen

Schlenk Kolben eingewogen, dieser mit einem Intensivkühler verbunden und der Aufbau durch dreimaliges Evakuieren ( $10^{-1}$  mbar) und vorsichtiges Belüften mit Argon unter Schutzgas gesetzt. Im Argongegenstrom werden nun 10 ml absolutes Tetrahydrofuran und 10 ml entgastes, deionisiertes Wasser eingespritzt. Nachdem sich alle festen Bestandteile unter Rühren gelöst haben, wird eine Lösung von 10 mg ( $0,9 \cdot 10^{-5}$  mol) Palladiumkatalysator ( $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ ) in wenig absolutem Tetrahydrofuran zugespritzt und der Reaktionsansatz unter sehr starkem Rühren für 72 Stunden auf  $80^\circ\text{C}$  erhitzt. Zum Schutz des lichtempfindlichen Katalysators sollte in dieser Zeit direkte Lichteinstrahlung vermieden werden.

Nach Abkühlung auf Raumtemperatur wird der Ansatz unter Ar-Schutzgas in Methanol eingegossen (Volumenverhältnis 1 : 5). Der Niederschlag wird filtriert, mit Wasser gewaschen, in Chloroform aufgenommen und erneut filtriert. Das Filtrat wird eingeeengt, in Benzol aufgenommen und nach Filtration durch einen  $0,2 \mu\text{m}$ -Filter (Millipore) gefriergetrocknet.

### Beispiel 5

#### Verwendung als Elektrolumineszenzmaterial

Ein Quarzglassträger wird zunächst mit Aceton abgerieben, 15 Minuten in Methylenchlorid im Ultraschallbad vorgereinigt, 30 Minuten in einer Reaktionslösung bestehend aus 10 % Wasserstoffperoxid (30 %ig), 40 % wässrig. konz. Ammoniaklösung und 50 % Milli-Q-Wasser (entionisiertes Wasser mit einer Leitfähigkeit von  $0,5 \mu\text{S}/\text{cm}$ ) behandelt und anschließend 10 Minuten in einem Strom von Milli-Q-Wasser gewaschen. Der auf diese Weise gereinigte Glassträger wird 5 Minuten bei 1 mbar im Argon-Plasma behandelt und anschließend 30 Minuten in einer 30 %igen Lösung von Hexamethyldisilazan in Chloroform hydrophobisiert. Bei  $2 \times 10^{-5}$  mbar werden 2 mm breite Streifen von zunächst Chrom (4 nm) und anschließend Gold (17 nm) aufgedampft.

Der Polymerfilm wird durch Schleuderbeschichtung aufgebracht. Dazu werden einige Tropfen einer 3 %igen Polymerlösung (Polymer aus Beispiel 1) in Toluol auf den Glasträger gebracht und dieser eine Minute lang mit 2000 U/min rotiert. Nach Trocknung des Substrates kann der 100 nm dicke homogene Polymerfilm weiter bearbeitet werden.

Anschließend wird bei  $2 \times 10^{-5}$  mbar quer zur Goldbeschichtung Al in 2 mm breiten Streifen aufgedampft. Die so erhaltene Vorrichtung Au/Polymer/Al wird in einen Probenhalter gegeben und die Elektroden mit einer Stromquelle verbunden, wobei die Au-Streifen positiv und die Al-Streifen negativ gepolt werden. Beim Anlegen einer Feldstärke von  $15 \times 10^7$  V/m, wird an dem entsprechenden Matrixelement eine intensive, homogene, blaue Fluoreszenz beobachtet. Das Elektrolumineszenzspektrum entspricht im wesentlichen dem Photolumineszenzspektrum. Die externe Quantenausbeute liegt dabei im Bereich von 0,1 %.

#### Beispiel 6

Ein mit einem 2 mm breiten Streifen von transparenten, leitenden Indium-Zinn-Oxid (ITO) beschichteter Glasträger wird durch Reiben mit Aceton und 15 Minuten Ultraschall in Methylenchlorid gereinigt.

Durch Schleuderbeschichtung werden nacheinander jeweils 100 nm dicke Schichten von

- Poly-(vinylcarbazol) (PVK) in Chloroform
- dem Polymer aus Beispiel 3 in Toluol
- 2-(4-Biphenyl)-5-(4-tert.-butyl-phenyl)-[1,3,4]oxadiazol (PBD) 25 %ig in Polystyrol in Aceton


aufgebracht.

Anschließend wird bei  $2 \times 10^5$  mbar quer zu dem ITO-Streifen ein ca. in 1 mm breiten Streifen aufgedampft. Die so erhaltene Vorrichtung Glas/ITO/PVK/Polymer/PBD in PS/Ca wird unter Argonatmosphäre in einen Probenhalter gegeben und die Elektroden mit einer Stromquelle verbunden, wobei die ITO-Streifen positiv und die Ca-Streifen negativ gepolt werden. Beim Anlegen einer Spannung von 16 V, wird an dem entsprechenden Matrixelement eine intensive, homogene, blaue Fluoreszenz beobachtet. Das Elektrolumineszenzspektrum entspricht im wesentlichen dem Photolumineszenzspektrum. Die interne Quantenausbeute liegt dabei im Bereich von 1,0 %.


## Patentansprüche:

1. Ein Oligo-p-phenyleneinheiten enthaltendes Polymer, das mindestens ein Strukturelement der allgemeinen Formel  $(A_k B)_n$  enthält, wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutungen haben:

A ist gleich oder verschieden



B ist gleich oder verschieden




Y ist gleich oder verschieden (E)- $CR^9=CR^{10}$ -,  $-C\equiv C-$  oder  $-CHR^{11}-CHR^{12}$ ;  
 $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^7, R^8, R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}$  sind in den einzelnen

Strukturelementen unabhängig voneinander gleich oder verschieden, H, eine geradkettige oder verzweigte Alkylkette mit 1 bis 22 C-Atomen, wobei eine oder mehrere nicht benachbarte  $CH_2$ -Gruppen auch durch  $-O-$ ,  $-S-$ ,  $-SO_2-$ ,  $-COOC-$ ,  $-OOC-$  und/oder Phenylen ersetzt sein können, Aryl- oder Aryloxygruppen, wobei der Aromat in diesen Gruppen mit  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkoxy, Br, Cl, F und/oder CN substituiert sein kann, Br, Cl, F, CN oder Alkylloxycarbonyl mit 2 bis 23 C-Atomen;

k ist 1 bis 25;


n ist 1 bis 200.

2. Polymer gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  
Y  $-CR^9 = CR^{10}-$  bedeutet.
3. Polymer gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß in den Formeln (A) und (B)  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^6$ ,  $R^7$ ,  $R^9$ ,  $R^{10}$ ,  $R^{11}$  und  $R^{12}$  Wasserstoff bedeuten.
4. Polymer gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß in den Formeln (A) und (B)  $R^1$ ,  $R^4$ ,  $R^5$  und  $R^8$  gleich oder verschieden eine geradkettige oder verzweigte Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1 bis 22 C-Atomen bedeuten.
5. Polymer gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, bestehend aus Strukturelementen der allgemeinen Formel  $(A_k B)_n$ .
6. Polymer gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß es ein Homopolymer, ein statistisches Copolymer oder ein Blockcopolymer ist.
7. Polymer gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich zu mindestens einem Strukturelement der Formel  $(A_k B)_n$  ein oder mehrere Strukturelemente der Formel (VII) enthält,




wobei  $R^1$  bis  $R^8$  die bei dem Strukturelement  $(A_k B)_n$  angegebenen Bedeutungen haben und X eine gesättigte Kohlenwasserstoffkette  $-(CH_2)_n-$  mit  $n = 1$  bis 10 ist, wobei eine oder mehrere nicht benachbarte  $CH_2$ -Gruppen auch durch  $-O-$ ,  $-S-$ ,  $-SO_2-$ ,  $-COO-$ ,  $-OOC-$  und/oder Phenyl ersetzt sein können.

8. Polymer gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es neben mindestens einem Strukturelement der Formel  $(A_kB)_n$  ein oder mehrere Strukturelemente der Formel (VIII) enthält





enthält, wobei  $R^1$  bis  $R^4$  die bei dem Strukturelement  $(A_kB)_n$  angegebenen Bedeutungen haben.

9. Verfahren zur Herstellung eines Polymers gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man eine oder mehrere Verbindungen der Formel (I)




mit einer oder mehreren Verbindungen der Formel (II) und/oder (III)



in einem inerten organischen Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch mit mindestens einer Verbindung, die Palladium enthält, und gegebenenfalls einer Zusatzsubstanz umsetzt,

U und V sind verschieden voneinander ein Halogen aus der Gruppe I, Br und Cl, vorzugsweise Br, oder  $BQ_1Q_2$ ;

$Q_1$ ,  $Q_2$  sind gleich oder verschieden -OH,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkoxy,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl, Phenyl, das gegebenenfalls durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkoxy oder Halogen substituiert sein kann, oder Halogen oder  $Q_1$  und  $Q_2$  zusammen bilden eine  $C_1$ - $C_4$ -Alkylendioxy-Gruppe, eine Methylengruppe, die gegebenenfalls durch eine oder zwei  $C_1$ - $C_4$ -Alkylgruppen substituiert sein kann, oder  $Q_1$  und  $Q_2$  und das Boratom zusammen sind Teil einer Boroxinrings der Formel (IV)



Ar ist ein aromatischer Rest der Formel (I), (II) oder (III);

Y ist gleich oder verschieden  $(E)-CR^9=CR^{10}-$ ,  $-C\equiv C-$  oder  $-CHR^{11}-CHR^{12}$ ;

$R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5$ ,  $R^6$ ,  $R^7$ ,  $R^8$ ,  $R^9$ ,  $R^{10}$ ,  $R^{11}$ ,  $R^{12}$  sind in den einzelnen

Strukturelementen unabhängig voneinander gleich oder verschieden, H,

eine geradkettige oder verzweigte Alkylkette mit 1 bis 22 C-Atomen,

wobei eine oder mehrere nicht benachbarte  $CH_2$ -Gruppen auch durch -O-,

-S-,  $-SO_2-$ ,  $-COOC-$ ,  $-OOC-$  und/oder Phenylen, ersetzt sein können, Aryl-

oder Aryloxygruppen, wobei der Aromat in diesen Gruppen mit  $C_1$ - $C_{22}$ -

Alkyl,  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkoxy, Br, Cl, F, CN, und/oder  $NO_2$  substituiert sein kann,

Br, Cl, F, CN,  $NO_2$  oder Alkyloxycarbonyl mit 2 bis 23 C-Atomen;

k ist 1 bis 25.

10. Verwendung eines Polymers gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8 als Elektrolumineszenzmaterial.
11. Elektrolumineszenzmaterial, enthaltend ein oder mehrere Polymere gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8.
12. Elektrolumineszenzvorrichtung, enthaltend eine oder mehrere aktive Schichten, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine dieser aktiven Schichten ein oder mehrere Polymere gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8 enthält.