【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和6年9月27日(2024.9.27)

【公開番号】特開2023-53819(P2023-53819A)
【公開日】令和5年4月13日(2023.4.13)
【年通号数】公開公報(特許)2023-069
【出願番号】特願2021-163100(P2021-163100)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｆ　1/059(2006.01)
Ｈ０１Ｆ　1/08(2006.01)
Ｃ２２Ｃ 38/00(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｆ　1/059１６０
Ｈ０１Ｆ　1/08　１３０
Ｃ２２Ｃ 38/00　３０３Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和6年9月18日(2024.9.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｍ（Ｚｒ，Ｔｉ，Ｈｆ，Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗから選択される少なくとも１種類の元素）の含有量が１．６原子％以上５．０原子％以下、
Ｓｍの含有量が７．０原子％以上１１．０原子％以下、
Ｎの含有量が１１．０原子％以上１９．５原子％以下、
Ｆｅの含有量が６９．５原子％以上８２．０原子％以下、
であり、Ｃを含み、
Ｍ及びＣを主成分とする結晶相（Ｍ－Ｃ相）を含有する、希土類磁石材料。
【請求項２】
Ｃｏをさらに含有し、Ｃｏの含有量が５．０原子％以下である、請求項１に記載の希土類磁石材料。
【請求項３】
バインダと、
前記バインダ内に分散された、請求項１または２に記載の希土類磁石材料とを備えている、磁石。