

Warszawa, 16 października 1933 r.

URZĄD PATENTOWY

C10L 9/10



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 18534.

Kl. 10 b, 12.

Władysław Podsada
(Puławy, Polska).

Sposób wytwarzania podpałek

Zgłoszono 17 marca 1931 r.

Udzielono 31 maja 1933 r.

Przedmiotem wynalazku niniejszego jest podpałka do wznecania ognia w piecach kuchennych, pokojowych i tym podobnych instalacjach grzejnych.

Podpałkę taką wyrabia się w następujący sposób.

Kostkę suchego torfu nasycą się naftą, względnie ropą naftową, następnie zaopatruje się ją w powłokę z żywicy, smoły lub asfaltu z domieszką tłuszczu, oleju żywicznego lub naftaliny w stosunku mniej więcej 1 : 3. Powłoka ma na celu zapobieżenie wyciekaniu i ulatnianiu się nafty, względnie ropy naftowej, a ponadto zwiększa siłę palną podpałki. Powłokę wykonuje się w ten sposób, iż kostkę torfu, nasyconą uprzednio naftą lub ropą naftową, zanurza się przy pomocy odpowiedniego

przyrządu w roztopionej masie z wymienionych wyżej materiałów.

Kostka torfu może być większa lub mniejsza zależnie od potrzeby.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób wytwarzania podpałek, znamieny tem, że kostkę wysuszonego torfu nasycą się naftą lub ropą naftową, a następnie zaopatruje ją w powłokę przez zanurzenie w roztopionej żywicy, lub smole, lub asfalcie z domieszką tłuszczu, albo oleju żywicznego, albo naftaliny, w stosunku mniej więcej 1 : 3.

Władysław Podsada.