【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和4年6月15日(2022.6.15)

【国際公開番号】WO2022/004553
【出願番号】特願2022-501375(P2022-501375)
【国際特許分類】
C08L 67/00(2006.01)
C08K 3/013(2018.01)
C08K 7/02(2006.01)
C08L 77/12(2006.01)
F16F 7/00(2006.01)
【FI】
C08L 67/00
C08K 3/013
C08K 7/02
C08L 77/12
F16F 7/00 B

【手続補正書】
【提出日】令和4年1月11日(2022.1.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）液晶性樹脂、
（Ｂ）粒状充填剤、及び
（Ｃ）ウィスカー
を含有し、
前記（Ｂ）粒状充填剤は、シリカ及び硫酸バリウムからなる群より選択される１種以上であり、
前記（Ｂ）粒状充填剤のメディアン径は、０．３～５．０μｍであり、
前記（Ｂ）粒状充填剤の含有量は、７．５～２２．５質量％であり、
前記（Ｃ）ウィスカーの含有量は、２．５～１７．５質量％であり、
前記（Ｂ）粒状充填剤と前記（Ｃ）ウィスカーとの合計の含有量は、１２．５～３２．５質量％である耐ボールベアリング摺動摩耗部材用液晶性樹脂組成物。
【請求項２】
更に（Ｄ）エポキシ基含有共重合体を含有する請求項１に記載の組成物であって、
前記（Ｄ）エポキシ基含有共重合体の含有量は、１～５質量％である組成物。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の組成物からなる耐ボールベアリング摺動摩耗部材。