

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成19年1月25日(2007.1.25)

【公開番号】特開2001-220464(P2001-220464A)

【公開日】平成13年8月14日(2001.8.14)

【出願番号】特願2000-29896(P2000-29896)

【国際特許分類】

C 0 8 K 5/527 (2006.01)

A 6 1 L 2/16 (2006.01)

C 0 8 J 5/00 (2006.01)

C 0 8 K 3/22 (2006.01)

C 0 8 K 5/36 (2006.01)

C 0 8 K 5/378 (2006.01)

C 0 8 L 23/00 (2006.01)

C 0 8 L 101/00 (2006.01)

【F I】

C 0 8 K 5/527

A 6 1 L 2/16 Z

C 0 8 J 5/00 C E S

C 0 8 K 3/22

C 0 8 K 5/36

C 0 8 K 5/378

C 0 8 L 23/00

C 0 8 L 101/00

【手続補正書】

【提出日】平成18年11月30日(2006.11.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 6 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 6 6】

〔実施例1〕

下記配合物を170℃でロール混練してシートを作成し、このシートを180℃で5分間プレスして厚さ0.5mmの軟質PVCシートを作成し、この軟質PVCシートから10mm×10mmの試験片を作成した。この試験片を用いて、細菌類(下記〔表1〕中の菌1～5)及び真菌類(下記〔表1〕中の菌6～8)についてそれぞれ下記の方法によって抗菌性を評価した。それらの結果を下記〔表1〕に示す。