



FEDERÁLNÍ ÚŘAD
PRO VYNÁLEZY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

269 742

(21) PV 1383-89.S
(22) Přihlášeno 06 03 89

(40) Zveřejněno 12 09 89
(45) Vydáno 06 02 91

(11)

(13) B1

(51) Int. Cl.⁴
C 01 B 21/064

(75) Autor vynálezu

HUBÁČEK MILAN Ing. CSc., BEROUN,
ŘEHÁK BORIS Ing. CSc., BRONEC JOSEF,
BROŽEK VLASTIMIL doc. Ing. DrSc., PRAHA

(54)

Směs pro přípravu práškové suroviny na bázi
turbostratičského nitridu boritého a těžkovitel-
ných oxidů ke slinování keramických předmětů
a způsob její přípravy

(57) Řešení se týká přípravy práškového ma-
teriálu pro tlakové slinování keramiky, která
obsahuje vedle hexagonálního nitridu boritého
těžkovitelný oxid např. hořčíku, hliníku, zir-
konla a dalšího takového prvku. Těžkovitelný
oxid vzniká samostatně nebo ve směsi s jiný-
mi takovými oxidy v průběhu procesu přípravy
práškového nitridu boritého v důsledku přísady
1 až 70 % hmot. solí minerálních nebo karbo-
xylových kyselin, které jsou rozpustné ve vodě
a tudíž i ve směsi surovin pro výrobu nitridu
boritého, nacházejících se v teplotním intervalu
do 300 °C v kapalném stavu.

Vynález se týká způsobu přípravy práškové suroviny, která se skládá z turbostratické formy hexagonálního nitridu boritého a libovolného těžkovitavitého oxidu, nejčastěji oxidu hořečnatého, hlinitého, zirkoničitého apod. Tlakovým slinováním, nejčastěji žárovým lisováním v grafitových formách, je možné z této suroviny připravit vysoce kvalitní keramiku, která se od obdobných, doposud vyráběných analogických materiálů liší vyššími technickoekonomickými parametry.

V současné době se vstupní prášková surovina pro tlakové slinování keramických materiálů v soustavě hexagonální nitríd boritý - těžkovitavitelný oxid připravuje prostým mechanickým smísením obou komponent ve vhodném zařízení, nejčastěji v rotačním kulovém mlýnu. Parametry výsledné keramiky jsou značnou měrou závislé na vlastnostech použitých výchozích komponent jako zrnitost a čistota a na homogenitě použité práškové směsi.

Uvedené nepříznivé vlivy odstraňuje způsob výroby práškové suroviny podle vynálezu, který se skládá z dávkování, mísení, zahřívání do 600 °C, mletí poloproduktu a následného nitridačního žhání v amoniakální atmosféře v teplotním intervalu vymezeném hranicemi 700 až 1 400 °C. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do směsi surovin, potřebných k přípravě turbostratické formy hexagonálního nitridu boritého, která je tvořena zdrojem boru - oxidem boritým a jeho hydráty - výhodně kyselinou trihydrogenboritou a zdrojem dusíku, vázaným zpravidla v aminové nebo iminové skupině - výhodně močovinou a jejími deriváty, ve vzájemném poměru 1 : 0,5 až 1 : 3, je přidána ve vodě rozpustná sůl minerální nebo karboxylové kyseliny, obsahující oxidicky vázaný požadovaný prvek, samostatně nebo ve směsi. Přísadu lze aplikovat při operaci dávkování, mísení nebo zahřívání na teplotu do 300 °C, zejména na teplotu max. 150 °C, kdy je směs základních surovin ještě tekutá. Během zahřívání případně během nitridačního žhání dochází k termickému rozkladu rozpustné přísady za vzniku jemně dispergovaného těžkovitavitého oxidu. Ve vodě rozpustnými látkami, které pyrolýzou poskytují těžkovitavitelný oxid, zpravidla rozumíme: pro oxid hořečnatý - síran hořečnatý, dusičnan hořečnatý a jejich hydráty; pro oxid hlinitý - dusičnan hlinitý, síran hlinitý, síran amonnohlinitý a jejich hydráty; pro oxid zirkoničitý - dusičnan zirkoničitý, síran zirkoničitý, oxid-chlorid zirkoničitý a jejich hydráty a dále soli karboxylových kyselin.

Přínosem vynálezu je zejména dosažení vysokého stupně homogenity obou komponent, tj. nitridu boritého a těžkovitavitelných oxidů, kterého je dosaženo vlivem dokonalého promísení ve stádiu, kdy se směs surovin nachází v kapalném stavu. Dalším přínosem je dosažení velice jemného zrna obou komponent, což umožňuje výrazně zvýšit mechanickou pevnost výsledné keramiky, neboť v průběhu následného zpracování práškové suroviny - tlakového slinování dochází v důsledku vysoké slinovací aktivity obou komponent k tvorbě dvojitého typu keramického skeletu - nitridového a oxidového. Vzhledem k tomu, že oxidické produkty pyrolitického rozkladu zmíněných přísad mají v převážné míře prosté ově nepreferovaný tvar, snižují tyto produkty negativní působení jednostranně vyvozeného tlaku na nitríd boritý v průběhu jeho tlakového slinování, a zmenšují tak anizotropii vlastností výsledné keramiky.

Příklad 1

Byla připravena směs o složení 2 kg kyseliny trihydrogenborité, 4,4 kg močoviny a 0,6 kg heptahydrátu síranu hořečnatého $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. Směs byla zahřívána v elektricky vytápěné pístce. Po dosažení teploty 300 °C byla směs zahřívána ještě hodinu. Po zchlazení byl poloprodukt mající podobu voluminózní tuhé pěny rozebrán v kulovém mlýně a podroben nitridačnímu žhání v křemenné retortě, jíž procházel amoniak průtokovou rychlostí 4 cm/s. Poloprodukt byl žháněn tři hodiny při teplotě 1 200 °C. Po této době byl produkt nitridace zchlazen proudem suchého dusíku. Takto připravený aglomerát byl rozdružen třihodinovým mletím v rotačním kulovém mlýnu, prášek byl vpraven do grafitové lisovací formy. Potom proběhlo tlakové slinování keramiky z takto připraveného prášku v ochranné dusíkové atmosféře při tlaku 8 MPa a teplotě 1 750 °C. Chemická a fyzická analýza ukázala, že produkt slinování je vysoce homogenní, izotropická keramika o složení 80 % hmot. nitridu boritého, 14 % hmot. oxidu hořečnatého a 6 % hmot. doprovodného oxidu boritého.

Příklad 2

Byly smíseny 4,4 hmot. díly močoviny, 2 hmot. díly kyseliny trihydrogenborité a 0,4 hmot. dílu bezvodého síranu hlinitého. Směs byla zahřívána postupně až na 350°C s hodinovou výdrží na této teplotě. Takto připravená tuhá pěna byla rozemleta v kulovém mlýnu a nitrídačně žháná v křemenné retortě v proudu amoniaku s průtočnou rychlostí 2 cm/s. Žhánání při teplotě 1050°C trvalo tři hodiny. Po dvouhodinovém mletí v rotačním kulovém mlýnu byl znitridovaný produkt vysypán do grafitové lisovací formy, v níž byl při teplotě 1700°C a tlaku 10 MPa žárově lisován v ochranné dusíkové atmosféře. Chemickou a strukturní analýzou bylo zjištěno, že tímto způsobem byla připravena jemná keramika obsahující 79 % hmot. nitridu boritého, 5 % hmot. doprovodného oxidu boritého, 11 % hmot. oxidu hlinitého a 5 % hmot. sekundárně vzniklého nitridu hlinitého.

Příklad 3

Byla připravena směs obsahující 58 % hmot. močoviny, 27 % hmot. kyseliny trihydrogenborité a 15 % hmot. tetrahydrátu síranu zirkoničitého $\text{ZrSO}_4 \cdot 2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. Postupem uvedeným v předchozím příkladu byla připravena vysoce homogenní prášková směs turbostratické formy, hexagonálního nitridu boritého a oxidu zirkoničitého, která byla vysypána do grafitové lisovací formy a v ochranné dusíkové atmosféře žárově lisována tlakem 10 MPa při teplotě 1800°C . Chemický rozbor a rentgenstrukturální analýza ukázaly, že byla připravena vysoce izotropická keramika, složená z homogenní směsi 56 % hmot. hexagonálního, krystalického nitridu boritého, 6 % hmot. doprovodného oxidu boritého a 38 % hmot. oxidu zirkoničitého.

PŘEDMĚT VYNÁLEZU

1. Směs pro přípravu práškové suroviny na bázi turbostratického nitridu boritého a těžkovitelných oxidů, ke slinování keramických předmětů, složená z oxidických sloučenin boru, např. trihydrogenborité kyseliny, a z dusíkaté sloučeniny, např. močoviny, ve vzájemném poměru 1 : 0,5 až 1 : 3, vyznačující se tím, že obsahuje přísadu 1 až 70 % hmot. ve vodě rozpustných solí minerálních nebo karboxylových kyselin, např. heptahydrát síranu hořečnatého.

2. Způsob přípravy směsi podle bodu 1, mísením a zahříváním na teplotu 300 až 1400°C v atmosféře amoniaku, vyznačující se tím, že přísada ve vodě rozpustných solí minerálních nebo karboxylových kyselin se přidává během teploty zpracování do 300°C .