【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成18年5月11日(2006.5.11)

【公開番号】特開2000-281858(P2000-281858A)
【公開日】平成12年10月10日(2000.10.10)
【出願番号】特願平11-89744
【国際特許分類】
Ｃ０８Ｌ　33/06　(2006.01)
Ｂ２９Ｃ　45/00　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/10　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/521　(2006.01)
Ｂ２９Ｋ　33/04　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｌ　33/06
Ｂ２９Ｃ　45/00
Ｃ０８Ｋ　5/10
Ｃ０８Ｋ　5/521
Ｂ２９Ｋ　33:04

【手続補正書】
【提出日】平成18年3月22日(2006.3.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
＜重合体製造例（樹脂１）＞
重合用単量体としてメチルメタクリレート６５重量部、ｎ－ブチルアクリレート３５重量部としたほかはメタクリレート系重合体製造例（樹脂ａ）と同様に行った。同重合体樹脂粒子の平均単一粒子径は２．３μｍであった。その他の重合体物性は表１に示す。