


Opublikowano dnia 20 stycznia 1956 r.



609 w 11/00

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr. 36870

22 i 11/00
Kl. 22-1-2

Poznańska Drukarnia Naukowa *)

Przedsiębiorstwo Państwowe

(Poznań, Polska)

Klej do sklejanja taśm nicianych i skórzanych pasków linotypowych

Udzielono patentu z mocą od dnia 10 marca 1953 r.

Przedmiotem wynalazku jest klej do sklejanja taśm nicianych i skórzanych pasków linotypowych. Dotychczas stosowany do tego celu klej nie dawał pożądanego efektu, mianowicie po wyschnięciu był mało elastyczny w zgięciach taśm i pasów, nie posiadał wymaganej wytrzymałości na rozrywanie, dlatego taśmy lub pasy sklezione tym klejem musiały być dodatkowo zszyte.

Wad tych pozbawiony jest klej według wynalazku, który składa się z kleju stolarskiego i tak zwanej masy wałkowej. Masa wałkowa jest to mieszanina składająca się z około 50 części żela-

tyny, około 46 części gliceryny oraz z około 4,5 części cukru.

Klej według wynalazku otrzymuje się przez zmieszanie na gorąco 1 części kleju stolarskiego z 3 częściami masy wałkowej. Mieszaninę tę ogrzewa się na łaźni wodnej przez około 10 — 15 minut.

Zastrzeżenie patentowe

Klej do sklejanja taśm nicianych i skórzanych pasków linotypowych, znamieny tym, że składa się z 1 części kleju stolarskiego oraz 3 części masy wałkowej.

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest Józef Stolpiak

Poznańska Drukarnia Naukowa
Przedsiębiorstwo Państwowe