

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】 第 3 部門第 3 区分
 【発行日】 令和 7 年 6 月 10 日 (2025.6.10)

【国際公開番号】 WO2025/009439
 【出願番号】 特願 2024-566505 (P2024-566505)
 【国際特許分類】
 C 0 8 L 69/00 (2006.01)
 C 0 8 K 5/06 (2006.01)
 【F I】
 C 0 8 L 69/00
 C 0 8 K 5/06


10

【手続補正書】
 【提出日】 令和 6 年 11 月 11 日 (2024.11.11)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】 特許請求の範囲
 【補正対象項目名】 全文
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

20

ポリカーボネート樹脂 100 質量部に対し、
 式 (1) で表される化合物 0.01 ~ 1.5 質量部を含む、樹脂組成物であって、
下記式 (P) で表される構造を有するフォスファイト化合物の含有量が、前記樹脂組成物の 0 質量% 以上 0.001 質量% 未満である、樹脂組成物から形成された導光部材。

【化 1】




30

(式 (1) 中、R は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 10 の脂肪族炭化水素基である。)

40

【化 2】



【請求項 2】

前記式 (1) 中、R は、それぞれ独立に、無置換の炭素数 1 ~ 5 のアルキル基である、請求項 1 に記載の導光部材。

50

【請求項 3】

前記式（1）中、R は、それぞれ独立に、メチル基またはエチル基である、請求項 1 に記載の導光部材。


【請求項 4】

ポリカーボネート樹脂 100 質量部に対し、

式（1）で表される化合物 0.01～1.5 質量部を含む、樹脂組成物であって、

下記式（P）で表される構造を有するフォスファイト化合物の含有量が、前記樹脂組成物の 0 質量%以上 0.001 質量%未満である、導光部材形成用の樹脂組成物。

【化 3】




(1)

10

（式（1）中、R は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素数 1～10 の脂肪族炭化水素基である。）

【化 4】



(P)

20

【請求項 5】

前記式（1）中、R は、それぞれ独立に、無置換の炭素数 1～5 のアルキル基である、請求項 4 に記載の導光部材形成用の樹脂組成物。

【請求項 6】

前記式（1）中、R は、それぞれ独立に、メチル基またはエチル基である、請求項 4 に記載の導光部材形成用の樹脂組成物。

30

40

50