

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
【部門区分】第2部門第1区分  
【発行日】平成19年11月29日(2007.11.29)

【公表番号】特表2007-512956(P2007-512956A)

【公表日】平成19年5月24日(2007.5.24)

【年通号数】公開・登録公報2007-019

【出願番号】特願2006-542860(P2006-542860)

【国際特許分類】

C 0 2 F 1/28 (2006.01)

【F I】

C 0 2 F 1/28 D

【手続補正書】

【提出日】平成19年10月11日(2007.10.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項12

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項12】

銀処理活性炭が、銀および活性炭の組合せ重量に対して0.05%~0.15重量%の銀からなる、請求項11に記載のフィルタ。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項16

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項16】

活性炭、結合剤、および銅粒子を混合し、および上記混合物を金型中に置き、活性炭、結合剤、および銅粒子の混合物を175~205間に加熱し、および活性炭、結合剤、および銅粒子の混合物を30~120ポンド/平方インチ圧力(206~828kPa)にさらす、段階を含む水フィルタを作製するための方法。