

C 09 D 5

Ans.nr.: 0004/85

Indleveret: 02 jan 1985

Løbedag: 02 jan 1985

Alm. tilgængelig: 01 jul 1985

Prioritet: 30 dec 1983 JP 250726/83

\*NIPPON OIL AND FATS CO. LTD.; Tokyo, JP.


Opfinder: Toshiaki \*Matsuo; JP, Hiroshi \*Doi;  
JP.

Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau  
Antibegroningsmaling


# S A M M E N D R A G

4-85

Antibegroningsmaling, der som bæreremiddel indeholder en  
copolymer, der omfatter enheder (a)



hvor  $\text{R}_1$  er hydrogen eller methyl, og  $\text{R}_2$ ,  $\text{R}_3$  og  $\text{R}_4$  hver  
er alkyl med fra 1 til 8 C-atomer eller phenyl, og (b)



hvor  $R_5$  og  $R_6$  hver er hydrogen eller methyl,  $R_7$  er alkyl med fra 1 til 4 C-atomer eller acyl, og  $n$  er et positivt tal fra 1 til 30, hvori den totale vægt af enhed (b) pr. molekyle er mindst 5 vægt% og som yderligere indeholder fra 0 til 80 vægt% ikke-polymert antibegrøningsmiddel.

Ved at variere indholdet af (a) mellem 0,1 og 45 vægt% og af (b) mellem 5 og 99,9 vægt% kan malingens antibegrønningsegenskaber og selvpolerende evne reguleres.

Malingen kan endvidere indeholde andre sædvanlige additiver, pigmenter eller farvestoffer.