



المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia



الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property

براءة اختراع

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية و بموجب أحكام نظام براءات الاختراع و التصميمات التخطيطة للدارات المتكاملة و الأصناف النباتية و النماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/27 و تاريخ 1425/05/29هـ و المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 و تاريخ 1439/10/19هـ ، و لأئحته التنفيذية. يقرر منح :

كوميغانى جينرال ديس اتابليسيمينتس ماكليين
Compagnie Generale des Etablissements Michelin
سينتر ناشونال دى الا ريسيرش سينتيفيكيو
Centre National De La Recherche Scientifique

بتاريخ : 1443/03/20 هـ

الموافق : 2021/10/26 م

براءة اختراع رقم : SA 8839

عن الاختراع المسمى :

نظام حفزى يشتمل على ميتالوسين أرضى نادر

Catalytic System Comprising a Rare-Earth Metallocene

وفق ما هو موضح فى وصف الاختراع المرفق، ولمالك البراءة الحق فى الانتفاع بكامل الحقوق النظامية فى المملكة العربية السعودية خلال فترة سريان الحماية.

الرئيس التنفيذي:

د. عبدالعزيز بن محمد السويلم



[45] تاريخ المنح: 1443/03/20 هـ

الموافق: 2021/10/26 م

براءة اختراع

[19] الهيئة السعودية للملكية الفكرية

[11] رقم البراءة: SA 8839 B1

[86] رقم الطلب الدولي: PCT/EP2016/079200 تاريخ إيداع الطلب الدولي: 2016/11/30 م [87] رقم النشر الدولي: WO 2017/093278 A1 تاريخ النشر الدولي: 2017/06/08 م [51] التصنيف الدولي (IPC): B01J 031/022, C08F 210/002 [56] المراجع: WO 2004035639, EP 1092731 WO 0172852 MIN HYUNG LEE ET AL, "The First Fluorenyl ansa - Yttrocene Complexes: Synthesis, Structures, and Polymerization of Methyl Methacrylate", ORGANOMETALLICS, US, vol. 18, no. 24, JAE-SANG RYU ET AL, "Organolanthanide-Catalyzed Regioselective Intermolecular Hydroamination of Alkenes, Alkynes, Vinylarenes, Di- and Trivinylarenes, and Methylenecyclopropanes. Scope and Mechanistic Comparison to Intramolecular Cyclohydroaminations", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, US, vol. 125, no. 41 الفاحص: بدرية بنت محمد العمري	[21] رقم الطلب: 518391691 [22] تاريخ دخول المرحلة الوطنية: 1439/09/14 هـ الموافق: 2018/05/29 م [30] بيانات الأسبقية: FR 1561629 2015/12/01 م [72] اسم المخترع: ثويليز جولين، بويسون كريستوف [73] مالك البراءة: (1) كومباجنى جينرال ديس اتابليسيميمنتس ميشيلين، (2) سينتر ناشونال دى الا ريسيرش سينتيفيكيو عنوانه: (1) 12 كورس سابلون، 63000 كليرمونت - فيراند، فرنسا، (2) 3-5، رو مايكل انج، 75794 باريس سيديكس 16، فرنسا جنسيته: (1) فرنسية، (2) فرنسية [74] الوكيل: شركة الهدف لخدمات العلامات المحدودة
---	---

بها 6 ذرات كربون carbon atoms، مع إدخال مونومر البيوتاديين butadiene monomer في البوليمر المشترك copolymer في صورة وحدة الترانس-1,4-1,4 unit التي تمثل أكثر من 50 %مول من الفينيل (1) vinyl، (2)، 4،1 والوحدات الحلقية.

عدد عناصر الحماية (15)

[54] اسم الاختراع: نظام حفزي يشتمل على ميتالوسين أرضي نادر

Catalytic System Comprising a Rare-Earth Metallocene

[57] الملخص: يتعلق الاختراع الحالي بنظام حفزي catalytic system يعتمد على الأقل على ميتالوسين metallocene فلز أرضي نادر rare earth metal به، كمركب ترابطي ligand، جزيء يتكون من مجموعتين تم اختيارهما من المجموعة التي تتكون من مجموعات سيكلو بنتا داينيل cyclopentadienyl بها استبدال على الأقل في المواضع 2 و5، مجموعات فلورينيل fluorenyl بها استبدال، مجموعة الفلورينيل التي ليس بها استبدال ومجموعات اندينيل indenyl بها استبدال على الأقل في الموضع 2، والتي يتم توصيلها بواسطة جسر. ويتيح النظام الحفزي إمكانية الحصول على بوليمرات مشتركة من ايثيلين copolymers of ethylene و1,3-بيوتاديين 1,3-butadiene يشتمل على وحدات حلقية cyclic units

نظام حفزي يشتمل على ميتالوسين أرضي نادر

Catalytic System Comprising a Rare-Earth Metallocene

الوصف الكامل

خلفية الاختراع



يتعلق الاختراع الحالي بنظام حفزي catalytic system يشتمل على ميتالوسين metallocene

فلز أرضي نادر مجسر bridged rare earth metal يمكن استخدامه للبلمرة المشتركة copolymerization لأولفينات أحادية هيدروكربون hydrocarbon monoolefins، مثل إيثيلين ethylene، ولدائينات مقترنة conjugated dienes، مثل 1,3-بيوتاديين 1,3-butadiene، أيزوبرين isoprene أو خلائطها.

من المعروف، للبلمرة المشتركة للإيثيلين وللدايين المقترن conjugated diene، استخدام أنظمة حفزية catalytic systems تعتمد على معقدات ميتالوسين metallocene complexes أرضية نادرة.

من أجل هذه الغاية، يتطابق الميتالوسين الموصوف في طلب براءة الاختراع الأوروبية 092 731

1 مع واحدة من الصيغ العامة التالية A أو B:



حيث Ln يمثل معدن من لانتانيد lanthanide، العدد الذري atomic number الذي يمكن أن يتراوح من 57 إلى 71،

حيث X تمثل ذرة هالوجين halogen يمكن أن تكون عبارة عن كلور chlorine، فلور fluorine، بروم bromine أو يود iodine،

حيث Cp₁ و Cp₂ تشمل كل منهما مجموعة سيكلو بنتا داينيل cyclopentadienyl أو فلورينيل fluorenyl يكون بها استبدال أو ليس بها استبدال وحيث P تمثل جسر متوافق مع الصيغة MR₁R₂، حيث M تمثل عنصر من مجموعة IVa من الجدول الدوري للعناصر وحيث R₁ و R₂ تمثل مجموعة ألكيل alkyl تشتمل على ما يتراوح من 1 إلى 20 ذرة كربون carbon atoms.

20

يتم تقديم الميتالوسين الموصوف في طلب براءة الاختراع الدولية 2004035639 نيابة عن


الشركات مقدمة الطلب بواسطة واحدة أو أخرى من الصيغ التالية



حيث Ln يمثل معدن من لانتانيد، العدد الذري الذي يمكن أن يتراوح من 57 إلى 71،
حيث X تمثل ذرة هالوجين يمكن أن تكون عبارة عن كلور، فلور، بروم أو يود، حيث، في الصيغة الأولى، جزيئي مركب ترابطي ligand molecules متطابقين أو مختلفين Cp₁ و Cp₂، يتكون كل منهما من مجموعة فلورينيل fluorenyl يكون بها استبدال أو ليس بها استبدال، يتم توصيلهما بلانتانيد الفلزي المذكور، و

حيث، في الصيغة الثانية، جزيء مركب ترابطي ligand molecule يتكون من مجموعتي فلورينيل Cp₁ و Cp₂ متطابقتين أو مختلفتين يكون بهما استبدال أو ليس بهما استبدال ويتم توصيلهما معا بواسطة جسر P متوافق مع الصيغة MR₁R₂، حيث M تمثل عنصر من مجموعة IVa من الجدول الدوري للعناصر وحيث R₁ و R₂ تمثل مجموعة ألكيل تشتمل على ما يتراوح من 1 إلى 20 ذرة كربون، يتم توصيلها بلانتانيد الفلزي المذكور.

يتطابق الميتالوسين الموصوف في طلب براءة الاختراع الدولية 20070544224 نيابة عن الشركات مقدمة الطلب مع واحدة أو أخرى من الصيغتين التاليتين A و B:



حيث Ln يمثل اللانتانيد المذكور، العدد الذري الذي يتراوح بين 57 و 71 بما في ذلك العديدين،
حيث، في الصيغة A، جزيئي مركب ترابطي متطابقين أو مختلفين Cp₁ و Cp₂، يتكون كل منهما من مجموعة فلورينيل يكون بها استبدال أو ليس بها استبدال، يتم توصيلهما بالانتانيد،
حيث، في الصيغة B، جزيء مركب ترابطي يتكون من مجموعتي فلورينيل Cp₁ و Cp₂ متطابقتين أو مختلفتين يكون بهما استبدال أو ليس بهما استبدال ويتم توصيلهما معا بواسطة جسر P متوافق مع الصيغة MR₁R₂، حيث M تمثل عنصر من مجموعة IVa من الجدول الدوري للعناصر وحيث

R_1 و R_2 ، تكون متطابقتين أو مختلفتين، تمثل مجموعة ألكيل تشتمل على ما يتراوح من 1 إلى 20 ذرة كربون، يتم توصيلها باللانثانيد،


حيث L تمثل فلز قلوي alkali metal منتقى من المجموعة التي تتكون من ليثيوم lithium، صوديوم sodium وبوتاسيوم potassium،

5 حيث N يمثل جزيء من مذيب معقد complexing solvent، مثل إيثر ether،

حيث x تمثل عدد صحيح أو غير صحيح يكون أكبر من 0، و


حيث p تمثل عدد صحيح يساوي 1 أو 2.

B المعقد يكون بصورة مفضلة عبارة عن B' المعقد الذي يتكون من مركبي فلورينيل ترابطيين fluorenyl ligands.



10

يتطابق الميتالوسين الموصوف في طلب براءة الاختراع الدولية 2007054223 مع واحدة أو أخرى من الصيغتين التاليتين C و D:



حيث Ln يمثل اللانثانيد المذكور، العدد الذري الذي يتراوح بين 57 و 71 بما في ذلك العديدين،
15 حيث، في الصيغة A، عندما y تساوي أو أكبر من 1، مركبين ترابطيين متطابقين أو مختلفين Cp_1 و Cp_2 ، إما أن يتكون كل منهما من مجموعة سيكلو بنتا داينيل أو يتكون من مجموعة سيكلو بنتا داينيل أو فلورينيل، يكون بهما استبدال أو ليس بها استبدال، يتم توصيلهما باللانثانيد و، عندما y تساوي 0، يتكون المركبين ترابطيين Cp_1 و Cp_2 على الترتيب من مجموعة سيكلو بنتا داينيل ومن مجموعة فلورينيل، يكون بهما استبدال أو ليس بها استبدال،

20 حيث، في الصيغة B، عندما y تساوي 0، مركبين ترابطيين متطابقين أو مختلفين Cp_1 و Cp_2 ،

يتكون كل منهما من مجموعة منتقاه من مجموعات سيكلو بنتا داينيل وفلورينيل، يكون بها استبدال أو ليس بها استبدال، والتي يتم توصيلها معا بواسطة جسر P متوافق مع الصيغة MR_1R_2 ، حيث M تمثل عنصر من مجموعة IVa من الجدول الدوري للعناصر وحيث R_1 و R_2 ، تكون متطابقتين أو مختلفتين، تمثل مجموعة ألكيل تشتمل على ما يتراوح من 1 إلى 20 ذرة كربون، يتم توصيلهما باللانثانيد، 5

حيث L تمثل فلز قلوي منتقى من المجموعة التي تتكون من ليثيوم، صوديوم وبوتاسيوم، حيث N يمثل جزيء من مذيب معقد، مثل إيثر، حيث x تمثل عدد صحيح أو غير صحيح يكون أكبر من 0، حيث y تمثل عدد صحيح يتساوي أو أكبر من 0، و حيث p تمثل عدد صحيح يساوي 1 أو 2.

10 تكون الأنظمة الحفزية الأخرى التي تعتمد على معقدات أحادي سيكلو بنتا داينيل lanthanide borohydride من نوع لانثانيد بوروهيدريد complexes معروفة تحديدا في المراجع للبلورة المتجانسة homopolymerization لثنائي أولفينات diolefins.

يمكن الإشارة، على سبيل المثال، للمرجع بواسطة D. Barbier-Baudry, O. Blacque, A. Hafid, A. Nyassi, H. Sitzmann and M. Visseaux, *European Journal of Inorganic Chemistry*, 2000, 2333-2336 الذي يذكر معقد وفقا للصيغة $(C_5H(iPr)_4)Ln(BH_4)_2(THF)$ بما في ذلك مركب ترابطي أحادي سيكلو بنتا داينيل monocyclopentadienyl ligand به استبدال بمجموعة أيزو بروبيل isopropyl (iPr)، حيث THF تمثل تترا هيدروفيوران tetrahydrofuran، للبلورة المتجانسة homopolymerization لأيزوبرين أو ستيرين styrene بعد الألكلة alkylation بواسطة محفز مشترك cocatalyst من نوع ليثيوم عضوي organolithium.

20 في الآونة الأخيرة، ناقش المرجع بواسطة F. Bonnet, M. Visseaux, A. Pereira and D. Barbier-Baudry, *Macromolecules*, 2005, 38, 3162-3169 استخدام معقد مشابه وفقا للصيغة $(C_5Me_4(nPr))Nd(BH_4)_2(THF)_2$ بما في ذلك مركب ترابطي أحادي سيكلو بنتا داينيل به استبدال بنتا pentasubstituted monocyclopentadienyl ligand، حيث nPr تمثل مجموعة n-بروبيل n-propyl، للبلورة ترانس-1,4 ذات خصوصية فراغية trans-1,4 stereospecific polymerization، لأيزوبرين بعد الألكلة بواسطة محفز مشترك من نوع ثنائي ألكيل ماغنسيوم dialkylmagnesium.

الوصف العام للاختراع

تكشف وثيقة براءة الاختراع الصينية 256 286 1 عن، محفز بلمرة polymerization catalyst لتخليق بولي ميث أكريلات polymethacrylates، معقد بوروهيدريد ميتالوسين borohydride metallocene complex من لانتانيد يشتمل على جزيء مركب ترابطي يتكون من مجموعة فلورينيل متوافقة مع الصيغة التالية:

$$5 \quad \{(X_1)_2(R_7)(C_5R_1R_2R_3R_4)(C_{13}H_6R_5R_6)MX_2(L)_n\}_m \text{ ، حيث:}$$

X_1 تمثل مجموعة ألكيل بها من 1 إلى 4 C أو مجموعة فينيل phenyl،

X_2 تمثل كلورين Cl ، تترا هيدروبيوبترين Tetrahydrobiopterin (BH_4) ، هيدروجين H، مجموعة

ألكيل بها من 1 إلى 4 ذرات كربون، $N[Si(CH_3)_3]_2$ ، $CH_2[Si(CH_3)_3]$ أو تترا هيدروفيوران،

R_1 ، R_3 و R_4 تمثل H هيدروجين أو شق ميثيل methyl (CH_3) ،

R_2 تمثل H هيدروجين، 10

R_5 و R_6 تمثل H هيدروجين ، مجموعة ألكيل بها من 1 إلى 4 ذرات كربون أو $Si(CH_3)_3$ ، R_7 تمثل

Si سيليكون، C كربون، Ge جيرمانيوم أو Sn تين،

M تمثل لانتانيد، إتريوم yttrium أو سكانديوم scandium،

L تمثل $Si(CH_3)_3$ ، $Li(THF)_4$ ، [ايثر تاجي Y ether crown Y] أو [ايثر تاجي Y]-2،4-

15 حلقة ايبوكسي هكسا [crown ether Y]-2،4- epoxyhexacycle،

n تمثل 0 أو 1 و $m = 1$ أو 2 (إذا كانت $m = 2$ ، $n = 0$)،

Y تكون فلز أحادي التكافؤ monovalent metal.

تعلق مسار البحث الحالي الآخر بمعقدات بوروهيدريد ميتالوسين من مركبات لانتانيد lanthanides

بما في ذلك مركب ترابطي أساسه مجموعتي سيكلو بنتا داينيل. يمكن الإشارة، على سبيل المثال،

20 إلى الدراسات بواسطة S. M. Cendrowski-Guillaume et al., Organometallics, 2000, 19, 5654-

54-60، 36، 2003، Macromolecules، and 5660، التي كشف عن استخدام معقد ميتالوسين هذا،

وفقا للصيغة $(C_5Me_5)_2Sm(BH_4)(THF)$ ، حيث Me تكون مجموعة ميثيل methyl وحيث Sm

تكون سماريوم samarium، لتحفيز البلمرة بفتح الحلقة بشكل خاص ل-ε-كابرولاكتون -ε


caprolactone.

25 يمكن أيضا الإشارة إلى الدراسات بواسطة M. Visseaux et al., Journal of Organometallic

Chemistry، 691، (2006)، pages 86-92، التي كشفت عن أن الميتالوسين $Cp^*_2Nd(BH_4)(THF)$

، مع Cp^* يمثل C_5Me_5 ، عند استخدامه في توليفة مع بيوتيل ايثيل ماغنسيوم butylethylmagnesium، حتى في وجود كمية زادة من تترا هيدروفيوران، يُشكل محفز نشط للغاية للايثيلين ويجعل من الممكن، في وجود كمية متكافئة من بيوتيل ايثيل ماغنسيوم، بلمرة ترانس-1، 4 ذات خصوصية فراغية لأيزوبرين.

5 في الآونة الأخيرة، في طلبات براءات الاختراع الأوروبية 2 017 280 و 2 463 313، يتم الكشف عن شبه ميتالوسينات غير مجسرة non-bridged hemi- metallocenes أو ميتالوسينات من مركبات لانتانيد metallocenes of lanthanides يمكن استخدامها للبللمرة المشتركة دايينات مع فينيل مونومرات vinyl monomers، مثل ستيرين أو أولفينات olefins. وتذطوي بنيات هذه المركبات على مركبات ترابطية "اندين indene"، تتطوي المحفزات catalysts على نظام تنشيط activation system بمكونين يتكون من زوج من الأيونات ions ومن الكيل ألومنيوم alkylaluminium. بينما تُظهر البوليمرات المشتركة copolymers من بيوتاديين butadiene وايثيلين الموصوفة في طلبات براءة الاختراع هذه محتويات ايثيلين منخفضة وتكون وحدات البيوتاديين بصورة أساسية في صورة سيس-1،4. وتكون بنيات شبه الميتالوسينات أو مركبات الميتالوسين كما يلي، على الترتيب E1، E2، E3:



بالنسبة للبنية E1، M تمثل فلز لانتانيد، أو Sc أو Y؛ Cp^R تمثل مجموعة اندينيل indenyl بها استبدال أو ليس بها استبدال؛ $R^a - R^f$ تمثل H أو مجموعة ألكيل من 1 إلى 3 ذرات كربون؛ L تمثل قاعدة لويس محايدة neutral Lewis base؛ و w يمثل عدد صحيح يتراوح من 0 إلى 3.

بالنسبة للبنية E2، M تمثل فلز لانتانيد، Sc أو Y؛ X' تمثل ذرة هيدروجين hydrogen أو هالوجين، مجموعة ألكوكسيد alkoxide، مجموعة ثيولات thiolate، مجموعة أميد amide، مجموعة سيليل silyl أو مجموعة هيدروكربون من 1 إلى 20 ذرة كربون؛ Cp^R تمثل مجموعة اندينيل بها استبدال أو ليس بها استبدال؛ L تمثل قاعدة لويس محايدة؛ و w يمثل عدد صحيح يتراوح من 0 إلى 3.

بالنسبة للبنية E3، M تمثل فلز لانتانيد، Sc أو Y؛ $Cp^{R'}$ يمثل سيكلو بنتا داينيل، اندينيل أو مجموعة فلورينيل؛ L تمثل قاعدة لويس محايدة؛ $[B]^-$ يمثل أنيون غير منسق non-coordinated anion؛ X تمثل ذرة هيدروجين أو هالوجين، مجموعة ألكوكسيد، مجموعة ثيولات، مجموعة أميد، مجموعة سيليل أو مجموعة هيدروكربون من 1 إلى 20 ذرة كربون؛ و w يمثل عدد صحيح يتراوح من 0 إلى 3.

حتى الآن، لا تكون الأنظمة الحفزية التي تشتمل على ميتالوسين فلز أرضي نادر مجسر التي تجعل من الممكن تخليق بوليمر مشترك copolymer من إيثيلين و 1،3-بيوتاديين يشتمل على وحدات حلقية cyclic units بها 6 ذرات كربون، مع إدخال مونومر البيوتاديين butadiene monomer في البوليمر المشترك في صورة وحدة الترانس-1،4 التي تمثل أكثر من 50 % مول من الفينيل (1،2)، 1،4 والوحدات الحلقية، معروفة.

اكتشفت الشركات مقدمة الطلب، التي تواصل جهودها في تطوير أنظمة حفزية للبلمرة المشتركة لأولفينات أحادية هيدروكربون، مثل إيثيلين أو α - أولفينات أحادية α -monoolefins، ودائينات مقترنة، مثل 1،3-بيوتاديين، نظام حفزي جديد يشتمل على محفز ميتالوسين مجسر bridged metallocene catalyst ومحفز مشترك، مركب عضوي فلزي organometallic compound، الذي ينتج عنه تخليق البوليمر المشترك من إيثيلين و 1،3-بيوتاديين يشتمل على وحدات حلقية بها 6 ذرات كربون، مع إدخال مونومر البيوتاديين في البوليمر المشترك في صورة وحدة الترانس-1،4 التي تمثل أكثر من 50 % مول من الفينيل (1،2)، 1،4 والوحدات الحلقية.

بالتالي، موضوع بحث أول من الاختراع يتمثل في نظام حفزي يعتمد على الأقل:

• على ميتالوسين وفقاً للصيغة (I)

• على مركب عضوي فلزي كمحفز مشترك منتقى من المجموعة التي تتكون من مركبات ألكيل ماغنسيوم alkylmagnesium compounds، مركبات ألكيل ليثيوم alkyllithium compounds، كواشف Grignard reagents و خلائط من مركبات ألكيل ليثيوم ومركبات ألكيل ألومنيوم،



Met - تمثل ذرة من فلز أرضي نادر rare earth metal،

- الرمز G يمثل ذرة هالوجين منتقاه من كلور، يود وبروم، أو مركب ترابطي أحادي التكافؤ منتقى

من مجموعة تترا هيدروبيوبترين بوروهيدريد، مجموعات أميد، مجموعات ألكيل ومجموعات سيليل ألكيل silylalkyl،

- L تمثل جزيء من مذيب معقد،

- x، يمثل أو لا يمثل عدد صحيح، يكون أكبر من أو يساوي 0،

5 - p، يمثل عدد صحيح، يساوي 1 أو 2،

- Cp₁ و Cp₂، تكون متطابقتين أو مختلفتين، يتم اختيارهما من المجموعة التي تتكون من مجموعات

سيكلو بنتا داينيل بها استبدال على الأقل في المواضع 2 و 5، مجموعات فلورينيل بها استبدال،

ليس مجموعات فلورينيل بها استبدال ومجموعات اندينيل بها استبدال على الأقل في الموضع 2،

- مجموعات الاستبدال في المواضع 2 و 5 من مجموعات سيكلو بنتا داينيل ومجموعة الاستبدال

10 في الموضع 2 من مجموعات الاندينيل تكون عبارة عن مركبات الألكيل alkyls أو مركبات الأريل

aryls،

- P تمثل مجموعة تجسر Cp₁ و Cp₂ وتتطابق مع الصيغة MR₁R₂، مع M تمثل ذرة Si سيليكون

أو C كربون ومع R₁ و R₂، تكون متطابقة أو مختلفة، تمثل مجموعة ألكيل،

- بشرط أن، إذا كانت Cp₁ عبارة عن مجموعة فلورينيل ليس بها استبدال، تكون Cp₂ بخلاف

15 مجموعة فلورينيل ليس بها استبدال، يُفضل بخلاف مجموعة فلورينيل ليس بها استبدال وبخلاف

مجموعة فلورينيل بها استبدال.

موضوع بحث آخر للاختراع يتمثل في عملية لتحضير بوليمر مشترك تشتمل على البلمرة المشتركة

لخليط من مونومرات من ايثيلين ومن داينين مقترن في وجود النظام الحفزي وفقا للاختراع.

يتعلق الاختراع أيضا بالميتالوسين وفقا للصيغة (I).

20 الوصف التفصيلي:

يتم فهم التعبير "أساسه" المستخدم لتحديد المكونات الأساسية للنظام الحفزي على أنه يعني

خليط من هذه المكونات الأساسية، أو ناتج تفاعل جزء أو جميع هذه المكونات الأساسية مع بعضها

البعض.

يكون للميتالوسين، واحد من المكونات الأساسية للنظام الحفزي وفقا للاختراع، الخصائص الأساسية

25 للموافق مع الصيغة (I):




- Met - تمثل ذرة من فلز أرضي نادر،
- الرمز G يمثل ذرة هالوجين منتقاه من كلور، يود وبروم، أو مركب ترابطي أحادي التكافؤ منتقى من مجموعة تترا هيدروبيوبترين بوروهيدريد، مجموعات أميد، مجموعات ألكيل ومجموعات سيليل ألكيل،
- 5 - L تمثل جزيء من مذيب معقد،
- x، يمثل أو لا يمثل عدد صحيح، يكون أكبر من أو يساوي 0،
- p، يمثل عدد صحيح، يساوي 1 أو 2،
- Cp_1 و Cp_2 ، تكون متطابقتين أو مختلفتين، يتم اختيارهما من المجموعة التي تتكون من مجموعات سيكلو بنتا داينيل بها استبدال على الأقل في المواضع 2 و 5، مجموعات فلورينيل بها استبدال،
- 10 مجموعة الفلورينيل التي ليس بها استبدال ومجموعات اندينيل بها استبدال على الأقل في الموضع 2،
- مجموعات الاستبدال في المواضع 2 و 5 من مجموعات سيكلو بنتا داينيل ومجموعة الاستبدال في الموضع 2 من مجموعات الاندينيل تكون عبارة عن مركبات الألكيل أو مركبات الأريل،
- P تمثل مجموعة تجسر Cp_1 و Cp_2 وتتطابق مع الصيغة MR_1R_2 ، مع M تمثل ذرة سيليكون
- 15 Si أو C كربون، ومع R_1 و R_2 ، تكون متطابقة أو مختلفة، تمثل مجموعة ألكيل،
- بشرط أن، إذا كانت Cp_1 عبارة عن مجموعة فلورينيل ليس بها استبدال، تكون Cp_2 بخلاف مجموعة فلورينيل ليس بها استبدال، يُفضل بخلاف مجموعة فلورينيل ليس بها استبدال وبخلاف مجموعة فلورينيل بها استبدال.
- في طلب براءة الاختراع الحالي، يتم فهم أن ميتالوسين يُقصد به معقد عضوي فلزي organometallic
- 20 complex، الفلز الذي يتم ربطه، في حالة إذا كان فلز أرضي نادر، بجزيء مركب ترابطي يتكون من مجموعتي Cp_1 و Cp_2 متصلتين معا بواسطة جسر P، حيث تكون مجموعات Cp_1 ، Cp_2 و P على النحو المعرف وفقا لأحد تجسيديات الاختراع. ويجب تذكر أن الفلزات الأرضية النادرة rare earth metals تشير إلى العناصر سكانيديوم، إيتريوم ومركبات اللانثانيد، العدد الذري الذي يتراوح من 57 إلى 71.
- 25 في الصيغة (I)، يتم توصيل ذرة فلز أرضي نادر بجزيء مركب ترابطي يتكون من مجموعتي Cp_1 و Cp_2 متصلتين معا بواسطة الجسر P. بصورة مفضلة، تحتوي مجموعات Cp_1 و Cp_2 على 9 ذرات

كربون على الأقل.


يمكن الإشارة، مثل مجموعات سيكلو بنتا داينيل وفلورينيل واندينيل بها استبدال لاستخدام متطلبات الاختراع، من تلك الشقوق التي بها استبدال بألكيل يُفضل بها من 1 إلى 6 ذرات كربون، مثل ميثيل، أو شقوق الأريل aryl radicals يُفضل التي بها من 6 إلى 12 ذرة كربون، مثل فينيل. ويتم أيضا توجيه اختيار الشقوق بواسطة قابلية الوصول إلى الجزيئات المناظرة، التي تمثل سيكلو بنتا داينينات بها استبدال substituted cyclopentadienes، فلورينات fluorenes واندينينات indenenes، حيث تكون الأخيرة متوفرة تجاريا أو يمكن تخليقها بسهولة.

في طلب براءة الاختراع الحالي، في حالة مجموعة سيكلو بنتا داينيل، يشير الموضع 2 (أو 5) إلى موضع ذرة الكربون بجوار ذرة الكربون التي يتم إلحاق الجسر P بها، على النحو الممثل في المخطط أدناه.




تتم الإشارة بصورة أكثر تحديدا، كمجموعة سيكلو بنتا داينيل بها استبدال على الأقل في المواضع 2 و 5، إلى مجموعة 2,3,4,5-تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل 2,3,4,5-tetramethylcyclopentadienyl، المعروفة أيضا كمجموعة تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل 2,3,4,5-tetramethylcyclopentadienyl.

في حالة مجموعة الاندينيل، يشير الموضع 2 إلى موضع ذرة الكربون بجوار ذرة الكربون التي يتم إلحاق الجسر P بها، على النحو الممثل في المخطط أدناه.



تتم الإشارة بصورة أكثر تحديداً، كمجموعات اندينيل بها استبدال على الأقل في الموضع 2، إلى 2-ميثيل اندينيل 2-methylindenyl أو 2-فينيل اندينيل 2-phenylindenyl.

تتم الإشارة بصورة أكثر تحديداً، كمجموعات فلورينيل بها استبدال، إلى مجموعات 2،7-داي (t)-بيوتيل (t)-بيوتيل 2,7-di(tert-butyl)fluorenyl و 3،6-داي (t)-بيوتيل 3,6-di(tert-butyl)fluorenyl. بينما تشير المواضع 2، 3، 6 و 7 على الترتيب إلى مواضع ذرات الكربون من الحلقات على النحو الممثل في المخطط أدناه، الموضع 9 ال متوافق مع ذرة الكربون التي يتم إلحاق الجسر P بها.



وفقا لتجسيد واحد من الاختراع، Cp_1 تمثل مجموعة اندينيل بها استبدال على الأقل في الموضع 2، يُفضل بميثيل أو فينيل، مثل 2-ميثيل اندينيل أو 2-فينيل اندينيل. 10

وفقا لتجسيد آخر من الاختراع، Cp_1 تمثل مجموعة سيكلو بنتا داينيل بها استبدال على الأقل في المواضع 2 و 5، يُفضل بميثيل، مثل تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل.

عندما Cp_1 تمثل مجموعة فلورينيل ليس بها استبدال، ويجب تذكر أن، وفقا للاختراع، تكون Cp_2 بخلاف مجموعة فلورينيل ليس بها استبدال. بعبارة أخرى، لا تمثل Cp_2 مجموعة الفلورينيل وفقا للصيغة $C_{13}H_8$. لا يزال بشكل أفضل، عندما Cp_1 تمثل مجموعة فلورينيل ليس بها استبدال، لا يمكن أن تكون Cp_2 عبارة عن مجموعة فلورينيل ليس بها استبدال ولا مجموعة فلورينيل بها استبدال.

وفقا للتجسيديات المحددة من الاختراع الذي فيه Cp_1 تمثل مجموعة سيكلو بنتا داينيل بها استبدال على الأقل في المواضع 2 و 5، مثل تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل، أو أيضا مجموعة اندينيل بها استبدال على الأقل في الموضع 2، مثل 2-ميثيل اندينيل أو 2-فينيل اندينيل، Cp_2 يمثل بصورة مفضلة مجموعة فلورينيل بها استبدال أو ليس بها استبدال، بصورة أكثر تفضيلا مجموعة فلورينيل ليس بها استبدال. 15

وفقا لتجسيد آخر من الاختراع، Cp_1 و Cp_2 ، تكون متطابقتين أو مختلفتين، تمثل كل منهما مجموعة

اندينيل بها استبدال على الأقل في الموضع 2، يُفضل بميثيل أو فينيل، مثل 2-ميثيل اندينيل أو 2-فينيل اندينيل، بصورة أكثر تفضيلاً بميثيل، مثل 2-ميثيل اندينيل.

يمكن أن تكون مجموعات الأמיד للاستخدام كمركب ترابطي أحادي التكافؤ وفقاً للصيغة $N(SiR^3R^4R^5)$ مع R^3 ، R^4 و R^5 ، تكون متطابقة أو مختلفة، تمثل ألكيل يُفضل بها من 1 إلى 6 ذرات كربون. يمكن الإشارة على وجه التحديد إلى مجموعة الأמיד $N(SiMe_3)_2$.

يمكن الإشارة، كمجموعات ألكيل للاستخدام كمركب ترابطي أحادي التكافؤ، إلى تلك التي بها من 1 إلى 6 ذرات كربون، تحديداً مجموعة الميثيل.

يمكن أن تكون مجموعات سيليل الألكيل للاستخدام كمركب ترابطي أحادي التكافؤ وفقاً للصيغة $C(R^6)_n(SiR^7R^8R^9)_{(3-n)}$ مع R^6 تمثل ذرة هيدروجين أو مجموعة ألكيل، مع R^7 ، R^8 و R^9 ، تكون متطابقة أو مختلفة، تمثل ألكيل يُفضل بها من 1 إلى 6 ذرات كربون، مثل ميثيل، ومع n تتراوح من 1 إلى 2. يمكن الإشارة على وجه التحديد إلى مجموعات سيليل الألكيل $CH(SiMe_3)_2$ أو CH_2SiMe_3 .

يمكن الإشارة، كمذيب معقد، لايثرات ethers، يُفضل داي إيثيل إيثر وتترا هيدروفيوران، بصورة أكثر تفضيلاً تترا هيدروفيوران.

15 يمكن الإشارة، كمجموعات ألكيل R^1 و R^2 تشكل الجسر P، لتلك التي تحتوي على ما يتراوح من 1 إلى 20 ذرة كربون. بينما الجسور CR^1R^2 أو SiR^1R^2 ، التي تكون فيها مجموعات الألكيل R^1 و R^2 متطابقة، يُفضل ميثيل، تكون مناسبة بشكل محدد للغاية.


وفقاً لتجسيد مفضل من الاختراع، الرمز G يمثل بصورة مفضلة Cl كلورين أو تترا هيدروبيوبترين. وفقاً لتجسيد آخر مفضل من الاختراع، الرمز فلز أرضي نادر يمثل ذرة لانتانيد، العدد الذري الذي يتراوح من 57 إلى 71، يُفضل ذرة نيوديميوم neodymium (Nd).

لا يزال وفقاً لتجسيد آخر مفضل من الاختراع، x تساوي 0 أو 1.

يمكن أن يكون الميتالوسين في صورة مسحوق متبلر أو غير متبلر، أو أيضاً في صورة بلورات أحادية monocrystals. كما يمكن توفير الميتالوسين في صورة مونومرية أو ديمرية، وتعتمد هذه الصور على طريقة تحضير الميتالوسين. كما يمكن تحضير الميتالوسين بصورة تقليدية بواسطة عملية مناظرة لتلك الموصوفة في الوثائق الأوروبية 1 092 731، 2007054223 و 2007054224، تحديداً بواسطة التفاعل، تحت ظروف خاملة ولامائية، لملح فلز قلوي من المركب

الترابطي مع ملح فلز أرضي نادر، مثل هاليد halide أو بوروهيدريد فلز أرضي نادر، في مذيب مناسب، مثل إيثر، على سبيل المثال داي إيثر diethyl ether أو تتر هيدروفيوران، أو أي مذيب آخر معروف لشخص متمرس في المجال. بعد التفاعل، يتم فصل الميتالوسين من منتجات التفاعل الثانوية reaction byproducts بواسطة التقنيات المعروفة لأحد المتمرسين في المجال، مثل الترشيح أو الترسيب من مذيب ثان. في النهاية، يتم تجفيف الميتالوسين وعزله في صورة المادة الصلبة.

بصورة مفضلة، يكون الميتالوسين وفقا للصيغة A1، A2 أو A3، التي فيه الرمز 2-Me-Ind يمثل مجموعة التترا ميثيل C₅Me₄؛ يمثل مجموعة التترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل tetramethylcyclopentadienyl؛ الرمز Flu يمثل مجموعة الفلورينيل C₁₃H₈ p، fluorenyl group C₁₃H₈ يساوي 1 أو 2.



يكون المكون الأساسي الآخر للنظام الحفزي وفقا للاختراع عبارة عن المحفز المشترك، مركب عضوي فلزي منتقى من المجموعة التي تتكون من مركبات ألكيل ماغنسيوم، مركبات ألكيل ليشيوم، كواشف Grignard وخلات من مركبات ألكيل ليشيوم ومركبات ألكيل ألومنيوم.

المحفز المشترك يكون بصورة مفضلة عبارة عن مركب ألكيل ماغنسيوم، بصورة أكثر تفضيلا بيوتيل أوكثيل الماغنسيوم butyloctylmagnesium.

وفقا لأحد تجسيديات الاختراع، تدرج النسبة المولية للمحفز المشترك إلى الفلز فلز أرضي نادر بصورة مفضلة ضمن نطاق يمتد من 1 إلى 100، بصورة أكثر تفضيلا تكون أكبر من أو يساوي 1 وأقل من 10. يكون نطاق القيم الذي تمتد من 1 إلى أقل من 10 أكثر تفضيلا تحديدا للحصول على بوليمرات مشتركة من الكتل المولية molar masses العالية.

بصورة نمطية، يتم تحضير النظام الحفزي بواسطة تفاعل الميتالوسين مع المحفز المشترك. وتتطابق هذه المرحلة مع التنشيط، المعروف بصورة شائعة أيضا كأكلة، للميتالوسين. بصفة عامة، يحدث

تنشيط الميتالوسين في وجود مذيب هيدروكربون أليفاتي أو عطري. لهذا السبب، يُفضل أن يشتمل النظام الحفزي على مذيب هيدروكربون أليفاتي aliphatic hydrocarbon solvent، مثل سيكلو هكسان cyclohexane أو ميثيل سيكلو هكسان methylcyclohexane، أو مذيب هيدروكربون عطري aromatic hydrocarbon solvent، مثل تولوين toluene. ويحدث التنشيط بصفة عامة عند درجة حرارة تتراوح من 20 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية، لفترة زمنية تتراوح بين 5 و 60 دقيقة.

مثل أي عملية تخليقي يتم إجرائها في وجود مركب عضوي فلزي، يتم تحضير النظام الحفزي في ظل ظرف لامائية تحت جو خامل. بصورة نمطية، يتم إجرائها بدءاً من مركبات لامائية anhydrous compounds، بما في ذلك المذيبات، وتحت نيتروجين nitrogen أو أرجون argon لامائي، يُفضل مع التقليب.

وفقاً لتجسيد محدد من الاختراع، يتم إجراء عملية تنشيط الميتالوسين في الموقع في وسط البلمرة الذي يحتوي على خليط المونومر الذي يتم بلمرته، تحديداً المونومر خليط من إيثيلين ودايين مقترن. ومن المعروف بعد ذلك أنه يتم تكوين النظام الحفزي في الموقع في وسط البلمرة polymerization medium. بالنسبة للبلمرة المشتركة في وجود مذيب، يحدث تنشيط الميتالوسين في وجود خليط المونومر تتم بلمرته ومذيب البلمرة polymerization solvent.

يتمثل موضوع بحث آخر للاختراع في عملية لتحضير بوليمر مشترك تشتمل على البلمرة المشتركة لخليط مونومر من إيثيلين ودايين مقترن في وجود النظام الحفزي وفقاً للاختراع.

يمكن استخدام النظام الحفزي وفقاً للاختراع في البلمرة المشتركة لخليط من مونومرات من إيثيلين ومن دايين مقترن، تحديداً 1,3-دايين 1,3-diene، يُفضل 1,3-بيوتاديين، أيزوبرين أو خلائطها، بصورة أكثر تفضيلاً 1,3-بيوتاديين. ويتم إجراء عملية البلمرة يكون بصورة مفضلة في محلول، باستمرار أو على دفعات. ويمكن أن يكون المذيب البلمرة عبارة عن مذيب هيدروكربون عطري أو أليفاتي.


يمكن الإشارة، على سبيل المثال لمذيب بلمرة، من تولوين، ميثيل سيكلو هكسان أو سيكلو هكسان. يقوم أحد المتمرسين في المجال بضبط ظروف البلمرة المشتركة من أجل تحقيق البنية المجهرية والبنية الضخمة المرغوبة للبوليمر المشترك الذي تم تخليقه. تحديداً، يقوم بضبط تركيزات كل من الكواشف (المكونات الأساسية للنظام الحفزي، مونومرات، وسيلة إيقاف)، وفقاً للمعدات (الأجهزة، المفاعلات reactors) المستخدمة لتنفيذ البلمرة المشتركة. وكما هو معروف لأحد المتمرسين في المجال، تحدث البلمرة المشتركة ومعالجة المونومرات، للنظام الحفزي

ولمذيب (مذيبات) البلمرة في ظل ظروف لامائية وتحت جو خامل. وتتراوح درجة حرارة البلمرة المشتركة بصفة عامة ضمن نطاق يمتد من -20 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية، يُفضل من 50 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية. ويمكن إجراء عملية البلمرة المشتركة تحت ضغط، تحديدا ضغط متنوع، يُفضل أن يتراوح من 0.1 ميغا باسكال (1 بار) إلى 5 ميغا باسكال (50 بار).

5 يمكن إيقاف البلمرة المشتركة بواسطة إضافة مركب يحمل بروتون حمضي acidic proton (وسيلة إيقاف) أو بواسطة تبريد وسط البلمرة. كما يمكن استعادة البوليمر المشترك وفقا للتقنيات التقليدية المعروفة لأحد المتمرسين في المجال، مثل، على سبيل المثال، بواسطة ترسيب، تبخير المذيب تحت ضغط منخفض أو بواسطة النزاع البخار steam stripping.

تجعل العملية وفقا للاختراع من الممكن الحصول على بوليمرات مشتركة ذات متوسط أوزان جزيئية average molecular weights مرتفعة نسبيا، (Mn)، تحديدا تبلغ أكبر من 30000، بصورة أكثر تحديدا تبلغ أكبر من أو يساوي 50000، بالفعل حتى أكبر من أو يساوي 200000. على سبيل المثال، يمكن الحصول على البوليمرات المشتركة ذات متوسط أوزان جزيئية يبلغ على الأقل 50000 (بمعنى، أكبر من أو يساوي 50000) بنسبة مولارية (محفز مشترك/فلز أرضي نادر فلزي) تبلغ أقل من أو تساوي 5؛ تلك التي لها متوسط أوزان جزيئية يبلغ على الأقل 200000 (بمعنى، أكبر من أو يساوي 200000) بنسبة مولارية (محفز مشترك/فلز أرضي نادر فلزي) تبلغ أقل من أو تساوي 2 وتخت ضغط بلمرة يبلغ على الأقل 0.8 ميغا باسكال (8 بار).

تشتمل البوليمرات المشتركة من ايثيلين و 1,3-بيوتاديين التي يمكن الحصول عليها بواسطة العملية وفقا للاختراع على وحدات 1,2-سيكلو هكسان دايبيل 1,2-cyclohexanediyl وتتميز بمحتوى مولاري من وحدات ترانس-1,4 units 1,4-trans يمثل أكثر من 50% من 1,3-بيوتاديين متضمن في سلسلة البوليمر المشترك copolymer chain. بعبارة أخرى، يتم تضمين أكثر من نصف 1,3-بيوتاديين يتم إدخاله في سلسلة البوليمر المشترك في صورة وحدة الترانس-1,4 unit 1,4-trans. تتطابق وحدة 1,2-سيكلو هكسان دايبيل مع الصيغة التالية (II)؛ وحدة الفينيل مع الصيغة -CH₂-CH=CH-CH₂- وتكون وحدة الترانس-1,4-CH(CH=CH₂)- مع الصيغة -CH₂-CH=CH-CH₂- وتكون وحدة الترانس-1,4-CH(CH=CH₂)- عبارة عن وحدة 1,4 في هيئة ترانس الخاصة بها.



(iii)

تشير الدرجة المولارية لتضمنين 1،3-بيوتاديين في سلسلة البوليمر المشترك إلى نسبة عدد مولات 1،3-بيوتاديين المدرجة في سلسلة البوليمر المشترك إلى مجموع مولات 1،3-بيوتاديين وإيثيلين المدرجة في سلسلة البوليمر المشترك.

5 يتم تمييز البوليمرات المشتركة من إيثيلين وبيوتاديين وفقا للاختراع بواسطة درجة مولارية لتضمنين 1،3-بيوتاديين في سلسلة البوليمر المشترك تتراوح من 11.5 % مول إلى 35 % مول، يُفضل من 20 % مول إلى 25 % مول، من المعروف أنها تتراوح من 10 % مول إلى 40 % مول، يُفضل من 20 % مول إلى 35 % مول، من 1،3-بيوتاديين متضمن يكون في صورة وحدات فينيل ومن وحدات 1،2-سيكلو هكسان دايل.

10 بصورة مفضلة، يكون أقل من 0.5 % مول من 1،3-بيوتاديين متضمن في صورة وحدة سيس-1،4 في البوليمرات المشتركة من إيثيلين و 1،3-بيوتاديين محدد وفقا لأحد تجسيديات الاختراع، تكون وحدة سيس-1،4 عبارة عن وحدة 1،4 في هيئة سيس الخاصة بها.

على نحو مفيد، تُظهر البوليمرات المشتركة وفقا للاختراع كذلك مؤشر تشتية بوليميرية polydispersity index (PI) يكون أقل من 3.5 وبصورة أكثر فائدة أقل من أو يساوي 2.5.

15 تُظهر البوليمرات المشتركة وفقا للاختراع بصورة مفضلة درجة حرارة التحول الزجاجي glass transition (Tg) التي تكون أقل من -10 درجة مئوية. بصورة أكثر تحديدا، يمكن أن تُظهر هذه البوليمرات المشتركة، على سبيل المثال، درجة حرارة التحول الزجاجي تتراوح بين -20 درجة مئوية و-50 درجة مئوية. ويتم قياس درجة حرارة التحول الزجاجي هذه في الوصف الحالي بواسطة تقنية القياس الحراري بالمسح التفاضلي differential scanning calorimetry (DSC). بصورة أكثر

20 تحديدا، تم إجراء هذه التحليلات على المقياس الحراري Setaram 131 Setaram 131 calorimeter. وتم إخضاع العينات لارتفاعين في درجة الحرارة من -100 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية بمعدل 10 درجة مئوية/دقيقة. كما استُخدمت البيانات من ارتفاع درجة الحرارة الثاني لتحديد الخواء الحرارية للبوليمرات.

سيتم إدراك الخصائص المذكورة أعلاه للاختراع الحالي، وغيرها أيضا، بشكل أفضل عند قراءة الوصف التالي للعديد من التجسيديات التمثيلية من الاختراع، المعطاه على سبيل التوضيح وبدون تقييد.

II. التجسيديات التوضيحية للاختراع

5 بالنسبة لجميع الأمثلة التالية، تم تنفيذ الإجراء تحت أرجون وتم تجفيف المذيبات المستخدمة مقدما بواسطة التفاعل مع الصوديوم بعد التقطير، أو على منخل جزيئي 3 molecular sieve أنجستروم أثناء الغسل بالأرجون.

تم تحليل جميع معقدات الميتالوسين التي تم تخليقها أدناه بواسطة ^1H NMR في d_5 ، d_8 -THF - بيريدين d_5 - pyridine أو d_2 -داي كلورو ميثان d_2 -dichloromethane عند درجة حرارة تبلغ 22 درجة مئوية باستخدام جهاز قياس الطيف Bruker DRX 300 spectrometer بتردد يبلغ 300 ميغا هرتز. 10 تم تحديد البنية المجهرية microstructure لكل بوليمر مشترك تم الحصول عليه في هذه الأمثلة بواسطة تقنيات ^1H NMR و ^{13}C NMR (انظر الملحق 3).

ثانيا-1) تخليق الميتالوسين وفقا للصيغة A1: $[\text{Me}_2\text{Si}(2\text{-Me-C}_9\text{H}_5)(\text{C}_{13}\text{H}_8)\text{NdCl}]_p$:

ثانيا-1أ) تخليق المركب $\text{Me}_2\text{Si}(2\text{-Me-C}_9\text{H}_6)(\text{C}_{13}\text{H}_9)$:

15 تمت إذابة 1.07 جرام من $\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_{13}\text{H}_9)\text{Cl}$ (4.1 ملي مول) في 50 مل من داي إيثيل إيثر. وتتم إضافة هذا المحلول إلى معلق يحتوي على 0.53 جرام من $[2\text{-Me-C}_9\text{H}_6][\text{Li}]$ (4.1 ملي مول) في 25 مل من داي إيثيل إيثر (Et_2O) . ويتم تقليب الخليط عند درجة الحرارة المحيطة لمدة 12 ساعة وبعد ذلك عند ارتجاع لمدة ساعتين. كما يتم ترشيح المعلق suspension بشكل لاحق ويتم تبخير ناتج الترشيح filtrate. ويتم غسل المادة الصلبة التي تم الحصول عليها في ظروف باردة مرتين باستخدام 15 مل من هبتان ويتم بعد ذلك تجفيفها تحت 20 وسط مفرغ. بالتالي يتم استعادة 1.07 جرام من مسحوق بلون بيج. الحصيلة = 72%.

^1H NMR (d_2 -dichloromethane, 22°C): $\delta = -0.42$ ppm (s, 3H, $\text{Si}(\text{CH}_3)_2$), -0.44 ppm (s, $\text{Si}(\text{CH}_3)_2$), 2.23 ppm (s, 3H, $\text{CH}_3\text{-C}_9\text{H}_6$), 3.76 ppm (s, ^1H , Si-CH of (2-(CH_3)- 3H, C_9H_6)), 4.26 ppm (s, ^1H , Si-CH of (C_{13}H_9)), 7.3 to 7.9 ppm (m, 13H, aromatic protons of C_9H_6 and C_{13}H_9). 25

ثانيا-1.ب) تخليق المركب $\text{Me}_2\text{Si}(2\text{-Me-C}_9\text{H}_5)(\text{C}_{13}\text{H}_8)\text{Li}_2$:

تمت إذابة 1.0 جرام من $\text{Me}_2\text{Si}(2\text{-Me-C}_9\text{H}_6)(\text{C}_{13}\text{H}_9)$ (2.8 ملي مول) في 50 مل من داي إيثيل إيثر. ويتم تبريد المحلول 0 درجة مئوية وبعد ذلك يتم تشغيل 3.5 مل من 1.6 مولار من BuLi. بعد العودة إلى درجة الحرارة المحيطة، يتم تقليب المعلق لمدة 12 ساعة. ويتم فصل المادة الصلبة من المحلول بالترسيب ويتم بعد ذلك تجفيفها تحت وسط مفرغ. بالتالي يتم عزل 0.6 جرام من مسحوق أصفر. 5

^1H NMR (d_8 -THF, 22°C): δ = 0.80 ppm (s, 6H, $\text{Si}(\text{CH}_3)_2$), 2.48 ppm (s, 3H, $(\text{CH}_3)\text{-C}_9\text{H}_5$), 5.85 ppm (s, ^1H , $(\text{CH}_3)\text{-C}_9\text{H}_5$), 6.4 to 7.9 ppm (m, aromatic protons of C_9H_5 and C_{13}H_8).

ثانياً-1.ج) تخليق الميتالوسين وفقاً للصيغة A1: $[\text{Me}_2\text{Si}(2\text{-Me-C}_9\text{H}_5)(\text{C}_{13}\text{H}_8)\text{NdCl}]_p$

تمت إذابة 0.6 جرام من $[\text{Me}_2\text{Si}(2\text{-Me-C}_9\text{H}_5)(\text{C}_{13}\text{H}_8)]\text{Li}_2$ (0.8 ملي مول) في 20 مل من تترا هيدروفيوران. ويتم وضع هذا المحلول على محلول يحتوي على 0.31 جرام من $\text{NdCl}_3(\text{THF})_2$ (0.8 ملي مول) وبعد ذلك يتم تقليب الخليط عند درجة الحرارة المحيطة لمدة 60 ساعة. كما يتم تبخير المذيب ويؤخذ المتبقي بعد ذلك في تولوين. بعد ترشيح، تبخير ناتج الترشيح والتجفيف تحت وسط مفرغ، يتم تجميع 0.7 جرام من مسحوق أخضر. ويكون الميتالوسين في صورة المونومر (p يساوي 1) أو صورة الدايمر dimer (p يساوي 2). 15

التحليلات العنصرية Elemental analyses: $\text{C} \% = 56.35$ و $\text{H} \% = 5.87$ (النظرية: $\text{C} \% = 55.20$ و $\text{H} \% = 5.02$).

ثانياً-2) تخليق الميتالوسين وفقاً للصيغة A2: $[\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_5\text{Me}_4)(\text{C}_{13}\text{H}_8)\text{NdCl}]_p$

ثانياً-2.أ) تخليق المركب $\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_5\text{Me}_4\text{H})(\text{C}_{13}\text{H}_9)$

تمت إذابة 1.1 جرام من $\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_{13}\text{H}_9)\text{Cl}$ (4.2 ملي مول) في 20 مل من تترا هيدروفيوران. ويتم تبريد المحلول -78 درجة مئوية. يوضع بعد ذلك معلق يحتوي على 1 مكافئ من $(\text{C}_5\text{Me}_4\text{H})\text{Li}$ في 20 مل من تترا هيدروفيوران. بعد العودة إلى درجة الحرارة المحيطة، يتم تقليب الخليط لمدة 15 ساعة. كما يتم تبخير المذيب ويؤخذ المتبقي بعد ذلك في 50 مل من هبتان. بعد الترشيح وإزالة الملح، يتم تبخير ناتج الترشيح، مما يؤدي إلى 1.1 جرام من الزيت الأصفر. الحصيلة = 75%. 25

^1H NMR (d_2 -dichloromethane): δ = -0.36 ppm (s, 6H, $\text{Si}(\text{CH}_3)_2$), 1.80 ppm (s, 6H, $\text{C}_5(\text{CH}_3)_4\text{H}$), 1.95 ppm (s, 6H, $\text{C}_5(\text{CH}_3)_4\text{H}$), 3.19 ppm (s, ^1H , $\text{C}_5\text{Me}_4\text{H}$), 4.12 ppm (s, ^1H ,

Si-CH of C₁₃H₉), 7.34 ppm (m, 4H, CH of C₁₃H₉), 7.56 ppm (d, JH-H = 7 Hz, 2H, CH of C₁₃H₉), 7.87 ppm (d, JH-H = 7 Hz, 2H, CH of C₁₃H₉).

ثانياً-2.ب) تخليق المركب $\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_5\text{Me}_4)(\text{C}_{13}\text{H}_8)\text{Li}_2(\text{Et}_2\text{O})$

تمت إذابة 1.1 جرام من $\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_5\text{Me}_4\text{H})(\text{C}_{13}\text{H}_9)$ (3.2 ملي مول) في 30 مل من داي إيثيل إيثر. ويتم تبريد المحلول 0 درجة مئوية. ويوضع 4 مل من 1.6 مولار BuLi (6.4 ملي مول) ببطء على هذا المحلول. ويتم تقليب المعلق الذي تم الحصول عليه عند درجة الحرارة المحيطة لمدة 20 ساعة. كما يتم فصل المادة الصلبة بعد ذلك من المحلول بالترسيب وغسلها بعد ذلك في ظروف باردة مرتين باستخدام 10 مل من داي إيثيل إيثر. بعد التجفيف تحت وسط مفرغ، تتم استعادة 1.15 جرام من مسحوق أصفر.

الحصيلة = 84% . 10

¹H NMR (d₅-pyridine): δ = 1.14 ppm (t, 6H, CH₃ of Et₂O), 1.35 ppm (s, 6H, Si(CH₃)₂), 2.29 ppm (s, 6H, C₅(CH₃)₄), 2.53 ppm (s, 6H, C₅(CH₃)₄), 3.38 ppm (q, 4H, CH₂ of Et₂O), 7.08 ppm (t, JH-H = 8 Hz, 2H, CH of C₁₃H₈), 7.34 ppm (t, JH-H = 8 Hz, 2H, CH of C₁₃H₈), 8.74 ppm (d, JH-H = 8 Hz, 2H, CH of C₁₃H₈), 8.61 ppm (d, JH-H = 8 Hz, 2H, CH of C₁₃H₈). 15

ثانياً-2.ج) تخليق الميتالوسين وفقاً للصيغة A2: $[\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_5\text{Me}_4)(\text{C}_{13}\text{H}_8)\text{NdCl}]_p$

تمت إذابة 1.15 جرام من $[\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_5\text{Me}_4)(\text{C}_{13}\text{H}_8)]\text{Li}_2(\text{Et}_2\text{O})$ (2.7 ملي مول) في 20 مل من تترا هيدروفيوران. ويوضع هذا المحلول عند درجة الحرارة المحيطة على محلول يحتوي على 1.06 جرام من 2(THF)NdCl₃ (2.7 ملي مول) في 30 مل من تترا هيدروفيوران. يتم تقليب المحلول باللون الأحمر لمدة 60 ساعة وبعد ذلك يتم تبخير المذيب. بينما يُؤخذ المتبقي في تولوين. بعد الترشيح، يتم تبخير التولوين، مما يؤدي إلى وحدة بنائية لزجة بلون بني sticky brown residue. وتتم معالجة هذه الوحدة البنائية بتولوين ساخن (90 درجة مئوية)، مما يؤدي إلى ترسيب مسحوق أخضر ساطع يتم تجفيفه بشكل لاحق تحت وسط مفرغ. ويكون الميتالوسين في صورة المونومر (p يساوي 1) أو صورة الدايمر (p يساوي 2).

¹H NMR (d₅-pyridine) at -10°C: δ = -5.70 ppm (br, 6H), 2.20 ppm (s, 2/3 toluene, C₆H₅-CH₃), 8.40 ppm (t, 2H, C₅(CH₃)₄), 9.90 ppm (br, 2H, C₅(CH₃)₄), 10.10 ppm (d, 2H, C₅(CH₃)₄), 10.40 ppm (br, 6H), 15.10 ppm (br, 6H), 15.60 ppm (br, 2H, C₅(CH₃)₄). التحليلات العنصرية: % C = 51.52 و % H = 5.47 (النظرية لـ $[\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_5\text{Me}_4)(\text{C}_{13}\text{H}_8)]\text{NdCl}$) + 2 كلوريد الليثيوم (LiCl) + 3/2 تولوين: % C = 51.54؛ % H = 4.72.

ثانياً-3) تخليق الميتالوسين وفقاً للصيغة A3: $[\text{Me}_2\text{Si}(2\text{-Me-C}_9\text{H}_5)_2\text{NdCl}]_p$

ثانياً-3.أ) تخليق المركب $\text{Me}_2\text{Si}(2\text{-Me-C}_9\text{H}_6)_2$

تمت إذابة 1.71 جرام من $[2\text{-Me-C}_9\text{H}_6][\text{Li}]$ (12.5 ملي مول) في 100 مل من تترا هيدروفيوران. ويتم تبريد هذا المحلول -20 درجة مئوية وبعد ذلك تتم إضافة 0.81 جرام من داي ميثيل داي كلوروسيلان Dimethyldichlorosilane $(\text{Me}_2\text{SiCl}_2)$ (6.25 ملي مول) باستخدام ممص pipette. بعد العودة إلى درجة الحرارة المحيطة، يتم تقليب الخليط لمدة 12 ساعة. ويتم تسخين المحلول بشكل لاحق إلى 60 درجة مئوية وبعد ذلك يتم تبخير المذيب تحت وسط مفرغ. يؤخذ المتبقي في هبتان heptane. بعد الترشيح وإزالة الملح، يتم تبخير ناتج الترشيح، الذي ينتج عنه 1.90 جرام من المادة الصلبة بلون أصفر. الحصيلة = 95%.

ثانياً-3.ب) تخليق المركب $\text{Me}_2\text{Si}(2\text{-Me-C}_9\text{H}_5)_2\text{Li}_2$ 10

تمت إذابة 1.90 جرام من $\text{Me}_2\text{Si}(2\text{-Me-C}_9\text{H}_6)_2$ (6 ملي مول) في 100 مل من تولوين. ويتم تبريد المحلول -20 درجة مئوية وبعد ذلك تتم إضافة 8.2 جرام من 1.6 مولار BuLi (13.2 ملي مول) باستخدام ممص. بعد العودة إلى درجة الحرارة المحيطة، يتم تقليب الخليط عند درجة الحرارة المحيطة لمدة 12 ساعة وبعد ذلك عند 80 درجة مئوية لمدة ساعتين. ويتم فصل المادة الصلبة من محلولها وغسلها بعد ذلك في ظروف باردة مرتين باستخدام 30 مل من هبتان. بعد التجفيف تحت وسط مفرغ، يتم الحصول على 1.97 جرام من مسحوق أصفر. الحصيلة = 100%.

$^1\text{H NMR}$ (d8-THF, 22°C): 0.70 ppm (s, 6H, $\text{Si}(\text{CH}_3)_2$), 2.45 ppm (s, 6H, (2-(CH_3)- C_9H_5)), 5.85 ppm (s, 2H, CH of C_9H_5), 6.40 ppm (m, 4H, CH of C_9H_5), 7.17 ppm (m, 2H, CH of C_9H_5), 7.63 ppm (m, 2H, CH of C_9H_5).

ثانياً-3.ج) تخليق الميتالوسين وفقاً للصيغة A3: $[\text{Me}_2\text{Si}(2\text{-Me-C}_9\text{H}_5)_2\text{NdCl}]_p$ 20

يتم جلب محلول يحتوي على 0.30 جرام من ترائي نيوديميوم كلوريد Neodymium(III) chloride (NdCl_3) (1.2 ملي مول) في 35 مل من تترا هيدروفيوران إلى ارتجاع طوال الليل. ويتم بعد ذلك إذابة 0.39 جرام من $[\text{Me}_2\text{Si}(2\text{-Me-C}_9\text{H}_5)_2]\text{Li}_2$ (1.2 ملي مول) في 35 مل من تترا هيدروفيوران وإضافته عند درجة الحرارة المحيطة إلى المحلول السابق. يتم بعد ذلك تسخين الخليط إلى 60 درجة مئوية وإبقائه بعد ذلك عند درجة الحرارة هذه لمدة 12 ساعة. كما يتم تبخير المذيب والمنتج المستخلص بالتولوين. بعد ترشيح، تبخير المذيب تحت وسط مفرغ والتجفيف، يتم

عزل 0.58 جرام من المادة الصلبة الخضراء. ويكون الميتالوسين في صورة المونومر p) يساوي 1) أو صورة الدايمر p) يساوي 2).

ثانياً-4) تخليق ميتالوسين B "مقارن" وفقاً للمجال $[\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_{13}\text{H}_8)_2]\text{NdCl}$:

تم وضع 1090 مجم (2.8 ملي مول) من $\text{Me}_2\text{SiFlu}_2\text{Li}_2$ ، مذاب في 50 مل من تترا هيدروفيوران،

5 عند درجة الحرارة المحيطة على محلول يحتوي على 620 مجم (2.5 ملي مول) من ترائي

نيوديميوم كلوريد في 100 مل من تترا هيدروفيوران (وتم التسخين المسبق لمعلق ترائي نيوديميوم

كلوريد عند ارتجاع لمدة 12 ساعة). وتم جعل الخليط في ارتجاع لمدة 12 ساعة وبعد ذلك تم

تبخير المذيب. كما تم استخلاص المنتج بتولوين وتمت إزالة الملح بالترشيح. بعد تبخير ناتج

الترشيح، تم الحصول على 1390 مجم (2.4 ملي مول) من المعقد الخام crude complex،

10 كلورو (μ-داي ميثيل سيليل) بيس (η⁵-فلورينيل) نيوديميوم (μ⁵-dimethylsilyl)bis(chloro(η

fluorenyl)neodymium، وفقاً للصيغة $[\text{Me}_2\text{SiFlu}_2]\text{NdCl}$ ومن الكتلة المولية = M molar mass

566.27 جرام/مول.

ثانياً-5) اختبارات البلمرة المشتركة ذات الضغط المنخفض (ضغط أولي = 0.4 ميجا باسكال) 4)

بار)):

15 يُستخدم كل من مركبات الميتالوسين A1، A2، A3 و B، في توليفة مع بيوتيل أوكثيل الماغنسيوم

(باختصار BOMAG) كمحفز ألكلة مشترك alkylation cocatalyst، في البلمرة المشتركة للأيثيلين

والبيوتاديين. ويتم تحضير الأنظمة الحفزية بواسطة إجراء تنشيط مسبق للميتالوسين بواسطة محفز

مشترك بيوتيل أوكثيل الماغنسيوم وفقاً لنسبة مولارية (محفز مشترك ماغنسيوم magnesium

(Mg)/معقد نيوديميوم) تساوي 5، ويبلغ زمن التنشيط 15 دقيقة.

20 تحدث عمليات البلمرة في مفاعل زجاجي glass reactor سعته 250-مل، في 200 مل من تولوين

عند درجة حرارة تبلغ 80 درجة مئوية وعند ضغط أولي يبلغ 0.4 ميجا باسكال (4 بار). كما يتم

إدخال المونومرات في الوسط في صورة خلائط غاز تشتمل على 10 % مول و 20 % مول من

بيوتاديين. بعد زمن تفاعل t (دقيقة)، يتم إيقاف البلمرة المشتركة بواسطة التبريد ونزع الغاز من

المفاعل، وبعد ذلك يتم الحصول على البوليمر المشترك بواسطة الترسيب من ميثانول methanol.

25 بعد التجفيف، يتم الحصول على وزن w (جرام) من البوليمر المشترك.

يتم إعطاء نتائج الاختبارات المختلفة في الجداول I إلى III. القيم المعبر عنها بالرمز كجم.مول⁻

1. ساعة¹ تشير إلى عدد جرامات البوليمر المشترك الذي تم الحصول عليه لكل مول من ميتالوسين وفي الساعة، بالتالي تشكل مؤشرات للنشاط الحفزي. ويتم تحديد متوسط عدد الكتل المولية والتشتية البوليميرية وفقا للطريقة الموصوفة في الملحق 1. وتظهر البنيات المجهرية microstructures للبوليمرات المشتركة، المحددة وفقا للطريقة الموصوفة في الملحق 2، في الجداول

5 IV و V.

الجدول I: ظروف البلمرة المشتركة مع 10 % مول

الاختبار	ميتالوسين	وزن ميتالوسين بالمجم	[نيوديوميوم] ميكرومول. لتر -	[ماغنسيوم] / [نيوديوميوم] المشترك	وزن البوليمر المشترك	المدة بالدقيقة
مثال 1	A1	20.8	198	5	6.3	60
مثال 2	A2	19	182	5	9.5	60
مثال 3	A3	غير	غير موجود	غير موجود	غير	غير
C-مثال 1	B (مقارن)	35	183	20	5.8	90

الجدول II: ظروف البلمرة المشتركة مع 20 % مول

الاختبار	ميتالوسين	وزن ميتالوسين بالمجم	[نيوديوميوم] ميكرومول. لتر -	[ماغنسيوم] / [نيوديوميوم] الجرام	وزن البوليمر المشترك	المدة بالدقيقة
مثال 4	A1	22.6	218	5	5.4	60
مثال 5	A2	21	201	5	7.1	60
مثال 6	A3	21.4	195	5	5.2	60
C-مثال 2	B (مقارن)	35	183	20	13.2	180

الجدول III: أنشطة مركبات الميتالوسين والبيئات الضخمة للبوليمرات المشتركة

الاختبار	% مول من تغذية بيوتاديين	النشاط بالجرام.مول ⁻¹ ساعة ⁻¹	متوسط أوزان جزيئية بالجرام.مول ⁻¹	مؤشر تشتية بوليميرية
مثال 1	10	161	18 600 °	2.10
مثال 2	10	203	15 200	1.80
مثال 3	10	غير موجود	غير موجود	غير موجود
مثال 4	20	127	11 900	1.60
مثال 5	20	132	12 750	1.60
مثال 6	20	122	6400	1.80
C-مثال 1 (مقارن)	10	90	4500	1.60
C-مثال 2	20	70	7800	1.50

الجدول IV: التمييز بواسطة ¹³C NMR للبيئات المجهرية للبوليمرات المشتركة

الاختبار	% مول وحدات بيوتاديين	% مول وحدات ترانس-1,2	% مول وحدات 1,2-سيكلو هكسان دايل	% مول
مثال 1	12.1	66.3	12	21.7
مثال 2	11.7	68.2	12.2	19.6
مثال 3	غير موجود	غير موجود	غير موجود	غير موجود
مثال 4	34.6	69.7	20.7	9.6

مثال 5	28.2	67	21.3	11.7
مثال 6	28.4	85.9	7.2	6.9
C-مثال 1	6.0	21.5	21.2	57.2
C-مثال 2	11.0	24.6	21.8	53.5

الجدول V: التمييز بواسطة ^{13}C NMR للبنيات المجهرية للبوليمرات المشتركة

الاختبار	% مول وحدات بيوتاديين	% مول وحدات 1،2 و 1،2-سيكلو هكسان دايل
مثال 1	12.1	33.7
مثال 2	11.7	31.8
مثال 3	غير موجود*	غير موجود*
مثال 4	34.6	30.3
مثال 5	28.2	33.0
مثال 6	28.4	14.1
C-مثال 1	6.0	78.4
C-مثال 2	11.0	75.3

na: لم يتم تحليله.

5 الملحق 1:

تحليل البوليمرات المشتركة بواسطة كروماتوجراف باستبعاد الحجم Size Exclusion

:Chromatography

أ) بالنسبة للبوليمرات المشتركة التي تكون قابلة للذوبان في تترا هيدروفيوران عند درجة الحرارة المحيطة، تم تحديد الكتل المولية بواسطة كروماتوجراف باستبعاد الحجم في تترا هيدروفيوران. وتم

حقن العينات باستخدام حاقن Waters 717 injector Waters 717 ومضخة اتش بى أل سى Waters 515 HPLC بمعدل تدفق يبلغ 1 مل.دقيقة⁻¹ في سلسلة من أعمدة Polymer Laboratories. تتكون هذه السلسلة من الأعمدة، الموضوعة في غرفة متحكم فيها بصورة منظمة الحرارة عند 45 درجة مئوية، من:

5 - عمود مسبق واحد سعته 5 ميكرومتر PL Gel،

- عمودين Mixed-C سعتهما 5 ميكرومتر PL Gel،

- عمود PL Gel واحد سعته 5 ميكرومتر -500 أنجستروم.

تم إجراء عملية الكشف باستخدام مقياس انكسار Waters 410 refractometer Waters 410. تم تحديد الكتل المولية بواسطة المعايرة النسبية باستخدام معايير بولي ستيرين polystyrene معتمدة بواسطة Polymer Laboratories. 10

بدون أن تكون طريقة مطلقة، تجعل كروماتوجراف باستبعاد الحجم Size Exclusion Chromatography (SEC) من الممكن فهم توزيع الأوزان الجزيئية للبوليمر. يمكن تحديد الكتل المولية المختلفة متوسط العدد والكتل المولية متوسطة الوزن weight-average molar masses (Mw) من إجراءات قياسية تجارية ويمكن حساب التشتية البوليميرية (مؤشر تشتية بوليميرية = الكتل المولية متوسطة الوزن/متوسط أوزان جزيئية). 15

ب) بالنسبة للبوليمرات المشتركة غير القابلة للذوبان في تترا هيدروفيوران عند درجة الحرارة المحيطة، تم تحديد الكتل المولية في 1،2،4-تراي كلورو بنزين 1,2,4-trichlorobenzene. حيث يتم إذابة بدء ذي بدء في ظل ظروف ساخنة (4 ساعات 00 عند 150 درجة مئوية) وبعد ذلك يتم حقنها عند 150 درجة مئوية، بمعدل تدفق يبلغ 1 مل.دقيقة⁻¹، في كروماتوجراف Waters Alliance 20 GPCV 2000 مزود بثلاث أعمدة Styragel (عمودين اتش تى 6 إلى HT6E وعمود اتش تى 2 HT2). 25

تم إجراء عملية الكشف باستخدام مقياس انكسار الضوء Waters. تم تحديد متوسط عدد الكتل المولية ومؤشر تشتية بوليميرية بواسطة المعايرة النسبية باستخدام معايير بولي ستيرين المعتمدة بواسطة Polymer Laboratories.

25 الملحق 2:

التحديد بواسطة ^1H و ^{13}C NMR للبنيات المجهرية لوحدات البيوتاديين المدرجة في بوليمرات مشتركة من إيثيلين وبيوتاديين.

تم إجراء تحليل المقياس الطيفي spectroscopic analysis أن أم آر NMR بدرجة وضوح عالية باستخدام Bruker DRX 400 جهاز قياس الطيف بتردد يبلغ 400 ميغا هرتز لملاحظة ^1H وتردد يبلغ 100.6 ميغا هرتز لملاحظة ^{13}C . كما تم الحصول على أطياف 1D باستخدام مجس probe كيو أن بي QNP 5 مم عند درجة حرارة تبلغ 90 درجة مئوية (363 كلفن). بالنسبة للأطياف 2D، استخدم مجس ذو نطاق واسع مع تدرج مجال بامتداد المحور z. كما تم تحديد الارتباطات ^1H - ^1H مع تسلسل gs-COSY والارتباطات ^1H - ^{13}C مع تسلسلات gs-HMQC و gs-HMBC. واستخدم خليط من تترا كلورو إيثيلين (TCE) tetrachloroethylene وبيريدوترو بنزين perdeuterobenzene (C_6D_6) (نسبة بالحجم) كذيب. وتتراوح تركيزات البوليمر اللازمة للتحليل بين 10 و 15%. (وزن/وزن). يتم إعطاء الإزاحات الكيميائية chemical shifts (δ) بجزء بالمليون، تترا ميثيل سيلان (TMS) tetramethylsilane يتم أخذه كمرجع داخلي؛ في غياب تترا ميثيل سيلان، ويُستخدم رنين بولي إيثيلين polyethylene ("PE") عند $\delta = 30.06$ جزء بالمليون) كمرجع داخلي.

15 الرموز الدلالية

تم استخدام الرموز التالية في جميع المخططات والجدول من هذا الملحق.

T: وحدة بيوتاديين أو أيزوبرين مدرجة كترانس-1,4، C: وحدة بيوتاديين أو أيزوبرين مدرجة ترانس-1,4

L: وحدة بيوتاديين مدرجة كسيس- أو ترانس-1,4،

20 V: وحدة بيوتاديين مدرجة ك 1,2 (فينيل) (vinyl) 1,2،

E: وحدة إيثيلين،

B: وحدة بيوتاديين (بدون تمييز بنية مجهرية)، T-1,2-Cy: وحدة ترانس-1,2-سيكلو هكسان

trans-1,2-cyclohexane unit

C-1,2-Cy: وحدة سيس-1,2-سيكلو هكسان cis-1,2-cyclohexane، وحدة C-1,4-Cy: 1,4-


25 سيكلو هكسان 1,4-cyclohexane.

فيما يتعلق بتعيين الإشارات الناتجة من وحدات 1,2 (V) وترانس-1,4 (T) وترانس-1,2-سيكلو

هكسان "Investigation of $(T-1,2-Cy)$ *trans*-1,2-cyclohexane، يجب الإشارة إلى الوثيقة

Ethylene/Butadiene Copolymers Microstructure by 1H and ^{13}C NMR": M.F. Llauro, C. Monnet, F. Barbotin, V. Monteil, R. Spitz and C. Boisson, *Macromolecules*, 2001, 34, 6304.

5 مخطط 1: الرموز الدلالية المستخدمة للإشارة إلى ذرات الكربون المختلفة من وحدة 1,2-سيكلو هكسان في صورة معزولة في سلسلة البوليمر المشترك.



الجدول 1: الإزاحات الكيميائية لذرات الكربون المتعلقة بوحدات ترانس-1,2-سيكلو هكسان


نوع الكربون	δ (جزء في المليون)
$\alpha Cy-1,2-T$	33.96
$\beta Cy-1,2-T$	27.00
$\gamma Cy-1,2-T$	30.59
$\alpha' Cy-1,2-T$	32.26
$\beta' Cy-1,2-T$	26.66
$(CH) Cy-1,2-T$	42.01

10 الجدول 2: الإزاحات الكيميائية لذرات الكربون المتعلقة بوحدات سيس-1,2-سيكلو هكسان

نوع الكربون	δ (جزء في المليون)
$\alpha Cy-1,2-C$	28.14
$\beta Cy-1,2-C$	29.25
$\gamma Cy-1,2-C$	

30.50	α' Cy-1,2-C
24.22	β' Cy-1,2-C
39.67	(CH)Cy-1,2-C

مخطط 2: الرموز الدلالية المستخدمة للإشارة إلى ذرات الكربون المختلفة من وحدة 1،4-سيكلو هكسان في صورة معزولة في سلسلة البوليمر المشترك.



5 الجدول 3: الإزاحات الكيميائية لذرات الكربون المتعلقة بوحدات 1،4-سيكلو هكسان

نوع الكربون	δ (جزء في المليون)
α Cy-1,4	37.90
β Cy-1,4	27.30
γ Cy-1,4	30.40
α' Cy-1,4	33.90
(CH)Cy-1,4	38.40

عناصر الحماية

1. نظام حفزي Catalytic system يعتمد على الأقل:
 - على ميتالوسين metallocene وفقا للصيغة (I)
 - على مركب عضوي فلزي organometallic compound كمحفز مشترك cocatalyst منتقى من المجموعة التي تتكون من مركبات ألكيل ماغنسيوم alkylmagnesium، مركبات ألكيل ليشيوم alkylolithium، كواشف Grignard reagents وخلائط من مركبات ألكيل ليشيوم 5
 - على مركبات ألكيل ألومنيوم alkylaluminium،
- (II)
$$[[P(Cp^1)(Cp^2)MetG(L)_x]_p]$$
- Met عبارة عن ذرة فلز أرضي نادر rare earth metal atom،
- الرمز G يمثل ذرة هالوجين halogen atom منتقاه من كلور chlorine، يود iodine وبروم bromine، أو مركب ترابطي أحادي التكافؤ monovalent ligand منتقى من مجموعة تترا 10
- هيدروبيوبترين Tetrahydrobiopterin (BH₄) بوروهيدريد borohydride، مجموعات أميد amide، مجموعات ألكيل alkyl ومجموعات سيليل ألكيل silylalkyl،
- L تمثل جزيء من مذيب معقد complexing solvent،
- x، يمثل أو لا يمثل عدد صحيح، يكون أكبر من أو يساوي 0،
- p، يمثل عدد صحيح، يساوي 1 أو 2، 15
- Cp¹ و Cp²، تكون متطابقتين أو مختلفتين، يتم اختيارهما من المجموعة التي تتكون من مجموعات سيكلو بنتا داينيل cyclopentadienyl بها استبدال على الأقل في المواضع 2 و 5، مجموعات فلورينيل fluorenyl بها استبدال، مجموعة الفلورينيل fluorenyl التي ليس بها استبدال ومجموعات اندينيل indenyl بها استبدال على الأقل في الموضع 2،
- مجموعات الاستبدال في المواضع 2 و 5 من مجموعات سيكلو بنتا داينيل cyclopentadienyl ومجموعة الاستبدال في الموضع 2 من مجموعات الاندينيل indenyl تكون عبارة عن مركبات الألكيل 20
- alkyls أو مركبات الأريل aryls،
- P تمثل مجموعة جسر Cp¹ و Cp² وتتطابق مع الصيغة MR¹R²، مع M تمثل ذرة سيلكون Si أو C كربون ومع R¹ و R²، تكون متطابقة أو مختلفة، تمثل مجموعة ألكيل alkyl،
- بشرط أن، إذا كانت Cp¹ عبارة عن مجموعة فلورينيل fluorenyl ليس بها استبدال، تكون Cp² 25

بخلاف مجموعة فلورينيل fluorenyl ليس بها استبدال.

2. نظام حفزي Catalytic system وفقا لعنصر الحماية 1، تحتوي فيه مركبات الألكيل alkyls ومركبات الأريل aryls، التي تكون عبارة عن مجموعات الاستبدال في المواضع 2 و 5 من مجموعات سيكلو بنتا داينيل cyclopentadienyl ومجموعات الاستبدال في الموضع 2 من مجموعات الاندينيل indenyl، على الترتيب على ما يتراوح من 1 إلى 6 ذرات كربون carbon atoms ومن 6 إلى 12 ذرة كربون carbon atoms.
3. نظام حفزي Catalytic system وفقا لعنصر الحماية 1، تكون فيه مجموعة السيكلو بنتا داينيل cyclopentadienyl التي بها استبدال على الأقل في المواضع 2 و 5 عبارة عن 2،3،4،5-تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل 2,3,4,5-tetramethylcyclopentadienyl.
4. نظام حفزي Catalytic system وفقا لعنصر الحماية 1، تكون فيه مجموعة الاندينيل indenyl التي بها استبدال على الأقل في الموضع 2 عبارة عن 2-ميثيل اندينيل 2-methylindenyl أو 2-فينيل اندينيل 2-phenylindenyl.
5. نظام حفزي Catalytic system وفقا لعنصر الحماية 1، فيه G يمثل ذرة الكلور chlorine atom أو مجموعة البوروهيدريد borohydride.
6. نظام حفزي Catalytic system وفقا لعنصر الحماية 1، فيه P تمثل مجموعة SiME_2 أو CME_2 .
7. نظام حفزي Catalytic system وفقا لعنصر الحماية 1، تكون فيه فلز أرضي نادر rare earth metal (Met) عبارة عن ذرة لانثانيد lanthanide، العدد الذري atomic number الذي يتراوح من 57 إلى 71.
8. نظام حفزي Catalytic system وفقا لعنصر الحماية 1، فيه Cp^1 تمثل مجموعة اندينيل indenyl بها استبدال على الأقل في الموضع 2.

9. نظام حفزي Catalytic system وفقا لعنصر الحماية 1، فيه Cp^1 تمثّل مجموعة سيكلوبنتا داينيل cyclopentadienyl بها استبدال على الأقل في المواضع 2 و 5.

5 10. نظام حفزي Catalytic system وفقا لأي من عنصري الحماية 8 أو 9، فيه Cp^2 تمثّل مجموعة فلورينيل fluorenyl بها استبدال أو ليس بها استبدال.

11. نظام حفزي Catalytic system وفقا لعنصر الحماية 1، فيه Cp^1 و Cp^2 ، تكون متطابقتين أو مختلفتين، تمثّل كل منهما مجموعة اندينيل indenyl بها استبدال على الأقل في الموضع 2.

10

12. نظام حفزي Catalytic system وفقا لعنصر الحماية 1، يكون فيه المدفّز المشترك cocatalyst عبارة عن مركب ألكيل ماغنسيوم alkylmagnesium.

13. عملية لتحضير بوليمر مشترك من إيثيلين copolymer of ethylene ومن داينين مقترن conjugated diene، تشتمل على البلمرة المشتركة copolymerization لخليط من مونومرات من إيثيلين monomers of ethylene ومن داينين مقترن conjugated diene، حيث أن البلمرة المشتركة copolymerization تحدث في وجود النظام الحفزي catalytic system المعروف في عنصر الحماية 1.

15


20 14. عملية وفقا لعنصر الحماية 13، يكون فيها الداينين المقترن conjugated diene عبارة عن 1,3-بيوتاديين 1,3-butadiene.

15. بوليمر مشترك من إيثيلين Copolymer of ethylene و 1,3-بيوتاديين 1,3-butadiene يشتمل على وحدات 1,2-سيكلو هكسان داينيل 1,2-cyclohexanediyl units ووحدات ترانس-1,4 trans-1,4 units يمكن الحصول عليها بواسطة العملية وفقا لعنصر الحماية 14، حيث أن:

25

- المحتوى المولاري من وحدات ترانس-1,4 trans-1,4 units يمثل أكثر من 50% من 1,3-بيوتاديين 1,3-butadiene المتضمن في سلسلة البوليمر المشترك copolymer chain،
- تتراوح الدرجة المولارية لتضمين 1,3-بيوتاديين 1,3-butadiene في سلسلة البوليمر المشترك

copolymer chain من 11.5 % مول إلى 35 % مول، وحدة الترانس-1,4 unit trans-1,4 تكون عبارة عن وحدة 1,4 unit 1,4 وفقا للصيغة $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-$ في هيئة ترانس trans الخاصة بها؛ تكون وحدة 1,2-سيكلو هكسان دايبيل 1,2-cyclohexanediyl unit وفقا للصيغة (II).





مدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب

وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها أو سقوطها لمخالفتها لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية.

صادرة عن
الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ص ب ٦٥٣١ ، الرياض ١٣٣٢١ ، المملكة العربية السعودية

SAIP@SAIP.GOV.SA