

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 5 区分
 【発行日】平成 17 年 5 月 12 日 (2005.5.12)

【公開番号】特開 2002-317372 (P2002-317372A)
 【公開日】平成 14 年 10 月 31 日 (2002.10.31)
 【出願番号】特願 2001-122982 (P2001-122982)
 【国際特許分類第 7 版】
 D 0 4 H 3/16
 【F I】
 D 0 4 H 3/16

【手続補正書】
 【提出日】平成 16 年 7 月 1 日 (2004.7.1)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】請求項 9
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【請求項 9】

冷却室に導入される冷却風の吹付け面積の割合が、最上段の吹付け面積／全吹付け面積として 0.1～0.9 の範囲にあることを特徴とする請求項 8 記載の不織布の製造装置。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0033
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0033】
 【表 3】

		実施例 9	実施例 10	比較例 4
最上段冷却風	風速 (m/s)	0.31	0.52	0.79
	流量 (m ³ /min)	0.75	1.24	1.89
	温度 (°C)	20	20	20
2 段目冷却風	風速 (m/s)	0.45	0.86	0.79
	流量 (m ³ /min)	1.08	2.07	1.89
	温度 (°C)	20	20	20
最下段冷却風	風速 (m/s)	2.05	1.41	0.79
	流量 (m ³ /min)	7.39	5.08	2.84
	温度 (°C)	20	20	20
風速比 (最上段／最下段)		0.15	0.37	1.00
風速比 (2 段目／最下段)		0.22	0.61	1.00
冷却風全流量 (m ³ /min)		9.22	8.40	6.62
断面積割合 (最上段／全面積)		0.29	0.29	—
断面積割合 (2 段目／全面積)		0.29	0.29	—
織度 (デニール)		1.2	1.5	2.3
糸切れ		◎	◎	×
ショット		ブラック同等	ブラック同等	ブラック