



مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST

[19] المملكة العربية السعودية SA

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

[11] رقم البراءة: ٣٩٦٩

[45] تاريخ المنح: ١٤٣٦/٠٦/١٠ هـ

الموافق: ٢٠١٥/٠٢/٣٠ م

[12] براءة اختراع

[30] بيانات الأسبقية: US ١٣/٠٢٢٣٢٥ ٢٠١١/٠٢/٠٧ م [51] التصنيف الدولي (IPC⁸): B01D 053/056 [56] المراجع: US ٢٠١٠٠٧٦٢٠٨ ٢٠١٠/٠٣/٢٥ م US ٢٠١٠٠٢٠٩٣٢٤ ٢٠١٠/٠٨/١٩ م US ٧٨٠٥٨٣ ٢٠١٠/١٠/٢٦ م اسم الفاحص: بدرية بنت محمد العمري	[72] اسم المخترع: ستيف ام اوجستين، ديفيد مونرو تشابمان، مارك بریت واتسون [73] مالك البراءة: كريستال يو اس ايه انك. عنوانه: ٦٧٥٢ بايمادو درايف، جلين بورني، ماريلاند ٢١٠٦٠، امريكا جنسيته: امريكية [74] الوكيل: سليمان ابراهيم العمار [21] رقم الطلب: ١١٢٣٣٠٢٤٦ [22] تاريخ الإيداع: ١٤٣٣/٠٢/١٢ هـ الموافق: ٢٠١٢/٠٢/٠٤ م
--	--

[54] اسم الاختراع: محفز لإزالة أكاسيد النيتروجين المنبعثة

من مصادر متحركة، خالٍ من فاناديوم

Cerium containing, vanadium-free mobile denox catalyst

[57] الملخص: يتعلق الاختراع الحالي بمحفز لإزالة أكاسيد

النيتروجين NOx من غاز عادم، يحتوي على أكسيد

سيريوم cerium oxide و ثاني أكسيد تيتانيوم

أكسيد تيتانيوم titanium dioxide ، حيث

يشكل جزء أول من أكسيد السيريوم cerium

oxide كتلة واحدة على الأقل من بلورات أكسيد

السيريوم cerium oxide الموزعة في ثاني أكسيد

التيتانيوم titanium dioxide ، ويشكل جزء ثانٍ من

أكسيد السيريوم cerium oxide جزيرة واحدة على

الأقل على أحد أسطح ثاني أكسيد التيتانيوم

titanium dioxide كما يتعلق بطريقة لإنتاج

المحفز، وعملية لخفض مستويات أكاسيد النيتروجين

NOx في غاز عادم exhaust gas بشكل انتقائي

باستخدام المحفز، وعلبة SCR تحتوي على المحفز.

عدد عناصر الحماية (٣٩)، عدد الأشكال (١٤)

محفز لإزالة أكاسيد النيتروجين المنبعثة من مصادر متحركة، خالي من فاناديوم

ويحتوي على سيريوم

Cerium containing, vanadium-free mobile denox catalyst

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق الاختراع الحالي بمحفز فعال لخفض nitrogen oxides بشكل انتقائي (NOx) باستخدام ammonia أو المواد المنتجة للأمونيا، طريقة لتصنيع المحفز المذكور عن طريق دمج cerium oxide (CeO₂) وثاني أكسيد تيتانيوم titanium dioxide (TiO₂)، اختياريًا في صورة anatase (إحدى الصور المعدنية لثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide)، بشكل محدد، وطريقة استخدام المحفز المذكور لإزالة NOx من انبعاثات المصادر المتحركة مثل شاحنات الخدمة الخفيفة أو الثقيلة.

يؤدي حرق أنواع الوقود الحفري عند درجات حرارة مرتفعة في وجود الهواء إلى التكون الغير مرغوب فيه لـ NOx المكونة للملوثات. وتتطلب التعليمات التنظيمية في أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، والدول النامية القيام بشكل مستمر بخفض مستويات NOx من مصادر الانبعاث. ولقد سبق استخدام خفض الحفزي الانتقائي (SCR) selective catalytic reduction كبديل لإزالة NOx من انبعاثات المركبات التي تستخدم تقنيات حرق قديمة مثل محركات الديزل. يشتمل نظام محفز يستخدم على نطاق واسع، على أساس نسبة الأداء إلى التكلفة، على خامس vanadium oxide's toxicity vanadium oxide's محمل على توليفة من tungsten oxide and

10 titanium oxide.

وفي حين أن هذا ثبتت فعاليته في التطبيقات التي تتضمن مصادر ثابتة (على سبيل المثال محطات القدرة، الغلايات، إلخ)، فإن هناك شك حول استخدام نفس المحفز في المصادر المتحركة بسبب سُمية vanadium oxide's ودرجة التطاير المحسوسة عند درجات الحرارة المرتفعة جداً.

ولمعالجة هذا الأمر، تم إجراء أبحاث لإيجاد بدائل (vanadium oxide's) على titania ، مثل أيونات الفلزات الانتقالية transition metals ion التي يتم استبدالها في مركبات zeolites (براءة الاختراع الأمريكية ٠٢٩٥٣٥/٢٠٠٦-أ١ ، براءة الاختراع الأوروبية رقم ٧٣٨١٧٩-أب ، براءة الاختراع الأوروبية رقم ٢٩٩٢٩٤-أ٢ ، الطلب الدولي رقم ٠٢٢٢٢٩/٢٠٠٤-أ١). وعلاوة على هذا، تم إدخال تحسينات حديثة عن طريق تحميل Cu على silica, alumina, phosphate zeolites من النوع ذي البنية CHA مثل المحفزات التي تم الكشف عنها بواسطة براءة الاختراع الأمريكية رقم ١٣٢٤٢/٢٠٠٨ ، أو براءة الاختراع الأمريكية رقم ٠٩٩٩٣٧/٢٠٠٩. وحتى برغم أن هذه المواد أثبتت أنها فعالة نوعاً ما في عملية SCR، فإنه قد ثبت أن الأنظمة القائمة على zeolites مكلفة جداً، وأحياناً تزيد تكلفتها بمقدار خمس مرات عن المحفزات المحملة على titania.

ولقد تم اقتراح بدائل أقل تكلفة مثل المحفزات المحملة على cerium- base metal oxides مثل zirconium mixed oxides المختلطة (براءة الاختراع الأمريكية رقم ٠٠٣٤٧١٧/٢٠٠٣-أ١ والطلب الدولي رقم ٠١١٣١/٢٠٠٩-أ١)، أو titanium-zirconium mixed oxides المختلطة (الطلب الدولي رقم ٠٤٦٩٢٠/٢٠٠٨ ، براءة الاختراع الأمريكية رقم ٧٢٤٧٢٨٣ ، براءة الاختراع الأمريكية رقم ٠٢٤٧٤١١/٢٠١٠-أ١). ومع ذلك، فإن هذه المواد ليست معقدة جداً فقط، بل إنها لم تُظهر أداءً يفوق أداء الحديد المحمل على beta zeolite المتوفر تجارياً.

ولقد تم الكشف عن المحفزات التي تشتمل على أكسيد مركب من فلزين أو أكثر من الفلزات التي

- تختار من المجموعة المكونة من Ti،Si و Zr و أكسيد من واحد أو أكثر من الفلزات التي تختار من المجموعة المكونة من V، Mo، Sn، Ce و W في براءة الاختراع الأوروبية رقم ٠٥٤٧٢٢٦. وعلاوة على هذا، تم الكشف عن المحفزات التي تشتمل على أكسيد حفزي catalytic oxide واحد على الأقل يختار من titanium-zirconium mixed oxides يشتمل على Zr،Ti و Si، مدمج مع أكسيد حفزي catalytic oxide أول يشتمل على V،W، Mo، U، Cu، Fe، Mn، أو Ce و أكسيد حفزي catalytic oxide يشتمل على Zn،Sn، Ti، Zr، Ni، Co، Nb، Ta، P، Br، Bi، Sb، فلزات قلوية و فلزات قلوية أرضية في براءة الاختراع الأمريكية رقم ٤٢٢١٧٦٨. وعلاوة على هذا، تم الكشف عن المحفزات التي تشتمل على cerium oxide مدمج في titanium oxide في براءة الاختراع الأمريكية ٧٥٨٥٨٠٧. ويتمثل المأخذ المتعلق بهذا الفن السابق في أنه قد تم إلقاء القليل من الضوء على كيفية قيام المرء بتعظيم أداء المحفز عن طريق تعديل شكل الطور الفعال. على سبيل المثال، في براءة الاختراع الأمريكية ٧٥٨٥٨٠٧ التي تخص Kato وآخرين. تم الإفصاح عن إضافة ثاني colloidal cerium oxide إلى جانب حمض تتجستيك إلى titanium oxide مائي ثم يلي ذلك التغليف بالغسيل على ألياف ألومينو سيليكات، التجفيف، والتحميص. ويصف المخترعون الشكل في صورة "جسيمات من أكسيد Ce (الذي يعتبر مكون فعال) في الفجوات (أو المسافات الفاصلة) بين بلورات TiO_2 " [براءة الاختراع الأمريكية ٧٥٨٥٨٠٧، الأسطر ٣٠ - ٣١، عمود ٣]. ويمكن وصف هذه الجسيمات أيضاً على أنها تكتلات من colloidal cerium oxide مشتتة فيما بين بلورات صورة anatase لأكسيد التيتانيوم كما تم توضيحه في الأشكال ١ - ٤. وفي المقابل، تكشف براءة الاختراع الأمريكية ٤٢٢١٧٦٨ التي تخص Inoue وآخرين. عن ترسيب ملح نيترات سيريوم قابل للذوبان على مادة حاملة من : titania سيليكاً بنسبة ٨٠ : ٢٠ ثم يلي ذلك العجن، البثق، التجفيف و التحميص. وسوف يدرك أولئك المتمرسين في المجال أن هذه الطريقة ينتج عنها جزيرتين ثنائيتي الأبعاد من cerium oxide على سطح المادة الحاملة من أكسيد

التيتانيوم والسيليكا، وتم عرض في شكل قابل للمقارنة الأشكال 5-8. ولم يفصح Mitsui et al. عن وسيلة محددة يمكن بواسطتها إضافة Ce إلى المحفز في براءة الاختراع الأوروبية رقم ٠٥٤٧٢٢٦.

وبمعلومية هذا فإن كلاً من هذه الطرق المختلفة ينتج عنها محفزات ذات فعاليات مختلفة، ولا يتوقع من له خبرة عادية في المجال أن دمج أكثر من شكل واحد لأكسيد cerium ، أي شكل cerium

oxide الغرواني المشتت فيما بين جسيمات صورة anatase لأكسيد التيتانيوم titanium oxide ٥

(titania) إلى جانب جزر cerium oxide على قمة سطح titania مثل تلك التي تتكون عن

طريق ترسيب محلول سيريوم قابل للذوبان ثم يلي ذلك التحميص، سوف ينتج عنه النتيجة المدهشة

المتوقعة في زيادة كبيرة في نشاط المحفز لإزالة NOx. وعلاوة على هذا، من غير المتوقع أن

يتواجد هذين الشكلين في نفس الوقت، حيث يتكون كل منهما بشكل محدد بالطريقة التي تتم بها

إضافة cerium . وعلاوة على هذا، يجب أن يفهم أن التر تيب الذي يتم به دمج هذين النوعين ١٠

مختلفي الأشكال مع المادة الحاملة يعتبر هاماً كوسيلة لتعظيم تحويل NOx.

الوصف العام للاختراع

يتمثل أحد أهداف الاختراع الحالي في إيجاد بديل غير سام لخامس vanadium oxide's

vanadium oxide's toxicity الذي يتم ترسيبه على محفزات tungsten oxide/titania، حيث يكون

أقل تكلفة من البدائل الحالية التي أساسها zeolites المستخدمة من أجل خفض انبعاثات NOx. ١٥

ويتمثل هدف آخر للاختراع الحالي في توفير محفز له قدرة محسنة لإزالة NOx بواسطة SCR

(الخفض الحفزي الانتقائي) من انبعاثات المصادر المتحركة.

ويتمثل هدف آخر للاختراع الحالي في توفير طريقة لتحضير مثل هذا المحفز.

ويتمثل هدف آخر أيضاً للاختراع الحالي في توفير طبقة SCR مشكّلة تحتوي على المحفز.

ولقد تم تحقيق هذه الأهداف وغيرها من أهداف الاختراع الحالي، إما بشكل منفصل أو في توليفات منها، بالاكشاف المتمثل في محفز لإزالة NOx من غاز عادم، حيث يشتمل على cerium oxide و ثاني أكسيد تيتانيوم titanium dioxide ، اختياريًا صورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide ، حيث يشكل جزء أول من cerium oxide كتلة واحدة على الأقل من cerium oxide تحتوي على بلورات موزعة في ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide ، و يشكل جزء ثانٍ من أكسيد cerium oxide ، cerium oxide واحد على الأقل يحتوي على جزيرة على أحد أسطح ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide ؛ إلى جانب طريقة لإنتاج المحفز، عملية لخفض مستويات NOx بشكل انتقائي في غاز عادم exhaust gas باستخدام المحفز، وعلبة SCR تحتوي على المحفز فيها. ١٠

شرح مختصر للرسومات

سوف يتم بسهولة الوصول إلى إدراك كامل للاختراع والكثير من المميزات ذات الصلة الخاصة به، وفهم ذلك بشكل أفضل بالإشارة إلى الوصف التفصيلي التالي عند قراءته بالاستعانة بالأشكال المصاحبة، حيث فيها:

١٥

شكل ١ عبارة عن صورة مجهرية للانتقال الإلكتروني (TEM) Transmission Electron Microscopy لـ DT-51 المعالج بواسطة ٦ % بالوزن من CeO₂ غرواني (نسبةً إلى إجمالي المواد الصلبة).

شكل ٢ صورة (TEM) لـ DT-51D المعالج بواسطة ٦ ٪ بالوزن من CeO_2 غرواني.

شكل ٣ صورة (TEM) لـ DT-51D المعالج بواسطة ٦ ٪ بالوزن من CeO_2 غرواني.

شكل ٤ (أ) صورة (TEM) لـ DT-51D المعالج بواسطة ٦ ٪ بالوزن من CeO_2 غرواني.

شكل ٤ (ب) صورة (TEM) لـ DT-51D المعالج بواسطة ٦ ٪ بالوزن من CeO_2 غرواني.

شكل ٤ (ج) صورة (TEM) لـ DT-51D المعالج بواسطة ٦ ٪ بالوزن من CeO_2 غرواني. ٥

شكل ٥ صورة (TEM) لـ DT-51D المشرب بـ ٦ ٪ بالوزن من CeO_2 .

شكل ٦ صورة (TEM) لـ DT-51D المشرب بـ ٦ ٪ بالوزن من CeO_2 .

شكل ٧ صورة (TEM) لـ DT-51D المشرب بـ ٦ ٪ بالوزن من CeO_2 .

شكل ٨ (أ) صورة (TEM) لـ DT-51D المشرب بـ ٦ ٪ بالوزن من CeO_2 .

شكل ٨ (ب) صورة (TEM) لـ DT-51D المشرب بـ ٦ ٪ بالوزن من CeO_2 . ١٠

شكل ٨ (ج) صورة (TEM) لـ DT-51D المشرب بـ ٦ ٪ بالوزن من CeO_2 .

شكل ٨ (د) صورة (TEM) لـ DT-51D المشرب بـ ٦ ٪ بالوزن من CeO_2 .

شكل ٩ صورة (TEM) لـ DT-51D المعالج بواسطة ٣ ٪ بالوزن من CeO_2 غرواني ثم يلي ذلك ١٥

تشريب ٣ ٪ بالوزن من CeO_2 حيث تُظهر التلامس الوثيق بين البلورات crystallites الكروية غير

الغروية والجزر أو الكتل التي تكونت من تشريب الأملاح القابلة للذوبان.

شكل ١٠ صورة TEM مكبرة لـ DT-51 المعالج بواسطة ٣ ٪ بالوزن من CeO_2 غرواني ثم يلي ذلك تشريب ٣ ٪ بالوزن من CeO_2 حيث تُظهر التلامس الوثيق بين البلورات $crystallites$ الكروية غير الغروية والجزر أو الكتل التي تكونت من تشريب الأملاح القابلة للذوبان.

شكل ١١ صورة TEM عند مستوى تشريب منخفض حيث تُظهر تكتل بحجم ٥٠ نانومتر من بلورات CeO_2 بحجم ٣ - ٨ نانومتر على جسيم anatase واحد محمل بـ W ، Si و Zr .

شكل ١٢ صورة TEM مكبرة حيث تُظهر بلورات CeO_2 بحجم ٣ - ٨ نانومتر مشتتة في صورة anatase من TiO_2 محمل بـ W ، Si و Zr .

شكل ١٣ عبارة عن رسم بياني يُظهر أقصى تحويل لـ NO_x في اختبارات مطولة لمفاعل لمحفز مثال رقم ٥ الذي تم تحميله حديثاً، ٤ ٪ $Fe/zeolites$ بيتا، و ٢ ٪ V_2O_5 على DT58.

شكل ١٤ عبارة عن رسم بياني يُظهر أقصى تحويل لـ NO_x في اختبارات مطولة لمفاعل لمحفز مثال رقم ٥ الذي تم تعتيقه، ٤ ٪ $Fe/zeolites$ بيتا، و ٢ ٪ V_2O_5 على DT58.

الوصف التفصيلي

يتعلق الاختراع الحالي بمحفز لإزالة $oxides$ النيتروجين، حيث يتميز نشاط وثبات حراري مرتفع، ويكون فعالاً لإزالة NO_x من غاز عادم exhaust gas حتى عند درجات الحرارة المرتفعة وبعد التعتيق. يوفر المحفز الخاص بالاختراع الحالي بديلاً منخفض التكلفة لمحفزات الحديد على beta zeolite المتوفرة تجارياً بأداء مقارن إن لم يكن أفضل، كما يوفر بديلاً ممتازاً وغير سام لمحفزات vanadium oxide's على tungsten oxide/titania. ويمكن استخدام المحفز الخاص بالاختراع الحالي في الكثير من الاستخدامات الممكنة، وخصوصاً لإزالة NO_x من انبعاثات المصادر المتحركة مثل شاحنات الخدمة الخفيفة أو الثقيلة.

وتحديدًا، يتعلق الاختراع الحالي بمحفز يشتمل على cerium oxide (CeO_2) وصورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم (TiO_2) بشكل بلوري معين حيث يُظهر نشاطاً حفزياً محسناً يفوق محفزات الحديد على beta-zeolite and vanadia on tungsten-silica-titania المتوفرة تجارياً. ويتضمن الشكل البلوري صورتين لأكسيد cerium . جزء أول يتفاعل بقوة ومباشرة مع صورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide عن طريق تكوين جزر صغيرة مباشرة على سطح صورة anatase لأكسيد التيتانيوم. جزء ثانٍ يتفاعل بقوة أقل وبشكل غير مباشر عن طريق تكوين شبكة من بلورات cerium oxide المسامية المتكتلة بحجم النانو متر في نطاقات محددة مشتتة فيما بين جسيمات صورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide .

ويمكن تضمين صورتَي cerium oxide في خليط أوبشكل منفصل على سطح ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide . ١٠

يؤدي النشاط الحفزي وفقاً للاختراع الحالي، حيث يتم أولاً دمج DT-51 (صورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide المنتجة بواسطة Millennium Inorganic Chemicals) مع CeO_2 غرواني ثم يتم تشريبها بأملاح Ce، إلى تحسين النتائج التي لم تكن متوقعة في ضوء الفن السابق.

ويشكل أساسى، تمت مقارنة المحفز وفقاً للاختراع الحالي بذلك المصنع من أملاح Ce المشربة على DT-51 بمفرده، فإن النتائج أوضحت أن القيام أولاً بدمج DT-51 مع CeO_2 غرواني ثم تشريب الـ DT-51 بأملاح Ce قد نتج عنه تحسن بمعدل غير متوقع لإزالة NO_x يزيد بنسبة ٢٦٪ عن أملاح Ce المشربة على DT-51 بمفرده. ١٥

وعلاوة على هذا، عندما تمت مقارنة المحفز وفقاً للاختراع الحالي بذلك المصنع من CeO_2 غرواني مدمج مع DT-51 بمفرده، فإن النتائج أوضحت أن القيام ببساطة بدمج CeO_2 غرواني مع ٢٠

DT-51 هو الوسيلة الأقل فاعلية لإنتاج محفز فعال لإزالة NOx. وعلاوة على هذا، فإن النتائج أوضحت أن القيام أولاً بدمج DT-51 مع CeO2 غرواني ثم تشريب الـ DT-51 بأملاح Ce قد نتج عنه تحسناً بمعدل غير متوقع لإزالة NOx بنسبة تزيد عن ١٠٠٪ مقارنة بـ CeO2 غرواني مدمج مع DT-51 بمفرده.

٥ يمكن التحكم في شكل المحفز الحالي بواسطة طريقة التكوين. وتحديداً، يتم التحكم في توزيع cerium oxide في هاتين الحالتين بواسطة الطريقة التي يتم بها دمج cerium oxide مع صورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide عن طريق استخدام توليفة من الوضع بالترسيب لأملاح cerium القابلة للذوبان مع كميات متغيرة من معلقات من colloidal cerium oxide .

١٠ وتحديداً، فإن ترتيب إضافة CeO2 الغرواني و Ce في صورة الملح قد أسهم في تحسين النشاط الحفزي. عندما تتم مقارنة المحفز الخاص بالاختراع الحالي، حيث يتم أولاً دمج DT-51 مع CeO2 غرواني ثم يتم تشريبه بأملاح Ce، بتركيبه حيث يتم أولاً تشريب DT-51 بأملاح Ce ثم يتم دمجها مع CeO2 غرواني، فإن النتائج تُظهر بوضوح أن النشاط الحفزي الزائد قد بدا واضحاً فقط عندما تتم إضافة CeO2 الغرواني إلى DT-51 قبل ترسيب مصدر Ce القابل للذوبان. عندما يتم عكس الترتيب، يمكن ملاحظة القليل من التحسن الظاهري في النشاط.

ولقد أظهر قياس النشاط الحفزي للمحفز بعد التعتيق، عند استخدامه في توليفة مع معزز والمعالجة الحرارية المائية التالية، أن وجود المعزز قد نتج عنه زيادة إضافية في النشاط الحفزي بعد التعتيق. والمعالجة الحرارية المائية عبارة عن إجراء يستخدم لمحاكاة تعتيق المحفز بعد ٢٠٠٠٠٠ كم من التشغيل. ولقد أوضحت النتائج أن القيام أولاً بدمج DT-51 المعزز مع CeO2 الغرواني ثم تشريب

٥ الـ DT-51 بأملاح Ce قد نتج عنه تحسن بمعدل غير متوقع بنسبة تصل إلى أكبر من ١٢٠ ٪ مقارنة بـ DT-51 المشرب بـ Ce بمفرده، و نسبة أكبر من ٢٨٥ ٪ مقارنة بـ DT-51 المدمج مع CeO₂ الغرواني بمفرده. وعلاوة على هذا، فإن محفز وفقاً لأحد نماذج الاختراع الحالي، يفضل أن يتم الحصول عليه بواسطة عملية تشتمل على القيام أولاً بدمج DT-51 المعزز مع CeO₂ غرواني ثم تشريب الـ DT-51 بأملاح Ce، بعد أن يتم تعريضه للتعتيق الحراري المائي، قد نتج عنه تحسن بمعدل غير متوقع بنسبة تزيد عن ٣١٠ ٪ مقارنة بـ DT-51 الذي خضع لمعالجة حرارية مائية والمشب بـ Ce بمفرده، و بنسبة تزيد عن ٣٥٠ ٪ مقارنة بـ DT-51 الذي خضع لمعالجة حرارية مائية والمدمج مع CeO₂ الغرواني بمفرده.

١٠ وفي حين لا توجد نية للتقيد بأية نظرية معينة للنشاط المتعلق بالمحفز الخاص بالاختراع الحالي، فإنه يعتقد أن التحسينات المشار إليها أعلاه والموضحة في الأمثلة تتعلق بشكل المحفزات الخاصة بالاختراع الحالي الناتجة. وجود كل من صورتَي CeO₂ يؤدي إلى إنتاج بنيات بلورات بمقياس نانومتري مسامي في نطاقات محددة مشتتة فيما بين جسيمات صورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide وكذلك جزر صغيرة تتكون مباشرة على سطح صورة anatase لأكسيد التيتانيوم وتتفاعل بقوة مع المادة الحاملة. وفي الوقت الراهن فإن الأسباب الحقيقية لهذه التحسينات غير معروفة، وهذا يسهم في الطبيعة غير المتوقعة للكشف الحالي. ١٥

النماذج التمثيلية وفقاً للاختراع الحالي تشمل:

يشتمل المحفز وفقاً للاختراع الحالي نمطياً على (CeO₂) cerium oxide وصورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide (TiO₂) بشكل بلوري معين. ويتضمن الشكل البلوري صورتين لأكسيد cerium . الجزء الأول يتفاعل بقوة ومباشرة مع صورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم

titanium dioxide عن طريق تكوين جزر صغيرة مباشرة على سطح صورة anatase لأكسيد التيتانيوم. ويتفاعل الجزء الثاني بقوة أقل وبشكل غير مباشر عن طريق تكوين شبكة من بلورات cerium oxide المسامية المتكثلة بحجم النانو متر في نطاقات محددة مشتتة فيما بين جسيمات صورة anatase لثنائي أكسيد التيتانيوم titanium dioxide .

٥ يتكون الشكل البلوري لثنائي أكسيد التيتانيوم titanium dioxide من كتل بحجم يتراوح من ٢٥ إلى ٧٥٠ نانومتر، يفضل كتل بحجم يتراوح من ٥٠ إلى ٥٠٠ نانومتر، حيث تكون بعض الجسيمات اختياريًا في كتل بحجم يتراوح من ٥٠ - ٢٠٠ نانومتر، من بلورات anatase crystallites بحجم ٢ إلى ٤٠ نانومتر، يفضل بلورات بحجم ٥ إلى ٣٠ نانومتر، حيث تكون بعض بلورات اختياريًا بحجم يتراوح بين ٨ و ٢٠ نانومتر. ولقد أظهر حيود أشعة X لهذه العينات اتساع خطي حيث، وفقًا لمعادلة Scherrer، يشير إلى حجم بلوري متوسط يبلغ ٢٠ نانومتر مع إمكانية أن تتراوح قيم المدى للمتوسط بين ٣ و ٥٠ نانومتر.

ويعد DT-51 من Millennium Inorganic Chemicals صورة anatase متبلرة بحجم النانو مشتقة من عملية الكبريتات. وهو متوفر في صورة مسحوق جاف بمتوسط حجم جسيمي بقطر يصل إلى حوالي ١ ميكرون. مساحة سطح تتراوح من ٨٠ إلى ١٠٠ متر مربع، و محتوى كبريتات متبقي يتراوح بين ٠,٨ و ١,٧٪ عندما قياسه في صورة SO₃. يمكن تحسين أداء DT-51 في الاختراع الحالي باستخدام نوع واحد أو أكثر من المعززات. ويمكن اختيار تلك التي يمكنها زيادة الثبات الحراري من مجموعة من العناصر التي تشمل ألومنيوم، فوسفور، لانتانيوم، أو على نحو مفضل زيركونيوم و سيليكات. ويمكن إضافة السيليكا بعدة طرق، لكن تم وصف إحدى الطرق لترسيب صورة متفردة من silicon oxide وتتميز بكفاءة خاصة، في براءة الاختراع الأمريكية رقم ١٤١٤٣٣٥/١٢ حيث تم تضمينها كاملة في هذه الوثيقة كمرجع. ويمكن زيادة حموضة titania

بإضافة نيوبيوم، سترونتيوم، بورون، أو يفضل تتجستن وموليبدنيوم، و نشاط المحفز الناتج ويمكن تعديل بإضافة منجنيز، كوبالت، كروم، فضة، بيزموث، نحاس، إيوروبيوم، قصدير، زنك، براسيوديميوم، أنتيمون أو يفضل حديد. المعززات ويمكن استخدام كل على حدة أو بأية توليفة للأسباب المحددة أو لأنها توفر فوائد أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن يعمل عنصر مثل التتجستن على تحسين الثبات الحراري برغم أنه يمكن إضافته إلى titania من أجل زيادة الحموضة. ٥

شكل بلوري تمثيلي لنموذج تم تحضيره من colloidal cerium oxide ، مثل ذلك المتوفر لدى Aldrich Chemicals عند نسبة تحميل تبلغ ٢٠٪ للمواد الصلبة في حمض أسيتيك تركيزه ٢,٥٪، أو ذلك المتوفر لدى NanoTek، باسم المنتج CE-6042، عند نسبة تحميل تبلغ ١٨٪ للمواد الصلبة بمتوسط حجم جسيمي يبلغ ٣٠ نانو متر، أو اسم المنتج CE-6082 من NanoTek في وجود عامل تشتيت قلوي ومتوسط حجم جسيمي يبلغ ٣٠ نانو متر، أو اسم المنتج CE-6080 في وجود عامل تشتيت قلوي ومتوسط حجم جسيمي يبلغ ٧٢٠ نانو متر، أو اسم المنتج Needrahl المتوفر لدى Taki Chemical Co. عند نسبة تحميل تبلغ ١٥٪ للمواد الصلبة، أو ذلك الذي يباع بواسطة Alfa-Aesar عند نسبة تحميل تبلغ ٢٠٪ للمواد الصلبة مشتتة في ٠,٢ مولار نيترات بحجم جسيمي يتراوح بين ١٠ و ٢٠ نانو متر، أو يفضل مشتت Alfa-Aesar غرواني به ٢٠٪ من المواد الصلبة مشتتة في ٠,٥ مول/مول CeO_2 بحجم جسيمي يتراوح من ١٠ - ٢٠ نانو متر. ويمكن أيضاً تكوين معلق من CeO_2 غرواني عن طريق طحن cerium oxide صلب إلى الحجم الجسيمي الملائم في وجود ماء و عامل تشتيت. وهناك طريقة أخرى لتكوين CeO_2 غرواني تتضمن إذابة ملح cerium في ماء ثم زيادة الرقم الهيدروجيني pH ببطء إلى ما يزيد عن ١,٥ و يفضل ما يزيد عن ٢ حيث يبدأ تكوين راسب ثم إعادة التحميض باستخدام nitric acid إلى رقم هيدروجيني pH يبلغ ١,٥. وتتمتع المواد التي يتم تحضيرها عن طريق دمج colloidal cerium oxide مع ١٥ ٢٠

صورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide ببنيات مركبة بشكل سائد كما هو موضح في الأشكال ١ - ٤. تتضمن هذه البنية المركبة التمثيلية باعتبارها عينة بلورات دائرية منفصلة من cerium oxide ذات قطر يتراوح بصفة عامة بين ٥ و ١٠ نانو متر حيث يتراوح القطر المحتمل للبلورة بين ١ إلى ١٥ نانو متر. وفقاً للاتساع الخطي XRD يبلغ متوسط قطر بلورات cerium oxide حوالي ٧,٥ نانو متر ويمكن أن يتراوح قطرها من ٥ - ١٠ نانو متر. وتكون البلورات crystallites مشتتة فيما بين صورة anatase لجسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide حيث تُظهر تفاعلاً محدوداً حسبما يتحدد بواسطة زوايا التلامس الكبيرة. وعادة تكون الجسيمات محاطة بالأسطح {١١١} أو {٢٠٠} وتتمتع بطبقة رقيقة غير متبلرة عند السطح.

ومن الممكن أيضاً أن يحدث بعض التراكم لبلورات cerium oxide المنفصلة لتكوين بنيات متعددة البلورات crystallites حيث تزداد في الحجم و الانتشار بزيادة إضافة المعلق الغرواني. ومن الممكن أن يكون تفاعل بلورات cerium oxide مع anatase قوياً بدرجة تكفي على الأقل لمنع التلبد الكبير و النمو الجسيمي لكل من anatase و بلورات cerium oxide .

١٠ تم توضيح شكل بلوري تمثيلي لعينة غير غروانية، تم تحضيرها عن طريق تشريب أملاح Ce القابلة للذوبان في الماء، مثل :

cerium(III) chloride, cerium(III) fluoride, cerium(III) iodide, cerium (III) bromide, ١٥
cerium(III) nitrate hexahydrate, ammonium cerium(IV) sulfate, cerium(III) acetate,
cerium(III) oxalate, cerium(III) sulfate oxahydrate, cerium (IV) sulfate
أو، يفضل ammonium cerium nitrate (IV) في الأشكال ٥-١٠. هذه العينة، التي تم تحضيرها

عن طريق تشريب أملاح Ce القابلة للذوبان في الماء، تُظهر بنيات تتوافق مع النمو الانتحائي للطبقات الرقيقة الفوقية من cerium oxide على قمة بلورات anatase crystallites . والطبقات الفوقية تكوّن كتلاً من جزر cerium oxide والتي تكون نمطياً ذات سمك أقل من ٣ نانو متر برغم أنه يمكن تواجد بنيات الطبقة الفوقية التي لها سمك يزيد عن ٥ نانو متر. عرض الجزر يكون عادة أقل من ١٠ نانو متر من حيث القطر لكن يمكن أن يصل إلى ٢٠ نانو متر من حيث القطر. ٥ ويعتبر وجود الجزر مؤشر قوي على الترطيب الدال على حدوث تفاعل قوي بين الطبقة الفوقية و ركبّة anatase . وتُظهر الجزر حدوث تبلر ناشئ كما يرجح ذلك تكوّن تباعد يمكن إدراكه في شبكة cerium oxide لتتكون بصفة عامة ٥ طبقات أو أقل وحيث يكون بعضها له سمك يضم من ١٥ - ٢٠ طبقة. ويبدو أن موضع الجزر يفضل سطح anatase مرتفع الطاقة {١٠٣} ويحتمل ١٠ مواضع أخرى. أما الاتجاه فيفرض، على نحو مفضل، وجه cerium oxide الأعلى طاقة {٢٠٠} عند قمة الجزر و موازياً لسطح anatase . وتتركب الحواف الطويلة بشكل أساسي من السطح {١١١}. وبمعلومية الشكل الهندسي الرقيق، المسطح، تكون النسبة {٢٠٠} إلى {١١١} للأسطح المعرضة أكبر بالنسبة للجزر مقارنة بتلك التي للعينة تم تحضيرها من cerium oxide الغرواني. وبينما لا توجد رغبة للتقيد بنظرية معينة، يمكن للمرء ترجيح إما التفاعل القوي بين cerium oxide و ١٥ anatase أو التعرّض المفضل للوجه {٢٠٠} لأكسيد cerium ، أو توليفة ما من كلا الأمرين من أجل النشاط المحسن للعينة المشربة مقارنة بتلك التي تم تحضيرها باستخدام cerium oxide الغرواني فقط. ومن الممكن أن تكون قوة التفاعل بين جزر cerium oxide و anatase مفضلة من وجهة نظر منع تكون ملحوظ الجسيمات الكروية الأكبر من ٣ - ٥ نانو متر من حيث القطر كما يتضح ذلك في العينة الغير غروانية.

٢٠ وبينما لا توجد رغبة للتقيد بنظرية معينة، يمكن توصيف التحسن الغير متوقع في الأداء الذي تحقق عن طريق ترسيب colloidal cerium oxide ثم يلي ذلك التشريب بأملاح cerium القابلة للذوبان

بواسطة الشكلين البلورين المتميزين، كمثال لتقنيات التحضير المستقلة، المتواجدين معاً في عينة واحدة. وعلاوة على هذا، قد يكون من الممكن أن يتواجد الشكلين البلورين في تلامس وثيق مع بعضهما البعض وفقاً للطريقة وترتيب الترسيب. ولقد تم عرض أمثلة توضيحية لتوليفات من الأشكال البلورية في الصور المجهرية الدقيقة المبينة في الأشكال ١١ - ١٢. ولقد تم التقاط هذه الصور المجهرية الدقيقة من العينات التي تم تحضيرها عن طريق القيام أولاً بمعالجة anatase ^٥ باستخدام TiO_2 باستخدام CeO_2 غرواني ثم التشريب بأملاح cerium القابلة للذوبان. الأشكال ٩ - ١٠ تُظهر تحديداً بلورة cerium oxide كروية، خاصية للمعالجة باستخدام colloidal cerium oxide ، مباشرة في تلامس مع جزيرة أو كتلة ل cerium oxide ، وهذا مثال توضيحي التشريب بملح cerium القابل للذوبان.

١٠ يتم نمطياً إجراء SCR في المصادر المتحركة مثل شاحنات الخدمة الخفيفة أو الثقيلة عن طريق القيام أولاً بحقن عامل اختزال في غاز العادم، ثم إمرار غاز العادم الذي يحتوي على عامل الاختزال خلال علبة، أو "علبة"، تحتوي على محفز DeNO_x ، مما ينتج عنه خفض NO_x . ونمطياً تكون العلبة التي تحتوي على المحفز موضوعة مباشرة في خط التشغيل في نظام العادم للمركبة، بحيث يمر العادم الخارج من المحرك مباشرة في العلبة، ومن ثم بعد خفض انبعاثات NO_x ، يمر العادم الناتج خارجاً من العلبة خلال مواسير العادم للمركبات. عوامل الاختزال النمطية تشمل ammonia ، ^{١٥} urea ، و الهيدروكربونات.

ويتعلق الاختراع الحالي أيضاً بنظام عادم لمحرك ديزل يحتوي على المحفز الخاص بالاختراع الحالي فيه. ويمكن أن يتواجد المحفز الخاص بالاختراع الحالي في نظام العادم في صورة خرزات مضغوطة، كريات، اسطوانات مشكلة بالبيثق أو، يفضل، للتلامس المثالي للبخار - المادة الصلبة مع تسليط أدنى ضغط أن يكون في صورة عمود على هيئة عسل النحل. وعلاوة على هذا ^{٢٠}

يمكن تشكيل الاختراع الحالي بهذه الأشكال المختلفة عن طريق الخلط مع ماء و مواد الربط المختلفة، العجن لتكوين عجينة، و الكبس أو البثق إلى الشكل المطلوب، سواء كان كرية، كرة، اسطوانات أو عمود. وبدلاً من ذلك، يمكن خلط الاختراع الحالي مع مادة ربط و كمية كافية من الماء لتكوين ملاط مائع، يتلامس مع ركيزة مشكّلة مثل عمود كورديريت مثل ذلك المنتج بواسطة Corning Inc. لتكوين طبقة تغليف رقيقة. ويتم بصفة عامة كبسلة العمود، المنتج بهذه الطريقة في علبه اسطوانية الشكل، مفتوحة عند كلا طرفيها لوضعها في النهاية في نظام عادم الديزل.

أمثلة

وصف طرق تقييم المحفز

إجراء اختبار المفاعل

- ١٠ تم اختبار المحفزات التي تم تحضيرها وفقاً للأمثلة التي تم وصفها أدناه بطريقتين مختلفتين. الأولى تتضمن طريقة فحص للتقييم السريع لأداء المحفز. وفي هذا الاختبار عينة تبلغ ٠,٢ جم من المحفز في صورة مسحوق تم اختبار في مفاعل ذي طبقة ثابتة. كانت تركيبة تيار تغذية المفاعل عبارة عن ٥٠٠ جزء في المليون NO، ٥٠٠ جزء في المليون NH_3 ، ١٠ % بالحجم O_2 ، ٥,٥ % بالحجم H_2O ، والباقي N_2 . كانت السرعة الفراغية للغاز في الساعة (GHSV) هي ١٠٠ لتر/ساعة - ١٥ جم من المحفز. تحويل NO تم قياس عند ٢٥٠°م. تم إجراء القياسات عن طريق القيام أولاً بإرساء حالة ثابتة أثناء إمرار التيار المتدفق خلال المفاعل لتحديد أداء المحفز، ثم تجاوز المفاعل لتحديد قياسات التركيز في عياب التفاعل. تم تحديد التحويل عن طريق الاختلاف النسبي.

وتم إجراء طريقة الاختبار الثانية على مدار فترة زمنية ممتدة عند العديد من درجات الحرارة. وفي هذه الحالة كانت تركيبة تيار تغذية المفاعل عبارة عن ١٠٠٠ جزء في المليون NO، NH_3 متغير،

١٠ % بالحجم O_2 ، ٥ % بالحجم H_2O ، و الباقي N_2 . وبلغت السرعة الفراغية للغاز في الساعة (GHSV) ٣٣٠ لتر/ساعة - جم من المحفز، وتم قياس أداء المحفز عند ٢٠٠، ٢٥٠، ٣٠٠، ٤٠٠، و ٥٠٠ م. وتم قياس التحويل عند تركيزات أمونيا تصاعدية تبلغ ٢٠٠، ٤٠٠، ٦٠٠، ٨٠٠ و ١٠٠٠ جزء في المليون لكل درجة حرارة مناظرة. وتعتبر القيم المسجلة عن أقصى تحويل NO عند كل درجة حرارة.

تم حساب النسبة المئوية لتحويل NO_x بالطريقة الآتية:

$$\text{التحويل} = \left[\frac{(NO + NO_2)_i}{(NO + NO_2)_o} - 1 \right] \times 100\%$$

حيث:

$(NO + NO_2)_i$ = إجمالي تركيز NO و NO_2 عند مدخل المفاعل

١٠ $(NO + NO_2)_o$ = تركيزات NO و NO_2 عند مخرج المفاعل

تتمثل إحدى المشكلات المتعلقة باستخدام التحويل كمقياس وحيد للأداء في أنه كلما زادت كمية الموجودة زاد التحويل NO ، ومن ثم تكون القيمة العظمى هي ١. وعند الوصول إلى القيمة ١، فإن الأمر يحتاج إلى زيادات أكبر كثيراً في النشاط لإحداث تغييرات ضئيلة في التحويل. ولهذا،

لأغراض المقارنة، يتم أيضاً التعبير عن نتائج التحويل في صورة نشاط محسوب في صورة "k*tau" في الجدول. التعبير يشير إلى ثابت النشاط مضروباً في زمن التلامس في المفاعل. وكما

١٥ يدرك الأشخاص المتمرسين في المجال، فإن هذا يتعلق بافتراض أن الخفض الحفزي الانتقائي للأمونيا يأتي في المرتبة الأولى نسبةً إلى NO و في المرتبة صفر نسبةً إلى ammonia. ولهذا، تم حساب النشاط من التحويل في صورة $ln(1 - \text{التحويل}) = k*tau$ حيث يتم التعبير عن التحويل ككسر من ال ١. ولهذا يكون القياس الأكثر دقة لمعدل DeNOx هو $k*tau$ طالما كانت tau ثابتة،

وهذا حقيقي للمقارنات المناظرة.

التعتيق الحراري المائي

من المهم لأنظمة المحفز هذه أن تُظهر فترة عمر طويلة للنشاط للاستخدام الفعال في المصادر المتحركة للقيادة لمسافات تصل إلى ٢٠٠٠٠٠ كم أو أطول. من أجل توفير اختبار واقعي لهذه القدرة في فترة زمنية محدودة، من الشائع اللجوء إلى بروتوكول تعتيق معجل حيث يتم فيه إخضاع المحفز لدرجات حرارة قاسية في وجود بخار الماء بنسبة تصل إلى حوالي ١٠٪ لعدة ساعات. وبرغم وجود الكثير من هذه البروتوكولات في الفن السابق الحالي، إلا أنه من المهم اختيار مجموعة من الظروف التي تستخدم بدرجة معقولة وبشكل دائم من أجل أغراض المقارنة للعديد من المحفزات الخاضعة للدراسة.

١٠ وتتضمن الطريقة المختارة في هذه الدراسات إجراء اختبار لمدة ١٦ ساعة عند ٧٥٠ °م حيث فيها يتم تعريض المحفز غاز متدفق مكون من ١٠٪ بخار ماء في نيتروجين.

التصوير المجهرى بالانتقال الالكتروني (TEM)

تم تحميل المساحيق عند ٦٠٠ °م قبل التحليل. وتم تحضير العينات أيضاً لإجراء تحليل TEM عن طريق غمس شبكات Cu TEM مسامية مغلفة بالكربون مباشرة في المسحوق.

١٥ وبعد ذلك تم النظر إلى الشبكات في TEM عند قيم تكبير تتراوح من ١٥٠٠٠ إلى ٤٠٠٠٠٠ مرة. تم إجراء التحليل باستخدام جهاز JEOL 2000FX II TEM يعمل عند ٢٠٠ كيلو فولط.

وأثناء عملية التصوير تم إعطاء اهتمام خاص لتحديد خواص الشكل البلوري للجسيم و توزيع الطور. تم التقاط الصور بواسطة كاميرا من نوع Gatan MultiScan CCD.

مثال رقم ١

تم تشريب cerium على المادة الحاملة عن طريق إذابة ammonium cerium nitrate في ماء منزوع الأيونات وتم دمج هذا المحلول مع ملاط من صورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم (Cristal Inorganic Chemicals trade name DT-51) titanium dioxide في ماء بكمية كافية للحصول على ٦ ٪ بالوزن من Ce نسبةً إلى إجمالي المواد الصلبة. تمت إزالة الماء بالتبخير، تم تجفيف المادة الصلبة الناتجة عند ١٠٠ م لمدة ٦ ساعات وتحميصها عند ٦٠٠ م لمدة ٦ ساعات في الهواء باستخدام فرن إحماء خارجي. يشار إلى هذه العينة باسم "عينة جديدة". تمت معالجة جزء من هذه العينة أيضاً معالجة حرارية مائية كما سبق وصفه أعلاه.

ونحن نشير إلى العينة المعالجة بهذه الطريقة باسم "عينة معتقة"، حيث تهدف المعالجة إلى تعجيل التعتيق الذي ينتج عن الاستخدام طويل الأمد في الظروف الطبيعية.

مثال رقم ٢

تم خلط colloidal cerium oxide (٢٠ ٪ مواد صلبة في ماء؛ Alfa-Aesar Product # 40125) مع ملاط من DT-51 في ماء بكمية كافية للحصول على ٦ ٪ بالوزن من Ce نسبةً إلى إجمالي المواد الصلبة.

تم ضبط الرقم الهيدروجيني pH للمحلول إلى ٥ باستخدام ammonium hydroxide مخفف وتمت إزالة الماء بالتبخير. تم إخضاع المادة الصلبة الناتجة لمزيد من التجفيف وتم تحميصها كما سبق وصفه في مثال رقم ١. كما تم أيضاً تعتيق جزء من هذه العينة حسبما سبق وصفه في مثال رقم ١.

مثال رقم ٣

تم خلط colloidal cerium oxide مع ملاط من DT-51 في ماء بكمية كافية للحصول على ٣ ٪ بالوزن من Ce نسبةً إلى إجمالي المواد الصلبة. ثم تمت إذابة ammonium cerium nitrate في ماء و إضافته إلى الملاط بكمية كافية للحصول على ٣ ٪ بالوزن إضافية من Ce. تمت إزالة الماء بالتبخير، وتم إخضاع المادة الصلبة الناتجة لمزيد من التجفيف وتم تحميمصها كما سبق وصفه في مثال رقم ١. كما تم أيضاً تعتيق جزء من هذه العينة حسبما سبق وصفه في مثال رقم ١. ٥

مثال رقم ٤

تمت إذابة ammonium cerium nitrate في ماء و إضافته إلى ملاط من DT-51 بكمية كافية للحصول على ٣ ٪ بالوزن من Ce نسبةً إلى إجمالي المواد الصلبة. وبعد ذلك تمت إضافة colloidal cerium oxide إلى هذا الملاط للحصول على ٣ ٪ بالوزن إضافية من Ce. تمت إزالة الماء بالتبخير، وتم إخضاع المادة الصلبة الناتجة لمزيد من التجفيف وتم تحميمصها كما سبق وصفه في مثال رقم ١. كما تم أيضاً تعتيق جزء من هذه العينة حسبما سبق وصفه في مثال رقم ١. ١٠

١٥ مثال رقم ٥

تم تصميم مادة حاملة لتحسين نشاط المحفز، وكذلك ثباته تجاه المعالجة الحرارية المائية لإحداث التعتيق.

تم تحضير المادة الحاملة عن طريق القيام أولاً بتعليق DT-51 في ماء عن طريق الخلط و معادلته أيضاً إلى رقم هيدروجيني pH يبلغ ٥,٥ بإضافة ammonium hydroxide مخفف. وبعد

ذلك تمت إضافة ammonium paratungstate إلى الملاط للحصول على قيمة اسمية تبلغ ٦٪ بالوزن WO_3 محملة على ركيزة صلبة. وبعد هذه الخطوة تمت إضافة حمض سيليسيك وفقاً لبراءة الاختراع الأمريكية رقم ١٢/٥٣٣٤١٤ بهدف تحميل ٢,٥ ٪ بالوزن من SiO_2 . وتمت معادلة هذا الخليط مرة ثانية إلى رقم هيدروجيني pH يساوي ٥,٥ وترك تحت التقليب بغرض الخلط لمدة ٢٠ دقيقة. وفي النهاية تمت إضافة zirconium sulfate إلى الملاط بكميات كافية للحصول على ٠,٤ ٪ بالوزن من Zr. تمت معادلة الملاط مرة ثانية إلى رقم هيدروجيني pH يساوي ٥,٥ باستخدام ammonium hydroxide مخفف وترشيحه لإزالة الماء. تم تجفيف العينة عند ١٠٠ م لمدة ٦ ساعات وتحميصها عند ٥٠٠ م لمدة ٦ ساعات. وبعد ذلك تم تحويل المادة الحاملة إلى مخفر عن طريق القيام أولاً بتعليق المسحوق الذي تم تحميصه في ماء مع التقليب ودمجه مع colloidal cerium oxide بكميات كافية للحصول على تحميل يبلغ ١٢,٥ ٪ بالوزن من CeO_2 على أساس إجمالي المواد الصلبة. تمت إذابة ammonium cerium nitrate في ماء و إضافته إلى الملاط بكمية لزيادة Ce بنسبة ٣٪ بالوزن أخرى. تمت إضافة ammonium hydroxide مخفف إلى الملاط لضبط الرقم الهيدروجيني pH إلى ٥ و تم ترشيح الخليط. وبعد ذلك تم تجفيف المادة الصلبة وتم تحميصها كما سبق وصفه في مثال رقم ١. كما تم أيضاً تعتيق جزء من هذه العينة حسبما سبق وصفه في مثال رقم ١.

مثال رقم ٦ يمكن توضيح تنوع التحضير عن طريق بدء تخليق المادة الحاملة باستخدام الجل المنتج لـ DT51 المأخوذ من عملية التصنيع قبل التحميص. تم عمل ملاط من جل titania الذي يبلغ حوالي ٢٥٠ متر مربع/جم في ماء. تمت إضافة ammonium paratungstate إلى الملاط للحصول على قيمة اسمية تبلغ ٧ ٪ بالوزن من WO_3 محملة على ركيزة صلبة. تمت معادلة الملاط إلى رقم هيدروجيني pH يساوي ٥,٥. وبعد هذه الخطوة، تمت إضافة حمض سيليسيك وفقاً لبراءة الاختراع الأمريكية رقم ١٢/٥٣٣٤١٤ بهدف تحميل ٦ ٪ بالوزن من SiO_2 . وتمت معادلة

الملاط مرة ثانية إلى رقم هيدروجيني pH يساوي ٥,٥ باستخدام ammonium hydroxide مخفف وترشيحه لإزالة الماء. تم تجفيف العينة عند ١٠٠ م لمدة ٦ ساعات وتحميصها عند ٥٠٠ م لمدة ٦ ساعات. وبعد ذلك تم تحويل المادة الحاملة إلى محفز عن طريق تعليق المسحوق الذي تم تحميصه في ماء مع التقليب ودمجه مع cerium oxide غرواني colloidal cerium oxide بكمية كافية للحصول على تحميل يبلغ ١٠ ٪ بالوزن من CeO₂ على أساس إجمالي المواد الصلبة. تمت إذابة ammonium cerium nitrate في ماء بكمية تكفي لزيادة Ce بنسبة ٣ ٪ بالوزن أخرى بالإضافة إلى كبريتات الزيركونيوم بكمية تكفي لترسيب ٠,٢ ٪ Zr نسبة إلى إجمالي المواد الصلبة. تمت إضافة المحلول إلى الملاط و تمت إضافة ammonium hydroxide مخفف إلى الملاط لإحداث ترسيب مشترك لـ Ce و Zr غير القابل للذوبان عن طريق ضبط الرقم الهيدروجيني pH إلى ٥. تم ترشيح الخليط. وبعد ذلك تم تجفيف المادة الصلبة وتم تحميصها كما سبق وصفه في مثال رقم ١. كما تم أيضاً تعتيق جزء من هذه العينة حسبما سبق وصفه في مثال رقم ١.

اختبار المحفز

تم عرض نتائج الفحص السريع لاختبارات المفاعل بالنسبة لمواد المحفز التي تم تحضيرها في الأمثلة ١,٢, ٣, ٤, ٥, و ٦ في جدول ١ أدناه. ويتوقع أن الجمع بين طريقتي إضافة cerium ، وهما تشريب أيونات cerium المذابة وإضافة colloidal cerium oxide ، سوف ينتج عنه معدل مقياس مكافئ للمتوسط الرياضي للعينتين اللتين تم تحضيرهما بأي من الطريقتين بمفردها. ويتم التعبير عن هذه القيمة بالمدخل الثالث في الجدول أدناه الذي يحمل عنوان "متوسط المثاليين ١ و ٢". ومع ذلك، تُظهر البيانات أن الجمع بين الطريقتين في طريقة مستحضر واحد عن طريق إضافة

colloidal cerium oxide أولاً ثم يلي ذلك ammonium cerium nitrate المذابة نتج عنه زيادة ٦٠٪ في معدل DeNOx مقارنة بالمتوسط الحسابي. كما يُظهر الجدول أيضاً أنه إذا تم تغيير ترتيب الاضافة، بحيث تتم إضافة cerium nitrate المذابة قبل المادة الغروانية، فإنه يمكن ملاحظة تحسن أقل يبلغ ٢٢٪ نسبةً إلى المتوسط الحسابي.

٥

جدول ١ أداء المحفزات في اختبار الفحص بعد التخميص عند ٦٠٠ م ومعالجة التعتيق الحراري المائي عند ٧٥٠ م

المعالجة الحرارية المائية عند ٧٥٠ م		التخميص عند ٦٠٠ م			
معدل DeNOx (k*tau)	تحويل NO عند ٢٥٠ م (%)	معدل DeNOx (k*tau)	تحويل NO عند ٢٥٠ م (%)	الفحص	مثال رقم

١	٦٪ CeO ₂ مشرب على DT-51	٥٣,٠	٠,٧٦	٢٠,١	٠,٢٢
٢	٦٪ CeO ₂ غرواني مخلوط مع DT-51	٣٥,٩	٠,٤٤	١٨,٠	٠,٢٠
متوسط المثاليين ١ و ٢					
٣	أولاً - ٣٪ CeO ₂ غرواني ؛ ثانياً - ٣٪ CeO ₂ مشرب على DT-51	٦١,٨	٠,٩٦	٢٢,١	٠,٢٥
٤	أولاً - ٣٪ CeO ₂ مشرب ؛ ثانياً - ٣٪ CeO ₂ غرواني على DT-51	٥١,٦	٠,٧٣	٢٣,٧	٠,٢٧
٥	١٢,٥٪ CeO ₂ غرواني و ٣٪ CeO ₂ مشرب على DT-51 المعزز	٨٢,٠	١,٧١	٦٠,٠	٠,٩٢
٦	١٠٪ CeO ₂ غرواني و ٣٪ CeO ₂ مشرب و ٠,٢٪ ZrO ₂ على جل TiO ₂ معزز	٧٣,١	١,٣١	٥٧,٦	٠,٨٦

لسوء الحظ، لم يكن التحسين التآزري لطريقتي إضافة cerium قوياً تجاه التعتيق المحاكى، وتم فقد ما يزيد عن ٦٠٪ من النشاط من المعالجة الحرارية المائية عند ٧٥٠°م. تُظهر النتائج المتحصل عليها من مثال رقم ٥ أنه يمكن تحسين كلا النشاطين بعد التحميص عند ٦٠٠°م و التعتيق الحراري المائي عند ٧٥٠°م بشكل كبير باستخدام التعديل الملائم للمادة الحاملة. وتُظهر النتائج المتحصل عليها من مثال رقم ٦ أنه ليس من الضروري تحميص titania قبل تحضير المادة الحاملة المعدلة، وبالتالي يكون من المحتمل تجنب خطوة الإعداد المكلفة.

مثال رقم ٧

تم أيضاً تحليل المحفز وفقاً لمثال رقم ٣ بواسطة التصوير المجهرى بالانتقال الالكتروني و تم عرض الصور في الأشكال ٩ و ١٠. ويبدو الشكل البلوري المتفرد في صورة تلامس وثيق بين البلورات crystallites الكروية غير الغروية والجزر أو الكتل التي تكونت من تشريب الأملاح القابلة للذوبان في شكل ٩. شكل ١٠ عبارة عن صورة TEM مكبرة لمحفز المثال رقم ٣ حيث تُظهر تفاصيل أكبر للتلامس الوثيق بين البلورات crystallites الكروية غير الغروية و الجزر.

مثال رقم ٨

وتم أيضاً تحليل المحفز وفقاً لمثال رقم ٥ بواسطة التصوير المجهرى بالانتقال الالكتروني وتم عرض الصور في الأشكال ١١ و ١٢. ويبدو الشكل البلوري المتفرد في صورة صورتين لـ CeO_2 يمكن رؤيتهما في صورة بنيات لبلورات بمقياس نانومتري مسامي في نطاقات محددة مشتتة فيما بين جسيمات صورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide (كما يتضح من التكبير السفلي في الصورة المجهرية العليا) وكذلك الجزر الصغيرة التي تتكون مباشرة على قمة صورة anatase لـ titanium oxide و تتفاعل بقوة مع المادة الحاملة (كما يتضح بالتكبير الزائد المعروض في المنطقة المكبرة).

مثال رقم ٩ ١٥

تم تقييم أداء المحفز الذي تم تحضيره في مثال رقم ٥ في اختبارات مطولة لمفاعل و مقارنة بالمواد المكافئة المتوفرة تجارياً التي بها قيمة اسمية تبلغ ٤ ٪ بالوزن من الحديد في beta zeolite و ٢ ٪ بالوزن من vanadium oxide's على تنجستن و صورة anatase لأكسيد التيتانيوم المثبتة بسيليكا (الاسم التجاري DT58 من Cristal Inorganic Chemicals). تم عرض النتائج عند أقصى تحويل

لـ NOx في شكل ١٣. تُظهر هذه النتائج أن أداء المحفز الذي تم تحضيره بواسطة الطريقة المبتكرة يمكن أن يقارن بالفئة المتوفرة تجارياً من محفزات الفاناديا على تجستن - تيتانيا و يتفوق على الفئة المتوفرة تجارياً التي تشمل ٤% Fe على zeolites بيتا.

مثال رقم ١٠

٥ تم إخضاع كل العينات الثلاث من المثال السابق لمعالجة تعتيق باستخدام ١٠% ماء في هواء متدفق عند ٧٥٠°م لمدة ١٦ ساعة و تم اختبارها مرة ثانية. تم عرض النتائج في شكل ١. وهي تُظهر أنه بعد المعالجة القاسية، أداء المحفز الذي تم تحضيره في مثال رقم ٥ يمكن أن يقارن بذلك الذي لعينة الـ beta zeolite /Fe و انخفض نسبةً إلى الفئة المتوفرة تجارياً من محفز الفاناديا على تجستن - تيتانيا.

١٠ مثال رقم ١١

تم تحضير المحفزات بطريقة مماثلة لتلك التي تم وصفها في مثال رقم ٥ فيما عدا أنه تمت زيادة كمية cerium oxide الغرواني على التتابع من ٢,٥ إلى ١٠ % بالوزن. تُظهر النتائج المتحصل عليها من اختبار الفحص السريع أن النشاط بعد تحميل المحفز حديثاً وكذلك بعد المعالجة الحرارية المائية عند ٧٥٠°م يزداد بزيادة محتوى CeO2 الغرواني.

١٥ جدول ٢: تأثير زيادة CeO2 الغرواني في التركيبة

المعالجة الحرارية المائية عند ٧٥٠°م		التحميل عند ٦٠٠°م		مثال رقم ١١
معدل DeNOx (k*tau)	تحويل NO عند ٢٥٠°م (%)	معدل DeNOx (k*tau)	تحويل NO عند ٢٥٠°م (%)	CeO2 غرواني المضاف

٠,٧٨	٥٤,٠	١,٢٤	٧١,٠	CeO ₂ %٢,٥
٠,٨٩	٥٨,٩	١,٥٨	٧٩,٤	CeO ₂ %٧,٥
١,٠٢	٦٤,١	١,٥٩	٧٩,٦	CeO ₂ %١٠

مثال رقم ١٢

تم تحضير مادة حاملة عن طريق تعليق DT-51 في ماء مع التقليب و معادلته إلى رقم هيدروجيني pH يساوي ٥,٥ بإضافة ammonium hydroxide مخفف. وبعد ذلك تمت إضافة ammonium paratungstate إلى الملاط للحصول على قيمة تحميل اسمية تبلغ ٦٪ بالوزن من WO₃. تمت إضافة حمض سيليسيك وفقاً لبراءة الاختراع الأمريكية رقم 414,12/533 بهدف تحميل ٤ ٪ بالوزن من SiO₂. وتمت معادلة هذا الخليط مرة ثانية إلى رقم هيدروجيني pH يساوي ٥,٥ وترك تحت التقليب بغرض الخلط لمدة ٢٠ دقيقة. تم تجفيف العينة عند ١٠٠ م لمدة ٦ ساعات وتحميصها عند ٥٠٠ م لمدة ٦ ساعات.

وبعد ذلك تم تحويل المادة الحاملة إلى محفز عن طريق تعليق المسحوق الذي تم تحميله في ماء وإضافة نترات أمونيوم سيريوم مائية بكميات متزايدة. تمت إضافة ammonium hydroxide مخفف إلى الملاط لضبط الرقم الهيدروجيني pH إلى ٥ و تم ترشيح الخليط. وبعد ذلك تم تجفيف المادة الصلبة عند ١٠٠ م وتحميصها عند ٦٠٠ م وتعتيقها عند ٧٥٠ م كما سبق وصفه في مثال رقم ١.

تم عرض نتائج اختبارات الفحص السريع في جدول ٣ أدناه. ويمكن ملاحظة أن التحويل بعد التعتيق الحراري المائي يزداد بشكل ثابت مع تحميل cerium.

جدول ٣ تأثير زيادة تحميل Ce الذي يتم ترسيبه

المعالجة الحرارية المائية عند ٧٥٠ م	مثال رقم ١٢
-------------------------------------	-------------

معدل DeNOx (k*tau)	تحويل NO عند ٢٥٠ م (%)	SiO ₂ (%) (بالوزن)	WO ₃ (%) (بالوزن)	Ce (%) (بالوزن)
٠,١٨	١٦,٦	٤	٦	٠,٥
٠,٣٦	٣٠,١	٤	٦	١
٠,٦٠	٤٥,٠	٤	٦	٢
٠,٧٥	٥٢,٧	٤	٦	٢,٧٥
٠,٧٩	٥٤,٧	٤	٦	٣
٠,٧٨	٥٤,٠	٤	٦	٣
٠,٧٧	٥٣,٦	٤	٦	٣
٠,٧٦	٥٣,٣	٤	٦	٣,٢٥

مثال رقم ١٣

تم تحضير مادة حاملة كما سبق وصفه في مثال رقم ١٢ فيما عدا أن tungsten oxide تم تغيير تحميل من ١ إلى ٩ % بالوزن. تم تحضير محفز من هذه المادة الحاملة عن طريق تعليق المسحوق الذي تم تحميصه في ماء عن طريق التقليب وإضافة نيترات أمونيوم سييريوم مائية بكمية كافية للحصول على ٣ % بالوزن من Ce. تمت إضافة ammonium hydroxide مخفف إلى الملاط لضبط الرقم الهيدروجيني pH إلى ٥. تم ترشيح الخليط، وتم تجفيف المادة الصلبة عند ١٠٠ م.

تُظهر نتائج اختبار المحفز باستخدام طريقة الفحص السريع المدونة في جدول ٤ أدناه أن نشاط المحفز يزداد بزيادة تحميل tungsten oxide إلى قيمة قصوى ظاهرية حوالي ٦ % بالوزن.

جدول ٤ تأثير زيادة تحميل tungsten oxide

المعالجة الحرارية المائية عند ١٠٠ م		مثال رقم ١٣		
معدل DeNOx (k*tau)	تحويل NO عند ٢٥٠ م (%)	SiO ₂ (% بالوزن)	WO ₃ (% بالوزن)	Ce (%) (بالوزن)
٠,٩٩	٦٢,٩	٤	١	٣
١,٥٦	٧٩,٠	٤	٥	٣
١,٧٩	٨٣,٤	٤	٦	٣
١,٧٨	٨٣,١	٤	٦	٣
١,٧٨	٨٣,١	٤	٦	٣
١,٥١	٧٧,٩	٤	٧	٣
١,٥٩	٧٩,٦	٤	٧	٣
١,٤٣	٧٦,٢	٤	٧	٣
١,٥٢	٧٨,١	٤	٩	٣

مثال رقم ١٤

تم تحضير مادة حاملة كما سبق وصفه في مثال رقم ١٢ فيما عدا أنه تم تغيير تحميل silicon oxide من صفر إلى ٦ % بالوزن. تم تحضير محفز من هذه المادة الحاملة عن طريق تعليق المسحوق الذي تم تحميصه في ماء عن طريق التقليب وإضافة نيترات أمونيوم سيريوم مائية بكمية كافية للحصول على ٣ % بالوزن من Ce. ٥

تمت إضافة ammonium hydroxide مخفف إلى الملاط لضبط الرقم الهيدروجيني pH إلى ٥، و تم ترشيح الخليط.

تم تجفيف الناتج عند ١٠٠ م، وتحميصه عند ٦٠٠ م، و تم تعتيق جزء عن طريق المعالجة الحرارية المائية كما سبق وصفه في مثال رقم ١.

جدول ٥ يُظهر أن إضافة سيليكيا إلى الصيغة تؤدي في البداية إلى انخفاض تحويل المحفز المقاس بعد تحميصه حديثاً عند ٦٠٠ م. ومع ذلك، فإن الثبات لمقاومة تثبيط النشاط الناتج من المعالجة الحرارية المائية يتحسن.

جدول ٥ تأثير زيادة تحميل silicon oxide

المعالجة الحرارية المائية عند ٧٥٠ م		التحميص عند ٦٠٠ م		مثال رقم ١٤		
معدل DeNOx (k*tau)	تحويل NO عند ٢٥٠ م (%)	معدل DeNOx (k*tau)	تحويل NO عند ٢٥٠ م (%)	SiO ₂ (%) (بالوزن)	WO ₃ (%) (بالوزن)	Ce (%) (بالوزن)
١,٥٥	٤٢,٣	١,٠٤	٦٤,٨	٠	٦	٣
٠,٧٢	٥١,١	٠,٧٣	٥١,٨	٢	٦	٣
٠,٧٨	٥٤,٠	٠,٨١	٥٥,٤	٤	٦	٣
لم يتم قياسه	لم يتم قياسه	٠,٧٠	٥٠,٥	٦	٦	٣

مثال رقم ١٥

تم تحضير محفز عن طريق القيام أولاً بإضافة ammonium molybdate مذاب إلى colloidal cerium oxide مع التقليب. ثم تم دمج هذا الملاط مع ملاط من DT-51. وعند اللجوء إلى هذا، كانت كمية molybdenum المضافة كافية لتحقيق تحميل بنسبة ١,١ % بالوزن من MoO₃، و تمت إضافة cerium oxide للوصول إلى نسبة تبلغ ١٢,٥ % بالوزن في التركيبة نسبةً إلى إجمالي المواد الصلبة الموجودة. تم ضبط الرقم الهيدروجيني pH إلى ٤ وترك تحت التقليب بغرض الخلط لمدة ٢٠ دقيقة. تم ترشيح الخليط، وتم تجفيف المادة الصلبة الناتجة عند ١٠٠ م، وتحميصها عند ٦٠٠ م، و تم تعتيق جزء عن طريق المعالجة الحرارية المائية كما سبق وصفه في مثال رقم ١.

جدول ٦ أدناه يُظهر أن إضافة molybdenum إلى cerium oxide الغرواني لم تؤدي إلى تحسين تحويل محفز تم تحميله حديثاً، لكنها أدت إلى تحسين ثبات التحويل بعد المعالجة الحرارية المائية عند ٧٥٠ م للمحفز.

جدول ٦: تأثير ترسيب molybdenum oxide على cerium oxide الغرواني

المعالجة الحرارية المائية عند ٧٥٠ م		التحميل عند ٦٠٠ م		مثال رقم ١٥	
معدل DeNOx (k*tau)	تحويل NO عند ٢٥٠ م (%)	معدل DeNOx (k*tau)	تحويل NO عند ٢٥٠ م (%)	MoO ₃ (%) (بالوزن)	CeO ₂ (%) (بالوزن)
٠,١٦	١٤,٦	٠,٣٩	٣٢,٦	٠	١٢,٥
٠,٣٠	٢٥,٨	٠,٤٠	٣٢,٧	١,١	١٢,٥

٥ مثال رقم ١٦

تم تحضير محفز كما سبق وصفه في مثال رقم ١٥ فيما عدا أنه تم استبدال ammonia بـ ammonium paratungstate بـ molybdate بكميات تكفي لتحقيق زيادة في قيم تحميل WO₃. ويُظهر الجدول أدناه أن زيادة تحميل tungsten oxide على cerium oxide تزيد من تحويل NOx لكل من المحفز الذي تم تحميله حديثاً والمحفز الذي تم تعتيقه بالمعالجة الحرارية المائية.

١٠ جدول ٧: تأثير ترسيب tungsten oxide على cerium oxide الغرواني

المعالجة الحرارية المائية عند ٧٥٠ م		التحميص عند ٦٠٠ م		مثال رقم ١٦	
معدل DeNOx (k*tau)	تحويل NO عند ٢٥٠ م (%)	معدل DeNOx (k*tau)	تحويل NO عند ٢٥٠ م (%)	WO3 (%) (بالوزن)	CeO2 (%) (بالوزن)
٠,٣٧	٣١,٠	٠,٤٦	٣٧,١	٢	١٢,٥
٠,٤٢	٣٤,٠	٠,٥٠	٣٩,٤	٣	١٢,٥
٠,٥١	٤٠,١	٠,٥١	٤٠,٢	٤	١٢,٥

مثال مقارنة رقم ١

تم تحضير محفز وفقاً للطريقة التي تم الكشف عنها بواسطة Kato et al. في براءة الاختراع الأمريكية رقم ٧٥٨٥٨٠٧-٢ب.

٥ تم تحضير مادة حاملة عن طريق القيام أولاً بتعليق DT-51 في ماء عن طريق الخلط و معادلته بعد ذلك إلى رقم هيدروجيني pH يساوي ٥,٥ بإضافة ammonium hydroxide مخفف. وبعد ذلك تمت إضافة ammonium paratungstate إلى الملاط للحصول على قيمة تحميل اسمية تبلغ ٦٪ بالوزن من WO₃. وبعد هذه الخطوة، تمت إضافة حمض سيليسيك إلى الملاط عن طريق معالجة سيليكات صوديوم بكمية كافية من راتنج تبادل أيوني لاستبدال جميع الصوديوم الموجود بأيونات هيدروجين وتمت إضافة هذا فوراً إلى معلق الملاط. بلغ التحميل المستهدف نسبة ٢,٥ ٪ بالوزن من SiO₂. وتمت معادلة هذا الخليط مرة ثانية إلى رقم هيدروجيني pH يساوي ٥,٥ وترك تحت ١٠ التقليل بغرض الخلط لمدة ٢٠ دقيقة. وفي النهاية تمت إضافة zirconium sulfate إلى الملاط بكميات كافية للحصول على ٠,٤ ٪ بالوزن من Zr. تمت معادلة الملاط مرة ثانية إلى رقم هيدروجيني pH يساوي ٥,٥ باستخدام ammonium hydroxide مخفف وترشيحه لإزالة الماء. تم تجفيف العينة عند ١٠٠ م لمدة ٦ ساعات وتحميصها عند ٥٠٠ م لمدة ٦ ساعات.

وبعد ذلك تم تحويل المادة الحاملة إلى محفز عن طريق تعليق المسحوق الذي تم تحميله في ماء وإضافة colloidal cerium oxide كما هو مفصّل عنه في الطلب الأمريكي ٧٥٨٥٨٠٧-٢ب. وبعد ذلك تم تجفيف المادة الصلبة عند ١٠٠ م وتحميلها عند ٦٠٠ م وتم تعتيق جزء عند ٧٥٠ م في ظروف المعالجة الحرارية المائية كما سبق وصفه في مثال رقم ١.

٥ مثال رقم ١٧

- تم تحضير المادة الحاملة عن طريق ترسيب كمية اسمية لتحميل ٦ % بالوزن من WO_3 ، ١٠ % بالوزن من CeO_2 ، ٠,٤ % بالوزن من Zr و ٢,٥ % بالوزن من SiO_2 على DT51. وتم تحضير مادة حاملة عن طريق القيام أولاً بتعليق DT-51 في ماء عن طريق الخلط ومعادلته بعد ذلك إلى رقم هيدروجيني pH يساوي ٥,٥ بإضافة ammonium hydroxide مخفف. وبعد ذلك تمت إضافة ammonium paratungstate إلى الملاط للحصول على قيمة تحميل اسمية تبلغ ٦ % بالوزن من WO_3 . وبعد هذه الخطوة تمت إضافة حمض سيليسيك وفقاً لبراءة الاختراع الأمريكية رقم ١٢/٥٣٣٤١٤ بهدف تحميل ٢,٥ % بالوزن من SiO_2 . وتمت معادلة هذا الخليط مرة ثانية إلى رقم هيدروجيني pH يساوي ٥,٥ وترك تحت التقليب بغرض الخلط لمدة ٢٠ دقيقة. وتم دمج الملاط مع colloidal cerium oxide بكميات كافية للحصول على تحميل بنسبة تبلغ ١٠ % من CeO_2 . وفي النهاية تمت إضافة zirconium sulfate إلى الملاط بكميات كافية للحصول على ٠,٤ % بالوزن من Zr. تمت معادلة الملاط مرة ثانية إلى رقم هيدروجيني pH يساوي ٥,٥ باستخدام ammonium hydroxide مخفف وترشيحه لإزالة الماء. تم تجفيف العينة عند ١٠٠ م لمدة ٦ ساعات وتحميلها عند ٥٠٠ م لمدة ٦ ساعات. وتم تحضير محفز من هذه المادة الحاملة عن طريق تعليق المسحوق الذي تم تحميله في ماء مع التقليب. وتم تحضير مجلول ثانٍ عن طريق إذابة ammonium cerium nitrate بكمية كافية لترسيب نسبة إضافية تبلغ ٣ % بالوزن من
- ٢٠

Ceنسبةً إلى إجمالي المواد الصلبة. وتم دمج المحلولين، ثم تمت إضافة ammonium hydroxide مخفف إلى الملاط لضبط الرقم الهيدروجيني pH إلى ٥. تم ترشيح الخليط، وتم تجفيف المادة الصلبة الناتجة عند ١٠٠°م، ثم حميصها عند ٦٠٠°م، و تم تعتيق جزء عن طريق المعالجة الحرارية المائية كما سبق وصفه في مثال رقم ١.

٥ مثال رقم ١٨

تم تحضير مادة حاملة وفقاً للوصف الوارد في مثال رقم ١٧.

وتم تحضير محفز من هذه المادة الحاملة عن طريق تعليق المسحوق الذي تم حميصه في ماء مع التقلب. وتم تحضير مجلول ثانٍ عن طريق إذابة ammonium cerium nitrate بكمية كافية لترسيب نسبة إضافية تبلغ ٣ ٪ بالوزن إلى جانب كميات متغيرة من كبريتات أمونيوم الحديد ammonium iron(II)sulfate . وتم دمج المحلولين، ثم تمت إضافة ammonium hydroxide مخفف إلى الملاط لضبط الرقم الهيدروجيني pH إلى ٥.

تم ترشيح الخليط، وتم تجفيف المادة الصلبة الناتجة عند ١٠٠°م، ثم حميصها عند ٦٠٠°م، و تم تعتيق جزء عن طريق المعالجة الحرارية المائية كما سبق وصفه في مثال رقم ١. تم تحضير مثال رقم ١٨ باستخدام كمية كافية من كبريتات الحديد (II) لتحقيق تحميل بنسبة تبلغ ٠,٠٥ ٪ بالوزن من الحديد. وكانت كمية الحديد المضافة في مثال رقم ١٨ بغرض تحقيق تحميل بنسبة تبلغ ٠,٢ ٪ بالوزن من Feنسبةً إلى إجمالي المواد الصلبة الموجودة.

اختبار المحفز

تم عرض أداء المحفزات التي تم تحضيرها في المثال المقارن رقم ١ وكذلك الأمثلة ١٧، ١٨، و ١٨ب في جدول ٨ أدناه. ويُظهر الجدول أن الطريقة التي تم الافصاح عنها بواسطة براءة الاختراع

الأمريكية ٧٥٨٥٨٠٧-٢ب ، بينما كانت فعالة في إنتاج محفز فعال لإزالة NOx، فإن الأداء كان معيباً مقارنة بالمحفز الذي تم تحضيره عن طريق الطريقة الحالية المبتكرة. كان التحسين الذي تم الوصول إليه عن طريق اثنين من الأشكال البلورية cerium oxide بدلاً من cerium oxide الغرواني بمفرده في حدود ٦٨٪ لمحفز تم تحميله حديثاً و ٢٢٪ لعينة تم تعتيقها عند ٧٥٠ م في ظروف المعالجة الحرارية المائية. ٥

ويُظهر جدول ٨ أيضاً أن الكميات الصغيرة من الحديد تحسن من تحويل NOx، لكن الكميات الكبيرة بصورة مفرطة من الحديد تخفض من تحويل العينات التي تم تعتيقها في ظروف المعالجة الحرارية المائية.

مثال رقم	التركيبية						التحميل عند ٦٠٠ م		المعالجة الحرارية المائية عند ٧٥٠ م	
	% Fe بالوزن	% Ce بالوزن	CeO ₂ % بالوزن	WO ₃ % بالوزن	% SiO ₂ بالوزن	% Zr بالوزن	تحويل NO عند ٦٠٠ م (%)	معدل DeNO _x (k*tau)	تحويل NO عند ٧٥٠ م (%)	معدل DeNO _x (k*tau)
مقارن ١	٠	٠	١٣	٦	٢,٥	٠,٤	٥٥,٧	٠,٨١	٥٧,٢	٠,٨٥
١٧	٠	٣	١٠	٦	٢,٥	٠,٤	٧٤,٤	١,٣٦	٦٤,٨	١,٠٤
١٨	٠,٠٥	٣	١٠	٦	٢,٥	٠,٤	٨٧,٩	٢,١١	٦٧,٩	١,١٤
١٨ب	٠,٢	٣	١٠	٦	٢,٥	٠,٤	٧٣,٣	١,٣٤	٥٩,١	٠,٨٩

جدول ٨: الأداء النسبي للمحفزات التي تم تحضيرها وفقاً للمثال المقارن رقم ١، مثال رقم ١٧، مثال

رقم ١٨أ، و مثال رقم ١٨ب، في المفاعل ١٠

من الواضح، أنه يمكن إدخال العديد من التعديلات والتغييرات على الاختراع الحالي في ضوء

المعلومات التي تم الافصاح عنها أعلاه. ولهذا يجب أن يُفهم أنه ضمن مجال عناصر الحماية المرفقة، يمكن ممارسة الاختراع بأية طريقة بخلاف ما تم وصفه بشكل محدد في هذا الطلب.

عناصر الحماية

- ١ -١ محفز يشتمل على كتلة واحدة على الأقل من بلورات تشتمل على cerium oxide موزعة في
- ٢ ثاني أكسيد تيتانيوم أكسيد تيتانيوم titanium dioxide ، وجزيرة واحدة على الأقل تشتمل على
- ٣ cerium oxide على أحد أسطح ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide .

- ١ -٢ المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١، حيث يكون ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide
- ٢ هوصورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide .

- ١ -٣ المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١، حيث تكون الكتلة الواحدة على الأقل من البلورات
- ٢ crystallites والجزيرة الواحدة على الأقل في خليط على سطح ثاني أكسيد التيتانيوم titanium
- ٣ . dioxide

- ١ -٤ المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١، حيث تكون الكتلة الواحدة على الأقل من البلورات
- ٢ crystallites والجزيرة الواحدة على الأقل متميزتين عن بعضهما البعض ولا تتراكبان على سطح
- ٣ ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide .

- ١ -٥ المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١، حيث يكون ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide
- ٢ في صورة كتلة واحدة على الأقل من بلورات anatase crystallites ، حيث يتراوح قطر بلورات
- ٣ anatase crystallites من ٢ إلى ٥٠ نانو متر، ويتراوح قطر الكتلة الواحدة على الأقل من ٢٥
- ٤ إلى ١٥٠ نانو متر.

- ١ -٦ المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ٥، حيث يتراوح قطر بلورات anatase crystallites من ٨

- ٢ إلى ٢٠ نانومتر .
- ١ ٧- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ٥ ، حيث يتراوح قطر الكتلة الواحدة على الأقل من بلورات
- ٢ anatase crystallites من ٥٠ إلى ١٠٠ نانومتر .
- ١ ٨- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١ ، حيث تكون الكتلة الواحدة على الأقل من البلورات
- ٢ crystallites التي تشتمل على cerium oxide موزع في ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide
- ٣ عبارة عن أكسيد سيريوم غرواني colloidal cerium oxide .
- ١ ٩ - المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١ ، حيث تتضمن الكتلة الواحدة على الأقل من البلورات
- ٢ crystallites التي تشتمل على cerium oxide موزع في ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide
- ٣ ، بلورات ذات قطر يتراوح من ٣ إلى ١٥ نانومتر .
- ١ ١٠- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١ ، حيث تتضمن الكتلة الواحدة على الأقل من البلورات
- ٢ crystallites التي تشتمل على cerium oxide موزع في ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide
- ٣ ، بلورات من cerium oxide ذات قطر يتراوح من ٥ إلى ١٠ نانومتر .
- ١ ١١- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١ ، حيث تتضمن الكتلة الواحدة على الأقل من البلورات
- ٢ crystallites التي تشتمل على cerium oxide موزع في ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide
- ٣ ، بنية متعددة البلورات crystallites واحدة على الأقل من أكسيد cerium .
- ١ ١٢- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١ ، حيث تتضمن الجزيرة الواحدة على الأقل التي تشتمل
- ٢ على cerium oxide على أحد أسطح ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide ، أكسيد سيريوم

- ٣ غير غرواني non-colloidal cerium oxide .
- ١ ١٣- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١٢، حيث يكون مصدر أكسيد سيريوم غير الغرواني
- ٢ non-colloidal cerium oxide عبارة عن ملح Ce قابل للذوبان.
- ١ ١٤- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١، حيث تكون الجزيرة الواحدة على الأقل التي تشتمل
- ٢ على cerium oxide موزع على أحد أسطح ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide ، ذات قطر
- ٣ أقل من ٢٠ نانو متر.
- ١ ١٥- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١، حيث تكون الجزيرة الواحدة على الأقل التي تشتمل
- ٢ على cerium oxide موزع على أحد أسطح ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide ، ذات سمك
- ٣ يبلغ ٣ نانو متر أو أقل.
- ١ ١٦- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١، حيث تتضمن الجزيرة الواحدة على الأقل التي تشتمل
- ٢ على cerium oxide موزع على أحد أسطح ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide ، شبكة من
- ٣ cerium oxide lattice .
- ١ ١٧- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١، حيث يشتمل ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide
- ٢ أيضاً على مكون واحد على الأقل يُختار من المجموعة المكونة من alumina, phosphorous,
- ٣ lanthanum, zirconium, silica, niobium, strontium, boron, tungsten, molybdenum,
- ٤ manganese, cobalt, chromium, silver, bismuth, copper, europium, tin, zinc,
- ٥ praseodymium, antimony, iron، و oxides منها.

- ١ ١٨- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١٧، حيث يكون المكون عبارة عن معزز.
- ١ ١٩- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١، حيث تتضمن الكتلة الواحدة على الأقل من البلورات
- ٢ crystallites أيضاً مكون واحد على الأقل يُختار من المجموعة المكونة من alumina,
- ٣ phosphorous, lanthanum, zirconium, silica, niobium, strontium, boron, tungsten,
- ٤ molybdenum, manganese, cobalt, chromium, silver, bismuth, copper, europium, tin,
- ٥ zinc, praseodymium, antimony, iron، و oxides منها.
- ١ ٢٠- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١، حيث تتضمن الجزيرة الواحدة على الأقل أيضاً مكون
- ٢ واحد على الأقل يُختار من المجموعة المكونة من alumina, phosphorous, lanthanum,
- ٣ zirconium, silica, niobium, strontium, boron, tungsten, molybdenum, manganese,
- ٤ cobalt, chromium, silver, bismuth, copper, europium, tin, zinc, praseodymium,
- ٥ antimony, iron، و oxides منها.
- ١ ٢١- المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١، حيث يتم إخضاع المحفز لمعالجة حرارية مائية.
- ١ ٢٢- طريقة لإنتاج المحفز وفقاً لعنصر الحماية ١، حيث تتضمن إضافة جزء أول من
- ٢ cerium oxide إلى ثاني أكسيد تيتانيوم أكسيد تيتانيوم titanium dioxide، وبعد ذلك إضافة
- ٣ جزء ثانٍ من cerium oxide إلى ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide.
- ١ ٢٣- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ٢٢، حيث يكون ثاني أكسيد التيتانيوم titanium

- ٢ dioxide هوصورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide .
- ١ ٢٤ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ٢٢، حيث يكون الجزء الأول من cerium oxide عبارة
- ٢ عن أكسيد سيريوم غرواني colloidal cerium oxide ، ويكون الجزء الثاني من cerium oxide
- ٣ عبارة عن مصدر قابل للذوبان من Ce.
- ١ ٢٥ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ٢٢، حيث يشكل الجزء الأول من cerium oxide تكتل
- ٢ من بلورات cerium oxide الموزعة في ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide ، ويشكل الجزء
- ٣ الثاني من cerium oxide جزيرة واحدة على الأقل على أحد أسطح ثاني أكسيد التيتانيوم
- ٤ titanium dioxide .
- ١ ٢٦ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ٢٥، حيث تكون الكتلة الواحدة على الأقل من البلورات
- ٢ crystallites والجزيرة الواحدة على الأقل في خليط على سطح ثاني أكسيد التيتانيوم titanium
- ٣ dioxide .
- ١ ٢٧ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ٢٥، حيث تكون الكتلة الواحدة على الأقل من البلورات
- ٢ crystallites والجزيرة الواحدة على الأقل متميزتين عن بعضهما البعض ولا تتراكبان على سطح
- ٣ ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide .
- ١ ٢٨ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ٢٢، حيث يشتمل ثاني أكسيد التيتانيوم titanium
- ٢ dioxide أيضاً على مكون واحد على الأقل يُختار من المجموعة المكونة من alumina,
- ٣ phosphorous, lanthanum, zirconium, silica, niobium, strontium, boron, tungsten,

- ٤ molybdenum, manganese, cobalt, chromium, silver, bismuth, copper, europium, tin, ٤
٥ zinc, praseodymium, antimony, iron و oxides منها.
- ١ ٢٩ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ٢٢، حيث يكون المكون عبارة عن معرّز.
- ١ ٣٠ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ٢٥، حيث تتضمن الكتلة الواحدة على الأقل من البلورات
٢ crystallites أيضاً مكون واحد على الأقل يُختار من المجموعة المكونة من alumina,
٣ phosphorous, lanthanum, zirconium, silica, niobium, strontium, boron, tungsten,
٤ molybdenum, manganese, cobalt, chromium, silver, bismuth, copper, europium, tin,
٥ zinc, praseodymium, antimony, iron و oxides منها.
- ١ ٣١ - عملية للخفض الانتقائي لمستويات NOx في غاز عادم exhaust gas تشتمل على
٢ ملامسة غاز العادم المشتمل على NOx مع محفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١ في وجود عامل
٣ اختزال.
- ١ ٣٢ - العملية وفقاً لعنصر الحماية رقم ٣١، حيث يكون عامل الاختزال هو واحد على الأقل
٢ يُختار من المجموعة المكونة من ammonia ، urea و hydrocarbon.
- ١ ٣٣ - محفز SCR مشكّل يأخذ شكل كرية pellet ، اسطوانة cylinder ، كرة sphere ، أو عمود
٢ يتضمن المحفز وفقاً لعنصر الحماية رقم ١.
- ١ ٣٤ - مادة حاملة لـ TiO2 معرّزة تشتمل على ثاني أكسيد تيتانيوم أكسيد تيتانيوم titanium

- ٢ dioxide ومعزز واحد على الأقل يُختار من المجموعة المكونة من alumina, phosphorous, ٢
٣ lanthanum, zirconium, silica, niobium, strontium, boron, tungsten, molybdenum, ٣
٤ manganese, cobalt, chromium, silver, bismuth, copper, europium, tin, zinc, ٤
٥ praseodymium, antimony, iron, و oxides منها. ٥


- ١ ٣٥ - المادة الحاملة لـ TiO_2 المعززة وفقاً لعنصر الحماية رقم ٣٤، حيث يكون ثاني أكسيد ١
٢ التيتانيوم titanium dioxide هو صورة anatase لثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide . ٢

- ١ ٣٦ - المادة الحاملة لـ TiO_2 المعززة وفقاً لعنصر الحماية رقم ٣٤، حيث تشتمل أيضاً على ١
٢ cerium oxide مرسب عليها. ٢


- ١ ٣٧ - المادة الحاملة لـ TiO_2 المعززة وفقاً لعنصر الحماية رقم ٣٤، حيث تشتمل على كتلة ١
٢ واحدة على الأقل من بلورات تشتمل على cerium oxide موزعة في ثاني أكسيد التيتانيوم ٢
٣ titanium dioxide ، وجزيرة واحدة على الأقل تشتمل على cerium oxide على أحد أسطح ثاني ٣
٤ أكسيد التيتانيوم titanium dioxide . ٤

- ١ ٣٨ - طريقة لتكوين محفز وفقاً لعنصر الحماية ٨، حيث ان CeO_2 الغرواني الذي يتشكل وفقاً ١
٢ لعملية تشتمل على إذابة ملح cerium في ماء ثم زيادة الرقم الهيدروجيني pH ببطء إلى أكثر ٢
٣ من ١,٥ حتى يبدأ راسب في التكون، ثم إعادة التحيض باستخدام nitric acid إلى رقم ٣
٤ هيدروجيني pH يبلغ ١,٥. ٤


- ١ ٣٩ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ٣٨، حيث تتم إذابة ملح cerium ملح cerium في ماء
- ٢ حتى يرتفع الرقم الهيدروجيني pH إلى أكثر من ٢.




شکل ۱



شکل ۲




شكل ٣




شكل ٤ أ




شکل ۴ ب



شكل ٤ ج




شکل ٥




شکل ٦




شکل ۷




شكل ٨ أ



شکل ۸ ب




شکل ۸ ج




شکل ۸ د




شکل ٩




شکل ١٠




شكل ١١



شكل ١٢



شكل ١٣



شكل ١٤