


Opublikowano dnia 15 lutego 1957 r.



D06 n 3/00



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 39600

Kl. 8 1, 2

Zakłady Wyrobów Filcowych*)
im. T. Kościuszki
 Łódź, Polska

Skórfilc

Patent trwa od dnia 2 lutego 1956 r.

Wynalazek dotyczy skórfilcu, t.j. filcu powleczono elastyczną warstwą tworzywa syntetycznego.

Filcu dotychczas nie powlekano żadną masą tworzywa syntetycznego i nie wytwarzano wyrobów zbliżonych swymi właściwościami do właściwości skóry.

Wynalazek polega na tym, że cienką warstwę filcu, np. grubości od 0,8 do 1,2 mm, jeszcze nie zupełnie spłśnionego, powleka się elastyczną warstwą termoplastycznego tworzywa syntetycznego. Grubość warstwy filcu i tworzywa syntetycznego jest zależna od przeznaczenia wyrobów wytwarzanych ze skórfilcu.

Skórfilc może znaleźć zastosowanie do wyrobu najrozmaitszych przedmiotów w zastępstwie skóry, np. obuwia domowego, obić wnętrz samochodowych, lub siodełek rowerowych i motocyklowych.

Najkorzystniej według wynalazku stosuje się filc pokryty warstwą polichlorku winylu, do którego dodano, jako zmiękczacza, ftalanu dwubutylowego.

Skórfilc, w celu nadania mu wyglądu bardziej zbliżonego do skóry, posiada powierzchnię wytłaczaną, co się osiąga przez przepuszczenie skórfilcu przez kalander z walcem ryflowanym.

Zastrzeżenia patentowe

1. Skórfilc, znamieny tym, że na cienkiej warstwie filcu jeszcze nie zupełnie spłśnionego nałożona jest elastyczna warstwa termoplastycznego tworzywa syntetycznego.
2. Skórfilc według zastrz. 1, znamieny tym, że powierzchnia tworzywa syntetycznego jest wytłaczana.

Zakłady Wyrobów Filcowych
im. T. Kościuszki

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest Zygmunt Lange.