【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和2年7月16日(2020.7.16)

【公開番号】特開2018-193620(P2018-193620A)
【公開日】平成30年12月6日(2018.12.6)
【年通号数】公開・登録公報2018-047
【出願番号】特願2018-173277(P2018-173277)
【国際特許分類】
Ｃ２３Ｃ　22/78　(2006.01)
Ｃ２３Ｃ　22/22　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ２３Ｃ　22/78
Ｃ２３Ｃ　22/22

【手続補正書】
【提出日】令和2年6月4日(2020.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
マグネシウム材又はマグネシウム合金材に、第二リン酸カルシウム粒子を含有する表面調整剤を接触させる工程と、
前記表面調整剤を接触させたマグネシウム材又はマグネシウム合金材に、リン酸イオン及びカルシウムイオンを含む表面処理剤を接触させる工程と、
を含む皮膜付きマグネシウム材又はマグネシウム合金材の製造方法。
【請求項２】
前記第二リン酸カルシウムがモネタイト及び／又はブルシャイトである、請求項１に記載の皮膜付きマグネシウム材又はマグネシウム合金材の製造方法。