


21 marca 1932 r.

URZĄD PATENTOWY

DOG n 5/80



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 15460.

Kl. 8 k 3.

Adolf Berlinerblau
(Warszawa, Polska).

Sposób wyrobu worków nieprzenikliwych dla wilgoci i powietrza i odpornych na działanie chemiczne.

Zgłoszono 8 czerwca 1931 r.

Udzielono 20 stycznia 1932 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu wyrobu worków nieprzenikliwych dla wilgoci i powietrza i odpornych na działanie chemiczne, stosowanych np. do przesyłania nawozów sztucznych. Cel ten według wynalazku osiąga się w ten sposób, że wewnętrzną powierzchnię worków pokrywa się warstwą ciał lepkich, jak np. smołą lub asfaltem lub mieszaniną tych ciał, poczem warstwę tę pokrywa się talkiem lub ziemią okrzemkową lub miążkim węglem brunatnym lub trocinami, albo też warstwę utworzoną z ciał lepkich pokrywa się lakierem albo innemi sykatywami. Okazało się ponadto, że do ciał lepkich, tworzących pierw-

szą warstwę, można z korzyścią dodać pewną ilość kauczuku sztucznego lub naturalnego. Worki wykonane w sposób opisany powyżej nie przepuszczają wilgoci, są nieprzenikliwe dla powietrza i odporne na działanie chemiczne. Ponadto wewnętrzne powierzchnie worka nie skleją się ze sobą.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób wyrobu worków nieprzenikliwych dla wilgoci i powietrza i odpornych na działanie chemiczne, znamienny tem, że wewnętrzną powierzchnię worka pokrywa

się warstwą ciał lepkich, jak np. smołą lub asfaltem lub mieszaniną tychże, z ewentualną domieszką kauczuku sztucznego lub naturalnego, poczem warstwę tę pokrywa się talkiem, ziemią okrzemkową, mielonym węglem brunatnym lub trocinami.

2. Sposób według zastrz. 1, znamien-

ny tem, że warstwę ciał lepkich pokrywa się lakierami lub sykatywami.

Adolf Berlinerblau.

Zastępca: M. Skrzypkowski,

rzecznik patentowy.