

C 23 F 13

Ans.nr.: 5362/85

Indleveret: 20 nov 1985

Løbedag: 20 nov 1985

Alm. tilgængelig: 31 maj 1986

Prioritet: 30 nov 1984 SE 8406051

\*BERGSOEE ANTI CORROSION INTERNA-  
TIONAL AB; Landskrona, SE.

Opfinder: Bjoern \*Linder; SE, Oskar \*Klinghof-  
fer; DK.

Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandi-  
navisk Patentbureau

Aluminiumslegering til fremstilling af anoder  
til katodebeskyttelse

SAMMENDRAG

5362-85

Offeranoder til katodisk korrosionsbeskyttelse frem-  
stilles ved at handelsaluminium med et jernindhold på  
op til 0,5 vægtprocent legeres med 0,01-0,5 vægtpro-  
cent mangan og fortrinsvis 3,5-6 vægtprocent zink og  
0,01-0,05 vægtprocent indium.