



[19] المملكة العربية السعودية SA

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية


[10] رقم البراءة: ٦٨٧

[43] تاريخ المنح: ١٤٢٧/٠٣/٠٦ هـ

الموافق: ٢٠٠٦/٠٤/٠٤ م

[12] براءة اختراع

[30] بيانات الأسبقية:	[72] اسم المخترع: جون اتش. اوسكام، تيموثي آر. لين،
٩٩٤٦٤١١٤ [US] امريكا ١٩٩٩/١٢/١٦	فينسنت بي. موريسون
[51] التصنيف الدولي ٧:	[73] مالك البراءة: يونيفيشن تكنولوجيز، إل إل سي
Int. Cl.⁷: C08F 4/16	عنوانه: ٥٥٥٥ سان فيليب، سويت ١٩٥٠، هيوستن،
[56] المراجع:	تكساس ٧٧٠٥٦، امريكا
براءة امريكية ٥٦٧٢٦٦٩ ١٩٩٧/٠٩/٣٠ م	[74] الوكيل: سعود محمد علي الشواف
براءة امريكية ٥٦٧٤٧٩٥ ١٩٩٧/١٠/٠٧ م	[21] رقم الطلب: ٠٠٢١٠٢٥٩
اسم الفاحص: محمد بن ناصر الذروي	[22] تاريخ الإيداع: ١٤٢١/٠٤/٢٣ هـ
	الموافق: ٢٠٠٠/٠٧/٢٥ م



شكل (١)

[54] اسم الاختراع: طريقة بلمرة polymerization

[57] الملخص: يتعلق هذا الاختراع بعملية بلمرة

polymerization process تشمل دمج أولفين

olefin في طور غازي gas phase أو طور

ردغي slurry phase مع حفاز مجفف بالرش

spray dried catalyst يشتمل على منشط

activator، مادة مالئة دقائقية particulate filler

ومركب حفاز فلزي metal catalyst compound.

٣٦ عنصر حماية، شكل واحد

طريقة بلمرة POLYMERIZATION

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق هذا الاختراع بحفازات بلمرة أولفين مجففة بالرش spray dried olefin polymerization catalysts واستخدامها في طور غازي gas phase أو طور ردي slurry phase لإنتاج متعددات أولفين polyolefins.

أدى الاستخدام المكثف لحفازات إنتاج متعدد أولفين polyolefin catalysts من نوع متالوسين metallocene (يمثل المتالوسين metallocene مركبات حفاز فلزي انتقالي أساسها بنتادايينيل حلي cyclopentadienyl based transition metal catalyst compounds) على نطاق تجاري إلى اهتمام واسع الانتشار بتصميم حفازات متجانسة من نوع غير المتالوسين non-metallocene, homogenous catalysts، وبصفة خاصة لاستخدامها في عمليات تجرى في طور غازي وطور ردي على نطاق اقتصادي. وعلاوة على كون هذا المجال موضوعاً أكاديمياً لافتاً للنظر بصفته جديد، قد تزود الحفازات من نوع غير المتالوسين في طور غازي أو طور ردي طريقة أسهل ومجدية من الناحية الاقتصادية بدرجة أكبر للحصول على المنتجات المتوفرة في الوقت الراهن وقد تزود كذلك فرص للحصول على منتج وعملية فوق قدرة حفازات المتالوسين metallocene catalysts في الطور الغازي أو الطور الردي.

بيد أن الحفازات الجديدة لا يمكن استخدامها بصورة ذاتية في الطور الغازي حيث أن بعض الحفازات تعتبر نشيطة جداً وتوسخ المفاعل reactor. ولا يمكن حمل الحفازات الأخرى وبذلك لا يمكن ادخالها إلى المفاعل بكيفية بحيث لا يحدث التوسخ fouling. وهكذا

ثمة حاجة في التقنية لطريقة لتزويد حفازات إلى مفاعل ذي طور غازي أو طور رديغي، وبصفة خاصة حفازات يصعب أو من المستحيل حملها.

ولقد وصف شروك Schrock ومعاونوه في براءة الاختراع الأمريكية رقم ٥,٨٨٩,١٢٨ عملية لاستدامة بلمرة أولفينات olefins في محلول باستخدام مركبات بادئة initiators تشتمل على ذرة فلز metal atom وربيطة ligand تحتوي على ذرتين من المجموعة ١٥ وذرة من المجموعة ١٦ أو ثلاث ذرات من المجموعة ١٥. وعلى وجه التحديد، وصفت عملية بلمرة تجري في محلول solution polymerization للإيثيلين ethylene باستخدام $\{[NON]ZrMe(PhNMe_2)]\}$ أو $[B(C_6F_5)_4]$ في المثالين ٩ و ١٠. ٥

وتصف براءة الاختراع الأوروبية رقم A1 ٤٥٤ ٨٩٣ مركبات أميد غير محمولة تحتوي على فلز انتقالي unsupported transition metal amide compounds مستخدمة في توليفة مع منشطات activators لبلمرة أولفينات olefins في طور المحلول. ١٠

وتصف براءة الاختراع الأوروبية رقم A1 ٤٥٤ ٨٩٣ لشركة ميتسوي كيميكالز، انك Mitsui Chemicals, Inc مركبات أميد amides تحتوي على فلز انتقالي مدموجة مع منشطات لبلمرة أولفينات olefins.

وتصف براءة الاختراع الأوروبية رقم A1 ٠٠٥ ٨٧٤ مركبات فنوكسيد phenoxide compounds تحتوي على بديل من إيمين imine لاستخدامها كحفاز بلمرة. ١٥

وتصف براءة الاختراع الأوروبية رقم A1 ٤٥٤ ٨٩٣ مركبات أميد amide غير محمولة تحتوي على فلز انتقالي مستخدمة في توليفة مع منشطات لبلمرة أولفينات olefins في طور المحلول.

ويصف طلب براءة الاختراع الأمريكي برقم متسلسل ٠٩/٣١٢,٨٧٨ المودع في ١٧ مايو، ١٩٩٩م عملية بلمرة تجري في طور غازي أو طور رديغي باستخدام حفاز ثنائي أميد محمول supported bisamide catalyst. ٢٠

ويصف ملخص براءة الاختراع اليابانية رقم ١٠٣٣٠٤١٦A حفازات أميد amide تحتوي على فلز انتقالي في توليفة مع حفازات زيغلر-ناتا Ziegler-Natta catalysts. ويصف ملخص براءة الاختراع اليابانية رقم ١٠٣٣٠٤١٢A حفازات أميد amide تحتوي على فلز ٢٥

انتقالي في توليفة مع حفازات بنتادايينيل حلقي cyclopentadienyl تحتوي على فلز انتقالي من المجموعة ٤.

وإستخدم ثنائي كلوريد إيثيلين ثنائي (ساليسيليدين سيميناتو) زركونيوم zirconium dichloride ethylenbis(salicylidenciminato) مدموج مع مثيل ألوموكسان methyl alumoxane مترسب على أشكال محمولة وغير محمولة لبلمرة إيثيلين ethylene من قبل ريبو Repo ومعاونيه في مجلة Macromolecules، المجلد ٣٠، ص: ١٧١-١٧٥، ١٩٩٧م. ٥

وتصف براءتا الاختراع الأمريكيتان رقم ٥,٦٧٢,٦٦٩ و ٥,٦٧٤,٧٩٥ وبراءة الاختراع الأوروبية رقم B1 ٢٩٥ ٦٦٨ . تراكيب حفاز من نوع متالوسين مجففة بالرش وتحتوي على مادة مألثة spray dried filled metallocene catalyst composition لاستخدامها في عمليات بلمرة تجرى في طور غازي. ١٠

الوصف العام للاختراع

يتعلق هذا الاختراع بجزء حفزي catalytic molecule، ونظام حفاز مجفف بالرش يشتمل على مادة مألثة دقائقية particulate filler، منشط، ومركب حفاز فلزي. وفي أحد الأوجه، قد تكون المادة المألثة الدقائقية أية مادة مألثة دقائقية معروفة تشتمل على أسود الكربون carbon black، طلق talc؛ أكاسيد غير عضوية inorganic oxides مثل السليكا silica؛ كلوريد المغنيسيوم magnesium chloride، ألومينا alumina، سليكا-ألومينا silica-alumina؛ مواد بوليمرية polymeric materials مثل متعدد إيثيلين polyethylene، متعدد بروبيلين polypropylene، متعدد ستيرين polystyrene، متعدد ستيرين متقاطع الروابط cross linked polystyrene؛ وما شابه. ١٥

وتشتمل المنشطات المفضلة على حفازات إسهامية تقليدية conventional-co-catalysts مركبات ألكيل ألومنيوم alkyl aluminum (مثل كلوريد ثنائي إيثيل ألومنيوم diethylaluminum chloride)، مركبات ألوموكسان alumoxanes، مركبات ألوموكسان معدلة modified alumoxanes، أنيونات غير تناسقية non-coordinating anions وأنيونات غير تناسقية فلزية أو شبه فلزية من المجموعة ١٣ non-coordinating group 13 metal or metalloid anions، مركبات بوران boranes، مركبات بورات borates، وما شابه. ويعتبر استخدام ألوموكسان ٢٥

alumoxane أو ألوموكسان معدل modified alumoxane كمنشط ضمن نطاق هذا الاختراع، و/أو استخدام كذلك منشطات مؤينة ionizing activators، متعادلة neutral أو أيونية ionic، مثل ثلاثي (ع-بيوتيل) أمونيوم رباعي (خماسي فلوروفنيل) بورون tri(n-butyl)ammonium tetrakis (pentafluorophenyl)boron أو مصدر شبه فلزي من ثلاثي بيرفلوروفنيل بورون trisperfluorophenyl boron metalloid precursor يؤين مركب المتالوسين المتعادل neutral metallocene. وتشتمل المركبات المفيدة الأخرى على ثلاثي فنيل بورون triphenyl boron، ثلاثي إيثيل بورون triethyl boron، رباعي إيثيل بورات ثلاثي-ع-بيوتيل أمونيوم tri-n-butyl ammonium tetraethyl borate، ثلاثي أريل بوران triaryl borane وما شابه. وتشتمل المركبات المفيدة الأخرى أملاح الألومينات aluminate salts كذلك.

وتشتمل بعض مركبات الحفاز الفلزي العديدة التي يمكن استخدامها في هذا البيان مركب فلزي يحتوي على فلز من المجموعة ١٥ كما سيوصف أدناه و/أو حفازات أساسها فنوكسيد phenoxide كما سيوصف أدناه.

شرح مختصر للرسوم

الشكل ١ : يوضح نظام مفاعل مخطط أفقي horizontally mixed reactor system مستخدم في مثال المقارنة ٩ والأمثلة من ٢٢ إلى ٢٨.

الوصف التفصيلي للاختراع

يتعلق الاختراع الراهن بنظام حفاز مجفف بالرش يشتمل على مادة مائنة دقائقية، منشط، ومركب حفاز فلزي واحد أو أكثر. وتظهر مركبات الحفاز الفلزي قدرة مدهشة لتثبيت باستخدام مادة مائنة، تنشط عن طريق منشط، ومثانة بنية وفعالية حفزية catalytic activity مدهشتين.

وفي تجسيد مفضل في هذا البيان تكون المادة المائنة الدقائقية عبارة عن سليكا مدخنة fumed silica. ويفضل أن تكون المادة المائنة عبارة عن كابوسيل تي اس-٦١٠ Cabosil TS-610، متوفر من شركة كابوت كوربوريشن Cabot Corporation، وهو عبارة عن سليكا silica مدخنة يتراوح حجم جسيماتها من ٧ إلى ٣٠ نانومتر ومعالجة بثنائي كلوريد ثنائي مثيل سليل dimethylsilyldichloride بحيث تغطي أغلبية مجموعات

الهيدروكسيل hydroxyl. وتغذى عادة الجسيمات المجففة بالرش إلى مفاعل البلمرة في صورة ردة زيتية معدنية. وتتراوح تراكيز المواد الصلبة في الزيت بين حوالي ١٠ إلى ١٥٪ بالوزن، ويفضل بين ١١ و ١٤٪ بالوزن. وفي بعض التجسيديات، يقل حجم الجسيمات المجففة بالرش عن ١٠ ميكرومتر تقريباً من مجفف الرش بوتشي Buchi spray-dryer على نطاق مخبري، في حين قد تنتج مذرات دوارة rotary atomizers مكبرة المقياس جسيمات يبلغ حجمها ٢٥ ميكرومتر تقريباً، بالمقارنة مع حفازات محمولة تقليدية يبلغ حجم جسيماتها ٥٠ ميكرومتر تقريباً. وفي تجسيد مفضل، يكون للمادة المائلة الدقائقية متوسط حجم جسيمات يتراوح بين ٠,٠٠١ و ١ ميكرون، ويفضل بين ٠,٠٠١ و ٠,١ ميكرون.

وفي تجسيد مفضل يشتمل مركب الحفاز الفلزي على حفاز واحد أو أكثر من الحفازات التالية:

الحفازات

تشمل الحفازات أو أنظمة الحفازات المفضلة التي يمكن استخدامها في هذا البيان مركب فلزي يحتوي على عنصر من المجموعة ١٥ و/أو حفازات فنوكسيد phenoxide كما سيوصف أدناه. وتشتمل الحفازات الأخرى التي يمكن استخدامها في توليفة مع مركب فلزي يحتوي على عنصر من المجموعة ١٥ و/أو مركبات الفنوكسيد phenoxides حفازات من نوع المتالوسين تحتوي على ربيطة ضخمة bulky ligand metallocene type catalysts مع منشط اختياري.

وبمجرد أن تجفف الحفازات الموصوفة في هذا البيان بالرش يمكن أن تدمج مع حفاز تقليدي واحد أو أكثر ويتم ادخالها إلى المفاعل. فعلى سبيل المثال يمكن دمج حفاز مجفف بالرش أو خليط من الحفازات مع حفازات فلزية انتقالية من نوع تقليدي (مثل حفاز زيغلر-ناتا Ziegler-Natta واحد أو أكثر، حفازات فاناديوم vanadium و/أو حفازات كروم chromium) في زيت معدني ويتم ادخال الخليط الناتج إلى المفاعل في صورة ردة.

وللحصول على مزيد من المعلومات عن حفازات فلزية انتقالية من نوع تقليدي انظر بحث Ziegler-Natta Catalysts and Polymerization، باسم جون بور John Boor، اصدار شركة

أكاديميك بريس Academic press، ولاية نيويورك NewYork، ١٩٧٩م. وتوصف كذلك أمثلة حفازات فلزية انتقالية من نوع تقليدي في براءات الاختراع الأمريكية أرقام ٤,١١٥,٦٣٩، ٤,٠٧٧,٩٠٤، ٤,٤٨٢,٦٨٧، ٤,٥٦٤,٦٠٥، ٤,٧٢١,٧٦٣، ٤,٨٧٩,٣٥٩، ٤,٩٦٠,٧٤١، ٤,٣٠٢,٥٦٥، ٤,٣٠٢,٥٦٦، ٥,٣١٧,٠٣٦، ٣,٧٠٩,٨٥٣، ٣,٧٠٩,٩٥٤، ٣,٢٣١,٥٥٠، ٣,٢٤٢,٠٩٩، ٤,٠٧٧,٩٠٤، ٤,١٢٤,٥٣٢، ٤,٣٠٢,٥٦٥، ٤,٣٠٢,٥٦٦، ٤,٣٧٦,٠٦٢، ٤,٣٧٩,٧٥٨، ٥,٠٦٦,٧٣٧، ٥,٧٦٣,٧٢٣، ٥,٨٤٩,٦٥٥، ٥,٨٥٢,١٤٤، ٥,٨٥٤,١٦٤، ٥,٨٦٩,٥٨٥، ٣,٤٨٧,١١٢، ٤,٤٧٢,٥٥٩، ٤,١٨٢,٨١٤ و ٤,٦٨٩,٤٣٧ وطلب براءة الاختراع الأوروبي المنشور رقم ٨١٥ ٤١٦ ٠ A2 وطلب براءة الاختراع الأوروبي رقم ٤٣٦ ٤٢٠ ٠ A1 وطلب براءة الاختراع البريطاني رقم ٢,١٠٥,٣٥٥.

١٠ ولتحقيق أغراض هذا الاختراع تعرف مجموعة البنتادايينيل الحلقي cyclopentadienyl لتشتمل على مركبات إندينيل indenyls ومركبات فلورينيل fluorenyls.

مركب فلزي يحتوي على عنصر من المجموعة ١٥


يشتمل تركيب الحفاز المخلط mixed catalyst وفقاً للاختراع الراهن على مركب فلزي يحتوي على عنصر من المجموعة ١٥. ويشتمل المركب الذي يحتوي على عنصر من المجموعة ١٥ عادة على ذرة فلز metal atom من المجموعة ٣ إلى المجموعة ١٤، ويفضل من المجموعة ٣ إلى المجموعة ٧، الأفضل من المجموعة ٤ إلى المجموعة ٦، الأفضل على الإطلاق ذرة فلز من المجموعة ٤، مرتبطة بمجموعة سهلة الإزالة leaving group واحدة على الأقل ومرتبطة كذلك بذرتين على الأقل من المجموعة ١٥، وترتبط ذرة واحدة منهما على الأقل كذلك بذرة من المجموعة ١٥ أو ١٦ من خلال مجموعة أخرى.

٢٠ وفي تجسيد مفضل، ترتبط كذلك ذرة واحدة على الأقل من المجموعة ١٥ بذرة من المجموعة ١٥ أو ١٦ من خلال مجموعة أخرى قد تكون مجموعة هيدروكربونية hydrocarbon group بها من ذرة واحدة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة heteroatom، سليكون silicon، جرمانيوم germanium، قصدير tin، رصاص lead أو فوسفور phosphorus، حيث لا ترتبط كذلك ذرة المجموعة ١٥ أو ١٦ بذرة أخرى أو قد ترتبط

بهيدروجين hydrogen، أو مجموعة تحتوي على ذرة من المجموعة ١٤، هالوجين halogen، أو مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة، وحيث ترتبط كذلك كل ذرة من ذرتي المجموعة ١٥ بمجموعة حلقة cyclic group وقد ترتبط كل منهما اختياريًا بهيدروجين hydrogen، هالوجين halogen، ذرة مغايرة أو مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl group، أو مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة.


وفي تجسيد مفضل، قد يمثل المركب الفلزي الذي يحتوي على عنصر من المجموعة ١٥ وفقًا للاختراع الراهن بالصيغتين التاليتين:

الصيغة I



أو ١٠

الصيغة II



حيث

M يمثل فلزاً انتقالياً من المجموعة ٣ إلى المجموعة ١٢ أو فلزاً من الفلزات الرئيسية للمجموعة ١٣ أو ١٤، ويفضل فلزاً من المجموعة ٤، ٥ أو ٦، والأفضل فلزاً من المجموعة ٤، والأكثر تفضيلاً زركونيوم zirconium، تيتانيوم titanium أو هفنيوم hafnium،

يمثل كل X على حدة مجموعة سهلة الإزالة، ويفضل مجموعة سهلة الإزالة أنيونية anionic leaving group، والأفضل هيدروجين hydrogen، مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl group، ذرة مغايرة أو هالوجين halogen، والأكثر تفضيلاً ألكيل alkyl،
 y يمثل قيمة تبلغ صفر أو ١ (عندما يبلغ y صفر تكون المجموعة L' غير موجودة)،
 n يمثل حالة التأكسد oxidation state لـ M، ويفضل ٣+، ٤+، أو ٥+، والأفضل ٤+،
 m يمثل الشحنة الشكلية formal charge للربطة YZL أو YZL'، ويفضل صفر، -١، -٢ أو -٣، والأفضل -٢،

L يمثل عنصراً من المجموعة ١٥ أو ١٦، ويفضل نتروجين nitrogen،
 L' يمثل عنصراً من المجموعة ١٥ أو ١٦ أو مجموعة تحتوي على عنصر من المجموعة ١٤، ويفضل كربون carbon، سليكون silicon أو جرمانيوم germanium،
 Y يمثل عنصراً من المجموعة ١٥، ويفضل نتروجين nitrogen، أو فوسفور phosphorus، والأفضل نتروجين nitrogen،
 Z يمثل عنصراً من المجموعة ١٥، ويفضل نتروجين nitrogen أو فوسفور phosphorus، والأفضل نتروجين nitrogen،

R¹ و R² يمثل كل منهما على حدة مجموعة هيدروكربونية hydrocarbon group بها من ذرة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة تشتمل على ما لا يزيد عن ٢٠ ذرة كربون carbon، سليكون silicon، جرمانيوم germanium، قصدير tin، رصاص lead أو فوسفور phosphorus، ويفضل مجموعة ألكيل alkyl، أريل aryl أو أراكيل aralkyl بها من ذرتين إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، والأفضل مجموعة ألكيل alkyl بها من ذرتين إلى ٢٠ ذرة كربون carbon خطية linear، متفرعة branched، أو حلقية cyclic، والأكثر تفضيلاً مجموعة هيدروكربونية hydrocarbon group بها من ذرتين إلى ٦ ذرات كربون carbon. وقد يرتبط R¹ و R² كذلك مع بعضهما البعض.

R³ غير موجود أو يمثل مجموعة هيدروكربونية hydrocarbon group، هيدروجين hydrogen، هالوجين halogen، مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة، ويفضل مجموعة ألكيل alkyl خطية، حلقية أو متفرعة بها من ذرة واحدة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، والأفضل أن يكون R³ غير

موجود، أو يمثل هيدروجين hydrogen أو مجموعة ألكيل alkyl، والأكثر تفضيلاً أن يمثل هيدروجين hydrogen،

R^4 و R^5 يمثل كل منهما على حدة مجموعة ألكيل alkyl، مجموعة أريل aryl، مجموعة أريل تحمل بدائل substituted aryl، مجموعة ألكيل حلقية، مجموعة ألكيل حلقية تحمل بدائل، مجموعة ألكيل حلقية، مجموعة ألكيل حلقية، مجموعة ألكيل حلقية تحمل بدائل أو نظام متعدد الحلقات multiple ring system، ويفضل مجموعة تشتمل على ما لا يزيد عن ٢٠ ذرة كربون carbon، والأفضل أن تشتمل على ذرات كربون carbon يتراوح عددها بين ٣ و ١٠، والأفضل على الإطلاق مجموعة هيدروكربونية hydrocarbon group بها من ذرة واحدة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، مجموعة أريل aryl بها من ذرة واحدة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon أو مجموعة ألكيل aralkyl بها من ذرة واحدة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، أو مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة، على سبيل المثال PR_3 ، حيث R يمثل مجموعة ألكيل alkyl، وقد يرتبط R^1 و R^2 مع بعضهما البعض، و/أو قد يرتبط R^4 و R^5 مع بعضهما البعض،

R^6 و R^7 قد يكونا غير موجودين، أو يمثل كل منهما على حدة هيدروجين hydrogen، مجموعة ألكيل alkyl، هالوجين halogen، ذرة مغايرة أو مجموعة هيدروكربيل hydrocarbonyl، ويفضل مجموعة ألكيل alkyl خطية، حلقية أو متفرعة بها من ذرة واحدة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، والأفضل أن يكونا غير موجودين، و

R^* غير موجود، أو يمثل هيدروجين hydrogen، مجموعة تحتوي على ذرة من المجموعة ١٤، هالوجين halogen، مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة.


ويقصد "بالشحنة الشكلية للربيطه YZL أو 'YZL'، شحنة الربيطه الكلية في عدم وجود الفلز والمجموعات سهلة الإزالة X.

ويقصد بالعبارة " R^1 و R^2 قد يرتبطان كذلك مع بعضهما البعض" أن R^1 و R^2 قد يرتبطان مباشرة مع بعضهما البعض أو قد يرتبطان مع بعضهما البعض من خلال مجموعات أخرى. ويقصد بالعبارة " R^4 و R^5 قد يرتبطان كذلك مع بعضهما البعض" أن R^4 و R^5 قد

يرتبطان مباشرة مع بعضهما البعض أو قد يرتبطان مع بعضهما البعض من خلال مجموعات أخرى.

وقد تكون مجموعة الألكيل alkyl عبارة عن شقات ألكيل alkyl radicals خطية أو متفرعة أو شقات ألكينيل alkenyl خطية أو متفرعة، شقات ألكاينيل alkynyl، شقات ألكيل حلقي cycloalkyl، شقات أريل aryl، شقات أسيل acyl، شقات أرويل aroyl، شقات ألكوكسي alkoxyl، شقات أريلوكسي aryloxy، شقات ألكيل ثيو alkylthio، شقات ثنائي ألكيل أمينو dialkylamino، شقات ألكوكسي كربونيل alkoxycarbonyl، شقات أريلوكسي كربونيل aryloxy carbonyl، شقات كربامويل carbomoyl، شقات ألكيل-alkyl- أو ثنائي ألكيل-كربامويل dialkyl-carbamoyl، شقات أريلوكسي aryloxy، شقات أسيلوكسي acyloxy، شقات أسيل أمينو acylamino، شقات أرويل أمينو aroylamino، شقات ألكيلين alkylene خطية، متفرعة أو حلقية، أو توليفة منها. وتعرف مجموعة الألكيل aralkyl بحيث تكون عبارة عن مجموعة أريل aryl تحمل بدائل. وفي تجسيد مفضل يمثل R^4 و R^5 كل منهما على حدة مجموعة بالصيغة التالية:

الصيغة ١




حيث ١٥

يمثل R^8 إلى R^{12} كل على حدة هيدروجين hydrogen، مجموعة ألكيل alkyl بها من ذرة واحدة إلى ٤٠ ذرة كربون carbon، هاليد halide، ذرة مغايرة، مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة تشتمل على ما لا يزيد عن ٤٠ ذرة كربون carbon، ويفضل مجموعة ألكيل alkyl خطية أو متفرعة بها من ذرة واحدة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، ويفضل مجموعة مثيل methyl، إيثيل ethyl، بروبيل propyl أو بيوتيل butyl، وقد تشكل أي مجموعتان من مجموعات ٢٠

R مجموعة حلقية و/أو مجموعة حلقية مخلطة heterocyclic. وقد تكون المجموعات الحلقية عطرية aromatic. وفي تجسيد مفضل، يمثل R^9 ، R^{10} و R^{12} كل على حدة مجموعة مثيل methyl، إيثيل ethyl، بروبييل propyl أو بيوتيل butyl (بما في ذلك كل الزمراء isomers)، وفي تجسيد مفضل يمثل R^9 ، R^{10} و R^{12} مجموعات مثيل methyl، ويمثل R^8 و R^{11} هيدروجين hydrogen.


وفي تجسيد مفضل بصفة خاصة يمثل كل من R^4 و R^5 مجموعة ممثلة بالصيغة التالية:



وفي هذا التجسيد، M يمثل فلزاً من المجموعة ٤، يفضل زركونيوم zirconium، تيتانيوم titanium أو هفنيوم hafnium، والأفضل على الإطلاق زركونيوم zirconium؛ ويمثل كل من L، Y و Z نيتروجين nitrogen؛ ويمثل كل من R^1 و R^2 الشق $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ ؛ ويمثل R^3 هيدروجين hydrogen؛ و R^6 و R^7 غير موجودين.

وفي تجسيد مفضل بصفة خاصة، يمثل المركب الفلزي الذي يحتوي على عنصر من المجموعة ١٥ بالصيغة التالية:

المركب I



وفي المركب I، يشير Ph إلى فنيل phenyl.

وتحضر المركبات الفلزية التي تحتوي على عناصر من المجموعة ١٥ وفقاً للاختراع باستخدام طرق معروفة في التقنية، مثل تلك الطرق الموصوفة في براءة الاختراع الأوروبية رقم A1 ٤٥٤ ٨٩٣ ٤٠؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم ٥,٨٨٩,١٢٨ والمراجع المذكورة في براءة الاختراع الأمريكية رقم ٥,٨٨٩,١٢٨ والتي ذكرت جميعها في هذا البيان للإحالة إليها كمرجع. ويصف طلب براءة الاختراع الأمريكي برقم متسلسل ٥,٨٨٩,١٢٨/٣٠٩، المودع في ١٧ مايو، ١٩٩٩م، عملية بلمرة تجرى في طور غازي أو طور رديجي باستخدام حفاز من ثنائي أميد bisamide محمول، والذي ذكر كذلك في هذا البيان للإحالة إليه كمرجع.

وتشمل طريقة تخليق مباشرة مفضلة لهذه المركبات تفاعل الربيطات المتعادلة neutral ligand (انظر على سبيل المثال الربيطات YZL أو YZL' للصيغة ١ أو ٢) مع M^pX_n (M يمثل فلزاً من المجموعة ٣ إلى المجموعة ١٤، n يمثل حالة التأكسد لـ M، كل X يمثل مجموعة أنيونية، مثل هاليد halide)، في مذيب غير تناسقي non-coordinating solvent أو تناسقي بشكل ضعيف weakly coordinating، مثل إيثر ether، تولوين toluene، زيلين xylene، بنزين benzene، كلوريد الميثيلين methylene chloride، و/أو هكسان hexane أو مذيب آخر له درجة غليان boiling point تزيد عن ٦٠°م (درجة مئوية)، عند درجة حرارة تتراوح من حوالي ٢٠ إلى حوالي ١٥٠°م (ويفضل من ٢٠ إلى ١٠٠°م)، ويفضل لمدة ٢٤ ساعة أو أكثر، ثم معالجة المزيج بمقدار فائض (مثلاً أربعة مكافئات equivalents أو أكثر) من عامل ألكلة alkylating agent، مثل بروميد ميثيل مغنيسيوم methyl magnesium bromide في إيثر ether. وتزال أملاح المغنيسيوم magnesium salts بالترشيح filtration، ويفصل المترابك الفلزي metal complex باستخدام تقنيات قياسية standard techniques.


وفي تجسيد، يحضر المركب الفلزي الذي يحتوي على عنصر من المجموعة ١٥ باستخدام طريقة تشتمل على تفاعل الربيطات المتعادلة، (انظر على سبيل المثال الربيطات YZL أو YZL' للصيغة ١ أو ٢) مع مركب ممثل بالصيغة M^pX_n (حيث M يمثل فلزاً من المجموعة ٣ إلى المجموعة ١٤، n يمثل حالة التأكسد لـ M، كل X يمثل مجموعة سهلة الإزالة أنيونية) في مذيب غير تناسقي أو تناسقي بشكل ضعيف، عند درجة حرارة تبغ

حوالي ٢٠°م أو أعلى، ويفضل عند حوالي ١٠٠°م، ثم معالجة المزيج بمقدار فائض من عامل الكلة، ثم استخلاص المتراكب الفلزي metal complex. وفي تجسيد مفضل يكون للمذيب درجة غليان تزيد عن ٦٠°م، مثل تولوين toluene، زيلين xylene، و/أو هكسان hexane. وفي تجسيد آخر يشتمل المذيب على إيثر ether و/أو كلوريد الميثيلين methylene chloride، ويفضل إيثر ether.


وللحصول على معلومات إضافية عن المركبات الفلزية التي تحتوي على عنصر من المجموعة ١٥، انظر براءة الاختراع الأوروبية رقم A1 ٤٥٤ ٨٩٣ . لشركة ميتسوي كيميكالز، إنك Mitsui Chemicals, Inc التي تصف أميدات فلزات انتقالية transition metal amides مدموجة مع منشطات لبلمرة أولفينات olefins.

١٠ حفازات الفنوأكسيد Phenoxide Catalysts

تشمل مجموعة أخرى من الحفازات التي يمكن استخدامها في عملية هذا الاختراع حفازاً واحداً أو أكثر ممثلاً بالصيغتين التاليتين:



أو



حيث R^1 يمثل هيدروجين hydrogen أو مجموعة بها من ٤ ذرات إلى ١٠٠ ذرة كربون carbon، ويفضل مجموعة ألكيل ثالثي tertiary alkyl، ويفضل مجموعة ألكيل alkyl بها من ٤ ذرات إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، ويفضل مجموعة ألكيل ثالثي tertiary alkyl بها من ٤ ذرات إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، ويفضل مجموعة متعادلة بها من ٤ ذرات إلى ١٠٠ ذرة كربون carbon وقد يرتبط أو لا يرتبط بـ M، ويمثل شق واحد على الأقل من R^2 إلى R^5 مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة، وتمثل بقية الشقات من R^2 إلى R^5 كل منها على حدة هيدروجين hydrogen أو مجموعة بها من ذرة واحدة إلى ١٠٠ ذرة كربون carbon، ويفضل مجموعة ألكيل alkyl بها من ٤ ذرات إلى ٢٠ ذرة كربون carbon (يفضل بيوتيل butyl، أيزوبيوتيل isobutyl، بنتيل هكسيل pentyl hexyl، هبتيل heptyl، أيزوهكسيل isohexyl، أوكتيال octyl، أيزوأوكتيال isooctyl، ديسيل decyl، نونيل nonyl، دوديسيل dodecyl) وقد يرتبط أي شق من الشقات R^2 إلى R^5 كذلك بـ M أو قد لا يرتبط بـ M، ويشير O إلى أكسجين oxygen، ويمثل M فلزاً انتقالياً من المجموعة ٣ إلى المجموعة ١٠ أو فلز اللانثانيد lanthanide، ويفضل فلزاً من المجموعة ٤، ويفضل Ti، Zr أو Hf؛ ويمثل n حالة التكافؤ valence state للفلز M، ويفضل ٢، ٣، ٤ أو ٥، ويمثل Q مجموعة ألكيل alkyl، هالوجين halogen، بنزيل benzyl، أميد amide، كربوكسيلات carboxylate، كربامات carbamate، ثيولات thiolate، هيدريد hydride أو ألكوكسيد alkoxide، أو رابطة لمجموعة R تحتوي على ذرة مغايرة قد تكون أي من الشقات من R^1 إلى R^5 . وقد تكون المجموعة التي تحتوي على ذرة مغايرة أية ذرة مغايرة أو ذرة مغايرة مرتبطة بكربون سليكا carbon silica أو ذرة مغايرة أخرى. وتشتمل الذرات المغايرة المفضلة على بورون boron، ألومنيوم aluminum، سليكون silicon، نتروجين nitrogen، فوسفور phosphorus، زرنيخ arsenic، قصدير tin، رصاص lead، أنتيمون antimony، أكسجين oxygen، سينيوم selenium، تلوريوم tellurium. وتشتمل الذرات المغايرة المفضلة بصفة خاصة على نتروجين nitrogen، أكسجين oxygen، فوسفور phosphorus وكبريت sulfur. وتشتمل الذرات المغايرة الأفضل على الإطلاق بصفة خاصة على الأكسجين oxygen والنتروجين nitrogen. وقد ترتبط الذرة المغايرة بحد ذاتها مباشرة بحلقة الفنووكسيد phenoxide أو قد ترتبط بذرة أو ذرات أخرى مرتبطة بحلقة الفنووكسيد phenoxide. وقد تشتمل

المجموعة التي تحتوي على ذرة مغايرة على ذرة واحدة أو أكثر من ذرات مغايرة متماثلة أو مختلفة. وتشمل مجموعات الذرات المغايرة المفضلة إيمينات imines، أمينات amines، أكاسيد oxides، فوسفينات phosphines، إيثرات ethers، كيتينات ketenes، أكسوازولينات حلقية مغلطة oxoazoles heterocyclics، أكسازولينات oxazolines، ثيوإيثرات thioethers وما شابه ذلك. وتشمل مجموعات الذرات المغايرة المفضلة بصفة خاصة إيمينات imines. وقد تشكل أي مجموعتين متجاورتين من مجموعات R بنية حلقية، ويفضل حلقة خماسية أو سداسية الأعضاء. وبالمثل قد تشكل مجموعات R بنيات متعددة الحلقة multi-ring structures. وفي تجسيد لا تشكل أي مجموعتين أو أكثر من مجموعات R حلقة خماسية الأعضاء.

وقد تنشط حفازات الفنوكسيد phenoxide هذه باستخدام منشطات تشمل مركبات ألكيل ألومنيوم alkyl aluminum (مثل كلوريد ثنائي إيثيل ألومنيوم diethylaluminum chloride) ومركبات ألوموكسان alumoxanes، مركبات ألوموكسان معدلة modified alumoxanes، أنيونات غير تناسقية non-coordinating anions، أنيونات فلزات المجموعة ١٣ غير تناسقية أو أنيونات شبه فلزية metalliod anions غير تناسقية، مركبات بوران boranes، مركبات بورات borates وما شابه. وللحصول على مزيد من المعلومات عن المنشطات انظر بند المنشطات أدناه.

ويمكن تطبيق هذا الاختراع كذلك باستخدام الحفازات الموصوفة في براءة الاختراع الأوروبية رقم A1 ٠٠٥ ٨٧٤ ٠، التي ذكرت في هذا البيان للإحالة إليها كمرجع.

المنشطات

يفضل دمج الحفازات، التي يفضل أن تكون عبارة عن المركب الذي يحتوي على عنصر من المجموعة ١٥ و/أو حفازات الفنوكسيد phenoxide الموصوفة في هذا البيان، مع منشط واحد أو أكثر لتشكيل أنظمة حفازات لبلمرة الأولفين olefin. وتشمل المنشطات المفضلة مركبات ألكيل ألومنيوم alkyl aluminum (مثل كلوريد ثنائي إيثيل ألومنيوم diethylaluminum chloride)، مركبات ألوموكسان alumoxanes، مركبات ألوموكسان معدلة، أنيونات anions غير تناسقية، أنيونات فلزات المجموعة ١٣ غير تناسقية أو أنيونات شبه فلزية metalliod anions غير تناسقية، مركبات بوران boranes، مركبات

بورات borates وما شابه. ويعتبر ضمن نطاق الاختراع الراهن استخدام الألوموكسان alumoxane أو الألوموكسان alumoxane المعدل كمنشط، و/أو استخدام كذلك منشطات مؤينة ionizing activators، متعادلة neutral أو أيونية ionic، مثل ثلاثي (ع-بيوتيل) أمونيوم رباعي (خماسي فلوروفنيل) بورون tri (n-butyl) ammonium tetrakis (pentafluorophenyl) boron أو مصدر precursor شبه فلزي من ثلاثي بيرفلوروفنيل بورون trisperfluorophenyl boron يؤين مركب المتالوسين metallocene المتعادل. وتشمل المركبات المفيدة الأخرى ثلاثي فنيل بورون triphenyl boron، ثلاثي إيثيل بورون triethyl boron، رباعي إيثيل بورات ثلاثي-ع-بيوتيل أمونيوم tri-n-butyl ammonium tetraethylborate، ثلاثي أريل بوران triaryl borane وما شابه. وتشمل مركبات مفيدة أخرى كذلك أملاح الألومينات aluminate salts.

وفي أحد التجسيديات تدمج مركبات الألوموكسان alumoxanes المعدلة مع الحفازات لتشكيل نظام حفاز. وفي تجسيد مفضل يدمج MMAO3A (مثيل ألوموكسان methyl alumoxane معدّل في هبتان heptane، متوفر تجارياً من شركة أكزو كيميكالز، إنك. Akzo Chemicals, Inc. بالاسم التجاري موديفايد مثيل ألوموكسان Modified Methylalumoxane من النوع 3A، والمحمي في براءة الاختراع الأمريكية رقم ٥,٠٤١,٥٨٤) مع المركب الفلزي الأول والثاني لتشكيل نظام حفاز. ويمكن كذلك استخدام MMAO-4 و MMAO-12.

وثمة طرق عديدة لتحضير ألوموكسان alumoxane ومركبات ألوموكسان alumoxanes معدّلة، وتوصف أمثلة على هذه الطرق على سبيل المثال لا الحصر في براءات الاختراع الأمريكية أرقام ٤,٦٦٥,٢٠٨، ٤,٩٥٢,٥٤٠، ٥,٠٩١,٣٥٢، ٥,٢٠٦,١٩٩، ٥,٢٠٤,٤١٩، ٤,٨٧٤,٧٣٤، ٤,٩٢٤,٠١٨، ٤,٩٠٨,٤٦٣، ٤,٩٦٨,٨٢٧، ٥,٣٠٨,٨١٥، ٥,٣٢٩,٠٣٢، ٥,٢٤٨,٨٠١، ٥,٢٣٥,٠٨١، ٥,١٥٧,١٣٧، ٥,١٠٣,٠٣١، ٥,٣٩١,٧٩٣، ٥,٣٩١,٥٢٩، ٥,٢٤٨,٨٠١، ٥,٢٣٥,٠٨١، ٥,١٥٧,١٣٧، ٥,١٠٣,٠٣١، ٥,٣٩١,٧٩٣، ٥,٣٩١,٥٢٩، ٥,٠٤١,٥٨٤، ٥,٦٩٣,٨٣٨، ٥,٧٣١,٢٥٣، ٥,٠٤١,٥٨٤ و ٥,٧٣١,٤٥١ ونشرت براءات الاختراع الأوروبية أرقام ٤٧٦ ٥٦١ A-، ٥٨٦ ٢٧٩ B1-.

و ٢١٨ ٥٩٤ A-٠ وطلب براءة الاختراع الدولي وفقاً لمعاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع رقم ٩٤/١٠١٨٠، وقد ذكرت جميعها في هذا البيان بشكل كامل للإحالة إليها كمرجع.

وقد تحتوي المركبات المؤينة ionizing compounds على بروتون فعّال active proton أو كاتيون cation آخر مقترن بالأيون المتبقي remaining ion في المركب المؤين ولكن غير مرتبط به تناسقياً أو مرتبط به تناسقياً بشكل رخوا فقط. وتوصف مركبات من هذا القبيل وما شابه ذلك في نشرات براءات الاختراع الأوروبية أرقام ٩٨٢ ٥٧٠ A-٠، ٧٣٢ ٥٢٠ A-٠، ٣٧٥ ٤٩٥ A-٠، ٦٣٧ ٤٢٦ A-٠، ٩٤٤ ٥٠٠ A-٠، ٢٧٧ ٠٠٣ A-٠ و ٢٧٧ ٠٠٤ A-٠، وبراءات الاختراع الأمريكية أرقام ٥،١٥٣،١٥٧، ٥،١٩٨،٤٠١، ٥،٠٦٦،٧٤١، ٥،٢٠٦،١٩٧، ٥،٢٤١،٠٢٥، ٥،٣٨٧،٥٦٨، ٥،٣٨٤،٢٩٩، ٥،٥٠٢،١٢٤ و ٥،٦٤٣،٨٤٧، وقد ذكرت جميعها في هذا البيان بشكل كامل للإحالة إليها كمرجع. وتشمل منشطات أخرى تلك المنشطات الموصوفة في نشرة براءة الاختراع الدولية وفقاً لمعاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع رقم ٩٨/٠٧٥١٥ مثل فلوروألومينات ثلاثي (٢،٢،٢-نونا فلورو ثنائي فينيل) tris (2,2',2"-nonafluorobiphenyl) fluoroaluminate، والتي ذكرت في هذا البيان للإحالة إليها كمرجع. ويشتمل الاختراع كذلك على توليفات من المنشطات، على سبيل المثال، مركبات ألوموكسان alumoxanes ومنشطات مؤينة في توليفات، وانظر على سبيل المثال نشرات براءات الاختراع الدولية وفقاً لمعاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع أرقام ٩٤/٠٧٩٢٨ و ٩٥/١٤٠٤٤ وبراءتي الاختراع الأمريكيتين رقم ٥،١٥٣،١٥٧ ورقم ٥،٤٥٣،٤١٠ وقد ذكرت جميعها في هذا البيان بشكل كامل للإحالة إليها كمرجع. ولتحقيق أغراض هذا الاختراع، يمكن كذلك استخدام طرق تنشيط مثل استخدام الإشعاع radiation وما شابه بصفاتها منشطات.

وعندما يستخدم حفازان مختلفان، يمكن أن يدمج مركب الحفاز الأول ومركب الحفاز الثاني بنسب مولية molar ratios تتراوح من ١:١٠٠٠ إلى ١٠٠٠:١، ويفضل من ١:٩٩ إلى ١٠:٩٠، والأفضل من ١٠:٢٠ إلى ٢٠:٨٠، والأفضل من ٣٠:٧٠ إلى ٧٠:٣٠، والأفضل من ٦٠:٤٠ إلى ٤٠:٦٠. وتعتمد النسبة الخاصة المختارة

على المنتج النهائي المنشود و/أو طريقة التنشيط. وتتمثل طريقة عملية لتحديد أفضل نسبة للحصول على البوليمر المنشود في البدء بنسبة ١:١، وقياس الخاصية property المنشودة في المنتج المتشكل وضبط النسبة وفقاً لذلك.

وفي بعض التجسيديات، يمكن استخدام مركب حفاز فلزي واحد أو أكثر من المركبات المذكورة أعلاه في توليفة مع مركب متالوسين يحتوي على ربيطة ضخمة bulky ligand metallocene compound (ينشط عن طريق المنشطات المذكورة أعلاه).

مركب من نوع متالوسين metallocene يحتوي على ربيطة ضخمة

يمكن كذلك استخدام مركب من نوع متالوسين metallocene يحتوي على ربيطة ضخمة (يشار إليه كذلك فيما يلي من هذا البيان بمركبات متالوسين metallocenes) في تطبيق هذا الاختراع.

وتشمل مركبات من نوع متالوسين metallocene تحتوي على ربيطة ضخمة عموماً مركبات شطيرية نصفية وكاملة half and full sandwich compounds تحتوي على ربيطة ضخمة واحدة أو أكثر مرتبطة بذرة فلز واحدة على الأقل. وعموماً وصفت مركبات نموذجية من نوع متالوسين metallocene تحتوي على ربيطة ضخمة بأنها تحتوي على ربيطة ضخمة واحدة أو أكثر ومجموعة سهلة الإزالة واحدة أو أكثر مرتبطة بذرة فلز واحدة على الأقل. وفي تجسيد مفضل، ترتبط ربيطة ضخمة واحدة على الأقل ارتباطاً إيتا η -bonded بذرة الفلز، والأكثر تفضيلاً أن ترتبط بذرة الفلز ارتباطاً إيتا في الموضع η^5 -bonded.

وتتمثل الربيطات الضخمة عادة بحلقة مفتوحة open، لاهلالية acyclic أو حلقة مدمجة fused واحدة أو أكثر أو نظام حلقة واحد أو أكثر أو توليفة منها. وتتكون الربيطات الضخمة هذه، التي يفضل أن تكون متمثلة في الحلقة (الحلقات) أو نظام (أنظمة) الحلقة، بشكل نمذجي من ذرات تختار من المجموعات ١٣ إلى ١٦ من الجدول الدوري للعناصر Periodic Table of Elements، ويفضل اختيار الذرات من المجموعة التي تتكون من كربون carbon، نيتروجين nitrogen، أكسجين oxygen، سليكون silicon، كبريت sulfur، فوسفور phosphorus، جرمانيوم germanium، بورون boron، وألومنيوم aluminum أو توليفة منها. والأكثر تفضيلاً أن تتكون الحلقة (الحلقات) أو نظام (أنظمة) الحلقة من ذرات كربون

carbon مثل، على سبيل المثال لا الحصر، ربيطات بنتاديينيل حلقي cyclopentadienyl أو بنيات ربيطات من نوع بنتاديينيل حلقي cyclopentadienyl أو بنية ربيطة وظيفية functioning ligand structure مماثلة أخرى مثل ربيطة بنتادين pentadiene، أوكتاترايندييل حلقي cyclooctatetraendiyl أو إيميد imide. ويفضل أن تختار ذرة الفلز من المجموعات ٣ إلى ١٥ وسلسلة اللانثانيد lanthanide أو الأكتينيد actinide من الجدول الدوري للعناصر. ويفضل أن يكون الفلز فلزاً انتقالياً يختار من المجموعات ٤ إلى ١٢، والأفضل من المجموعات ٤، ٥ و ٦، والأكثر تفضيلاً أن يختار الفلز الانتقالي من المجموعة ٤.

وفي أحد التجسيّدات، تمثّل مركبات حفاز من نوع متالوسين metallocene تحتوي على ربيطة ضخمة بالصيغة:



حيث M يمثّل فلزاً يختار من الجدول الدوري للعناصر وقد يختار من المجموعات من ٣ إلى ١٢ أو من سلسلة اللانثانيد lanthanide أو الأكتينيد actinide من الجدول الدوري للعناصر، ويفضل أن يمثّل M فلزاً انتقالياً من المجموعة ٤، ٥ أو ٦، والأفضل أن يمثّل M فلزاً انتقالياً من المجموعة ٤، والأفضل على الإطلاق أن يمثّل M زركونيوم zirconium، هفنيوم hafnium أو تيتانيوم titanium. وتمثّل الربيطات الضخمة، LA و LB، حلقة (حلقات) أو نظام (أنظمة) حلقة مفتوحة، لاحقية أو مدمجة وتمثّل أي نظام ربيطة إضافية، بما في ذلك ربيطات بنتاديينيل حلقي cyclopentadienyl تحمل أو لا تحمل بدائل أو ربيطات من نوع بنتاديينيل حلقي cyclopentadienyl تحمل أو لا تحمل بدائل، ربيطات من نوع بنتاديينيل حلقي cyclopentadienyl تحمل بدائل من ذرة مغايرة و/أو تحتوي على ذرة مغايرة. وتشمل أمثلة الربيطات الضخمة على سبيل المثال لا الحصر ربيطات بنتاديينيل حلقي cyclopentadienyl وربيطات بنتافنانثرينيل حلقي cyclopentaphenanthrenyl، ربيطات إندينيل indenyl، ربيطات بنزيندينيل benzindenyl، ربيطات فلورينيل fluorenyl، ربيطات ثماني هيدروفلورينيل octahydrofluorenyl، ربيطات أوكتاترايندييل حلقي cyclooctatetraendiyl، ربيطات دودسين حلقي خماسي الحلقة cyclopentacyclododecene، ربيطات أزينيل azenyl، ربيطات أزولين azulene، ربيطات بنتالين pentalene، ربيطات فوسفويل phosphoyl، ربيطات فوسفينيمين phosphinimine (انظر طلب ٢٥

- براءة الاختراع الدولي رقم ٩٩/٤٠١٢٥)، ربيطات بيروليل pyrrolyl، ربيطات بيروزوليل pyrozoilyl، ربيطات كربازوليل carbazolylyl، ربيطات بورابنزين borabenzene وما شابه ذلك، بما في ذلك أشكال مهدرجة hydrogenated versions منها، على سبيل المثال ربيطات رباعي هيدروإندينيل tetrahydroindenyl. وفي تجسيد، قد يمثل L^A و L^B أي بنية ربيطية أخرى لها قابلية للارتباط مع M ارتباطاً إيتاً، ويفضل أن ترتبط مع M ارتباطاً إيتاً في الموضع ٣ والأكثر تفضيلاً في الموضع ٥. وفي تجسيد آخر كذلك، يزيد الوزن الجزيئي الذري atomic molecular weight (MW) لـ L^A أو L^B عن ٦٠ وحدة كتلة ذرية (a.m.u) unit، ويفضل أن يزيد عن ٦٥ وحدة كتلة ذرية. وفي تجسيد آخر، قد يحتوي L^A و L^B على ذرة مغايرة واحدة أو أكثر، على سبيل المثال نتروجين nitrogen، سليكون silicon، بورون boron، جرمانيوم germanium، كبريت sulfur وفوسفور phosphorus، في توليفة مع ذرات كربون carbon لتشكيل حلقة مفتوحة، لاحقية، أو يفضل مدمجة أو نظام حلقة، على سبيل المثال، ربيطة إضافية من بنتادينيل حلقي مخلط heterocyclopentadienyl. وتشمل ربيطات L^A و L^B الضخمة الأخرى على سبيل المثال لا الحصر ربيطات ضخمة من أميدات amides، فوسفيدات phosphides، ألكوكسيدات alkoxides، أريلوكسيدات aryloxides، إيميدات imides، كربوليدات carbolides، بوروليدات borollides، بورفيرينات porphyrins، فثالوسيانينات phthalocyanines، كورينات corrins ومتعددات أزو كبيرة الحلقة polyazomacrocycles أخرى. ويمثل كل من L^A و L^B على حدة أنواعاً متماثلة أو مختلفة من ربيطة ضخمة مرتبطة مع M. وفي تجسيد وفقاً للصيغة (III) توجد ربيطة واحدة فقط من L^A أو L^B .
- وبشكل مستقل، قد يحمل كل من L^A و L^B بدائل من توليفة من مجموعات R البديلة أو يخلو منها. وتشمل أمثلة مجموعات R البديلة على سبيل المثال لا الحصر مجموعة واحدة أو أكثر من المجموعات التي تختار من هيدروجين hydrogen، أو شقات ألكيل alkyl خطية أو متفرعة أو شقات ألكينيل alkenyl خطية أو متفرعة، شقات ألكاينيل alkynyl، شقات ألكيل حلقي cycloalkyl، أو شقات أريل aryl، شقات أسيل acyl، شقات أرويل aroyl، شقات ألكوكسي alkoxy، شقات أريلوكسي aryloxy، شقات ألكيل ثيو alkylthio، شقات ثنائي ألكيل أمينو dialkylamino، شقات ألكوكسي كربونيل alkoxycarbonyl، شقات أريلوكسي كربونيل ٢٥

- aryloxy carbonyl، شقات كربومويل carbomoyl، شقات ألكيل - alkyl- أو ثنائي ألكيل-كربامويل dialkyl-carbamoyl، شقات أسيلوكسي acyloxy، شقات أسيل أمينو acylamino، شقات أرويل أمينو aroylamino أو شقات مستقيمة، متفرعة أو حلقة من ألكيلين alkylene، أو توليفة منها. وفي تجسيد مفضل، تحتوي مجموعات R البديلة على ما لا يزيد عن ٥٠ ذرة غير الهيدروجين hydrogen، ويفضل من ذرة واحدة إلى ٣٠ ذرة كربون carbon، وقد تحمل كذلك بدائل من هالوجينات halogens أو ذرات مغايرة أو ما شابه ذلك. ومن أمثلة بدائل الألكيل R على سبيل المثال لا الحصر مجموعات ميثيل methyl، إيثيل ethyl، بروبييل propyl، بيوتيل butyl، بنتيل pentyl، هكسيل hexyl، بنتيل حلقي cyclopentyl، هكسيل حلقي cyclohexyl، بنزيل benzyl أو فنييل phenyl وما شابه ذلك، بما في ذلك كافة زمرائها، على سبيل المثال بيوتيل ثالثي tertiary butyl، أيزوبروبيل isopropyl، وما شابه ذلك. وتشمل شقات الهيدروكربيل hydrocarbyl الأخرى شقات عضوية شبه فلزية organometalloid radicals تحمل بديلاً من فلورومثيل fluoromethyl، فلوروايثيل fluoroethyl، ثنائي فلوروايثيل difluoroethyl، يودوبروبيل iodopropyl، بروموهكسيل bromohexyl، كلوروبنزيل chlorobenzyl وهيدروكربيل hydrocarbyl بما في ذلك ثلاثي ميثيل سليل trimethylsilyl، ثلاثي ميثيل جيرميل trimethylgermyl، ميثيل ثنائي إيثيل سليل methyldiethylsilyl وما شابه ذلك؛ وشقات عضوية شبه فلزية تحمل بديلاً من هالوكربيل halocarbyl بما في ذلك ثلاثي (ثلاثي فلورومثيل)-سليل tris(trifluoromethyl)-silyl، ميثيل-ثنائي (ثنائي فلورومثيل) سليل methyl-bis(difluoromethyl)silyl، برومومثيل ثنائي ميثيل جيرميل bromomethyldimethylgermyl وما شابه ذلك؛ وشقات بورون ثنائية البدائل disubstituted boron بما في ذلك ثنائي ميثيل بورون dimethylboron على سبيل المثال؛ وشقات بنكتوجين pnictogen ثنائية البدائل بما في ذلك ثنائي ميثيل أمين dimethylamine، ثنائي ميثيل فوسفين dimethylphosphine، ثنائي فنييل أمين diphenylamine، ميثيل فنييل فوسفين methylphenylphosphine، شقات كالكوجين chalcogen بما في ذلك ميثوكسي methoxy، إيثوكسي ethoxy، بروبووكسي propoxy، فنوكسي phenoxy، كبريتيد الميثيل methylsulfide و كبريتيد الإيثيل ethylsulfide. وتشمل بدائل R غير الهيدروجينية non-hydrogen ذرات من الكربون carbon، السليكون silicon، البورون boron، الألومنيوم aluminum، النيتروجين nitrogen،

- الفوسفور phosphorus، الأكسجين oxygen، القصدير tin، الكبريت sulfur، الجرمانيوم germanium وما شابه ذلك، بما في ذلك الأولفينات olefins مثل، على سبيل المثال لا الحصر، بدائل أولفينية غير مشبعة olefinically unsaturated substituents تشمل ربيطات منتهية بمجموعة الفينيل vinyl-terminated ligands، على سبيل المثال بيوتينيل (٣) but-3-enyl، بروبينيل (٢) prop-2-enyl، هكسينيل (٥) hex-5-enyl وما شابه ذلك. وكذلك، ترتبط مجموعتان اثنتان على الأقل من R، ويفضل مجموعتان متجاورتان من R، لتشكل بنية حلقية ring structure بها من ٣ ذرات إلى ٣٠ ذرة تختار من الكربون carbon، النتروجين nitrogen، الأكسجين oxygen، الفوسفور phosphorus، السليكون silicon، الجرمانيوم germanium، الألومنيوم aluminum، البورون boron أو توليفة منها. وكذلك، قد تشكل مجموعة R البديلة مثل ١-بيوتانيل 1-butanyl رابطة سيغما كربونية carbon sigma bond مع الفلز M. ١٠
- وقد ترتبط ربيطات أخرى بالفلز M، مثل مجموعة سهلة الإزالة واحدة على الأقل يرمز لها Q. وفي تجسيد، يمثل Q ربيطة غير ثابتة أحادية الأنيون monoanionic labile ligand تحتوي على رابطة سيغما مع M. واعتماداً على حالة تأكسد للفلز، تبلغ قيمة n صفر، ١ أو ٢ بحيث تمثل الصيغة (III) أعلاه مركب حفاز من نوع متالوسين metallocene يحتوي على ربيطة ضخمة متعادلة. ١٥
- وتشمل أمثلة Q على سبيل المثال لا الحصر قواعد ضعيفة weak bases مثل أمينات amines، فوسفينات phosphines، إيثرات ethers، مركبات كربوكسيلات carboxylates، ديينات dienes، شقات هيدروكربيل hydrocarbyl تحتوي من ذرة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، هيدريدات hydrides أو هالوجينات halogens وما شابه ذلك أو توليفة منها. وفي تجسيد آخر، قد تشكل ربيطتا Q أو أكثر جزءاً من حلقة مدمجة أو نظام حلقة. وتشمل أمثلة أخرى للربيطات Q تلك البدائل المذكورة لشق R الموصوف أعلاه وتشمل شقات بيوتيل حلقي cyclobutyl، هكسيل حلقي cyclohexyl، هبتيل heptyl، توليل tolyl، ثلاثي فلورومثيل trifluoromethyl، رباعي مثيلين tetramethylene، خماسي مثيلين pentamethylene، مثليدين methyldiene، ميثوكسي methoxy، إيثوكسي ethoxy، بروبوكسي propoxy، فنوكسي

phenoxy، ثنائي (N-مethyl أنيليد) bis(N-methyl anilide)، ثنائي ميثيل أميد dimethylamide، ثنائي ميثيل فوسفيد dimethylphosphide وما شابه ذلك.

وقد ترتبط المجموعتان L مع بعضهما البعض جسرياً bridged عن طريق المجموعة A كما سيعرف أدناه.

وفي تجسيد، تشمل مركبات الحفاز من نوع متالوسين metallocene التي تحتوي على ربيطة ضخمة وفقاً للاختراع تلك المركبات بالصيغة (III) حيث يرتبط L^A و L^B مع بعضهما البعض ارتباطاً جسرياً عن طريق مجموعة جسرية bridging group واحدة على الأقل، A، بحيث تمثل الصيغة بـ:



وقد عرفت هذه المركبات المرتبطة جسرياً التي تمثل بالصيغة (IV) بصفاتها مركبات حفازية جسرية من نوع متالوسين metallocene تحتوي على ربيطة ضخمة. وتعرف L^A ، L^B ، M، Q و n كما عرفت أعلاه. وتشمل أمثلة المجموعة الجسرية A على سبيل المثال لا الحصر مجموعات جسرية تحتوي على ذرة واحدة على الأقل من المجموعة ١٣ إلى ١٦، ويشار إليها غالباً بشق ثنائي التكافؤ divalent moiety مثل على سبيل المثال لا الحصر ذرة واحدة على الأقل من الكربون carbon، الأكسجين oxygen، النتروجين nitrogen، السليكون silicon، الألومنيوم aluminum، البورون boron، الجرمانيوم germanium والقصدير tin أو توليفة منها. ويفضل أن تحتوي المجموعة الجسرية A على ذرة كربون carbon، سليكون silicon أو جرمانيوم germanium، والأكثر تفضيلاً أن تحتوي المجموعة A على ذرة سليكون silicon واحدة على الأقل أو ذرة كربون carbon واحدة على الأقل. وقد تحتوي المجموعة الجسرية A كذلك على المجموعات R البديلة كما عرفت أعلاه بما في ذلك الهالوجينات halogens والحديد iron. وقد تمثل أمثلة المجموعة الجسرية A على سبيل المثال لا الحصر R'_2Si ، R'_2C ، R'_2P ، R'_2Ge ، $R'_2SiR'_2Si$ ، حيث R' يمثل كل على حدة مجموعة جذرية radical group تمثل هيدريد hydride، هيدروكربيل hydrocarbyl، هيدروكربيل hydrocarbyl يحمل بدائل، هالوكربيل halocarbyl، هالوكربيل halocarbyl يحمل بدائل، مركب عضوي شبه فلزي يحمل بديلاً من هيدروكربيل hydrocarbyl، مركب عضوي شبه فلزي يحمل بديلاً من هالوكربيل halocarbyl.

بورون boron ثنائي البديل، بنكتوجين pnictogen ثنائي البديل، كالكوجين chalcogen يحمل بدائل، أو هالوجين halogen أو قد ترتبط مجموعتا R' أو أكثر لتشكيل حلقة أو نظام حلقة. وفي تجسيد، تشتمل مركبات الحفاز من نوع المتالوسين metallocene التي تحتوي على ربيطة ضخمة والمرتبطة جسرياً بالصيغة (IV) على مجموعتين جسريتين A أو أكثر (انظر براءة الاختراع الأوروبية رقم B1 ٣٠١ ٦٦٤).

وفي تجسيد، تشتمل مركبات الحفاز من نوع متالوسين metallocene التي تحتوي على ربيطة ضخمة تلك المركبات حيث تحمل بدائل R الموجودة على الربيطات الضخمة L^A و L^B بالصيغتين (III) و (IV) عدداً مماثلاً أو مختلفاً من البدائل على كل من الربيطات الضخمة. وفي تجسيد آخر، تكون الربيطتان الضخمتان L^A و L^B بالصيغتين (III) و (IV) مختلفتين عن بعضهما البعض.

وتشمل مركبات الحفازات الأخرى من نوع متالوسين metallocene التي تحتوي على ربيطة ضخمة وأنظمة الحفاز المفيدة في الاختراع تلك الموصوفة في براءات الاختراع الأمريكية أرقام ٥,٠٦٤,٨٠٢، ٥,١٤٥,٨١٩، ٥,١٤٩,٨١٩، ٥,٢٤٣,٠٠١، ٥,٢٣٩,٠٢٢، ٥,٢٧٦,٢٠٨، ٥,٢٩٦,٤٣٤، ٥,٣٢١,١٠٦، ٥,٣٢٩,٠٣١، ٥,٣٠٤,٦١٤، ٥,٦٧٧,٤٠١، ٥,٨٥٩,١٥٨، ٥,٨٥٨,٩٠٣، ٥,٨٥٦,٥٤٧، ٥,٨٥٤,٣٦٣، ٥,٧٥٣,٥٧٨، ٥,٧٢٣,٣٩٨، ٥,٩٠٠,٥١٧ و ٥,٩٣٩,٥٠٣، ونشرت براءات الاختراع الدولية وفقاً لمعاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع أرقام ٩٣/٠٨١٩٩، ٩٣/٠٨٢٢١، ٩٥/٠٧١٤٠، ٩٨/١١١٤٤، ٩٨/٤١٥٣٠، ٩٨/٤١٥٢٩، ٩٨/٤٦٦٥٠، ٩٩/٠٢٥٤٠، ٩٩/١٤٢٢١، ونشرت براءات الاختراع الأوروبية أرقام ٨٣٨ ٠٥٧٨-A، ٥٩٥ ٦٣٨-A، ٥١٣ ٣٨٠-B، ٨١٦ ٣٧٢-A1، ٨٣٩ ٨٣٤-A2، ٨١٩ ٦٣٢-B1، ٧٤٨ ٨٢١-B2 و ٧٥٧ ٩٩٦-B1، وقد ذكرت جميعها في هذا البيان بشكل كامل للإحالة إليها كمرجع.

وفي تجسيد، تشتمل مركبات الحفازات الأخرى من نوع متالوسين metallocene التي تحتوي على ربيطة ضخمة وتصلح للاستخدام في هذا الاختراع مركبات جسرية من نوع متالوسين metallocene تحتوي على ذرة مغايرة، ربيطة ضخمة أحادية mono-bulky ligand.

وقد وصفت أمثلة هذه الأنواع الحفازية والأنظمة الحفازية على سبيل المثال في نشرات براءات الاختراع الدولية وفقاً لمعاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع أرقام ٩٢/٠٠٣٣٣، ٩٩/٢٠٦٣٧ و ٩٧/١٥٦٠٢، ٩٦/٠٠٢٤٤، ٩٤/٠٣٥٠٦، ٩١/٠٤٢٥٧، ٩٤/٠٧٩٢٨ وبراءات الاختراع الأمريكية أرقام ٥،٠٥٧،٤٧٥، ٥،٠٩٦،٨٦٧، ٥،٠٥٥،٤٣٨، ٥،١٩٨،٤٠١، ٥،٢٢٧،٤٤٠ و ٥،٢٦٤،٤٠٥ ونشرة براءة الاختراع الأوروبية رقم ٤٣٦ ٤٢٠ A-، والتي أدمجت جميعها في هذا البيان بشكل كامل للإحالة إليها كمرجع.

وفي هذا التجسيد، يمثل مركب الحفاز من نوع متالوسين metallocene الذي يحتوي على ربيطة ضخمة بالصيغة:



١٠ حيث M يمثل ذرة فلز من المجموعات ٣ إلى ١٦ أو فلزاً يختار من المجموعة التي تتكون من الأكتينيدات actinides واللثانيدات lanthanides للجدول الدوري للعناصر، ويفضل أن يمثل M فلزاً انتقالياً من المجموعة ٤ إلى ١٢، والأفضل أن يمثل M فلزاً انتقالياً من المجموعة ٤، ٥ أو ٦، والأكثر تفضيلاً أن يمثل M فلزاً انتقالياً من المجموعة ٤ في أي حالة تأكسد، وبالأخص تيتانيوم titanium؛ ويمثل L^C رابطة ضخمة تحمل بدائل أو تخلو منها مرتبطة بـ M؛ ويرتبط J بـ M؛ ويرتبط A بـ M و J، ويمثل J ربيطة إضافية تحتوي على ذرات مغايرة؛ و A يمثل مجموعة جسرية؛ ويمثل Q ربيطة أنيونية أحادية التكافؤ univalent؛ و n يمثل عدداً صحيحاً يساوي صفر، ١ أو ٢. وفي الصيغة (V) أعلاه، يشكل L^C ، A و J نظام حلقة مدمجة. وفي تجسيد، يكون L^C بالصيغة (V) كما عرّف أعلاه بالنسبة لـ L^A ويكون L^A و A و M و Q في الصيغة (V) كما عرّفت أعلاه في الصيغة (III).

٢٠ وفي الصيغة (V) يمثل J ربيطة تحتوي على ذرة مغايرة حيث J يمثل عنصراً له عدد تناسقي coordination number يبلغ ٣ من المجموعة ١٥ أو عنصراً له عدد تناسقي يبلغ ٢ من المجموعة ١٦ من الجدول الدوري للعناصر. ويفضل أن يحتوي J على ذرة نتروجين nitrogen، فوسفور phosphorous، أكسجين oxygen أو كبريت sulfur والأفضل نتروجين nitrogen.

وفي أحد التجسيديات وفقاً للاختراع، تكون مركبات الحفاز من نوع متالوسين metallocene التي تحتوي على ربيطة ضخمة عبارة عن متراكبات من ربيطة حلقيّة مخططة heterocyclic ligand complexes حيث تشمل الربيطات الضخمة، الحلقة (الحلقات) أو نظام (أنظمة) الحلقة، ذرة مغايرة واحدة أو أكثر أو توليفة منها. وتشمل أمثلة الذرات المغايرة على سبيل المثال لا الحصر عناصر المجموعات ١٣ إلى ١٦، ويفضل نتروجين nitrogen، بورون boron، كبريت sulfur، أكسجين oxygen، ألومنيوم aluminum، سليكون silicon، فوسفور phosphorous وقصدير tin. وتوصف أمثلة مركبات الحفاز من نوع متالوسين metallocene التي تحتوي على ربيطة ضخمة هذه في طلبات براءات الاختراع الدولية أرقام ٩٦/٣٣٢٠٢، ٩٦/٣٤٠٢١، ٩٧/١٧٣٧٩ و ٩٨/٢٢٤٨٦ وبراءة الاختراع الأوروبية رقم ٨٧٤ ٠٠٥ A1-٠ وبراءات الاختراع الأمريكية أرقام ٥,٥٣٩,١٢٤، ٥,٦٣٧,٦٦٠، ٥,٥٥٤,٧٧٥، ٥,٧٥٦,٦١١، ٥,٢٣٣,٠٤٩، ٥,٧٤٤,٤١٧ و ٥,٨٥٦,٢٥٨ وقد ذكرت جميعها في هذا البيان للإحالة إليها كمرجع.

وفي تجسيد، تشمل مركبات الحفاز من نوع متالوسين metallocene التي تحتوي على ربيطة ضخمة تلك المتراكبات المعروفة بحفازات فلزية انتقالية أساسها ربيطات ثنائية التسنين bidentate ligands تحتوي على شقات بيريدين pyridine أو كينولين quinoline، مثل تلك الموصوفة في طلب براءة الاختراع الأمريكية ذي الرقم المتسلسل ٠٩/١٠٣,٦٢٠ المودع في ٢٣ يونيو، ١٩٩٨م، براءة الاختراع الأمريكية رقم ٦,١٠٣,٦٥٧ المودعة في ١٥ أغسطس، ٢٠٠٠م والتي ذكرت في هذا البيان للإحالة إليها كمرجع. وفي تجسيد آخر، تشمل مركبات الحفاز من نوع متالوسين metallocene التي تحتوي على ربيطة ضخمة تلك المركبات الموصوفة في طلبات براءات الاختراع الدولية وفقاً لمعاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع أرقام ٩٩/٠١٤٨١ و ٩٨/٤٢٦٦٤، والتي ذكرت في هذا البيان بشكل كامل للإحالة إليها كمرجع.

وفي تجسيد مفضل، يكون مركب الحفاز من نوع متالوسين metallocene الذي يحتوي على ربيطة ضخمة عبارة عن متراكب من فلز، يفضل فلز انتقالي، ربيطة ضخمة، ويفضل ربيطة مرتبطة ارتباطاً باي pi-bonded تحمل بدائل أو تخلو منها، وشق أليل مغاير heteroallyl

واحد أو أكثر، مثل تلك الموصوفة في براءتي الاختراع الأمريكيتين أرقام ٥,٥٢٧,٧٥٢ و ٥,٧٤٧,٤٠٦ وبراءة الاختراع الأوروبية رقم ٠٥٧ ٧٣٥-٠ B1، والتي أدمجت جميعها في هذا البيان للإحالة إليها كمرجع.

وفي تجسيد مفضل بصفة خاصة، يكون المركب الفلزي الآخر أو المركب الفلزي الثنائي هو مركب الحفاز من نوع المتالوسين metallocene الذي يحتوي على ربيطة ضخمة والذي يمثل بالصيغة:



حيث M يمثل فلزاً من المجموعات ٣ إلى ١٦، ويفضل فلزاً انتقالياً من المجموعة ٤ إلى ١٢، والأكثر تفضيلاً فلزاً انتقالياً من المجموعة ٤، ٥ أو ٦؛ L^D يمثل ربيطة ضخمة مرتبطة بـ M؛ ويرتبط كل Q على حدة بـ M ويشكّل $Q_2(YZ)$ ربيطة، ويفضل ربيطة متعددة التسنين أحادية الشحنة uncharged polydentate ligand؛ ويمثل A أو Q ربيطة أنيونية أحادية التكافؤ مرتبطة كذلك بـ M؛

X يمثل مجموعة أنيونية أحادية التكافؤ عندما n يساوي ٢ أو X يمثل مجموعة أنيونية ثنائية التكافؤ divalent عندما n يساوي ١؛ n يمثل قيمة تبلغ ١ أو ٢.

وفي الصيغة (VI)، L و M كما عرفا أعلاه بالنسبة للصيغة (III). و Q كما عرّف أعلاه للصيغة (III)، ويفضل أن يختار Q من المجموعة التي تتكون من -O-، -NR-، -CR₂- و -S-؛ Y يمثل C أو S؛ ويختار Z من المجموعة التي تتكون من -OR-، -NR₂، -CR₃، -SR، -SiR₃، -PR₂، -H، ومجموعات أريل aryl تحمل بدائل أو تخلو منها، شريطة أنه عندما Q يمثل -NR- فإن Z يختار من المجموعة التي تتكون من -OR-، -NR₂، -SR، -SiR₃، -PR₂ و -H؛ ويختار R من مجموعة تحتوي على كربون carbon، سيليكون silicon، نيتروجين nitrogen، أكسجين oxygen، و/أو فوسفور phosphorous، ويفضل أن يمثل R مجموعة هيدروكربونية hydrocarbon تحتوي من ذرة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، والأكثر تفضيلاً مجموعة ألكيل alkyl، ألكيل حلقي cycloalkyl، أو أريل aryl؛ و n يمثل عدداً صحيحاً integer يتراوح من ١ إلى ٤، ويفضل ١ أو ٢؛ ويمثل X مجموعة أنيونية أحادية التكافؤ عندما n يساوي ٢ أو X يمثل مجموعة أنيونية ثنائية التكافؤ عندما n يساوي ١؛

ويفضل أن يمثل X كربامات carbamate، كربوكسيلات carboxylate، أو شق أليل مخلط heteroallyl آخر موصوف عن طريق التوليفة من Q، Y و Z.

التجفيف بالررش SPRAY-DRYING

ومن ثم يفضل خلط المركبات الفلزية و/أو المنشطات مع مادة مائنة دقائقية particulate filler material وبعد ذلك يجفف المخلوط الناتج بالررش بشكل مفضل لتشكيل مسحوق حر التدفق free flowing powder.

وقد يكون التجفيف بالررش أية طريقة معروفة في التقنية. انظر براءة الاختراع الأوروبية رقم B1 ٢٩٥ ٦٦٨ ٠٠، براءة الاختراع الأمريكية رقم ٥,٦٧٤,٧٩٥ وبراءة الاختراع الأمريكية رقم ٥,٦٧٢,٦٦٩ والتي تصف بصفة خاصة التجفيف بالررش لحفازات محمولة. وعموماً يستطيع الشخص تجفيف الحفازات بالررش عن طريق وضع مركب الحفاز الفلزي والمنشط في محلول وإتاحة تفاعلها، ثم إضافة مادة مائنة مثل سليكا silica أو كابوسيل (علامة تجارية) Cabosil™، ومن ثم دفع المحلول عند ضغوط مرتفعة خلال فوهة nozzle. وقد يرش الحفاز على سطح أو يرش بحيث تجف القطيرات في وسط الجو. وتتمثل الطريقة المستخدمة عادة في تشيت السليكا silica في تولوين toluene، التقليب في المحلول المنشط ومن ثم التقليب في محلول مصدر الحفاز. وتتراوح تراكيز الرديغ النموذجية من حوالي ٥ إلى ٨٪ بالوزن. وقد يبقى هذا التركيب في صورة رديغ لمدة تبلغ ٣٠ دقيقة مع تقليب معتدل أو رج يدوي manual shaking للمحافظة عليه في صورة معلق suspension قبل تجفيفه بالررش. وفي تجسيد مفضل، يتراوح المقدار المعوض للمادة المجففة من حوالي ٤٠ إلى ٥٠٪ بالوزن من المنشط (ويفضل ألوموكسان alumoxane)، ٥٠-٦٠٪ SiO_2 وحوالي ٢٪ بالوزن من مركب الحفاز الفلزي.

وللحصول على مخاليط بسيطة من مركبات الحفاز الفلزي، يمكن إضافة المركبين الحفازيين الفلزيين أو أكثر إلى بعضهما البعض بالنسبة المرغوبة في الخطوة الأخيرة. وفي تجسيد آخر، يمكن اتباع إجراءات أكثر تعقيداً مثل إضافة مركب حفاز فلزي أول إلى مخلوط المنشط والمادة المائنة لزمان تفاعل معين t ثم إضافة محلول مركب الحفاز الفلزي الثاني والمزج لفترة زمنية محددة ثانية x ومن ثم يرش المزيج بشكل مشترك. وأخيراً، يمكن أن

توجد مادة مضافة أخرى مثل ١-هكسين 1-hexene بنسبة حوالي ١٠٪ بالحجم في المخلوط المنشط والمادة المائلة قبل إضافة مركب الحفاز الفلزي الأول.

وفي تجسيد آخر يمكن خلط مركب compound من نوع متالوسين يحتوي على ربيطة ضخمة bulky ligand metallocene type ومنشط اختياري مع الحفازات المجففة بالرش وفقاً لهذا الاختراع ثم تغذية المخلوط الناتج إلى مفاعل.

وفي تجسيد آخر تضاف مواد رابطة binders إلى المخلوط. ويمكن إضافة المواد الرابطة هذه كوسيلة لتحسين شكل الجسيمات، أي لتضييق التوزيع الحجمي للجسيمات particle size distribution وخفض مسامية porosity الجسيمات وإتاحة استخدام كمية منخفضة من الألوموكسان alumoxane الذي يعمل كمادة رابطة.

١٠ عملية البلمرة وفقاً لاختراع الراهن

تصلح الحفازات وأنظمة الحفازات الموصوفة أعلاه للاستخدام في أية عملية بلمرة، بما في ذلك عمليات في محلول، طور غازي، ردغي أو توليفة منها، والأفضل عملية في طور غازي أو ردغي.

وفي أحد التجسيديت، يوجه هذا الاختراع نحو تفاعلات بلمرة أو بلمرة إسهامية copolymerization بما في ذلك بلمرة مونمر واحد أو أكثر يحتوي من ٢ إلى ٣٠ ذرة كربون carbon، يفضل من ٢ إلى ١٢ ذرة كربون carbon، والأفضل من ٢ إلى ٨ ذرات كربون carbon. ويعتبر هذا الاختراع مناسباً تماماً لتفاعلات بلمرة إسهامية تتضمن بلمرة مونمر أوليفيني olefin monomers واحد أو أكثر من إيثيلين ethylene، بروبيلين propylene، بيوتين-١

butene-1، بنتين-١ pentene-1، ٤-مثيل-بنتين-١ 4-methyl-pentene-1، هكسين-١ hexene-1،

أوكتين-١ octene-1، ديسين-١ decene-1، ٣-مثيل-بنتين-١ 3-methyl-pentene-1، ٣،٥،٥-ثلاثي مثيل-هكسين-١ 3,5,5-trimethyl-hexane-1 وأولفينات حلقية cyclic olefins أو

توليفة منها. ويمكن أن تشمل المونمرات الأخرى على مونمرات الفينيل vinyl، مركبات ثنائي أولفين diolefins مثل مونمرات الديين dienes، المركبات متعددة الروابط المزدوجة polyenes، النوربورنين norbornene، النوربورناديين norbornadiene. ويفضل إنتاج بوليمر

إسهامي من الإيثيلين ethylene حيث يكون المونمر الإسهامي عبارة عن ألفا-أولفين

alpha-olefin واحد على الأقل يحتوي من ٣ إلى ١٥ ذرة كربون carbon، يفضل من ٤ إلى ١٢ ذرة كربون carbon، الأفضل من ٤ إلى ٨ ذرات كربون carbon والأكثر تفضيلاً من ٤ إلى ٧ ذرات كربون carbon. وفي تجسيد بديل، قد تبلمر الأوليفينات olefin التي تحمل بدلين توأبيين geminally disubstituted في طلب براءة الاختراع الدولي رقم ٩٩/٣٧١٠٩ أو تبلمر إسهامياً باستخدام عملية الاختراع الموصوفة في هذا البيان. ٥

وفي تجسيد آخر يبلمر الإثيلين ethylene أو البروبيلين propylene مع مونمرين إسهاميين مختلفين على الأقل لتشكيل بوليمر ثلاثي terpolymer. ومن المونمرات الإسهامية المفضلة توليفة من مونمرات ألفا-أولفين alpha-olefin تحتوي من ٤ إلى ١٠ ذرات كربون carbon، الأفضل من ٤ إلى ٨ ذرات كربون carbon، اختياريًا مع مونمر ديين dien واحد على الأقل. وتشتمل البوليمرات الثلاثية المفضلة توليفات مثل إثيلين/إثيلين ethylene/بيوتين-١ butene-1، إثيلين/إثيلين ethylene/بروبيلين propylene/بيوتين-١ butene-1، إثيلين/إثيلين ethylene/هكسين-١ hexene-1، إثيلين/إثيلين ethylene/بروبيلين propylene/هكسين-١ hexene-1، إثيلين/إثيلين ethylene/بروبيلين propylene/نوربورنين norbornene وما شابه ذلك. ١٠

وفي تجسيد مفضل بصفة خاصة تتعلق العملية وفقاً للاختراع ببلمرة إثيلين ethylene ومونمر إسهامي واحد على الأقل يحتوي من ٤ إلى ٨ ذرات كربون carbon، يفضل من ٤ إلى ٧ ذرات كربون carbon. وبصفة خاصة، تشمل المونمرات الإسهامية بيوتين-١ butene-1، ٤-مثيل-بنتين-١ 4-methyl-pentene-1، هكسين-١ hexene-1 وأوكتين-١ octene-1، والمونمر الإسهامي المفضل على الإطلاق عبارة عن هكسين-١ hexene-1 و/أو ١-بيوتين butene-1. ١٥

وعادةً، تستخدم في عملية البلمرة غازية الطور دورة متواصلة continuous cycle حيث في أحد أجزاء دورة نظام مفاعل، يسخن تيار غازي دائر cycling gas stream، يسمى كذلك تيار معاد التدوير recycle stream أو وسط تميع fluidizing medium، في المفاعل عن طريق الحرارة المتولدة من عملية البلمرة. وتزال هذه الحرارة من التركيب معاد التدوير في جزء آخر من الدورة عن طريق نظام تبريد cooling system يقع خارج المفاعل. وعادةً، يدور تيار غازي يحتوي على مونمر واحد أو أكثر بشكل متواصل في عملية ذات طبقة مميعة ٢٥

fluidized bed process غازية الطور تستخدم لإنتاج بوليمرات، من خلال طبقة مميعة في وجود حفاز معرض لظروف متفاعلة reactive conditions. ويسحب التيار الغازي من الطبقة المميعة ويعاد تدويره إلى المفاعل. وفي نفس الوقت، يسحب منتج البوليمر من المفاعل ويضاف مونمر جديد fresh monomer ليحل محل المونمر المبلر (انظر على سبيل المثال براءات الاختراع الأمريكية أرقام ٤,٥٤٣,٣٩٩، ٤,٥٨٨,٧٩٠، ٥,٠٢٨,٦٧٠، ٥,٣١٧,٠٣٦، ٥,٣٥٢,٧٤٩، ٥,٤٠٥,٩٢٢، ٥,٤٣٦,٣٠٤، ٥,٤٥٣,٤٧١، ٥,٤٦٢,٩٩٩، ٥,٦١٦,٦٦١ و ٥,٦٦٨,٢٢٨ التي أدمجت جميعها بشكل كامل في هذا البيان للإحالة إليها كمرجع).

وقد يتفاوت ضغط المفاعل في العملية غازية الطور من حوالي ٦٩ كيلوباسكال (kPa) kilo pascals (١٠ رطل/بوصة^٢ قياسي (psig) pound per square inch) إلى حوالي ٣٤٤٨ كيلوباسكال (٥٠٠ رطل/بوصة^٢ قياسي)، يفضل في المدى من حوالي ٦٩٠ كيلوباسكال (١٠٠ رطل/بوصة^٢ قياسي) إلى حوالي ٢٧٥٩ كيلوباسكال (٤٠٠ رطل/بوصة^٢ قياسي)، يفضل في المدى من حوالي ١٣٧٩ كيلوباسكال (٢٠٠ رطل/بوصة^٢ قياسي) إلى حوالي ٢٧٥٩ كيلوباسكال (٤٠٠ رطل/بوصة^٢ قياسي)، الأفضل في المدى من حوالي ١٧٢٤ كيلوباسكال (٢٥٠ رطل/بوصة^٢ قياسي) إلى حوالي ٢٤١٤ كيلوباسكال (٣٥٠ رطل/بوصة^٢ قياسي).

وقد تتفاوت درجة حرارة المفاعل في العملية غازية الطور من حوالي ٣٠°م إلى حوالي ١٢٠°م، يفضل من حوالي ٦٠°م إلى حوالي ١١٥°م، الأفضل من حوالي ٧٠°م إلى ١١٠°م، والأكثر تفضيلاً من حوالي ٧٠°م إلى حوالي ٩٥°م.

وتتأثر إنتاجية الحفاز أو نظام الحفاز بالضغط الجزئي للمونمر الرئيسي. وتتراوح النسبية الجزيئية الغرامية mole percent المفضلة للمونمر الرئيسي، الإيثيلين ethylene أو البروبيلين propylene، ويفضل الإيثيلين ethylene من حوالي ٢٥ إلى ٩٠٪ مول mole ويتراوح الضغط الجزئي للمونمر من حوالي ٧٥ رطل/بوصة^٢ مطلق pound per square inch absolute (٥١٧ كيلوباسكال) إلى حوالي ٣٠٠ رطل/بوصة^٢ مطلق (٢٠٦٩ كيلوباسكال)، وتعتبر هذه الظروف نموذجية في عملية بلورة في طور غازي.

- وفي تجسيد مفضل، ينتج المفاعل المستخدم في الاختراع الراهن وعملية الاختراع ما يزيد عن ٢٢٧ كغم/ساعة kg/hr (٥٠٠ رطل pounds (lbs) من البوليمر لكل ساعة) إلى حوالي ٩٠٩٠٠ كغم/ساعة (٢٠٠٠٠٠ رطل/ساعة lb/hr) أو أكثر من البوليمر، ويفضل ما يزيد عن ٤٥٥ كغم/ساعة (١٠٠٠ رطل/ساعة)، والأفضل ما يزيد عن ٤٥٤٠ كغم/ساعة (١٠٠٠٠ رطل/ساعة)، والأفضل على الإطلاق ما يزيد عن ١١٣٠٠ كغم/ساعة (٢٥٠٠٠ رطل/ساعة)، الأفضل من ذلك ما يزيد عن ١٥٩٠٠ كغم/ساعة (٣٥٠٠٠ رطل/ساعة)، والأفضل على الإطلاق أن يزيد عن ٢٢٧٠٠ كغم/ساعة (٥٠,٠٠٠ رطل/ساعة)، والأكثر تفضيلاً ما يزيد عن ٢٩٠٠٠ كغم/ساعة (٦٥,٠٠٠ رطل/ساعة) إلى ما يزيد عن ٤٥٥٠٠ كغم/ساعة (١٠٠٠٠٠ رطل/ساعة).
- وتشمل عمليات في طور غازي أخرى تعتبر ضمن نطاق عملية الاختراع تلك العمليات الموصوفة في براءات الاختراع الأمريكية أرقام ٥,٦٢٧,٢٤٢ و ٥,٦٦٥,٨١٨ و ٥,٦٧٧,٣٧٥ ونشرات براءات الاختراع الأوروبية أرقام ٢٠٠ ٧٩٤ A-٠، ٢٠٢ ٨٠٢ A-٠ و ٤٢١ B-٦٣٤، وقد ذكرت جميعها في هذا البيان للإحالة إليها كمرجع.
- وتستخدم عملية بلمرة في طور ردي في عادة ضغطاً في المدى من حوالي ١ إلى حوالي ٥٠ ضغط جوي atmospheres وحتى ضغط أعلى ودرجات حرارة في المدى الذي يتراوح من الصفر المئوي إلى حوالي ١٢٠°م. وفي عملية بلمرة في طور ردي، يشكّل معلق من بوليمر صلب، دقائق solid particulate polymer في وسط بلمرة مخفف سائل يضاف إليه الإيثيلين ethylene والمونمرات الإسهامية وغالباً الهيدروجين hydrogen مع الحفاز. ويزال المعلق الذي يشتمل على المادة المخففة بشكل متقطع intermittently أو متواصل من المفاعل حيث تفصل المكونات المتطايرة volatile components عن البوليمر ويعاد تدويرها، اختياريًا بعد التقطير إلى المفاعل. ويشمل المادة المخففة السائل المستخدم في وسط البلمرة عادة ألكان alkane به من ٣ إلى ٧ ذرات كربون carbon، ويفضل ألكان alkane متفرع. وينبغي أن يكون الوسط المستخدم سائلاً في ظروف البلمرة وخاملاً نسبياً. وعندما يستخدم وسط بروبان propane، ينبغي تشغيل العملية عند درجة حرارة وضغط فوق درجة الحرارة والضغط

الحرجين critical لمخفف التفاعل. ويفضل استخدام وسط من هكسان hexane أو أيزوبيوتان isobutane.

- وفي تجسيد، يشار إلى تقنية بلمرة مفضلة وفقاً للاختراع ببلمرة في صورة جسيمات particle form polymerization، أو عملية في طور ردغي حيث تحفظ درجة الحرارة تحت درجة الحرارة التي يتحول عندها البوليمر إلى محلول. وتعرف تقنية من هذا القبيل بشكل جيد في التقنية، وتوصف على سبيل المثال في براءة الاختراع الأمريكية رقم ٣,٢٤٨,١٧٩ والتي ذكرت في هذا البيان للإحالة إليها كمرجع. وتتراوح درجة الحرارة المفضلة في عملية البلمرة في صورة جسيمات من حوالي ١٨٥°ف (درجة فهرنهايتية °F) (٨٥°م) إلى حوالي ٢٣٠°ف (١١٠°م). وتشمل طريقتا بلمرة مفضلتان لعملية في طور ردغي تلك الطرق التي تستخدم مفاعل حلقي loop reactor وتلك الطرق التي تستخدم عدة مفاعلات مقلبة stirred reactors مرتبة على التوالي series، على التوازي parallel أو توليفة منهما. وتشمل أمثلة عمليات في طور ردغي على سبيل المثال لا الحصر عمليات ذات حلقة متواصلة أو ذات خزان مقلب. وتوصف كذلك أمثلة أخرى لعمليات في طور ردغي في براءة الاختراع الأمريكية رقم ٤,٦١٣,٤٨٤ والتي ذكرت في هذا البيان للإحالة إليها كمرجع.
- وفي تجسيد آخر، تجرى العملية في طور الردغي بشكل متواصل في مفاعل حلقي. ويحقن الحفاز في صورة محلول، معلق، مستحلب أو ردغة في أيزوبيوتان isobutane أو في صورة مسحوق جاف حر التدفق dry free flowing powder بشكل منتظم إلى حلقة المفاعل التي تملأ بحد ذاتها ردغة دائرة circulating slurry من جسيمات بوليمر متزايدة الحجم growing polymer particles في مادة مخففة من مونمر ومونمر إسهامي يحتوي على أيزوبيوتان isobutane. ويضاف الهيدروجين hydrogen بصفته ضابط للوزن الجزيئي molecular weight control. ويحافظ على المفاعل عند ضغط يتراوح من حوالي ٥٢٥ رطل/بوصة^٢ قياسي إلى ٦٢٥ رطل/بوصة^٢ قياسي (٣٦٢٠ كيلوباسكال إلى ٤٣٠٩ كيلوباسكال) وعند درجة حرارة تتراوح من حوالي ١٤٠°ف إلى حوالي ٢٢٠°ف (حوالي ٦٠°م إلى حوالي ١٠٤°م) على أساس على كثافة البوليمر polymer density المنشودة. وتزال حرارة التفاعل من خلال جدار الحلقة loop wall حيث أن معظم المفاعل يكون في

صورة أنبوب مزدوج الغلاف double-jacketed pipe. ويتاح للردغة بالخروج من المفاعل على فترات منتظمة regular intervals أو بشكل متواصل إلى وعاء ومضي flash vessel منخفض الضغط مسخن، مجفف دوار rotary dryer وعمود منظم بالنيتروجين nitrogen purge column بتسلسل لإزالة المادة المخففة من الأيزوبيوتان isobutane وكل المونمرات والمونمرات الإسهامية غير المتفاعلة. ومن ثم يحضر المسحوق الهيدروكربوني الطلق hydrocarbon free powder الناتج في صورة مركبات لاستخدامها في تطبيقات مختلفة. ٥

وفي تجسيد يكون المفاعل المستخدم في العملية ردغية الطور وفقاً للاختراع وعملية الاختراع قادرين على إنتاج ما يزيد عن ٢٠٠٠ رطل من البوليمر لكل ساعة (٩٠٧ كغم/ساعة)، الأفضل ما يزيد عن ٢٢٦٨ كغم/ساعة (٥٠٠٠ رطل/ساعة)، والأكثر تفضيلاً ما يزيد عن ٤٥٤٠ كغم/ساعة (١٠٠٠٠ رطل/ساعة). ١٠

وفي تجسيد آخر، ينتج المفاعل ردغي الطور المستخدم في عملية الاختراع ما يزيد عن ١٥٠٠٠ رطل من البوليمر لكل ساعة (٦٨٠٤ كغم/ساعة)، يفضل ما يزيد عن ١١٣٤٠ كغم/ساعة (٢٥٠٠٠ رطل/ساعة) إلى حوالي ٤٥٥٠٠ كغم/ساعة (١٠٠٠٠٠ رطل/ساعة). وفي تجسيد آخر، في عملية الاختراع ردغية الطور يتراوح ضغط المفاعل الكلي من ٢٧٥٨ كيلوباسكال (٤٠٠ رطل/بوصة^٢ قياسي) إلى ٥٥١٦ كيلوباسكال (٨٠٠ رطل/بوصة^٢ قياسي)، يفضل من ٣١٠٣ كيلوباسكال (٤٥٠ رطل/بوصة^٢ قياسي) إلى حوالي ٤٨٢٧ كيلوباسكال (٧٠٠ رطل/بوصة^٢ قياسي)، الأفضل من ٣٤٤٨ كيلوباسكال (٥٠٠ رطل/بوصة^٢ قياسي) إلى حوالي ٤٤٨٢ كيلوباسكال (٦٥٠ رطل/بوصة^٢ قياسي)، والأكثر تفضيلاً من حوالي ٣٦٢٠ كيلوباسكال (٥٢٥ رطل/بوصة^٢ قياسي) إلى ٤٣٠٩ كيلوباسكال (٦٢٥ رطل/بوصة^٢ قياسي). ٢٠

وفي تجسيد آخر، في عملية الاختراع ردغية الطور يتراوح تركيز الإثيلين ethylene في وسط المفاعل السائل من حوالي ١ إلى ١٠٪ وزناً، يفضل من حوالي ٢ إلى حوالي ٧٪ وزناً، الأفضل من حوالي ٢,٥ إلى حوالي ٦٪ وزناً، والأكثر تفضيلاً من حوالي ٣ إلى حوالي ٦٪ وزناً.

والعملية المفضلة وفقاً للاختراع هي العملية، ويفضل العملية ردغية أو غازية الطور، التي تشغل في عدم وجود أو التي تخلو بصفة أساسية من أي مواد منقية scavengers، مثل ثلاثي إيثيل ألومنيوم triethylaluminum، ثلاثي ميثيل ألومنيوم trimethylaluminum، ثلاثي-أيزو بيو تيل ألومنيوم tri-isobutylaluminum وثلاثي-ع-هكسيل ألومنيوم tri-n-hexylaluminum وكلوريد ثنائي إيثيل ألومنيوم diethyl aluminum chloride، ثنائي بيو تيل خارصين dibutyl zinc وما شابه ذلك. وتوصف العملية المفضلة هذه في نشرة براءة الاختراع الدولية وفقاً لمعاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع رقم ٩٦/٠٨٥٢٠ وبراءات الاختراع الأمريكية رقم ٥,٧١٢,٣٥٢ واللذان ذكرنا في هذا البيان للإحالة إليهما كمرجع.

وفي تجسيد مفضل آخر يمزج حفاز واحد أو كل الحفازات مع ما لا يزيد عن ١٠٪ وزناً من ستيارات فلز metal stearate، (ويفضل ستيارات ألومنيوم aluminum stearate، الأفضل ثنائي ستيارات الألومنيوم aluminum distearate) على أساس وزن الحفاز (أو مكوناته) وأي حامل والستيادات stearate. وفي تجسيد بديل، يغذى محلول من ستيارات الفلز إلى المفاعل metal stearate بشكل مفضل بنسبة تتراوح من ٢ إلى ٣٪ وزناً. وفي تجسيد آخر يمزج ستيارات الفلز metal stearate مع الحفاز ويغذى الناتج إلى المفاعل بشكل منفصل. وقد تمزج هذه العوامل مع الحفاز أو قد تغذى إلى المفاعل في محلول أو ردغي مع أو بدون نظام الحفاز أو مكوناته.

وفي تجسيد مفضل، يكون لمتعدد الأولفين polyolefin المستخلص عادةً دليل صهارة melt index وفقاً لطريقة الجمعية الأمريكية لفحص المواد Ammerican Society for Testing ASTM D-1238 Materials، الحالة E، عند درجة حرارة تبلغ ١٩٠°م، يبلغ ٣٠٠٠ غم/١٠ دقائق أو أقل. وفي تجسيد مفضل يكون متعدد الأولفين polyolefin عبارة عن بوليمر متجانس homopolymer أو بوليمر إسهامي copolymer من إيثيلين ethylene. وفي تجسيد مفضل لتطبيقات معينة، مثل أغشية films، مادة مقولبة molded article وما شابه ويفضل أن يكون دليل الصهارة ١٠٠ غم/١٠ دقائق أو أقل. ولبعض الأغشية والمادة المقولبة يفضل أن يكون دليل الصهارة ١٠٠ غم/١٠ دقائق. وفي تجسيد مفضل يكون للبوليمر الناتج وزن جزيئي يبلغ ٢٠٠,٠٠٠ دالتون أو أكثر.

- وفي تجسيد مفضل، يستخدم نظام الحفاز الموصوف أعلاه لصنع متعدد إيثيلين polyethylene تتراوح كثافته بين ٠,٨٨ و ٠,٩٧ جم/سم^٣ (كما قيس وفقاً لـ ASTM2839)، وله دليل صهارة ١ غم/١٠ دقائق أو أقل (كما قيس وفقاً لـ ASTM D-1238، الحالة E، عند ١٩٠°م). ويفضل إنتاج متعدد إيثيلين polyethylene له دليل صهارة يتراوح بين ٠,٠١ إلى ١٠ ديسيجرام/دقيقة. وفي بعض التجسيديات، يفضل أن تتراوح كثافته من ٠,٩١٥ إلى ٠,٩٤٠ غم/سم^٣ وفي تجسيديات أخرى يفضل أن تتراوح الكثافات بين ٠,٩٣ إلى ٠,٩٦٠ غم/سم^٣.
- ومن ثم يمكن تشكيل متعددات الأولفين polyolefin في صورة أغشية، مواد مقولبة، صفائح sheets، طبقة مغلفة للأسلاك wire والكبلات cable وما شابه ذلك. ويمكن تشكيل الأغشية باستخدام أية طريقة تقليدية معروفة في التقنية بما في ذلك البثق extrusion، البثق الإسهامي co-extrusion، التصفيح lamination، النفخ blowing والصب casting. ويمكن الحصول على الغشاء عن طريق عملية رقيقة الغشاء flat film أو أنبوبية tubular قد يتبعها توجيه orientation باتجاه أحادي المحور uniaxial direction أو باتجاهين متعامدين بشكل تبادلي mutually perpendicular directions في مستوى الغشاء بدرجة متماثلة أو مختلفة. وقد يكون التوجيه بنفس الدرجة في كلا الاتجاهين أو قد يكون بدرجة مختلفة. وتشمل الطرق المفضلة بصفة خاصة لتشكيل البوليمرات في صورة أغشية البثق أو البثق الإسهامي على خط تشكيل غشاء film line بالنفخ أو الصب.
- وقد تحتوي الأغشية المشكلة كذلك على مواد مضافة مثل مادة تزييق slip، مانع للانسداد antiblock، مضاد للتأكسد antioxidants، أصباغ pigments، مواد مالئة fillers، مضاد لتشكيل الضباب antifog، مثبت الأشعة فوق البنفسجية UV stabilizers، مادة مانعة لتكون الشحنات الكهربائية الساكنة antistats، عوامل مساعدة لمعالجة البوليمرات polymer processing aids، مركبات معادلة neutralizers، مواد مزقة lubricants، مواد خافضة للتوتر السطحي surfactants، أصباغ، عوامل ملونة dyes، عوامل تنوية nucleating agents. وتشمل المواد المضافة المفضلة ثاني أكسيد سليكون silicon dioxide، سليكا تخليقية synthetic silica، ثاني أكسيد تيتانيوم titanium dioxide، متعدد ثنائي مثيل سيلوكسان polydimethylsiloxane، كربونات كالسيوم calcium carbonate، ستيارات فلز metal stearates، ستيارات كالسيوم

calcium stearate، ستيراتات خارصين zinc stearate، طلق talc، و BaSO₄، تراب دياتومي diatomaceous earth، شمع wax، أسود الكربون carbon black، مواد مضافة تعيق الاشتعال flame retarding additives، راتجات منخفضة الوزن الجزيئي، راتجات هيدروكربونية hydrocarbon resins، خرزات زجاجية glass beads وما شابه. وقد توجد المواد المضافة بالمقادير الفعالة النموذجية المعروفة جيداً في التقنية، مثل ٠,٠٠١٪ وزناً إلى ١٠٪ وزناً.

الأمثلة

تم قياس Mn و Mw عن طريق الاستشراب بالإنفاذ الهلامي gel permeation chromatography (GPC) باستخدام أداة وترز waters لـ GPC عند درجة حرارة تبلغ ١٥٠°م مزودة بكواشف دليل الانكسار التفاضلي differential refractive index detectors. وتمت معايرة calibrated أعمدة GPC بصب سلسلة من معايير الوزن الجزيئي لمتعدد الإيثيلين polyethylene وحسبت الأوزان الجزيئية molecular weights باستخدام معاملات مارك هونيك Mark Houwink coefficients للبوليمر موضوع الاختراع.

وقيست الكثافة وفقاً لإجراء ASTM D 1505.




وقيس دليل الصهارة (MI) لـ I₂ و I₂₁ وفقاً لإجراء ASTM D-1238، البند هـ والبند و، عند درجة حرارة بلغت ١٩٠°م.

وتمثل نسبة دليل الصهارة (MIR) نسبة I₂₁ على I₂ كما حدد وفقاً لإجراء ASTM D-1238.

وقيست النسبة المئوية الوزنية للمونمر الإسهامي باستخدام الرنين النووي المغناطيسي

(NMR) Nuclear magnetic resonanc البروتوني proton.

$$Mn/Mw = MWD \quad ٢٠$$



المثال ١

تحضير ربيطة $[(2,4,6-\text{Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NHCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}$

- أضيف إلى قارورة شلنك أحادية الذراع one-armed Schlenk flask سعتها ٢ لتر مزودة
 ٥ بقضيب تقليب مغناطيسي magnetic stir bar ٢٣,٤٥٠ غم (٠,٢٢٧ مول) من ثنائي إيثيلين ثلاثي
 إيمين diethylenetriamine، ٩٠,٥١ غم (٠,٤٥٥ مول) من ٢-برومو مستيلين 2-bromomesitylene،
 ١,٠٤١ غم (١,١٤ ملي مول) من ثلاثي (ثنائي بنزليدين أسيتون) ثنائي
 بلاديوم tris(dibenzylideneacetone)dipalladium، ٢,١٢٣ غم (٣,٤١ ملي مول) من ٢,٢-
 ثنائي (ثنائي فنييل فوسفينو)-١,١'-ثنائي نفثيل راسيمي racemic-2,2'-
 bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl (BINAP راسيمي) و ٦٥,٥٣٥ غم (٠,٦٨٢ مول)
 من ثث-بوتوكسيد صوديوم sodium tert-butoxide و ٨٠٠ مل من تولوين toluene في جو من
 نيتروجين nitrogen جاف خالٍ من الأوكسجين oxygen. وقلب مزيج التفاعل وسخن إلى
 ١٠٠°م. وبعد ١٨ ساعة، اكتمل التفاعل كما قرر عن طريق مطياف الرنين
 النووي المغناطيسي البروتوني proton NMR (nuclear magnetic resonance) spectroscopy.
 ١٥ وأجريت كل المعالجات المتبقية في الهواء. وأزيل كل المذيب في خواء وأذيب الركاز في ١
 لتر من ثنائي إيثيل إيثر diethylether. وغسل الإيثر ثلاث مرات بالماء باستخدام ٢٥٠
 مل في كل مرة ثم باستخدام (١٨٠ غم في ٥٠٠ مل) من NaCl مائي مشبع وجفف فوق ٣٠
 غم من كبريتات المغنيسيوم magnesium sulfate. ونتج عن إزالة الإيثر في خواء ٧١,١٠ غم
 من زيت أحمر جفف عند ٧٠°م لمدة ١٢ ساعة في خواء (معدل الإنتاج = ٩٢٪). ^1H ر ن م
 ٢٠ (C_6D_6) دلتا ٦,٨٣، (ف، ٤)، ٣,٣٩، (ف عريض، ٢)، ٢,٨٦، (ث، ٤)، ٢,٤٩، (ث، ٤)، ٢,٢٧،
 (ف، ١٢)، ٢,٢١، (ف، ٦)، ٠,٦٨، (ف عريض، ١).

المثال ٢ (تحضير الحفاز أ)

تحضير $\{[(2,4,6\text{-Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}\}\text{Zr}(\text{CH}_2\text{Ph})_2$

أضيف إلى قارورة مستديرة القاع round bottom flask سعتها ٥٠٠ مل مزودة بقضيب
تقليب مغنطيسي ٤١,٧٢٩ غم (٩١,٥٦ ملي مول) من رابع بنزيل زركونيوم tetra benzyl
zirconium (من شركة بولدر سينتيفيك Boulder Scientific) و ٣٠٠ مل من تولوين toluene في
جو من نتروجين nitrogen جاف خالٍ من الأوكسجين oxygen. وأضيف ٣٢,٧٧٣ غم
(٩٦,٥٢ ملي مول) من ربيطة NH_3 صلبة (المثال ١) مع التقليب لمدة دقيقة واحدة (وبذلك
ترسب المركب المرغوب). وخفض حجم الرديغ إلى ١٠٠ مل وأضيف ٣٠٠ مل من البنتان
pentane مع التقليب. وجمع ٤٤,٨١١ غم من منتج صلب لونه برتقالي مصفر بالترشيح
وجفف في خواء. (معدل الإنتاج = ٨٠٪). ^1H ر ن م (C_6D_6) دلتا ٧,٢٢-٦,٨١ (ع، ١٢)،
٥,٩٠ (ز، ٢)، ٣,٣٨ (ع، ٢)، ٣,١١ (ع، ٢)، ٣,٠١ (ع، ١)، ٢,٤٩ (ع، ٤)،
٢,٤٣ (ف، ٦)، ٢,٤١ (ف، ٦)، ٢,١٨ (ف، ٦)، ٠,٩٦ (ف، ٢).

المثال ٣ (تحضير الحفاز جـ)

تحضير $\{[(2,4,6\text{-Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}\}\text{Hf}(\text{CH}_2\text{Ph})_2$

أضيف إلى قارورة مستديرة القاع سعتها ٢٥٠ مل مزودة بقضيب تقليب مغنطيسي
٤,٠٦٣ غم (٧,٤٨٢ ملي مول) من رابع بنزيل هفنيوم tetra benzyl hafnium، و ١٥٠ مل من
تولوين toluene في جو من نتروجين nitrogen جاف خالٍ من الأوكسجين oxygen. وأضيف
٢,٥٤٥ غم (٧,٤٩٥ ملي مول) من ربيطة NH_3 صلبة (المثال ١) مع التقليب لمدة دقيقة واحدة
(وبذلك ترسب المركب المرغوب). وخفض حجم الرديغ إلى ٣٠ مل وأضيف ١٢٠ مل من
البنتان pentane مع التقليب. وجمع ٤,٥٦٢ غم من منتج صلب لونه أصفر باهت بالترشيح
وجفف في خواء (معدل الإنتاج = ٨٧٪).

^1H ر ن م (C₆D₆) دلتا ٦,٧٩-٧,٢١ (ع, ١٢), ٦,١٦ (ز, ٢), ٣,٣٩ (ع, ٢), ٣,١٤ (ع, ٢), ٢,٦٥ (ف, ٦), ٢,٤٠ (ف, ٦), ٢,٣٥ (ع, ٢), ٢,٢٣ (ع, ٢), ٢,١٩ (ف, ٦), ١,٦٠ (ف, ٢), ١,٢٦ (ف, ٢), NH غير واضح.


المثال ٤

تحضير ربطة [(2-methylnaphthyl)NHCH₂CH₂]₂NH [(٢-مثيل نفثيل)NHCH₂CH₂]₂NH

أضيف إلى قارورة شلنك أحادية الذراع سعتها ١ لتر مزودة بقضيب تقليب مغنطيسي ٦,٠٢٦ غم (٥٨,٤١ ملي مول) من ثنائي إيثيلين ثلاثي أمين diethylenetriamine، ٢٥,٨٢٩ غم (١١٦,٨ ملي مول) من ٢-برومو-٢-مثيل نفثيلين 2-bromo-2-methylnaphthylene، ٠,٢٦٨ غم (٠,٢٩٢ ملي مول) من ثلاثي (ثنائي بنزيليدين-أسيتون) ثنائي بلاديوم tris(dibenzylidene-acetone)dipalladium، ٠,٥٤٧ غم (٠,٨٧٨ ملي مول) من ٢,٢'-racemic-2,2'-ثنائي (ثنائي فنييل فوسفينو)-١,١'-ثنائي نفثيل راسيمي bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl (BINAP راسيمي) و ١٦,٩٠ غم (١٧٥,٨ ملي مول) من ثث-بوتوكسيد الصوديوم sodium tert-butoxide و ٤٠٠ مل من تولوين toluene في جو من نتروجين nitrogen جاف خالٍ من الأوكسجين oxygen. وقلب مزيج التفاعل وسخن إلى ١٠٠°م. وبعد ١٨ ساعة، اكتمل التفاعل كما قرر عن طريق مطياف الرنين النووي المغنطيسي البروتوني. وأجريت كل المعالجات المتبقية في الهواء. وأزيل كل المذيب في خواء وأذيب الركاز في ٥٠٠ مل من ثنائي إيثيل إيثر diethyl ether. وغسل الإيثر ثلاث مرات بالماء باستخدام ١٠٠ مل في كل مرة ثم باستخدام (٩٠ غم في ٢٥٠ مل) من NaCl مائي مشبع وجفف فوق ١٥ غم من كبريتات المغنيسيوم magnesium sulfate. ونتج عن إزالة الإيثر في خواء ١٩,١ غم من زيت أحمر جفف عند ٧٠°م لمدة ١٢ ساعة في خواء (معدل لإنتاج = ٨٥%). ^1H ر ن م (C₆D₆) دلتا ٨,٣٢ (ز, ٢), ٧,٧١ (ز, ٢), ٧,٤٠-٧,١٨ (ع, ٨), ٣,٩١ (ث, ٢), ٢,٩٩ (ز, ٤), ٢,٤١ (ز, ٤), ٢,٣٠ (ف, ٦), ٠,٦٩ (خماسي, ١).

المثال ٥ (تحضير الحفاز جـ)


تحضير $\{[(2\text{-methyl naphthyl})\text{NCH}_2\text{CH}_2]\text{NH}\}\text{Zr}(\text{CH}_2\text{Ph})_2$



- أضيف إلى قارورة مستديرة القاع سعتها ٥٠٠ مل مزودة بقضيب تقليب مغنطيسي ٥
- ٣,٠٠ غم (٦,٥٨٢ ملي مول) من رابع بنزيل زركونيوم tetrabenzyl zirconium (من شركة بولدر سينتيفيك) و ٣٠٠ مل من تولوين toluene في جو من نيتروجين nitrogen جاف خالٍ من الأوكسجين oxygen. وأضيف ٦٥ مل (٠,١٠٢ جزيئي، ٦,٦٣ ملي مول) من محلول من ربيطة $\text{HN}_3\text{-2}$ (المثال ٤) مع التقليب لمدة دقيقة واحدة (وبذلك ترسب المركب المرغوب).
- وخفض حجم الرديغ إلى ٤٠ مل وأضيف ١٥٠ مل من البننتان pentane مع التقليب. وجمع ١٠
- ٣,٠٦٠ غم من منتج صلب لونه برتقالي مصفر بالترشيح وجفف في خواء (معدل الإنتاج = ٧١٪). وكان المنتج عبارة عن مخلوط من أربعة زمراء تنتج عن توجيه مجموعات ٢-مثيل نفثيل 2-methylnaphthyl. ^1H ر ن م (C_6D_6) دللتا ٨,٥٠ (ز)، ٨,٣٩ (ز)، ٨,٣٥ (ز)، ٧,٧٠ (ز)، ٦,٦٦-٦,٧٠ (ع)، ٦,٥٣ (ث)، ٦,٢٢ (ث)، ٥,٦٣ (ع)، ٥,١٨ (ز)، ٤,٧٠ (ز)، ٣,٦٢ (ع)، ٣,٥٠ (ع)، ٣,١١-٣,٣٠ (ع)، ٢,٦٨ (ع)، ٢,٦٠ (ف)، ٢,٥٥ (ع)، ٢,٥٢ (ف)، ٢,٥٠ (ف)، ٢,١٠ (ف)، ١,٦ (ف)، ١,٢٩ (AB رباعي)، ١,٠٣ (ف)، ١٠
- ١,٠١ (ف)، ١,٠٠ (AB رباعي)، رنات أخرى غير واضحة.

المثال (٦)

تخليق [أورثو-٣,٥-ثاني-ث-بيوتيل $\text{[(C}_6\text{H}_2)(\text{OH})\text{CH}=\text{NCHMe}_2\text{)]-Bu}$ ortho-3,5-di-t-Bu-



- أضيف ٣,٠٠ غم من ٥-ثاني-ث-بيوتيل ساليسيل ألدهيد 3,5-Di-t-butylsalicylaldehyde إلى ١٠ مل من أيزوبروبيل أمين iso-propylamine. وتحول المحلول بسرعة إلى لون أصفر ناصع. وبعد التقليب عند درجة حرارة الجو المحيط لمدة ٣

ساعات، أزيلت المواد المتطايرة في خواء لإنتاج مادة صلبة بلورية لونها أصفر ناصع (معدل الإنتاج = ٩٧٪).

المثال (٧) (تحضير الحفاز د)

تخليق $[(C_6H_5)(O)CH=NCHMe_2]_2Zr(CH_2Ph)_2$ أورثو-٣،٥-ثنائي-ثت-بيوتيل-

$[ortho-3,5-di-t-Bu-(C_6H_5)(O)CH-NCHMe_2]_2Zr(CH_2Ph)_2$

٥

أضيف محلول من ٦٠٥ ملغم (٢،٢ ملي مول) من N-أيزو-Pr-٣، ٥-ثنائي-ثت-بيوتيل ساليسيل إيمين N-iso-Pr-3,5-di-t-butylsalicylimine في ٥ مل من تولوين toluene إضافة ببطء إلى محلول من ٥٠٠ ملغم (١،١ ملي مول) من $Zr(CH_2Ph)_4$ في ٥٠ مل من تولوين toluene. وقلب المحلول الناتج الذي لونه أصفر قاتم لمدة ٣٠ دقيقة. وأزيل المذيب في خواء لإنتاج مادة صلبة لونها بني محمر. 1H ر ن م (C_6D_6) دلنا ٨،٠٧ (ف، $HC=N$ ، H^1)، ٧،٧٧ (ز، ج = ٢،٤ هز، ساليسيل إيمين salicylimine)، ٦،٩٥-٧،١ (ع، H^5 ، أريل aryl)، ٦،٧٣ (ث، ج = ٧،٢ هز، H^1 ، بنزيل)، ٤،١٧ (سباعي، ج = ٦،٦ هز، H^1 ، $CHMe_2$)، ٢،٧٦ (AB، ج = ١٠،٢ هز، H^2 ، $ZrCH_2Ph$)، ١،٧٨ (ف، H^9 ، ثت-بيوتيل butyl)، ١،٢٩ (ف، H^9 ، ثت-بيوتيل butyl)، ٠،٧٦ (ز، ج = ٦،٦ هز، H^3 ، $NCHMe_AMe_B$)، ٠،٥٢ (ز، ج = ٦،٦ هز، H^3 ، $NCHMe_AMe_B$).

١٠

١٥

الحفاز ١: تجفيف بالرش المركب $\{(2,4,6-Me_3C_6H_2)NCH_2CH_2\}_2NH\}ZrBz_2$

أضيف إلى ١١٠ مل من تولوين toluene ٥ غم من كابوسيل تي أس-٦١٠ Cabosil TS-610، ونزع الماء في خواء عند درجة حرارة تزيد عن ١٠٠ م. وأضيف إلى هذا الرديف محلول من ميثيل ألوموكسان methylalumoxane (٢٦ مل من ٢٠٪ بالوزن MAO في تولوين toluene). وأضيف محلول مصدر حفاز من ٠،٠٧٥ غم من $\{(2,4,6-Me_3C_6H_2)NCH_2CH_2\}_2NH\}ZrBz_2$ في حوالي ٢٠ مل من تولوين toluene إلى الرديف وقلب/دوم لمدة ٣٠ دقيقة تقريباً. وجفف هذا المزيج بالرش في مجفف من نوع بوتشي سيريز

٢٠

٢٥

١٩٠ ميني سبراي دراير Buchi Series 190 Mini Spray Dryer، موجود في صندوق جاف في جو خامل. واستخدمت الظروف التالية: ٠,٧ ملم قطر غطاء فوهة الرش spray nozzle، ٠,٥ ملم سماكة إبرة المزج، تدفق غاز النيتروجين nitrogen عند ١٦,٧ لتر/دقيقة للتدفق بالرش، وضع السقاط aspirator عند ٢٠ م، ١٢٠ م درجة حرارة الدخول، درجة حرارة الخروج من ٨٠ إلى ٩٠ م، ومعدل تغذية مزيج الحفاز ٠,٦ لتر/ساعة. وبلغ مقدار المواد الصلبة المجموعة ٦,٥٥ غم (معدل الإنتاج = ٦٨٪). وبين ICP ١٣٪ بالوزن Zr وبلغت نسبة Zr:Al ١:٥٣٦.

الحفاز ٢: تجفيف بالرش المركب $\{[(2\text{-Me-Naphthyl})\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}\}\text{ZrBz}_2$
 $\{[(2\text{-Me-Naphthyl})\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}\}\text{ZrBz}_2$

أضيف إلى ١١٠ مل من تولوين toluene ٥ غم كابوسيل تي اس-٦١٠ ونزع الماء في خواء عند درجة حرارة تزيد عن ١٠٠ م. وأضيف إلى هذا الرديغ محلول من مثيل ألوموكسان methylalumoxane (٢٦ مل من ٢٠٪ بالوزن MAO في تولوين toluene). وأضيف محلول مصدر حفاز من ٠,٠٨٣ غم من $\{[(2\text{-Me-Naphthyl})\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}\}\text{ZrBz}_2$ في حوالي ٢٠ مل من تولوين toluene إلى الرديغ وقلب/دوم لمدة حوالي ٣٠ دقيقة. وجفف هذا المزيج بالرش كما وصف أعلاه. وبلغ مقدار المواد الصلبة المجموعة ٥,٧٧ غم (معدل الإنتاج = ٥٩٪). وبين ICP ١٥٪ بالوزن Zr وبلغت نسبة Zr:Al ١:٤٥٨.

الحفاز ٣: تجفيف بالرش المركب $\{[(2,4,6\text{-Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}\}\text{ZrBz}_2$

أضيف إلى ١١٠ مل من تولوين toluene ٤ غم من كابوسيل تي اس-٦١٠، ونزع الماء في خواء عند درجة حرارة تزيد عن ١٠٠ م. وأضيف إلى هذا الرديغ محلول من مثيل ألوموكسان methylalumoxane (٢٦ مل من ٢٠٪ بالوزن MAO في تولوين toluene). وأضيف

محلول مصدر حفاز من ٢ غم من $[(2,4,6-\text{Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}]\text{ZrBz}_2$ في حوالي ٢٠ مل من تولوين toluene إلى الرديغ وقلب/دوم لمدة حوالي ٣٠ دقيقة. وجفف هذا المزيج بالرش كما وصف أعلاه. وبلغ مقدار المواد الصلبة المجموعة ٥,١٨ غم (معدل الإنتاج = ٥٨٪). وبين ICP ٠,٣٦٪ بالوزن Zr وبلغت نسبة Zr:Al ١:١٩٦.

الحفاز ٤: تجفيف بالرش المركب $\{[(2,4,6-\text{Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}\}\text{HfBz}_2$

أضيف إلى ١٤٠ مل من تولوين toluene ٤,٦ غم من كابوسيل تي اس-٦١٠، ونزع الماء في خواء عند درجة حرارة تزيد عن ١٠٠°م. وأضيف إلى هذا الرديغ محلول من مثيل ألوموكسان methylalumoxane (٢٠,٨ مل من ٢٠٪ بالوزن MAO في تولوين toluene). وأضيف محلول مصدر حفاز من ٠,٢٢٩ غم من $[(2,4,6-\text{Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}\}\text{HfBz}_2$ في حوالي ٢٠ مل من تولوين toluene إلى الرديغ وقلب/دوم لمدة حوالي ٣٠ دقيقة. وجفف هذا المزيج بالرش كما وصف أعلاه.


الحفاز ٥: تجفيف بالرش المركب $\{[(2,4,6-\text{Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}\}\text{ZrBz}_2$

أضيف إلى ٢٨٠ مل من تولوين toluene ١٢,٤ غم من كابوسيل تي اس-٦١٠، ونزع الماء في خواء عند درجة حرارة تزيد عن ١٠٠°م. وأضيف إلى هذا الرديغ محلول مثيل ألوموكسان methylalumoxane (٥٧ مل من ٢٠٪ بالوزن MAO في تولوين toluene). وأضيف محلول مصدر حفاز من ٠,٥٥ غم من $[(2,4,6-\text{Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}\}\text{ZrBz}_2$ في حوالي ٢٠ مل من تولوين toluene إلى الرديغ وقلب/دوم لمدة حوالي ٣٠ دقيقة. وجفف هذا المزيج بالرش كما وصف أعلاه. وبلغ مقدار المواد الصلبة المجموعة ١٣ غم (معدل الإنتاج = ٥٦٪). وبين ICP ٠,٣٨٪ بالوزن Zr ونسبة Zr:Al بلغت ١:١٥٢.

الحفاز ٦. تجفيف بالرش المركب $\{(2,4,6\text{-Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2\}_2\text{NH}\}\text{Hf}$


أضيف إلى ١٢٥ مل من تولوين toluene ٦ غم من كابوسيل تي اس-٦١٠، ونزع الماء في خواء عند درجة حرارة تزيد عن ١٠٠°م. وأضيف إلى هذا الرديغ محلول من مثيل ألووموكسان methylalumoxane (٢٧ مل من ٢٠٪ بالوزن MAO في تولوين toluene). وأضيف محلول مصدر حفاز من ٠,٣٠ غم من $\{(2,4,6\text{-Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2\}_2\text{NH}\}\text{HfBz}_2$ في حوالي ٢٠ مل من تولوين toluene إلى الرديغ وقلب/دوم لمدة حوالي ٣٠ دقيقة. وجفف هذا المزيج بالرش كما وصف أعلاه. وبلغ مقدار المواد الصلبة المجموعة ٧,٠ غم (معدل الإنتاج = ٦٣٪). وبين ICP ٠,٧٢٪ بالوزن Hf ونسبة Hf:Al بلغت ١:١٢٠.

الحفاز ٧: تجفيف بالرش المركب $[\text{ortho-3,5-di-t-Bu-(C}_6\text{H}_2)(\text{O})\text{CH=NCHMe}_2]_2\text{Zr}(\text{CH}_2\text{Ph})_2$ -ثنائي-ثيوتيل-




أضيف إلى ٧٥ مل من تولوين toluene ٢,٦ غم من كابوسيل تي اس-٦١٠، ونزع الماء في خواء عند درجة حرارة فوق ١٠٠°م. وأضيف إلى هذا الرديغ محلول من مثيل ألووموكسان methylalumoxane (١٢,٤ مل من ٢٠٪ بالوزن MAO في تولوين toluene). وأضيف محلول مصدر حفاز من ٠,١٦٨ غم من $[\text{ortho-3,5-di-t-Bu-(C}_6\text{H}_2)(\text{O})\text{CH=NCHMe}_2]_2\text{Zr}(\text{CH}_2\text{Ph})_2$ -ثنائي-ثيوتيل- $\{[(\text{C}_6\text{H}_2)(\text{O})\text{CH=NCHMe}_2]_2\}$ في حوالي ٢٠ مل من تولوين toluene إلى الرديغ وقلب/دوم لمدة حوالي ٣٠ دقيقة. وجفف هذا المزيج بالرش كما وصف أعلاه.

الحفاز ٨: تجفيف بالرش لمخلوط بنسبة ١:١ من




أضيف إلى ١١٠ مل من تولوين toluene ٤ غم من كابوسيل تي أس-٦١٠، ونزع الماء في خواء عند درجة حرارة تزيد عن ١٠٠°م. وأضيف إلى هذا الرديغ محلول من مثيل ألوموكسان methylalumoxane (٢٦ مل من ٢٠٪ بالوزن MAO في تولوين toluene). وأضيف محلول مصدر حفاز من ١٠ غم من $\{(2,4,6-Me_3C_6H_2)NCH_2CH_2\}_2NH\}ZrBz_2$ و ٠,٠٦٧ غم من $(n-C_3H_7-C_5H_4)(Me_5C)ZrCl_2$ في حوالي ٢٠ مل من تولوين toluene إلى الرديغ وقلب/دوم لمدة حوالي ٣٠ دقيقة. وجفف هذا المزيج بالرش كما وصف أعلاه. وبلغ مقدار المواد الصلبة المجموعة ٥,٣١ غم (معدل الإنتاج = ٦٠٪). وبين ICP ٠,٣٧٪ بالوزن Zr ونسبة Zr:Al بلغت ١:٢٠٢.

الحفاز ٩: تجفيف بالرش لمخلوط بنسبة ١:١ من $\{(2,4,6-Me_3C_6H_2)NCH_2CH_2\}_2NH\}ZrBz_2$ و




أضيف إلى ١١٠ مل من تولوين toluene ٤ غم من كابوسيل تي أس-٦١٠، ونزع الماء في خواء عند درجة حرارة فوق ١٠٠°م. وأضيف إلى هذا الرديغ محلول من مثيل ألوموكسان methylalumoxane (٢٦ مل من ٢٠٪ بالوزن MAO في تولوين toluene). وأضيف محلول مصدر حفاز من ٠,١٠ غم من $\{(2,4,6-Me_3C_6H_2)NCH_2CH_2\}_2NH\}ZrBz_2$ و ٠,٠٥٦ غم من $(n-C_3H_7-C_5H_4)_2ZrCl_2$ في حوالي ٢٠ مل من تولوين toluene إلى الرديغ وقلب/دوم لمدة حوالي ٣٠ دقيقة. وجفف هذا المزيج بالرش كما وصف أعلاه.

الحفاز ١٠: تجفيف بالرش لمخلوط بنسبة ١:٣,٤ من



- أضيف إلى ٥٤٠ مل من تولوين toluene ٢١,٤ غم من كابوسيل تي اس-٦١٠، ونزع الماء في خواء عند درجة حرارة فوق ١٠٠°م. وأضيف إلى هذا الرديغ محلول من ميثيل ألوموكسان methylalumoxane (٩٧ مل من ٢٠٪ بالوزن MAO في تولوين toluene). وأضيف محلول مصدر حفاز من ٠,٨٠ غم من $\{[(2,4,6-Me_3C_6H_2)NCH_2CH_2]_2NH\} ZrBz_2$ إلى الرديغ وقلب/دوم لمدة حوالي ٣٠ دقيقة. وجفف هذا المزيج بالرش كما وصف أعلاه. وبلغ مقدار المواد الصلبة المجموعة ٢١ غم (معدل الإنتاج = ٥٣٪). وبين ICP ٠,٤٤٪ بالوزن Zr ونسبة Al:Zr بلغت ١٢٨. ١٠

الحفاز ١١: تجفيف بالرش لمخلوط بنسبة ١:٥ من $\{[(2,4,6-Me_3C_6H_2)NCH_2CH_2]_2NH\} ZrBz_2$



- أضيف إلى ٥٧٠ مل من تولوين toluene ٢٥,٨ غم من كابوسيل تي اس-٦١٠، ونزع الماء في خواء عند درجة حرارة فوق ١٠٠°م. وأضيف إلى هذا الرديغ محلول من ميثيل ألوموكسان methylalumoxane (١١٦ مل من ٢٠٪ بالوزن MAO في تولوين toluene). وأضيف محلول مصدر حفاز من ٠,٩٣ غم من $\{[(2,4,6-Me_3C_6H_2)NCH_2CH_2]_2NH\} ZrBz_2$ و ٠,١١٤ غم من $(n-C_3H_7-C_3H_4)_2 ZrCl_2$ في حوالي ٦٠ مل من تولوين toluene إلى الرديغ وقلب/دوم لمدة حوالي ٣٠ دقيقة. وجفف هذا المزيج بالرش كما وصف أعلاه. وبلغ المقدار الكلي للمواد الصلبة المجموعة ٢٩ غم (معدل الإنتاج = ٦٠٪). وبين ICP ٠,٣٩٪ بالوزن Zr ونسبة Zr:Al بلغت ١٥٦. ٢٠

الحفاز ١٢: تجفيف بالرش لمخلوط بنسبة ١:٣ من $\{(2,4,6-\text{Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2\}_2\text{NH}\}\text{HfBz}_2$ و $(n-\text{C}_3\text{H}_7-\text{C}_5\text{H}_4)_2\text{ZrCl}_2$

أضيف إلى ٥٧٠ مل من تولوين toluene ٢٥,٨ غم من كابوسيل تي اس-٦١٠، ونزع الماء في خواء عند درجة حرارة فوق ١٠٠ م. وأضيف إلى هذا الرديغ محلول من مثيل ألوموكسان methylalumoxane (١٦ مل من ٢٠٪ بالوزن MAO في تولوين toluene). وأضيف محلول مصدر حفاز من ٠,٩٦ غم من $\{(2,4,6-\text{Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2\}_2\text{NH}\}\text{HfBz}_2$ في حوالي ٤٠ مل من تولوين toluene إلى الرديغ وقلب/دوم لمدة حوالي ٣٠ دقيقة. وجفف هذا المزيج بالرش كما وصف أعلاه. وبلغ مقدار المواد الصلبة المجموعة ٣٢ غم (معدل الإنتاج = ٦٧٪). وبين ICP ٠,٥١٪ بالوزن Hf، ٠,٠٩٤٪ بالوزن Zr ونسبة M:Al بلغت ١٦١. ١٠

أمثلة البلمرة من ١ إلى ١٥

أجريت تفاعلات البلمرة في مفاعل ذي طور رديغ كما يلي. بعد فترة تجفيف ملائمة وتبريد لاحق في جو من النيتروجين nitrogen، شحن ٤٩٠ سم^٣ من مركبات هكسان hexane إلى مفاعل محم موصل autoclave reactor سعته ١ لتر. وأضيف هكسين hexene، إذا وجد، و ٠,١٧ سم^٣ من ثلاثي أيزوبيوتيل ألومنيوم triisobutylaluminum تركيزه ٠,٨٧ ملي جزيئي في هبتان heptane بصفته مادة كاسحة scavenger وهيدروجين hydrogen، إذا وجد، إلى المفاعل قبل التسخين. وسخنت محتويات المفاعل إلى درجة الحرارة المرغوبة. وحمل حفاز مجفف بالرش في قنبلة حجمها ١٠ سم^٣ مربوطة بقنبلة حجمها ٢٠ سم^٣ أضيف إليها ٢٠ سم^٣ من مركبات هكسان hexane. وضغطت كل قنبلة باستخدام نيتروجين nitrogen قبل ربطها بالمفاعل. وحقن الحفاز المجفف بالرش تحت ضغط إلى المفاعل، واتبع مباشرة بإطلاق مركبات الهكسان hexane. وبهذه الطريقة، يكفل تصريف كمي. ومن ثم ملأ مباشرة النظام بإيثيلين ethylene وغذي بعد ذلك حسب الحاجة. وأجريت تفاعلات البلمرة لمدة ٣٠ دقيقة. ٢٠

تفاعلات بلمرة مقارنة

حضر المفاعل وشحن بهكسان hexane وهكسين hexene وهيدروجين hydrogen ومادة كاسحة كما وصف أعلاه. ويعتبر إجراء التحضير التالي للمثال المقارن ١ عاماً: أذيب محلول أم من ٢,١ ملغم من $\{[(2,4,6-\text{Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}\}\text{ZrBz}_2$ في ٤,٥ سم^٣ من تولوين toluene. وأزيل مقدار صغير بلغ ٠,٥٠ سم^٣ وأضيف إلى ٠,٥ سم^٣ من مثيل ألومينوكسان methylalumoxane (MAO) تركيزه ٠,٥ جزيئي في تولوين toluene. ومزجت المحاليل لمدة حوالي ٥ دقائق قبل حقنها إلى المفاعل حسب الرغبة، وبعد ذلك زود الإثيلين ethylene مباشرة وغذي بعد ذلك حسب الحاجة. وأجريت كل تفاعلات البلمرة لمدة ٣٠ دقيقة. وتبين البيانات في الجدول التالي.

r_{PDI}	$\times M_w$ ١٠٠	$^1I_{21}$	الفعالية ^١	غم PE	C_2 PP	C_6 سم ^٢	H_2 سم ^٢	درجة حرارة التفاعل (م)	Zr/ Al	مدة التخزين (يوم)	ميكرو مول M	الخفاز	المثال
			١٨٧٩٠٠	٤٥,٧	١٢٨	صفر	صفر	٦٥		١٥	٠,٣٨	١	١
			٢٣٣٨٠٠	٣٤,٢	٧٧	صفر	صفر	٦٥		١٥	٠,٣٨	١	٢
٤,٠١	١,٨٩	١٠,٣	١٨٦٠٠٠	٢٧,٩	٦٠	٢٠	صفر	٦٥		٣٣	٠,٥٠	١	٣
٥,٥٥	٣,٠٧	٢,٣٦	٢٠٠٧٠٠	٢٨,١	٥٦	١٠	صفر	٦٥		٣٤	٠,٥٠	١	٤
			٢٠٢٠٠٠	٢٣,٨	٦٢	صفر	صفر	٦٥		٥٥	٠,٣٨	١	٥
		٠,٠٥١	٨١٣٠٠	١٢,٢	٦٠	صفر	صفر	٨٥		٥٦	٠,٥٠	١	٦
			٧٠٠٠	١٠,٣	١٢٨	صفر	صفر	٦٥			٢,٣	٢	٧
			٦٤٠٠	١٢,٤	١٢٩	٢٠	صفر	٦٥			٣,٠	٢	٨
			١٧٠٥٠٠	٢٤,٣	٥٧	صفر	صفر	٦٥			٠,٥٠	٣	٩
٤,٥١	٣,١٤	١,٦٧	١٦٩٧٠٠	٢٤,٦	٥٨	١٠	صفر	٦٥			٠,٥٠	٣	١٠
			١٣٣٨٠٠	١٨,٤	٥٥	صفر	صفر	٨٥			٠,٥٠	٣	١١
		nf	١٩٣٤٠٠	٢٦,٦	٥٥	صفر	صفر	٦٥			٠,٥٠	٨	١٢
٣,٨١	٣,٢١	١,٢٩	١٥٣٧٠٠	٢١,٩	٥٧	١٠	صفر	٦٥			٠,٥٠	٨	١٣
		nf	٧٣٣٠٠	٩,٩	٥٤	صفر	صفر	٨٥			٠,٥٠	٨	١٤
			٥٣٥٠٠	٨,٧	٦٥	صفر	١٠٠	٦٥			٠,٥	٩	١٥
			١٨٧٦٠٠	٢٢,١	٦٢	صفر	صفر	٦٥	٦٦٧		٠,٣٨	١	المركب ١
			٢٥٥٣٠٠	٢٩,١	٦٠	٢٠	صفر	٦٥	٦٦٧		٠,٣٨	١	المركب ٢
			١٥٨٠	٣,٢	١٣٥	صفر	صفر	٦٥	٥٠٠		٣,٠	ب	المركب ٣
			١٥٨٠	٣,٢	١٣٥	٢٠	صفر	٦٥	٥٠٠		٣,٠	ب	المركب ٤

١ وحدات الفعالية غم PE ملي مول M^{-1} ساعة^{-١} ١٠٠ رطل/بوصة^٢ $^{13}C_2$
 ٢ لا يوجد تدفق $\lambda = nf$
 ٣ $Mn/Mw - PDI$

الزمن دقيقة	PE غم	سليكا silica غم	C ₆ مل	TIBA مل	H ₂	M/AI	ميكرو مول M	الحفاز/مصدر الحفاز	المثال
٦٦	٢١٠	٣٠	١,٢	٥	غير موجود		٤,٠	٤	١٦
٩٤	١٤١	٣٠	٠,٦	٤	موجود		٢,٠	٤	١٧
٦٠	١٢٠	٥٠	١,٢	٥	غير موجود		٤,٠	٥	١٨
٧٥	١٠٧	٣٠	٠,٦	٤	موجود		٢٠,٠	٥	١٩
٦٠	١٤٨	٣٠	٠,٦	٤	موجود		٢,٠	٧	٢٠
٦٢	١٧٤	٣٠	٠,٦	٤	موجود		٢,٠	٨	٢١
٦٠	٣١	٣٠	٠,٦	٤	موجود	١٢٠	٢,٠	→	المركب ٥
١٣٢	٥٦	٣٠	٠,٦	٤	موجود	٢٠٠	٢,٠	→	المركب ٦
٦٢	٣٨	٣٠	٠,٦	٤	موجود	١٢٠	٢,٠	→	المركب ٧
٦٠	١٥	٣٠	٠,٦	٤	موجود	٢٠٠	٢,٠	د	المركب ٨

MAO. $\{[(2,4,6-\text{Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}\}\text{HfBz}_2=\text{C}$ حقن في صورة محلول منشط بـ
 $\{[(2,4,6-\text{Me}_3\text{C}_6\text{H}_2)\text{NCH}_2\text{CH}_2]_2\text{NH}\}\text{HfBz}_2=\text{C}'$ محمول على سليكا silica من نوع دايفيسون
 ٩٤٨ ٩٤٨ Davison ٠,٣٨ ميكرومول من Hf/Al، غم، ١٢٠.
 $\{\text{ortho-3,5-}[(\text{C}_6\text{H}_2)(\text{O})\text{CH}=\text{NCHMe}_2]_2\}\text{Zr}(\text{CH}_2\text{Ph})_2=\text{D}$
 ٥. $\{\text{di-t-Bu-(C}_6\text{H}_2)(\text{O})\text{CH}=\text{NCHMe}_2\}_2\text{Zr}(\text{CH}_2\text{Ph})_2$ حقن في صورة محلول منشط بـ MAO.

أمثلة البلورة من ٢٢ إلى ٢٨

إجراء البلورة

١٠. في المثال المقارن ٩ والأمثلة من ٢٢ إلى ٢٨، حضر متعدد إيثيلين polyethylene في مفاعل مخطط أفقي horizontally mixed reactor ذي طبقة مقلبة stirred bed باستخدام تراكيب حفاز مختلفة. ويلخص الجدول أدناه ظروف البلورة لكل مثال.
- ويوضح الشكل ١ نظام المفاعل المخطط الأفقي المستخدم في المثال المقارن ٩ والأمثلة من ٢٢ إلى ٢٨. وكان المفاعل عبارة عن مفاعل مخطط بشكل عكسي back-mixed reactor ثنائي الطور (غازي/صلب) ذي طبقة مقلبة two-phase (gas/solid) stirred bed. وثبتت مجموعة من أربعة "مجمّعات سفلية plows" ١٠٠ بشكل أفقي على عمود وسطي يدور بسرعة ١٨٠ دورة/دقيقة لحفظ الجسيمات في المفاعل ١١٠ ممّعة بشكل ميكانيكي. وتمثلت أبعاد أسطوانية المفاعل reaction cylinder swept التي جرفت عن طريق المجمّعات السفلية هذه بطول مقداره ٤٠,٦ سم (١٦ بوصة) وقطر مقداره ٣٩,٧ سم (١٥,٦ بوصة) مما أدى إلى حجم يمكن تمهيجه ميكانيكياً بلغ ٤٦ لتر (١,٦ قدم^٣). وبلغ حجم الغاز، الذي يزيد عن الحجم الذي يمكن تمهيجه ميكانيكياً بسبب الحجرة الأسطوانية العمودية vertical cylindrical chamber، ٥٤,٦ لتر (١,٩٣ قدم^٣).

وبلغ ضغط المفاعل في كل مثال ٢,٤ ميغا باسكال مطلق. وغذي مونمر الإثيلين ethylene والمونمر الإسهامي هكسين hexene والهيدروجين hydrogen (كضابط للوزن الجزيئي) إلى المفاعل بشكل متواصل عن طريق صمامات تحكم عبر الخط ١٢٠. وبلغ

الضغط الجزئي لمونمر الإيثيلين ethylene ١,٥ ميغا باسكال مطلق. وضبط محتوى المونمر الإسهامي في منتج متعدد الإيثيلين polyethylene بضبط معدلات التغذية للمحافظة على نسبة مولية ثابتة من المونمر الإسهامي/المونمر (المبينة في الجدول) في الطور الغازي. وقيس تركيب الغاز على فترات زمنية تتراوح من ١ إلى ٤ دقائق عن طريق محلل استشرابي غازي gas chromatographic analyzer. وضبط الوزن الجزيئي لمتعدد الإيثيلين polyethylene عن طريق ضبط معدل تغذية الهيدروجين hydrogen للمحافظة على نسبة مولية ثابتة من الهيدروجين hydrogen إلى المونمر في الطور الغازي. وبشكل النتروجين nitrogen معظم المقدار الموازن لتركيب الغاز في المفاعل والذي يدخل مع تركيب الحفاز عبر الخط ١٣٠ ويخرج عن طريق منفس صغير small vent ١٤٠ مع غازات المفاعل بما في ذلك المذيبات المتطايرة. وضبطت فتحة المنفس عن طريق الكمبيوتر للمحافظة على ضغط كلي ثابت في المفاعل.

ويرد المفاعل عن طريق غلاف خارجي external jacket من غليكول مبرد chilled glycol. وقيست درجة حرارة الطبقة عن طريق مسبار لدرجة الحرارة temperature probe ١٥٠ في بئر حراري thermowell يبرز من الطبقة بزاوية تبلغ ٦٠° فوق المستوى الأفقي بين المجموعة الداخلية من المجمعات السفلية. وبلغت درجة حرارة المفاعل في المثال المقارن ٩ ٨٥°م في حين كانت درجة حرارة المفاعل في الأمثلة من ٢٢ إلى ٢٨ ٨٠°م.

وفيما يتعلق بالمثال المقارن ٩، حضر محلول حفاز بخلط الحفاز أ في تولوين toluene وخزن المحلول الناتج في خزان موصول بالخط ١٦٠. وعویر محلول الحفاز في طلاقات عن طريق الخط ١٦٠ وخلط مع تيار متواصل من محلول حفاز إسهامي من مثيل ألومينوكسان methyaluminoxane معدل مغذى عن طريق الخط ١٧٠. وبلغ تركيز MMAO من نوع 3A في الأيزوبنتان isopentane ٢,١٪ وكان مقدار MMAO المستخدم بحيث بلغت نسبة Zr/Al في المفاعل ٢٠٠. وغذي المزيج من الحفاز ومحاليل MMAO خلال ملف ١٨٠ ذي أنابيب يبلغ قطرها ٠,٣٢ سم (٨/١ بوصة) حيث يتفاعل الحفاز والحفاز الإسهامي لمدة ٤ دقائق تقريباً. وعند الخروج من ملف التلامس المسبق pre-contact coil هذا، رش المحلول المخلط من تركيب الحفاز إلى المفاعل عن طريق تدفق ثابت من النتروجين nitrogen من الخط ١٣٠.

- وفيما يتعلق بالأمثلة من ٢٢ إلى ٢٨، حضر رديغ الحفاز المجفف بالرش عن طريق خلط مسحوق الحفاز مع زيت معدني خفيف light mineral oil وخزن الرديغ الناتج في خزان مقلب agitated reservoir موصول بالخط ١٦٠. وعوير رديغ الحفاز في طلاقات عبر الخط ١٦٠ ومزج مع تيار متواصل من محلول حفاز إسهمي من مثيل ألومينوكسان methylaluminoxane معدل مغذى عن طريق الخط ١٧٠. وفي هذه الأمثلة، استعيعض عن الملف ١٨٠ بقطعة مستقيمة ذات أنابيب قطرها الخارجي ٨/١ بوصة وطولها ٤ بوصة تقريباً. وبلغ تركيز Akzo MMAO من نوع 3A في أيزوبنتان isopentane ٢,١٪ وحفوظ على معدل تغذية محلول MMAO ثابتاً عند ٥٠ مل/ساعة تقريباً. وغذي المزيج من رديغ الحفاز ومحلول MMAO إلى المفاعل عن طريق أنبوب حقن injection tube قطره الخارجي ٠,٣٢ سم (٨/١ بوصة) باستخدام تدفق ثابت من النتروجين nitrogen لنشر المزيج.
- ١٠ وشغل المفاعل بأسلوب متواصل وعلى دفعات. وتراوحت المقادير الناتجة النموذجية على دفعات من متعدد إيثيلين حبيبي granular polyethylene في المفاعل من ٣,١ إلى ٩,١ كغم (٧ إلى ٢٠ رطل). واستمرت كل تجربة لمدة زمنية تراوحت من ٣ إلى ٦ ساعات. وفي أسلوب التشغيل المتواصل، سحب البوليمر الحبيبي عند الخط ١٩٠ بأجزاء نموذجية وزنها ٠,٢ كغم (٠,٤ رطل) مع كون عملية البلورة في تقدم، وفي أسلوب التشغيل المتواصل، يمكن استخدام نظام تصريف المنتج product discharge system بعد أن يتزايد وزن الطبقة ليتراوح من ٥,٤ إلى ٩,١ كغم (١٢ إلى ٢٠ رطل)، وتفاوت معدل التصريف للمحافظة على وزن طبقة ثابت كما حسب عن طريق ائزان المادة material balance.
- ٢٠ وفي كل من المثال المقارن ٩ والأمثلة من ٢٢ إلى ٢٨، بدأت عملية البلورة بشحن المونمرات إلى المفاعل وضبط معدلات التغذية إلى أن حصل على تركيب الغاز المرغوب. وأضيفت شحنة ابتدائية من الحفاز الإسهمي قبل البدء بتغذية الحفاز لتنظيف أي مواد سامة موجودة في المفاعل. وبعد بدء تغذية الحفاز، أضيفت المونمرات إلى المفاعل بمقادير كافية للمحافظة على التراكيز والنسب الغازية. وبمجرد أن تراكم مخزون الحفاز، زاد معدل إنتاج متعدد الإيثيلين polyethylene ليتراوح من ٢,٣ إلى ٤,٥ كغم/ساعة (٥ إلى ١٠ رطل/ساعة)، وعند هذه المرحلة ضبط معدل تغذية الحفاز للمحافظة على معدل إنتاج ثابت من متعدد
- ٢٥

الإثيلين polyethylene. وفيما يتعلق بالمثال المقارن ٩، حوُظ على معدل تغذية الحفاز الإسهامي بحيث يتناسب طردياً مع معدل تغذية الحفاز. وبعد تشكيل وزن الدفعة المرغوب، نفّس المفاعل بسرعة ونظفت المونمرات من راتج متعدد الإثيلين polyethylene باستخدام النتروجين nitrogen. ومن ثم صرفت الدفعة عن طريق الصمام ١٩٠ للجو الخارجي.

الكثافة	FI	MI	ديسيغرام/دقيقة	معدل الإنتاج	معدل الإنتاج	C ₂ /C ₆	C ₂ /H ₂	درجة الحرارة (م°)	الحفاز	المثال
ديسيغرام/دقيقة/غم/سم ^٣			كغم	رطل						
٠,٩٣٧	٢٠,٢	٠,٤١٣	٣,٠	٦,٦	٠,٠٠٥٧	٠,٠٠١٥	٨٥	١	٩	المركب ٩
٠,٩٣٥	١,١٥	—	٧,٢	١٥,٩	٠,٠٠٣٠	٠,٠٠١٣	٨٠	٥	٥	٢٢
٠,٩٤٢	١٠,١٢	٢,٦٢	١٦,٧	٣٦,٧	٠,٠٠٥٧	٠,٠٠١٣	٨٠	١٠	١٠	٢٣
٠,٩٤٦	٧٠,٤	١,٥٨	١٧,٢	٣٧,٩	٠,٠٠٤٦	٠,٠٠٠١٣	٨٠	١١	١١	٢٤
٠,٩٤٤	٣٠,١	٠,٧١	١٢,٦	٢٧,٧	٠,٠٠٤١	٠,٠٠١٢	٨٠	١١	١١	٢٥
٠,٩٣٧	٠,٢	—	٣,٠	٦,٦	٠,٠٠٤٥	٠,٠٠٢٠	٨٠	٦	٦	٢٦
٠,٩٣٥	١٣٠,٧	١,٧١	٧,٢	١٥,٩	٠,٠٠٤٨	٠,٠٠١٩	٨٠	١٢	١٢	٢٧
٠,٩٤٢	٤٩,٢	١,٥٦	١٦,٧	٣٦,٧	٠,٠٠٥٥	٠,٠٠٠٨	٨٠	١٢	١٢	٢٨

أ=ZrBz₂{NH[(2,4,6-Me₃C₆H₂)NCH₂CH₂]₂NH}، حقن في صورة محلول منشط
بـ MMAO-3A.


وعند تجفيف إندينيل ثلاثي بيڤالات زركونيوم indenyl zirconium trispivalate بالرش
نتج بوليمر ولكن بفعالية منخفضة.

° وأدمجت جميع الوثائق المذكورة في هذا البيان للإحالة إليها كمرجع، بما في ذلك أية
وثائق سابقة و/أو إجراءات اختبار، وكما يتضح من الوصف العام السابق والتجسيديات
الخاصة، مع أنه قد وضحت ووصفت أشكال للاختراع إلا أنه يمكن إجراء تعديلات مختلفة
بدون الخروج عن نطاق ومبدأ الاختراع. ووفقاً لذلك لا يتحدد الاختراع بهذه الأشكال.

عناصر الحماية


- ١ - عملية بلمرة polymerization process تشتمل على دمج أولفين olefin واحد أو أكثر مع
- ٢ تركيب مجفف بالرش spray dried composition يشتمل على منشط activator، ماد مألثة
- ٣ دقائقية particulate filler ومركب حفاز فلزي metal catalyst compound يشتمل على
- ٤ مركب فلزي metal compound يحتوي على عنصر من المجموعة ١٥ و/أو حفاز
- ٥ فنوكسيد phenoxide catalyst.

- ١ -٢ العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث يمثل المركب الفلزي metal compound الذي يحتوي
- ٢ على عنصر من المجموعة ١٥ بالصيغتين التاليتين:
- ٣ الصيغة I



أو

الصيغة II



حيث


M يمثل فلزاً metal من المجموعة ٣ إلى ١٤،

- ١٠ يمثل كل X على حدة مجموعة سهلة الإزالة أنيونية anionic leaving group،
- ١١ y يمثل قيمة تبلغ صفر أو ١،
- ١٢ n يمثل حالة التأكسد oxidation state لـ M،
- ١٣ m يمثل الشحنة الشكلية formal charge لـ Y، Z و L أو لـ Y، Z و L'،
- ١٤ Y يمثل عنصراً element من المجموعة ١٥،
- ١٥ Z يمثل عنصراً element من المجموعة ١٥،
- ١٦ L' يمثل عنصراً element من المجموعة ١٥ أو ١٦ أو مجموعة تحتوي على عنصر
- ١٧ من المجموعة ١٤،
- ١٨ L يمثل عنصراً element من المجموعة ١٥ أو ١٦،
- ١٩ R¹ و R² يمثل كل منهما على حدة مجموعة هيدروكربونية hydrocarbon group بها
- ٢٠ من ذرة واحدة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، أو مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة
- ٢١ heteroatom، سليكون silicon، جرمانيوم germanium، قصدير tin، رصاص lead،
- ٢٢ فوسفور phosphorus، أو هالوجين halogen،
- ٢٣ R¹ و R² قد يرتبطان كذلك مع بعضهما البعض،
- ٢٤ R³ غير موجود، أو يمثل هيدروجين hydrogen، مجموعة تحتوي على ذرة
- ٢٥ atom من المجموعة ١٤، هالوجين halogen، أو مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة
- ٢٦ heteroatom،
- ٢٧ R⁴ و R⁵ يمثل كل منهما على حدة مجموعة ألكيل alkyl، مجموعة أريل aryl،
- ٢٨ مجموعة أريل تحمل بدائل substituted aryl group، مجموعة ألكيل
- ٢٩ حلقة cyclic alkyl group، مجموعة ألكيل حلقة تحمل بدائل
- ٣٠ substituted cyclic alkyl group، أو نظام متعدد الحلقات multiple ring system،
- ٣١ R⁶ و R⁷ غير موجودين أو يمثل كل منهما على حدة هيدروجين hydrogen، مجموعة
- ٣٢ ألكيل alkyl، هالوجين halogen، ذرة مغايرة heteroatom أو مجموعة
- ٣٣ هيدروكربيل hydrocarbyl أو مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة heteroatom،
- ٣٤ R* غير موجود، أو يمثل هيدروجين hydrogen، مجموعة تحتوي على ذرة atom

- ٣٥ من المجموعة ١٤، هالوجين halogen أو مجموعة تحتوي على
- ٣٦ ذرة مغايرة heteroatom.
- ١ ٣- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢ حيث M يمثل زركونيوم zirconium أو هفنيوم hafnium.
- ١ ٤- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢ حيث يمثل كل X على حدة هيدروجين hydrogen،
- ٢ هالوجين halogen أو مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyle group.
- ١ ٥- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢ حيث يمثل كل من R^1 و R^2 على حدة مجموعة
- ٢ هيدروكربونية hydrocarbon group بها من ذرة واحدة إلى ٦ ذرات كربون carbon.
- ١ ٦- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢ حيث يمثل كل من R^1 و R^2 على حدة مجموعة ألكيل
- ٢ alkyl، aryl أو ألكيل aralkyl بها من ذرة واحدة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon.
- ١ ٧- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢ حيث m يمثل صفر، -١، -٢، أو -٣ و n يمثل +٣،
- ٢ +٤ أو +٥.
- ١ ٨- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢ حيث R^3 غير موجود، أو يمثل هيدروجين hydrogen أو
- ٢ ميثيل methyl.
- ١ ٩- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢ حيث يمثل كل من R^4 و R^5 على حدة مجموعة
- ٢ هيدروكربونية hydrocarbon group بها من ذرة واحدة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon.
- ١ ١٠- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢ حيث يمثل كل من R^4 و R^5 على حدة مجموعة أريل aryl
- ٢ بها من ذرة واحدة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon أو مجموعة ألكيل aralkyl بها من

- ٣ ذرة واحدة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon.
- ١ ١١- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢ حيث يمثل كل من R^4 و R^5 على حدة مجموعة ألكيل
- ٢ حلقة cyclic aralkyl group.

- ١ ١٢- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢ حيث يمثل كل من R^4 و R^5 على حدة مجموعة ممثلة
- ٢ بالصيغة التالية:



- ٤ حيث
- ٥ تمثل الشقات من R^8 إلى R^{12} كل منها على حدة هيدروجين hydrogen، أو مجموعة
- ٦ ألكيل alkyl بها من ذرة واحدة إلى ٢٠ ذرة كربون carbon، ذرة مغايرة
- ٧ heteroatom، أو مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة heteroatom تشتمل على
- ٨ ما لا يزيد عن ٤٠ ذرة كربون carbon، ويمكن دمج أي مجموعتين من
- ٩ المجموعات R لتشكيل مجموعة حلقة cyclic group أو مجموعة حلقة
- ١٠ مخلطة heterocyclic group.


- ١ ١٣- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١٢ حيث يختار كل من R^8 ، R^9 ، R^{10} ، R^{11} و R^{12} على حدة
- ٢ من المجموعة المكونة من مثيل methyl، إيثيل ethyl، بروبيل propyl، وبيوتيل butyl.

- ١ ١٤- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١٣ حيث
- ٢ R^9 ، R^{10} ، R^{12} يمثل كل منها على حدة مثيل methyl ويمثل كل من R^8 و R^{11}


- ٣ هيدروجين hydrogen.
- ١ ١٥- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث يختار المنشط activator من المجموعة المكونة من
٢ مركبات ألكيل ألومنيوم alkyl aluminum، مركبات ألكوكسان alumoxanes، مركبات
٣ ألكوكسان معدلة modified alumoxanes، أنيونات غير تناسقية
٤ non-coordinating anions، مركبات بوران boranes، مركبات بورات borates، مركبات
٥ مؤينة ionizing compounds وتوليفة منها.
- ١ ١٦- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث يشتمل الأولفين olefin الواحد على الأقل على
٢ إيثيلين ethylene.
- ١ ١٧- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث يشتمل الأولفين olefin الواحد على الأقل على
٢ بروبيلين propylene.
- ١ ١٨- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث يشتمل الأولفين olefin الواحد على الأقل على
٢ إيثيلين ethylene وألفا أولفين alpha olefin به من ٣ ذرات إلى ٢٠ ذرة كربون
٣ carbon.
- ١ ١٩- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث يختار الأولفين olefin من المجموعة المكونة من
٢ إيثيلين ethylene وهكسين hexene، وإيثيلين ethylene وبيوتين butene.
- ١ ٢٠- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١، حيث يكون للبوليمر polymer المتشكل وزن جزيئي
٢ molecular weight يبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ دالتون Dalton أو أكثر.
- ١ ٢١- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث تكون المادة المألئة filler عبارة عن سليكا مدخنة

- ٢ furnished silica معالجة باستخدام ثنائي كلوريد ثنائي مثيل سليل dimethylsilyldichloride.
- ١ ٢٢- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث تختار المادة المائلة filler من المجموعة المكونة
 ٢ من متعدد أولفين مجزأ بشكل ناعم finely divided polyolefin، طلق talc، أكسيد oxide
 ٣ السليكا silica، المغنيسيا magnesia، التيتانيا titania، الألومينا alumina، والسليكا-
 ٤ ألومينا silica-alumina.
- ١ ٢٣- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث يدمج مركب الفلز الانتقالي
 ٢ transition metal compound والمنشط activator ثم يخلط الناتج مع مادة مائلة filler ثم
 ٣ يجفف بالرش ويوضع المنتج بعد ذلك في الطور الغازي gas phase أو الطور الرديجي
 ٤ slurry phase.
- ١ ٢٤- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث تدمج ستيارات الفلز metal stearate مع مركب
 ٢ الفلز الانتقالي transition metal compound، المنشط activator أو المادة المائلة filler.
- ١ ٢٥- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢٤ حيث يكون ستيارات الفلز metal stearate عبارة عن
 ٢ ستيارات الألومنيوم aluminum stearate.
- ١ ٢٦- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢٥ حيث يكون ستيارات الألومنيوم aluminum stearate
 ٢ عبارة عن ثنائي ستيارات الألومنيوم aluminum distearate.
- ١ ٢٧- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث يشمل التركيب المجفف بالرش
 ٢ spray dried composition كذلك مركب واحد أو أكثر من نوع متالوسين metallocene
 ٣ يحتوي على ربيطة ضخمة bulky ligand.

١ -٢٨- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث يمثل حفاز الفنوكسيد phenoxide بالصيغتين
٢ التاليتين:



٤ أو



٦ حيث

٧ R¹ يمثل هيدروجين hydrogen أو مجموعة بها من ٤ ذرات إلى ١٠٠ ذرة كربون
٨ carbon وقد يرتبط كذلك أو لا يرتبط بـ M، ويمثل شق واحد على الأقل من R²
٩ إلى R⁵ مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة heteroatom، وتمثل بقية الشقات من R²
١٠ إلى R⁵ كل منها على حدة هيدروجين hydrogen أو مجموعة بها من ذرة واحدة
١١ إلى ١٠٠ ذرة كربون carbon، وقد يرتبط كذلك أي شق من R² إلى R⁵ أو
١٢ لا يرتبط بـ M،

١٣ O يمثل أكسجين oxygen،

١٤ M يمثل فلزاً انتقالياً transition metal من المجموعة ٣ إلى المجموعة ١٠ أو فلز

١٥ اللانثانيد lanthanide metal،

١٦ Q يمثل مجموعة ألكيل alkyl، هالوجين halogen، بنزيل benzyl، أميد amide،

كربوكسيلات carboxylate، كربامات carbamate، ثيولات thiolate، هيدريد hydride	١٧
أو ألكوكسيد alkoxide، أو رابطة لمجموعة R تحتوي على ذرة مغايرة heteroatom	١٨
قد تكون أي من	١٩
الشقات من R^1 إلى R^5 ، مجموعة تحتوي على ذرة مغايرة heteroatom قد تكون أية	٢٠
ذرة مغايرة heteroatom أو ذرة مغايرة heteroatom مرتبطة بكربون سايكا	٢١
carbon silica أو ذرة مغايرة heteroatom أخرى، وقد ترتبط الذرة المغايرة	٢٢
heteroatom بحد ذاتها مباشرة بحلقة الفنوكسيد phenoxide ring أو قد ترتبط بذرة	٢٣
أو بذرات أخرى مرتبطة بحلقة الفنوكسيد phenoxide ring، وقد تشكل أي	٢٤
مجموعتين متجاورتين من مجموعات R حلقة ring أو بنيات متعددة الحلقات	٢٥
.multi-ring structures	٢٦

٢٩- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢٨ حيث يمثل R^1 مجموعة ألكيل alkyl بها من ٤ ذرات	١
إلى ٢٠ ذرة كربون carbon أو مجموعة ألكيل ثالثي tertiary alkyl بها من ٤ ذرات إلى	٢
٢٠ ذرة كربون carbon أو مجموعة متعادلة neutral group بها من ٤ ذرات إلى	٣
٢٠ ذرة كربون carbon.	٤

٣٠- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢٨ حيث تمثل بقية الشقات من R^2 إلى R^5 كل منها على	١
حدة بيوتيل butyl، أيزوبيوتيل isobutyl، بنتيل pentyl، هكسيل hexyl، هبتيل heptyl،	٢
أيزوهكسيل isoheptyl، أوكثيل octyl، أيزوأوكثيل isooctyl، ديسيل decyl، نونيل nonyl،	٣
أو دوديسيل dodecyl.	٤

٣١- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢٨ حيث M يمثل Ti، Zr أو Hf.	١
---	---

٣٢- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢٨ حيث n يمثل ٣ أو ٤.	١
---	---

- ١ -٣٣- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢٨ حيث تختار الذرة المغايرة heteroatom في المجموعة
 ٢ التي تحتوي على ذرة مغايرة heteroatom من المجموعة المكونة من بورون boron،
 ٣ ألومنيوم aluminum، سليكون silicon، نتروجين nitrogen، فوسفور phosphorus، زرنيخ
 ٤ arsenic، قصدير tin، رصاص lead، أنتيمون antimony، أكسجين oxygen، سيلينيوم
 ٥ selenium، كبريت sulfur، وتلوريوم tellurium.
- ١ -٣٤- العملية وفقاً لعنصر الحماية ٢٨ حيث تختار المجموعة التي تحتوي على ذرة مغايرة
 ٢ heteroatom من المجموعة المكونة من إيمينات imines، أمينات amines، أكاسيد oxides،
 ٣ فوسفينات phosphines، إيثرات ethers، كيتينات ketenes، أكسو أزولينات حلقة مغلقة
 ٤ oxoazoles heterocyclics، أكسازولينات oxazolines و ثيو إيثرات thioethers.
- ١ -٣٥- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث تكون عملية البلمرة polymerization process عبارة
 ٢ عن عملية تجرى في طور غازي gas phase polymerization process.
- ١ -٣٦- العملية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث تكون عملية البلمرة polymerization process عبارة
 ٢ عن عملية تجرى في طور ردي slurry phase polymerization process.

الشكل ١

