

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成 18 年 4 月 27 日 (2006.4.27)

【公開番号】特開 2000-326457 (P2000-326457A)

【公開日】平成 12 年 11 月 28 日 (2000.11.28)

【出願番号】特願 平 11-140138

【国際特許分類】

B 3 2 B 27/32 (2006.01)

B 3 2 B 27/28 (2006.01)

B 6 5 D 65/40 (2006.01)

C 0 8 L 23/04 (2006.01)

C 0 8 L 55/00 (2006.01)

C 0 8 L 23/16 (2006.01)

C 0 8 L 23/08 (2006.01)

【F I】

B 3 2 B 27/32 C

B 3 2 B 27/28 1 0 1

B 6 5 D 65/40 D

C 0 8 L 23/04

C 0 8 L 55/00

C 0 8 L 23/04

C 0 8 L 23:16

C 0 8 L 23:08

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 3 月 9 日 (2006.3.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 結晶性ポリプロピレン系樹脂 60 重量%～70 重量%、プロピレン - ブテン共重合体 20 重量%～30 重量%、エチレン - プロピレン共重合体 10 重量%～30 重量%よりなる中間層と、表面層を有する非塩ビ系ストレッチフィルム。

【請求項 2】 表面層がエチレン - 酢酸ビニル共重合体系樹脂、直鎖状低密度ポリエチレン、エチレン - アルキルアクリレート共重合体、エチレン - アルキルメタアクリレート共重合体、エチレン - アクリル酸共重合体、エチレンメタアクリレート共重合体、アイオノマー、プロピレン系エラストマー、メタロセン触媒を用いたポリエチレン系樹脂から選ばれた少なくとも一種の樹脂からなる請求項 1 記載の非塩ビ系ストレッチフィルム。

【請求項 3】 プロピレン - ブテン共重合体の数平均分子量が 1500～10000 である請求項 1 又は請求項 2 に記載の非塩ビ系ストレッチフィルム。