

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成16年11月25日(2004.11.25)

【公開番号】特開2001-97747(P2001-97747A)

【公開日】平成13年4月10日(2001.4.10)

【出願番号】特願平11-278023

【国際特許分類第7版】

C 0 3 C 27/12

E 0 6 B 5/16

【F I】

C 0 3 C 27/12 L

E 0 6 B 5/16

【手続補正書】

【提出日】平成15年12月9日(2003.12.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0021】

(実施例2)

実施例1と同様の寸法の強化ほうけい酸ガラス板を2枚準備した。

実施例1と同様のガラス板を2枚準備した。次にこのうちの1枚のガラス板を、電気炉にて600℃に加熱し、その片面にアンチモンを1%含有させた塩化第2スズ溶液をスプレー装置にて塗布した。この方法で成膜されたアンチモン含有酸化スズ膜の膜厚は2500であった。