


25 października 1929 r.

URZĄD PATENTOWY



COSH 7/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 10601.

Kl. 39 b 19.

39 b⁶ 7/00

Franz Pabst
(Troisdorf, Niemcy).

Sposób wyrobu sztucznego rogu z ciał białkowych.

Zgłoszono 5 kwietnia 1928 r.

Udzielono 5 czerwca 1929 r.

Pierwszeństwo: 9 lipca 1927 r. (Niemcy).

Jak wiadomo można dodawać do materiałów białkowych, służących do wyrobu sztucznego rogu, sztuczne żywice. Nie można było jednak dotąd osiągnąć dobrych wyników. Przy dodaniu wielkich ilości żywicy zatracala się właściwość sztucznego rogu.

Zauważono, że przez dodanie żywicy fenoloaldolowej utrzymuje się właściwość sztucznego rogu i zmniejsza np. do połowy czułość produktu na działanie wody.

Przykład. 460 g kazeiny zwilża się 90 g wody i 90 g alkoholu, miesza się z 40 g ży-

wicy fenoloaldolowej, ugniata i utwardza znanymi sposobami.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób wyrobu sztucznego rogu z ciał białkowych, znamienny tem, że do ciał białkowych podczas przerabiania ich na sztuczny róg dodaje się żywicę fenoloaldolową.

Franz Pabst.
Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.