



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0112974
(43) 공개일자 2024년07월19일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B65B 9/20 (2006.01) B29C 65/00 (2018.01)
B29C 65/08 (2006.01) B29C 65/50 (2006.01)
B65B 25/00 (2006.01) B65B 51/06 (2015.01)
B65B 51/22 (2006.01) B65B 51/30 (2015.01)
(52) CPC특허분류
B65B 9/20 (2013.01)
B29C 65/08 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2024-7022702(분할)
(22) 출원일자(국제) 2019년09월26일
심사청구일자 2024년07월08일
(62) 원출원 특허 10-2021-7013435
원출원일자(국제) 2019년09월26일
심사청구일자 2021년11월04일
(85) 번역문제출일자 2024년07월08일
(86) 국제출원번호 PCT/JP2019/037870
(87) 국제공개번호 WO 2020/095562
국제공개일자 2020년05월14일
(30) 우선권주장
JP-P-2018-208549 2018년11월06일 일본(JP)
JP-P-2019-015864 2019년01월31일 일본(JP)

(71) 출원인
닛뽀세이시가부시끼가이샤
일본국도쿄도기타구오오지1조메4-1
(72) 발명자
모리카와 야스히로
일본 7710287 도쿠시마 이타노군 기타지마초 다로
하치즈 아자-니시노카와 10-1 시코쿠 가코키 가부
시끼가이샤 나이
사토 세이지
일본 7710287 도쿠시마 이타노군 기타지마초 다로
하치즈 아자-니시노카와 10-1 시코쿠 가코키 가부
시끼가이샤 나이
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
김태홍, 김진희

전체 청구항 수 : 총 14 항


(54) 발명의 명칭 충전 포장기, 내용물 충전 용기 및 그 제조 방법

(57) 요약

초음파 시일에 의한 가로 시일부에 있어서, 실링 테이프와 튜브형 포장재의 내면 사이에 시일 불량을 발생시키는 일이 없는 충전 포장기를 제공한다.

충전 포장기(10)는, 테이프 접착 장치(13), 세로 시일 장치(15) 및 가로 시일 장치(17)를 구비하고 있다. 실링 테이프(S)의 양단 가장자리 중 오버랩부(T1)의 내측의 단차(T11)로부터 보아 튜브형 포장재(T)의 오버랩부측에 위치하는 제1 단가장자리(S11)와 오버랩부의 외측의 단차(T12)가 튜브형 포장재의 두께 방향으로부터 보아 서로 어긋나게 배치되도록, 테이프 접착 장치가 실링 테이프의 소요 폭 부분을 웹형 포장재(W)의 편면(片面)의 일단 가장자리부에 접착하도록 되어 있다.

대표도 - 도6



(52) CPC특허분류

B29C 66/1122 (2013.01)
B29C 66/346 (2013.01)
B29C 66/4312 (2013.01)
B29C 66/81425 (2013.01)
B29C 66/849 (2013.01)
B65B 25/001 (2013.01)
B65B 51/06 (2018.08)
B65B 51/225 (2013.01)
B65B 51/30 (2018.08)

(72) 발명자

소라 히로시

일본 7710287 도쿠시마 이타노군 기타지마초 다로
하치즈 아자-니시노카와 10-1 시코쿠 가코키 가부
시키가이샤 나이

사세 가즈히코

일본 1140002 도쿄도 기타쿠 오지 5-21-1 넷뽀세이
시가부시키가이샤 나이

미야가와 시게카즈

일본 1140002 도쿄도 기타쿠 오지 5-21-1 넷뽀세이
시가부시키가이샤 나이

명세서

청구범위

청구항 1

웹형 포장재의 편면(片面)의 일단 가장자리부에 실링 테이프를, 그 폭의 일부가 비어져 나오도록, 접착하는 테이프 접착 장치와,

웹형 포장재의 양단 가장자리부를 미리 정해진 폭씩 오버랩시켜 세로 시일함으로써 튜브형 포장재를 형성하고, 오버랩부의 내측의 단차를 피복할 수 있도록 튜브형 포장재의 내면에 실링 테이프의 비어져 나옴부를 접착하는 세로 시일 장치와,

튜브형 포장재를 사이에 두고 개폐 가능하게 설치되고 또한 튜브형 포장재의 길이 방향과 직교하는 방향으로 연장된 서로 마주보는 시일면이 형성되어 있는 초음파 혼 및 앤빌을 갖고 있으며, 초음파 혼 및 앤빌 중 어느 한 쪽의 시일면에 오버랩부와 그 외의 부분 사이에 발생하는 단차를 흡수하기 위한 흡수부가 형성되어 있고, 내용물이 충전된 튜브형 포장재를 용기 하나분의 길이마다 가로 시일하는 가로 시일 장치를 구비하는 충전 포장기에 있어, 가로 시일 장치에 의해 형성되는 가로 시일부에, 실링 테이프의 양단 가장자리 중 오버랩부의 내측의 단차로부터 보아 오버랩부측에 위치하는 제1 단가장자리와 튜브형 포장재의 내면 사이에 시일 불량을 발생하는 것을 방지하기 위한 방법으로서,

실링 테이프의 제1 단가장자리가 오버랩부의 외측의 단차에 대해 오버랩부의 내측의 단차로부터 멀어지는 방향으로 0.5 mm 이상 어긋나게 배치되도록, 테이프 접착 장치에 의해 실링 테이프의 소요 폭 부분을 웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 접착하는 것을 특징으로 하는, 충전 포장기의 가로 시일부의 시일 불량 방지 방법.

청구항 2

제1항에 있어서,

실링 테이프로서, 오버랩부의 폭의 1배~10배의 폭을 갖는 것이 사용되는 것인, 충전 포장기의 가로 시일부의 시일 불량 방지 방법.

청구항 3

웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 실링 테이프를, 그 폭의 일부가 비어져 나오도록, 접착하는 테이프 접착 장치와,

웹형 포장재의 양단 가장자리부를 미리 정해진 폭씩 오버랩시켜 세로 시일함으로써 튜브형 포장재를 형성하고, 오버랩부의 내측의 단차를 피복할 수 있도록 튜브형 포장재의 내면에 실링 테이프의 비어져 나옴부를 접착하는 세로 시일 장치와,

튜브형 포장재를 사이에 두고 개폐 가능하게 설치되고 또한 튜브형 포장재의 길이 방향과 직교하는 방향으로 연장된 서로 마주보는 시일면이 형성되어 있는 초음파 혼 및 앤빌을 갖고 있으며, 초음파 혼 및 앤빌 중 어느 한 쪽의 시일면에 오버랩부와 그 외의 부분 사이에 발생하는 단차를 흡수하기 위한 흡수부가 형성되어 있고, 내용물이 충전된 튜브형 포장재를 용기 하나분의 길이마다 가로 시일하는 가로 시일 장치를 구비하는 충전 포장기에 있어, 가로 시일 장치에 의해 형성되는 가로 시일부에, 실링 테이프의 양단 가장자리 중 오버랩부의 내측의 단차로부터 보아 오버랩부측에 위치하는 제1 단가장자리와 튜브형 포장재의 내면 사이에 시일 불량을 발생하는 것을 방지하기 위한 방법으로서,

실링 테이프의 제1 단가장자리가 오버랩부의 외측의 단차에 대해 오버랩부의 내측의 단차에 근접하는 방향으로 0.5 mm~3 mm 어긋나게 배치되도록, 테이프 접착 장치에 의해 실링 테이프의 소요 폭 부분을 웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 접착하는 것을 특징으로 하는, 충전 포장기의 가로 시일부의 시일 불량 방지 방법.

청구항 4

제3항에 있어서,

실링 테이프로서, 오버랩부의 폭의 1배~10배의 폭을 갖는 것이 사용되는 것인, 충전 포장기의 가로 시일부의 시일 불량 방지 방법.

청구항 5

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,

실링 테이프의 제1 단가장자리 및 동(同) 단가장자리에 겹쳐지는 튜브형 포장재 부분과, 실링 테이프에서의 제1 단가장자리와는 반대측의 제2 단가장자리 및 동 단가장자리에 겹쳐지는 튜브형 포장재 부분을 각각 압박하는 압박용 볼록부가, 초음파 혼 및 앤빌 중 어느 한쪽의 시일면의 각 대응 개소에 형성되어 있는 것인, 충전 포장기의 가로 시일부의 시일 불량 방지 방법.

청구항 6

제5항에 있어서,

각 압박용 볼록부가, 시일면의 길이 방향을 따라 연장되는 이랑형이며, 각 압박용 볼록부의 길이가 1 mm~5 mm, 두께가 0.1 mm~0.6 mm, 돌출 높이가 0.1 mm~0.5 mm로 되어 있는 것인, 충전 포장기의 가로 시일부의 시일 불량 방지 방법.

청구항 7

웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 실링 테이프를, 그 폭의 일부가 비어져 나오도록, 접착하는 테이프 접착 공정과,

웹형 포장재의 양단 가장자리부를 미리 정해진 폭씩 오버랩시켜 세로 시일함으로써 튜브형 포장재를 형성하고, 오버랩부의 내측의 단차를 피복할 수 있도록 튜브형 포장재의 내면에 실링 테이프의 비어져 나온부를 접착하는 세로 시일 공정과,

내용물이 충전된 튜브형 포장재를, 튜브형 포장재를 사이에 두고 개폐 가능하게 설치되고 또한 튜브형 포장재의 길이 방향과 직교하는 방향으로 연장된 서로 마주보는 시일면이 형성되어 있는 초음파 혼 및 앤빌을 갖고 있으며 초음파 혼 및 앤빌 중 어느 한쪽의 시일면에 오버랩부와 그 외의 부분 사이에 발생하는 단차를 흡수하기 위한 흡수부를 갖고 있는 가로 시일 장치에 의해, 용기 하나분의 길이마다 가로 시일하는 가로 시일 공정을 포함하는 내용물 충전 용기의 제조 방법에 있어, 가로 시일 공정에 의해 형성되는 가로 시일부에, 실링 테이프의 양단 가장자리 중 오버랩부의 내측의 단차로부터 보아 오버랩부측에 위치하는 제1 단가장자리와 튜브형 포장재의 내면 사이에 시일 불량을 발생하는 것을 방지하기 위한 방법으로서,

실링 테이프의 제1 단가장자리가 오버랩부의 외측의 단차에 대해 오버랩부의 내측의 단차로부터 멀어지는 방향으로 0.5 mm 이상 어긋나게 배치되도록, 테이프 접착 공정에서 실링 테이프의 소요 폭 부분을 웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 접착하는 것을 특징으로 하는, 내용물 충전 용기의 제조 방법에 있어서의 가로 시일부의 시일 불량 방지 방법.

청구항 8

제7항에 있어서,

실링 테이프로서, 오버랩부의 폭의 1배~10배의 폭을 갖는 것을 사용하는 것인, 내용물 충전 용기의 제조 방법에 있어서의 가로 시일부의 시일 불량 방지 방법.

청구항 9

웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 실링 테이프를, 그 폭의 일부가 비어져 나오도록, 접착하는 테이프 접착 공정과,

웹형 포장재의 양단 가장자리부를 미리 정해진 폭씩 오버랩시켜 세로 시일함으로써 튜브형 포장재를 형성하고, 오버랩부의 내측의 단차를 피복할 수 있도록 튜브형 포장재의 내면에 실링 테이프의 비어져 나온부를 접착하는 세로 시일 공정과,

내용물이 충전된 튜브형 포장재를, 튜브형 포장재를 사이에 두고 개폐 가능하게 설치되고 또한 튜브형 포장재의 길이 방향과 직교하는 방향으로 연장된 서로 마주보는 시일면이 형성되어 있는 초음파 혼 및 앤빌을 갖고 있으

며 초음파 혼 및 앤빌 중 어느 한쪽의 시일면에 오버랩부와 그 외의 부분 사이에 발생하는 단차를 흡수하기 위한 흡수부를 갖고 있는 가로 시일 장치에 의해, 용기 하나분의 길이마다 가로 시일하는 가로 시일 공정을 포함하는 내용물 충전 용기의 제조 방법에 있어, 가로 시일 공정에 의해 형성되는 가로 시일부에, 실링 테이프의 양단 가장자리 중 오버랩부의 내측의 단차로부터 보아 오버랩부측에 위치하는 제1 단가장자리와 튜브형 포장재의 내면 사이에 시일 불량을 발생하는 것을 방지하기 위한 방법으로서,

실링 테이프의 제1 단가장자리가 오버랩부의 외측의 단차에 대해 오버랩부의 내측의 단차에 근접하는 방향으로 0.5 mm~3 mm 어긋나게 배치되도록, 테이프 접착 공정에서 실링 테이프의 소요 폭 부분을 웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 접착하는 것을 특징으로 하는, 내용물 충전 용기의 제조 방법에 있어서의 가로 시일부의 시일 불량 방지 방법.

청구항 10

제9항에 있어서,

실링 테이프로서, 오버랩부의 폭의 1배~10배의 폭을 갖는 것을 사용하는 것인, 내용물 충전 용기의 제조 방법에 있어서의 가로 시일부의 시일 불량 방지 방법.

청구항 11

제7항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,

실링 테이프의 제1 단가장자리 및 동 단가장자리에 겹쳐지는 튜브형 포장재 부분과, 실링 테이프에서의 제1 단가장자리와는 반대측의 제2 단가장자리 및 동 단가장자리에 겹쳐지는 튜브형 포장재 부분을 각각 압박하는 압박용 블록부가, 초음파 혼 및 앤빌 중 어느 한쪽의 시일면의 각 대응 개소에 형성되어 있는 것인, 내용물 충전 용기의 제조 방법에 있어서의 가로 시일부의 시일 불량 방지 방법.

청구항 12

제11항에 있어서,

각 압박용 블록부가, 시일면의 길이 방향을 따라 연장되는 이랑형이며, 각 압박용 블록부의 길이가 1 mm~5 mm, 두께가 0.1 mm~0.6 mm, 돌출 높이가 0.1 mm~0.5 mm로 되어 있는 것인, 내용물 충전 용기의 제조 방법에 있어서의 가로 시일부의 시일 불량 방지 방법.

청구항 13

웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 실링 테이프를, 그 폭의 일부가 비어져 나오도록, 접착하는 테이프 접착 장치와,

웹형 포장재의 양단 가장자리부를 미리 정해진 폭씩 오버랩시켜 세로 시일함으로써 튜브형 포장재를 형성하고, 오버랩부의 내측의 단차를 피복할 수 있도록 튜브형 포장재의 내면에 실링 테이프의 비어져 나온부를 접착하는 세로 시일 장치와,

튜브형 포장재를 사이에 두고 개폐 가능하게 설치되고 또한 튜브형 포장재의 길이 방향과 직교하는 방향으로 연장된 서로 마주보는 시일면이 형성되어 있는 초음파 혼 및 앤빌을 갖고 있으며, 초음파 혼 및 앤빌 중 어느 한쪽의 시일면에 오버랩부와 그 외의 부분 사이에 발생하는 단차를 흡수하기 위한 흡수부가 형성되어 있고, 내용물이 충전된 튜브형 포장재를 용기 하나분의 길이마다 가로 시일하는 가로 시일 장치를 구비한 충전 포장기를 사용하여 제조된 내용물 충전 용기로서,

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 기재된 시일 불량 방지 방법에 의해, 가로 시일 장치에 의해 형성되는 가로 시일부에, 실링 테이프의 양단 가장자리 중 오버랩부의 내측의 단차로부터 보아 오버랩부측에 위치하는 제1 단가장자리와 튜브형 포장재의 내면 사이에 시일 불량이 발생하는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는, 내용물 충전 용기.

청구항 14

웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 실링 테이프를, 그 폭의 일부가 비어져 나오도록, 접착하는 테이프 접착 공정과,

웹형 포장재의 양단 가장자리부를 미리 정해진 폭씩 오버랩시켜 세로 시일함으로써 튜브형 포장재를 형성하고, 오버랩부의 내측의 단차를 피복할 수 있도록 튜브형 포장재의 내면에 실링 테이프의 비어져 나옴부를 접착하는 세로 시일 공정과,

내용물이 충전된 튜브형 포장재를, 튜브형 포장재 사이에 두고 개폐 가능하게 설치되고 또한 튜브형 포장재의 길이 방향과 직교하는 방향으로 연장된 서로 마주보는 시일면이 형성되어 있는 초음파 혼 및 앤빌을 갖고 있으며 초음파 혼 및 앤빌 중 어느 한쪽의 시일면에 오버랩부와 그 외의 부분 사이에 발생하는 단차를 흡수하기 위한 흡수부를 갖고 있는 가로 시일 장치에 의해, 용기 하나분의 길이마다 가로 시일하는 가로 시일 공정을 포함하는 제조 방법에 의해 제조된 내용물 충전 용기로서,

제7항 내지 제10항 중 어느 한 항에 기재된 시일 불량 방지 방법에 의해, 가로 시일 공정에 의해 형성되는 가로 시일부에, 실링 테이프의 양단 가장자리 중 오버랩부의 내측의 단차로부터 보아 오버랩부측에 위치하는 제1 단 가장자리와 튜브형 포장재의 내면 사이에 시일 불량이 발생하는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는, 내용물 충전 용기.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 유동성 식품이나 음료 등의 내용물을, 종이 등을 주체로 하는 웹형 포장재로 형성된 용기에 충전하여 포장함으로써 내용물 충전 용기를 제조하는 방법, 동(同) 방법에 의해 제조된 내용물 충전 용기, 및 동 방법에 이용되는 충전 포장기에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 예컨대, 종이 등을 포함하는 기재층의 양면에 열가소성 수지를 포함하는 실런트층을 적층하여 이루어지는 웹형 포장재를 이용하여, 유동성 식품이나 음료 등의 내용물을 충전 포장함으로써, 내용물 충전 용기를 제조하기 위한 충전 포장기로서, 도 16에 도시된 것이 알려져 있다.

[0003] 이 충전 포장기(10)는, 롤형으로 감긴 웹형 포장재(W)를 지지하고 있는 리와인더(11)와, 리와인더(11)로부터 웹형 포장재(W)를 순차 되감는 되감기 장치(12)와, 되감긴 웹형 포장재(W)의 편면(片面)의 일단 가장자리부에 열가소성 수지를 포함하는 실링 테이프(S)를 그 폭의 일부가 비어져 나오도록 접착하는 테이프 접착 장치(13)와, 웹형 포장재(W)를 과산화수소수 등의 살균액에 침지하여 살균을 행하는 살균조(14)와, 웹형 포장재(W)의 양단 가장자리부를 미리 정해진 폭씩 오버랩시켜 세로 시일함으로써 튜브형 포장재(T)를 형성하고, 오버랩부의 내측의 단차(웹형 포장재의 일단면)를 피복할 수 있도록 튜브형 포장재(T)의 내면에 실링 테이프(S)의 비어져 나옴부를 접착하는 세로 시일 장치(15)와, 튜브형 포장재(T) 내에 상방으로부터 삽입된 충전관(16a)에 의해 튜브형 포장재(T) 내에 유동성의 내용물을 충전하는 내용물 충전 장치(16)와, 내용물이 충전된 튜브형 포장재(T)를 용기 하나분에 상당하는 길이마다 가로 시일하여 가로 시일부의 폭 중간에서 절단함으로써 중간 형태인 베개형의 내용물 충전 용기(C1)를 형성하는 가로 시일 장치(17)와, 상기 용기(C1)를 완성 형태인 직육면체 형상의 내용물 충전 용기(C2)로 성형하는 용기 완성 장치(18)를 구비하고 있다.

[0004] 테이프 접착 장치(13)는, 실링 테이프(S)가 롤형으로 감긴 테이프용 릴(131)과, 테이프용 릴(131)로부터 실링 테이프(S)를 순차 되감는 테이프 되감기 장치(132)와, 실링 테이프(S)가 접착되는 웹형 포장재(W)의 편면의 일단 가장자리부를 예비 가열하는 히터(133)와, 실링 테이프(S)를 웹형 포장재(W)의 편면의 일단 가장자리부에 압착시켜 시일하는 1쌍의 압착 롤러(134)를 구비하고 있다.

[0005] 세로 시일 장치(15)는, 웹형 포장재(W)가 도시하지 않은 성형물에 의해 튜브형으로 성형되는 중간 과정에서 웹형 포장재(W)의 양단 가장자리부 및 실링 테이프(S)를 예비 가열하는 히터(151)와, 오버랩된 웹형 포장재(W)의 양단 가장자리부 및 실링 테이프(S)를 압착시켜 시일하는 1쌍의 압착 롤러(152)를 구비하고 있다.

[0006] 가로 시일 장치(17)로서는, 열 시일식, 고주파 시일식, 초음파 시일식 등이 알려져 있다.

[0007] 도 17에 도시된 바와 같이, 초음파 시일식의 가로 시일 장치(17)의 경우, 튜브형 포장재(T)를 사이에 두고 개폐 가능하게 배치된 초음파 혼(17A) 및 앤빌(17B)을 구비하고 있다. 초음파 혼(17A) 및 앤빌(17B)에는, 튜브형 포장재(T)의 길이 방향과 직교하는 방향으로 연장된 서로 마주보는 시일면(171)(172)이 형성되어 있다. 또한, 도시는 생략하였으나, 초음파 혼(17A) 및 앤빌(17B)에는, 튜브형 포장재(T)를 그 양측으로부터 끼움으로써 미리

정해진 용기 형상(예컨대 횡단면 정사각형)으로 예비 성형하는 성형 플랩이 부설되어 있다.

[0008] 가로 시일 시에는, 튜브형 포장재(T)를, 미리 정해진 높이 위치에 있어서, 초음파 혼(17A) 및 앤빌(17B)의 시일면(171)(172)에 의해 미리 정해진 가압력으로 국부적으로 끼워 넣어 변형시키고, 그에 의해 편평형으로 된 2개의 포장재(T) 부분끼리를 압착시킨 상태에서, 도시하지 않은 초음파 발진기를 작동시킴으로써, 압착된 2개의 포장재(T) 부분의 내면끼리가 융착되고, 실링 테이프(S)가 오버랩부와 반대측의 포장재(T) 부분의 내면에 융착된다. 이때, 실링 테이프(S)의 양단 가장자리도, 상기 포장재(T) 부분의 내면에 융착되고, 그에 의해 우수한 시일성이 얻어지도록 되어 있다.

[0009] 여기서, 튜브형 포장재(T)의 오버랩부(T1)는, 그 외의 부분(T2)이 2장 겹침인 데 대해, 3장 겹침으로 되어 있어, 그만큼 두께가 커지고 있다. 그 때문에, 오버랩부(T1)와 그 외의 부분(T2) 사이에 내외 양측에서 단차가 발생하고, 이들 단차에 의해, 초음파 혼(17A) 및 앤빌(17B)의 시일면(171)(172)에 의한 가압력의 분포가 불균일해져, 시일 불량 발생의 우려가 있었다.

[0010] 그래서, 가로 시일 시의 가압력의 분포를 균일하게 하여 시일 불량 발생을 억제하기 위해서, 예컨대 앤빌(17B)의 시일면(172)에, 튜브형 포장재(T)의 오버랩부(T1)와 그 외의 부분(T2) 사이에 발생하는 단차(T11)(T12)를 흡수하기 위한 흡수부를 형성한 가로 시일 장치가 제안되어 있다(하기 특허문헌 1 참조).

[0011] 상기 가로 시일 장치의 흡수부는, 예컨대, 도 18에 도시된 바와 같이, 시일면(172)의 길이 중앙부에 시일면(172)을 횡단하도록 형성된 횡단면 등각 사다리꼴형의 오목홈(173)을 포함한다. 오목홈(173)은, 그 양측의 경사면(173a)에, 튜브형 포장재(T)의 오버랩부(T1)의 내측 단차(T11) 및 외측 단차(T12)가 각각 위치하도록 설계되어 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0012] (특허문헌 0001) 특허문헌 1: 일본 특허 공개 제2001-18924호 공보

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 그러나, 초음파 혼(17A) 및 앤빌(17B)의 시일면(171)(172)에 의해 튜브형 포장재(T)를 국부적으로 끼워 넣을 때에, 튜브형 포장재(T)가 적정한 위치로부터 회전하거나 시일면(171)(172)의 길이 방향으로 어긋나거나 하는 경우가 있고, 그에 의해, 오버랩부(T1)의 내외 양측의 단차(T11)(T12)가 오목홈(173)의 양 경사면(173a)에 정확히 위치하지 않아, 동 단차(T11)(T12) 부분을 최적의 압력으로 가압할 수 없는 경우가 있었다.

[0014] 그 결과, 가로 시일부에 있어서, 실링 테이프(S)의 양단 가장자리 중 오버랩부(T1)의 내측 단차(T11)로부터 보아 오버랩부측(이하, 「SA측」이라고 하는 경우가 있음)에 위치하는 제1 단가장자리(S11)가 튜브형 포장재(T)의 내면에 융착되지 않거나, 동 제1 단가장자리(S11)와 튜브형 포장재(T)의 내면 사이에 공동부가 생기거나 하는 경우가 있다. 가로 시일부에 이러한 미융착부나 공동부가 있으면, 특히 과산화수소수 등에 의한 포장재의 살균이 필요한 어셉틱(aseptic) 제품을 제조하는 경우에, 내용물의 누설이나 외부로부터의 균의 침입으로 이어질 우려가 있었다.

[0015] 본 발명은 상기 과제를 감안하여 이루어진 것으로, 초음파 시일에 의해 형성되는 가로 시일부에 있어서, 실링 테이프와 튜브형 포장재의 내면 사이에 시일 불량을 발생시키는 일이 없는 충전 포장기를 제공하고, 또한, 상기 와 같은 시일 불량 발생이 효과적으로 억제되어 시일성이 향상된 내용물 충전 용기 및 그 제조 방법을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다.

과제의 해결 수단

[0016] 본 발명자들은, 초음파 시일에 의한 가로 시일부에 발생하는 시일 불량 발생의 원인에 대해 예의 연구를 거듭한 결과, 실링 테이프의 양단 가장자리 중 오버랩부측에 위치하는 제1 단가장자리와 오버랩부의 외측의 단차가 튜브형 포장재의 두께 방향으로 보아 서로 겹쳐지도록 배치되어 있는 경우에, 오버랩부의 내외 양측의 단차가 앤빌 등의 시일면에 형성된 흡수부(오목홈)의 적절한 위치로부터 벗어나면, 동 단차 부분을 최적의 압력으로 가

압할 수 없는 것에 의한 시일 불량이가 발생하기 쉬운 것을 밝혀내어, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

- [0017] 즉, 본 발명은 상기한 목적을 달성하기 위해서, 이하의 양태를 포함한다.
- [0018] 1) 웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 실링 테이프를 그 폭의 일부가 비어져 나오도록 접착하는 테이프 접착 장치와,
- [0019] 웹형 포장재의 양단 가장자리부를 미리 정해진 폭씩 오버랩시켜 세로 시일함으로써 튜브형 포장재를 형성하고, 오버랩부의 내측의 단차를 피복할 수 있도록 튜브형 포장재의 내면에 실링 테이프의 비어져 나옴부를 접착하는 세로 시일 장치와,
- [0020] 튜브형 포장재를 사이에 두고 개폐 가능하게 설치되고 또한 튜브형 포장재의 길이 방향과 직교하는 방향으로 연장된 서로 마주보는 시일면이 형성되어 있는 초음파 혼 및 앤빌을 갖고 있으며, 초음파 혼 및 앤빌 중 어느 한 쪽의 시일면에 오버랩부와 그 외의 부분 사이에 발생하는 단차를 흡수하기 위한 흡수부가 형성되어 있고, 내용물이 충전된 튜브형 포장재를 용기 하나분의 길이마다 가로 시일하는 가로 시일 장치를 구비하고 있는 충전 포장기로서,
- [0021] 실링 테이프의 양단 가장자리 중 오버랩부의 내측의 단차로부터 보아 오버랩부측에 위치하는 제1 단가장자리와 오버랩부의 외측의 단차가 튜브형 포장재의 두께 방향으로부터 보아 서로 어긋나게 배치되도록, 테이프 접착 장치가 실링 테이프의 소요 폭 부분을 웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 접착하도록 되어 있는, 충전 포장기.
- [0022] 2) 실링 테이프의 제1 단가장자리가 오버랩부의 외측의 단차에 대해 오버랩부의 내측의 단차로부터 멀어지는 방향으로 0.5 mm 이상 어긋나게 배치되도록, 테이프 접착 장치가 실링 테이프의 소요 폭 부분을 웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 접착하도록 되어 있는, 상기 1)의 충전 포장기.
- [0023] 3) 실링 테이프의 제1 단가장자리가 오버랩부의 외측의 단차에 대해 오버랩부의 내측의 단차에 근접하는 방향으로 0.5 mm~3 mm 어긋나게 배치되도록, 테이프 접착 장치가 실링 테이프의 소요 폭 부분을 튜브형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 접착하도록 되어 있는, 상기 1)의 충전 포장기.
- [0024] 4) 실링 테이프로서, 오버랩부의 폭의 1배~10배의 폭을 갖는 것이 사용되고 있는, 상기 1)~3) 중 어느 하나의 충전 포장기.
- [0025] 5) 실링 테이프의 제1 단가장자리 및 동 단가장자리에 겹쳐지는 튜브형 포장재 부분과, 실링 테이프에서의 제1 단가장자리와는 반대측의 제2 단가장자리 및 동 단가장자리에 겹쳐지는 튜브형 포장재 부분을 각각 압박하는 압박용 볼록부가, 초음파 혼 및 앤빌 중 어느 한쪽의 시일면의 각 대응 개소에 형성되어 있는, 상기 1)~4) 중 어느 하나의 충전 포장기.
- [0026] 6) 각 압박용 볼록부가, 시일면의 길이 방향을 따라 연장되는 이랑형의 것이며, 그 길이가 1 mm~5 mm, 두께가 0.1 mm~0.6 mm, 돌출 높이가 0.1 mm~0.5 mm로 되어 있는, 상기 5)의 충전 포장기.
- [0027] 7) 웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 실링 테이프를 그 폭의 일부가 비어져 나오도록 접착하는 테이프 접착 공정과,
- [0028] 웹형 포장재의 양단 가장자리부를 미리 정해진 폭씩 오버랩시켜 세로 시일함으로써 튜브형 포장재를 형성하고, 오버랩부의 내측의 단차를 피복할 수 있도록 튜브형 포장재의 내면에 실링 테이프의 비어져 나옴부를 접착하는 세로 시일 공정과,
- [0029] 내용물이 충전된 튜브형 포장재를, 튜브형 포장재를 사이에 두고 개폐 가능하게 설치되고 또한 튜브형 포장재의 길이 방향과 직교하는 방향으로 연장된 서로 마주보는 시일면이 형성되어 있는 초음파 혼 및 앤빌을 갖고 있으며 초음파 혼 및 앤빌 중 어느 한쪽의 시일면에 오버랩부와 그 외의 부분 사이에 발생하는 단차를 흡수하기 위한 흡수부를 갖고 있는 가로 시일 장치에 의해, 용기 하나분의 길이마다 가로 시일하는 가로 시일 공정을 포함하고 있는, 내용물 충전 용기의 제조 방법으로서,
- [0030] 실링 테이프의 양단 가장자리 중 오버랩부의 내측의 단차로부터 보아 오버랩부측에 위치하는 제1 단가장자리와 오버랩부의 외측의 단차가 튜브형 포장재의 두께 방향으로부터 보아 서로 어긋나게 배치되도록, 테이프 접착 공정에서 실링 테이프의 소요 폭 부분을 웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 접착하는, 내용물 충전 용기의 제조 방법.

- [0031] 8) 실링 테이프의 제1 단가장자리가 오버랩부의 외측의 단차에 대해 오버랩부의 내측의 단차로부터 멀어지는 방향으로 0.5 mm 이상 어긋나게 배치되도록, 테이프 접착 공정에서 실링 테이프의 소요 폭 부분을 웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 접착하는, 상기 7)의 내용물 충전 용기의 제조 방법.
- [0032] 9) 실링 테이프의 제1 단가장자리가 오버랩부의 외측의 단차에 대해 오버랩부의 내측의 단차에 근접하는 방향으로 0.5 mm~3 mm 어긋나게 배치되도록, 테이프 접착 공정에서 실링 테이프의 소요 폭 부분을 웹형 포장재의 편면의 일단 가장자리부에 접착하는, 상기 7)의 내용물 충전 용기의 제조 방법.
- [0033] 10) 실링 테이프로서, 오버랩부의 폭의 1배~10배의 폭을 갖는 것을 사용하는, 상기 7)~9) 중 어느 하나의 내용물 충전 용기의 제조 방법.
- [0034] 11) 가로 시일 공정에서, 실링 테이프의 제1 단가장자리 및 동 단가장자리에 겹쳐지는 튜브형 포장재 부분과, 실링 테이프에서의 제1 단가장자리와는 반대측의 제2 단가장자리 및 동 단가장자리에 겹쳐지는 튜브형 포장재 부분을, 초음파 혼 및 앤빌 중 어느 한쪽의 시일면의 각 대응 개소에 형성한 압박용 볼록부에 의해 압박하는, 상기 7)~10) 중 어느 하나의 내용물 충전 용기의 제조 방법.
- [0035] 12) 각 압박용 볼록부를, 시일면의 길이 방향을 따라 연장되는 이랑형으로 하고, 그 길이를 1 mm~5 mm, 두께를 0.1 mm~0.6 mm, 돌출 높이를 0.1 mm~0.5 mm로 하는, 상기 11)의 내용물 충전 용기의 제조 방법.
- [0036] 13) 상기 1)~6) 중 어느 하나의 충전 포장기를 사용하여 제조되어 있는, 내용물 충전 용기.
- [0037] 14) 상기 7)~12) 중 어느 하나의 방법에 의해 제조되어 있는, 내용물 충전 용기.

발명의 효과

- [0038] 상기 1)의 충전 포장기, 상기 7)의 내용물 충전 용기의 제조 방법, 및 상기 13), 14)의 내용물 충전 용기에 의하면, 실링 테이프의 양단 가장자리 중 오버랩부의 내측의 단차로부터 보아 오버랩부측에 위치하는 제1 단가장자리와, 오버랩부의 외측의 단차가, 튜브형 포장재의 두께 방향으로부터 보아 서로 어긋나게 배치되도록 되어 있기 때문에, 가로 시일 시에 오버랩부의 내외 양측의 단차가 초음파 혼 또는 앤빌의 시일면에 형성된 흡수부의 적절한 위치로부터 벗어난 경우라도, 실링 테이프의 제1 단가장자리가 튜브형 포장재의 내면에 융착되지 않거나, 실링 테이프의 제1 단가장자리와 튜브형 포장재의 내면 사이에 공동부가 생기거나 한다고 하는 시일 불량 발생이 억제되어, 가로 시일부의 시일성을 향상시킬 수 있다.
- [0039] 상기 2)~6)의 충전 포장기, 및 상기 8)~12)의 내용물 충전 용기의 제조 방법에 의하면, 전술한 가로 시일부의 시일 불량 발생을 억제하는 효과가, 보다 한층 확실히 얻어진다.

도면의 간단한 설명

- [0040] 도 1은 본 발명의 제1 실시형태에 따른 충전 포장기의 가로 시일 장치의 개략을 도시한 사시도이다.
- 도 2는 동 가로 시일 장치의 앤빌을 도시한 정면도이다.
- 도 3은 동 앤빌의 길이 중앙부의 확대 정면도이다.
- 도 4는 도 2의 IV-IV선을 따르는 가로 시일 장치의 확대 단면도이다.
- 도 5는 도 2의 V-V선을 따르는 가로 시일 장치의 확대 단면도이다.
- 도 6은 가로 시일 시에서의 튜브형 포장재의 오버랩부, 실링 테이프 및 앤빌의 시일면의 흡수부(오목홈)의 위치 관계의 제1 양태를 도시한 확대 단면도이다.
- 도 7은 동 위치 관계의 제2 양태를 도시한 확대 단면도이다.
- 도 8은 동 위치 관계의 제3 양태를 도시한 확대 단면도이다.
- 도 9는 본 발명의 제2 실시형태에 따른 충전 포장기의 가로 시일 장치를 도시한 것이며, 동 가로 시일 장치의 앤빌의 길이 중앙부의 확대 정면도이다.
- 도 10은 동 가로 시일 장치의 도 5에 상당하는 확대 단면도이다.
- 도 11은 가로 시일 시에서의 튜브형 포장재의 오버랩부, 실링 테이프, 앤빌의 시일면의 흡수부(오목홈), 및 압박용 볼록부의 위치 관계의 제1 양태를 도시한 확대 단면도이다.

도 12는 동 위치 관계의 제2 양태를 도시한 확대 단면도이다.

도 13은 동 위치 관계의 제3 양태를 도시한 확대 단면도이다.

도 14는 압박용 블록부의 형상 및 치수를 설명하기 위한 확대도이며, (a)는 정면도, (b)는 측면도, (c)는 횡단면도이다.

도 15는 압박용 블록부의 형상의 바리에이션을 도시한 것이며, (a-1) 내지 (a-4)는 정면도, (b-1) 내지 (b-5)는 측면도, (c-1) 내지 (c-4)는 횡단면도이다.

도 16은 종래의 충전 포장기의 전체 개략을 도시한 사시도이다.

도 17은 동 충전 포장기의 가로 시일 장치에 의한 가로 시일 공정의 개략을 도시한 단면도이다.

도 18은 동 가로 시일 장치에 의한 가로 시일 시에서의 튜브형 포장재의 오버랩부, 실링 테이프, 및 앤빌의 시일면의 흡수부(오목홈)의 위치 관계를 도시한 확대 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

다음으로, 본 발명의 실시형태를, 도면을 참조하여 이하에 설명한다.

[제1 실시형태]

도 1은 본 발명의 제1 실시형태에 따른 충전 포장기의 가로 시일 장치의 개략을 도시한 것이고, 도 2 내지 도 5는 동 가로 시일 장치의 상세를 도시한 것이다. 또한, 도 4에서는, 튜브형 포장재(T)의 오버랩부(T1)의 2개의 겹침 부분 및 실링 테이프(S)의 도시를 생략하고 있다. 또한, 충전 포장기의 구조는, 후술하는 가로 시일 장치의 상세 구조를 제외하면, 도 16 및 도 17을 참조하여 앞서 설명한 종래 기술과 실질적으로 동일하기 때문에, 중복되는 설명은 생략한다.

도 1에 도시된 바와 같이, 가로 시일 장치의 초음과 혼(17A) 및 앤빌(17B)은, 튜브형 포장재(T)의 길이 방향과 직교하는 방향으로 연장되고 또한 튜브형 포장재(T)를 사이에 두고 서로 마주보는 금속제의 바에 의해 구성되어 있다.

초음과 혼(17A)은, 튜브형 포장재(T)를 향하는 내측면에, 길이 방향을 따라 서로 평행하게 연장되는 상하 2개의 띠형의 시일면(171)을 갖고 있다. 2개의 시일면(171)끼리의 사이는, 커터 여유홈(178)으로 되어 있다.

초음과 혼(17A)은, 튜브형 포장재(T)를 향하는 내측면에 개구를 갖는 중공 바를 포함하는 스톱퍼(170A)에, 동 개구로부터 시일면(171)이 약간 돌출되도록 수용되어 있다. 상세한 도시는 생략하였으나, 초음과 혼(17A)은, 초음과 발진기로부터 발생한 진동 에너지가 컨버터에서 증감되어 전달됨으로써, 소요의 진폭으로 진동되도록 되어 있다.

도 2 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 앤빌(17B)은, 튜브형 포장재(T)를 향하는 내측면에, 길이 방향을 따라 서로 평행하게 연장되고 또한 초음과 혼(17A)의 2개의 시일면(171)과 마주보는 상하 2개의 띠형의 시일면(172)을 갖고 있다. 2개의 시일면(172)끼리의 사이에 형성된 슬릿(174)에는, 가로 시일부를 폭 중간 위치에서 절단하기 위한 커터(175)가 출몰 가능하게 수용되어 있다. 슬릿(174)의 개구의 상하 가장자리부에는 초음과 혼(17A)측을 향한 단차(174a)가 형성되어 있다. 상하 각 시일면(172)에는, 그 폭 중간부에, 시일면(172)을 상하로 분단하도록 시일면(172)의 길이 방향을 따라 연장되는 횡단면 V형의 수평홈(176)이 형성되어 있다. 이들 수평홈(176)은, 가로 시일에 의해 서로 융착되는 편평형의 2개의 포장재(T) 부분의 내면에 인접하는 개소에, 동 포장재(T) 부분의 내면의 실린트층을 구성하는 용융된 열가소성 수지의 일부가 압출되어 수지 저류부(R)가 형성되도록 하기 위한 것이다. 이들 수지 저류부(R)에 의해, 시일성이 우수한 양호한 가로 시일부가 형성되고, 또한, 커터(175)에 의한 가로 시일부의 절단을 지장없이 행하는 것이 가능해진다.

이들 시일면(172)의 길이 중앙부에는, 튜브형 포장재(T)에서의 오버랩부(T1)와 그 외의 부분(T2) 사이에 발생하는 단차(T11)(T12)를 흡수하기 위한 흡수부(173)가 형성되어 있다. 흡수부(173)는, 양 시일면(172)의 길이 방향과 직교하는 방향으로 연장되는 횡단면 등각 사다리꼴형의 오목홈(173)을 포함한다. 가로 시일 시에는, 통상, 오목홈(173)의 양측의 경사면(173a)에, 튜브형 포장재(T)의 오버랩부(T1)의 내측의 단차(T11) 및 외측의 단차(T12)(환언하면, 이들 단차를 형성하고 있는 포장재의 단부면)가 각각 위치하도록 되어 있다. 각 시일면(172)의 오목홈(173)은, 횡단면 V형의 수평홈(176)에 의해 상하 2개로 분단되어 있다. 오목홈(173)의 상하 양측에는, 오목홈(173)의 깊이보다 약간 깊은 오목부(177)가 형성되어 있다. 또한, 흡수부는, 도시된 형태에는 한정되지 않

고, 예컨대, 횡단면 오목 호(弧)형의 오목홈이나, 횡단면 파형의 요철부 등으로 구성되어도 좋다. 또한, 흡수부는, 초음파 혼의 시일면에 형성되어 있어도 좋다.

- [0049] 도 6 내지 도 8은 가로 시일 시에서의 튜브형 포장재(T)의 오버랩부(T1), 실링 테이프(S), 및 앤빌(17B)의 시일면(172)의 흡수부(오목홈)(173)의 위치 관계의 3가지 양태를 도시한 것이다.
- [0050] 여기서, 오버랩부(T1)는, 제조되는 용기의 사이즈에 따라 적절한 폭이 설정되어 있고, 실링 테이프(S)는, 「오버랩부(T1)의 폭×2」와 거의 동일한 폭을 갖는 것으로 되는 것이 일반적이다. 예컨대, 오버랩부(T1)가 폭 3.8 mm인 경우, 실링 테이프(S)의 폭은 7.5 mm이다. 그리고, 실링 테이프(S) 중 테이프 접착 공정에서 웹형 포장재(W)의 편면에 앞서 접착되어 오버랩부(T1)측에 위치하는 SA측 부분(S1)과, 세로 시일 공정에서 튜브형 포장재(T)의 내면에 접착되어 오버랩부(T1)의 내측의 단차(T11)를 사이에 두고 오버랩부(T1)와 반대측에 위치하는 LS측 부분(S2)이, 거의 동일한 폭이 되도록 설정되어 있었다. 구체적으로는, 실링 테이프(S)의 전체 폭이 7.5 mm인 경우, 7.5 mm로부터 오버랩부(T1)의 내측의 단차(T11)에 인접하는 개소에 발생하는 에어 갭(G)을 향하고 있는 부분(S3)의 폭 약 0.6 mm를 뺀 값의 2분의 1, 즉 약 3.45 mm가, 실링 테이프(S)의 SA측 부분(S1), LS측 부분(S2)의 폭이 된다(도 18 참조). 그 때문에, 도 18에 도시된 바와 같이, 실링 테이프(S)의 제1 단가장자리(S11)가, 튜브형 포장재(T)의 두께 방향으로부터 보아, 오버랩부(T1)의 외측의 단차(T12)와 거의 겹쳐지도록 배치되는 것이 일반적이었다.
- [0051] 이에 대해, 본 발명의 제1 실시형태에서는, 도 6 내지 도 8에 도시된 바와 같이, 실링 테이프(S)의 양단 가장자리 중 오버랩부(T1)의 내측의 단차(T11)로부터 보아 오버랩부측(SA측)에 위치하는 제1 단가장자리(S11)(도면에서는 좌단 가장자리)와, 오버랩부(T1)의 외측의 단차(T12)가, 튜브형 포장재(T)의 두께 방향으로부터 보아 서로 어긋나게 배치되도록 되어 있다.
- [0052] 상기한 배치는, 테이프 접착 장치(13)에 의한 테이프 접착 공정에서, 웹형 포장재(W)의 편면의 일단 가장자리부에 접착되는 실링 테이프(S)의 SA측 부분(S1)의 폭을 적절히 변경 조정함으로써, 확보할 수 있다. 상세한 도시는 생략하였으나, 테이프 접착 장치(13)는, 실링 테이프(S)의 이송 방향과 직교하는 방향으로 이동하여 위치 조정 가능하게 되어 있고, 그에 의해, 테이프 접착 공정에서의 실링 테이프(S)와 튜브형 포장재(T)의 폭 방향의 상대 위치를 임의로 변경하여 조정할 수 있도록 되어 있다.
- [0053] 3가지 양태를 보다 상세히 보아 가면, 먼저, 제1 양태에서는, 도 6에 도시된 바와 같이, 실링 테이프(S)의 제1 단가장자리(S11)가, 오버랩부(T1)의 외측의 단차(T12)에 대해, 오버랩부(T1)의 내측의 단차(T11)로부터 멀어지는 방향으로 0.5 mm 이상, 바람직하게는 1 mm 이상의 거리(D1)만큼 어긋나게 배치되어 있다.
- [0054] 이 경우, 실링 테이프(S)로서는, 종래와 마찬가지로, 오버랩부(T1)의 폭의 거의 2배 정도의 폭을 갖는 것이 이용되고 있다.
- [0055] 상기한 바와 같이, 실링 테이프(S)의 제1 단가장자리(S11)를, 오버랩부(T1)의 외측의 단차(T12)로부터, 오버랩부(T1)의 내측의 단차(T11)와 반대 방향으로 0.5 mm 이상, 바람직하게는 1 mm 이상의 거리(D1)만큼 어긋나게 함으로써, 가로 시일 시에 오버랩부(T1)의 내외 양측의 단차(T11)(T12)가 앤빌(17B)의 시일면(172)의 오목홈(흡수부)(173)의 양 경사면(173a)으로부터 벗어난 경우라도, 실링 테이프(S)의 SA측의 제1 단가장자리(S11)가 튜브형 포장재(T)의 내면에 융착되지 않거나, 제1 단가장자리(S11)와 튜브형 포장재(T)의 내면 사이에 공동부가 생기거나 한다고 하는 시일 불량 발생이 효과적으로 억제된다.
- [0056] 다음으로, 제2 양태는, 도 7에 도시된 바와 같이, 실링 테이프(S)의 제1 단가장자리(S11)가, 오버랩부(T1)의 외측의 단차(T12)에 대해, 오버랩부(T1)의 내측의 단차(T11)에 근접하는 방향으로 0.5 mm~3 mm, 바람직하게는 1.5 mm~3 mm의 거리(D2)만큼 어긋나게 배치되어 있다.
- [0057] 이 경우도, 실링 테이프(S)로서는, 종래와 마찬가지로, 오버랩부(T1)의 폭의 거의 2배 정도의 폭을 갖는 것이 이용되고 있다.
- [0058] 상기 양태의 경우에도, 가로 시일 시에 오버랩부(T1)의 내외 양측의 단차(T11)(T12)가 앤빌(17B)의 시일면(172)의 오목홈(흡수부)(173)의 양 경사면(173a)으로부터 벗어났다고 해도, 시일 불량 발생이 효과적으로 억제된다.
- [0059] 또한, 제3 양태는, 도 8에 도시된 바와 같이, 실링 테이프(S)의 폭을 넓힌 것이 사용되고 있다. 구체적으로는, 예컨대, 오버랩부(T1)의 폭이 4 mm인 경우에, 그 약 3배의 11 mm의 폭을 갖는 실링 테이프(S)가 이용된다.
- [0060] 이에 의해, 실링 테이프(S)의 제1 단가장자리(S11)는, 오버랩부(T1)의 외측의 단차(T12)에 대해, 오버랩부(T1)

의 내측의 단차(T11)로부터 멀어지는 방향으로 충분한 거리(D1)(예컨대 약 3 mm 정도)만큼 어긋나게 배치된다.

- [0061] 따라서, 상기 양태의 경우에도, 가로 시일 시에 오버랩부(T1)의 내외 양측의 단차(T11)(T12)가 앤빌(17B)의 시일면(172)의 오목홈(흡수부)(173)의 양 경사면(173a)으로부터 벗어났다고 해도, 시일 불량 발생이 보다 확실하게 억제된다.
- [0062] 또한, 상세한 도시는 생략하였으나, 상기 3가지 양태 외에, 실링 테이프(S)의 폭을 통상보다 작게 한 양태여도 좋다. 그 경우, 실링 테이프(S)의 제1 단가장자리(S11)는, 도 7에 도시된 양태와 마찬가지로, 오버랩부(T1)의 외측의 단차(T12)에 대해, 오버랩부(T1)의 내측의 단차(T11)에 근접하는 방향으로 어긋나게 배치되는 것이 일반적이다. 단, 실링 테이프(S)의 폭이 오버랩부(T1)의 폭의 1배 미만이면, 시일 면적이 지나치게 작아져 시일성이 저하될 우려가 있다.
- [0063] 한편, 실링 테이프(S)는, 상기 3가지 양태에 나타내는 바와 같은 오버랩부(T1)의 폭의 약 2배~3배의 폭을 갖는 것과 비교하여, 더 큰 폭을 갖는 것으로 되는 경우도 있다. 그러한 큰 폭을 갖는 실링 테이프(S)에 의하면, 전술한 시일 불량 발생을 억제하는 효과에 더하여, 예컨대 상부면에 풀 탭(pull tab) 등에 의해 개봉 가능한 음용구가 형성되는 용기에 사용함으로써, 음용구의 내면을 피복하기 위한 이너 테이프를 실링 테이프(S)로 대용하는 것이 가능해져, 이너 테이프가 불필요해진다고 하는 효과가 얻어진다. 단, 실링 테이프(S)의 폭이 오버랩부(T1)의 폭의 10배를 초과하면, 실링 테이프(S)가 용기의 크리스(crease)에 걸릴 우려가 있다.
- [0064] 이상의 점에서 보아, 실링 테이프(S)로서는, 오버랩부(T1)의 폭의 1배~10배의 폭을 갖는 것을 적합하게 사용할 수 있다.
- [0065] [제2 실시형태]
- [0066] 도 9 내지 도 15는 본 발명의 제2 실시형태에 따른 충전 포장기의 가로 시일 장치의 상세를 도시한 것이다. 제2 실시형태의 가로 시일 장치는, 이하의 점을 제외하고, 도 1 내지 도 8에 도시된 제1 실시형태의 가로 시일 장치와 실질적으로 동일하다.
- [0067] 즉, 이 실시형태의 가로 시일 장치에서는, 실링 테이프(S)의 제1 단가장자리(S11) 및 동 단가장자리(S11)에 걸쳐지는 튜브형 포장재(T) 부분과, 실링 테이프(S)에서의 제1 단가장자리(S11)와는 반대측의 제2 단가장자리(S12) 및 동 단가장자리(S12)에 걸쳐지는 튜브형 포장재(T) 부분을 각각 압박하는 압박용 볼록부(179)가, 앤빌(17B)의 시일면(172)의 각 대응 개소에 형성되어 있다. 보다 상세하게는, 앤빌(17B)의 상측의 시일면(172)에서의 수평홈(176)의 하방 부분, 및 앤빌(17B)의 하측의 시일면(172)에서의 수평홈(176)의 상방 부분에, 각각 좌우 2개의 압박용 볼록부(179)가 형성되어 있다.
- [0068] 상기한 가로 시일 장치에 의하면, 실링 테이프(S)의 제1 단가장자리(S11) 및 제2 단가장자리(S12)와 튜브형 포장재(T)의 내면이 보다 확실하게 시일되고, 따라서, 동 부분의 시일 불량에 기인하는 내용물의 누설의 발생이 보다 효과적으로 억제된다.
- [0069] 또한, 도시는 생략하였으나, 압박용 볼록부는, 초음파 혼(17A)의 시일면(171)에 형성되어 있어도 좋다.
- [0070] 도 11 내지 도 13은 도 6 내지 도 8에 도시된 가로 시일 시에서의 튜브형 포장재(T)의 오버랩부(T1), 실링 테이프(S), 및 앤빌(17B)의 시일면(172)의 흡수부(오목홈)(173)의 위치 관계의 3가지 양태의 경우에 대해, 압박용 볼록부(179)를 형성하는 개소를 상세히 도시한 것이다.
- [0071] 먼저, 도 11에 도시된 바와 같이, 실링 테이프(S)의 제1 단가장자리(S11)가, 오버랩부(T1)의 외측의 단차(T12)에 대해, 오버랩부(T1)의 내측의 단차(T11)로부터 멀어지는 방향으로 소요 거리(D1)만큼 어긋나게 배치되어 있는(도 6의 양태) 경우, 압박용 볼록부(179)는, 상하 각 시일면(172)에서의 오목홈(흡수부)(173)의 좌우 양옆의 개소에 형성되어 있다.
- [0072] 다음으로, 도 12에 도시된 바와 같이, 실링 테이프(S)의 제1 단가장자리(S11)가, 오버랩부(T1)의 외측의 단차(T12)에 대해, 오버랩부(T1)의 내측의 단차(T11)에 근접하는 방향으로 소요 거리(D2)만큼 어긋나게 배치되어 있는(도 7의 양태) 경우, 압박용 볼록부(179)는, 상하 각 시일면(172)에서의 오목홈(흡수부)(173)의 바닥부 중앙 부분과, 오목홈(흡수부)(173)으로부터 우측으로 크게 떨어진 개소에 형성되어 있다. 또한, 실링 테이프(S)의 제1 단가장자리(S11)에 대응하는 압박용 볼록부(179)는, 실링 테이프(S)의 접착 위치에 따라서는, 오목홈(흡수부)(173)의 바닥부에 있어서, 그 중앙 부분으로부터 좌우로 어긋나는 경우가 있다.
- [0073] 또한, 도 13에 도시된 바와 같이, 폭이 넓은 실링 테이프(S)가 사용됨으로써, 실링 테이프(S)의 제1 단가장자리

(S11)가, 오버랩부(T1)의 외측의 단차(T12)에 대해, 오버랩부(T1)의 내측의 단차(T11)로부터 멀어지는 방향으로 충분한 거리(D1)만큼 어긋나게 배치되어 있는(도 8의 양태) 경우, 압박용 볼록부(179)는, 상하 각 시일면(172)에서의 오목홈(흡수부)(173)으로부터 좌우 양측으로 크게 떨어진 개소에 형성되어 있다.

[0074] 또한, 도시는 생략하였으나, 통상의 폭을 갖는 실링 테이프(S)(도 11, 12 참조)보다 작은 폭의 실링 테이프가 사용된 경우, 압박용 볼록부는, 상하 각 시일면(172)에서의 오목홈(흡수부)(173)의 바닥부와, 오목홈(흡수부)(173)의 우측 옆의 개소에 형성된다.

[0075] 도 14에 상세히 도시된 바와 같이, 각 압박용 볼록부(179)는, 시일면(172)의 길이 방향을 따라 연장되는 이랑형의 것이다.

[0076] 또한, 각 압박용 볼록부(179)의 치수는, 그 길이(L)를 1 mm~5 mm로 하고, 두께(TH)를 0.1 mm~0.6 mm로 하며, 돌출 높이(H)를 0.1 mm~0.5 mm로 하는 것이 바람직하다.

[0077] 압박용 볼록부(179)의 길이(L)가 1 mm 미만이면, 가로 시일 시에 튜브형 포장재(T) 및 실링 테이프(S)의 위치가 어긋난 경우에 실링 테이프(S)의 양단 가장자리(S11)(S12) 및 이들과 겹쳐지는 튜브형 포장재(T) 부분을 확실하게 압박할 수 없을 우려가 있는 한편, 길이(L)가 5 mm를 초과하면, 가로 시일 시에 상기 이외의 부분도 넓게 압박해 버릴 우려가 있다.

[0078] 압박용 볼록부(179)의 두께(TH)가 0.1 mm 미만이면, 동 볼록부(179)가 곧 마모되어 버릴 우려가 있는 한편, 두께(TH)가 0.6 mm를 초과하면, 시일면(172)의 폭과의 차이가 작아져 상기 효과가 충분히 얻어지지 않을 우려가 있다.

[0079] 또한, 압박용 볼록부(179)의 돌출 높이(H)가 0.1 mm 미만이면, 상기 효과가 확실하게 얻어지지 않을 우려가 있는 한편, 돌출 높이(H)가 0.5 mm를 초과하면, 가로 시일 시에 튜브형 포장재(T)가 타거나 끊어지거나 할 우려가 있다.

[0080] 각 압박용 볼록부(179)의 형상은, 도 14에 도시된 바와 같은 정면에서 보아 직사각형, 측면에서 보아 직사각형, 횡단면 사각형인 대략 사각 기둥형의 것으로 하는 것 외에, 도 15에 도시된 바와 같은 정면 형상, 측면 형상, 횡단면 형상을 임의로 조합한 것으로 할 수 있다.

[0081] 보다 상세하게는, 압박용 볼록부(179)의 정면 형상은, 도 15의 (a-1) 내지 (a-4)에 순차 도시된 바와 같이, 4개의 모서리부가 원호형으로 된 대략 직사각형, 4개의 모서리부가 비스듬히 모따기된 대략 직사각형, 양 짧은 변이 반원호형으로 된 트랙형, 또는 양 짧은 변이 < 자형으로 된 가로로 긴 육각형으로 해도 좋다.

[0082] 압박용 볼록부(179)의 측면 형상은, 도 15의 (b-1) 내지 (b-5)에 순차 도시된 바와 같이, 선단측의 양 모서리부가 원호형으로 된 대략 직사각형, 선단측의 양 모서리부가 비스듬히 모따기된 대략 직사각형, 가로로 긴 등각 사다리꼴, 양 짧은 변이 원호형으로 된 대략 가로로 긴 등각 사다리꼴, 또는 돔형으로 해도 좋다.

[0083] 또한, 압박용 볼록부(179)의 횡단면 형상은, 도 15의 (c-1) 내지 (c-4)에 순차 도시된 바와 같이, 선단측의 양 모서리부가 원호형으로 된 대략 사각형, 선단측의 양 모서리부가 비스듬히 모따기된 대략 사각형, 삼각형, 또는 반원형으로 해도 좋다.

산업상 이용가능성

[0084] 본 발명은 유동성 식품이나 음료 등의 내용물을, 종이 등의 웹형 포장재로 형성된 용기에 충전하여 포장하는 충전 포장기, 내용물 충전 용기 및 그 제조 방법으로서 적합하게 이용된다.


부호의 설명

- [0085] (10): 충전 포장기
(13): 테이프 접착 장치
(15): 세로 시일 장치
(17): 가로 시일 장치
(17A): 초음파 혼
(171): (초음파 혼의) 시일면


- (17B): 앤빌
- (172): (앤빌의) 시일면
- (173): 오목홈(흡수부)
- (173a): 경사면
- (179): 압박용 볼록부
- (W): 웹형 포장재
- (T): 튜브형 포장재
- (T1): 오버랩부
- (T11): 내측의 단차
- (T12): 외측의 단차
- (S): 실링 테이프
- (S11): 제1 단가장자리
- (S12): 제2 단가장자리

도면


도면1




도면2




도면3




도면4




도면5




도면6




도면7




도면8




도면9




도면 10




도면11




도면 12




도면 13




도면14




도면 15



도면 16



도면17



도면18

