

3 lutego 1930 r.

C 08 h 17/68²

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 11146.

Tadeusz Rychłowski
(Krostkowo, Polska).

Kl. 22 g 9.

806,25/09

Sposób stosowania masy impregnacyjnej.

Zgłoszono 27 września 1927 r.
Udzielono 19 października 1929 r.

Nowowynalezioną masę stosuje się do przesycania papy dachowej, podkładów, słupów telegraficznych, tyczek do chmielu, słupów do drzew owocowych, parkanów, dachówki i innych przedmiotów drewnianych, glinianych i wogóle porowatych.

Sposób stosowania masy jest następujący: suchą powierzchnię danego przedmiotu powleka się masą silnie rozgrzaną i niezwłocznie po ukończeniu tej czynności posypuje się powleczony masą przedmiot mieszaniną piasku, cementu i grafitu, po ostygnięciu polewa się wodą, co powoduje wiązanie się cementu z piaskiem. Tak otrzymana powłoka po zupełnym stwardnieniu winna być wytarta ostrą szczotką, o ile chodzi o nadanie połysku. Pokryty opisaną wyżej masą przedmiot staje się zupełnie nieprzemakalny, zyskując na twardości, zachowuje swą plastyczność

i staje się odporniejszy na działanie ognia.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób stosowania masy złożonej ze smoły i cementu, znamieny tem, że powleka się nią na gorąco powierzchnię impregnowanego przedmiotu, następnie posypuje się pokrytą masą powierzchnię mieszaniną piasku, cementu i grafitu, następnie po ostygnięciu masy polewa się wodą.

2. Sposób według zastrz. 1, znamieny tem, że powierzchnię pokrytą po ostygnięciu wyciera się ostrą szczotką, o ile chodzi o nadanie powierzchni połysku.

Tadeusz Rychłowski.
Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.