

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第5区分

【発行日】平成21年11月5日(2009.11.5)

【公開番号】特開2008-75196(P2008-75196A)

【公開日】平成20年4月3日(2008.4.3)

【年通号数】公開・登録公報2008-013

【出願番号】特願2006-254852(P2006-254852)

【国際特許分類】

D 06 P 5/00 (2006.01)

D 06 M 15/277 (2006.01)

【F I】

D 06 P 5/00 104

D 06 P 5/00 112

D 06 M 15/277

【手続補正書】

【提出日】平成21年9月16日(2009.9.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

纖維布帛に対し撥水処理を行った後、縫製し、その後、染色処理を行うことを特徴とする撥水性纖維製品の製造方法。

【請求項2】

纖維布帛と纖維布帛の間に中綿を含むことを特徴とする請求項1に記載の撥水性纖維製品の製造方法。

【請求項3】

纖維布帛と纖維布帛の間に中綿を含むようにして縫製を行うことを特徴とする請求項2に記載の撥水性纖維製品の製造方法。

【請求項4】

纖維布帛のフラジール形法での通気性が $10 \text{ cm}^3 / \text{cm}^2 \cdot \text{s}$ 以下であることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の撥水性纖維製品の製造方法。