

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成18年9月14日(2006.9.14)

【公開番号】特開2005-234300(P2005-234300A)

【公開日】平成17年9月2日(2005.9.2)

【年通号数】公開・登録公報2005-034

【出願番号】特願2004-44534(P2004-44534)

【国際特許分類】

G 0 3 G 9/087 (2006.01)

G 0 3 G 9/08 (2006.01)

【F I】

G 0 3 G 9/08 3 3 1

G 0 3 G 9/08 3 6 5

G 0 3 G 9/08 3 7 4

【手続補正書】

【提出日】平成18年7月27日(2006.7.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0032

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0032】

<結着樹脂>

下記表1の結着樹脂A～Eを用意した。

いずれも、テレフタル酸、イソフタル酸、トリメリット酸（1，2，4－ベンゼントリカルボン酸）、ビスフェノールA・EO付加物、ビスフェノールA・PO付加物、エチレングリコールから合成されたポリエステル樹脂であり、分子量をMw： $4 \pm 1 \times 10^4$ 、Mn： $0.4 \pm 1 \times 10^4$ に調整したものである。