



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公告本

(11)證書號數：TW I629766 B

(45)公告日：中華民國 107 (2018) 年 07 月 11 日

(21)申請案號：105141616

(22)申請日：中華民國 99 (2010) 年 10 月 28 日

(51)Int. Cl. : H01L27/115 (2017.01)

G11C11/401 (2006.01)

(30)優先權：2009/10/30 日本

2009-251261

(71)申請人：半導體能源研究所股份有限公司 (日本) SEMICONDUCTOR ENERGY
LABORATORY CO., LTD. (JP)

日本

(72)發明人：山崎舜平 YAMAZAKI, SHUNPEI (JP)；小山潤 KOYAMA, JUN (JP)；加藤清
KATO, KIYOSHI (JP)

(74)代理人：林志剛

(56)參考文獻：

JP 63-70558A

JP 2009-167087A

審查人員：謝介銘

申請專利範圍項數：8 項 圖式數：27 共 112 頁

(54)名稱

半導體裝置

SEMICONDUCTOR DEVICE


(57)摘要

本發明的目的之一在於提供一種具有新的結構的半導體裝置。一種半導體裝置，包括：第一佈線；第二佈線；第三佈線；第四佈線；具有第一閘極電極、第一源極電極以及第一汲極電極的第一電晶體；以及具有第二閘極電極、第二源極電極以及第二汲極電極的第二電晶體，其中，所述第一電晶體係設置在包含半導體材料的基板中，並且所述第二電晶體包含氧化物半導體層。

An object is to provide a semiconductor device with a novel structure. The semiconductor device includes a first wiring; a second wiring; a third wiring; a fourth wiring; a first transistor having a first gate electrode, a first source electrode, and a first drain electrode; and a second transistor having a second gate electrode, a second source electrode, and a second drain electrode. The first transistor is provided in a substrate including a semiconductor material. The second transistor includes an oxide semiconductor layer.

指定代表圖：

圖 1



符號簡單說明：

160 . . . 電晶體

162 . . . 電晶體

3rd Line . . . 第三佈
線(第一信號線)

4th Line . . . 第四佈
線(第二信號線)

2nd Line . . . 第二佈
線(位元線)

1st Line . . . 第一佈
線(源極線)

發明專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動)

【發明名稱】(中文/英文)

半導體裝置

Semiconductor device

【技術領域】

所揭示的發明係關於一種利用半導體元件的半導體裝置及其製造方法。

【先前技術】

利用半導體元件的儲存裝置可以粗分為如果沒有電力供給儲存內容就消失的易失性儲存裝置和即使沒有電力供給也保持儲存內容的非易失性儲存裝置。

作為易失性儲存裝置的典型例子，有 DRAM（動態隨機存取記憶體）。DRAM 被選擇構成儲存元件的電晶體並將電荷儲存在電容器中而儲存資訊。

根據上述原理，因為在從 DRAM 讀出資訊時電容器的電荷消失，所以每次讀出資料，就需要再次進行寫入操作。另外，因為在構成儲存元件的電晶體中存在漏電流，而即使未選擇電晶體也流出或流入電荷，所以資料的保持期間較短。為此，需要按預定的週期再次進行寫入操作（刷新操作），而難以充分降低耗電量。另外，因為如果沒有電力供給儲存內容就消失，所以需要具有利用磁性材

料或光學材料的另一儲存裝置以實現較長期間的儲存保持。

作為易失性儲存裝置的另一例子，有 SRAM（靜態隨機存取記憶體）。SRAM 使用正反器等電路保持儲存內容，而不需要進行刷新操作，在這一點上 SRAM 優越於 DRAM。但是，因為使用正反器等電路，所以存在儲存容量的單價變高的問題。另外，在如果沒有電力供給儲存內容就消失這一點上，SRAM 和 DRAM 相同。

作為非易失性儲存裝置的典型例子，有快閃記憶體。快閃記憶體在電晶體的閘極電極和通道形成區域之間具有浮動閘極，並使該浮動閘極保持電荷而進行儲存，因此，快閃記憶體有其資料保持期間極長（半永久）、不需要進行易失性儲存裝置所需要的刷新操作的優點（例如，參照專利文獻 1）。

但是，由在進行寫入時產生的穿隧電流而引起構成儲存元件的閘極絕緣層的退化，因此發生因預定次數的寫入而不能發揮儲存元件的功能的問題。為了緩和上述問題的影響，例如，使用使各儲存元件的寫入次數均等的方法，但是，為了使用該方法，需要具有複雜的週邊電路。另外，即使使用上述方法，也不能解決使用壽命的根本問題。也就是說，快閃記憶體不合適於資訊的重寫頻率高的用途。

另外，為了使浮動閘極保持電荷或者去除該電荷，需要高的電壓。再者，還有電荷的保持或去除需要較長時間

而難以實現寫入和拭除的高速化的問題。

專利文獻 1：日本專利申請告 昭 57-105889 號公報

【發明內容】

鑒於上述問題，所揭示的發明的一個實施例的目的之一在於提供一種即使沒有電力供給也能夠保持儲存內容並且對寫入次數也沒有限制的新的結構的半導體裝置。

本發明的一個實施例是根據使用氧化物半導體而形成的電晶體和使用除此以外的材料而形成的電晶體的疊層結構的半導體裝置。例如，可以採用如下結構。

本發明的一個實施例是一種半導體裝置，包括：第一佈線；第二佈線；第三佈線；第四佈線；以及第五佈線，其中，在第一佈線和第二佈線之間並聯連接有多個儲存元件，多個儲存元件的其中之一包含：具有第一閘極電極、第一源極電極以及第一汲極電極的第一電晶體；具有第二閘極電極、第二源極電極以及第二汲極電極的第二電晶體；以及具有第三閘極電極、第三源極電極以及第三汲極電極的第三電晶體，其中，第一電晶體係設置在包含半導體材料的基板中，第二電晶體包含氧化物半導體層，第一閘極電極與第二源極電極和第二汲極電極的其中一者係電連接，第一佈線與第一源極電極係電連接，第一汲極電極與第三源極電極係電連接，第二佈線與第三汲極電極係電連接，第三佈線與第二源極電極和第二汲極電極中的另一者係電連接，第四佈線與第二閘極電極係電連接，並且第

五佈線與第三閘極電極係電連接。

另外，本發明的一個實施例是一種半導體裝置，包括：第一佈線；第二佈線；第三佈線；第四佈線；以及第五佈線，其中，在第一佈線和第二佈線之間並聯連接有多個儲存元件，多個儲存元件的其中之一包含：具有第一閘極電極、第一源極電極以及第一汲極電極的第一電晶體；具有第二閘極電極、第二源極電極以及第二汲極電極的第二電晶體；以及電容器，其中，第一電晶體係設置在包含半導體材料的基板中，第二電晶體包含氧化物半導體層，第一閘極電極、第二源極電極和第二汲極電極的其中一者以及電容器的電極中的其中一者係電連接，第一佈線與第一源極電極係電連接，第二佈線與第一汲極電極係電連接，第三佈線與第二源極電極和第二汲極電極中的另一者係電連接，第四佈線與第二閘極電極係電連接，並且第五佈線與電容器的電極中的另一者係電連接。

在上述結構中，第一電晶體包括：設置在包含半導體材料的基板中的通道形成區域；以夾著通道形成區域的方式而設置的雜質區域；在通道形成區域之上的第一閘極絕緣層；在第一閘極絕緣層之上的第一閘極電極；以及電連接至雜質區域的第一源極電極及第一汲極電極。

另外，在上述結構中，第二電晶體包括：包含在半導體材料的基板之上的第二閘極電極；在第二閘極電極之上的第二閘極絕緣層；在第二閘極絕緣層之上的氧化物半導體層；以及電連接至氧化物半導體層的第二源極電極及第

二汲極電極。

另外，在上述結構中，第三電晶體包括：設置在包含半導體材料的基板中的通道形成區域；以夾著通道形成區域的方式而設置的雜質區域；在通道形成區域之上的第三閘極絕緣層；在第三閘極絕緣層之上的第三閘極電極；以及電連接至雜質區域的第三源極電極及第三汲極電極。

另外，在上述結構中，較佳使用單晶半導體基板或 SOI 基板作為包含半導體材料的基板。尤其是，半導體材料較佳為矽。

另外，在上述結構中，氧化物半導體層較佳包含 In-Ga-Zn-O 類的氧化物半導體材料。尤其是，氧化物半導體層較佳包含 $\text{In}_2\text{Ga}_2\text{ZnO}_7$ 的結晶而成。再者，氧化物半導體層的氫濃度較佳為 $5 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ 以下。另外，第二電晶體的截止態（off-state）電流較佳為 $1 \times 10^{-13} \text{ A}$ 以下。

另外，在上述結構中，第二電晶體可以被設置在重疊於第一電晶體的區域中。

另外，在本發明說明等中，“上”或“下”不侷限於構成要素的位置關係為“正上”或“正下”。例如，“閘極絕緣層上的第一閘極電極”包括在閘極絕緣層和閘極電極之間包含另一構成要素的情況。另外，“上”或“下”只是為了便於說明而使用的，在沒有特別的說明時，“上”或“下”還包括其上下倒轉的情況。

另外，在本發明說明等中，“電極”或“佈線”不在功能上限定其構成要素。例如，有時將“電極”用作為

“佈線”的一部分，反之亦然。再者，“電極”或“佈線”還包括多個“電極”或“佈線”形成爲一體的情況等。

另外，在使用極性不同的電晶體的情況或電路操作的電流方向變化的情況等下，“源極”和“汲極”的功能有時互相調換。因此，在本發明說明等中，“源極”和“汲極”可以互相調換。

另外，在本發明說明等中，“電連接”包括隔著“具有某種電作用的元件”連接的情況。這裏，“具有某種電作用的元件”只要可以進行連接物件間的電信號的授受，就對其沒有特別的限制。

例如，“具有某種電作用的元件”不僅包括電極和佈線，而且還包括電晶體等的切換元件、電阻器、電感器、電容器、其他具有各種功能的元件等。

一般來說，“SOI 基板”是指在絕緣表面上設置有矽半導體層的基板，但是在本發明說明等中，還包括在絕緣表面上設置有包含矽以外的材料而成的半導體層的基板。換言之，“SOI 基板”所具有的半導體層不侷限於矽半導體層。另外，“SOI 基板”中的基板不侷限於矽片等的半導體基板，而還可以爲玻璃基板、石英基板、藍寶石基板、金屬基板等的非半導體基板。也就是說，“SOI 基板”還包括其上具有包含半導體材料而成的層的導體基板或絕緣體基板。再者，在本發明說明等中，“半導體基板”不但是指僅包含半導體材料而成的基板，而且是指包含半導體材

料的所有的基板。也就是說，在本發明說明等中，“半導體基板”包括“SOI 基板”。

作為本發明的一個實施例，提供一種在其下部中具有使用氧化物半導體以外的材料的電晶體並在其上部中具有使用氧化物半導體的電晶體的半導體裝置。

因為使用氧化物半導體的電晶體的截止態電流極小，所以藉由使用該電晶體而可以在極長期間內保持儲存內容。也就是說，因為不需要進行刷新操作，或者，可以將刷新操作的頻率降低到極低，所以可以充分降低耗電量。另外，即使沒有電力供給，也可以在較長期間內保持儲存內容。

另外，資訊的寫入不需要高電壓，而且也沒有元件退化的問題。再者，根據電晶體的導通（on）狀態或截止（off）狀態而進行資訊寫入，而可以容易實現高速操作。另外，還有不需要用來拭除資訊的操作的優點。

另外，使用氧化物半導體以外的材料的電晶體可以進行充分的高速操作，因此，藉由該使用氧化物半導體以外的材料的電晶體而可以進行高速的儲存內容的讀出。

如上所述，藉由將使用氧化物半導體以外的材料的電晶體和使用氧化物半導體的電晶體形成為一體，可以實現具有新的特徵的半導體裝置。

【圖式簡單說明】

圖 1 是用來說明半導體裝置的電路圖；

圖 2A 和 2B 是用來說明半導體裝置的剖面圖及平面圖；

圖 3A 至 3H 是用來說明半導體裝置的製程的剖面圖；

圖 4A 至 4G 是用來說明半導體裝置的製程的剖面圖；

圖 5A 至 5D 是用來說明半導體裝置的製程的剖面圖；

圖 6 是用來說明半導體裝置的剖面圖；

圖 7A 和 7B 是用來說明半導體裝置的剖面圖；

圖 8A 和 8B 是用來說明半導體裝置的剖面圖；

圖 9A 和 9B 是用來說明半導體裝置的剖面圖；

圖 10 是用來說明儲存元件的電路圖；

圖 11 是用來說明儲存元件的操作的時序圖；

圖 12 是用來說明半導體裝置的電路圖；

圖 13 是用來說明儲存元件的電路圖；

圖 14 是用來說明半導體裝置的電路圖；

圖 15 是用來說明儲存元件的電路圖；

圖 16 是示出節點 A 和第五佈線電位的關係的圖；

圖 17 是用來說明半導體裝置的電路圖；

圖 18 是用來說明儲存元件的電路圖；

圖 19 是用來說明半導體裝置的電路圖；

圖 20A 和 20B 是用來說明儲存元件的電路圖；

圖 21 是用來說明儲存元件的電路圖；

圖 22 是用來說明讀出電路的電路圖；

圖 23A 至 23F 是用來說明電子設備的圖形；

圖 24 是使用氧化物半導體的反交錯型電晶體的縱向剖面圖；

圖 25A 和 25B 是沿圖 24 的 A-A' 剖面的能帶圖（示意圖）；

圖 26A 是示出將正的電位（ $+V_G$ ）施加到閘極（G1）的狀態的圖形，而圖 26B 是示出將負的電位（ $-V_G$ ）施加到閘極（G1）的狀態的圖形；

圖 27 是示出真空位準、金屬的功函數（ ϕ_M ）和氧化物半導體的電子親和力（ χ ）的關係的圖形。

【實施方式】

下面，關於本發明的實施例的一個例子參照附圖給予說明。但是，本發明並不侷限於下面的描述。所屬領域的普通技術人員可以很容易地理解一個事實就是其模式和詳細內容可以被變換為各種各樣的形式，而不背離本發明的宗旨及其範圍。因此，本發明不應該解釋為侷限於以下所示的實施例的記載內容。

注意，為了便於說明，附圖等所示出的各結構的位置、大小和範圍等有時不表示實際上的位置、大小和範圍等。因此，本發明不侷限於附圖等所示出的位置、大小和範圍等。

另外，本發明說明等中使用的“第一”、“第二”、“第

三”等序數詞是爲了避免結構要素的混同，而不是爲了在數目方面上限定。

（實施例 1）

在本實施例中，參照圖 1 至圖 9A 和 9B 來說明根據所揭示的發明的一個實施例的半導體裝置的結構及其製造方法。

<半導體裝置的電路結構>

圖 1 示出半導體裝置的電路結構的一個例子。該半導體裝置係由使用氧化物半導體以外的材料的電晶體 160 和使用氧化物半導體的電晶體 162 所構成。

這裏，電晶體 160 的閘極電極與電晶體 162 的源極電極和汲極電極的其中一者係電連接。另外，第一佈線（1st Line：也稱爲源極線）和電晶體 160 的源極電極係電連接，第二佈線（2nd Line：也稱爲位元線）和電晶體 160 的汲極電極係電連接。並且，第三佈線（3rd Line：也稱爲第一信號線）與電晶體 162 的源極電極和汲極電極中的另一者係電連接，第四佈線（4th Line：也稱爲第二信號線）和電晶體 162 的閘極電極係電連接。

使用氧化物半導體以外的材料的電晶體 160 可以進行充分的高速操作，因此，藉由使用該使用氧化物半導體以外的材料的電晶體 160 而可以進行高速的儲存內容的讀出。另外，使用氧化物半導體的電晶體 162 具有截止態電

流極小的特徵。因此，藉由使電晶體 162 處於截止狀態，可以在極長時間內保持電晶體 160 的閘極電極的電位。

藉由發揮可以保持閘極電極的電位的特徵，如下所述那樣可以進行資訊寫入、保持和讀出。

首先，說明資訊的寫入及保持。首先，藉由將第四佈線的電位設定為使電晶體 162 處於導通狀態的電位，使電晶體 162 處於導通狀態。由此，將第三佈線的電位施加到電晶體 160 的閘極電極（寫入）。然後，藉由將第四佈線的電位設定為使電晶體 162 處於截止狀態的電位，使電晶體 162 處於截止狀態，而保持電晶體 160 的閘極電極的電位（保持）。

因為電晶體 162 的截止態電流極小，所以在長時間內保持電晶體 160 的閘極電極的電位。例如，在電晶體 160 的閘極電極的電位為使電晶體 160 處於導通狀態的電位的情況下，在長時間內保持電晶體 160 的導通狀態。另外，在電晶體 160 的閘極電極的電位為使電晶體 160 處於截止狀態的電位的情況下，在長時間內保持電晶體 160 的截止狀態。

下面，說明資訊的讀出。如上所述，當在保持電晶體 160 的導通狀態或截止狀態的狀態下將預定的電位（低電位）施加到第一佈線時，第二佈線的電位根據電晶體 160 的導通狀態或截止狀態而不同。例如，在電晶體 160 係處於導通狀態的情況下，相對於第一佈線的電位，第二佈線的電位降低。與此相反，在電晶體 160 係處於截止狀態的

情況下，第二佈線的電位不變化。

如上所述，藉由在保持資訊的狀態下對第二佈線的電位和預定的電位進行比較，可以讀出資訊。

下面，說明資訊的重寫。與上述資訊的寫入及保持同樣，進行資訊的重寫。也就是說，藉由將第四佈線的電位設定為使電晶體 162 處於導通狀態的電位，使電晶體 162 處於導通狀態。由此，將第三佈線的電位（根據新的資訊的電位）施加到電晶體 160 的閘極電極。然後，藉由將第四佈線的電位設定為使電晶體 162 處於截止狀態的電位，使電晶體 162 處於截止狀態，而處於保持新的資訊的狀態。

如上所述，根據所揭示的發明的半導體裝置可以藉由再次進行資訊的寫入而直接重寫資訊。由此，不需要快閃記憶體等所需要的拭除操作，而可以抑制起因於拭除操作的操作速度的降低。也就是說，可以實現半導體裝置的高速操作。

另外，上述說明關於使用以電子為多數載子的 n 型電晶體（n 通道電晶體）的情況，但是，當然可以使用以電洞為多數載子的 p 型電晶體代替 n 型電晶體。

<半導體裝置的平面結構及剖面結構>

圖 2A 和圖 2B 是上述半導體裝置的結構的一個例子。圖 2A 和圖 2B 分別示出半導體裝置的剖面 and 半導體裝置的平面。這裏，圖 2A 相當於沿圖 2B 的線 A1-A2 及

線 B1-B2 的剖面。圖 2A 和圖 2B 所示的半導體裝置在其下部中具有使用氧化物半導體以外的材料的電晶體 160 並在其上部中具有使用氧化物半導體的電晶體 162。這裏，在電晶體 160 及電晶體 162 都是 n 型電晶體的情況下進行說明，但是也可以採用 p 型電晶體。尤其是，電晶體 160 很容易被使用做為 p 型電晶體。

電晶體 160 具有設置在包含半導體材料的基板 100 中的通道形成區域 116、以夾著通道形成區域 116 的方式而設置的雜質區域 114 及高濃度雜質區域 120（也將這些區域統稱為雜質區域）、設置在通道形成區域 116 之上的閘極絕緣層 108a、設置在閘極絕緣層 108a 之上的閘極電極 110a、電連接至雜質區域 114 的源極電極或汲極電極 130a 以及源極電極或汲極電極 130b。

這裏，在閘極電極 110a 的側面設置有側壁絕緣層 118。另外，在基板 100 的剖面圖中不重疊於側壁絕緣層 118 的區域中具有高濃度雜質區域 120，並且在高濃度雜質區域 120 之上存在著金屬化合物區域 124。另外，在基板 100 之上圍繞電晶體 160 地設置有元件分離絕緣層 106，並且覆蓋電晶體 160 地設置有層間絕緣層 126 及層間絕緣層 128。源極電極或汲極電極 130a 和源極電極或汲極電極 130b 藉由形成在層間絕緣層 126 及層間絕緣層 128 中的開口而被電連接至金屬化合物區域 124。也就是說，源極電極或汲極電極 130a 和源極電極或汲極電極 130b 隔著金屬化合物區域 124 而被電連接至高濃度雜質

區域 120 及雜質區域 114。另外，閘極電極 110a 係電連接至與源極電極或汲極電極 130a 和源極電極或汲極電極 130b 同樣設置的電極 130c。

電晶體 162 具有設置在層間絕緣層 128 之上的閘極電極 136d、設置在閘極電極 136d 之上的閘極絕緣層 138、設置在閘極絕緣層 138 之上的氧化物半導體層 140、設置在氧化物半導體層 140 之上且電連接至氧化物半導體層 140 的源極電極或汲極電極 142a 以及源極電極或汲極電極 142b。

這裏，閘極電極 136d 係設置成被埋入形成在層間絕緣層 128 之上的絕緣層 132。另外，與閘極電極 136d 同樣地，分別形成接觸於源極電極或汲極電極 130a 的電極 136a、接觸於源極電極或汲極電極 130b 的電極 136b 以及接觸於電極 130c 的電極 136c。

另外，在電晶體 162 之上接觸於氧化物半導體層 140 的一部分地設置有保護絕緣層 144，並在保護絕緣層 144 之上設置有層間絕緣層 146。這裏，在保護絕緣層 144 和層間絕緣層 146 中形成有到達源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 的開口，並且電極 150d 及電極 150e 係形成為藉由該開口而接觸於源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b。另外，與電極 150d 及電極 150e 同樣地，電極 150a、電極 150b 以及電極 150c 係形成為藉由設置在閘極絕緣層 138、保護絕緣層 144 和層間絕緣層 146 中的開口而接觸於電極 136a、電極

136b 以及電極 136c。

這裏，氧化物半導體層 140 較佳為雜質如氫等係充分得以去除而被高純度化的氧化物半導體層。明確地說，氧化物半導體層 140 的氫濃度為 $5 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ 以下，較佳為 $5 \times 10^{18}/\text{cm}^3$ 以下，更佳為 $5 \times 10^{17}/\text{cm}^3$ 以下。另外，氫濃度係充分得以降低而被高純度化的氧化物半導體層 140 的載子濃度為 $5 \times 10^{14}/\text{cm}^3$ 以下，較佳為 $5 \times 10^{12}/\text{cm}^3$ 以下。如上所述，藉由使用氫濃度係充分得以降低而被高純度化的 i 型化或實質上 i 型化的氧化物半導體，可以獲得截止態電流特性極為優良的電晶體 162。例如，在汲極電壓 V_d 為 +1 V 或 +10 V 且閘極電壓 V_g 為 -5 V 至 -20 V 的情況下，截止態電流為 $1 \times 10^{-13} \text{ A}$ 以下。如上所述，藉由使用氫濃度係充分得以降低而被高純度化的氧化物半導體層 140 而降低電晶體 162 的截止態電流，可以實現新的結構的半導體裝置。另外，使用二次離子質譜（SIMS）測量上述氧化物半導體層 140 中的氫濃度。

另外，在層間絕緣層 146 之上設置有絕緣層 152，並將電極 154a、電極 154b、電極 154c 以及電極 154d 係設置成被埋入該絕緣層 152 中。這裏，電極 154a 接觸於電極 150a，電極 154b 接觸於電極 150b，電極 154c 接觸於電極 150c 及電極 150d，並且電極 154d 接觸於電極 150e。

也就是說，在圖 2A 和 2B 所示的半導體裝置中，電晶體 160 的閘極電極 110a 隔著電極 130c、電極 136c、電

極 150c、電極 154c 以及電極 150d 而被電連接至電晶體 162 的源極電極或汲極電極 142a。

<半導體裝置的製造方法>

以下，說明上述半導體裝置的製造方法的一個例子。
以下，首先，參照圖 3A 至 3H 來說明下部的電晶體 160 的製造方法，然後，參照圖 4A 至 4G 和圖 5A 至 5D 來說明上部的電晶體 162 的製造方法。

<下部的電晶體的製造方法>

首先，準備包含半導體材料的基板 100（參照圖 3A）。作為包含半導體材料的基板 100，可以使用矽或碳化矽等的單晶半導體基板、多晶半導體基板、矽鍺等的化合物半導體基板、SOI 基板等。這裏，作為包含半導體材料的基板 100，示出使用單晶矽基板時的一個例子。一般來說，“SOI 基板”是指在絕緣表面之上設置有矽半導體層的基板，但是在本發明說明等中，還包括在絕緣表面之上設置有包含矽以外的材料而成的半導體層的基板。換言之，“SOI 基板”所具有的半導體層不侷限於矽半導體層。另外，SOI 基板包括在玻璃基板等絕緣基板之上隔著絕緣層而設置有半導體層的結構。

在基板 100 之上形成用作為用以形成元件分離絕緣層的掩罩的保護層 102（參照圖 3A）。作為保護層 102，例如可以使用氧化矽、氮化矽、氮氧化矽等的材料的絕緣

層。另外，在該步驟的前後，也可以將賦予 n 型導電性的雜質元素和賦予 p 型導電性的雜質元素添加到基板 100，以控制電晶體的臨界電壓。在半導體為矽時，作為賦予 n 型導電性的雜質，例如可以使用磷、砷等。另外，作為賦予 p 型導電性的雜質，例如可以使用硼、鋁、鎵等。

接著，使用上述保護層 102 作為掩罩進行蝕刻，去除不被保護層 102 所覆蓋的區域（露出的區域）的基板 100 的一部分。由此，形成得以分離的半導體區域 104（參照圖 3B）。該蝕刻較佳使用乾式蝕刻，但是也可以使用濕式蝕刻。可以根據被蝕刻材料而適當地選擇蝕刻氣體和蝕刻液。

接著，藉由覆蓋半導體區域 104 地形成絕緣層，並且選擇性地去除重疊於半導體區域 104 的區域的絕緣層，以形成元件分離絕緣層 106（參照圖 3B）。該絕緣層使用氧化矽、氮化矽、氮氧化矽等而被形成。作為絕緣層的去除方法，有 CMP 等拋光處理或蝕刻處理等，可以使用任一方法。另外，在形成半導體區域 104 之後，或者，在形成元件分離絕緣層 106 之後，去除上述保護層 102。

接著，在半導體區域 104 之上形成絕緣層，並在該絕緣層之上形成包含導電材料的層。

絕緣層是之後用做為閘極絕緣層的層，該絕緣層較佳採用藉由 CVD 法或濺射法等而獲得到之包含氧化矽、氮氧化矽、氮化矽、氧化鉛、氧化鋁、氧化鉭等的膜的單層結構或多層結構即可。另外，也可以藉由高密度電漿處理

或熱氧化處理而使半導體區域 104 的表面氧化或氮化，以形成上述絕緣層。例如，可以使用 He、Ar、Kr、Xe 等稀有氣體、氧、氧化氮、氨、氮、氫等的混合氣體來進行高密度電漿處理。另外，對絕緣層的厚度沒有特別的限制，例如其厚度可以被設定為 1 nm 至 100 nm。

包含導電材料的層可以使用鋁、銅、鈦、鉭、鎢等的金屬材料來予以形成。另外，也可以藉由使用包含導電材料的多晶矽等的半導體材料而形成包含導電材料的層。對形成方法也沒有特別的限制，可以使用蒸鍍法、CVD 法、濺射法、旋塗法等各種沉積方法。此外，在本實施例中，說明使用金屬材料以形成包含導電材料的層時的一個例子。

然後，藉由選擇性地蝕刻絕緣層和包含導電材料的層，以形成閘極絕緣層 108a 和閘極電極 110a。（參照圖 3C）。

接著，形成覆蓋閘極電極 110a 的絕緣層 112（參照圖 3C）。然後，藉由將磷（P）或砷（As）等添加到半導體區域 104，以形成接面深度淺的雜質區域 114（參照圖 3C）。這裏，雖然添加磷或砷以形成 n 型電晶體，但是也可以在形成 p 型電晶體時添加硼（B）或鋁（Al）等的雜質元素。另外，藉由形成雜質區域 114，在半導體區域 104 的閘極絕緣層 108a 的下部中形成通道形成區域 116（參照圖 3C）。在此，雖然可以適當地設定所添加的雜質的濃度，但是較佳根據半導體元件的高度小型化而提高

其濃度。這裏，雖然採用在形成絕緣層 112 之後形成雜質區域 114 的步驟，但是也可以採用在形成雜質區域 114 之後形成絕緣層 112 的步驟。

接著，形成側壁絕緣層 118（參照圖 3D）。在覆蓋絕緣層 112 地形成絕緣層之後，藉由對該絕緣層進行各向異性高的蝕刻處理，以自對準的方式形成側壁絕緣層 118。另外，此時，較佳藉由對絕緣層 112 的一部分進行蝕刻，暴露閘極電極 110a 的上面和雜質區域 114 的上面。

接著，覆蓋閘極電極 110a、雜質區域 114 和側壁絕緣層 118 等地形成絕緣層。然後，藉由將磷（P）或砷（As）等添加到接觸雜質區域 114 的區域，以形成高濃度雜質區域 120（參照圖 3E）。然後，藉由去除上述絕緣層，以覆蓋閘極電極 110a、側壁絕緣層 118 和高濃度雜質區域 120 等地形成金屬層 122（參照圖 3E）。該金屬層 122 可以使用真空蒸鍍法、濺射法或旋塗法等各種沉積方法來予以形成。較佳使用與構成半導體區域 104 的半導體材料起反應而成爲低電阻的金屬化合物的金屬材料來形成金屬層 122。作爲上述金屬材料，例如有鈦、鋁、鎢、鎳、鈷、鉑等。

接著，進行熱處理，使上述金屬層 122 與半導體材料起反應。由此，形成接觸高濃度雜質區域 120 的金屬化合物區域 124（參照圖 3F）。另外，在使用多晶矽等作爲閘極電極 110a 的情況下，還在閘極電極 110a 與金屬層 122 相接觸的部分中形成金屬化合物區域。

作為上述熱處理，例如可以使用照射閃光燈的熱處理。當然，也可以使用其他熱處理方法，但是較佳使用可以在極短的時間內進行熱處理的方法，以提高根據金屬化合物形成的化學反應的控制性。另外，上述金屬化合物區域由金屬材料與半導體材料之間的反應而形成，該金屬化合物區域的導電性充分得以提高。藉由形成該金屬化合物區，可以充分降低電阻，並可以提高元件特性。另外，在形成金屬化合物區域 124 之後，去除金屬層 122。

接著，覆蓋藉由上述步驟形成的各結構地形成層間絕緣層 126 和層間絕緣層 128（參照圖 3G）。層間絕緣層 126 和層間絕緣層 128 可以使用氧化矽、氮氧化矽、氮化矽、氧化鉛、氧化鋁、氧化鋇等無機絕緣材料來予以形成。此外，也可以使用聚醯亞胺、丙烯酸樹脂等有機絕緣材料來形成層間絕緣層 126 和層間絕緣層 128。這裏，雖然示出層間絕緣層 126 和層間絕緣層 128 的兩層結構，但是層間絕緣層的結構不侷限於此。在形成層間絕緣層 128 之後，較佳藉由對其表面進行 CMP 或蝕刻處理等而使其平坦化。

然後，藉由在上述層間絕緣層中形成到達金屬化合物區域 124 的開口，在該開口中形成源極電極或汲極電極 130a 和源極電極或汲極電極 130b（參照圖 3H）。例如，可以在包括開口的區域中使用 PVD 法或 CVD 法等以形成導電層，然後使用蝕刻處理或 CMP 等的方法來去除上述導電層的一部分，以形成源極電極或汲極電極 130a 和源

極電極或汲極電極 130b。

另外，在藉由去除上述導電層的一部分以形成源極電極或汲極電極 130a 和源極電極或汲極電極 130b 時，較佳將其表面加工為平坦。例如，當在包含開口的區域中形成薄的鈦膜或氮化鈦膜，然後將鎢膜形成為嵌入開口中時，藉由進行之後的 CMP，可以在去除多餘的鎢、鈦或氮化鈦等的同時提高其表面的平坦性。像這樣，藉由對包含源極電極或汲極電極 130a 和源極電極或汲極電極 130b 的表面進行平坦化，可以在之後的步驟中形成優良的電極、佈線、絕緣層或半導體層等。

這裏，雖然僅示出接觸金屬化合物區域 124 的源極電極或汲極電極 130a 和源極電極或汲極電極 130b，但是也可以在該步驟中形成接觸閘極電極 110a 的電極（例如，圖 2A 和 2B 中的電極 130c）等。對可以用作為源極電極或汲極電極 130a 和源極電極或汲極電極 130b 的材料沒有特別的限制，而可以使用各種導電材料。例如，可以使用鉬、鈦、鉻、鉭、鎢、鋁、銅、鈳或釷等導電材料。

藉由上述步驟，形成使用包含半導體材料的基板 100 的電晶體 160。另外，在進行上述步驟之後，還可以形成電極、佈線或絕緣層等。藉由使用由層間絕緣層和導電層的疊層結構所構成的多層佈線結構作為佈線的結構，可以提供高度集成化的半導體裝置。

<上部的電晶體的製造方法>

接著，參照圖 4A 至 4G 及圖 5A 至 5D 來說明在層間絕緣層 128 之上製造電晶體 162 的步驟。另外，圖 4A 至 4G 及圖 5A 至 5D 示出層間絕緣層 128 之上的各種電極或電晶體 162 等的製程，而省略存在於電晶體 162 的下部中的電晶體 160 等。

首先，在層間絕緣層 128、源極電極或汲極電極 130a、源極電極或汲極電極 130b 以及電極 130c 之上形成絕緣層 132（參照圖 4A）。絕緣層 132 可以使用 PVD 法或 CVD 法等而被形成。另外，可以使用氧化矽、氮氧化矽、氮化矽、氧化鉛、氧化鋁、氧化鋇等無機絕緣材料來形成絕緣層 132。

接著，在絕緣層 132 中形成到達源極電極或汲極電極 130a、源極電極或汲極電極 130b 以及電極 130c 的開口。此時，還在之後形成閘極電極 136d 的區域中形成開口。然後，將導電層 134 形成為嵌入上述開口中（參照圖 4B）。上述開口可以使用掩罩、藉由蝕刻等的方法而被形成。上述掩罩藉由使用光罩的曝光等的方法而被形成。作為蝕刻，使用濕式蝕刻和乾式蝕刻中的任何一種，但是從微細加工的觀點來看，較佳使用乾式蝕刻。導電層 134 可以使用 PVD 法或 CVD 法等沉積法而被形成。作為可以用來形成導電層 134 的材料，可以舉出鉬、鈦、鉻、鋇、鎢、鋁、銅、鈦或鈦等導電材料、該材料的合金或化合物（例如，氮化物）等。

更明確地說，可以使用如下方法：例如，在包括開口

的區域中使用 PVD 法而形成薄的鈦膜，並且使用 CVD 法而形成薄的氮化鈦膜，然後將鎢膜形成爲嵌入開口中。這裏，藉由 PVD 法所形成的鈦膜具有使介面的氧化膜還原而降低與下部電極（這裏，源極電極或汲極電極 130a、源極電極或汲極電極 130b 以及電極 130c 等）的接觸電阻的功能。另外，之後形成的氮化鈦膜具有抑制導電材料的擴散的阻擋功能。另外，也可以在形成由鈦或氮化鈦等構成的障壁膜之後，使用電鍍法來形成銅膜。

在形成導電層 134 之後，藉由使用蝕刻處理或 CMP 等的方法來去除導電層 134 的一部分，而使絕緣層 132 暴露出，以形成電極 136a、電極 136b、電極 136c 以及閘極電極 136d（參照圖 4C）。另外，在去除上述導電層 134 的一部分以形成電極 136a、電極 136b、電極 136c 以及閘極電極 136d 時，較佳將其表面加工爲平坦。因此，藉由將絕緣層 132、電極 136a、電極 136b、電極 136c 以及閘極電極 136d 的表面加工爲平坦，可以在之後的步驟中形成優良的電極、佈線、絕緣層以及半導體層等。

接著，覆蓋絕緣層 132、電極 136a、電極 136b、電極 136c 以及閘極電極 136d 地形成閘極絕緣層 138（參照圖 4D）。閘極絕緣層 138 可以藉由 CVD 法或濺射法等來予以形成。另外，閘極絕緣層 138 較佳包含氧化矽、氮化矽、氧氮化矽、氮氧化矽、氧化鋁、氧化鉛或氧化鉭等。另外，閘極絕緣層 138 可以爲單層結構或者疊層結構。例如，藉由作爲來源氣體而使用矽烷（ SiH_4 ）、氧和氮的電

漿 CVD 法，以形成包含氧氮化矽的閘極絕緣層 138。對閘極絕緣層 138 的厚度沒有特別的限制，例如其厚度可以被設定為 10 nm 至 500 nm。在使用疊層結構時，例如，較佳使用由厚度為 50 nm 至 200 nm 的第一閘極絕緣層和第一閘極絕緣層之上的厚度為 5 nm 至 300 nm 的第二閘極絕緣層所構成的疊層。

另外，因為藉由去除雜質而 i 型化或者在實質上被 i 型化的氧化物半導體（經高純度化的氧化物半導體）對介面等級或介面電荷極為敏感，所以在作為氧化物半導體層而使用該氧化物半導體的情況下，其與閘極絕緣層的介面是重要的。也就是說，接觸經高純度化的氧化物半導體層的閘極絕緣層 138 被要求高品質化。

例如，因為可以藉由使用微波（2.45 GHz）的高密度電漿 CVD 法而形成緻密且絕緣耐壓高的高品質的閘極絕緣層 138，所以該方法是較佳的。這是因為如下緣故：經高純度化的氧化物半導體層與高品質閘極絕緣層相黏合，使得介面等級得以降低而可以得到優良的介面特性。

當然，只要是能夠作為閘極絕緣層而形成優質的絕緣層的方法，就在使用經高純度化的氧化物半導體層的情況下也可以使用濺射法或電漿 CVD 法等的其他方法。另外，也可以使用藉由形成後的熱處理而使膜品質或介面特性得以改善的絕緣層。無論在哪種情況下，只要形成作為閘極絕緣層 138 的膜品質優良且可以降低與氧化物半導體層的介面態密度而形成優良的介面的閘極絕緣層，即可。

再者，在 85°C ， $2 \times 10^6 \text{V/cm}$ 且時間為 12 小時的閘極偏壓－熱應力試驗（稱為 BT 試驗）中，如果在氧化物半導體中添加有雜質，雜質和氧化物半導體的主要成分之間的鍵被強電場（B：偏壓）和高溫（T：溫度）切斷，所產生的懸空鍵導致臨界電壓（ V_{th} ）的漂移。

與此相反，藉由儘量去除氧化物半導體的雜質，尤其是氫或水等，如上所述那樣與閘極絕緣層之間具有優良的介面特性，而可以獲得到對 BT 試驗也穩定的電晶體。

接著，在閘極絕緣層 138 之上形成氧化物半導體層，藉由使用掩罩的蝕刻等方法而加工該氧化物半導體層，以形成島狀的氧化物半導體層 140（參照圖 4E）。

作為氧化物半導體層，較佳採用 In-Ga-Zn-O 類、In-Sn-Zn-O 類、In-Al-Zn-O 類、Sn-Ga-Zn-O 類、Al-Ga-Zn-O 類、Sn-Al-Zn-O 類、In-Zn-O 類、Sn-Zn-O 類、Al-Zn-O 類、In-O 類、Sn-O 類、Zn-O 類的氧化物半導體層，尤其是非晶氧化物半導體層。在本實施例中，作為氧化物半導體層，使用 In-Ga-Zn-O 類氧化物半導體沉積用靶材藉由濺射法而形成非晶氧化物半導體層。另外，因為可以藉由將矽添加到非晶氧化物半導體層中，以抑制其結晶化，所以，例如，也可以使用包含 2 wt.% 至 10 wt.% 的 SiO_2 的靶材來形成氧化物半導體層。

作為用以使用濺射法來製造氧化物半導體層的靶材，例如，可以使用以氧化鋅為主要成分的金屬氧化物的靶材。另外，也可以使用包含 In、Ga 和 Zn 的氧化物半導體

沉積用靶材（組成比為 $\text{In}_2\text{O}_3 : \text{Ga}_2\text{O}_3 : \text{ZnO}=1 : 1 : 1[\text{mol}\%]$ 、 $\text{In} : \text{Ga} : \text{Zn}=1 : 1 : 0.5[\text{atom}\%]$ ）等。另外，作為包含 In 、 Ga 和 Zn 的氧化物半導體沉積用靶材，也可以使用其組成比為 $\text{In} : \text{Ga} : \text{Zn}=1 : 1 : 1[\text{atom}\%]$ 或 $\text{In} : \text{Ga} : \text{Zn}=1 : 1 : 2[\text{atom}\%]$ 的靶材等。氧化物半導體沉積用靶材的填充率為 90%至 100%，較佳為大於或等於 95%（例如，99.9%）。藉由使用填充率高的氧化物半導體沉積用靶材，以形成緻密的氧化物半導體層。

氧化物半導體層的形成氛圍較佳為稀有氣體（典型上為氬）氛圍、氧氛圍或稀有氣體（典型上為氬）和氧的混合氛圍。明確地說，例如，較佳使用將氬、水、羥基或氫化物等的雜質去除到濃度約在 ppm 的範圍（較佳為濃度約在 ppb 的範圍）中的高純度氣體。

在形成氧化物半導體層時，在保持為減壓狀態的處理室內固定基板，並且將基板溫度設定為 100°C 至 600°C ，較佳為 200°C 至 400°C 。藉由在加熱基板的同時形成氧化物半導體層，可以降低氧化物半導體層所含的雜質的濃度。另外，可以減輕因濺射所導致的損傷。然後，在去除處理室內的殘留水分的同時引入氬和水而得以去除的濺射氣體，並且將金屬氧化物用作為靶材以形成氧化物半導體層。較佳使用吸附型真空泵，以去除處理室內的殘留水分。例如，可以使用低溫泵、離子泵或鈦昇華泵。另外，作為排氣單元，也可以使用提供有冷阱的渦輪泵。在使用低溫泵進行了排氣的沉積室中，例如，對氬原子、水

(H_2O) 等包含氫原子的化合物 (更佳的是, 還有包含碳原子的化合物) 等進行了排氣, 因此可以降低在該沉積室中形成的氧化物半導體層所含的雜質的濃度。

作為形成條件, 例如, 可以採用如下條件: 基板和靶材之間的距離為 100 mm, 壓力為 0.6 Pa, 直流 (DC) 電力為 0.5 kW, 並且氛圍為氧 (氧流量比率為 100%) 氬氛圍。注意, 當使用脈衝直流 (DC) 電源時, 可以減少在沉積時發生的粉狀物質 (也稱為微粒或塵埃), 並且膜厚度分佈也變得均勻, 所以是較佳的。將氧化物半導體層的厚度設定為 2 nm 至 200 nm、較佳為 5 nm 至 30 nm。另外, 因為氧化物半導體層的適當的厚度根據使用的氧化物半導體材料而不同, 所以可以根據使用的材料而適當地選擇其厚度。

另外, 較佳在藉由濺射法而形成氧化物半導體層之前進行引入氬氣體來產生電漿的反向濺射, 以去除附著在閘極絕緣層 138 的表面的塵埃。這裏, 通常的濺射是指將離子碰撞到濺射靶材, 而反向濺射是指將離子碰撞到處理表面以改變其表面的性質。作為將離子碰撞到處理表面的方法, 有在氬氛圍中將高頻電壓施加到處理表面側而在基板附近產生電漿的方法等。另外, 也可以使用氮、氦或氧等的氛圍代替氬氛圍。

作為上述氧化物半導體層的蝕刻可以使用乾式蝕刻和濕式蝕刻中的任何一種。當然, 也可以組合乾式蝕刻和濕式蝕刻而使用。根據材料適當地設定蝕刻條件 (蝕刻氣

體、蝕刻液、蝕刻時間、溫度等），以將其蝕刻成所想要的形狀。

作為乾式蝕刻所使用的蝕刻氣體，例如有含有氯的氣體（氯類氣體，例如氯（ Cl_2 ）、氯化硼（ BCl_3 ）、氯化矽（ SiCl_4 ）、四氯化碳（ CCl_4 ）等）等。另外，還可以使用含有氟的氣體（氟類氣體，例如四氟化碳（ CF_4 ）、六氟化硫（ SF_6 ）、三氟化氮（ NF_3 ）、三氟甲烷（ CHF_3 ）等）、溴化氫（ HBr ）、氧（ O_2 ）或對上述氣體添加了氦（ He ）或氬（ Ar ）等的稀有氣體的氣體等。

作為乾式蝕刻法，可以使用平行平板型 RIE（反應性離子蝕刻）法或 ICP（感應耦合電漿）蝕刻法。適當地設定蝕刻條件（施加到線圈形電極的電力量、施加到基板側的電極的電力量、基板側的電極溫度等），以將其蝕刻成所想要的形狀。

作為用於濕式蝕刻的蝕刻液，可以使用磷酸、醋酸以及硝酸混合的溶液、過氧化氫氨水（31 wt.%的過氧化氫水：28 wt.%的氨水：水=5：2：2）等。另外，還可以使用 ITO07N（由 Kanto Chemical Co., Inc 所製造）等的蝕刻液。

接著，較佳對氧化物半導體層進行第一熱處理。藉由進行該第一熱處理，可以進行氧化物半導體層的脫水化或脫氫化。將第一熱處理的溫度設定為高於或等於 300°C 且低於或等於 750°C ，較佳為高於或等於 400°C 且低於基板的應變點。例如，將基板引入到使用電阻加熱器等的電爐

中，在氮氛圍中且在 450°C 的溫度下對氧化物半導體層 140 進行熱處理 1 小時。在該期間，不使氧化物半導體層 140 接觸空氣，以避免水或氫的再混入。

另外，熱處理裝置不侷限於電爐，也可以為利用來自被進行了加熱的氣體等介質的熱傳達或熱輻射而對待處理物進行加熱的裝置。例如，可以使用 GRTA（氣體快速熱退火）裝置或 LRTA（燈快速熱退火）裝置等 RTA（快速熱退火）裝置。LRTA 裝置是利用從燈如鹵素燈、金鹵燈、氙弧燈、碳弧燈、高壓鈉燈或高壓汞燈等發出的光（電磁波）的輻射加熱待處理物的裝置。GRTA 裝置是利用高溫氣體進行熱處理的裝置。作為氣體，使用氬等稀有氣體或氮等即使藉由加熱處理也不與待處理物起反應的惰性氣體。

另外，作為第一熱處理，也可以進行如下 GRTA 處理，亦即，將基板引入到被加熱到 650°C 至 700°C 的高溫的惰性氣體中，進行加熱幾分鐘，然後從該惰性氣體中取出基板。藉由使用 GRTA 處理，可以在短時間內進行高溫熱處理。另外，因為 GRTA 處理是在短時間內進行的熱處理，所以即使在超過基板的應變點的溫度條件下也可以使用 GRTA 處理。

另外，較佳在以氮或稀有氣體（氮、氬或氬等）為主要成分且不包含水或氫等的氛圍中進行第一熱處理。例如，較佳將引入加熱處理裝置中的氮或氮、氬、氬等的稀有氣體的純度設定為高於或等於 6N（99.9999%），較佳

設定為高於或等於 7N (99.99999%) (亦即，雜質濃度為低於或等於 1 ppm，較佳為低於或等於 0.1 ppm)。

根據第一加熱處理的條件或氧化物半導體層的材料，有時氧化物半導體層被晶化而成為微晶或多晶。例如，有時成為結晶化率為 90%以上或 80%以上的微晶氧化物半導體層。另外，根據第一熱處理的條件或氧化物半導體層的材料，有時成為不包含結晶成分的非晶氧化物半導體層。

另外，有時成為非晶氧化物半導體（例如，在氧化物半導體層的表面）和微晶（粒徑為 1 nm 至 20 nm（典型上為 2 nm 至 4 nm））混合在一起的氧化物半導體層。

另外，藉由在非晶中排列微晶，也可以改變氧化物半導體層的電特性。例如，在使用 In-Ga-Zn-O 類氧化物半導體沉積用靶材來形成氧化物半導體層時，藉由形成具有電各向異性的 $\text{In}_2\text{Ga}_2\text{ZnO}_7$ 的晶粒對準的微晶部，可以改變氧化物半導體層的電特性。

更明確地說，例如，藉由將 $\text{In}_2\text{Ga}_2\text{ZnO}_7$ 的晶粒對準為其 c 軸垂直於氧化物半導體層的表面，可以提高平行於氧化物半導體層表面的方向上的導電性，並提高垂直於氧化物半導體層表面的方向上的絕緣性。另外，上述微晶部具有抑制水或氫等雜質侵入到氧化物半導體層中的功能。

另外，具有上述微晶部的氧化物半導體層可以藉由 GRTA 處理而對氧化物半導體層進行表面加熱而形成。另外，更佳地，藉由使用 Zn 含量小於 In 或 Ga 含量的濺射靶材，可以形成氧化物半導體層。

也可以對被加工為島狀的氧化物半導體層 140 之前的氧化物半導體層進行對氧化物半導體層 140 的第一熱處理。在此情況下，在進行第一熱處理之後從加熱裝置取出基板，並進行微影步驟。

另外，上述熱處理具有對氧化物半導體層 140 進行脫水化或脫氫化的效果，所以也可以被稱為脫水化處理或脫氫化處理等。可以在形成氧化物半導體層之後，在將源極電極或汲極電極層疊在氧化物半導體層 140 上之後，或者，在將保護絕緣層形成在源極電極或汲極電極之上之後等進行上述脫水化處理或脫氫化處理。另外，可以進行該脫水化處理或脫氫化處理一次或多次。

接著，接觸氧化物半導體層 140 地形成源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b（參照圖 4F）。藉由在覆蓋氧化物半導體層 140 地形成導電層之後對該導電層選擇性地進行蝕刻，可以形成源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b。

導電層可以使用以濺射法為典型的 PVD 法或電漿 CVD 法等的 CVD 法來予以形成。另外，作為導電層的材料，可以使用選自鋁、鉻、銅、鉭、鈦、鉬和鎢的元素或以上述元素為成分的合金等。也可以使用選自錳、鎂、銦、銩和鈦的任何一種或多種材料。另外，也可以使用組合鋁與選自鈦、鉭、鎢、鉬、鉻、釷和釷的一種元素或多種元素而成的材料。導電層既可為單層結構，又可為兩層以上的疊層結構。例如，可以舉出包含矽的鋁膜的單層結

構、在鋁膜之上層疊有鈦膜的兩層結構以及層疊有鈦膜、鋁膜和鈦膜的三層結構等。

這裏，在進行曝光以形成用於蝕刻的掩罩時，較佳使用紫外線、KrF 雷射或 ArF 雷射。

根據源極電極或汲極電極 142a 的下邊緣部和源極電極或汲極電極 142b 的下邊緣部的間隔，決定電晶體的通道長度（L）。另外，當在通道長度（L）短於 25 nm 的條件下進行曝光時，使用波長極短，即幾 nm 至幾十 nm 的超紫外線（Extreme Ultraviolet）來進行用以形成掩罩的曝光。利用超紫外線的曝光的解析度高，並且聚焦深度也大。因此，也可以將之後形成的電晶體的通道長度（L）設定為 10 nm 至 1000 nm，而可以實現電路的操作速度的高速化。再者，因為截止態電流值極小，所以可以抑制耗電量的增大。

另外，在對導電層進行蝕刻時，適當地調節其材料和蝕刻條件，以避免氧化物半導體層 140 被去除。另外，根據材料和蝕刻條件，有時在該步驟中氧化物半導體層 140 的一部分被進行蝕刻而成爲具有槽部（凹部）的氧化物半導體層。

另外，也可以在氧化物半導體層 140 和源極電極或汲極電極 142a 之間或者在氧化物半導體層 140 和源極電極或汲極電極 142b 之間形成氧化物導電層。可以連續形成（連續沉積）氧化物導電層和用以形成源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 的金屬層。氧化物導

電層可以用作爲源極區或汲極區。藉由設置該氧化物導電層，可以實現源極區或汲極區的低電阻化，而可以實現電晶體的高速操作。

另外，也可以使用光透射而具有多種強度的曝光掩罩，亦即，多色調掩罩而形成抗蝕劑掩罩，並使用該抗蝕劑掩罩來進行蝕刻步驟，以減少上述掩罩的使用個數和步驟的數目。使用多色調掩罩所形成的抗蝕劑掩罩成爲具有多個厚度的形狀（階梯狀），並進行灰化來可以進一步改變形狀，所以可以被用來加工爲不同的圖案的多個蝕刻步驟。也就是說，利用一個多色調掩罩，可以形成對應於至少兩種以上的不同圖案的抗蝕劑掩罩。因此，可以削減曝光掩罩的數目，並且可以削減所對應的微影步驟的數目，所以可以簡化步驟。

另外，在上述步驟之後，較佳進行使用 N_2O 、 N_2 或 Ar 等的氣體的電漿處理。藉由進行該電漿處理，以去除附著於露出的氧化物半導體層表面的水等。另外，也可以使用氧和氫的混合氣體進行電漿處理。

接著，不接觸空氣地形成接觸氧化物半導體層 140 的一部分的保護絕緣層 144（參照圖 4G）。

保護絕緣層 144 可以藉由適當地使用濺射法等的不使水或氫等的雜質混入到保護絕緣層 144 的方法而被形成。另外，其厚度至少爲 1 nm。作爲可以用於保護絕緣層 144 的材料，有氧化矽、氮化矽、氧氮化矽或氮氧化矽等。此外，其結構可以爲單層結構或者疊層結構。較佳將形成保

護絕緣層 144 時的基板溫度設定為高於或等於室溫且低於或等於 300°C ，較佳採用稀有氣體（典型上為氬）氛圍、氧氛圍或稀有氣體（典型上為氬）和氧的混合氛圍。

在保護絕緣層 144 包含氬的情況下，由於氬侵入到氧化物半導體層或者由氬從氧化物半導體層中抽出氧等，有時會導致氧化物半導體層的背通道側的低電阻化而形成寄生通道。因此，重要的是在保護絕緣層 144 的形成方法中不使用氬，以儘量使保護絕緣層 144 不包含氬。

另外，較佳在去除處理室內的殘留水分的同時形成保護絕緣層 144。這是為了不使氧化物半導體層 140 和保護絕緣層 144 包含氬、羥基或水。

較佳使用吸附型真空泵，以去除處理室內的殘留水分。例如，較佳使用低溫泵、離子泵或鈦昇華泵。另外，作為排氣單元，也可以使用提供有冷阱的渦輪泵。在使用低溫泵進行了排氣的沉積室中，例如，氬原子、水（ H_2O ）等包含氬原子的化合物等得到去除，因此可以降低在該沉積室中形成的保護絕緣層 144 所含的雜質的濃度。

作為形成保護絕緣層 144 時的濺射氣體，較佳使用將氬、水、羥基或氬化物等雜質去除到濃度約 ppm 範圍（較佳為濃度約 ppb 範圍）中的高純度氣體。

接著，較佳在惰性氣體氛圍中或在氧氣體氛圍中進行第二熱處理（較佳為 200°C 至 400°C ，例如 250°C 至 350°C ）。例如，在氮氛圍下並在 250°C 的溫度下進行一個小

時的第二熱處理。藉由進行第二熱處理，可以降低電晶體的電特性的變動。

另外，也可以在大氣中並在 100℃ 至 200℃ 的溫度下進行熱處理 1 小時以上且 30 小時以下。該熱處理既可在保持一定的加熱溫度的狀態下進行加熱，又可重複多次進行從室溫到 100℃ 至 200℃ 的加熱溫度的升溫和從加熱溫度到室溫的降溫。另外，也可以在形成保護絕緣層之前在減壓狀態下進行該熱處理。藉由在減壓狀態下進行熱處理，可以縮短加熱時間。另外，既可進行該熱處理代替上述第二熱處理，又可在進行第二熱處理前後等進行該熱處理。

接著，在保護絕緣層 144 之上形成層間絕緣層 146（參照圖 5A）。層間絕緣層 146 可以使用 PVD 法或 CVD 法等而被形成。另外，可以使用氧化矽、氮氧化矽、氮化矽、氧化鉛、氧化鋁、氧化鋇等無機絕緣材料來形成層間絕緣層 146。在形成層間絕緣層 146 之後，較佳藉由對其表面進行 CMP 或蝕刻處理等而使其平坦化。

接著，在層間絕緣層 146、保護絕緣層 144 以及閘極絕緣層 138 中形成到達電極 136a、電極 136b、電極 136c、源極電極或汲極電極 142a 以及源極電極或汲極電極 142b 的開口，並將導電層 148 形成為嵌入該開口中（參照圖 5B）。上述開口可以使用掩罩藉由蝕刻等的方法而被形成。上述掩罩藉由使用光罩的曝光等的方法而被形成。作為蝕刻，使用濕式蝕刻和乾式蝕刻中的任何一

種，但是從微細加工的觀點來看，較佳使用乾式蝕刻。導電層 148 可以使用 PVD 法或 CVD 法等的沉積法而被形成。作為可以用來形成導電層 148 的材料，可以舉出鉬、鈦、鉻、鉭、鎢、鋁、銅、鈳和銦等導電材料、該材料的合金或化合物（例如，氮化物）等。

明確地說，可以使用如下方法：例如，在包括開口的區域中使用 PVD 法而形成薄的鈦膜，並且使用 CVD 法而形成薄的氮化鈦膜，然後將鎢膜形成為嵌入開口中。這裏，藉由 PVD 法所形成的鈦膜具有使介面的氧化膜還原而降低與下部電極（這裏，電極 136a、電極 136b、電極 136c、源極電極或汲極電極 142a 以及源極電極或汲極電極 142b）的接觸電阻的功能。另外，之後形成的氮化鈦膜具有抑制導電材料的擴散的阻擋功能。另外，也可以在形成由鈦或氮化鈦等構成的障壁膜之後，使用電鍍法來形成銅膜。

在形成導電層 148 之後，藉由使用蝕刻處理或 CMP 等的方法來去除導電層 148 的一部分，使層間絕緣層 146 暴露出，以形成電極 150a、電極 150b、電極 150c、電極 150d 以及電極 150e（參照圖 5C）。另外，在去除上述導電層 148 的一部分以形成電極 150a、電極 150b、電極 150c、電極 150d 以及電極 150e 時，較佳將其表面加工為平坦。因此，藉由將層間絕緣層 146、電極 150a、電極 150b、電極 150c、電極 150d 以及電極 150e 的表面加工為平坦，可以在後續的步驟中形成優良的電極、佈線、絕緣

層以及半導體層等。

再者，形成絕緣層 152，在絕緣層 152 中形成到達電極 150a、電極 150b、電極 150c、電極 150d 以及電極 150e 的開口，並且將導電層形成爲嵌入該開口，然後，使用蝕刻或 CMP 等的方法來去除導電層的一部分來暴露絕緣層 152，以形成電極 154a、電極 154b、電極 154c 以及電極 154d（參照圖 5D）。該步驟與形成電極 150a 等的情況相同，而省略其詳細說明。

在使用上述方法製造電晶體 162 的情況下，氧化物半導體層 140 的氫濃度爲 $5 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ 以下，另外，電晶體 162 的截止態電流爲 $1 \times 10^{-13} \text{A}$ 以下。像這樣，藉由使用氫濃度係得以充分降低且高純度化的氧化物半導體層 140，可以獲得到優良特性的電晶體 162。另外，可以製造在下部中具有使用氧化物半導體以外的材料的電晶體 160 並在上部中具有使用氧化物半導體的電晶體 162 且具有優良特性的半導體裝置。

另外，作爲氧化物半導體的比較對象的半導體材料，有碳化矽（例如，4H-SiC）。氧化物半導體與 4H-SiC 具有幾個共同點。載子密度是其中的一個例子。當在常溫下利用費米-狄拉克分佈時，氧化物半導體的少數載子被估計爲約 $1 \times 10^{-7}/\text{cm}^3$ ，這與 4H-SiC 的 $6.7 \times 10^{-11}/\text{cm}^3$ 同樣，顯示極爲低的數值。藉由對其與矽的本徵載子密度（約 $1.4 \times 10^{10}/\text{cm}^3$ ）進行比較，可以清楚地理解其載子密度極爲低。

另外，因為氧化物半導體的能帶隙為 3.0 eV 至 3.5 eV，4H-SiC 的能帶隙為 3.26 eV，所以從寬頻隙半導體的這一點來看，氧化物半導體和碳化矽也具有共同點。

另一方面，在氧化物半導體和碳化矽之間存在著極大的差異，亦即，處理溫度。因為使用碳化矽的半導體步驟通常需要 1500°C 至 2000°C 的啟動熱處理，所以難以實現其與使用其他半導體材料的半導體元件的疊層結構。這是因為在上述高溫下半導體基板或半導體元件等被損壞的緣故。另一方面，藉由在 300°C 至 500°C（玻璃轉變溫度以下，最高為約 700°C）的溫度下進行熱處理，可以製造氧化物半導體，而可以在使用其他半導體材料形成積體電路之後形成由氧化物半導體所構成的半導體元件。

另外，與碳化矽不同，氧化物半導體具有可以使用玻璃基板等低耐熱性基板的優點。再者，從不需要在高溫下進行熱處理這一點來看，與碳化矽相比，氧化物半導體具有可以充分降低能量消耗的優點。

另外，雖然在氧化物半導體中，對 DOS（狀態密度）等的物性已在進行各種各樣的研究，但是這些研究不包括充分降低 DOS 本身的技術思想。在所揭示的發明的一個實施例中，藉由從氧化物半導體中去除成為 DOS 的原因的水或氫，製造被高純度化的氧化物半導體。這是基於充分降低 DOS 本身的技術思想。由此，可以製造極為優良的工業產品。

再者，藉由將氧供給給由氧缺乏而產生的金屬的懸空

鍵以減少由氧缺陷而起的 DOS，可以得到更高純度化（i 型）的氧化物半導體。例如，藉由接觸通道形成區域地形成氧過剩的氧化膜並從該氧化膜供給氧，可以減少由氧缺陷而起的 DOS。

氧化物半導體的缺陷被認為起因於由氫過剩導致的傳導帶下 0.1 eV 至 0.2 eV 的較淺能階和由氧不足導致的較深能階等。儘量去除氫並且充分供給氧以消除上述缺陷的技術思想是對的。

另外，一般來說，氧化物半導體為 n 型，但是在所揭示的發明的一個實施例中，藉由去除雜質，尤其是水或氫，以實現 i 型化。在這一點上，不是如矽等那樣添加雜質而實現 i 型化，因此可以說其包括從來沒有的技術思想。

另外，在本實施例中，雖然示出底部閘極型結構作為電晶體 162 的結構，但是，本發明的一個實施例不侷限於此。例如，可以採用頂部閘極型結構作為電晶體 162 的結構。另外，作為電晶體 162 的結構，可以採用在通道形成區域的上下隔著閘極絕緣層而配置有兩個閘極電極層的雙閘極型結構。

<包含氧化物半導體的電晶體的導電機制>

這裏，參照圖 24 至圖 27 來說明包含氧化物半導體的電晶體的導電機制。注意，以下說明只是一個考察而已，發明的有效性不會根據該說明而被否定。

圖 24 是包含氧化物半導體的雙閘極型電晶體（薄膜電晶體）的剖面圖。在閘極電極層（GE1）之上隔著閘極絕緣層（GI1）而設置有氧化物半導體層（OS），並在其之上設置有源極電極（S）和汲極電極（D）。另外，覆蓋氧化物半導體層（OS）、源極電極（S）及汲極電極（D）地設置有閘極絕緣層（GI2），並且在氧化物半導體層（OS）之上隔著閘極絕緣層（GI2）而設置有閘極電極（GE2）。

圖 25A 和 25B 示出沿圖 24 的 A-A' 剖面的能帶圖（示意圖）。圖 25A 示出源極和汲極之間的電位差為 0（等電位， $V_D=0$ V）的情況，而圖 25B 示出相對於源極提高汲極的電位的情況（ $V_D>0$ V）。

圖 26A 和 26B 示出沿圖 24 的 B-B' 的剖面的能帶圖（示意圖）。圖 26A 示出將正的電位（ $+V_G$ ）施加到閘極（G1）的狀態，並示出在源極和汲極之間流過載子（電子）的導通狀態。另外，圖 26B 示出將負的電位（ $-V_G$ ）施加到閘極（G1）的狀態，並示出截止狀態（不流過少數載子的狀態）。

圖 27 示出真空位準、金屬的功函數（ ϕ_M ）和氧化物半導體的電子親和力（ χ ）的關係。

現有的氧化物半導體為 n 型，其費米能階（ E_f ）離位於帶隙中央的本徵費米能階（ E_i ）遠，而位於接近傳導帶的一側。另外，氧化物半導體中的氫的一部分成為施體，這被認為是 n 型化的原因之一。

與此相反，根據所揭示之發明的一個實施例的氧化物半導體是：藉由從氧化物半導體去除成為 n 型化的原因的氫，並進行高純度化以儘量使其不包含氧化物半導體的主要成分以外的元素（雜質元素），而成為本徵（i 型）氧化物半導體或儘量接近本徵的氧化物半導體。也就是說，其特徵在於：藉由儘量去除氫或水等的雜質，得到高純度化的本徵（i 型）氧化物半導體或接近本徵的氧化物半導體，而不是添加雜質元素而實現 i 型化。由此，可以將費米能階（ E_f ）設定為與本徵費米能階（ E_i ）實質上相同。

在氧化物半導體的帶隙（ E_g ）是 3.15 eV 的情況下，電子親和力（ χ ）被認為是 4.3 eV。構成源極電極或汲極電極的鈦（Ti）的功函數與氧化物半導體的電子親和力（ χ ）實質上相同。在此情況下，在金屬-氧化物半導體介面並未形成對電子的肖特基勢壘。

也就是說，在金屬的功函數（ ϕ_M ）和氧化物半導體的電子親和力（ χ ）相同的情況下，在兩者接觸時顯示如圖 25A 所示的能帶圖（示意圖）。

在圖 25B 中，黑色圓點（•）表示電子。在將正的電位施加到汲極時，電子超過勢壘（ h ）而被注射入到氧化物半導體，然後向汲極流動。勢壘（ h ）的高度隨閘極電壓和汲極電壓而變化，但是在施加正的汲極電壓時，勢壘（ h ）的高度低於未施加電壓時的圖 25A 的勢壘的高度，亦即帶隙（ E_g ）的 1/2。

此時，如圖 26A 所示，電子在閘極絕緣層和高純度化

的氧化物半導體的介面附近（氧化物半導體的能量穩定的最低部）遷移。

另外，如圖 26B 所示，在將負的電位施加到閘極電極（G1）時，因為實際上沒有少數載子的電洞，所以電流成為極為接近 0 的數值。

如上所述，藉由進行氧化物半導體的高純度化以儘量使其不包含氧化物半導體的主要成分以外的元素（雜質元素），得到本徵（i 型）或實際上本徵的氧化物半導體，由此其與閘極絕緣層的介面特性明顯化。因此，作為閘極絕緣層，要求可以與氧化物半導體形成優良介面的閘極絕緣層。明確地說，例如，較佳使用藉由使用利用 VHF 頻帶至微波頻帶的電源頻率而產生的高密度電漿的 CVD 法所製造的絕緣層或藉由濺射法而製造的絕緣層等。

藉由在對氧化物半導體進行高純度化的同時改善氧化物半導體和閘極絕緣層的介面，例如，在電晶體的通道寬度 W 為 $1 \times 10^4 \mu\text{m}$ 且通道長度 L 為 $3 \mu\text{m}$ 的情況下，可以在常溫下實現 $1 \times 10^{-13} \text{A}$ 的截止態電流和 0.1 V/dec. 的亞臨界擺幅值（S 值）（閘極絕緣層的厚度：100 nm）。

像這樣，藉由進行氧化物半導體的高純度化以儘量使其不包含氧化物半導體的主要成分以外的元素（雜質元素），可以實現薄膜電晶體的優良操作。

<變型例>

圖 6 至圖 9A 和 9B 示出半導體裝置的結構的變型例

子。另外，以下，作為變型例，說明其結構與上述不同的電晶體 162。也就是說，電晶體 160 的結構與上述同樣。

圖 6 示出具有如下電晶體 162 的半導體裝置的例子，該電晶體 162 具有氧化物半導體層 140 下的閘極電極 136d，並且源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 在氧化物半導體層 140 的底部表面接觸氧化物半導體層 140。另外，平面的結構可以根據剖面而適當地改變，因此，這裏只示出剖面。

圖 6 所示的結構和圖 2A 和 2B 所示的結構的最大的不同之處在於：源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 與氧化物半導體層 140 的連接位置。也就是說，在圖 2A 和 2B 所示的結構中，源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 在氧化物半導體層 140 的頂部表面接觸氧化物半導體層 140，在圖 6 所示的結構中，源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 在氧化物半導體層 140 的底部表面接觸氧化物半導體層 140。起因於上述接觸的不同，其他電極和絕緣層等的配置與圖 2A 和 2B 不同。各構成要素的詳細與圖 2A 和 2B 同樣。

明確地說，圖 6 所示的半導體裝置包括：設置在層間絕緣層 128 之上的閘極電極 136d；設置在閘極電極 136d 之上的閘極絕緣層 138；設置在閘極絕緣層 138 之上的源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b；以及接觸源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極

142b 的頂部表面的氧化物半導體層 140。

這裏，閘極電極 136d 係設置成被埋入而形成在層間絕緣層 128 之上的絕緣層 132。另外，與閘極電極 136d 同樣地，分別形成接觸於源極電極或汲極電極 130a 的電極 136a、接觸於源極電極或汲極電極 130b 的電極 136b 以及接觸於電極 130c 的電極 136c。

另外，在電晶體 162 之上接觸於氧化物半導體層 140 的一部分地設置有保護絕緣層 144，並在保護絕緣層 144 之上設置有層間絕緣層 146。這裏，在保護絕緣層 144 和層間絕緣層 146 中形成有到達源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 的開口，並且電極 150d 及電極 150e 係形成為藉由該開口接觸於源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b。另外，與電極 150d 及電極 150e 同樣地，電極 150a、電極 150b 以及電極 150c 係形成為藉由設置在閘極絕緣層 138、保護絕緣層 144 和層間絕緣層 146 中的開口接觸於電極 136a、電極 136b 以及電極 136c。

另外，在層間絕緣層 146 之上設置有絕緣層 152，並將電極 154a、電極 154b、電極 154c 以及電極 154d 係設置成被埋入該絕緣層 152。這裏，電極 154a 接觸於電極 150a，電極 154b 接觸於電極 150b，電極 154c 接觸於電極 150c 及電極 150d，並且電極 154d 接觸於電極 150e。

圖 7A 和 7B 示出在氧化物半導體層 140 之上具有閘極電極 136d 的半導體裝置的例子。這裏，圖 7A 示出源極

電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 在氧化物半導體層 140 的底部表面接觸氧化物半導體層 140 的例子，而圖 7B 示出源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 在氧化物半導體層 140 的頂部表面接觸氧化物半導體層 140 的例子。

圖 2A 和 2B 及圖 6 所示的結構和圖 7A 和 7B 所示的結構的最大不同之處在於：在氧化物半導體層 140 上具有閘極電極 136d。另外，圖 7A 所示的結構和圖 7B 所示的結構的最大不同之處在於：源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 在氧化物半導體層 140 的底部表面接觸氧化物半導體層 140 還是在氧化物半導體層 140 的頂部表面接觸氧化物半導體層 140。起因於這些的不同，其他電極和絕緣層等的配置與圖 2A 和 2B 等不同。各構成要素的詳細與圖 2A 和 2B 等同樣。

明確地說，圖 7A 所示的半導體裝置包括：設置在層間絕緣層 128 之上的源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b；接觸源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 的頂部表面的氧化物半導體層 140；設置在氧化物半導體層 140 之上的閘極絕緣層 138；以及在閘極絕緣層 138 之上的重疊於氧化物半導體層 140 的閘極電極 136d。

另外，圖 7B 所示的半導體裝置包括：設置在層間絕緣層 128 之上的氧化物半導體層 140；設置成接觸氧化物半導體層 140 的頂部表面的源極電極或汲極電極 142a 和

源極電極或汲極電極 142b；設置在氧化物半導體層 140、源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 之上的閘極絕緣層 138；以及在閘極絕緣層 138 之上的重疊於氧化物半導體層 140 的閘極電極 136d。

另外，與圖 2A 和 2B 所示的結構等相比，在圖 7A 和 7B 所示的結構中有時可以省略構成要素（例如，電極 150a 和電極 154a 等）。在此情況下，可以得到製程的簡化的間接效果。當然，在圖 2A 和 2B 等所示的結構中也可以省略不一定需要的構成要素。

圖 8A 和 8B 示出在元件的尺寸比較大的情況下在氧化物半導體層 140 下具有閘極電極 136d 的例子。在此情況下，因為對表面的平坦性或覆蓋率的要求不太高，所以不需要將佈線或電極等形成為被埋入絕緣層中。例如，藉由在形成導電層之後進行圖案化，可以形成閘極電極 136d 等。另外，雖然這裏未圖示，但是也可以同樣地製造電晶體 160。

另外，圖 8A 所示的結構和圖 8B 所示的結構的最大不同之處在於：源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 在氧化物半導體層 140 的底部表面接觸氧化物半導體層 140 還是在氧化物半導體層 140 的頂部表面接觸氧化物半導體層 140。起因於這些的不同，其他電極和絕緣層等的配置與圖 2A 和 2B 等不同。各構成要素的詳細與圖 2A 和 2B 等同樣。

明確地說，圖 8A 所示的半導體裝置包括：設置在層

間絕緣層 128 之上的閘極電極 136d；設置在閘極電極 136d 之上的閘極絕緣層 138；設置在閘極絕緣層 138 之上的源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b；以及接觸源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 的頂部表面的氧化物半導體層 140。

另外，圖 8B 所示的半導體裝置包括：設置在層間絕緣層 128 之上的閘極電極 136d；設置在閘極電極 136d 之上的閘極絕緣層 138；設置在閘極絕緣層 138 之上的重疊於閘極電極 136d 的區域中的氧化物半導體層 140；以及設置成接觸氧化物半導體層 140 的頂部表面的源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b。

另外，與圖 2A 和 2B 所示的結構等相比，在圖 8A 和 8B 所示的結構中有時可以省略構成要素。在此情況下，也可以獲得到製程的簡化的效果。

圖 9A 和 9B 示出在元件的尺寸比較大的情況下在氧化物半導體層 140 上具有閘極電極 136d 的例子。在此情況下，因為對表面的平坦性或覆蓋率的要求不太高，所以不需要將佈線或電極等形成為埋入絕緣層中。例如，藉由在形成導電層之後進行圖案化，可以形成閘極電極 136d 等。另外，雖然這裏未圖示，但是也可以同樣製造電晶體 160。

圖 9A 所示的結構和圖 9B 所示的結構的最大不同之處在於：源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 在氧化物半導體層 140 的底部表面接觸氧化物半

導體層 140 還是在氧化物半導體層 140 的頂部表面接觸氧化物半導體層 140。起因於這些的不同，其他電極和絕緣層等的配置與圖 2A 和 2B 等不同。各構成要素的詳細與圖 2A 和 2B 等同樣。

明確地說，圖 9A 所示的半導體裝置包括：設置在層間絕緣層 128 上的源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b；接觸源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b 的頂部表面的氧化物半導體層 140；設置在源極電極或汲極電極 142a、源極電極或汲極電極 142b 以及氧化物半導體層 140 之上的閘極絕緣層 138；以及設置在閘極絕緣層 138 之上的重疊於氧化物半導體層 140 的區域中的閘極電極 136d。

另外，圖 9B 所示的半導體裝置包括：設置在層間絕緣層 128 之上的氧化物半導體層 140；設置成接觸氧化物半導體層 140 的頂部表面的源極電極或汲極電極 142a 和源極電極或汲極電極 142b；設置在源極電極或汲極電極 142a、源極電極或汲極電極 142b 以及氧化物半導體層 140 之上的閘極絕緣層 138；以及設置在閘極絕緣層 138 之上的重疊於氧化物半導體層 140 的區域中的閘極電極 136d。

另外，與圖 2A 和 2B 所示的結構等相比，在圖 9A 和 9B 所示的結構中有時可以省略構成要素。在此情況下，也可以獲得到製程的簡化的效果。

如上所述，根據所揭示之發明的一個實施例，以實現

具有新的結構的半導體裝置。在本實施例中，雖然說明了層疊形成電晶體 160 和電晶體 162 的例子，但是半導體裝置的結構不侷限於此。另外，在本實施例中，雖然說明了電晶體 160 和電晶體 162 的通道長度方向相互垂直的例子，但是電晶體 160 和電晶體 162 的位置關係等不侷限於此。再者，也可以將電晶體 160 和電晶體 162 設置成彼此重疊。

另外，在本實施例中，爲了便於理解而說明了最小記憶單位（1 個位元）的半導體裝置，但是半導體裝置的結構不侷限於此。也可以藉由適當地連接多個半導體裝置而構成更高級的半導體裝置。例如，可以使用多個上述半導體裝置構成 NAND 型或 NOR 型的半導體裝置。佈線的結構也不侷限於圖 1，而可以適當地改變佈線的結構。

根據本實施例的半導體裝置因電晶體 162 的低截止態電流特性而可以在極長時間內保持資訊。也就是說，不需要進行 DRAM 等所需要的刷新操作，而可以抑制耗電量。另外，可以將其實際上用作爲非易失性半導體裝置。

另外，因爲根據電晶體 162 的切換操作而進行資訊寫入等，所以不需要高電壓，也沒有元件退化的問題。再者，根據電晶體的導通或截止而進行資訊寫入或拭除，而也可以容易實現高速操作。另外，還有不需要快閃記憶體等所需要的用來拭除資訊的操作的優點。

另外，使用氧化物半導體以外的材料的電晶體可以進行充分的高速操作，因此，藉由該使用氧化物半導體以外

的材料的電晶體而可以進行高速的儲存內容的讀出。

本實施例所示的結構或方法等可以與其他實施例所示的結構或方法等適當地組合而使用。

（實施例 2）

在本實施例中，作為根據本發明的一個實施例的半導體裝置，說明儲存元件的電路結構及其操作。

圖 10 示出半導體裝置所具有的儲存元件（以下也稱為儲存單元）的電路圖的一個例子。圖 10 所示的記憶單元 200 包括第一佈線 SL（源極線）、第二佈線 BL（位元線）、第三佈線 S1（第一信號線）、第四佈線 S2（第二信號線）、第五佈線 WL（字線）、電晶體 201（第一電晶體）、電晶體 202（第二電晶體）以及電晶體 203（第三電晶體）。電晶體 201 及電晶體 203 使用氧化物半導體以外的材料而被形成，電晶體 202 使用氧化物半導體而被形成。

這裏，電晶體 201 的閘極電極與電晶體 202 的源極電極和汲極電極的其中一者係電連接。另外，第一佈線與電晶體 201 的源極電極係電連接，並且電晶體 201 的汲極電極與電晶體 203 的源極電極係電連接。另外，第二佈線與電晶體 203 的汲極電極係電連接，第三佈線與電晶體 202 的源極電極和汲極電極中的另一者係電連接，第四佈線與電晶體 202 的閘極電極係電連接，並且第五佈線與電晶體 203 的閘極電極係電連接。

以下，具體說明電路的操作。

在將資料寫入到記憶單元 200 時，將第一佈線設定為 0 V，將第五佈線設定為 0 V，將第二佈線設定為 0 V，並且將第四佈線設定為 2 V。在寫入資料“1”時，將第三佈線設定為 2 V，在寫入資料“0”時，將第三佈線設定為 0 V。此時，電晶體 203 係處於截止狀態，而電晶體 202 係處於導通狀態。另外，在資料寫入完時，在第三佈線的電位變化之前，將第四佈線設定為 0 V，而使電晶體 202 處於截止狀態。

結果，在寫入資料“1”之後，連接到電晶體 201 的閘極電極的節點（以下，稱為節點 A）的電位成為大約 2 V，而在寫入資料“0”之後，節點 A 的電位成為大約 0 V。將根據第三佈線的電位的電荷儲存在節點 A，但是，因為電晶體 202 的截止態電流極為小或者在實際上為 0，所以可以在長時間內保持電晶體 201 的閘極電極的電位。圖 11 示出寫入操作的時序圖的一個例子。

接著，在從記憶單元讀出資料時，將第一佈線設定為 0 V，將第五佈線設定為 2 V，將第四佈線設定為 0 V，並且將第三佈線設定為 0 V，使連接至第二佈線的讀出電路處於操作狀態。此時，電晶體 203 係處於導通狀態，而電晶體 202 係處於截止狀態。

在資料為“0”，亦即節點 A 大約處於 0 V 的狀態下，電晶體 201 係處於截止狀態，因此第二佈線與第一佈線間的電阻係處於高電阻狀態。另一方面，在資料為

“1”，亦即節點 A 大約處於 2 V 的狀態下，電晶體 201 係處於導通狀態，因此第二佈線與第一佈線間的電阻係處於低電阻狀態。在讀出電路中可以根據記憶單元的電阻狀態的不同而讀出資料“0”或“1”。另外，雖然在寫入時將第二佈線設定為 0 V，但是也可以使第二佈線處於浮動狀態或充電到高於 0 V 的電位。雖然在讀出時將第三佈線設定為 0 V，但是也可以使第三佈線處於浮動狀態或被充電到高於 0 V 的電位。

注意，資料“1”和資料“0”是爲了方便起見被定義的，也可以彼此交換。另外，上述操作電壓只是一個例子。只要以在資料爲“0”時使電晶體 201 處於截止狀態且在資料爲“1”時使電晶體 201 處於導通狀態的方式、在寫入時使電晶體 202 處於導通狀態且在寫入時以外使電晶體 202 處於截止狀態的方式以及在讀出時電晶體 203 處於導通狀態的方式選擇操作電壓，即可。尤其是，也可以使用週邊邏輯電路的電源電位 VDD 代替 2 V。

圖 12 示出具有 $m \times n$ 位元的儲存容量的根據本發明的一個實施例的半導體裝置的方塊電路圖。

根據本發明的一個實施例的半導體裝置包括： m 個第五佈線及第四佈線； n 個第二佈線及第三佈線；將多個記憶單元 200 (1, 1) 至 200 (m , n) 配置爲縱 m 個 (列) $\times$ 橫 n 個 (行) (m , n 爲自然數) 的矩陣形狀的記憶單元陣列 210；以及週邊電路如第二佈線及第三佈線的驅動電路 211、第四佈線及第五佈線的驅動電路 213 以及讀出電

路 212。作為其他週邊電路，也可以設置有刷新電路等。

作為各記憶單元，以記憶單元 200 (i、j) 為典型例進行考慮。這裏，記憶單元 200 (i、j) (i 為 1 至 m 的整數，j 為 1 至 n 的整數) 分別被連接至第二佈線 BL (j)、第三佈線 S1 (j)、第五佈線 WL (i)、第四佈線 S2 (i) 以及第一佈線。將第一佈線電位 V_s 施加到第一佈線。另外，第二佈線 BL (1) 至 BL (n) 及第三佈線 S1 (1) 至 S1 (n) 係連接至第二佈線及第三佈線的驅動電路 211 及讀出電路 212，而第五佈線 WL (1) 至 WL (m) 及第四佈線 S2 (1) 至 S2 (m) 係連接至第四佈線及第五佈線的驅動電路 213。

以下，說明圖 12 所示的半導體裝置的操作。在本結構中，按每個列進行寫入及讀出。

在對第 i 列的記憶單元 200 (i、1) 至 200 (i、n) 進行寫入時，將第一佈線電位 V_s 設定為 0 V，將第五佈線 WL (i) 設定為 0 V，將第二佈線 BL (1) 至 BL (n) 設定為 0 V，並且將第四佈線 S2 (i) 設定為 2 V。此時，電晶體 202 係處於導通狀態。在寫入資料“1”的行中將第三佈線 S1 (1) 至 S1 (n) 設定為 2 V，而在寫入資料“0”的行中將第三佈線 S1 (1) 至 S1 (n) 設定為 0 V。另外，在資料寫入完時，在第三佈線 S1 (1) 至 S1 (n) 的電位變化之前將第四佈線 S2 (i) 設定為 0 V，而使電晶體 202 處於截止狀態。另外，將所未選擇到的第五佈線設定為 0 V，並且將所未選擇到的第四佈線設定為 0 V。

結果，在寫入有資料“1”的記憶單元中，與電晶體 201 的閘極電極連接的節點（以下稱為節點 A）的電位成為大約 2 V，而在寫入有資料“0”的記憶單元中，節點 A 的電位成為大約 0 V。另外，未選擇到的記憶單元的節點 A 的電位不變。

在進行第 i 列的記憶單元 200 ($i, 1$) 至 200 (i, n) 的讀出時，將第一佈線電位 V_s 設定為 0 V，將第五佈線 $WL(i)$ 設定為 2 V，將第四佈線 $S2(i)$ 設定為 0 V，將第三佈線 $S1(1)$ 至 $S1(n)$ 設定為 0 V，並使連接至第二佈線 $BL(1)$ 至 $BL(n)$ 的讀出電路處於操作狀態。例如，在讀出電路中可以根據記憶單元的電阻狀態的不同而讀出資料“0”或“1”。另外，將所未選擇到的第五佈線設定為 0 V，並且將所未選擇到的第四佈線設定為 0 V。另外，雖然在寫入時將第二佈線設定為 0 V，但是也可以使第二佈線處於浮動狀態或充電到 0 V 以上的電位。雖然在讀出時將第三佈線設定為 0 V，但是也可以使第三佈線處於浮動狀態或充電到 0 V 以上的電位。

注意，資料“1”和資料“0”是為方便起見被定義的，也可以彼此交換。另外，上述操作電壓只是一個例子。只要以在資料為“0”時使電晶體 201 係處於截止狀態且在資料為“1”時使電晶體 201 處於導通狀態的方式、在寫入時使電晶體 202 處於導通狀態且在寫入時以外使電晶體 202 處於截止狀態的方式以及在讀出時電晶體 203 處於導通狀態的方式選擇操作電壓，即可。尤其是，

也可以使用週邊邏輯電路的電源電位 V_{DD} 代替 2 V 。

以下，說明根據本發明的一個實施例的儲存元件的電路結構及其操作的另一例子。

圖 13 示出半導體裝置所具有的記憶單元電路的一個例子。圖 13 所示的記憶單元 220 包括第一佈線 SL、第二佈線 BL、第三佈線 S1、第四佈線 S2、第五佈線 WL、電晶體 201（第一電晶體）、電晶體 202（第二電晶體）以及電晶體 203（第三電晶體）。電晶體 201 及電晶體 203 使用氧化物半導體以外的材料而被形成，電晶體 202 使用氧化物半導體而形成。

與圖 10 所示的記憶單元 200 的電路相比，在圖 13 所示的記憶單元 220 的電路中，第三佈線和第四佈線的方向不同。也就是說，在圖 13 所示的記憶單元 220 的電路中，在第五佈線的方向（列方向）上配置第三佈線，並且在第二佈線的方向（行方向）上配置第四佈線。

這裏，電晶體 201 的閘極電極與電晶體 202 的源極電極和汲極電極的其中一者係電連接。另外，第一佈線與電晶體 201 的源極電極係電連接，並且電晶體 201 的汲極電極與電晶體 203 的源極電極係電連接。另外，第二佈線與電晶體 203 的汲極電極係電連接，第三佈線與電晶體 202 的源極電極和汲極電極中的另一者係電連接，第四佈線與電晶體 202 的閘極電極係電連接，並且第五佈線與電晶體 203 的閘極電極係電連接。

因為圖 13 所示的記憶單元 220 的電路的操作與圖 10

所示的記憶單元 200 的電路的操作同樣，而省略詳細的說明。

圖 14 示出具有 $m \times n$ 位元的儲存容量的根據本發明的一個實施例的半導體裝置的方塊電路圖。

根據本發明的一個實施例的半導體裝置包括： m 個第三佈線及第五佈線； n 個第二佈線及第四佈線；將多個記憶單元 220 (1, 1) 至 220 (m , n) 配置為縱 m 個 (列) $\times$ 橫 n 個 (行) (m 、 n 為自然數) 的矩陣形狀的記憶單元陣列 230；以及週邊電路如第二佈線及第四佈線的驅動電路 231、第三佈線及第五佈線的驅動電路 233 以及讀出電路 232。作為其他週邊電路，也可以設置有刷新電路等。

與圖 12 所示的半導體裝置相比，在圖 14 所示的半導體裝置中，第三佈線和第四佈線的方向不同。也就是說，在圖 14 所示的半導體裝置中，在第五佈線的方向 (列方向) 上配置第三佈線，並且在第二佈線的方向 (行方向) 上配置第四佈線。

作為各記憶單元，以記憶單元 220 (i , j) 為典型例進行考慮。這裏，記憶單元 220 (i , j) (i 為 1 至 m 的整數， j 為 1 至 n 的整數) 分別被連接至第二佈線 BL (j)、第四佈線 S2 (j)、第五佈線 WL (i)、第三佈線 S1 (i) 以及第一佈線。將第一佈線電位 V_s 施加到第一佈線。另外，第二佈線 BL (1) 至 BL (n) 及第四佈線 S2 (1) 至 S2 (n) 係連接至第二佈線及第四佈線的驅動電路 231 及讀出電路 232，而第五佈線 WL (1) 至 WL

(m) 及第三佈線 $S1(1)$ 至 $S1(m)$ 係連接至第三佈線及第五佈線的驅動電路 233。

以下，說明圖 14 所示的半導體裝置的操作。在本結構中，按每個行進行寫入，並且按每個列進行讀出。

在對第 j 行的記憶單元 $220(1, j)$ 至 $220(m, j)$ 進行寫入時，將第一佈線電位 V_s 設定為 0 V ，將第五佈線 $WL(1)$ 至 $WL(m)$ 設定為 0 V ，將第二佈線 $BL(j)$ 設定為 0 V ，並且將第四佈線 $S2(j)$ 設定為 2 V 。在寫入資料“1”的列中將第三佈線 $S1(1)$ 至 $S1(m)$ 設定為 2 V ，而在寫入資料“0”的列中將第三佈線 $S1(1)$ 至 $S1(m)$ 設定為 0 V 。另外，在資料寫入完時，在第三佈線 $S1(1)$ 至 $S1(m)$ 的電位變化之前將第四佈線 $S2(j)$ 設定為 0 V ，而使電晶體 202 處於截止狀態。另外，將所未選擇到的第二佈線設定為 0 V ，並且將所未選擇到的第四佈線設定為 0 V 。

結果，在寫入有資料“1”的記憶單元中，與電晶體 201 的閘極電極連接的節點（以下稱為節點 A）的電位成為大約 2 V ，而在寫入有資料“0”的記憶單元中，節點 A 的電位成為大約 0 V 。另外，未選擇到的記憶單元的節點 A 的電位不變。

在進行第 i 列的記憶單元 $220(i, 1)$ 至 $220(i, n)$ 的讀出時，將第一佈線設定為 0 V ，將第五佈線 $WL(i)$ 設定為 2 V ，將第四佈線 $S2(1)$ 至 $S2(n)$ 設定為 0 V ，將第三佈線 $S1(i)$ 設定為 0 V ，並使連接至第二佈線 BL

(1) 至 $BL(n)$ 的讀出電路處於操作狀態。例如，在讀出電路中可以根據記憶單元的電阻狀態的不同而讀出資料“0”或“1”。另外，將所未選擇到的第五佈線設定為 0 V，並且將所未選擇到的第三佈線設定為 0 V。另外，雖然在寫入時將第二佈線設定為 0V，但是也可以使第二佈線處於浮動狀態或充電到 0 V 以上的電位。雖然在讀出時將第三佈線設定為 0 V，但是也可以使第三佈線處於浮動狀態或充電到 0 V 以上的電位。

注意，資料“1”和資料“0”是爲了方便起見被定義的，也可以彼此交換。另外，上述操作電壓只是一個例子。只要以在資料爲“0”時使電晶體 201 處於截止狀態且在資料爲“1”時使電晶體 201 處於導通狀態的方式、在寫入時使電晶體 202 處於導通狀態且在寫入時以外使電晶體 202 處於截止狀態的方式以及在讀出時電晶體 203 處於導通狀態的方式選擇操作電壓，即可。尤其是，也可以使用週邊邏輯電路的電源電位 VDD 代替 2 V。

因爲使用氧化物半導體的電晶體的截止態電流極爲小，所以藉由使用該電晶體而可以在極長期間內保持儲存內容。也就是說，因爲不需要進行刷新操作，或者，可以使刷新操作的頻率極低，所以可以充分降低耗電量。另外，即使沒有電力供給，也可以在較長期間內保持儲存內容。

另外，資訊的寫入不需要高電壓，而且也沒有元件退化的問題。再者，根據電晶體的導通狀態或截止狀態而進

行資訊寫入，從而可以容易實現高速操作。另外，還有不需要快閃記憶體等所需要的用來拭除資訊的操作的優點。

另外，使用氧化物半導體以外的材料的電晶體可以實現充分快的操作速度，因此，藉由利用該電晶體，可以進行儲存內容的高速讀出。

（實施例 3）

在本實施例中，說明與實施例 2 不同的儲存元件的電路結構及其操作的一個例子。

圖 15 示出半導體裝置所具有的記憶單元的電路圖的一個例子。圖 15 所示的記憶單元 240 包括第一佈線 SL、第二佈線 BL、第三佈線 S1、第四佈線 S2、第五佈線 WL、電晶體 201（第一電晶體）、電晶體 202（第二電晶體）以及電容器 204。電晶體 201 使用氧化物半導體以外的材料而被形成，電晶體 202 使用氧化物半導體而被形成。

這裏，電晶體 201 的閘極電極、電晶體 202 的源極電極和汲極電極的其中一者以及電容器 204 的電極中的其中一者係電連接。另外，第一佈線和電晶體 201 的源極電極係電連接，第二佈線與電晶體 201 的汲極電極係電連接，第三佈線與電晶體 202 的源極電極和汲極電極中的另一者係電連接，第四佈線與電晶體 202 的閘極電極係電連接，並且第五佈線與電容器 204 的電極中的另一者係電連接。

以下，具體說明電路的操作。

在將資料寫入到記憶單元 240 時，將第一佈線設定為 0 V，將第五佈線設定為 0 V，將第二佈線設定為 0 V，並且將第四佈線設定為 2 V。在寫入資料“1”時，將第三佈線設定為 2 V，在寫入資料“0”時，將第三佈線設定為 0 V。此時，電晶體 202 處於導通狀態。另外，在資料寫入完時，在第三佈線的電位變化之前，將第四佈線設定為 0 V，而使電晶體 202 處於截止狀態。

結果，在寫入資料“1”之後，連接到電晶體 201 的閘極電極的節點（以下，稱為節點 A）的電位成為大約 2 V，而在寫入資料“0”之後，節點 A 的電位成為大約 0 V。

在從記憶單元 240 讀出資料時，將第一佈線設定為 0 V，將第五佈線設定為 2 V，將第四佈線設定為 0 V，並且將第三佈線設定為 0 V，使連接至第二佈線的讀出電路係處於操作狀態。此時，電晶體 202 係處於截止狀態。

以下，說明將第五佈線設定為 2 V 時的電晶體 201 的狀態。用以決定電晶體 201 的狀態的節點 A 的電位取決於第五佈線-節點 A 間的電容 C1 和電晶體 201 的閘極-源極及汲極間的電容 C2。

圖 16 示出第五佈線的電位和節點 A 的電位的關係。這裏，作為一個例子，在電晶體 201 截止的狀態下 $C1/C2 \gg 1$ ，在電晶體 201 導通的狀態下 $C1/C2 = 1$ 。另外，電晶體 201 的臨界值為 2.5 V。根據圖 16 可知，在第五佈線的電位為 2 V 的條件下，在處於資料“0”的狀態下，

節點 A 成為大約 2 V，但是電晶體 201 係處於截止狀態。另一方面，在處於資料“1”的狀態下，節點 A 成為大約 3.25 V，所以電晶體 201 係處於導通狀態。在電晶體 201 係處於導通狀態下，記憶單元係處於低電阻狀態，而在電晶體 201 係處於截止狀態下，記憶單元係處於高電阻狀態。因此，在讀出電路中可以根據記憶單元的電阻狀態的不同而讀出資料“0”或“1”。另外，在不進行讀出時，即第五佈線的電位為 0 V 時，在處於資料“0”的狀態下，節點 A 成為大約 0 V，在處於資料“1”的狀態下，節點 A 成為大約 2 V，無論在上述哪一種狀態下，電晶體 201 都處於截止狀態。

另外，雖然在讀出時將第三佈線設定為 0 V，但是也可以使第三佈線處於浮動狀態或充電到高於 0 V 的電位。資料“1”和資料“0”是爲了方便起見被定義的，也可以彼此交換。

另外，上述操作電壓只是一個例子。關於寫入時的第三佈線的電位，只要以在寫入後電晶體 202 係處於截止狀態且在第五佈線的電位為 0 V 時電晶體 201 處於截止狀態的範圍分別選擇資料“1”或資料“0”的電位，即可。關於讀出時的第五佈線的電位，只要以在資料“0”時電晶體 201 係處於截止狀態而在資料“1”時電晶體 201 係處於導通狀態的方式選擇電位，即可。另外，電晶體 201 的臨界電壓也只是一個例子。只要在不改變上述電晶體 201 的狀態的範圍，就可以採用任何臨界值。

圖 17 所示的根據本發明的一個實施例的半導體裝置包括： m 個第五佈線及第四佈線； n 個第二佈線以及第三佈線；將多個記憶單元 240 (1、1) 至 240 (m 、 n) 配置為縱 m 個 (列) $\times$ 橫 n 個 (行) (m 、 n 為自然數) 的矩陣形狀的記憶單元陣列 250；以及週邊電路如第二佈線及第三佈線的驅動電路 211、第四佈線及第五佈線的驅動電路 213 以及讀出電路 212。作為其他週邊電路，也可以設置有刷新電路等。

作為各記憶單元，以記憶單元 240 (i 、 j) 為典型例進行考慮。這裏，記憶單元 240 (i 、 j) (i 為 1 至 m 的整數， j 為 1 以上且 n 以下的整數) 分別被連接至第二佈線 BL (i)、第三佈線 S1 (j)、第五佈線 WL (i)、第四佈線 S2 (i) 以及第一佈線。將第一佈線電位 V_s 施加到第一佈線。另外，第二佈線 BL (1) 至 BL (n) 及第三佈線 S1 (1) 至 S1 (n) 係連接至第二佈線及第三佈線的驅動電路 211 及讀出電路 212，而第五佈線 WL (1) 至 WL (m) 及第四佈線 S2 (1) 至 S2 (m) 係連接至第四佈線及第五佈線的驅動電路 213。

以下，說明圖 17 所示的半導體裝置的操作。在本結構中，按每個列進行寫入及讀出。

在對第 i 列的記憶單元 240 (i 、1) 至 240 (i 、 n) 進行寫入時，將第一佈線電位 V_s 設定為 0 V，將第五佈線 WL (i) 設定為 0 V，將第二佈線 BL (1) 至 BL (n) 設定為 0 V，並且將第四佈線 S2 (i) 設定為 2 V。此時，電

晶體 202 係處於導通狀態。在寫入資料“1”的行中將第三佈線 $S1(1)$ 至 $S1(n)$ 設定為 2 V，而在寫入資料“0”的行中將第三佈線 $S1(1)$ 至 $S1(n)$ 設定為 0 V。另外，在資料寫入完時，在第三佈線 $S1(1)$ 至 $S1(n)$ 的電位變化之前將第四佈線 $S2(i)$ 設定為 0 V，而使電晶體 202 處於截止狀態。另外，將所未選擇到的第五佈線設定為 0 V，並且將所未選擇到的第四佈線設定為 0 V。

結果，在寫入有資料“1”的記憶單元中，與電晶體 201 的閘極電極連接的節點（以下稱為節點 A）的電位成為大約 2 V，而在寫入有資料“0”的記憶單元中，節點 A 的電位成為大約 0 V。另外，未選擇到的記憶單元的節點 A 的電位不變。

在進行第 i 列的記憶單元 $240(i, 1)$ 至 $240(i, n)$ 的讀出時，將第一佈線電位 V_s 設定為 0 V，將第五佈線 $WL(i)$ 設定為 2V，將第四佈線 $S2(i)$ 設定為 0 V，並且將第三佈線 $S1(1)$ 至 $S1(n)$ 設定為 0 V，並且使連接至第二佈線 $BL(1)$ 至 $BL(n)$ 的讀出電路係處於操作狀態。此時，電晶體 202 處於截止狀態。另外，將所未選擇到的第五佈線設定為 0 V，並且將所未選擇到的第四佈線設定為 0V。

以下，說明讀出時的電晶體 201 的狀態。如上所說明，如果在電晶體 201 被截止的狀態下 $C1/C2 \gg 1$ ，而在電晶體 201 被導通的狀態下 $C1/C2 = 1$ ，則第五佈線的電位和節點 A 的電位的關係為圖 16 所示的。另外，電晶體

201 的臨界電壓為 2.5 V。在所未選擇到的記憶單元中，因為第五佈線電位成為 0 V，所以具有資料“0”的記憶單元的節點 A 成為大約 0 V，而具有資料“1”的記憶單元的節點 A 成為大約 2 V，無論在上述哪一種狀態下，電晶體 201 都處於截止狀態。在第 i 列的記憶單元中，因為第五佈線電位成為 2 V，所以具有資料“0”的記憶單元的節點 A 成為大約 2 V，而使電晶體 201 處於截止狀態，但是具有資料“1”的記憶單元的節點 A 成為大約 3.25 V，而使電晶體 201 處於導通狀態。在電晶體 201 係處於導通狀態下，記憶單元係處於低電阻狀態，而在電晶體 201 係處於截止狀態下，記憶單元係處於高電阻狀態。結果，在第 i 列的記憶單元中，只有具有資料“0”的記憶單元係處於低電阻狀態。讀出電路可以根據連接至第二佈線的負荷電阻的不同而讀出資料“0”或“1”。

另外，雖然在讀出時將第三佈線設定為 0 V，但是也可以使第三佈線處於浮動狀態或充電到高於 0 V 的電位。資料“1”和資料“0”是爲了方便起見被定義的，也可以彼此交換。

另外，上述操作電壓只是一個例子。關於寫入時的第三佈線的電位，只要以在寫入後電晶體 202 處於截止狀態且在第五佈線的電位為 0 V 時電晶體 201 處於截止狀態的範圍分別選擇資料“1”或資料“0”的電位，即可。關於讀出時的第五佈線的電位，只要以在資料“0”時電晶體 201 處於截止狀態而在資料“1”時電晶體 201 處於導通

狀態的方式選擇電位，即可。另外，電晶體 201 的臨界電壓也只是一個例子。只要在不改變上述電晶體 201 的狀態的範圍，就可以採用任何臨界值。

因為使用氧化物半導體的電晶體的截止態電流極為小，所以藉由使用該電晶體而可以在極長期間內保持儲存內容。也就是說，因為不需要進行刷新操作，或者，可以使刷新操作的頻率極低，所以可以充分降低耗電量。另外，即使沒有電力供給，也可以在較長期間內保持儲存內容。

另外，資訊的寫入不需要高電壓，而且也沒有元件退化的問題。再者，根據電晶體的導通狀態或截止狀態而進行資訊寫入，從而可以容易實現高速操作。另外，還有不需要快閃記憶體等所需要的用來拭除資訊的操作的優點。

另外，使用氧化物半導體以外的材料的電晶體可以實現充分快的操作速度，因此，藉由利用該電晶體，可以進行儲存內容的高速讀出。

接著，說明根據本發明的一個實施例的儲存元件的電路結構及其操作的另一例子。

圖 18 示出半導體裝置所具有的記憶單元電路的一個例子。圖 18 所示的記憶單元 260 包括第一佈線 SL、第二佈線 BL、第三佈線 S1、第四佈線 S2、第五佈線 WL、電晶體 201、電晶體 202 以及電容器 204。電晶體 201 使用氧化物半導體以外的材料而被形成，電晶體 202 使用氧化物半導體而被形成。

與圖 15 所示的記憶單元 240 的電路相比，在圖 18 所示的記憶單元 260 的電路中，第三佈線和第四佈線的方向不同。也就是說，在圖 18 所示的記憶單元 260 電路中，在第五佈線的方向（列方向）上配置第三佈線，並且在第二佈線的方向（行方向）上配置第四佈線。

這裏，電晶體 201 的閘極電極、電晶體 202 的源極電極和汲極電極的其中一者以及電容器 204 的電極中的其中一者係電連接。另外，第一佈線與電晶體 201 的源極電極係電連接，第二佈線與電晶體 201 的汲極電極係電連接，第三佈線與電晶體 202 的源極電極和汲極電極中的另一者係電連接，第四佈線與電晶體 202 的閘極電極係電連接，並且第五佈線與電容器 204 的電極中的另一者係電連接。

因為圖 18 所示的記憶單元 260 的電路的操作與圖 15 所示的記憶單元 240 的電路的操作同樣，而省略詳細的說明。

圖 19 示出具有 $m \times n$ 位元的儲存容量的根據本發明的一個實施例的半導體裝置的方塊電路圖。

根據本發明的一個實施例的半導體裝置包括： m 個第三佈線及第五佈線； n 個第二佈線及第四佈線；將多個記憶單元 260（1、1）至 260（ m 、 n ）配置為縱 m 個（列） $\times$ 橫 n 個（行）（ m 、 n 為自然數）的矩陣形狀的記憶單元陣列 270；以及週邊電路如第二佈線及第四佈線的驅動電路 231、第三佈線及第五佈線的驅動電路 233 以及讀出電路 232。作為其他週邊電路，也可以設置有刷新電路等。

與圖 17 所示的半導體裝置相比，在圖 19 所示的半導體裝置中，第三佈線和第四佈線的方向不同。也就是說，在圖 19 所示的半導體裝置中，在第五佈線的方向（列方向）上配置第三佈線，並且在第二佈線的方向（行方向）上配置第四佈線。

作為各記憶單元，以記憶單元 260 (i、j) 為典型例進行考慮。這裏，記憶單元 260 (i、j) (i 為 1 至 m 的整數，j 為 1 至 n 的整數) 分別被連接至第二佈線 BL (j)、第四佈線 S2 (j)、第五佈線 WL (i)、第三佈線 S1 (i) 以及第一佈線。將第一佈線電位 V_s 施加到第一佈線。另外，第二佈線 BL (1) 至 BL (n) 及第四佈線 S2 (1) 至 S2 (n) 係連接至第二佈線及第四佈線的驅動電路 231 及讀出電路 232，而第五佈線 WL (1) 至 WL (m) 及第三佈線 S1 (1) 至 S1 (m) 係連接至第三佈線及第五佈線的驅動電路 233。

圖 19 所示的半導體裝置的操作與圖 17 所示的半導體裝置的操作同樣，而省略詳細的說明。

因為使用氧化物半導體的電晶體的截止態電流極為小，所以藉由使用該電晶體而可以在極長期間內保持儲存內容。也就是說，因為不需要進行刷新操作，或者，可以使刷新操作的頻率極低，所以可以充分降低耗電量。另外，即使沒有電力供給，也可以在較長期間內保持儲存內容。

另外，資訊的寫入不需要高電壓，而且也沒有元件退

化的問題。再者，根據電晶體的導通狀態或截止狀態而進行資訊寫入，從而可以容易實現高速操作。另外，還有不需要快閃記憶體等所需要的用來拭除資訊的操作的優點。

另外，使用氧化物半導體以外的材料的電晶體可以實現充分快的操作速度，因此，藉由利用該電晶體，可以進行儲存內容的高速讀出。

（實施例 4）

在本實施例中，說明與實施例 2 及 3 不同的儲存元件的電路結構及其操作的一個例子。

圖 20A 和 20B 示出半導體裝置所具有的記憶單元的電路圖的一個例子。與圖 10 所示的記憶單元 200 及圖 13 所示的記憶單元 220 相比，圖 20A 所示的記憶單元 280a 及圖 20B 所示的記憶單元 280b 分別具有第一電晶體與第三電晶體的串聯連接的關係彼此交換的結構。

這裏，在圖 20A 所示的記憶單元 280a 中，電晶體 201 的閘極電極與電晶體 202 的源極電極和汲極電極的其中一者係電連接。另外，第一佈線與電晶體 203 的源極電極係電連接，並且電晶體 203 的汲極電極與電晶體 201 的源極電極係電連接。另外，第二佈線與電晶體 201 的汲極電極係電連接，第三佈線與電晶體 202 的源極電極和汲極電極中的另一者係電連接，第四佈線與電晶體 202 的閘極電極係電連接，並且第五佈線與電晶體 203 的閘極電極係電連接。

與圖 20A 所示的記憶單元電路相比，在圖 20B 所示的記憶單元 280b 中，第三佈線和第四佈線的方向不同。也就是說，在圖 20B 所示的記憶單元電路中，在第二佈線的方向（行方向）上配置第四佈線，並且在第五佈線的方向（列方向）上配置第三佈線。

因為圖 20A 所示的記憶單元 280a 及圖 20B 所示的記憶單元 280b 的電路的操作與圖 10 所示的記憶單元 200 及圖 13 所示的記憶單元 220 的電路的操作同樣，而省略詳細的說明。

（實施例 5）

在本實施例中，說明與實施例 2 至 4 不同的儲存元件的電路結構及其操作的一個例子。

圖 21 示出半導體裝置所具有的記憶單元的電路圖的一個例子。與圖 10 所示的記憶單元 200 的電路相比，圖 21 所示的記憶單元 290 的電路具有在節點 A 與第一佈線之間具有電容器的結構。

圖 21 所示的記憶單元 290 包括第一佈線 SL、第二佈線 BL、第三佈線 S1、第四佈線 S2、第五佈線 WL、電晶體 201、電晶體 202、電晶體 203 以及電容器 205。電晶體 201 及電晶體 203 使用氧化物半導體以外的材料而形成，電晶體 202 使用氧化物半導體而形成。

這裏，電晶體 201 的閘極電極、電晶體 202 的源極電極和汲極電極的其中一者以及電容器 205 的電極中的其中

一者係電連接。另外，第一佈線、電晶體 201 的源極電極以及電容器 205 的電極中的另一者係電連接，並且電晶體 201 的汲極電極與電晶體 203 的源極電極係電連接。另外，第二佈線與電晶體 203 的汲極電極係電連接，第三佈線與電晶體 202 的源極電極和汲極電極中的另一者係電連接，第四佈線與電晶體 202 的閘極電極係電連接，並且第五佈線與電晶體 203 的閘極電極係電連接。

因為圖 21 所示的記憶單元電路的操作與圖 10 所示的記憶單元電路的操作同樣地，而省略詳細的說明。藉由具有上述電容器 205，以改善保持特性。

（實施例 6）

以下，參照圖 22 來說明根據本發明的一個實施例的半導體裝置所具有的讀出電路的一個例子。

圖 22 所示的讀出電路具有電晶體 206 和差分放大器。

在讀出資料時，將端子 A 連接至連接有被進行資料讀出的記憶單元的第二佈線。另外，將偏置電壓 V_{bias} 施加到電晶體 206 的閘極電極，而流動預定的電流。

記憶單元根據所儲存的資料“1” / “0”而具有不同的電阻。明確地說，在所選擇的記憶單元的電晶體 201 處於導通狀態時，記憶單元處於低電阻狀態，而在所選擇的記憶單元的電晶體 201 處於截止狀態時，記憶單元處於高電阻狀態。

在記憶單元係處於高電阻狀態時，端子 A 的電位高於參考電位 V_{ref} ，而從差分放大器的輸出輸出資料“1”。另一方面，在記憶單元係處於低電阻狀態時，端子 A 的電位低於參考電位 V_{ref} ，而從差分放大器的輸出輸出資料“0”。

像這樣，讀出電路可以從記憶單元讀出資料。另外，本實施例的讀出電路只是一個例子，也可以使用其他已知的電路。例如，也可以具有預充電電路。也可以採用連接有參考用第二佈線代替參考電位 V_{ref} 的結構。也可以使用鎖存型讀出（sense）放大器代替差分放大器。

（實施例 7）

在本實施例中，參照圖 23A 至 23F 說明安裝有根據上述實施例而得到的半導體裝置的電子設備的例子。根據上述實施例而得到的半導體裝置即使沒有電力供給也可以保持資訊。另外，不發生由寫入和拭除導致的退化。再者，其操作速度快。由此，可以使用該半導體裝置提供具有新的結構的電子設備。另外，根據上述實施例的半導體裝置被集成化而被安裝到電路基板等上，並將其安裝在各電子設備的內部。

圖 23A 示出包括根據上述實施例的半導體裝置的筆記型個人電腦，其包括主體 301、殼體 302、顯示部 303 和鍵盤 304 等。藉由將根據本發明的一個實施例的半導體裝置應用於筆記型個人電腦，即使沒有電力供給也可以保持

資訊。另外，不發生由寫入和拭除導致的退化。再者，其操作速度快。由此，較佳將根據本發明的一個實施例的半導體裝置應用於筆記型個人電腦。

圖 23B 示出包括根據上述實施例的半導體裝置的個人數位助理（PDA），在主體 311 中係設置有顯示部 313、外部介面 315 和操作按鈕 314 等。另外，作為操作用附屬部件，有手寫筆 312。藉由將根據本發明的一個實施例的半導體裝置應用於 PDA，即使沒有電力供給也可以保持資訊。另外，不發生由寫入和拭除導致的退化。再者，其操作速度快。由此，較佳將根據本發明的一個實施例的半導體裝置應用於 PDA。

作為包括根據上述實施例的半導體裝置的電子紙的一個例子，圖 23C 示出電子書閱讀器 320。電子書閱讀器 320 由兩個殼體，即殼體 321 及殼體 323 所構成。殼體 321 及殼體 323 係藉由軸部 337 而被形成為一體，且可以以該軸部 337 為軸來進行開閉操作。藉由這種結構，電子書閱讀器 320 可以像紙質圖書一樣使用。藉由將根據本發明的一個實施例的半導體裝置應用於電子紙，即使沒有電力供給也可以保持資訊。另外，不發生由寫入和拭除導致的退化。再者，其操作速度快。由此，較佳將根據本發明的一個實施例的半導體裝置應用於電子紙。

殼體 321 係安裝有顯示部 325，而殼體 323 係安裝有顯示部 327。顯示部 325 和顯示部 327 可顯示連屏畫面或不同畫面（亦即，顯示一個影像或不同的影像）。藉由採

用顯示不同畫面的結構，例如可以在右側的顯示部（圖 23C 中的顯示部 325）上顯示文章，而在左側的顯示部（圖 23C 中的顯示部 327）上顯示影像。

此外，在圖 23C 中示出殼體 321 具備操作部等的例子。例如，殼體 321 具備電源 331、操作鍵 333 以及揚聲器 335 等。利用操作鍵 333，可以翻頁。注意，在與殼體的顯示部相同的平面上可以設置鍵盤、指向裝置等。另外，也可以採用在殼體的背面及側面具備外部連接用端子（耳機端子、USB 端子或可與 AC 轉接器及 USB 電纜等的各種電纜連接的端子等）、記錄媒體插入部等的結構。再者，電子書閱讀器 320 也可以具有電子詞典的功能。

此外，電子書閱讀器 320 也可以採用以無線的方式而收發資訊的結構。還可以採用以無線的方式從電子書籍伺服器購買所想要的書籍資料等，然後下載的結構。

另外，電子紙可以被使用於顯示資訊的所有領域的電子設備。例如，除了可以將電子紙應用於電子書閱讀器以外，還可以將其應用於海報、電車等交通工具的車廂廣告、信用卡等各種卡片中的顯示等。

圖 23D 示出包括根據上述實施例的半導體裝置的行動電話。該行動電話係由殼體 340 及殼體 341 的兩個殼體所構成。殼體 341 具備顯示面板 342、揚聲器 343、麥克風 344、指向裝置 346、照相鏡頭 347、外部連接端子 348 等。另外，殼體 340 具備進行對該行動電話的充電的太陽能電池單元 349 和外部儲存插槽 350 等。此外，天線被內

置在殼體 341 中。藉由將根據本發明的一個實施例的半導體裝置應用於行動電話，即使沒有電力供給也可以保持資訊。另外，不發生由寫入和拭除導致的退化。再者，其操作速度快。由此，較佳將根據本發明的一個實施例的半導體裝置應用於行動電話。

顯示面板 342 具有觸控面板功能，圖 23D 使用虛線示出被顯示出來的多個操作鍵 345。另外，該行動電話係安裝有用來將太陽能電池單元 349 所輸出的電壓升壓到各電路所需要的電壓的升壓電路。另外，除了上述結構以外，還可以安裝有非接觸式 IC 晶片、小型記錄裝置等。

顯示面板 342 根據使用模式適當地改變顯示的方向。另外，由於在與顯示面板 342 同一個表面上具有照相鏡頭 347，所以可以進行可視通話。揚聲器 343 及麥克風 344 不侷限於聲音通話，還可以用於可視通話、錄音、再生等的用途。再者，殼體 340 和殼體 341 滑動而可以處於如圖 23D 那樣的展開狀態和重疊狀態，可以進行適於攜帶的小型化。

外部連接端子 348 可以連接到各種纜線，比如 AC 轉接器或 USB 纜線，因此行動電話可以被充電，或者可以進行資料通信。另外，將記錄媒體插入到外部儲存插槽 350 中來可以對應更大容量的資料儲存及移動。另外，行動電話除了上述功能以外還可以具有紅外線通訊功能、電視接收功能等。

圖 23E 示出包括根據上述實施例的半導體裝置的數位

相機。該數位相機包括主體 361、顯示部 A367、取景器 363、操作開關 364、顯示部 B365 以及電池 366 等。藉由將根據本發明的一個實施例的半導體裝置應用於數位相機，即使沒有電力供給也可以保持資訊。另外，不發生由寫入和拭除導致的退化。再者，其操作速度快。由此，較佳將根據本發明的一個實施例的半導體裝置應用於數位相機。

圖 23F 示出包括根據上述實施例的半導體裝置的電視裝置。在電視裝置 370 的殼體 371 中係安裝有顯示部 373。利用顯示部 373 可以顯示映射。此外，在此示出利用支架 375 支撐殼體 371 的結構。

可以藉由利用殼體 371 所具備的操作開關、另行提供的遙控器 380 進行電視裝置 370 的操作。可利用遙控器 380 所具備的操作鍵 379 控制頻道和音量，並可控制顯示部 373 上顯示的影像。此外，也可以採用在遙控器 380 中設置顯示從該遙控器 380 輸出的資訊的顯示部 377 的結構。藉由將根據本發明的一個實施例的半導體裝置應用於電視裝置，即使沒有電力供給也可以保持資訊。另外，不發生由寫入和拭除導致的退化。再者，其操作速度快。由此，較佳將根據本發明的一個實施例的半導體裝置應用於電視裝置。

另外，電視裝置 370 較佳設置有接收器、數據機等。藉由接收器，可接收一般電視廣播。此外，當顯示裝置藉由有線或無線經由數據機而被連接到通信網路時，可執行

單向（從發送器到接收器）或雙向（在發送器與接收器之間或者在接收器之間）的資訊通信。

本實施例所示的結構和方法等可以與其他實施例所示的結構和方法等適當地組合而使用。

本申請案係基於 2009 年 10 月 30 日在日本專利局受理的日本專利申請第 2009-251261 號而製作，所述申請內容包括在本發明說明中。

【符號說明】

100：基板

102：保護層

104：半導體區域

106：元件分離絕緣層

108a：閘極絕緣層

110a：閘極電極

112：絕緣層

114：雜質區域

116：通道形成區域

118：側壁絕緣層

120：高濃度雜質區域

122：金屬層

124：金屬化合物區域

126：層間絕緣層

128：層間絕緣層

130a：源極電極或汲極電極

130b：源極電極或汲極電極

130c：電極

130d：電極

132：絕緣層

134：導電層

136a：電極

136b：電極

136c：電極

136d：閘極電極

138：閘極絕緣層

140：氧化物半導體層

142a：源極電極或汲極電極

142b：源極電極或汲極電極

144：保護絕緣層

146：層間絕緣層

148：導電層

150a：電極

150b：電極

150c：電極

150d：電極

150e：電極

152：絕緣層

154a：電極

154b : 電極
154c : 電極
154d : 電極
154e : 電極
160 : 電晶體
162 : 電晶體
200 : 記憶單元
201 : 電晶體
202 : 電晶體
203 : 電晶體
204 : 電容器
205 : 電容器
206 : 電晶體
210 : 記憶單元陣列
211 : 第二佈線及第三佈線的驅動電路
212 : 讀出電路
213 : 第四佈線及第五佈線的驅動電路
220 : 記憶單元
230 : 記憶單元陣列
231 : 第二佈線及第四佈線的驅動電路
232 : 讀出電路
233 : 第三佈線及第五佈線的驅動電路
240 : 記憶單元
250 : 記憶單元陣列

260：記憶單元
270：記憶單元陣列
280a：記憶單元
280b：記憶單元
290：記憶單元
301：主體
302：殼體
303：顯示部
304：鍵盤
311：主體
312：手寫筆
313：顯示部
314：操作按鈕
315：外部介面
320：電子書閱讀器
321：殼體
323：殼體
325：顯示部
327：顯示部
331：電源
333：操作鍵
335：揚聲器
337：軸部
340：殼體

- 341：殼體
- 342：顯示面板
- 343：揚聲器
- 344：麥克風
- 345：操作鍵
- 346：指示裝置
- 347：照相鏡頭
- 348：外部連接端子
- 349：太陽能電池單元
- 350：外部儲存插槽
- 361：主體
- 363：取景器
- 364：操作開關
- 365：顯示部 B
- 366：電池
- 367：顯示部 A
- 370：電視裝置
- 371：殼體
- 373：顯示部
- 375：支架
- 377：顯示部
- 379：操作鍵
- 380：遙控器

發明摘要

※申請案號：105141616（由105103030分割）

※申請日：099年10月28日

※IPC分類：*H01L 27/115* (2006.01)
G11C 11/401 (2006.01)

【發明名稱】(中文/英文)

半導體裝置

Semiconductor device

【中文】


本發明的目的之一在於提供一種具有新的結構的半導體裝置。一種半導體裝置，包括：第一佈線；第二佈線；第三佈線；第四佈線；具有第一閘極電極、第一源極電極以及第一汲極電極的第一電晶體；以及具有第二閘極電極、第二源極電極以及第二汲極電極的第二電晶體，其中，所述第一電晶體係設置在包含半導體材料的基板中，並且所述第二電晶體包含氧化物半導體層。

【英文】

An object is to provide a semiconductor device with a novel structure. The semiconductor device includes a first wiring; a second wiring; a third wiring; a fourth wiring; a first transistor having a first gate electrode, a first source electrode, and a first drain electrode; and a second transistor having a second gate electrode, a second source electrode, and a second drain electrode. The first transistor is provided in a substrate including a semiconductor material. The second transistor includes an oxide semiconductor layer.

圖式

圖 1







圖 3A




圖 3E




圖 3B




圖 3F




圖 3C




圖 3G




圖 3D





圖 3H






圖 5A




圖 5B




圖 5C





圖 5D






圖 7A




圖 7B




圖 8A





圖 8B






圖10




圖 11

	寫入資料 "0"	寫入資料 "1"
位元線		
字元線		
第一信號線		
第二信號線		
源極線		

圖 12




圖13




圖14




圖15




圖16




圖 17




圖18




圖 19




圖 20A




圖 20B




圖21




圖 22




圖 24




圖 25A




圖 25B




圖 26A




圖 26B





圖 27



【代表圖】

【本案指定代表圖】：第(1)圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

160：電晶體

162：電晶體

3rd Line：第三佈線(第一信號線)

4th Line：第四佈線(第二信號線)

2nd Line：第二佈線(位元線)

1st Line：第一佈線(源極線)

【本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式】：無

申請專利範圍

1. 一種半導體裝置，包括：

多個記憶元件，各包含：

第一電晶體；

第二電晶體；以及

第三電晶體，

其中，該第二電晶體包含氧化物半導體層，該氧化物半導體層包含銮、鎵及鋅，

其中，該第一電晶體的閘極電連接至該第二電晶體的源極和汲極的其中之一，

其中，該第一電晶體的源極和汲極的其中之一電連接至該第三電晶體的源極和汲極的其中之一，

其中，該氧化物半導體層包含結晶部，並且

其中，該第一電晶體及該第三電晶體使用氧化物半導體以外的材料形成。

2. 一種半導體裝置，包括：

多個記憶元件，各包含：

第一電晶體；

第二電晶體；

第三電晶體；以及

包含一對端子的電容器，

其中，該第二電晶體包含氧化物半導體層，該氧化物半導體層包含銮、鎵及鋅，

其中，該第一電晶體的閘極電連接至該第二電晶體的

源極和汲極的其中之一，

其中，該第一電晶體的源極和汲極的其中之一電連接至該第三電晶體的源極和汲極的其中之一，

其中，該電容器的該對端子的其中之一電連接至該第一電晶體的該閘極及該第二電晶體的該源極和該汲極的其中之一，

其中，該氧化物半導體層包含結晶部，並且

其中，該第一電晶體及該第三電晶體使用氧化物半導體以外的材料形成。

3. 根據申請專利範圍第 2 項之半導體裝置，其中，該電容器的該對端子的其中之另一電連接至該第二電晶體的該源極和該汲極的其中之另一。

4. 根據申請專利範圍第 1 至 3 項中之任一項之半導體裝置，其中，該第一電晶體及該第三電晶體的通道形成區域形成在半導體基板中。

5. 根據申請專利範圍第 1 至 3 項中之任一項之半導體裝置，其中，該第二電晶體位於該第一電晶體上，絕緣膜夾於該第二電晶體與該第一電晶體之間。

6. 根據申請專利範圍第 1 至 3 項中之任一項之半導體裝置，其中，該第二電晶體的閘極位於該氧化物半導體層上。

7. 根據申請專利範圍第 1 至 3 項中之任一項之半導體裝置，其中，該氧化物半導體層位於該第二電晶體的閘極上。

8. 根據申請專利範圍第 1 至 3 項中之任一項之半導體裝置，其中，該第二電晶體的截止態電流為 $1 \times 10^{-13} \text{A}$ 或更低。