

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成22年2月18日(2010.2.18)

【公開番号】特開2007-238380(P2007-238380A)

【公開日】平成19年9月20日(2007.9.20)

【年通号数】公開・登録公報2007-036

【出願番号】特願2006-64211(P2006-64211)

【国際特許分類】

C 0 4 B 28/02 (2006.01)

C 0 4 B 18/08 (2006.01)

C 0 4 B 18/10 (2006.01)

E 0 1 D 1/00 (2006.01)

【F I】

C 0 4 B 28/02 Z A B

C 0 4 B 18/08 Z

C 0 4 B 18/10 A

E 0 1 D 1/00 D

【手続補正書】

【提出日】平成21年12月25日(2009.12.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 4】

コンクリート2の配合は、単位量( $\text{kg} / \text{m}^3$ )で、水；160、セメント；350、細骨材；643、粗骨材；994、P F B C 灰；150であり、混合剤として、減水剤及びA E 剤を所定量添加している。混合剤は、単位量( $\text{kg} / \text{m}^3$ )で、減水剤；4.25、A E 剤；1.5である。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 5】

コンクリート2の配合は、水結合材比(W/B)；32%、セメントに対するP F B C 灰の置換率；30%、細骨材率(s/a)；42%としている。