


25 września 1930 r.

URZĄD PATENTOWY



B29d 19/00 2



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 12347.

Samuel Krymkier
(Łódź, Polska).

Kl. ~~39 b~~ 26.

39a³ 19/00

Sposób przygotowywania masy cementowej do wyrobu guzików i podobnych przedmiotów galanteryjnych.

Zgłoszono 2 lipca 1928 r.

Udzielono 23 lipca 1930 r.

Dotychczas przygotowywano masę cementową do wyrobu przedmiotów galanteryjnych w ten sposób, iż do cementu dodawano włókna azbestowe.

Ten sposób jest kosztowny i wymaga dużo czasu.

Przedmiotem wynalazku niniejszego jest masa cementowa do wyrobu przedmiotów galanteryjnych, składająca się z cementu z dodatkiem około 4% PbO i około 3% gumy arabskiej z 1% gliceryny.

Przygotowane przedmioty wskazane jest pokrywać roztworem kampezu w wodzie, a następnie roztworem celuloïdu w mieszaninie octanu amyłowego, spirytusu i acetonu.

Przykład wykonania. 40 części wago-

wych cementu po zmieszaniu z 2 częściami wagowymi PbO zadaje się 40—50 częściami wagowymi wody, poczem do mieszaniny tej dodaje się mieszaninę, składającą się z 3 części wagowych gumy arabskiej rozpuszczonej w 6 częściach wagowych wody i z 1 części wagowej technicznej gliceryny.

Masa po wyciśnięciu wody i wysuszeniu w przeciągu 48 godz jest gotowa do użytku.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób przygotowywania masy cementowej do wyrobu guzików i podobnych przedmiotów galanteryjnych, znamieny

tem, że do cementu dodaje się około 4% *PbO*, 3% gumy arabskiej i około 1% gliceryny.

2. Sposób przygotowywania masy cementowej według zastrz. 1, znamienny tem, że gotową masę pokrywa się roztworem kampszu w wodzie, a następnie roztwo-

rem celuloïdu w mieszaninie octanu amyłowego, spirytusu i acetonu.

Samuel Krymkier.
Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.