



República Federativa do Brasil
Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(11) PI 1107089-7 B1

(22) Data do Depósito: 20/12/2011

(45) Data de Concessão: 02/01/2018



* B R P I 1 1 0 7 0 8 9 B 1 *

(54) Título: COMPOSIÇÃO ANTIMICROBIANA SINÉRGICA, MÉTODO PARA INIBIR O CRESCIMENTO DE, OU PARA CONTROLAR O CRESCIMENTO DE MICROORGANISMOS EM UM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

(51) Int.Cl.: A01N 57/20; A01N 59/16; C09D 5/14; A01P 3/00; A01P 13/00

(52) CPC: A01N 57/20,A01N 59/16,C09D 5/14

(30) Prioridade Unionista: 22/12/2010 US 61/425999

(73) Titular(es): DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

(72) Inventor(es): EMERENTIANA SIANAWATI; SUDHAKAR BALIJEPALLI

“COMPOSIÇÃO ANTIMICROBIANA SINÉRGICA, MÉTODO PARA INIBIR O CRESCIMENTO DE, OU PARA CONTROLAR O CRESCIMENTO DE MICROORGANISMOS EM UM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO”

[0001] Esta invenção refere-se a combinações de biocidas, as combinações tendo uma atividade inesperadamente maior do que a esperada para o uso de ambos os compostos antimicrobianos individuais.

[0002] O uso de combinações de pelo menos dois compostos antimicrobianos pode ampliar os mercados potenciais, reduzir as concentrações de uso e os custos, e reduzir o desperdício. Em alguns casos, os compostos antimicrobianos comerciais não podem prover um controle efetivo de microorganismos, mesmo em altas concentrações de uso, devido a uma fraca atividade contra certos tipos de microorganismos, por exemplo, aqueles resistentes a alguns compostos antimicrobianos. As combinações de diferentes compostos antimicrobianos são, algumas vezes, usadas de um modo a prover um controle total de microorganismos em um ambiente de uso particular. Por exemplo, a WO 1998/121962 expõe combinações de carbamato de 3-iodo-2-propinil butila e de zinco piritiona, mas esta referência não sugere quaisquer das combinações aqui descritas. Além disso, existe uma necessidade quanto a combinações adicionais de compostos antimicrobianos com um impacto relativamente baixo sobre a saúde e/ ou o meio ambiente. O problema abordado por esta invenção é o de prover tais combinações adicionais de compostos antimicrobianos.

[0003] Os compostos antimicrobianos são incluídos, algumas vezes, em composições de revestimento líquidas, que são aplicadas a um substrato, e que se tornam filmes secos. É desejável que tais filmes controlem fungos e algas superficiais e que tais filmes secos estejam presentes com um efeito tão pouco adverso quanto possível sobre a saúde e o meio ambiente.

[0004] O que se segue é uma especificação da invenção.

[0005] O primeiro aspecto da presente invenção consiste em uma composição antimicrobiana sinérgica, contendo um composto de glifosato e zinco piritiona. Um segundo aspecto da presente invenção consiste em um método para inibir o

crescimento de, ou para controlar o crescimento de microorganismos em um material de construção através da adição da composição antimicrobiana sinérgica do primeiro aspecto da presente invenção. Um terceiro aspecto da presente invenção consiste em uma composição de revestimento contendo uma composição antimicrobiana sinérgica do primeiro aspecto da presente invenção.

[0006] Um quarto aspecto da presente invenção consiste em um filme seco, produzido a partir de uma composição de revestimento do terceiro aspecto da presente invenção.

[0007] O que se segue é uma descrição detalhada da invenção.

[0008] Como aqui usados, os termos que se seguem possuem as definições designadas, a não ser que o contexto o indique claramente de um outro modo.

[0009] O termo “composto antimicrobiano” refere-se a um composto, capaz de inibir o crescimento de, ou de controlar o crescimento de microorganismos; os compostos antimicrobianos incluem, bactericidas, agentes bacteriostáticos, fungicidas, agentes fungistáticos, algicidas e agentes algistáticos, dependendo do nível da dose aplicada, das condições do sistema, e do nível de controle microbiano desejado. O termo “microorganismo” inclui, por exemplo, fungos (tais que a levedura e o mofo), bactérias e algas. As abreviações que se seguem são usadas ao longo de todo o relatório: ppm = partes por milhão em peso (peso/peso), mL= mililitro, ATCC = American Type Culture Collection, e MIC = concentração inibitória mínima. A não ser que especificado de um outro modo, as temperaturas estão em graus centígrados (°C) e as referências a percentuais estão em peso (% em peso). Os percentuais de compostos antimicrobianos na composição desta invenção são baseados no peso total de ingredientes ativos na composição, isto é, os compostos antimicrobianos em si mesmos, excluindo quaisquer quantidades de solventes, veículos, dispersantes, estabilizadores, e outros materiais que possam estar presentes.

[0010] Como aqui usado, o “ZPT” é zinco piritiona. Quando uma razão é aqui referida como sendo de “X:1 ou mais alta”, é compreendido que a razão é de Y:1, em que Y é X ou maior, e quando uma razão é aqui referida como sendo “X:1 ou mais baixa”, é aqui compreendido que a razão é de Z:1, em que Z é X ou menos.

[0011] O glifosato é N-(fosfonometil) glicina (número de registro 1071-83-6). O glifosato é um herbicida conhecido, que é aprovado, em muitas jurisdições, para o uso para o controle de ervas daninhas em plantas de culturas alimentares. Uma medida quanto ao impacto relativamente baixo do glifosato sobre o meio ambiente é mostrado por sua atividade relativamente baixa contra várias algas. Alguns resultados, que demonstram a atividade do glifosato contra várias algas são os que se seguem.

Teste ⁽¹⁾	Algas	72 horas	96 horas	7 dias
E _b C ₅₀	algas verdes (Senastrum capricornutum) /	485 mg/l		13,8 mg/l
E _r C ₅₀	algas verdes (Senastrum capricornutum)	460 mg/l		
EC ₅₀	algas marinhas (Skeletonema costatum)		1,3 mg/l	0,64 mg/l
EC ₅₀	diatoma (navilula pelliculosa)			42 mg/l
EC ₅₀	algas azuis- esverdeadas (Anabaena flos- aquae)			15 mg/l

(1) Notas:

EC_n / EC₅₀ Concentração Efetiva: EC_n é a concentração de uma substância que afeta um % n de uma população em um determinado período de tempo. EC₅₀ é amplamente usado, pois é o ponto mais preciso na curva de efeito de concentração.

E_bC₅₀ Concentração Efetiva Média para a biomassa (algas): A concentração de um substância, que reduz em 50% o aumento da biomassa, comparada com uma amostra de controle, durante um período de tempo especificado.

E_rC₅₀ Concentração Efetiva Média para a taxa de crescimento (algas): A concentração de uma substância, que reduz em 50% a taxa de crescimento de células de algas, comparada com uma amostra de controle, ao longo de

um período de tempo especificado.

[0012] Os dados acima mostram que o glifosato possui um impacto relativamente baixo sobre as algas, o que indica que o glifosato apresenta um impacto relativamente baixo sobre o meio ambiente. Esta característica é considerada desejável para um material antimicrobiano, que pode ser incluído em uma composição de revestimento.

[0013] A presente invenção envolve o uso de um composto de glifosato. Como aqui usado, “um composto de glifosato” compreende o glifosato ou um sal de glifosato. Um sal de glifosato é um sal metálico de glifosato, os metais adequados incluem os metais alcalinos, metais alcalino terrosos, e os metais de transição. Os sais de glifosato são preferidos em relação ao glifosato. Os mais preferidos são os sais de metal de transição de glifosato; e é ainda mais preferido o glifosato de zinco.

[0014] O glifosato possui uma solubilidade relativamente alta em água. Esta solubilidade relativamente alta em água não é preferida para um material antimicrobiano, que pode ser incluído em uma composição de revestimento ou em um outro material de construção, porque os revestimentos secos e os materiais de construção são expostos à água, o que poderia tender a remover um composto altamente solúvel a partir do revestimento seco ou do material de construção. São preferidos os sais de glifosato, que possuem solubilidade em água a 20°C, de 3 g/l ou menos; de um modo mais preferido de 1 g/l, ou menos; e de um modo ainda mais preferido de 0,3 g/l, ou menos.

[0015] É considerado que os sais de glifosato terão um impacto relativamente baixo sobre a saúde e o meio ambiente, porque é considerado que os sais terão um impacto sobre a saúde e o meio ambiente, que é similar ao impacto do glifosato.

[0016] A presente invenção envolve uma composição, que contém tanto um composto de glifosato, como ZPT. Foi verificado, de um modo surpreendente, que uma tal composição é sinergicamente efetiva como um biocida. Foi verificado, de um modo surpreendente, que as composições, que contêm tanto o glifosato de zinco, como o ZPT, são sinergicamente efetivas como biocidas.

[0017] A razão, em peso, preferida de ZPT para o composto de glifosato é de

0,1: 1 a 10:1. De um modo preferido, a razão, em peso, de ZPT para o composto de glifosato é de 0,1:1 a 1:1. Em ainda uma outra modalidade preferida, a razão, em peso, de ZPT para o composto de glifosato é de 1:1 a 10:1.

[0018] A mistura do composto de glifosato e de ZPT pode ser incluída em uma composição de revestimento. O composto de glifosato e o ZPT podem ser adicionados na composição de revestimento de um modo separado ou como uma mistura ou qualquer combinação dos mesmos. As composições de revestimento preferidas são líquidas. As composições de revestimento podem ser aquosas ou não- aquosas. As composições de revestimento podem conter 40%, ou mais, de água, em peso, com base no peso da composição de revestimento.

[0019] Dentre as modalidades, nas quais o composto de glifosato e ZPT estão incluídos em uma tinta ou uma outra composição de revestimento, as composições de revestimento preferidas são composições líquidas, em especial composições que contêm dispersões de polímeros em meios aquosas.

[0020] Em adição a tintas e a outras composições de revestimento, as combinações de biocidas da presente invenção são, de um modo particular, úteis na conservação de materiais de construção, por exemplo, adesivos, calafates, compostos conjuntos, vedantes, placas para parede, etc., polímeros, plásticos, borracha sintética e natural, produtos de papel, folhas de fibra de vidro, isolamento, sistemas de acabamento isolantes exteriores, feltros para tetos e para pisos, gessos para construção, tijolos, argamassa, placas de gesso, produtos de madeira e compósitos de madeira-plástico. Quando uma combinação de biocida da presente invenção está presente em um material de construção, é preferido que alguma ou que toda a combinação de biocida esteja presente na superfície do material de construção ou suficientemente próximo à superfície do material de construção, de um modo a inibir o crescimento microbiano sobre aquela superfície.

[0021] Em algumas modalidades, as tintas de látex ou outras composições de revestimento líquidas são usadas, as quais contêm as combinações de biocida aqui expostas.

[0022] As composições de revestimento são projetadas, de um modo a que uma

camada da composição de revestimento possa ser prontamente aplicada a um substrato e então secada ou deixada secar, de um modo a formar um filme seco. As composições de revestimento contêm um aglutinante. Os aglutinantes contêm um ou mais dos seguintes: um ou mais polímeros, um ou mais oligômeros, e / ou um ou mais monômeros. Os oligômeros e os monômeros nos aglutinantes são projetados, de um modo a que sejam polimerizados e/ ou reticulados durante ou após a formação do filme seco. Os polímeros em um aglutinante podem, ou não, ser projetados para que sejam reticulados durante, ou após a formação, do filme seco.

[0023] As composições de revestimento contêm, de um modo opcional, um ou mais pigmentos. Um pigmento é um mineral ou substância orgânica, sob a forma de pequenas partículas sólidas. Os pigmentos proporcionam uma opacidade total ou parcial ao filme seco.

[0024] As combinações de biocida são úteis para a conservação do revestimento de filme seco após a aplicação de uma tinta ou de uma outra composição de revestimento líquida. De um modo preferido, a composição antimicrobiana é uma tinta de látex aquosa, que compreende uma ou mais combinações de biocida aqui expostas, ou do revestimento de filme seco, resultante da aplicação da tinta a uma superfície. Uma tinta de látex aquosa é uma composição de revestimento líquida aquosa, na qual o aglutinante é um polímero sob a forma de um látex (isto é, sob a forma de partículas de polímero dispersadas em toda a água). São mais preferidas as tintas de látex aquosas, nas quais o aglutinante contém um ou mais polímeros acrílicos.

[0025] De um modo típico, a quantidade de combinações de biocida da presente invenção para controlar o crescimento de microorganismos é de 100 ppm a 10.000 ppm de ingrediente ativo. De um modo preferido, os ingredientes ativos da composição estão presentes em uma quantidade de pelo menos 300 ppm, de um modo preferido de pelo menos 500 ppm, preferivelmente de pelo menos 600 ppm, preferivelmente de pelo menos 700 ppm. De um modo preferido, os ingredientes ativos da composição estão presentes em uma quantidade de não mais do que 8.000 ppm, preferivelmente de não mais do que 6.000 ppm, preferivelmente de não

mais do que 5.000 ppm, preferivelmente de não mais do que 4.000 ppm, preferivelmente de não mais do que 3.000 ppm, preferivelmente de não mais do que 2500 ppm preferivelmente de não mais do que 2.000 ppm, preferivelmente de não mais do que 1.800 ppm, preferivelmente de não mais do que 1.600 ppm. As concentrações acima mencionadas estão em uma composição líquida contendo as combinações de biocida; os níveis de biocida no revestimento de filme seco serão mais altos.

[0026] A presente invenção também abrange um método para evitar o crescimento microbiano em materiais de construção, de um modo especial em revestimentos de filme seco, através da incorporação de quaisquer das composições de biocida reivindicadas nos materiais.

[0027] De um modo típico, as composições antimicrobianas são usadas para inibir o crescimento de algas e/ ou fungos.

[0028] A composição da presente invenção contém um composto de glifosato e ZPT. É contemplado que algumas modalidades podem conter um ou mais compostos antimicrobianos adicionais.

[0029] É contemplado que o glifosato de zinco apresenta uma ação antimicrobiana inesperadamente sinérgica, em comparação com os resultados que seriam esperados a partir de uma combinação de zinco e de ácido glifósico.

[0030] Os que se seguem são exemplos da presente invenção.

[0031] O glifosato de zinco foi sintetizado como se segue.

[0032] Primeiramente, uma pré-preparação foi executada como se segue. 15- 20 g de ácido de glifosato foram secados em um forno a de 80-90°C durante a noite. Uma solução 1 M de NaOH em água desionizada (DI) foi preparada.

[0033] A solução de glifosato foi preparada como se segue. 200 ml de água DI foram medidos ao interior de um béquer de 600 ml, contendo uma barra de agitação. 15 g de ácido de glifosato foram lentamente adicionados ao béquer de água, entanto sob agitação sobre a placa de agitação em velocidade média. A temperatura foi elevada a até 60-70°C, de um modo a dissolver o glifosato, e a temperatura foi monitorada com um termômetro. NaOH 1 M foi adicionado, de um modo a levar o pH

até 6,0. O glifosato foi dissolvido em um pH em torno de 2,4. A mistura foi agitada durante 5-10 minutos.

[0034] Uma solução de zinco foi preparada como se segue. 100 ml de água DI foram medidos em um béquer de 400 ml, contendo uma barra de agitação. 36,25 g de Cloreto de Zinco (Grau reagente, $\geq 98\%$, Sigma -Aldrich, material # 208086) foi medido em peso. O cloreto de zinco foi lentamente adicionado à água no béquer, enquanto sob mistura na placa de agitação. A solução foi aquecida a até 65°C .

[0035] A solução de glifosato de zinco foi produzida como se segue. Usando uma pipeta de Pasteur de 9 polegadas (22,86 cm), a solução de zinco foi adicionada à solução de glifosato. Após cada adição de uma pequena quantidade da solução de zinco à solução de glifosato, o precipitado foi dissolvido antes que a solução de zinco fosse adicionada. Quando o precipitado não mais se dissolveu, o pH foi ajustado até 5. O restante da solução foi despejado na solução de glifosato, e a mistura foi agitada durante a noite.

[0036] NOTA: controlar o pH da solução é extremamente importante para a obtenção do produto desejado. Durante as preparações aqui relatadas, foi tomado cuidado para que o pH não excedesse ao valor de 5.

[0037] A Filtração do Glifosato de Zinco foi executada como se segue.

[0038] O aparelho de filtração foi montado usando um funil de Buchner e um frasco de filtro, conectado com uma vedação de frasco e pendurado em uma bomba a vácuo de água. Um papel de filtro WhatmanTM # 411 foi colocado no funil. A bomba foi ligada, e água DI foi despejada sobre o papel de filtro, de um modo a criar vácuo. A suspensão de glifosato de zinco foi lentamente despejada sobre o papel de filtro e então lavada, uma vez, com água DI quente (aproximadamente 50°C), e então enxaguada, duas vezes, com álcool isopropílico (IPA).

[0039] A Preparação Final de Glifosato de Zinco foi executada como se segue.

[0040] O papel de filtro contendo o precipitado de glifosato foi removido e colocado em um prato PyrexTM grande. O prato foi coberto com uma folha metálica, e alguns orifícios foram furados na folha para a ventilação. O precipitado foi secado em um forno a de $80-90^{\circ}\text{C}$ durante a noite. O precipitado foi então medido em uma

garrafa de vidro rotulada, limpa, previamente emmassada, e a massa do precipitado foi registrada.

[0041] Uma preparação da amostra para os testes antimicrobianos foi executada como se segue.

[0042] Um único biocida, ou mistura de biocidas, foi posteriormente adicionado na tinta de látex acrílica isenta de biocidas, de um modo a fornecer uma concentração de ingrediente(s) ativo(s) total máxima testada. Esta tinta foi então diluída com uma tinta de látex acrílica isenta de biocida, de um modo a fornecer as concentrações objetivadas para os testes. Dependendo do tipo de misturas de biocidas testadas, a concentração de biocidas total varia de 400 a 3300 ppm. Após a adição ou a diluição de biocidas, cada amostra foi manualmente misturada durante pelo menos um minuto, até que a uniformidade fosse alcançada. Cada uma das amostras de tinta, assim como uma amostra de controle (não contendo biocida) foram usadas para preparar os filmes em painéis de copolímero de acetato/ cloreto de vinila de plástico preto (Leneta Company, Mahwah, NJ) usando um aplicador de barra de 0,0762 mm (3 mil). Os painéis foram inteiramente secados durante pelo menos 2 dias, evitando a exposição direta à luz solar. Discos quadrados (0,5 pol²; 1, 27 cm²) foram cortados a partir de cada painel e foram usados como o substrato para os testes de eficácia contra fungos e contra algas. Este tamanho de amostra proporcionou uma borda de ágar quando o disco da amostra foi colocado no interior do reservatório da placa de teste. Cada amostra foi testada em duplicata.

[0043] As condições de teste foram as que se seguem.

[0044] O meio apropriado (BOLD'S 3 N para Clorofitas, BG-11 para Cianobactérias e PDA para fungos), foi usado para suportar o crescimento microbiano. As placas de teste foram mantidas em temperatura ambiente (25°C – 26°C), em um ambiente com ciclos de claro-escuro, durante quatro semanas para as algas. As placas para os testes de provocação fúngica foram mantidas a 30°C durante quatro semanas. No final do período de incubação, as amostras foram classificadas quanto à área percentual coberta pelo crescimento microbiano visível.

[0045] O inóculo de algas foi como se segue:

Organismos	Abreviação		Tipo	Meio p/teste
Gloeocapsa sp.	Gs	ATCC 29159	Unicelular, Cianobactéria Colonial	BG – 11
Oscillatoria sp.	Os	ATCC 29135	Cianobactéria Filamentosa	BG-11
Nostoc commune	Nc	CCAP 1453/29	Unicelular, Clorofita Cenobial	Bold
Trentepohlia aurea + Trentepohlia odorata	Ta + To	UTEX lb 429+ CCAP 483/4	Clorofita Filamentosa	Bold
Chlorella sp. UTEX + Chlorella Kessleri	Cs + Ck	ATCC 30852 + ATCC 11468	Unicelular Clorofita	Bold
Calotrix parientina	Cp	UTEX LB 1952	Cianobactéria Filamentosa	Bold

[0046] O inóculo fúngico foi o que se segue.

Organismos	Abreviação	ATCC #	Meio para Crescimento e Teste
Aspergillus niger	An	9642	PDA
Penicillium funiculosum	Pf	11797	PDA
Cladosporium Herbarum	Ch	11281	PDA
Aureobasidium pullulans	Ap	9348	PDA
Trichoderma viride	Tv	32630	PDA

Alternaria alternata	Aa	20084	PDA
----------------------	----	-------	-----

[0047] A eficácia algica foi testada como se segue (ASTM 5589 Modificada).

[0048] A ASTM 5589 é um método de teste acelerado padrão para determinar a resistência de vários revestimentos (incluindo tintas) à exposição com algas. De um modo a acomodar os testes de alta vazão, o método foi escalado a partir de placas de Petri para placas de 6 reservatórios. Uma única amostra foi colocada com um par de fórceps estéreis no centro do tampão de ágar (no topo) com a superfície pintada voltada para cima. Os inóculos de algas foram preparados através da mistura de concentrações iguais (aproximadamente 1×10^6 cfu/ ml) e volumes iguais dependendo do número de amostras a serem inoculadas) de organismos em crescimento similares.

[0049] Neste estudo de sinergia, três reservatórios de algas mistas foram preparados como o inóculo de teste, *Gloeocapsa* sp., e *Oscillatoria* sp., uma mistura de bactérias desenvolvidas em meio BG-11; *Chlorella* sp., *Chlorella Kessleri*, e *Nostoc* comune são clorofitas unicelulares, que foram misturados e desenvolvidos em meios Bold; *Trentepohlia aurea*, *Trentepohlia adorata*, e *Calotrix parientina* são algas filamentosas, que foram misturadas e desenvolvidas em meios Bolds.

[0050] Cada reservatório, que continha uma amostra de teste, foi inoculado com 400 µl da mistura de organismo (aproximadamente 1×10^6 cfu/ ml) assegurando que a superfície total (filme de tinta, assim como o ágar que o circunda) estava coberto de um modo uniforme. As placas foram incubadas em temperatura ambiente (25°C – 26°C) com exposição cíclica à luz (OTT-Lite modelo # OTL4012P, 40 Watts, 26 KLumen) e fases escuras, durante um período de quatro semanas. A área total coberta foi avaliada no final de cada semana de acordo com a área percentual coberta em incrementos de 5%.

[0051] A eficácia fúngica foi testada como se segue (ASTM 5590 Modificada).

[0052] A ASTM 5590 é um método de teste acelerado padrão para determinar a resistência de vários revestimentos (incluindo tintas) à exposição fúngica. De um modo a acomodar os testes de alta vazão, este método foi escalado a partir de placas de Petri para placas de 6 reservatórios. Para iniciar o teste, um

tampão de ágar foi colocado no fundo de cada reservatório da placa de 6 reservatórios estéril. Uma única amostra foi colocada com um par de fórceps estéreis no centro do tampão de ágar (no topo) com a superfície pintada voltada para cima. Os inóculos fúngicos foram preparados através da mistura de concentrações iguais (aproximadamente 1×10^6 cfu/ ml) e volumes iguais dependendo do número de amostras a serem inoculadas) de organismos em crescimento similares. Para este estudo de sinergia, três reservatórios de fungos mistos foram preparados como o inóculo de teste. *Cladosporium herbarium* foi misturado com *Trichoderma viride*, *Aspergillus niger* foi misturado com *Penicillium funiculosum* e *Alternaria alternata* foi misturada com *Aureobasidium pullulans*. Cada reservatório foi inoculado com 400 microlitros da mistura de organismos (aproximadamente 1×10^6 cfu/ ml) assegurando que a totalidade da superfície (filme de tinta, assim como o ágar que o circundava) estava coberta de um modo uniforme. As placas foram incubadas a 30°C na presença de umidade, durante um período de quatro semanas. A área percentual total coberta foi avaliada e registrada no final de cada semana e registrada em incrementos de 5%.

[0053] O cálculo do Índice de Sinergia foi executado como se segue.

[0054] O SI é calculado com base em F. C. Kull et al.: método (Applied Microbiology, Vol. 9 (1961). Neste estudo, o SI foi calculado com base na fórmula que se segue com a concentração inibitória mínima selecionada com base no percentual inibitório exibido pelo biocida individual contra cada microorganismo testado.

$$SI = Qa/ QA + Qb/ QB$$

Qa = a concentração do Biocida A na mistura

QA = a concentração do Biocida A como o único biocida

Qb = A concentração de Biocida B na mistura

QB = A concentração do Biocida B como o único biocida

[0055] Valor SI de < 1 na fórmula indica que existe um sinergismo dos biocidas misturados.

[0056] Nota: Se alguma das substâncias ativas com a concentração máxima

testada não exibiu alguma inibição, esta concentração máxima é usada para calcular o SI estimado e um sinal de menos do que (<) é incluído, de um modo a levar em consideração que uma concentração mais alta da substância ativa é requerida, de um modo a que seja alcançada a inibição objetivada.

[0057] NE = nenhum ponto terminal na concentração testada, que possa satisfazer aos critérios de inibição percentual ajustados em cada cálculo de SI.

[0058] As composições relacionadas abaixo, que contêm tanto o glifosato de zinco como o ZPT, são exemplos da presente invenção. Outras composições são composições comparativas.

[0059] Os resultados para o Glifosato de Zinco e o Ácido Glifósico são conhecidos abaixo.

Substância Ativa	Conc. ppm	% de Inibição Contra Vários Organismos Testados					
		Cs+Ck+Nc	Cp+To+Ta	Gs+Os	Aa+Ap	An+Pf	TV+Ch
Glifosato de Zinco	750	100	0	15	40	20	50
	1500	100	0	72,5	47,5	27,5	75
	2500	100	0	90	70	30	90
Ácido Glifósico	750	37,5	0	15	7,5	0	2,5
	1500	60	10	72,5	20	5	50
	2500	80	7,5	90	67,5	10	72,5
Neutro		0	0	0	0	0	0

[0060] Os resultados para o Glifosato de Zinco com ZPT foram os que se seguem.

Relações	An-Pf	Aa-Tv	Ap-Ch	Os-Gl	Ch-No	Cal-Tre
1 Glif. de Zinco: 1 ZPT						
Conc. total, ppm	413	NE	NE	413	413	413
% de inibição	100			100	80	100
SI	< 0,56			0,56	0,75	0,56

3 Glif.de Zinco: 1 ZPT						
Conc. total, ppm	412	NE	NE	1650	412	412
% de inibição	100			100	100	60
SI	< 0,78			3,125	0,62	0,78
5 Glif. de Zinco: 1 ZPT						
Conc. total, ppm	825	NE	NE	2475	825	825
% de inibição	100			100	80	100
SI	< 1,71			5,125	1,17	1,71
10 Glif. de Zinco: 1 ZPT						
Conc. total, ppm	825	NE	NE	1650	3300	825
% de inibição	100			100	60	80
SI	< 1,84			3,68	4,36	1,84
1 Glif. de Zinco: 10 ZPT						
Conc. total, ppm	825	NE	NE	1650	3300	2475
% de inibição	80			100	60	100
SI	< 0,41			0,82	7,64	1,23
1 Glif. de Zinco: 5 ZPT						
Conc. total, ppm	825	NE	NE	3300	1650	825
% de inibição	80			80	80	100
SI	< 0,54			2,17	3,67	0,54
1 Glif. de Zinco: 3 ZPT						
Conc. total, ppm	412	NE	NE	3300	3300	825
% de inibição	0,8			80	80	60
SI	< 0,34			2,75	7,00	0,69
Glifosato de Zinco						
Conc. total, ppm	412,5	NE	NE	412,5	825	412,5
% de inibição	100			100	80	100
ZPT						
Conc. total, ppm	3300	NE	NE	3300	412,5	3300

% de inibição	0			100	80	40
---------------	---	--	--	-----	----	----

[0061] As combinações com uma razão de ZPT: Glifosato de Zinco de 0,33:1 a 10:1 apresentam uma sinergia especialmente efetiva.

REIVINDICAÇÕES

1. Composição antimicrobiana sinérgica, caracterizada pelo fato de compreender um composto de glifosato e zinco piritiona, em que o referido composto de glifosato é glifosato de zinco e em que a razão em peso do referido zinco piritiona para o referido glifosato de zinco é de 0,33:1 a 10:1.

2. Método para inibir o crescimento de, ou para controlar o crescimento de microorganismos em um material de construção, o referido método caracterizado pelo fato de compreender o estágio de adicionar a composição antimicrobiana sinérgica como definida na reivindicação 1 ao referido material de construção.