



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21), (22) Заявка: 2003122283/04, 16.07.2003

(30) Приоритет: 17.07.2002 FR 0209024
27.09.2002 FR 0211991

(43) Дата публикации заявки: 10.01.2005 Бюл. № 1

Адрес для переписки:
129010, Москва, ул. Б.Спасская, 25, стр.3, ООО
"Юридическая фирма Городисский и Партнеры",
пат.пов. Е.Е.Назиной

(71) Заявитель(и):
АТОФИНА (FR)(72) Автор(ы):
БОННЕ Антони (FR),
БОМ Франсуа (FR),
ЛУАЙЕН Карин (FR),
ТРИБАЛЛЬЕ Карин (FR),
СИЛАЖИ Давид (FR)(74) Патентный поверенный:
Назина Елена Евгеньевна

(54) КОМПОЗИЦИЯ, ЭКСТРУДИРУЕМАЯ СОВМЕСТНО С ПВФ (ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДОМ)

Формула изобретения

1. Композиция, экструдируемая совместно с винилиденполифторидом, состоящая из 20-40 частей винилиденполифторида, 40-60 частей полиметилметакрилатного гомополимера или сополимера, 5-18 частей акрилового эластомера, 1-4 частей вещества, поглощающего УФ, общее количество при этом составляет 100 частей.

2. Композиция по п.1, содержащая преимущественно следующие количества: 25-35 частей винилиденполифторида, 45-55 частей полиметилметакрилатного гомополимера или сополимера, 8-18 частей акрилового эластомера, 2-3 части вещества, поглощающего УФ, общее количество при этом составляет 100 частей.

3. Композиция по п.2, содержащая преимущественно следующие количества: 30-35 частей винилиденполифторида, 50-55 частей полиметилметакрилатного гомополимера или сополимера, 8-12 частей акрилового эластомера, 2-3 части вещества, поглощающего УФ, общее количество при этом составляет 100 частей.

4. Композиция по любому из предыдущих пунктов, в которой в качестве акрилового эластомера используют сополимер типа ядро - поверхностный слой.

5. Композиция по п.4, в которой сополимер типа ядро - поверхностный слой выбирают из сополимеров типа мягкий/твердый, твердый/мягкий/твердый и твердый/мягкий/полутвердый.

6. Совместно экструдируемые пленки, состоящие из слоя совместно экструдируемой композиции по любому из предыдущих пунктов, непосредственно с ней связанного слоя на основе ВПФ, включающего в себя в качестве основных компонентов от 50 до 100 частей винилиденполифторида и соответственно от 50 до 0 частей полиметилметакрилатного гомополимера или сополимера.

7. Пленки по п.6, в которых слой на основе винилиденполифторида включает в себя в качестве основных компонентов от 70 до 100 частей винилиденполифторида и соответственно от 30 до 0 частей полиметилметакрилатного гомополимера или сополимера.

8. Пленки по п.7, в которых слой на основе винилиденполифторида включает в себя в

A
3
8
2
2
2
R
0
0
3
1
2
UR
U
2
0
3
1
2
2
2
8
3
A

R U 2 0 0 3 1 2 2 2 8 3 A

качестве основных компонентов от 75 до 85 частей винилиденполифторида и соответственно от 25 до 15 частей полиметилметакрилатного гомополимера или сополимера.

9. Пленки по любому из пп.6-8, в которых толщина слоя винилиденполифторида преимущественно составляет от 2 до 50 мкм и толщина совместно экструдируемой композиции составляет от 10 до 100 мкм.

10. Пленки по любому из пп.6-8, в которых толщина слоя совместно экструдируемой композиции преимущественно составляет от 10 до 100 мкм, и толщина каждого из других слоев преимущественно составляет от 2 до 50 мкм.

11. Совместно экструдируемые пленки, состоящие по порядку из совместно экструдируемого слоя композиции по одному из пунктов с 1 по 5 (克莱ящий слой), слоя, находящегося на совместно экструдируемом слое, включающего в себя в качестве основных компонентов от 50 до 90 частей винилиденполифторида и соответственно от 50 до 10 частей полиметилметакрилатного гомополимера или сополимера, слоя (называемого также внешним слоем), включающего в себя в качестве основных компонентов от 75 до 100 частей винилиденполифторида и соответственно от 25 до 0 частей полиметилметакрилатного гомополимера или сополимера.

12. Пленки по п.11, в которых внешний слой включает в себя в качестве основных компонентов от 85 до 100 частей винилиденполифторида и соответственно от 15 до 0 частей полиметилметакрилатного гомополимера или сополимера.

13. Пленки по любому из пп.11 или 12, в которых толщина слоя совместно экструдируемой композиции преимущественно составляет от 10 до 100 мкм и толщина каждого из других слоев преимущественно составляет от 2 до 50 мкм.

14. Субстраты, покрытые пленкой по одному из пп.6-13, причем совместно экструдируемая композиция находится на субстрате.

R U 2 0 0 3 1 2 2 2 8 3 A