



6040 1/28

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 38415

Kl. ~~37 e~~, 3

Mieczysław Veit

Warszawa, Polska

37c, 1/28

Dachówkowo-bitumiczne pokrycie dachów

Patent trwa od dnia 13 grudnia 1954 r.

Dachówkowo-bitumiczne pokrycie dachów wprowadza bardzo znaczne oszczędności w kosztach pokrycia i wiązania dachowego przy zachowaniu szlachetnej faktury pokrycia dachówką karpiówką.

Dachówkowo-bitumiczne pokrycie odpowiada w zasadzie powszechnie stosowanemu kryciu karpiówką podwójnie w „koronkę” z tym, że dolną warstwę karpiówki zastępuje tektura bitumiczna, asfaltowa lub smołowcowa.

Załączony rysunek przedstawia przekrój pionowy wzdłuż spadku dachu, a — przekrój poprzeczny pasa tektury, b — przekrój wzdłuż dachówki.

Tektura ma kształt pasów o szerokości odpowiadającej długości dachówki, normalnie 30 cm, ułożonych równolegle do okapu. Tektura umocowana jest wzdłuż górnej krawędzi do łat dachowych desek, podłoża prefabrykowanego lub tp. a dolnym obrzeżem spoczywa na bezpośrednio niżej położonym rzędzie dachówek. Warstwę dachówki układa się rzędami pojedynczo na umocowanych poszczególnych pasach tektury.

Zewnętrzna, górna warstwa, to jest dachówka tworzy fakturę dachu. Warstwa ta przejmuje obciążenie zewnętrzne, sprowadza wody opadowe, osłania leżącą pod nią fakturę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i chroni od ognia. Położona pod dachówką tektura jest elastycznym podkładem dla dachówki oraz tworzy warstwę wodoszczelną dla wód, które przenikną przez szczeliny w dachówce. Sącząca się po tekturze woda spływa na powierzchnię dachu.

Zastrzeżenie patentowe

Pokrycie dachów, znamienne tym, że tworzą je równolegle do okapu pasy tektury bitumicznej, asfaltowej lub smołowcowej i bezpośrednio na nich nałożone pojedynczą warstwą dachówki.

Mieczysław Veit

