



(19) Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 2 049 625 B1

(12)

FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention de la délivrance du brevet:
04.07.2018 Bulletin 2018/27

(21) Numéro de dépôt: **07823255.0**

(22) Date de dépôt: **06.07.2007**

(51) Int Cl.:

C10L 1/195 (2006.01)

C10L 1/196 (2006.01)

C10L 10/14 (2006.01)

C10L 10/16 (2006.01)

C10L 1/197 (2006.01)

(86) Numéro de dépôt international:
PCT/FR2007/001153

(87) Numéro de publication internationale:
WO 2008/006965 (17.01.2008 Gazette 2008/03)

(54) **UTILISATION DE COMPOSES REVELATEURS D'EFFICACITE DES ADDITIFS DE FILTRABILITE DANS DES DISTILLATS HYDROCARBONES, ET COMPOSITION DE CARBURANT LES CONTENANT**

VERWENDUNG VON EFFIZIENZANZEIGENDEN VERBINDUNGEN AUS FILTERBARKEITSZUSÄTZEN IN KOHLENWASSERSTOFFDESTILLATEN UND BRENNSTOFFZUSAMMENSETZUNG DAMIT

USE OF EFFICIENCY REVEAL COMPOUNDS OF FILTERABILITY ADDITIVES IN HYDROCARBON DISTILLATES, AND FUEL COMPOSITION COMPRISING THEM

(84) Etats contractants désignés:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR

(30) Priorité: **10.07.2006 FR 0606254**

(43) Date de publication de la demande:

22.04.2009 Bulletin 2009/17

(73) Titulaire: **TOTAL MARKETING SERVICES 92800 Puteaux (FR)**

(72) Inventeurs:

• **DOLMAZON, Nelly 69360 Serezin (FR)**

• **DALIX, Laurent**

38540 Saint Just Chaleyssin (FR)

• **CHEVROT, Erwan**

69800 Saint Priest (FR)

• **TORT, Frédéric**

69530 Brignais (FR)

(74) Mandataire: **Hirsch & Associés**

137, rue de l'Université

75007 Paris (FR)

(56) Documents cités:

EP-A- 1 391 498 EP-A1- 0 406 684

CH-A- 546 715 US-A1- 2004 010 072

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Description

[0001] L'invention concerne l'utilisation dans les distillats hydrocarbonés dont la température de cristallisation commençante des paraffines est supérieure ou égale à - 5°C, d'un révélateur de l'efficacité des additifs classiques de filtrabilité des hydrocarbures vis-à-vis de la température limite de filtrabilité de ces distillats et de leur température d'écoulement aux basses températures.

[0002] Depuis longtemps, l'industrie pétrolière a développé des additifs favorisant la filtrabilité des carburants aux basses températures. Ces additifs, appelés additifs de TLF (Température Limite de Filtrabilité), ont pour rôle de limiter la taille des cristaux des paraffines formées en vue de passer les filtres disposés à l'intérieur des moteurs à combustion interne ou dans les installations de chauffage. Ce type d'additifs, connu très largement par l'homme du métier, est systématiquement ajouté aux distillats moyens de type classique utilisés comme carburants Diesel ou comme combustible de chauffage.

[0003] L'art antérieur décrit l'utilisation d'autres produits présentant un effet synergique avec les d'additifs connus de filtrabilité, notamment les polymères d'éthylène et d'acétate de vinyle et/ou de propionate de vinyl, vis-à-vis de l'amélioration de la température limite de filtrabilité et de la température d'écoulement aux basses températures des distillats hydrocarbonés de type classique.

[0004] Ainsi, le brevet US 3 275427 décrit un distillat moyen de coupe de distillation comprise entre 177 et 400°C contenant un additif constitué de 90 à 10 % en poids d'un copolymère d'éthylène comprenant de 10 à 30% de motifs acétate de vinyle de poids moléculaire compris entre 1000 et 3000 et de 10 à 90 % en poids d'un polyacrylate de lauryl et/ou de polyméthacrylate de lauryl de masse moléculaire en poids variant de 760 à 100.000. Il est noté que ces polyacrylates améliorent la température de filtrabilité déterminée selon la norme NF EN116 sans détériorer la température de point d'écoulement déterminée par la norme NF 60105 tandis que le copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle améliore l'écoulement.

[0005] Pour le transport des pétroles bruts et distillats lourds par pipeline, les auteurs du brevet US 3726653 ont été confrontés à l'amélioration de l'écoulement notamment aux basses températures auxquelles ces produits pouvaient se figer dans les pipelines. Pour améliorer ces propriétés des compositions hydrocarbonées contenant des paraffines dont 5 à 20 % en poids ont un point d'ébullition supérieur à 350°C et un point de ramollissement supérieur à 35°C, les inventeurs proposent d'ajouter à ces compositions de 10ppm à 2% en poids d'un mélange de polymère d'un ester oléfinique d'acides carboxyliques de 3 à 5 atomes de carbone avec un alcool de 14 à 30 atomes de carbone et de masse moléculaire en poids variant de 1000 à 1.000.000, avec un copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle comprenant de 1 à 40, de préférence de 14 à 24 motifs acétate de vinyle de masse moléculaire moyenne de 20.000 à 60.000, Le rapport molaire polymère d'ester oléfinique sur copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle variant de 0,1 à 10 :1.

[0006] Pour contrôler la taille des cristaux de paraffines présentes à des teneurs de moins de 3% dans des distillats moyens ayant un point d'ébullition compris entre 120° et à 480°C, les auteurs du brevet US 4153422 proposent d'ajouter à ces distillats moyens de 10ppm à 1% en poids d'un mélange d'un homopolymère d'un ester oléfinique d'acide acrylique ou méthacrylique comprenant une chaîne alkyl de 14 à 16 atomes de carbone et de masse moléculaire en poids variant de 1000 à 200.000, avec un copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyl de masse moléculaire moyenne en nombre inférieure à 4000. Le rapport molaire homopolymère d'ester oléfinique sur copolymère éthylène et d'acétate de vinyle variant de 0,1 :1 à 20 :1.

[0007] Mais, avec la variété croissante de source de distillats moyens, les distillats moyens actuels issus du mélange de ces sources comme les carburants Diesel et les fioul domestiques ont maintenant des compositions très différentes de celles des distillats moyens antérieurement produits et pour lesquels les additifs de filtrabilité notamment ceux à base de copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyl et/ou d'éthylène et de propionate de vinyl avaient été développés. En outre, l'évolution des spécifications depuis l'an 2000, et plus récemment en 2005, a conduit le raffineur à formuler de façon distincte les distillats pour utilisation comme carburants Diesel dans les moteurs, et les fioul domestiques utilisés dans les installations de chauffage.

[0008] Les distillats utilisés sont généralement issus des opérations de raffinage plus complexes que ceux issus de la distillation directe des hydrocarbures et peuvent provenir des procédés de craquage, hydrocraquage et craquage catalytique et des procédés de viscoréduction. Avec la demande croissante en carburants Diesel, le raffineur a tendance à vouloir introduire des coupes plus difficilement exploitable dans ces carburants, comme les coupes les plus lourdes issues des procédés de craquage et de viscoréduction qui sont chargées en paraffines lourdes, c'est-à-dire comprenant plus de 18 atomes de carbone. En outre, les distillats synthétiques issus de la transformation du gaz tels que ceux issus du procédé Fischer Tropsch, mais aussi ceux résultant du traitement de la biomasse d'origine végétales ou animale, comme notamment le NexBTL et les distillats comprenant des ester d'huiles végétales ou animales sont apparus sur le marché et constituent une nouvelle gamme de produits utilisables comme base carburant et ou base de fioul domestique comprenant également des chaînes paraffiniques voisines ou supérieures à 18 atomes de carbones.

[0009] On a constaté que la température de filtrabilité des distillats obtenus par combinaison des anciennes bases et de ces nouvelles sources est difficilement améliorée par l'ajout d'additif classique de filtrabilité du fait de la présence

importante de normales paraffines de plus de 18 atomes de carbone et en particulier de la distribution complexe en normales paraffines dans leur composition. On a pu noter en effet dans ces nouvelles combinaisons de distillats, des distributions discontinues en paraffines, rendant inadéquats les additifs de filtrabilité connus. En outre, on a constaté l'arrivée de nouveaux pétroles bruts sur le marché beaucoup plus riches en paraffines que ceux communément raffinés et dont la température de filtrabilité des distillats de distillation directe était difficilement améliorée par les additifs de filtrabilité classique au même titre que ceux précédemment cités.

[0010] Le document CH546715 décrit un carburant à base d'huile minérale comprenant des cires et des agents d'écoulement de type polymère à chaînes hydrocarbonées aliphatiques et copolymère à base d'un monomère de type oléfinique.

[0011] Le document EP1391498 décrit un agent fluidifiant pour carburant comprenant un copolymère contenant des motifs éthyléniques et des motifs vinyliques.

[0012] Le document US 2004/010072 décrit un additif améliorant l'écoulement de carburants d'origine animale ou végétale, ledit additif comprenant un copolymère à base d'éthylène et d'ester vinylique ou d'acrylique et un polymère peigne avec des motifs ester d'acide dicarboxylique et oléfines.

[0013] Le document EP 0406684 décrit un additif pour carburant diesel comprenant 20-95 parties en poids d'un copolymère éthylène-acétate de vinyle ou un terpolymère éthylène-acétate de vinyle ; 1-80 parties en poids d'un autre copolymère éthylène-acétate de vinyle, et 0-75 parties en poids d'un polyméthacrylate.

[0014] Dans les documents de l'art antérieur, les auteurs utilisent donc des combinaisons de polymères alkylène ester vinylique avec des polyesters vinyliques pour résoudre majoritairement des problèmes d'amélioration du point d'écoulement, et de température de filtrabilité pour des distillats de type classique, et ne donnent aucune indication pour résoudre les problèmes spécifiques associés aux nouveaux distillats hydrocarbonés dont la température de cristallisation commençante des paraffines est voisine de zéro et/ou dont la teneur en normales paraffines contenant plus de 18 atomes de carbone est supérieure à 4%.

[0015] Il existe donc un besoin d'adapter les additifs de filtrabilité à ces nouveaux types de distillats.

[0016] Ainsi, cette invention s'applique non seulement aux distillats issus de la distillation directe des hydrocarbures issus de pétroles bruts très chargés en paraffines mais aussi et surtout aux hydrocarbures issus des coupes les plus lourdes des opérations de raffinage c'est-à-dire des procédés de craquage, hydrocraquage et craquage catalytique et des procédés de viscoréduction ou encore les distillats synthétiques issus de la transformation du gaz tels que ceux issus du procédé Fischer Tropsch, mais aussi ceux résultant du traitement de la biomasse végétale ou animale, comme notamment le NexBTL et les distillats contenant des esters d'huiles végétales et/ou animales, pris seuls ou en mélange.

[0017] Une des voies choisies par la demanderesse est celle de l'amélioration de l'activité des additifs de filtrabilité classiques vis-à-vis de la température limite de filtrabilité des distillats moyens par l'ajout d'un autre polymère comme agent pour révéler l'efficacité des additifs de filtrabilité classiques présents dans le distillat moyen en produisant un effet synergique.

[0018] A cette fin, la présente invention propose l'utilisation dans un distillat hydrocarboné de température d'ébullition comprise entre 150 et 450°C et de température de cristallisation commençante mesurée par Analyse Calorimétrique Différentielle supérieure ou égale à -5°C préféablement de -5°C à +10°C, d'un homopolymère ayant une masse moléculaire moyenne en poids Mw comprise entre 5.000 et 20.000 et obtenu à partir d'un ester oléfinique de l'acide acrylique et d'un alcool gras comprenant une chaîne de plus de 16 atomes de carbone, comme composé pour révéler l'efficacité des additifs de filtrabilité à base de copolymère et/ou terpolymère d'éthylène et d'ester choisi parmi l'acétate de vinyle, le propionate de vinyle, le versatate de vinyle, l'(alkyl)acrylate et l'(alkyl)méthacrylate, pris seuls ou en mélange, le groupement alkyl contenant de 1 à 7 atomes de carbone.

[0019] De préférence, le distillat hydrocarboné comprend une teneur en poids de n-paraffines contenant plus de 18 atomes de carbone supérieure à 4%.

[0020] De préférence, le distillat hydrocarboné comprend une teneur en poids supérieure ou égale à 0,7% de n-paraffines dont le nombre de carbone est supérieur à 24, de préférence un mélange de 0,7 à 2% en poids de n-paraffines ayant un nombre de carbone allant de C24 à C40.

[0021] Selon un mode de réalisation, les additifs de filtrabilité sont des copolymères d'éthylène contenant plus de 20% de motifs esters.

[0022] De préférence, les additifs de filtrabilité sont choisis parmi les copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle, d'éthylène et de propionate de vinyle d'éthylène et de versatate de vinyle, d'éthylène et d'(alkyl)acrylates, d'éthylène et d'(alkyl)méthacrylates pris seuls ou en mélange, comprenant de 20 à 40% en poids de motifs esters.

[0023] Selon l'invention, les dits esters sont du type acétate de vinyle, propionate de vinyle, versatate de vinyle, (alkyl)acrylate et (alkyl)méthacrylate, le groupement alkyl contenant de 1 à 7 atomes de carbone.

[0024] Selon l'invention, l'homopolymère est obtenu par polymérisation d'un ester oléfinique de l'acide acrylique, et d'un alcool gras comprenant comprenant plus de 16 atomes de carbone, de préférence de 18 à 50 atomes de carbone, l'homopolymère ayant une masse moléculaire moyenne en poids Mw comprise entre 5.000 et 20.000, de préférence comprise entre 10.000 et 19.000.

[0025] Selon un mode de réalisation particulier, l'homopolymère est un polyacrylate comprenant des chaînes hydrocarbonées latérales de 18 à 40 atomes de carbone.

[0026] Selon un mode de réalisation particulier, le distillat est choisi parmi les distillats de température d'ébullition comprise entre 150 et 450°C comprenant les distillats de distillation directe, les distillats sous vide, les distillats hydrotraités, les distillats issus du craquage catalytique et/ou de l'hydrocraquage de distillats sous vide, les distillats résultant de procédés de conversion type ARDS (par désulfuration de résidu atmosphérique) et/ou de viscoréduction, les distillats issus de la valorisation des coupes Fischer Tropsch, et les distillats résultant de la conversion BTL de la biomasse végétale et/ou animale, et les distillats contenant les alkylesters d'huiles végétales ou animales pris seuls ou en mélange.

[0027] La demande décrit également une composition comprenant un mélange constitué

- 10 A) d'un additif de filtrabilité à base de copolymère et/ou terpolymère d'éthylène et d'ester vinylique d'un acide carboxylique de 3 à 5 atomes de carbone et d'un mono alcool comprenant de 1 à 10 atomes de carbone et
B) d'un homopolymère d'un ester oléfinique d'acide carboxylique de 3 à 12 atomes de carbone et d'un alcool gras comprenant plus de 16 atomes de carbone

15 [0028] A et B étant dans un ratio produisant un effet synergique vis-à-vis de la température de filtrabilité TLF mesurée selon la norme NF EN116 des distillats hydrocarbonés de température d'ébullition comprise entre 150 et 450°C et de température de cristallisation commençante mesurée par Analyse Calorimétrique Différentielle supérieure ou égale à -5°C préférablement de -5 à +10°C. La demande décrit également une composition comprenant (A) de 85 à 99 % en

20 poids d'au moins un additif de filtrabilité à base de copolymère et/ou terpolymère d'éthylène et d'un ester vinylique d'un acide carboxylique de 3 à 5 atomes de carbone et d'un mono alcool comprenant de 1 à 10 atomes de carbone, et (B) de 1 à 15 % en poids d'un homopolymère d'un ester oléfinique d'acide carboxylique de 3 à 12 atomes de carbone et d'un alcool gras comprenant plus de 16 atomes de carbone.

25 [0029] L'homopolymère a une masse moléculaire moyenne en poids Mw comprise entre 5.000 et 20.000, de préférence comprise entre 10.000 et 19.000.

[0030] De préférence, l'homopolymère est un ester oléfinique d'acide acrylique avec un alcool comprenant de 18 à 50 atomes de carbone.

[0031] De préférence, l'homopolymère est un polyacrylate comprenant des chaînes hydrocarbonées latérales de 18 à 40 atomes de carbone .

30 [0032] De préférence, l'additif de filtrabilité est choisi parmi les copolymères et terpolymères d'éthylène contenant plus de 20% de motifs esters, ces motifs esters étant eux-mêmes choisis parmi esters de type acétate de vinyle, vinylpropionate, alkylacrylates et alkylméthacrylates pris seule ou en mélange, le groupement alkyl contenant de 1 à 7 atomes de carbone. De préférence, les additifs de filtrabilité sont choisis parmi les copolymères ou terpolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle, et/ou de propionate de vinyle, et/ou de versatate de vinyle, d'éthylène et/ou d'(alkyl)acrylates, et/ou d'(alkyl)méthacrylates pris seuls ou en mélange, comprenant de 20 à 40% en poids de motifs esters. De préférence, les additifs de filtrabilité sont choisis parmi les copolymères ou terpolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle, et/ou de propionate de vinyle, et/ou de versatate de vinyle, d'éthylène et/ou d'(alkyl)acrylates, et/ou d'(alkyl)méthacrylates ayant une masse moléculaire en poids comprise entre 3000 et 20.000. De préférence, la composition comprend de 85 à 98 % en poids de copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle comprenant de 25 à 30% en poids de motifs acétate de vinyle et de 2 à 15% en poids de polyacrylate comprenant des chaînes hydrocarbonées latérales de 18 à 40 atomes de carbone et de masse moléculaire moyenne variant de 10.000 à 19.000.

35 [0033] Selon un autre objet l'invention se rapporte à un distillat hydrocarboné tel que décrit dans la revendication 8, l'additif comprenant de 0 à 5000 ppm de soufre, et contenant de 10 à 5000 ppm de la dite composition décrite ci-dessus, éventuellement en mélange avec d'autres additifs détergents, dispersants, désémulsifiants, anti-mousses, biocide, réodorants, améliorants de cétane, anti-corrosions, modificateurs de friction, améliorants de lubrification, de combustion, de point de trouble, de point d'écoulement, d'antisédimentation et de conductivité.

40 [0034] Le distillat comprend au moins une coupe hydrocarbonée issue du groupe constitué par les distillats de température d'ébullition comprise entre 150 et 450°C, de température de cristallisation commençante Tcc supérieure ou égale à -5°C, de préférence comprise entre -5°C et +10°C, comprenant les distillats de distillation directe, les distillats sous vide, les distillats hydrotraités, les distillats issus du craquage catalytique et/ou de l'hydrocraquage de distillats sous vide, les distillats résultant de procédés de conversion type ARDS et/ou de viscoréduction, les distillats issus de la valorisation des coupes Fischer Tropsch, les distillats résultant de la conversion BTL de la biomasse végétale et/ou animale, prise seule ou en combinaison, et les esters d'huiles végétales et animales ou leurs mélanges.

45 [0035] De préférence le distillat comprend une teneur en n-paraffines contenant plus de 18 atomes de carbone supérieur à 4% en poids .

50 [0036] De préférence le distillat comprend une teneur supérieure ou égale à 0,7% en poids de n-paraffines dont le nombre de carbone est supérieur à 24.

[0037] De préférence le distillat comprend de 0,7 à 2% de n-paraffines ayant un nombre de carbone variant de C24

à C40.

[0038] Ces distillats présentent une Température de cristallisation commençante ou Tcc supérieure ou égale à - 5°C, de préférence comprise entre -5°C et +10°C. Cette température Tcc est mesurée par ACD, cette technique permettant de déterminer la température à laquelle les premiers cristaux de paraffines se forment, ceux-ci correspondant généralement aux paraffines normales de longueur de chaîne supérieure ou égale à 18 atomes de carbones, les paraffines de plus de 24 atomes de carbones étant les premières à cristalliser lorsque la température décroît.

[0039] L'avantage de la présente invention réside dans l'effet synergique de l'utilisation de composés selon l'invention dit « révélateurs » de l'efficacité des additifs classiques de filtrabilité ou TLF vis-à-vis de la diminution de la température de filtrabilité de ces distillats hydrocarbonés réfractaires à l'action des additifs de filtrabilité classiques utilisés seuls.

[0040] C'est ainsi que l'invention vise particulièrement l'utilisation d'un composé révélateur de type homopolymère dans un distillat hydrocarboné comprenant une teneur en poids de n-paraffines contenant plus de 18 atomes de carbone supérieur à 4%. Plus particulièrement, le distillat hydrocarboné comprend une teneur en poids supérieure ou égale à 0,7% de n-paraffines dont le nombre de carbone est supérieur à 24. De préférence, le distillat est une coupe de température d'ébullition comprise entre 150 et 450°C, et comprend un mélange de 0,7 à 2% en poids de n-paraffines ayant un nombre de carbone allant de C24 à C40.

[0041] Les additifs de filtrabilité utilisés dans l'invention sont des copolymères ou des terpolymères d'éthylène contenant plus de 20% de motifs esters. Ces esters sont du type acétate de vinyle, propionate de vinyle, versatate de vinyle, (alkyl)acrylate et (alkyl)méthacrylate, le groupement alkyl contenant de 1 à 7 atomes de carbone. Les additifs de filtrabilité préférés sont choisis parmi les copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle, et/ou de propionate de vinyle, et/ou de versatate de vinyle, et/ou d'(alkyl)acrylates, et/ou d'(alkyl)méthacrylates pris seuls ou en mélange, comprenant de 20 à 40% en poids de motifs esters. Les additifs de filtrabilité utilisés dans l'invention sont des copolymères ou terpolymères de masse moléculaire en poids comprise entre 5000 et 20000. Ces copolymères ou terpolymères ont des taux d'esters compris entre 20% et 40%.

[0042] Les additifs révélateurs de l'efficacité des additifs de filtrabilité utilisés dans l'invention sont des homopolymères obtenus par polymérisation d'un ester oléfinique d'acide acrylique éventuellement substitué par un groupement alkyl ayant de 1 à 7 atomes de carbone, et d'un alcool comprenant plus de 16 atomes de carbone, de préférence de 18 à 50 atomes de carbone.

[0043] L'homopolymère a une masse moléculaire moyenne en poids Mw comprise entre 5.000 et 20.000 et de préférence comprise entre 10.000 et 19.000.

[0044] De préférence, l'homopolymère est un polyacrylate comprenant des chaînes hydrocarbonées latérales de 18 à 40 atomes de carbone.

[0045] L'efficacité du révélateur varie en fonction de sa masse moléculaire en poids, de la longueur de chaîne de l'alcool et de la nature de l'acide carboxylique utilisé pour synthétiser l'ester. Les homopolymères utilisés dans l'invention permettant de révéler l'efficacité des additifs de filtrabilité TLF classiques sont sélectionnés parmi un ensemble de polyacrylates utiles pour améliorer le point d'écoulement des distillats faciles à traiter. Cependant, tous ne sont pas efficaces pour révéler un effet de synergie avec les additifs de TLF classiques.

[0046] Les distillats visés par l'invention sont choisi parmi les distillats de température d'ébullition comprise entre 150 et 450°C et de Température de cristallisation commençante Tcc supérieure ou égale à - 5°C, de préférence comprise entre -5°C et +10°C, comprenant les distillats de distillation directe, les distillats sous vide, les distillats hydrotraités, les distillats issus du craquage catalytique et/ou de l'hydrocraquage de distillats sous vide, les distillats résultant de procédés de conversion type ARDS et/ou de viscoréduction, les distillats issus de la valorisation des coupes Fischer Tropsch, et les distillats résultant de la conversion BTL de la biomasse végétale et/ou animale, et les distillats contenant les alkylesters d'huiles végétales ou animales et/ou leur mélange. La demande décrit également une composition synergique d'additifs dédiés aux distillats de température d'ébullition comprise entre 150°C et 450°C, à température de cristallisation commençante voisine de zéro, notamment comprise entre -5 et +10°C.

[0047] Cette composition synergique comprend un mélange constitué d'un additif de filtrabilité et d'un homopolymère selon l'invention dans un ratio produisant un effet synergique vis-à-vis de la température de filtrabilité TLF des distillats selon l'invention, TLF mesurée selon la norme NF EN116.

[0048] Plus particulièrement cette composition comprend de 85 à 99 % en poids d'au moins un additif de filtrabilité à base de copolymère ou terpolymère d'éthylène et d'un ester vinylique d'un acide carboxylique de 3 à 5 atomes de carbone et d'un mono alcool comprenant de 1 à 10 atomes de carbone, et de 1 à 15 % en poids d'un homopolymère d'un ester oléfinique d'acide carboxylique de 3 à 12 atomes de carbone et d'un alcool gras comprenant plus de 16 atomes de carbone.

[0049] Dans cette composition, l'homopolymère a une masse moléculaire moyenne en poids Mw comprise entre 5.000 et 20.000, de préférence comprise entre 10.000 et 19.000. C'est un ester oléfinique d'acide acrylique avec un alcool gras comprenant plus de 16 atomes de carbone, de préférence de 18 à 50 atomes de carbone. De préférence, l'homopolymère est un polyacrylate comprenant des chaînes hydrocarbonées latérales de 18 à 40 atomes de carbone.

[0050] Les additifs de filtrabilité adaptés à ladite composition sont choisis parmi les copolymères et terpolymères

d'éthylène contenant plus de 20% de motifs esters, ces motifs esters étant eux-mêmes choisis parmi les esters de type acétate de vinyle, propionate de vinyle, (alkyl)acrylates et (alkyl)méthacrylates, le groupement alkyl contenant de 1 à 7 atomes de carbone. De préférence, ces additifs de filtrabilité sont choisis parmi les copolymères ou terpolymères d'éthylène d'acétate de vinyle, et/ou de propionate de vinyle, et/ou de versatate de vinyle, d'éthylène et/ou d'(alkyl)acrylates, et/ou d'(alkyl)méthacrylates comprenant de 20 à 40% en poids de motifs esters. Ces polymères ou terpolymères ont une masse moléculaire en poids comprise entre 3000 et 20.000. La composition comprendra de 85% à 98% en poids de copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle comprenant de 25 à 30% en poids de motifs acétate de vinyle, et de 2 à 15% en poids de polyacrylate comprenant des chaînes hydrocarbonées latérales de 18 à 40 atomes de carbone et de masse moléculaire moyenne variant de 10.000 à 19.000.

[0051] Un autre objet de l'invention concerne le distillat hydrocarboné dont la teneur en soufre est comprise entre 0 et 5000 ppm et qui comprend de 10 à 5000 ppm de la dite composition, éventuellement en mélange avec d'autres additifs détergents, dispersants, désémulsifiants, biocides, anti-mousses, réodorants, améliorants de cétane, anti-corrosions, modificateurs de friction, améliorants de lubrification, de combustion, de point de trouble, de point d'écoulement, d'antisédimentation et de conductivité.

[0052] Ce distillat selon l'invention comprend une partie majeure d'au moins une coupe hydrocarbonée ayant une température de cristallisation commençante Tcc supérieure ou égale à -5°C, de préférence comprise entre -5°C et +10°C, issue du groupe constitué par les distillats de température d'ébullition comprise entre 150°C et 450°C comprenant les distillats de distillation directe, les distillats sous vide, les distillats hydrotraités, les distillats issus du craquage catalytique et/ou de l'hydrocraquage de distillats sous vide, les distillats résultant de procédés de conversion type ARDS et/ou de viscoréduction, les distillats issus de la valorisation des coupes Fischer Tropsch, les distillats résultant de la conversion BTL de la biomasse végétale et/ou animale, prise seule ou en combinaison, et les esters d'huiles végétales et animales ou leurs mélanges. Ces distillats comprennent une teneur en n-paraffines contenant plus de 18 atomes de carbone supérieure à 4% en poids, et préférentiellement une teneur supérieure ou égale à 0,7% en poids de n-paraffines dont le nombre de carbone est supérieur à 24.

[0053] Les distillats particulièrement réactifs à la dite composition comprennent dans leur composition chimique de 0,7 à 2% de n-paraffines ayant un nombre de carbone variant de 24 à 40, la distribution en n-paraffines pouvant être continue ou discontinue, c'est-à-dire que toutes les familles de n-paraffines sont présentes ou certaines sont absentes, constituant ainsi des discontinuités, notamment lorsque des mélanges de distillats sont réalisés. Il est décrit ici aussi un combustible, un carburant comprenant de 0 à 500 ppm de soufre et/ou un fioul domestique comprenant de 0 à 5000 ppm de soufre ou encore un fioul lourd utilisé comme combustible dans les moteurs marins et les chaudières industrielles, ces produits contenant une partie majeure de base hydrocarbonée constituée par au moins un distillat et une partie mineure correspondant de 50 à 5000 ppm d'une composition synergique d'additifs utilisant un composé révélateur ici décrit. Cette composition d'additifs peut être présente dans le carburant ou combustible avec au moins un additif du groupe constitué par les additifs détergents, dispersants, désémulsifiants, biocides, anti-mousses, réodorants, améliorants de cétane, anti-corrosions, modificateurs de friction, améliorants de lubrification, de combustion, de point de trouble, de point d'écoulement, d'antisédimentation et de conductivité.

[0054] Aux fins d'illustrer les avantages de la présente invention, des exemples sont donnés à titre non limitatif.

EXEMPLE 1

[0055] Cet exemple décrit la nature des composants de l'invention et des composés comparatifs.

[0056] Les distillats selon l'invention réfractaires aux additifs de filtrabilité ou TLF (CFPP en anglais) seuls sont appelés Fi et les distillats non réfractaires à ces additifs sont appelés Gi. Ils sont décrits dans le tableau I ci-après.

TABLEAU I

	G1	G2	F1	F2	F3
% normale paraffines*					
<C13	4,53	2,86	2,05	1,77	0.41
C13-C17	8,61	7,44	4,58	4,2	4.26
C18-C23	5,47	4,02	4,64	4,31	9.38
> C24	0,66	0,24	0,94	0,8	1.5
TOTAL n-Paraffines	19,27	14,56	12,21	11,08	15.56
TLF (°C)	-4	-8	1	0	7

(suite)

	G1	G2	F1	F2	F3
5 PTE (°C)	-12	-15	-6	-	6
PT (°C)	-4	-7	2	0	7
Masse volumique	0,8327	0,8414	0,8541	0,863	0,870
soufre ppm	39,8	320	930	1240	1950
10 Viscosité à 40°C mm ² /s	2,725	2,752	2,6348	-	-
Cétane calculé ASTM D4737	50,1	50,2	44,8	-	-
Teneur en aromatiques IP391					
15 Mono Aromatiques %	22,7	23	26,6	27,6	-
Di Aromatiques %	6,2	5,5	9,1	8,2	-
Poly Aromatiques %	0,6	1,2	1,9	3,3	-
20 TCC (°C)	-7/-6,2	-8,3	-1,2	-1,2	5
Distillation D86 (°C)					
Point Initial	167,6	176,8	156,4	162,6	164,1
25 T10	203	207,6	189,8	195,5	
T20	224,7	225,6	203,5	220,7	
T50	274,5	270,7	271,9	293,6	
T80	317,1 .	314,1	331,3	341	
30 T90	337,4	333,2	354,3	357	360
T95	353,9	345,9	371,1	372	
Point Final	356	352,2	373,4	382,8	

*% en poids de paraffines déterminées par couplage chromatographie liquide/chromatographie gazeuse.

PTE= température d'écoulement

TLF= température de filtrabilité

PT= température de point de trouble mesurée par ASTM D2500 ou EN 23015.

Tcc= température de cristallisation commençante mesurée par Analyse Calorimétrique Différentielle (ACD ou DSC en anglais) ou selon IP389-93

40 [0057] La PTE ou le point d'écoulement mesuré pour les distillats utilisés comme carburants est la température la plus basse à laquelle l'hydrocarbure peut encore couler.

[0058] La PT ou le point de trouble est une appréciation visuelle de la germination et de la cristallisation des paraffines, cette mesure est moins précise que celle de la température de cristallisation commençante Tcc.

[0059] La TLF, température limite de filtrabilité des cristaux de paraffines précipitant dans les hydrocarbures à basse température, est intermédiaire entre ces deux températures extrêmes PTE et Tcc : elle est destinée à apprécier la température à laquelle la taille des cristaux est encore suffisamment petite pour ne pas colmater les filtres.

[0060] En général, les variations respectives des TLF, PTE et Tcc ne sont pas nécessairement reliées entre elles et sont le plus souvent dépendantes de la composition chimique des produits.

[0061] Des exemples des distillats F1, F2, F3 selon l'invention présentent un taux de n-paraffines supérieur ou égal à 0,7% et une Tcc > -5°C, tandis que les distillats G1, G2 présentent un taux de n-paraffines inférieur à 0,7% et Tcc < -5°C .

[0062] La distribution des paraffines est déterminée par Chromatographie Liquide / Gaz. Cette méthode permet de déterminer la concentration en n-paraffine de C9 à C30 dans les distillats moyens.

[0063] Dans une première étape la chromatographie liquide permet de séparer le distillat moyen en fonction des familles chimiques (saturés, mono, di et tri aromatiques). Les n-paraffines étant dans la fraction saturée, cette dernière est récupérée et injectée sur une colonne en chromatographie gazeuse où les paraffines sont séparées en fonction de leur température d'ébullition et donc de leur nombre de carbone. Enfin, les paraffines sont quantifiées par étalonnage.

[0064] Les additifs de filtrabilité utilisés sont des copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyl ci-après référencés

EP 2 049 625 B1

EVAi dans le tableau II ci-après.

TABLEAU II

	Viscosité à 100 °C (Pa. S-1)	Taux d'acétate de vinyle(% masse)	Masse moléculaire Mw	
5	EVA 1	0,3	28	9500
EVA 2	0,4	31	15000	
10	EVA 3	0,4	36	18000
EVA 4	0,3	24	10000	

[0065] Les révélateurs utilisés sont des polyacrylates référencés Bi dont les caractéristiques sont données à 30% de matières actives dans un solvant aromatique de type solvarex 10 (coupe hydrocarbonée aromatique de 8 à 20 carbones et de point d'ébullition variant de 140 à 320°C) dans le tableau III ci après.

[0066] A titres d'exemple de préparation, ces polyacrylates sont obtenus par polymérisation sous atmosphère inerte d'azote du monomère comme suit.

[0067] 100 parties de ce monomère est fondu préalablement dans une étuve à 70°C puis solubilisé dans 158 parties de solvant aromatique (solvarex 10 ou solvarex 150). Le mélange obtenu est introduit en continu pendant 6h30 et sous agitation dans une cuve sous atmosphère d'azote contenant 75 parties massiques de solvant aromatique et 4 parties massiques de peroxyde organique, ce mélange ayant été préalablement porté à 100°C. Tout au long de l'addition, la température de consigne est maintenue à 100°C. Le réacteur est refroidi et la résine stabilisée par l'addition de 100 ppm de 4-methoxyphenol, afin d'éviter une post-polymérisation des monomères résiduels pouvant conduire à une modification de la masse molaire moyenne des polymères lors du stockage.

TABLEAU III

	Monomère	Teneur en acide (mg KOH/g)	Densité à 20°C (kg/l)	Visco à 20°C (mm/s)	Visco à 40°C (mm/s)	GPC Mw,Mn (dalton)
30	B1 Acrylate de C18/C22	1.5	895	15	5.000	15000
35	B2 Acrylate de C30/40	0,5	Pas mesurable	solide	Solide	6770

EXEMPLE 2

[0068] Le présent exemple vise à démontrer l'intérêt des révélateurs Bi selon l'invention et leur influence sur l'efficacité des additifs de TLF sur les distillats Fi de l'invention et les distillats Gi.

[0069] Le tableau IV rassemble les résultats obtenus en comparant l'efficacité de B1, seul ou en combinaison avec les additifs de TLF EVA1 et EVA2 sur les distillats Fi et Gi.

TABLEAU IV

	Quantité ppm	G1	G2	F1	F2	F3
45	Distillat seul	-4	-8	1	0	7
45	Tcc	-7	-8,3	-1,2	-1,2	5
50	EVA 1	100	-7	-10	-7	1
50		200	-13	-10	-11	3
50		300	-13	/	/	4
55	EVA 2	100	-8	-9	4	3
55		200	-11	-17	3	2

(suite)

	Quantité ppm	G1	G2	F1	F2	F3
5 EVA1/B1 95,5/4,5	100	-8	-9	-11	/	/
	200	-11	-10	-10	-6	-7
	300	-14	/	/	-8	-10
10 EVA2 /B1 95,5/4,5	100	/	-10	/	/	/
	200	/	-19	/	-6	-10
20 B1	4.5	-4	-8	1	0	7
	9.5	-4	-8	1	1	8

15 [0070] On observe que les distillats Fi de Tcc supérieure à -5°C sont peu ou pas réactifs aux EVAi seuls mais sont réactifs aux mélanges synergiques EVAi/Bi tandis que les distillats hors de l'invention Gi dont la Tcc est inférieure à -5°C ne sont réactifs qu'aux EVA seuls.

[0071] A noter que le révélateur B seul ne montre également aucune efficacité TLF sur aucune des familles de distillats Fi ou Gi.

EXEMPLE 3.

25 [0072] Le présent exemple décrit l'influence de la concentration relative des révélateurs Bi et des additifs de TLF EVAi sur la réduction des températures de TLF des distillats Fi typiques de l'invention.

[0073] Le tableau V rassemble les températures de filtrabilité des distillats F1 et F2 lorsqu'on fait varier la concentration du révélateur Bi pour des concentrations variables de la composition EVAi/Bi.

TABLEAU V

F		0 ppm	100 ppm	200 ppm
F1	EVA1	1	-7	-11
F1	EVA1/B1 : 97.8/2.2	1	-13	-11
F1	EVA1/B1 : 95.5/4.5	1	-11	-10
F1	EVA1/B1 : 90/10	1	-11	-11
G1	EVA1	-4	-15	-17
G1	EVA1/B1 : 96/4	-4	-15	-17
G1	EVA1/B1 : 92/8	-4	-12	-14
G1	EVA1/B1 : 82/18	-4	-8	-11

45 [0074] Les essais réalisés en faisant varier le ratio EVA/B1 démontrent dans le cas des distillats Fi une efficacité optimale pour les faibles doses de révélateur.

[0075] En prenant des distillats Gi, on constate au contraire une perte d'efficacité des EVAi avec l'augmentation de la concentration en révélateurs Bi, se traduisant par une augmentation de la température de filtrabilité du distillat.

EXEMPLE 4

50 [0076] Le présent exemple décrit les polymères préférés de l'invention sélectionnés parmi les polymères d'ester oléfiniques d'acides carboxyliques et d'alcool.

[0077] Il s'agit de décrire l'impact de la nature de l'acide carboxylique et celui de la longueur de chaîne de l'alcool sur la diminution de la température de filtrabilité des distillats F1 et F2.

55 [0078] Dans la composition selon l'invention, la teneur en homopolymères d'ester oléfiniques d'acides carboxyliques et d'alcool est de 4,5% pour une teneur en EVA1 de 95,5%.

[0079] La teneur de la composition dans les distillats varie de 0 à 300 ppm dans le présent exemple.

[0080] Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau VI ci-après,

TABLEAU VI

	Monomère utilisé pour synthétiser le révélateur B	Mw (Révélateur)	0 ppm	200 ppm	300 ppm
5	F2 Sans	-	1	4	3
	F2 B1 Acrylate de C18/22	13370	1	-6	-6
	F2 Méthacrylate de C 18-22	17100	1	3	
10	F2 Méthacrylate de Stéaryle-C16	16100	1	4	
	F2 Méthacrylate de Lauryle-C 12	11985	1	3	2
	F2 Acrylate de C30/40	6764	1	0	-7
	F2 Acrylate de Stéaryle-C16	13660	1	5	3
15	F2 Acrylate de Lauryle C12	14030	1	3	4
	F1 Sans	-	1	-7	-11
	F1 B1 Acrylate de C18-22 / Acrylate de 2 Ethyl Hexyle : 80/20	7649	1	0	-1
20	F1 B1 Acrylate de C18-22 / Acrylate de 2 Ethyl Hexyle : 50/50	7555	1	0	-2
	F1 B1 Acrylate de C18-22 / Acétate de vinyle : 70/30	9701	1	0	-2
	F1 B1 Acrylate de C18-22 / Acrylate d'isobomyle : 70/30	8382	1	0	-1
	F1 B1 Acrylate de C18-22	8000	1	-11	-10

[0081] L'efficacité du composé révélateur varie en fonction de la longueur de chaîne de l'alcool et de la nature de l'acide carboxylique utilisé pour synthétiser le polyester.

[0082] Dans le tableau VI ci-dessus des essais d'efficacité ont été réalisés avec des révélateurs synthétisés par homopolymérisation d'alkyl acrylates de longueur de chaîne variant de C12 à C40 (selon le mode opératoire décrit à l'exemple 1).

[0083] Ces résultats montrent clairement que l'effet positif du révélateur apparaît pour les polymères constitués majoritairement de chaînes alkyl supérieures à C16. Les meilleurs résultats sont obtenus avec l'acrylate de C18-C22 et l'acrylate de C30-C40.

[0084] D'autres essais en substituant le composé révélateur B1 par des polymères synthétisés par copolymérisation de l'acrylate en C18-C22 avec de l'acétate de vinyle (ratio : 70/30) ou avec de l'acrylate de 2-Ethyl Hexyle (ratio 80/20 et 50/50) démontrent que ces copolymères ne sont pas efficaces en comparaison avec les homopolymères en C18-C22 correspondants. Ils ont même un effet néfaste vis-à-vis de la température de TLF des distillats selon l'invention.

[0085] La nature de l'acide carboxylique est également un paramètre important, les essais décrits ci-dessus réalisés en substituant B1 par des homopolymères d'esters d'acide méthacryliques en C12 ; C16 ou C18-C24 montrent qu'ils ne sont pas aussi efficaces que leurs homologues obtenus par homopolymérisation d'esters d'acide acryliques.

[0086] Cet exemple démontre bien que la sélection nécessaire des polyacrylates de l'invention comme révélateur de l'efficacité des additifs de filtrabilité sur la température de filtrabilité des distillats du type de l'invention n'est pas évidente au regard de l'art antérieur. Seule la combinaison synergique de la composition selon l'invention, peut permettre de résoudre le problème de l'abaissement de la température de TLF des distillats de Tcc supérieure ou égale à -5°C.

Revendications

- Utilisation dans un distillat hydrocarboné de température d'ébullition comprise entre 150 et 450°C et de température de cristallisation commençante mesurée par Analyse Calorimétrique Différentielle supérieure ou égale à -5°C préféablement de -5°C à +10°C, d'un homopolymère ayant une masse moléculaire moyenne en poids Mw comprise entre 5.000 et 20.000 et obtenu par polymérisation d'un ester oléfinique de l'acide acrylique et d'un alcool gras comprenant plus de 16 atomes de carbone, comme composé pour révéler l'efficacité des additifs de filtrabilité à base de copolymère et/ou terpolymère d'éthylène et d'ester choisi parmi l'acétate de vinyle, le propionate de vinyle, le versatate de vinyle, l'(alkyl)acrylate et l'(alkyl)méthacrylate, pris seuls ou en mélange, le groupement alkyl contenant de 1 à 7 atomes de carbone.

2. Utilisation selon la revendication 1 dans laquelle le distillat hydrocarboné comprend une teneur en poids de n-paraffines contenant plus de 18 atomes de carbone supérieure à 4% ; ou comprend une teneur en poids supérieure ou égale à 0,7% de n-paraffines dont le nombre de carbone est supérieur à 24 ; ou comprend un mélange de 0,7 à 2% en poids de n-paraffines ayant un nombre de carbone allant de C24 à C40.
- 5
3. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes dans laquelle les additifs de filtrabilité sont des copolymères d'éthylène contenant plus de 20% en poids de motifs esters.
- 10
4. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle les additifs de filtrabilité sont choisis parmi les copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle, d'éthylène et de propionate de vinyle d'éthylène et de versatate de vinyle, d'éthylène et d'(alkyl)acrylates, d'éthylène- et d'(alkyl)méthacrylates pris seuls ou en mélange, comprenant de 20 à 40% en poids de motifs esters.
- 15
5. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle lesdits esters sont du type acétate de vinyle, propionate de vinyle, versatate de vinyle.
6. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle l'homopolymère est obtenu par polymérisation d'un ester oléfinique d'acide acrylique, et d'un alcool comprenant de 18 à 50 atomes de carbone, l'homopolymère ayant une masse moléculaire moyenne en poids Mw de préférence comprise entre 10.000 et 20.000 ; de préférence l'homopolymère est un polyacrylate comprenant des chaînes hydrocarbonées latérales de 18 à 40 atomes de carbone.
- 20
7. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisée en ce que** le distillat est choisi parmi les distillats de température d'ébullition comprise entre 150 et 450°C comprenant les distillats de distillation directe, les distillats sous vide, les distillats hydrotraités, les distillats issus du craquage catalytique et/ou de l'hydrocraquage de distillats sous vide, les distillats résultant de procédés de conversion type ARDS (Atmospheric Residue Desulphurization) et/ou de viscoréduction, les distillats issus de la valorisation des coupes Fischer Tropsch, et les distillats résultant de la conversion BTL (Biomass to Liquid) de la biomasse végétale et/ou animale, et les distillats contenant les alkylesters d'huiles végétales ou animales pris seuls ou en mélange.
- 25
8. Distillats hydrocarbonés comprenant au moins une coupe hydrocarbonée issue du groupe constitué par les distillats de température d'ébullition comprise entre 150 et 450°C, de température de cristallisation commençante Tcc mesurée par Analyse Calorimétrique Différentielle supérieure ou égale à -5°C, de préférence comprise entre -5°C et +10°C, comprenant les distillats de distillation directe, les distillats sous vide, les distillats hydrotraités, les distillats issus du craquage catalytique et/ou de l'hydrocraquage de distillats sous vide, les distillats résultant de procédés de conversion type ARDS et/ou de viscoréduction, les distillats issus de la valorisation des coupes Fischer Tropsch, les distillats résultant de la conversion BTL de la biomasse végétale et/ou animale, prise seule ou en combinaison, et les esters d'huiles végétales et animales ou leurs mélanges, lesdits distillats comprenant de 0 à 5000 ppm de soufre, contenant de 10 à 5000 ppm d'une composition comprenant (A) de 85 à 99 % en poids d'au moins un additif de filtrabilité à base de copolymère et/ou terpolymère d'éthylène et d'un ester choisi parmi l'acétate de vinyle, le propionate de vinyle, le versatate de vinyle, l'(alkyl)acrylate et l'(alkyl)méthacrylate, pris seuls ou en mélange, le groupement alkyl contenant de 1 à 7 atomes de carbone, et (B) de 1 à 15 % en poids d'un homopolymère ayant une masse moléculaire moyenne en poids Mw comprise entre 5.000 et 20.000 et obtenu par polymérisation d'un ester oléfinique de l'acide acrylique et d'un alcool gras comprenant plus de 16 atomes de carbone.
- 30
9. Distillat selon la revendication 8, dans lequel l'homopolymère :
- 35
- a une masse moléculaire moyenne en poids Mw comprise entre 10.000 et 19.000 ; ou
est un ester oléfinique d'acide acrylique avec un alcool comprenant de 18 à 50 atomes de carbone ; ou
est un polyacrylate comprenant des chaînes hydrocarbonées latérales de 18 à 40 atomes de carbone.
- 40
10. Distillat selon l'une des revendications 8 à 9 dans lequel l'additif de filtrabilité est choisi parmi les copolymères et terpolymères d'éthylène contenant plus de 20% en poids de motifs esters, ces motifs esters étant eux-mêmes choisis parmi esters de type acétate de vinyle, vinylpropionate, alkylacrylates et alkylméthacrylates pris seule ou en mélange, le groupement alkyl contenant de 1 à 7 atomes de carbone ; ou dans laquelle les additifs de filtrabilité sont choisis parmi les copolymères ou terpolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle, et/ou de propionate de vinyle, et/ou de versatate de vinyle, d'éthylène et/ou d'(alkyl)acrylates, et/ou d'(alkyl)méthacrylates pris seuls ou en mélange, comprenant de 20 à 40% en poids de motifs esters ; ou dans laquelle les additifs de filtrabilité sont choisis parmi
- 45
- 50
- 55

les copolymères ou terpolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle, et/ou de propionate de vinyle, et/ou de versatate de vinyle, d'éthylène et/ou d'(alkyl)acrylates, et/ou d'(alkyl)méthacrylates ayant une masse moléculaire en poids comprise entre 3000 et 20.000.

- 5 11. Distillat selon l'une des revendications 8 à 10, comprenant de 85 à 98 % en poids de copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle comprenant de 25 à 30% en poids de motifs acétate de vinyle et de 2 à 15% en poids de polyacrylate comprenant des chaînes hydrocarbonées latérales de 18 à 40 atomes de carbone et de masse moléculaire moyenne en poids variant de 10.000 à 19.000.
- 10 12. Distillat hydrocarboné selon l'une des revendications 8 à 11, dans lequel la composition est en mélange avec d'autres additifs détergents, dispersants, désémulsifiants, anti-mousses, biocide, réodorants, améliorants de cétane, anti-corrosions, modificateurs de friction, améliorants de lubrification, de combustion, de point de trouble, de point d'écoulement, d'antisédimentation et de conductivité.
- 15 13. Distillat selon l'une des revendications 8 à 12 comprenant une teneur en n-paraffines contenant plus de 18 atomes de carbone supérieur à 4% en poids ; ou comprenant une teneur supérieure ou égale à 0,7% en poids de n-paraffines dont le nombre de carbone est supérieur à 24 ; ou comprenant de 0,7 à 2% de n-paraffines ayant un nombre de carbone variant de C24 à C40.

20

Patentansprüche

- 1. Verwendung, in einem Kohlenwasserstoffdestillat mit einer zwischen 150 und 450°C liegenden Siedetemperatur und einer, mittels differentieller Rasterkalorimetrie gemessenen, anfänglichen Kristallisationstemperatur von über oder gleich -5°C, vorzugsweise von -5 bis +10°C, eines Homopolymers das ein zwischen 5.000 und 20.000 liegendes Gewichtsmittel Mw der Molekularmasse aufweist und durch Polymerisation eines olefinischen Esters der Akrylsäure und eines Fettalkohols, umfassend mehr als 16 Kohlenstoffatome, erhalten wurde, als Verbindung zur Erweisung der Wirksamkeit der Filtrierbarkeitsadditive auf Basis von Ethylen-Copolymeren und/oder -Terpolymeren und eines Esters, ausgewählt aus dem Vinylacetat, dem Vinylpropionat, dem Vinylversatat, dem (Alkyl)akrylat und dem (Alkyl)methakrylat, alleine oder im Gemisch, wobei die Alkylgruppe von 1 bis 716 Kohlenstoffatome enthält.

- 25 2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei das Kohlenwasserstoffdestillat einen Gewichtsgehalt an, von mehr als 18 Kohlenstoffatome enthaltenden n-Paraffinen von über 4% umfasst; oder einen Gewichtsgehalt von größer oder gleich 0,7% an n-Paraffinen umfasst, deren Kohlenstoffzahl größer als 24 ist; oder ein Gemisch von 0,7 bis 2 Gewichts-% von n-Paraffinen umfasst, die eine Kohlenstoffzahl von C24 bis C40 aufweisen.
- 30 3. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Filtrierbarkeitsadditive Ethylenopolymeren sind, die mehr als 20 Gewichts-% Estereinheiten enthalten.
- 35 4. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Filtrierbarkeitsadditive aus den Ethylen- und Vinylacetat-Copolymeren, aus und aus Ethylen-Vinylpropionat und aus Ethylen-Vinylversatat, aus Ethylen und aus (Alkyl)akrylat, aus Ethylen und aus (Alkyl)methakrylat, alleine oder im Gemisch, ausgewählt sind, die von 20 bis 40 Gewichts-% Estereinheiten enthalten.
- 40 5. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Ester vom Vinylacetat-, vom Vinylpropionat-, vom Vinylversatat-Typ sind.
- 45 6. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Homopolymer durch Polymerisation eines olefinischen Acrylsäureesters und eines, von 18 bis 50 Kohlenstoffatome umfassenden Alkohols erhalten wird, wobei das Homopolymer ein vorzugsweise zwischen 10.000 und 19.000 liegendes Gewichtsmittel Mw der Molekularmasse aufweist; und wobei das Homopolymer vorzugsweise ein Polyacrylat ist, welches Kohlenwasserstoff-Seitenketten von 18 bis 40 Kohlenstoffatome umfasst.
- 50 7. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet dass** das Destillat aus den Destillaten mit einer zwischen 150 und 450°C liegenden Siedetemperatur, umfassend die Destillate aus direkter Destillation, die Vakuumdestillate, die wasserstoffbehandelten Destillate, die Destillate aus katalytischem Krackverfahren und/oder dem Hydrokracken von Vakuumdestillaten, die, durch Umwandlungsverfahren vom ARDS-Typ (Atmospheric Residue Desulphurization) und/oder durch Visbreaking erhaltenen Destillate, die Destillate aus der

Verwertung der Fischer-Tropsch-Schnitte, und die, aus der BTL-Umwandlung (Biomass to Liquid) der pflanzlichen und/oder tierischen Biomasse erhaltenen Destillate, und die die, Alkylester von pflanzlichen und tierischen Ölen enthaltenden Destillate, alleine oder im Gemisch, ausgewählt ist.

5 **8. Kohlenwasserstoffdestillate:**

- umfassend mindestens einen kohlenwasserstoffhaltigen Schnitt aus der Gruppe bestehend aus den Destillaten mit einer, zwischen 150 und 450°C liegenden Siedetemperatur und einer, mittels differentieller Rasterkalorimetrie gemessenen, anfänglichen Kristallisationstemperatur Tcc von über oder gleich -5°C, vorzugsweise von -5 bis +10°C,
10 - umfassend die Destillate aus direkter Destillation, die Vakuumdestillate, die wasserstoffbehandelten Destillate, die Destillate aus katalytischem Krackverfahren und/oder dem Hydrokracken von Vakuumdestillaten, die durch Umwandlungsverfahren vom ARDS-Typ und/oder durch Visbreaking erhaltenen Destillate, die Destillate aus der Verwertung der Fischer-Tropsch-Schnitte, die aus der BTL-Umwandlung der pflanzlichen und/oder tierischen Biomasse erhaltenen Destillate, alleine oder im Gemisch, und die Estern von pflanzlichen und tierischen Ölen oder Gemischen davon,

wobei die Destillate von 0 bis 5000 ppm Schwefel umfassen, von 0 bis 5000 ppm einer Zusammensetzung enthalten, umfassend

- 20 - (A) von 85 bis 99 Gewichts-% von mindestens einem Filtrierbarkeitsadditiv auf Basis von Ethylen-Copolymeren und/oder -Terpolymeren und eines Esters, augewählt aus dem Vinylacetat, dem Vinylpropionat, dem Vinylversatat, dem (Alkyl)akrylat und dem (Alkyl)methakrylat, alleine oder im Gemisch, wobei die Alkylgruppe von 1 bis 7 Kohlenstoffatome enthält, und
25 - (B) von 1 bis 15 Gewichts-% eines Homopolymers, das ein zwischen 5.000 und 20.000 liegendes Gewichtsmittel Mw der Molekularmasse aufweist, und durch Polymerisation eines olefinischen Esters der Akrylsäure und eines Fettalkohols, umfassend mehr als 16 Kohlenstoffatome, erhalten wird.

30 **9. Destillat nach Anspruch 8, wobei das Homopolymer:**

- ein zwischen 10.000 und 19.000 liegendes Gewichtsmittel Mw der Molekularmasse aufweist; oder
- ein olefinischer Acrylsäureester mit einem, von 18 bis 50 Kohlenstoffatome umfassenden Alkohol ist; oder
- ein Polyacrylat ist, welches Kohlenwasserstoff-Seitenketten von 18 bis 40 Kohlenstoffatomen umfasst.

35 **10. Destillat nach einem der Ansprüche 8 bis 9, wobei das Filtrierbarkeitsadditiv aus den Ethylen-Copolymeren und -Terpolymeren ausgewählt ist, die mehr als 20 Gewichts-% Estereinheiten enthalten, wobei die Estereinheiten selbst aus den Estern vom Vinylacetat-, vom Vinylpropionat-, vom Alkylacrylat- und vom Alkylmethacrylat-Typ ausgewählt sind, allein oder im Gemisch, und wobei die Alkylgruppe von 1 bis 7 Kohlenstoffatome enthält; oder wobei die Filtrierbarkeitsadditive aus den Ethylen-Copolymeren oder -Terpolymeren und aus Vinylacetat, und/oder aus Vinylpropionat, und/oder aus Vinylversatat, aus Ethylen, und/oder aus (Alkyl)akrylat, und/oder aus (Alkyl)methakrylat ausgewählt sind, alleine oder im Gemisch, umfassend 20 bis 40 Gewichts-% Esterinheiten; oder wobei die Filtrierbarkeitsadditive aus den Ethylen-Copolymeren oder -Terpolymeren und aus Vinylacetat, und/oder aus Vinylpropionat, und/oder aus Vinylversatat, aus Ethylen, und/oder aus (Alkyl)akrylat, und/oder aus (Alkyl)methakrylat ausgewählt sind, welche ein, zwischen 3.000 und 20.000 liegendes Gewichtsmittel der Molekularmasse aufweisen.**

45 **11. Destillat nach einem der Ansprüche 8 bis 10, umfassend von 85 bis 98 Gewichts-% Ethylen-Copolymere und Vinylacetat, umfassend von 25 bis 30 Gewichts-% Vinylacetateinheiten und von 2 bis 15% Gewichts-% Polyacrylate, umfassend Kohlenwasserstoff-Seitenketten von 18 bis 40 Kohlenstoffatomen, und von einem, zwischen 3.000 und 19.000 liegendem Gewichtsmittel der Molekularmasse.**

50 **12. Kohlenwasserstoffdestillat nach einem der Ansprüche 8 bis 11, wobei die Zusammensetzung im Gemisch mit anderen Additiven wie Detergens-, Dispergier-, Deemulgator-, Antischaum-Biozid-, Reodorant-, Cetan-Verbesserungs-, Antikorrosions-, Reibungsmodifizierungs-, Schmierfähigkeitsverbesserungs-, Brenn-, Trübungspunkt-, Stockpunkt-, Antisedimentations- und Leitfähigkeitsadditive vorliegt.**

55 **13. Destillat nach einem der Ansprüche 8 bis 12, das einen, mehr als 18 Kohlenstoffatome enthaltenden n-Paraffingehalt von mehr als 4 Gewichts-% umfasst; oder das einen n-Paraffingehalt von mehr oder gleich 0,7 Gewichts-% umfasst, dessen Kohlenstoffzahl größer als 24 ist; oder das von 0,7 bis 2% n-Paraffine mit einer, im Bereich von C24 bis**

C40 liegender Kohlenstoffzahl umfasst.

Claims

- 5 1. The use in a hydrocarbon distillate with a boiling temperature comprised between 150 and 450°C and with an onset crystallization temperature as measured by differential scanning calorimetry analysis, greater than or equal to -5°C, preferably from -5°C to +10°C, of a homopolymer having a weight average molecular weight Mw comprised between 5,000 and 20,000 and obtained by polymerization of an olefinic ester of acrylic acid and of a fatty alcohol comprising more than 16 carbon atoms as a compound for revealing the efficiency of filterability additives based on a copolymer and/or terpolymer of ethylene and of ester selected from vinyl acetate, vinyl propionate, vinyl versatate, (alkyl)acrylate and (alkyl)methacrylate, taken alone or as a mixture, the alkyl group containing 1 to 7 carbon atoms
- 10 2. The use according to claim 1 wherein the hydrocarbon distillate comprises a weight content of n-paraffins containing more than 18 carbon atoms greater than 4%; or comprising a weight content greater than or equal to 0.7% of n-paraffins, the carbon number of which is greater than 24; or comprising a mixture of 0.7 to 2% by weight of n-paraffins having a carbon number ranging from C₂₄ to C₄₀.
- 15 3. The use according to any of the preceding claims wherein the filterability additives are copolymers of ethylene containing more than 20% by weight of ester units.
- 20 4. The use according to any of the preceding claims, wherein the filterability additives are selected from copolymers of ethylene and of vinyl acetate, of ethylene and vinyl propionate, of ethylene and vinyl versatate, of ethylene and (alkyl)acrylates, of ethylene and (alkyl)methacrylates, taken alone or as a mixture, comprising from 20 to 40% by weight of ester units.
- 25 5. The use according to any of the preceding claims, wherein said esters are of the vinyl acetate, vinyl propionate, vinyl versatate type.
- 30 6. The use according to any of the preceding claims, wherein the homopolymer is obtained by polymerization of an olefinic ester of acrylic acid and of an alcohol comprising from 18 to 50 carbon atoms, the homopolymer having a weight average molecular weight Mw preferably comprised between 10,000 and 19,000; the homopolymer preferably being a polyacrylate comprising side hydrocarbon chains with 18 to 40 carbon atoms.
- 35 7. The use according to any of the preceding claims, **characterized in that** the distillate is selected from the distillates with a boiling temperature comprised between 150 and 450°C comprising the distillates from direct distillation, *in vacuo* distillates, hydrotreated distillates, distillates stemming from catalytic cracking and/or hydrocracking of distillates *in vacuo*, distillates resulting from ARDS (Atmospheric Residue Desulphurization) type conversion and/or viscosity breaking methods, distillates stemming from valuation of Fisher Tropsch cuts, and distillates resulting from BTL (Biomass to Liquid) conversion of vegetable and/or animal biomass, and distillates containing alkyl esters of vegetable or animal oils, taken alone or as a mixture.
- 40 8. Hydrocarbon distillates comprising at least one hydrocarbon cut derived from the group formed by the distillates with a boiling temperature comprised between 150 and 450°C, with a crystallization onset temperature Tcc as measured by Differential Calorimetric Analysis greater than or equal to -5°C, preferably comprised between -5°C and +10°C, comprising the distillates from direct distillation, *in vacuo* distillates, hydrotreated distillates, distillates stemming from catalytic cracking and/or hydrocracking of distillates *in vacuo*, distillates resulting from ARDS type conversion and/or viscosity breaking methods, distillates stemming from valuation of Fisher Tropsch cuts, distillates resulting from BTL conversion of vegetable and/or animal biomass, taken alone or as a combination, and esters of vegetable and animal oils or their mixtures, said distillates comprising from 0 to 5,000 ppm of sulfur, containing from 10 to 5,000 ppm of a composition comprising (A) from 85 to 99% by weight of at least one filterability additive based on a copolymer and/or terpolymer of ethylene and of an ester selected from vinyl acetate, vinyl propionate, vinyl versatate, (alkyl) acrylate, and (alkyl) methacrylate, taken alone or as a mixture, the alkyl group containing 1 to 7 carbon atoms and (B) from 1 to 15% by weight of a homopolymer having a weight average molecular weight Mw comprised between 5,000 and 20,000 and obtained by polymerization of an olefinic ester of acrylic acid of a fatty alcohol comprising more than 16 carbon atoms.
- 45 9. The distillate according to claim 8, wherein the homopolymer:

- has a weight average molecular weight Mw comprised between 10,000 and 19,000; or
- is an olefinic ester of acrylic acid with an alcohol comprising 18 to 50 carbon atoms; or
- is a polyacrylate comprising side hydrocarbon chains with 18 to 40 carbon atoms.

- 5 **10.** The distillate according to any of claims 8 to 9 wherein the filterability additive is selected from copolymers and terpolymers of ethylene containing more than 20% of ester units, these ester units being themselves selected from esters of the vinyl acetate, vinyl propionate, alkyl acrylate, and alkyl methacrylate type, taken alone or as a mixture, the alkyl group containing 1 to 7 carbon atoms; or wherein the filterability additives are selected from copolymers or terpolymers of ethylene and vinyl acetate, and/or vinyl propionate, and/or vinyl versatate, of ethylene and/or (alkyl)acrylates, and/or (alkyl)methacrylates, taken alone or as a mixture, comprising 20 to 40% by weight of ester units; or wherein the filterability additives are selected from copolymers or terpolymers of ethylene and vinyl acetate, and/or vinyl propionate, and/or vinyl versatate, of ethylene and/or (alkyl)acrylates, and/or (alkyl)methacrylates, with a weight molecular weight comprised between 3,000 and 20,000.
- 10 **11.** The distillate according to any of claims 8 to 10, comprising from 85 to 98% by weight of copolymers of ethylene and vinyl acetate comprising 25 to 30% by weight of vinyl acetate units and 2 to 15% by weight of polyacrylate comprising side hydrocarbon chains with 18 to 40 carbon atoms and with an average molecular weight ranging from 10,000 to 19,000.
- 15 **12.** The hydrocarbon distillate according to one of claims 8 to 11, wherein the composition is in a mixture with other detergent, dispersant, de-emulsifier, antifoam agent, biocidal agent, reodorant agent, cetane enhancer, anticorrosion agent, friction modifier, enhancers of lubricity, combustion, cloud point, flow point, anti-sedimentation and conductivity additives.
- 20 **13.** The distillate according to any of claims 8 to 12 comprising a content of n-paraffins containing more than 18 carbon atoms, greater than 4% by weight; or comprising a content greater than or equal to 0.7% by weight of n-paraffins, the carbon number of which is greater than 24; or comprising from 0.7 to 2% of n-paraffins having a carbon number ranging from C₂₄ to C₄₀.

30

35

40

45

50

55

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

- US 3275427 A [0004]
- US 3726653 A [0005]
- US 4153422 A [0006]
- CH 546715 [0010]
- EP 1391498 A [0011]
- US 2004010072 A [0012]
- EP 0406684 A [0013]