【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】平成21年2月5日(2009.2.5)

【公開番号】特開2007-204862(P2007-204862A)
【公開日】平成19年8月16日(2007.8.16)
【年通号数】公開・登録公報2007-031
【出願番号】特願2006-22618(P2006-22618)
【国際特許分類】
Ｄ２１Ｆ　3/00　(2006.01)
Ｄ２１Ｇ　1/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｄ２１Ｆ　3/00
Ｄ２１Ｇ　1/00

【手続補正書】
【提出日】平成20年12月15日(2008.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
【表１】

	外周面の構成				ベルト物性		
	中間層		最外層		クラック発生までの回数（万回）	ヘアクラックの発生状況	摩耗量(mm)
	樹脂	硬化剤	樹脂	硬化剤			
実施例１	ポリウレタン	DMTDA	ポリウレタン	MBOCA	14～16	僅かに発生	0.05以下
実施例２	ポリウレタン	DMTDA	ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂		14～15	僅かに発生	0.05以下
比較例１	－－	－－	ポリウレタン	DMTDA	14～16	顕著に発生	0.2
比較例２	－－	－－	ポリウレタン	MBOCA	10～12	僅かに発生	0.05以下